UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA

JULIO CESAR DE SOUZA FRANCISCO

**Resistência à propagação dúctil de trincas em aço API 5L X70
com teor de nióbio modificado**

São Carlos
2015

JULIO CESAR DE SOUZA FRANCISCO

**Resistência à propagação dúctil de trincas em aço API 5L X70
com teor de nióbio modificado**

Tese apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para
obtenção do título de Doutor em Engenharia Mecânica.

Área de Concentração: Materiais

Orientador: Prof. Tit. Waldek W. Bose Filho

ESTE EXEMPLAR TRATA-SE DA VERSÃO
CORRIGIDA. A VERSÃO ORIGINAL ENCONTRA-SE
DISPONÍVEL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA MECANICA DA EESC-USP.

São Carlos

2015

AUTORIZO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES TRABALHOS,
POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS
DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

F818r Francisco, Julio Cesar de Souza
Resistência à propagação dúctil de trincas em aço
API 5L X70 com teor de nióbio modificado. / Julio Cesar
de Souza Francisco; orientador Waldek W. Bose Filho.
São Carlos, 2015.

Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica e Área de Concentração em Materiais
-- Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade
de São Paulo, 2015.

1. Aço API 5L X70. 2. Curvas J-R. 3. Espécimes
SE(B). 4. Nióbio. 5. Tenacidade à fratura. I. Título.

FOLHA DE JULGAMENTO

Candidato: Engenheiro **JULIO CESAR DE SOUZA FRANCISCO**.

Título da tese: "Resistência à propagação dúctil de trincas em aço API 5L X70 com teor de nióbio modificado".

Data da defesa: 28/01/2016.

Comissão Julgadora:

Resultado:

Prof. Titular **Waldek Wladimir Bose Filho (Orientador)**
(Escola de Engenharia de São Carlos/EESC)

Aprovado

Profª. Drª. **Luciana Montanari**
(Escola de Engenharia de São Carlos/EESC)

aprovado

Prof. Dr. **Ruís Camargo Tokimatsu**
(Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"/UNESP- Ilha Solteira)

Aprovado

Prof. Dr. **Vitor Luiz Sordi**
(Universidade Federal de São Carlos/UFSCar)

Aprovado

Prof. Dr. **Mauricio Angeloni**
(Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo/FATEC - Sertãozinho)

Aprovado

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica:
Prof. Associado **Gherhardt Ribatski**

Presidente da Comissão de Pós-Graduação:
Prof. Associado **Paulo César Lima Segantine**

Aos meus pais, ISAIAS e BELINHA in memoriam, que mesmo não estando presentes fisicamente foram e sempre serão exemplos de pais e amigos, pelo apoio, motivação e confiança em mim depositados. E ao amor da minha vida, minha esposa TATIANE e meu filho MATEUS pela paciência, amor e carinho em mim dedicados.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar a DEUS, sem o qual nada seria possível de se realizar.

Em especial ao Prof. Titular Waldek W. Bose Filho pela oportunidade que me foi dada, pela orientação, discussão e amizade conquistadas durante a elaboração, tornando possível o desenvolvimento deste trabalho.

À minha amada esposa, amiga e companheira, Tatiane de Oliveira Cândido Francisco e ao meu amado filho Mateus Cândido Francisco, que além do incentivo constante, sempre compreenderam minhas privações necessárias à conclusão deste trabalho.

Às minhas irmãs Ana Paula, Janaína, meu cunhado João Roberto e minha Tia Izabel, que mesmo de longe foram grandes incentivadores por mais essa conquista.

Ao Prof. Dr. Cassius Olívio Figueiredo Terra Ruchert, grande amigo pela grande ajuda e incentivo que foi de grande valia na evolução e conclusão deste trabalho.

Ao Prof. Titular Dirceu Spinelli in memoriam, pelos conhecimentos repassados, pela amizade e importante auxílio na realização deste trabalho.

Aos professores Dr. Adailton Silva Borges, Dr. João Roberto Sartori Moreno, Me. Celso Alves Correa e Genésio Lopes da Silva, pelo tempo despendido na ajuda deste trabalho.

Aos amigos e companheiros de trabalho do NEMAF Aline, Carla, Carol, Elielson, Hernani, José, Luís, Raimundo, Ronald e Wesley. Ao técnico do Laboratório de Materiais Douglas Bon pelo apoio técnico. Ao amigo Rodrigo da empresa EQUITECS pela execução dos corpos de prova.

Ao Sr. Osvaldo meus sinceros agradecimentos pela oportunidade de realizar a solda do nosso material nas dependências do Consórcio NM Dutos (Terceirizada da Petrobras). Estendo também meus agradecimentos ao Sr. Vinícius pela abertura de contato entre as partes e também pelas informações essenciais correlacionando nosso trabalho com o dia dia na Petrobras.

Ao Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de São Carlos – USP, por colocar a minha disposição suas estruturas. A Arcelor Mittal por ter fornecido todo material (chapas e tubo) utilizados para confecção dos corpos de prova.

À UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná por ter cedido o afastamento para que pudesse concretizar este trabalho.

Por fim, aos amigos que, de uma forma ou de outra, me incentivaram na conclusão de mais esta etapa de vida.

RESUMO

FRANCISCO, J.C.S. **Resistência à propagação dúctil de trincas em aço API 5L X70 com teor de nióbio modificado.** 2015. 219p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

Aplicações de alto desempenho, como as de dutos utilizados no transporte de derivados de petróleo, exigem materiais com uma combinação excepcional de propriedades mecânicas, dentre as quais, elevada resistência mecânica, tenacidade e resistência à fadiga. O aço API 5L X70 com adição de nióbio apresenta-se, quando comparado com o API 5L X70 padrão, como sendo uma opção para a melhora em seu processo de fabricação, sendo sua composição química diferenciada, devido a um maior teor de nióbio. A Arcelor Mittal Tubarão tem mostrado interesse em fabricar aços API X70/X80, sem a adição de V e com adições de Nb acima do recomendado pela Petrobras. O objetivo principal deste trabalho é o estudo da resistência mecânica e de tenacidade à fratura de dois aços API 5L X70, com teores de Nb de 0,06 % e Nb de 0,09 % em peso, processados conforme processo HSM Arcelor Mittal Tubarão. Para o atendimento deste objetivo, serão executadas a caracterização microestrutural conforme norma ASTM E3, ensaios de tração conforme ASTM E8M e ensaios de tenacidade à fratura conforme a norma ASTM E1820 com obtenção das curvas J-R's. Foram retirados corpos de prova da região de material base, região da solda e zona termicamente afetada. A partir dos resultados obtidos observa-se que o processo de laminação controlada a quente da Arcelor Mittal, produziu microestruturas bastante similares para ambas as composições, produzindo parâmetros de resistência mecânica similares e que atenderam o especificado pela Norma API 5L X70, nível PSL2. As soldas se apresentaram, a partir de valores de dureza, ligeiramente superiores ao do metal base (overmatch), sendo o resultado de microestruturas bastante similares. Os ensaios para obtenção das curvas J-R foram capazes de apresentar resultados representativos da resistência à propagação dúctil de trinca, para as espessuras de tubos estudadas. Estes resultados indicaram elevada resistência a propagação dúctil de trinca em ambos os aços, sendo que, o MB do aço NNb apresentou resistência superior ao ANb. O MS apresentou curvas J-R bem inferiores às do MB e ZTA. Estas diferenças foram atribuídas a composição microestrutural de cada região.

Palavras – chave: AÇO API 5L X70. Curvas J-R. Espécimes SE(B). Nióbio. Tenacidade à fratura.

ABSTRACT

FRANCISCO, J.C.S. **Resistance to ductile crack propagation of API 5L X70 steel modified with Nb content.** 2015. 219p. Thesis (PhD) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

High performance applications such as pipelines used to transport oil products require materials with an exceptional combination of mechanical properties, such as high mechanical strength, toughness and fatigue resistance. The API 5L X70 steel with enhanced niobium as an option to the production of this type of HSLA steel. Arcelor Mittal, Tubarão/Brazil has great interest in producing API 5L X70/X80 steels, without V and with Nb content above the recommended by Petrobras. Thus, the main objective of this thesis is the study of the mechanical strength and fracture toughness of API 5L X70 steel with Nb content of 0.06% Nb and 0.09% by weight processed as HSM Arcelor Mittal Tubarão process. To meet this goal, microstructural characterization following the ASTM E3, tensile tests following the ASTM E8M and Elastic Plastic Fracture toughness testing, according to ASTM E1820, were carried out. Specimens were taken from the base material region, weld bead and heat affected zone. From the results obtained it was observed that the controlled hot rolling process from ArcelorMittal, produced very similar microstructures for both compositions, as a consequence similar mechanical resistance and both met the criteria specified by the API Standard 5L X70, PSL2 level. The produced girth welds presented hardness values slightly higher than those from the base metal (overmatch), and resulted in very similar microstructures. The fracture toughness tests were able to provide valid JR curves that are representative results of resistance to ductile crack propagation for this pipe thickness. Both steels presented resistance to ductile crack propagation, and that the MB of the NNB steel showed superior resistance to the ANb steel. MS showed the lowest J-R curves, while MB and ZTA presented similar behavior. These differences were attributed to microstructural composition of each region.

Keywords: API 5L X70 STEEL. J-R Curves. Specimens SE(B). Niobium. Fracture Toughness.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – DIAGRAMA COMPARATIVO DAS CLASSES DE AÇOS HSS	39
FIGURA 2 – A) PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS TUBOS SOLDADA HELICOIDAL. B) PROCESSO DE UNIÃO DOS TUBOS PARA FABRICAÇÃO DOS DUTOS SOLDADA DE TOPO.....	41
FIGURA 3 – PERÍODOS DE DESENVOLVIMENTO DE DIFERENTES GRAUS DE AÇOS PARA DUTOS DE TRANSPORTE DE GÁS E PETRÓLEO	42
FIGURA 4 – ESQUEMA MOSTRANDO A SEQUÊNCIA DE DEFORMAÇÃO DURANTE A LAMINAÇÃO CONTROLADA.....	44
FIGURA 5 – ILUSTRAÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO SEM COSTURA, LAMINAÇÃO.....	57
FIGURA 6 – ILUSTRAÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO SEM COSTURA, EXTRUSÃO.....	58
FIGURA 7 – SAW LONGITUDINAL (U-O-E).....	58
FIGURA 8 – ERW LONGITUDINAL LINHA CONTÍNUA	59
FIGURA 9 – SAWH PROCESSO CONTÍNUO HELICOIDAL COM SOLDAGEM EXTERNA POR ARCO SUBMERSO.....	60
FIGURA 10 – CURVA DE RESFRIAMENTO CONTÍNUO ESQUEMÁTICA PARA AÇO MICROLIGADO DE BAIXO CARBONO.....	62
FIGURA 11 – ILUSTRAÇÃO DE FERRITAS PRIMÁRIAS ALOTRIMÓRFICAS E IDIOMÓRFICA.....	63
FIGURA 12 – MICROGRAFIAS E RECONSTRUÇÃO EM 3D DE FERRITA IDIOMÓRFICA FORMADA APÓS REAÇÃO ISOTÉRMICA. EM (A) E (B) SÃO APRESENTADOS FERRITAS IDIOMÓRFICAS E EM (C) E (D) TEM-SE A RECONSTRUÇÃO 3D DAS ESTRUTURAS APRESENTADOS EM (A) E (B).....	63
FIGURA 13 – MICROESTRUTURA DE SOLDADA APRESENTANDO: 1) PERLITA GROSSA, 2) FINO AGREGADO FERRITA CARBONETO, 3) PERLITA SEM RESOLUÇÃO POR MICROSCOPIA ÓPTICA.....	64
FIGURA 14 – MICROGRAFIAS DE CRESCIMENTO DA FERRITA PRIMÁRIA DE WIDMANSTATTEN ADJACENTES AOS CONTORNOS DE GRÃO AUSTENÍTICOS (A, B, C, D) E FERRITA DE WIDMANSTATTEN SECUNDÁRIA (E, F, G)	65
FIGURA 15 – MICROGRAFIA MOSTRANDO BAINITA INFERIOR E SUPERIOR NA ZTA DE EM UM AÇO COM 0,17%C, 1,0%Mn DE AÇO SOLDADO. (1) BAINITA INFERIOR COM PARTÍCULAS DE CARBONETO DENTRO DE SUBUNIDADES; (2) BAINITA SUPERIOR COM CARBONETO ALINHADO; (3) FERRITA BAINÍTICA COM CARBONETOS NÃO ALINHADOS	66
FIGURA 16 – PLACAS DE MARTENSITA EM METAL DE SOLDADA DE AÇO COM 0,13% DE CARBONO, INDICANDO AS PLACAS DE MARTENSITA COM DISTRIBUIÇÃO DAS DISCORDÂNCIAS	66
FIGURA 17 – MICROGRAFIA EM METAL DE SOLDADA DE AÇO BAIXO CARBONO APRESENTANDO FERRITA ACICULAR (AA) TÍPICA, FERRITA PRIMÁRIA DE CONTORNO DE GRÃO (A) E FERRITA DE WIDMANSTATTEN (AW).....	67
FIGURA 18 – ESQUEMA PARA MOSTRAR OS DIFERENTES MECANISMOS QUE RETARDAM A TRANSFORMAÇÃO BAINÍTICA PARA OBTENÇÃO DE FERRITA ACICULAR COMO PRINCIPAL CONSTITUINTE: A) EFEITO DO TAMANHO DE GRÃO AUSTENÍTICO. B) CONTORNO DE GRÃO AUSTENÍTICO PREENCHIDO COM FERRITA ALOTRIMÓRFICA: ENRIQUECE A AUSTENITA EM FRENTE À INTERFACE A/Γ EM CARBONO. C) PRESENÇA DE INCLUSÕES EFICIENTES PARA A NUCLEAÇÃO DE FERRITA ACICULAR	68
FIGURA 19 - POSICIONAMENTO DA AMOSTRA, PARA ANÁLISE DE EBSD. B) IMAGEM EQUIPAMENTO. A) REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA	71
FIGURA 20 – A) TUBOS SOLDADOS NA BARCAÇA PROCESSO OFF SHORE. B) TUBOS SOLDADOS TUBO NA POSIÇÃO VERTICAL, A MESMA DE LANÇAMENTO	72
FIGURA 21 – A) INSTALAÇÃO DE DUTOS PELA SOLDAGEM DE TUBOS EM TOPOGRAFIAS ACIDENTADAS. B) INSTALAÇÃO DE DUTOS PELA SOLDAGEM DE TUBOS EM BAIXAS TEMPERATURAS.....	73
FIGURA 22 – TUBULAÇÃO COM TRINCA NA SOLDADA.....	73
FIGURA 23 – PRÉ-AQUECIMENTO, PREPARAÇÃO PARA SOLDAGEM.....	74
FIGURA 24 – FIGURA REPRESENTATIVA DA DEFORMAÇÃO PROGRESSIVA DE EXTENSÃO EM ENSAIO DE TRAÇÃO ...	75
FIGURA 25 – GRÁFICO TENSÃO X DEFORMAÇÃO, NO QUAL A ÁREA É A TENACIDADE.....	76
FIGURA 26 – GRÁFICO TENSÃO X DEFORMAÇÃO APRESENTANDO A REGIÃO ELÁSTICA	77
FIGURA 27 – GRÁFICO TENSÃO X DEFORMAÇÃO (TENSÃO REAL E CONVENCIONAL)	78
FIGURA 28 - VALOR DE RETORNO ELÁSTICO PROPORCIONAL A TENSÃO	80
FIGURA 29 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO COMPORTAMENTO UNIAXIAL TENSÃO-DEFORMAÇÃO DE MUITOS MATERIAIS DURANTE A DEFORMAÇÃO NO SENTIDO INICIAL E REVERSO, MOSTRANDO O EFEITO BAUSCHINGER	80
FIGURA 30 – CURVA TÍPICA DE BAUSCHINGER.....	81
FIGURA 31 - CAMPO DE TENSÕES ELÁSTICAS NA PONTA DA TRINCA.....	85
FIGURA 32 – TÍPICOS MODOS DE CARREGAMENTOS. A – MODO I “ABERTURA TRAÇÃO, B – MODO II “ESCORREGAMENTO CISALHAMENTO”, C – MODO III “RASGAMENTO”	86
FIGURA 33 - CONDIÇÕES PARA CRESCIMENTO DE TRINCA DESCRITO PELA INTEGRAL J.....	88
FIGURA 34 - ESQUEMA DE CURVA DE RESISTÊNCIA INDICANDO OS DIFERENTES ESTÁGIOS DE CRESCIMENTO DO DEFEITO	90

FIGURA 35 – COMPARAÇÃO ESQUEMÁTICA DO COMPORTAMENTO TENSÃO-DEFORMAÇÃO DE MATERIAIS ELASTO-PLÁSTICOS E ELASTO NÃO-LINEARES.....	91
FIGURA 36 – CONTORNO ARBITRÁRIO EM TORNO DA PONTA DA TRINCA	92
FIGURA 37 - ELIMINAÇÃO DA PARCELA DE PROPAGAÇÃO DE TRINCA COMPUTADA NO VALOR J.....	93
FIGURA 38 - ENERGIA ACUMULADA PARA A FRATURA POR UNIDADE DE ESPESSURA, DE ACORDO COM A APLICAÇÃO DE CARGA E DESLOCAMENTO, SENDO ESTAS CONSTANTES.....	94
FIGURA 39 – A ENERGIA REFERENTE A INTEGRAL J, REPRESENTADA PELA ÁREA ABAIXO DA CURVA DE CARREGAMENTO VERSUS DESLOCAMENTO DO EXTENSÔMETRO.....	95
FIGURA 40 – INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA À TENACIDADE A FRATURA	96
FIGURA 41 – VALIDAÇÃO DOS DADOS DA CURVA J X R PELA NORMA ASTM E1820.....	100
FIGURA 42 – RECOMENDAÇÃO DAS DIMENSÕES DO CDP ESPÉCIME SE(B)	101
FIGURA 43 – CURVA TENSÃO DEFORMAÇÃO VISTA DURANTE O ENSAIO DE VARIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE ELÁSTICA	104
FIGURA 44 – PROCESSO HSM PARA OBTENÇÃO DAS BOBINAS DE CHAPA AÇO API 5L X70	108
FIGURA 45 – A) AMOSTRA 01 CHAPA DE AÇO APIX70 ALTO NIÓBIO DIMENSÕES; 14 x 400 x 400 MM. B) AMOSTRA 02 CHAPA DE AÇO APIX70 NORMAL NIÓBIO DIMENSÕES; 16 x 500 x 500 MM.	108
FIGURA 46 – TUBO DE AÇO APIX70 ALTO NIÓBIO DIMENSÕES: ESPESSURA 14 MM, Ø823MM E COMPRIMENTO DE 1500 MM	109
FIGURA 47 – TUBO DE AÇO APIX70 ALTO NIÓBIO DIMENSÕES: ESPESSURA 14 MM, Ø823MM E COMPRIMENTO DE 1500 MM	110
FIGURA 48 – A) FIXAÇÃO DAS CHAPAS EM DESEMPENO PARA POSTERIOR PROCESSO DE SOLDA. B) REALIZAÇÃO DA SOLDA DE CAMPO POR SOLDADOR NÍVEL II PETROBRAS, SEGUINDO PROCEDIMENTO IDÊNTICO AO REALIZADO NA EMENDA DE DUTOS NA CONSTRUÇÃO DE DUTOVIAS (ANEXO A, B)	110
FIGURA 49 – A) CHAPA ALTO NIÓBIO - SOLDAGEM POR ARCO SUBMERSO. B) CHAPA NORMAL NIÓBIO - SOLDAGEM POR ARCO SUBMERSO	111
FIGURA 50 – CORTE DAS CHAPAS SOLDADAS PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA	111
FIGURE 51 – EXEMPLO COM LOCAL E ORIENTAÇÃO PARA RETIRADA DE CORPOS DE PROVA	112
FIGURA 52 - DISPOSIÇÃO DA EXTRAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA RETIRADOS DA CHAPA	113
FIGURA 53 – A) GEOMETRIA E DIMENSÕES DO CORPO-DE-PROVA RETANGULAR “SUBSIZE SPECIMEN” PARA O ENSAIO DE TRAÇÃO. B) CORPO DE PROVA DE TRAÇÃO UTILIZADO NO ENSAIO.....	114
FIGURA 54 – PERFIL DE DUREZA VICKERS PARA MEDIDAS EM SOLDAS COM UM SIMPLES CHANFRO EM V.....	114
FIGURA 55 – REFERÊNCIA AOS TRÊS PLANOS PREFERENCIAIS: LONGITUDINAL (VISTA A), TRANSVERSAL (VISTA B) E AO LONGO DA ESPESSURA DA CHAPA (VISTA C).....	116
FIGURA 56 – (A) MÁQUINA DE CORTE DE PRECISÃO; (B) PRENSA PARA EMBUTIMENTO A QUENTE; (C) LIXADEIRA MANUAL; (D) POLITRIZ; (E) MICROSCÓPIO METALOGRAFICO; (F) AMOSTRA EMBUTIDA	117
FIGURA 57 – DIMENSÕES DO CDP SE(B) PARA O ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA J-R’S. MATERIAL BASE SENTIDO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL PARA AMOSTRA 01, AMOSTRA 02 E AMOSTRA 03.....	118
FIGURA 58 – GEOMETRIA DO CDP SE(B) PARA O ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA J-R’S. MATERIAL BASE SENTIDO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL PARA AMOSTRA 01, AMOSTRA 02 E AMOSTRA 03. A) CDP – GRANDE – TRINCA RASA, B) CDP – GRANDE – TRINCA LONGA, C) CDP – MÉDIO – TRINCA RASA, D) CDP – MÉDIO – TRINCA LONGA	119
FIGURA 59 – DIMENSÕES DO CDP SE(B) PARA O ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA J-R’S. MATERIAL REGIÃO DA SOLDA E REGIÃO DA ZTA.....	120
FIGURA 60 – GEOMETRIA DO CDP SE(B) PARA O ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA J-R’S. MATERIAL REGIÃO DA SOLDA E REGIÃO DA ZTA. A) CDP – PEQUENO – TRINCA RASA, B) CDP – PEQUENO – TRINCA LONGA.....	120
FIGURA 61 – POSICIONAMENTO DO ENTALHE NOS CORPOS DE PROVA REFERENTES AO ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA, CURVAS J-R’S. A) REGIÃO DA SOLDA. B) REGIÃO DA ZTA	121
FIGURA 62 – POSICIONAMENTO DO CORPO DE PROVA NA MÁQUINA, PARA O ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA, CURVAS J-R’S	122
FIGURA 63 – MÁQUINA SERVO-HIDRÁULICA DA MARCA MTS - 810, REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE TENACIDADE A FRATURA.....	122
FIGURA 64 – MÁQUINA SERVO-HIDRÁULICA DA MARCA MTS - LANDMARK, REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE TENACIDADE A FRATURA	123
FIGURA 65 - SISTEMA DE OPERAÇÃO ANALÓGICO DIGITAL MTS FLEX TEST GT. E COMPUTADOR DE CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS	123
FIGURA 66 - SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA COD VIA EXTENSOMETRIA, EXECUÇÃO DA PRÉ TRINCA POR FADIGA...	123
FIGURA 67 - SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA COD VIA EXTENSOMETRIA, EXECUÇÃO DO ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA.....	124

FIGURA 68 – A) DISPOSITIVO DE FADIGA POR FLEXÃO EM TRÊS PONTOS UTILIZADO NO ENSAIO DE PRÉ-TRINCA DE FADIGA EM ESPÉCIMES SE(B). B) VISUALIZAÇÃO DA PRÉ TRINCA COM A UTILIZAÇÃO DE UM ESTEREOSCÓPIO	124
FIGURA 69 – TELA DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PRÉ TRINCA, PROGRAMAÇÃO “FRACTURE TROUGHNEES” DO CONTROLADOR MTS FLEX TEST GT.....	125
FIGURA 70 – CDP COM ENTALHE LATERAL SIDE GROOVE	126
FIGURA 71 – TELA DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NECESSÁRIOS EXECUÇÃO DOS ENSAIOS E OBTENÇÃO DA CURVA $Px\Delta$, PROGRAMAÇÃO “FRACTURE TROUGHNEES” DO CONTROLADOR MTS FLEX TEST GT	128
FIGURA 72 – ESQUEMA DO PROCEDIMENTO DE ENSAIO $Px\Delta$ OU $P \times COD$	129
FIGURA 73 – FORNO ELÉTRICO UTILIZADO PARA OXIDAÇÃO DOS CDP’S	129
FIGURA 74 - IMAGEM DE SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B) AÇO API 5L X70, CAPTURADA COM O AUXÍLIO DE UMA CÂMERA DIGITAL, E EM SEGUIDA, VISUALIZADAS NO APLICATIVO APROPRIADO PARA TRATAMENTO DE IMAGENS, NA QUAL A_0 É MEDIDO	131
FIGURA 75 - IMAGEM DE SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B) AÇO API 5L X70, CAPTURADA COM O AUXÍLIO DE UMA CÂMERA DIGITAL, E EM SEGUIDA, VISUALIZADAS NO APLICATIVO APROPRIADO PARA TRATAMENTO DE IMAGENS, NA QUAL A_F É MEDIDO.....	132
FIGURA 76 – QUEIMA REALIZADA NA CHAPA DE AÇO API 5L X70 PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA EM PORCENTAGEM DE PESO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DE LIGA. A) AÇO API X70 NORMAL NIÓBIO. B) AÇO API X70 ALTO NIÓBIO	135
FIGURA 77 – MICROESTRUTURA DO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, NAS DIREÇÕES PREFERENCIAIS (A) PLANO S, (B) PLANO L E (C) PLANO T	137
FIGURA 78 – CUBO COM MICROESTRUTURA DO AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO COM INDICATIVO DO SENTIDO DA LAMINAÇÃO	137
FIGURA 79 – MICROESTRUTURA DO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, NAS DIREÇÕES PREFERENCIAIS (A) PLANO S, (B) PLANO L E (C) PLANO T	138
FIGURA 80 – CUBO COM MICROESTRUTURA DO AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO COM INDICATIVO DO SENTIDO DA LAMINAÇÃO	138
FIGURA 81 – MICROESTRUTURA DO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, NAS DIREÇÕES PREFERENCIAIS (A) PLANO S, (B) PLANO L E (C) PLANO T	139
FIGURA 82 – CUBO COM MICROESTRUTURA DO AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO COM INDICATIVO DO SENTIDO DA LAMINAÇÃO	139
FIGURA 83 – MICROESTRUTURA DO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, NAS DIREÇÕES PREFERENCIAIS (A) PLANO S, (B) PLANO L E (C) PLANO T	140
FIGURA 84 – CUBO COM MICROESTRUTURA DO AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO COM INDICATIVO DO SENTIDO DA LAMINAÇÃO	140
FIGURA 85 – MICROESTRUTURA DO API 5L X70 ALTO NIÓBIO, NAS DIREÇÕES PREFERENCIAIS (A) PLANO S, (B) PLANO L E (C) PLANO T.....	141
FIGURA 86 – CUBO COM MICROESTRUTURA DO AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO COM INDICATIVO DO SENTIDO DA LAMINAÇÃO.....	141
FIGURA 87 – MICROESTRUTURA DO API 5L X70 ALTO NIÓBIO, NAS DIREÇÕES PREFERENCIAIS (A) PLANO S, (B) PLANO L E (C) PLANO T.....	142
FIGURA 88 – CUBO COM MICROESTRUTURA DO AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO COM INDICATIVO DO SENTIDO DA LAMINAÇÃO.....	142
FIGURA 89 – MICROESTRUTURA DO API 5L X70 ALTO NIÓBIO, NAS DIREÇÕES PREFERENCIAIS (A) PLANO S, (B) PLANO L E (C) PLANO T.....	143
FIGURA 90 – CUBO COM MICROESTRUTURA DO AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO COM INDICATIVO DO SENTIDO DA LAMINAÇÃO.....	143
FIGURA 91 – MICROESTRUTURA DO API 5L X70 ALTO NIÓBIO, NAS DIREÇÕES PREFERENCIAIS (A) PLANO S, (B) PLANO L E (C) PLANO T.....	144
FIGURA 92 – CUBO COM MICROESTRUTURA DO AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO COM INDICATIVO DO SENTIDO DA LAMINAÇÃO.....	144
FIGURA 93 – MEV. ASPECTO GERAL DA MICROESTRUTURA DO AÇO API X70, NORMAL Nb (0,06%). ATAQUE: NITAL 2%	145
FIGURA 94 – MEV. ASPECTO GERAL DA MICROESTRUTURA DO AÇO API X70, ALTO Nb (0,09%). ATAQUE: NITAL 2%	145
FIGURA 95 – REGIÕES DA JUNTA SOLDADA PRÓXIMAS AOS PASSES DE ENCHIMENTO E ACABAMENTO NORMAL NIÓBIO	146
FIGURA 96 – REGIÕES DA JUNTA SOLDADA PRÓXIMAS AOS PASSES DE ENCHIMENTO E ACABAMENTO ALTO NIÓBIO	146

FIGURA 97 – ESQUEMA DE RETIRADA DO CORPO DE PROVA PARA O ENSAIO DE MICROSCOPIA ÓTICA, ONDE I) REGIÃO DE SOLDA, II) REGIÃO DA ZTA E III) REGIÃO DE MATERIAL BASE	147
FIGURA 98 – ASPECTO GERAL DA MICROESTRUTURA DA REGIÃO DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL NO AÇO API X70, NORMAL Nb (0,06%). ATAQUE: NITAL 2%	148
FIGURA 99 – DETALHE DA MICROESTRUTURA NAS DIFERENTES REGIÕES DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL DE MÚLTIPLOS PASSES NO AÇO API X70, NORMAL Nb (0,06%). (A) E (B) REGIÃO DE COMO DEPOSITADO; (C) E (D) REGIÃO RECRISTALIZADA DE GRANULAÇÃO GROSSEIRA E (E) E (F) REGIÃO RECRISTALIZADA DE GRANULAÇÃO FINA. ATAQUE: NITAL 2%	149
FIGURA 100 – ASPECTO GERAL DA MICROESTRUTURA DA REGIÃO DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL NO AÇO API X70, ALTO Nb (0,09%). ATAQUE: NITAL 2%	150
FIGURA 101 – DETALHE DA MICROESTRUTURA NAS DIFERENTES REGIÕES DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL DE MÚLTIPLOS PASSES NO AÇO API X70, ALTO Nb (0,09%). (A) E (B) REGIÃO DE COMO DEPOSITADO; (C) E (D) REGIÃO RECRISTALIZADA DE GRANULAÇÃO GROSSEIRA E (E) E (F) REGIÃO RECRISTALIZADA DE GRANULAÇÃO FINA. ATAQUE: NITAL 2%	151
FIGURA 102 – ASPECTO GERAL DA MICROESTRUTURA DO AÇO API X70, NORMAL Nb (0,06%). ATAQUE: NITAL 2%. SENDO A) E B) REGIÕES DISTINTAS	153
FIGURA 103 – ASPECTO GERAL DA MICROESTRUTURA DO AÇO API X70, ALTO Nb (0,09%). ATAQUE: NITAL 2%. SENDO A) E B) REGIÕES DISTINTAS	154
FIGURA 104 – MICROESTRUTURAS DOS AÇOS API X70 OBTIDAS POR MEV APÓS O TRATAMENTO DE IMAGEM, SENDO (A) METAL BASE NORMAL Nb, (B) METAL BASE ALTO Nb	155
FIGURA 105 – MICROESTRUTURAS DOS AÇOS API X70 OBTIDAS POR MEV APÓS O TRATAMENTO DE IMAGEM, SENDO (C) SOLDA CIRCUNFERENCIAL - REGIÃO RECRISTALIZADA DE GRANULAÇÃO FINA NORMAL Nb E (D) SOLDA CIRCUNFERENCIAL - REGIÃO RECRISTALIZADA DE GRANULAÇÃO FINA ALTO Nb	156
FIGURA 106 – DIAGRAMA DE CORES APRESENTANDO OS PLANOS DO SISTEMA CCC DA FERRITA	157
FIGURA 107 – AÇO API X70 NORMAL Nb/METAL BASE. MAPAS DE EBSD CONSIDERANDO DIFERENÇA DE DIREÇÕES CRISTALOGRÁFICAS (A) $\geq 2^\circ$ E (B) $\geq 15^\circ$	158
FIGURA 108 – AÇO API X70 ALTO Nb/METAL BASE. MAPAS DE EBSD CONSIDERANDO DIFERENÇA DE DIREÇÕES CRISTALOGRÁFICAS (A) $\geq 2^\circ$ E (B) $\geq 15^\circ$	159
FIGURA 109 – AÇO API X70 NORMAL Nb/RRGF. MAPAS DE EBSD CONSIDERANDO DIFERENÇA DE DIREÇÕES CRISTALOGRÁFICAS (A) $\geq 2^\circ$ E (B) $\geq 15^\circ$	160
FIGURA 110 – AÇO API X70 ALTO Nb/RRGF. MAPAS DE EBSD CONSIDERANDO DIFERENÇA DE DIREÇÕES CRISTALOGRÁFICAS (A) $\geq 2^\circ$ E (B) $\geq 15^\circ$	161
FIGURA 111 – AÇO API X70. HISTOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO D DE GRÃOS CONSIDERANDO DIFERENÇA DE DIREÇÕES CRISTALOGRÁFICAS ($> 2^\circ$ E $> 15^\circ$): (A) NORMAL Nb E (B) ALTO Nb	162
FIGURA 112 – PERFIL DE DUREZA VICKERS HV 10 – SOLDA GW – GIRTH WELDS. PROCESSO SAW SOLDA POR ARCO SUBMERSO. ALTO NÍOBIO – CHAPA 14 MM	164
FIGURA 113 – PERFIL DE DUREZA VICKERS HV 10 – SOLDA GW – GIRTH WELDS. PROCESSO SAW SOLDA POR ARCO SUBMERSO. NORMAL NÍOBIO – CHAPA 16 MM	165
FIGURA 114 – ESQUEMA DE MEDIÇÃO DO PERFIL DE MICRODUREZA NA REGIÃO DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL DO AÇO API X70 NORMAL NÍOBIO	165
FIGURA 115 – ESQUEMA DE MEDIÇÃO DO PERFIL DE MICRODUREZA NAS REGIÕES DAS SOLDAS CIRCUNFERENCIAIS DO AÇO API X70 ALTO NÍOBIO	166
FIGURA 116 – PERFS DE MICRODUREZA DAS SOLDAS CIRCUNFERENCIAIS DO AÇO API X70 NORMAL NÍOBIO OBTIDOS NA DIREÇÃO X	166
FIGURA 117 – PERFS DE MICRODUREZA DAS SOLDAS CIRCUNFERENCIAIS DO AÇO API X70 ALTO NÍOBIO OBTIDOS NA DIREÇÃO X	167
FIGURA 118 – PERFS DE MICRODUREZA DAS SOLDAS CIRCUNFERENCIAIS DOS AÇOS API X70 ALTO NÍOBIO E NORMAL NÍOBIO OBTIDOS NA DIREÇÃO Y	167
FIGURA 119 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA RASA (A/W=0,2) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 ALTO NÍOBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_01	170
FIGURA 120 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS (A/W=0,2) DENOMINADO TRINCA RASA. AÇO API 5L X70 ALTO NÍOBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_01	170
FIGURA 121 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA RASA (A/W=0,2) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 ALTO NÍOBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_02	171
FIGURA 122 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS (A/W=0,2) DENOMINADO TRINCA RASA. AÇO API 5L X70 ALTO NÍOBIO NA	

REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_02.....	171
FIGURA 123 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA LONGA (A/W=0,5) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_03	172
FIGURA 124 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS (A/W=0,5) DENOMINADO TRINCA LONGA. AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_03.....	172
FIGURA 125 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA LONGA (A/W=0,5) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_04	173
FIGURA 126 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS (A/W=0,5) DENOMINADO TRINCA LONGA. AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_04.....	173
FIGURA 127 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA RASA (A/W=0,2) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT) → CP_06	174
FIGURA 128 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS (A/W=0,2) DENOMINADO TRINCA RASA. AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT) → CP_06.....	174
FIGURA 129 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA LONGA (A/W=0,5) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT) → CP_08.....	175
FIGURA 130 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE (A/W=0,5). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT) → CP_08.....	175
FIGURA 131 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA RASA (A/W=0,2) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_09.....	176
FIGURA 132 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS (A/W=0,2) DENOMINADO TRINCA RASA. AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_09.....	176
FIGURA 133 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA LONGA (A/W=0,5) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_11	177
FIGURA 134 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS (A/W=0,5) DENOMINADO LONGA. AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_11	177
FIGURA 135 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA RASA (A/W=0,2) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_13.....	178
FIGURA 136 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE (A/W=0,2). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_13.....	178
FIGURA 137 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA LONGA (A/W=0,5) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_15	179
FIGURA 138 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS (A/W=0,5) DENOMINADO TRINCA LONGA. AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_15.....	179
FIGURA 139 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA LONGA (A/W=0,5) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_16.....	180

FIGURA 140 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS ($a/W=0,5$) DENOMINADO TRINCA LONGA. AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDADA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_16	180
FIGURA 141 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA RASA ($a/W=0,2$) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_17	181
FIGURA 142 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS ($a/W=0,2$) DENOMINADO TRINCA RASA. AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_17	181
FIGURA 143 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA LONGA ($a/W=0,5$) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_19	182
FIGURA 144 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS ($a/W=0,5$) DENOMINADO TRINCA LONGA. AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_19	182
FIGURA 145 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA RASA ($a/W=0,2$) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT) → CP_22	183
FIGURA 146– ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS ($a/W=0,2$) DENOMINADO TRINCA RASA. AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT) → CP_22	183
FIGURA 147 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO LONGA LONGA ($a/W=0,5$) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT) → CP_24	184
FIGURA 148 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,5$). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT) → CP_24	184
FIGURA 149 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA RASA ($a/W=0,2$) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDADA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_25	185
FIGURA 150– ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS ($a/W=0,2$) DENOMINADO TRINCA RASA. AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDADA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_25	185
FIGURA 151 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA LONGA ($a/W=0,5$) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDADA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_27	186
FIGURA 152 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS ($a/W=0,5$) DENOMINADO LONGA. AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDADA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_27	186
FIGURA 153 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA RASA ($a/W=0,2$) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDADA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_30	187
FIGURA 154 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,2$). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDADA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_30	187
FIGURA 155 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA LONGA ($a/W=0,5$) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDADA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_31	188
FIGURA 156 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS ($a/W=0,5$) DENOMINADO LONGA. AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDADA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_31	188

FIGURA 157 – CURVA DA CARGA VERSUS DESLOCAMENTO COD, DENOMINADO TRINCA LONGA ($a/W=0,5$) DO ESPÉCIME SE(B). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_32.....	189
FIGURA 158 – ASPECTO DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DO ESPÉCIME SE(B), APÓS O ENSAIO DE INTEGRAL J COM PARÂMETROS GEOMÉTRICOS ($a/W=0,5$) DENOMINADO LONGA. AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_32	189
FIGURA 159 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,2$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_01	190
FIGURA 160 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,2$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_02.....	190
FIGURA 161 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,5$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_03.....	191
FIGURA 162 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,5$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_04.....	191
FIGURA 163 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,2$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT) → CP_06.....	192
FIGURA 164 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,2$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_09.....	192
FIGURA 165 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,5$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_11.....	193
FIGURA 166 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,5$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_15.....	193
FIGURA 167 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,5$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_16.....	194
FIGURA 168 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,2$). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_17.....	194
FIGURA 169 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,5$). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL) → CP_19.....	195
FIGURA 170 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,2$). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DO MATERIAL BASE, RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT) → CP_22.....	195
FIGURA 171 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,2$). AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_25.....	196
FIGURA 172 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,5$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_27.....	196
FIGURA 173 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,5$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_31.....	197
FIGURA 174 – CURVAS J-R EM ESPÉCIMES SE(B), PARA RAZÃO DE ($a/W=0,5$). AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES → CP_32.....	197
FIGURA 175 – CURVAS J-R, PARA RAZÕES GEOMÉTRICAS DE $a/W=0,2$ E $a/W=0,5$ E COM VARIAÇÕES TAMBÉM NOS SENTIDOS DE LAMINAÇÃO LONGITUDINAL/TRANSVERSAL. AÇO API 5L X70 ALTO NIÓBIO.....	198
FIGURA 176 – CURVAS J-R, PARA RAZÕES GEOMÉTRICAS DE $a/W=0,2$ E $a/W=0,5$ E COM VARIAÇÕES TAMBÉM NOS SENTIDOS DE LAMINAÇÃO LONGITUDINAL/TRANSVERSAL. AÇO API 5L X70 NORMAL NIÓBIO.....	199

FIGURA 177 – CURVAS J-R, PARA RAZÕES GEOMÉTRICAS DE $A/W=0,2$ E $A/W=0,5$ E COM VARIAÇÕES TAMBÉM NOS SENTIDOS DE LAMINAÇÃO LONGITUDINAL/TRANSVERSAL. MATERIAL BASE DO AÇO API 5L X70 ALTO NÍÓBIO E NORMAL NÍÓBIO	199
FIGURA 178 – CURVAS J-R, PARA RAZÕES GEOMÉTRICAS DE $A/W=0,2$ E $A/W=0,5$ PARA OS MATERIAIS ALTO Nb E NORMAL Nb NA REGIÃO DA SOLDADA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES.....	200
FIGURA 179 – CURVAS J-R, PARA RAZÕES GEOMÉTRICAS DE $A/W=0,2$ E $A/W=0,5$ PARA OS MATERIAIS ALTO Nb E NORMAL Nb NA REGIÃO DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA DA SOLDADA CIRCUNFERENCIAL REALIZADA POR PROCESSO DE ARCO SUBMERSO E MÚLTIPLOS PASSES	201
FIGURA 180 – CURVAS J-R, PARA RAZÃO GEOMÉTRICA DE $A/W=0,5$ PARA OS MATERIAIS ALTO Nb NAS REGIÕES DE MATERIAL BASE SENTIDO LONGITUDINAL, SOLDADA E ZTA	202
FIGURA 181 – FLUXOGRAMA DOS CDP'S DO ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA, AÇO API 5L X70 NORMAL NÍÓBIO	203
FIGURA 182 – FLUXOGRAMA DOS CDP'S DO ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA, AÇO API 5L X70 ALTO NÍÓBIO	204

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO PARA OS AÇOS API-5L, COM % EM PESO	53
TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS DOS AÇOS API 5L COM NÍVEL DE ESPECIFICAÇÃO PSL1	54
TABELA 3 – CARACTERÍSTICAS DOS AÇOS API 5L COM NÍVEL DE ESPECIFICAÇÃO PSL2	54
TABELA 4 – DEFINIÇÃO DAS DIMENSÕES DOS CORPOS DE PROVA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE QUÍMICA	115
TABELA 5 – DIMENSÕES DO CDP's SE(B) – AMOSTRA 01, 02 E 03 MATERIAL BASE	119
TABELA 6 – RELAÇÕES GEOMÉTRICAS DOS CDP's SE(B) – AMOSTRA 01, 02 E 03 MATERIAL BASE.....	119
TABELA 7 – DIMENSÕES DO CDP's SE(B) – CHAPAS SOLDADAS (REGIÕES SOLDA E ZTA)	121
TABELA 8 – RELAÇÕES GEOMÉTRICAS DOS CDP's SE(B) – CHAPAS SOLDADAS (REGIÕES SOLDA E ZTA).....	121
TABELA 9 – DADOS DE ENTRADA NECESSÁRIOS PARA INÍCIO DA PRÉ TRINCA	125
TABELA 10 – DENOMINAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA ENSAIADOS	133
TABELA 11 – DENOMINAÇÃO DA REGIÃO DE RETIRADA DOS CORPOS DE PROVA ENSAIADOS	134
TABELA 12 – COMPOSIÇÃO QUÍMICA EM PORCENTAGEM DE PESO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DE LIGA OBTIDA POR ANÁLISE QUÍMICA DOS AÇOS: API X70 NORMAL NIÓBIO E API X70 ALTO NIÓBIO	135
TABELA 13 – PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ENSAIO DE TRAÇÃO DOS AÇOS: API X70 NORMAL NIÓBIO E API X70 ALTO NIÓBIO, VALORES MÉDIOS	163
TABELA 14 – PERFIL DE DUREZA VICKERS HV 10 – SOLDA GW – GIRTH WELDS. PROCESSO SAW SOLDA POR ARCO SUBMERSO. ALTO NÓBIO – CHAPA 14 MM.....	164
TABELA 15 – PERFIL DE DUREZA VICKERS HV 10 – SOLDA GW – GIRTH WELDS. PROCESSO SAW SOLDA POR ARCO SUBMERSO. NORMAL NÓBIO – CHAPA 16 MM	165

LISTA DE SIGLAS

Al – Alumínio;

AlN – Nitreto de alumínio

ANP – Agência Nacional de Petróleo;

ANb – Alto Nióbio;

API – American Petroleum Institute;

API-5L – Família representativa de aços para confecção de tubos;

ARBL – Aços de alta resistência e baixa liga;

ACELORMITTAL – Siderúrgica produtora de aço;

ASTM – American Society for Testing and Materials;

°C – Temperatura em graus Celsius;

C – Carbono;

CDP – Corpos-de-prova;

CT – Temperatura de embobinamento;

COD – Crack Opening Displacement;

CMOD – Crack Mouth Opening Displacement;

CNP – Conselho Nacional do Petróleo;

CP – Complexo-Phase;

Cr – Cromo;

CTOD – Crack Tip Opening Displacement;

Curvas R – Curvas de resistência de materiais dúcteis;

Cu – Cobre;

DP – Dupla Fase;

DT – Temperatura de descarga;

DWTT – Teste de queda livre de peso;

ESBD – Eléctron Back-Scattered Diffraction (Técnica de difração de elétrons retro-espalhados);

EESC – Escola de Engenharia de São Carlos;

EIW – Soldagem por Indução Elétrica;

ERW – Soldagem por Resistência Elétrica;

ER – Eletrodo revestido

EXCEL – Software da Microsoft para cálculos das curvas J-R;

FA – Ferrita Acircular;

FB – Ferrítico bainítica;
FDT – Temperatura de entrega de acabamento;
Fe – Ferro;
FET – Temperatura de entrada de acabamento;
FM – Ferrita Massiva;
FP – Ferrita Poligonal;
FW – Ferrita de Widmanstätten;
GLP – Gás liquefeito de petróleo;
GMAW – Soldagem a Arco com Arame Sólido com Proteção por Gás e Eletrodo Consumível;
HF – Hot-formado;
HTP – (High Temperature Processing);
HSLA – High Strength Low Alloy (Aços de Alta Resistência e Baixa Liga);
HSS – (High Strength Steel);
ISO – International Standardization for Organization;
LBW – Soldagem por Feixe de Laser;
LCC – Laminação Controlada Convencional;
LE – Limite de escoamento;
LR – Limite de resistência;
MA – Martensita-austenita;
MART / MS – Martensíticos;
MB – Metal de base;
MEV – Microscópio eletrônico de varredura;
MFEL – Mecânica da Fratura Linear Elástica;
MFEP – Mecânica da Fratura Elasto-Plástica;
Mn – Manganês;
Mo – Molibdênio;
MS – Metal de solda;
NAMEF – Núcleo de Análise de Materiais em Elementos Finitos;
Nb – Nióbio;
NNb – Normal Nióbio;
NbCr – Aço cromo nióbio;
NEMAF – Núcleo de Ensaio de Materiais e Análise de Falhas;
NLC – Normalização Linear da Carga;
Ni – Níquel;

P – Fósforo;

Pb – Chumbo;

POLI – Universidade de São Paulo

PSL1 e PSL2 – Classificação por níveis da especificação API-5L;

RDT – Temperatura de entrega de desbaste;

RE – Razão elástica;

RCD – Região como depositada;

RISERS – Dutos de ligação entre os poços de petróleo, no fundo do mar e as plataformas.

RRGG – Região recristalizada de granulação grosseira;

RRGF – Região recristalizada de granulação fina;

S – Enxofre;

SAE – Society of Automotive Engineers

SAW – Soldagem por Arco Submerso;

SAWH – Helicoidal Submerged Arc Welding;

SE(B) – Bend Specimen;

SE(T) – Single Ed Notch Specimen;

Si – Silício;

SMAW – Soldagem a Arco com Eletrodo Revestido;

SSY – Escoamento em pequena escala, *small scale yielding*;

th(c) – Espessura da bobina;

th(s) – Espessura da placa;

th(TB) – Espessura da barra de transferência;

Ti – Titânio;

TIG – Tungsten Inert Gas (Gás inerte de tungstênio)

TMCP – Thermo-Mechanical Controlled Processing;

TNR – Temperatura de não recristalização;

TRIP – Plasticidade Induzida por Transformação;

TWIP – Plasticidade Induzida por Geminação;

UOE – Processo de conformação de chapas para fabricação de dutos soldados;

V – Vanádio;

VFE – Variação da Flexibilidade Elástica;

ZAT – Zona termicamente afetada;

LISTA DE SÍMBOLOS

a – Comprimento da trinca;
E – Módulo de elasticidade do material;
F – Força aplicada;
J – Tenacidade a Fratura Elasto-Plástica;
 J_{IC} – Tenacidade à fratura elasto-plástica de iniciação do material;
k – Fator de intensidade de tensão;
 K_I – tenacidade do material;
 K_{IC} – Tenacidade à fratura do material em estado plano de deformação;
 L_0 – Comprimento inicial do corpo de prova;
n – Ductilidade, coeficiente de encruamento;
 N_f – Vida em fadiga;
S – Comprimento total do espécime SE(B);
 S_0 – Área transversal;
 S_E – Limite de escoamento;
 S_R – Limite de resistência;
 S_y – Média entre o limite de escoamento e o limite de resistência;
T – Tensão;
U – Energia potencial elástica acumulada não linear;
 U_r – Módulo de resiliência;
 U_t – Módulo de tenacidade
 δ – Deslocamento aplicado;
 ε – Deformação plástica;
 ε_0 – Deformação elástica de referência;
 σ – tensão remota aplicada;
 σ_e – Limite de escoamento;
 σ_f – resistência à fadiga;
 σ_P – Limite de proporcionalidade;
 σ_{Rf} – Limite de resistência à fadiga;
 σ_u – Limite de resistência a tração;
 σ_Y – tensão limite de escoamento;
 ΔL – Alongamento do corpo;

κ – Coeficiente de resistência;

ν – Coeficiente de Poisson;

θ – Ângulo de rotação;

π – Pi;

γ - α – Faixa de transição de austenita para ferrita;

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	33
1.1 MOTIVAÇÃO	34
2 REVISÃO DA LITERATURA.....	37
2.1 AÇOS DE ALTA RESISTÊNCIA – HSS (HIGH STRENGTH STEEL).....	38
2.1.1 Aços de alta resistência e baixa liga ARBL	39
2.2 PROCESSO DE OBTENÇÃO DOS AÇOS ARBL	42
2.2.1 Laminação controlada	43
2.2.2 Efeitos dos elementos de liga	45
2.2.2.1 Característica dos elementos de liga.....	46
2.3 EFEITOS DO NÍOBIO	48
2.4 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS AÇOS ARBL PARA TUBOS	52
2.5 FABRICAÇÃO DE TUBOS DE AÇO ARBL PARA DUTOS.....	55
2.5.1 Tipos de tubos.....	55
2.5.2 Classificação e fabricação de tubos	57
2.6 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL	60
2.6.1 Caracterização Microscopia EBSD	68
2.7 SOLDAGEM DOS TUBOS E DUTOS DE TRANSPORTE.....	71
2.7.1 Requisitos para juntas soldadas conforme normas API	74
2.8 PROPRIEDADE MECÂNICAS DE TRAÇÃO.....	75
2.8.1 Ensaio de tração.....	75
2.8.1.1 RETORNO ELÁSTICO.....	79
2.9 CONCEITOS BÁSICOS DA MECÂNICA FRATURA	81
2.9.1 Fratura frágil e fratura dúctil	83
2.9.2 Mecânica da fratura elástica linear (MFEL).....	84
2.9.3 Mecânica da fratura elásto-plástica (MFEP)	86
2.9.4 Curva de resistência à propagação dúctil J-R.....	89
2.10 INTEGRAL J	90
2.10.1 Definição analítica da integral J	90
2.10.2 Linha independente do caminho da integral J	91
2.10.3 Representação física da integral J.....	93
2.10.4 Operacionalização da integral J.....	94
2.11 TENACIDADE A FRATURA INFLUENCIADA PELA GEOMETRIA DO CDP	96
2.12 DETERMINAÇÃO DA CURVA J-R.....	97
2.12.1 Espécimes SE(B) de acordo com a norma ASTM E1820.....	97
2.12.2 Validação dos dados de propagação de trincas	100
2.12.2.1 Medição do tamanho da trinca COD (Extensômetro na boca da trinca).....	102
2.12.2.2 Determinação de A_{pl} a partir da abertura da ponta da trinca, COD	102
2.13 DIFERENTES MÉTODOS PARA LEVANTAMENTO DE CURVAS J-R's	103
2.13.1 Múltiplos corpos de prova	103
2.13.2 Variação da flexibilidade elástica (VFE).....	104
3 MATERIAIS E MÉTODOS.....	107
3.1 INTRODUÇÃO	107
3.2 MATERIAL	108
3.2.1 Disposição da extração dos corpos de prova.....	112
3.3 PROPRIEDADES MECÂNICAS DO AÇO API-X70	113

3.3.1 Ensaio de tração	113
3.3.2 Medição de dureza	114
3.3.2.1 Dureza Vickers	114
3.3.2.1 Microdureza.....	115
3.4 ANÁLISE QUÍMICA	115
3.5 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL.....	115
3.5.1 Caracterização realizada em Microscopia Óptica.....	116
3.5.2 Caracterização microscopia EBSD medida do tamanho de grão.....	117
3.6 ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA.....	117
3.6.1 Geometria e dimensões dos CDP's.....	118
3.6.2 Equipamentos de ensaio.....	121
3.6.3 Pré trinca por fadiga.....	124
3.6.4 Entalhe lateral SIDE GROOVE.....	126
3.6.5 Fluxograma de ensaio	126
3.6.6 Medidas de comprimento de trinca após ruptura do CDP	130
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	133
4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	133
4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA.....	133
4.3 ANÁLISE QUÍMICA	135
4.4 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL.....	136
4.4.1 Microscopia: metal base.....	136
4.4.2 Análise Microestrutural: região junta soldada (Solda e ZTA).....	146
4.4.3 Tamanho de Grãos	152
4.5 RESULTADOS PROPRIEDADES MECÂNICAS	163
4.5.1 Ensaio de tração	163
4.5.2 Medição de dureza resultados	164
4.5.2.1 Dureza Vickers resultados	164
4.5.2.2 Microdureza resultados.....	165
4.6 TENACIDADE A FRATURA	168
4.6.1 Curvas de P x Δ e aspecto geral das superfícies de fratura.....	168
4.6.2 Curvas J-R para o aço API 5L X70 – Espécime SE(B).....	190
5 CONCLUSÕES.....	205
6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS.....	207
REFERÊNCIAS.....	209

INTRODUÇÃO

O petróleo e gás natural, produzidos em águas profundas, deverão ocupar cada vez mais um lugar importante no abastecimento energético mundial. De fato, observa-se que a produção mundial de petróleo e de gás natural vem crescendo, acompanhando o consumo energético. Projeta-se que os hidrocarbonetos são e devem continuar sendo a principal fonte de energia usada no mundo nos próximos anos. A participação destes é estimada em 56% do abastecimento energético mundial para o ano 2020 (FURTADO, 1996). Neste contexto, os campos marítimos desempenham um papel cada vez mais importante na determinação do montante das reservas e da produção mundial de petróleo e gás natural, embora os hidrocarbonetos provenientes destas jazidas sejam de maior custo.

A produção de petróleo e derivados está crescendo constantemente e os cuidados com seu transporte devem ser intensificados. O emprego de novas tecnologias para inspeção de dutos é indispensável para a ampliação e modernização dos aços empregados neste segmento. A legislação ambiental cada vez mais rigorosa, o envelhecimento natural dos dutos e os riscos operacionais inerentes à atividade levam a buscar soluções inovadoras para sua inspeção e monitoramento. Isto proporcionou o desenvolvimento científico aplicado, de diversas áreas da engenharia com a perspectiva de melhorar as propriedades dos dutos e/ou desenvolver técnicas de manutenção e prevenção de defeitos, devido ao alto risco inerente a estes fluidos transportados. Acompanhar em tempo real o crescimento de um defeito em regiões críticas de um duto e monitorar expansões e contrações localizadas em reparos de dutos, ainda são desafios, como também a inspeção de trincas à distância. A exploração de petróleo em águas profundas também contribui com desafios na área de inspeção, principalmente devido a complexidade geométrica dos dutos flexíveis e a espessura da parede dos dutos rígidos utilizados. Todo projeto de um componente mecânico, ou, mais amplamente, qualquer projeto de engenharia, requer para sua viabilidade, um vasto conhecimento das características, propriedades e comportamento dos materiais disponíveis. Essa normatização é fundamental

para que se estabeleça uma linguagem comum entre fornecedores e usuários dos materiais.

O desafio tecnológico que é colocado para a indústria do petróleo encontra-se principalmente do lado do desenvolvimento de sistemas de produção que sejam adequados à valorização de jazidas localizadas em águas profundas, consistindo, portanto, em instalar sistemas de extração, condicionamento e transporte de petróleo e gás natural que sejam confiáveis e tenham custos competitivos (FURTADO, 1996).

Dentro das várias estruturas cilíndricas utilizadas em plataformas de exploração de reservas submarinas destacam-se os “RISERS”. Estas estruturas cilíndricas ligam as plataformas de extração de petróleo ao leito oceânico, em seu interior circulando principalmente o óleo extraído, gases, água e detritos sólidos provenientes da perfuração do solo.

Durante a operação, os dutos são frequentemente sujeitos a esforços dinâmicos de diversas origens, gerando tensões cíclicas, podendo ocorrer em diferentes fases da vida dessas estruturas e afetando o comportamento à fadiga das juntas soldadas. Ao longo do tempo tais tensões podem levar o material ao colapso através de processo de fadiga.

O uso da metodologia da mecânica da fratura para a avaliação da tenacidade à fratura e o comportamento em fadiga de juntas soldadas de aços para dutos e “RISERS” vem ao longo do tempo se tornando uma ferramenta imprescindível na compreensão dos processos de fadiga, principalmente quando a fase de propagação da trinca é o fator mais importante, como no caso das juntas soldadas.

1.1 Motivação

As recentes descobertas dos campos localizados na chamada camada pré-sal colocam novos desafios para a indústria brasileira de petróleo e gás e representam um enorme potencial exploratório e que podem tornar o Brasil um dos maiores produtores mundiais de petróleo. A aceleração do desenvolvimento exige cada vez maior consumo de energia obtida do petróleo e do gás natural. Isto obriga a melhorar as propriedades dos materiais das tubulações dos oleodutos e gasodutos para incrementar o transporte dos recursos a menores custos e com maior confiabilidade. Entretanto, os desafios tecnológicos para a viabilização técnica e econômica do transporte destes recursos naturais são imensos e tem motivado, vigorosamente, vários desenvolvimentos ao seu redor, dentre eles; os sistemas eficientes na fabricação dos mesmos.

A busca de uma maior competitividade tem levado a indústria a utilizar processo de fabricação com temperaturas cada vez mais elevadas, porém isto pode levar a um aumento

generalizado ou anormal do tamanho de grão austenítico, bastante deletério às propriedades mecânicas do material, sendo que a utilização de elementos formadores de precipitados é uma alternativa para minimizar este problema. Neste caso, a aplicação do nióbio como elemento de liga lhe confere melhoria de propriedades, especialmente nos aços de alta resistência e baixa liga. Na fabricação de tubos de grande espessura, há necessidade de uso de aços de alta resistência mecânica à tração, como por exemplo, os aços da série API 5L – X70 e X80 (limites de escoamento mínimo respectivos de 485 e 555 MPa). Especificações internacionais requerem elevadas propriedades de impacto para este aço e, naturalmente, também para as suas juntas soldadas. Estas exigências refletem não apenas a necessidade dos aços e das juntas soldadas possuírem uma temperatura de transição a mais baixa possível, mas também um elevado patamar superior de energia de impacto, particularmente em gasodutos, cujas elevadas tensões de serviço podem contribuir para a ocorrência de falha no modo dúctil de propagação de trincas. Os aços API, com características de elevada resistência, aliada à boa soldabilidade, baixo nível de inclusões e boa qualidade superficial, são especificados pela American Petroleum Institute (API), no caso a API-SPEC 5L 2007. O principal guia para a soldagem de tubulações é a norma API 1104, a qual fornece dados necessários à obtenção de juntas soldadas com boas qualidades. As juntas em tubulações são soldadas no campo e somente do lado externo. Como o tubo é fixo, a soldagem deve ser realizada em todas as posições.

A Petrobras restringe o teor de Nióbio em 0,06% em porcentagem de peso, para a viabilização de teores acima destes níveis é necessário satisfazer alguns requisitos, por exemplo: no mínimo manter as propriedades mecânicas e verificar se há alguma influência negativa na solda proveniente do processamento do tubo e as realizadas no campo.

Assim como se observa no contexto mundial, o Brasil vem sendo palco de crescente demanda por tubos utilizados na construção de poldutos (dutos) de grande vazão nas últimas décadas, como consequência direta do crescimento contínuo da produção de petróleo e da maior utilização do gás natural na matriz energética nacional. Dentro deste cenário complexo, a análise dos citados dutos mediante: integridade estrutural, resistência mecânica, vida à fadiga e principalmente avaliação de criticidade de defeitos em juntas soldadas “girth welds” realizadas em igualdade de processo efetuado no campo, representam um elemento central à segurança e confiabilidade operacional cada vez mais elevadas em sistemas dutoviários objetivando a redução de custos, aumento da eficiência operacional, melhora nos processos de fabricação e o mais importante, a eliminação de acidentes; causadores de danos ambientais ou perigosos em áreas densamente urbanizadas.

Deste modo o trabalho proposto apresenta uma panorâmica sobre os aços consumidos

pela indústria de tubos petrolíferos, analisando as propriedades mecânicas como fadiga e tenacidade à fratura dos mesmos, utilizando a Mecânica da Fratura Elasto-Plástica.

A partir destas considerações pode-se definir os principais objetivos deste trabalho de tese como:

METODOLOGIA

(1) Fazer uma revisão bibliográfica do estado da arte sobre análises macro e micro estruturais, ensaios mecânicos de tração e conceitos Básicos da Mecânica da Fratura tendo em vista o desempenho e a aplicação desejados;

(2) Complementar os estudos recentes sobre o citado assunto, avaliando a influência do Nióbio como um elemento de liga dos aços microligados;

(3) Ensaiai espécimes SE(B), onde cada um possui duas relações geométricas: trinca rasa $a/W = 0,2$ e trinca longa $a/W = 0,5$;

(4) Finalmente, propor considerações acerca dos dois materiais em questão.

A ORGANIZAÇÃO DA TESE

Dados os objetivos anteriormente citados propõe-se, além deste capítulo introdutório, o desenvolvimento de mais cinco capítulos com a seguinte estrutura:

Capítulo 2. Revisão da literatura – Neste capítulo, é mostrado um pequeno resumo a respeito dos dutos para transporte de gás e petróleo no Brasil, materiais utilizados e defeitos críticos. Incluído também os efeitos dos elementos de liga adicionados aos aços e os conceitos básicos da mecânica da fratura.

Capítulo 3. Materiais e Métodos – Neste capítulo, são apresentados os procedimentos utilizados nas análises macro e microestruturais e nos ensaios mecânicos dos materiais em questão os aços API X70 NORMAL NIÓBIO e API X70 ALTO NIÓBIO.

Capítulo 4. Resultados e Discussão – Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos dos experimentos a partir da obtenção das curvas J-R's, utilizando corpos de prova padronizados SE(B). É avaliado o aspecto geral das superfícies de fratura via microscopia eletrônica de varredura utilizando o recurso associado, a técnica de difração de elétrons retro espalhados EBSD.

Capítulo 5. Conclusões. – Serão apresentadas conclusões quanto à finalização do trabalho desenvolvido.

Capítulo 6. Sugestões para trabalhos futuros. – Serão feitas algumas sugestões para trabalhos futuros.

2 REVISÃO DA LITERATURA

O aumento significativo na demanda mundial de dutos para transporte de petróleo e seus derivados é responsável pela busca incessante de aços com propriedades mecânicas elevadas, principalmente por operarem sob alta pressão (HIPPERT JR, 2004). A utilização de tubos fabricados a partir de aços com melhores propriedades mecânicas e metalúrgicas tem contribuído para a redução de custos na produção das malhas dutoviárias. Toma-se, assim, possível selecionar menores espessuras de parede, mantendo-se a mesma pressão de trabalho, o que resulta na diminuição do peso, na diminuição da quantidade de solda depositada em cada junta, além da economia no transporte destes tubos. Os tubos utilizados na indústria do petróleo e nos minerodutos são geralmente classificados segundo a Norma API (American Petroleum Institute) em função de sua aplicação e sua resistência mecânica. O grau dos aços, segundo a Norma API-5L, abrange tubos adequados para transporte de água, gás e óleo para as indústrias de petróleo, levando em conta a rota de processamento do tubo (tubos sem costura, com costura, do tipo solda helicoidal “espiral”, etc.).

A laminação controlada dos aços estruturais planos microligados visa o refino da microestrutura austenítica ao final da laminação, o qual é transferido para a estrutura ferrítica resultante da sua transformação. Assim consegue-se aumentar simultaneamente a resistência mecânica e a tenacidade do aço (PLAUT et al., 2009). O desenvolvimento dos aços microligados, no campo das aplicações estruturais, navais e petrolíferas, deve-se às melhores características de tenacidade desses materiais para níveis relativamente altos de resistência mecânica e boa soldabilidade. A busca de um aço com maior resistência mecânica é um dos objetivos centrais no desenvolvimento desses materiais. O princípio básico desse mecanismo consiste em dificultar ao máximo o movimento das discordâncias na estrutura cristalina do metal, pois são justamente esses defeitos que fazem com que a resistência mecânica dos materiais reais corresponda a menos de 10% do valor teoricamente possível. A resistência

mecânica de um aço resulta de vários mecanismos de endurecimento atuantes em sua microestrutura, sendo os principais tipos elencados: (GINZBURG, 2003).

- Endurecimento por solução sólida proporcionado pelos elementos de liga solubilizados (C, N, P, Mn, Si, Cr, Mo, etc.);
- Endurecimento por refino do tamanho de grão;
- Endurecimento por precipitação de compostos intermetálicos;
- Endurecimento por segunda fase;
- Endurecimento por discordâncias (Encruamento ou Trabalho a frio).

Estes mecanismos de endurecimento variam conforme o tipo de aço considerado e essencialmente elevam as propriedades mecânicas determinadas sob condições estáticas, como é o caso dos limites de escoamento e de resistência à tração. Infelizmente, a maioria dos mecanismos de endurecimento tende a degradar algumas propriedades mecânicas, como a tenacidade ou a capacidade que o material tem para resistir à nucleação e ao avanço de uma trinca, como por exemplo, a energia absorvida durante um ensaio de impacto charpy ou a temperatura de transição entre fratura dúctil e frágil.

2.1 Aços de alta resistência – HSS (High Strength Steel)

São materiais complexos, sofisticados, com composições químicas cuidadosamente selecionadas e microestruturas multifásicas resultantes de processos de aquecimento e refrigeração controlada com precisão. Vários mecanismos de reforço são utilizados para atingir uma gama de resistência, ductilidade, dureza, e propriedades de fadiga. Dentro dos aços de alta resistência – HSS (High Strength Steel) os mais importantes são:

Aços de Alta Resistência e Baixa Liga – (HSLA) High Strength Low Alloy

Dupla Fase – (DP)

Complexo-Phase – (CP)

Ferrítico-bainítica – (FB)

Martensíticos – (MS ou MART)

Plasticidade Induzida por Transformação – (TRIP)

Hot-formado (HF)

Plasticidade Induzida por Geminação (TWIP).

Os aços HSS são materiais multifásicos que contém na microestrutura ferrita, martensita, bainita, e/ou austenita retida, em função dos elementos de liga e do processamento utilizado. A comparação entre as propriedades mecânicas de uma variedade de famílias de aços de alta resistência aplicados é mostrada na Figura 1.

Figura 1 – Diagrama comparativo das classes de aços HSS
Fonte: Worldautosteel (2014)

A Figura 1 mostra a comparação das características de resistência mecânica e ductilidade dessa nova família de aços. O aumento do nível de resistência mecânica do produto leva quase inevitavelmente à redução de seu alongamento total, ou seja, de sua estampabilidade. Contudo, o uso de microestruturas adequadas permite minimizar a perda de ductilidade sob maiores níveis de resistência mecânica (SCHRÖDER, 2004).

2.1.1 Aços de alta resistência e baixa liga ARBL

Os aços de alta resistência e baixa liga (ARBL) ou aços microligados, ou ainda, *high strength low alloy* (HSLA) possuem a adição de pequenas quantidades de elementos formadores de carbonetos e carbonitreto. Tais elementos são principalmente nióbio, vanádio e titânio, individualmente ou combinados. Processamentos termomecânicos, têm sido utilizados para a obtenção de propriedades mecânicas superiores através de controle microestrutural, principalmente por refino de grão ferrítico/perlítico e endurecimento por precipitação (HIPPERT JR, 2004).

Os mesmos têm, principalmente, conteúdo de carbono entre 0,05 até 0,25% e conteúdo de manganês até 2,0%. Pequenas quantidades de cromo, níquel, molibdênio, cobre, nitrogênio, vanádio, nióbio, titânio e zircônio são usadas em várias combinações, raramente excedendo de

0,1% cada, e sem ultrapassar um total de 8% em peso da composição (API, 2007). As principais características dos aços ARBL são seu alto limite de resistência e boa tenacidade à baixas temperaturas, além de boa conformabilidade e boa soldabilidade, em função do baixo índice de carbono equivalente.

Em função desta demanda, a tecnologia para produzir estes aços vem se desenvolvendo rapidamente. Por exemplo, melhorias no processo de laminação têm proporcionado a estes materiais maior limite de escoamento (obtenção de tamanho de grão reduzido), acompanhado de diminuição gradual do carbono (a quantidade de carbono pode ser reduzida, com o objetivo de aumentar a soldabilidade e tenacidade), já que adições de nióbio e vanádio compensam a diminuição da resistência devido à redução deste elemento (ASM, 1990). Dentre as práticas utilizadas na fabricação dos aços ARBL, a mais difundida tem sido a laminação controlada seguida de resfriamento acelerado, onde combinações diversas entre temperatura e quantidade de deformação a quente objetivam elevados valores de resistência e tenacidade (SILVA, 1986), processo este que será detalhado mais adiante.

Tubos utilizados na indústria do petróleo são geralmente classificados segundo a API (*American Petroleum Institute*) em função de sua aplicação e sua resistência mecânica. Especificamente, os aços ARBL utilizados na fabricação de tubos para linhas de transmissão seguem a classificação API 5L *Specification for Line Pipe* (API 5L, 2007), abrangendo tubos para a indústria do petróleo e do gás natural. Para a classe API 5L, os graus de composição química e resistência mecânica variam desde o API 5L A25 até o API 5L X80. Nas designações compostas pelas letras A ou X, os dois últimos dígitos especificam valores mínimos de limite de escoamento do material em ksi. Assim, os aços API 5L X80 apresentam valor mínimo de tensão limite de escoamento igual a 80 ksi (~550 MPa).

A utilização de dutos terrestres e marítimos é considerado o meio mais econômico e confiável de transporte de combustíveis, sendo que no Brasil, um país continental, a construção de dutos é uma necessidade socioeconômica, face à expansão dos centros industriais, no transporte de óleo, gás, resíduos, minérios além de água. O aumento da competitividade internacional neste tipo de empreendimento, em compasso com o desenvolvimento de materiais de alta resistência, exige uma reavaliação dos métodos de soldagem e inspeção tradicionalmente empregados, daí o emprego do conceito “Construtibilidade” neste tipo de empreendimento, que favorece a definição dos processos e métodos mais adequados.

A soldagem se inicia na fabricação dos tubos, onde a qualidade e produtividade é requisito básico para a competitividade Figura 2a), porém na fase de união dos dutos a soldagem da junta circunferencial Figura 2b) pode ser considerada como o caminho crítico na velocidade e custo de construção na maioria dos empreendimentos,

Figura 2 – a) Processo de fabricação dos tubos solda helicoidal. b) Processo de união dos tubos para fabricação dos dutos solda de topo
Fonte: Centerval ... (2015)

Na construção de tubos com costura de aço API-5L, podem ser utilizados os processos ERW (Soldagem por Resistência Elétrica), EIW (Soldagem por Indução Elétrica), LBW (Soldagem por Feixe de Laser), GMAW=MIG/MAG (Soldagem a Arco com Arame Sólido) e SAW (Soldagem por Arco Submerso). Estes processos são utilizados nas soldagens de confecção dos tubos, tanto na configuração longitudinal quanto em espiral. Já na união de tubos adjacentes para a confecção dos dutos, as soldagens são circunferenciais, acompanhando todo o perímetro do tubo.

O grau do aço reflete a tensão mínima de escoamento do material em [ksi] ou seja, o grau X70 e X80 têm tensões, respectivamente, com o valor de 70ksi e 80ksi. O desenvolvimento dos aços API-5L é esquematizado no gráfico da Figura 3, (ISOPE...¹, 2008 *apud* SICILIANO, 2008) onde pode ser verificado o aumento da resistência mecânica destes materiais, passando do grau X42, na década de 1950, até o X120 em utilização nos dias atuais.

¹ ISOPE OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING CONFERENCE, Strain BASE DESIGN SYMPOSIUM, 2008.

Figura 3 – Períodos de desenvolvimento de diferentes graus de aço para dutos de transporte de gás e petróleo
 Fonte: Gray² (2001) *apud* Siciliano (2008, p.209)

2.2 Processo de obtenção dos aços ARBL

Existem, provavelmente, dezenas de rotas distintas para o processamento metalúrgico de aços para tubulações classe X70 e superiores, que envolvem tanto alterações sutis de composição química, como rotinas diversas de processamento a quente por laminação controlada. Do ponto de vista metalúrgico, entretanto, há duas alternativas plausíveis para a produção deste tipo de aço com elevada resistência e tenacidade. A primeira delas baseia-se no processamento de laminação controlada e o emprego extensivo de mecanismos de endurecimento, como refino de grão metalúrgico, endurecimento por precipitação e por solução sólida, e por deformação a frio e textura cristalográfica – por intermédio da laminação dentro do campo bifásico austenita (γ) e ferrita (α) (GRAY; PONTREMOLI, 1987; HIPPERT, 2004; SUN; BOYD, 2000).

A segunda alternativa é estabelecer uma rota metalúrgica de processamento através da escolha adequada de composição química e sequência de laminação controlada, com o objetivo

² GRAY, M. Niobium bearing steel in pipeline projects. Proc. Niobium Science and Technology, Orlando, FL Dec. 2-5, 2001, TMS, pp889-906, 2001.

de obter uma microestrutura de ferrita acicular (GRAY; PANTREMOLI, 1987). Entretanto, uma dificuldade inicial para o processamento destes materiais com composições químicas específicas era o aumento significativo no custo de produção. Grandes quantidades de elementos de liga eram necessárias para garantir a temperabilidade do material, o que favoreceria a obtenção de microestrutura acicular no resfriamento ao ar (GRAY; PONTREMOLI, 1987; HIPPERT JR, 2004). Esta dificuldade pôde ser superada através da aplicação do resfriamento acelerado após a laminação controlada.

2.2.1 Laminação controlada

A laminação controlada é um procedimento pelo qual os vários estágios de laminação têm temperatura controlada, quantidade de redução pré-determinada em cada passe e temperatura de acabamento precisamente definida. Este processamento é largamente utilizado para obtenção de aços destinados a dutos, pontes, estruturas *off shore*, e outras aplicações de engenharia. O objetivo básico da laminação controlada é deformar os grãos de austenita durante o processo de laminação para obtenção de grãos de ferrita finos durante o resfriamento. Isto resulta em um aumento (simultâneo) de resistência mecânica e tenacidade e tem possibilitado a redução da quantidade de carbono nos aços ARBL, melhorando a soldabilidade dos mesmos (COHEN; OWEN, 1975).

O processo de laminação controlada é composto, basicamente, por dois estágios. O primeiro estágio (desbaste) é comumente realizado em temperaturas relativamente elevadas (tipicamente entre 950°C e 1100°C) e seu principal objetivo é o refino de grão através da completa recristalização da austenita depois de cada passe de laminação, conforme Figura 3. No segundo estágio (acabamento) explora-se o efeito dos elementos de liga em estabilizar a austenita e retardar sua recristalização estática em temperaturas inferiores a 900°C. Com o teor de nióbio inferior a 0,05%, nenhuma recristalização deve ocorrer no intervalo entre passes, de forma que os grãos de austenita são progressivamente deformados durante a laminação, consumindo apenas parte de sua energia armazenada de deformação através da recuperação. Ao final do processo (ver Figura 4), obtém-se grãos de austenita muito deformados e alongados (*pancake*), que resultam em grãos finos de ferrita (na ordem de 3 a 6µm) após a transformação $\gamma\text{-}\alpha$ (COHEN; OWEN, 1975; HIPPERT JR, 2004; SHIGA et al., 1981).

Figura 4 – Esquema mostrando a sequência de deformação durante a laminação controlada
Fonte: Shiga et al. (1981)

Durante o resfriamento, a transformação da austenita em produtos eutetóides e proeutetóides torna-se termodinamicamente possível. As linhas de temperaturas que representam esta transformação são identificadas pela letra A. As transformações de fases ocorridas durante o resfriamento e o aquecimento são representadas por A_r . Estas terminologias são utilizadas acompanhadas de um número subscrito adicional para definir temperaturas críticas associadas com a transformação de austenita. A linha A_{r1} representa a transformação eutetóide de aços hipoeutetóides e a linha A_{r3} representa a temperatura abaixo da qual a ferrita pró-eutetóide inicia sua formação a partir da austenita, sob resfriamento lento (SAMUELS, 1980). Conforme mencionado, algumas vezes a laminação controlada é conduzida dentro de um campo bifásico austenita-ferrita e isto ocorre entre as linhas de temperatura A_{r1} e A_{r3} .

Algumas vezes, empregar tão somente o processo de laminação controlada não será suficiente para suprir a demanda por tubulações de aços cada vez mais resistentes e tenazes. Deste modo, torna-se necessário desenvolver microestruturas que atendam estes requisitos. Conforme mencionado, inicialmente, associou-se a laminação controlada a composições químicas específicas, com o objetivo de obter uma microestrutura de ferrita acicular (GRAY; PONTREMOLI, 1987). Entretanto, o aumento significativo da quantidade de elementos de liga eleva os custos de produção. Uma alternativa, portanto, para esta dificuldade foi o desenvolvimento da tecnologia de resfriamento acelerado das chapas, já que taxas de

resfriamento maiores permitem o emprego de composições químicas menos complexas para se obter microestruturas não poligonais. Atualmente, os aços obtidos por esta rota de processamento apresentam excelentes propriedades mecânicas e tenacidade, além de boa soldabilidade devido ao seu baixo teor de carbono (inferior a 0,06%).

2.2.2 Efeitos dos elementos de liga

Os elementos de liga são adicionados aos aços com o objetivo de ajustar suas propriedades a determinadas aplicações. Nos aços ARBL empregados em tubulações, as propriedades mais importantes são, principalmente, a tenacidade a fratura em baixas temperaturas, a resistência mecânica para suportar altas pressões e também o requisito de boa soldabilidade. Conforme a norma API (2007), a análise química dos aços microligados deve conter pelo menos os seguintes elementos: C, Mn, P, S, Cr, Nb, Cu, Mo, Ni, Si, Ti e V.

Quando os elementos de liga são adicionados, o campo da austenita (num diagrama Fe-C) pode expandir (elementos gamagênicos) ou se contrair (elementos alfa-gênicos). Elementos de liga em pequenas concentrações dissolvem-se na ferrita em altas concentrações formam carbonetos de liga. Por exemplo, o vanádio contrai o domínio da austenita e precipita na forma de carboneto de vanádio em equilíbrio no contorno da ferrita (HONEYCOMBE, 1982).

Na decomposição da austenita dos aços microligados, os elementos de liga podem se dividir em duas categorias: a primeira é formada por elementos como o Ni, P, Si e Cu que permanecem apenas em solução sólida na ferrita, com baixa solubilidade em carbonetos e na cementita. Por exemplo, o níquel não forma carbonetos, estabilizando a fase γ e promovendo a formação do constituinte MA (austenita/martensita). A segunda categoria é formada pelos elementos como Mn, Cr, Mo, V, Ti, W e Nb que se precipitam como carbonetos de liga. O teor excedente destes elementos que não conseguem migrar da austenita para formar carbonetos (depois da laminação a quente, principalmente, o Ti, Mo e W) podem, em pequenas concentrações, ficar na fase ferrítica em solução sólida junto com outros elementos não formadores de carbonetos como o Ni. Assim, a ferrita endurece por solução sólida elevando a resistência mecânica do aço (HONEYCOMBE, 1982).

O manganês endurece o aço por solução sólida na ferrita e diminui a temperatura de transformação A_{r3} da austenita para a ferrita (MALCOLM, 2007), ampliando a faixa de temperatura disponível para a laminação e aumentando assim a temperabilidade. O Mn dificulta a formação de ferrita poligonal e perlita em altas temperaturas (BATISTA et al., 2003) pela

diminuição da temperatura A_{r3} e refina o grão de ferrita elevando a resistência mecânica e a tenacidade do aço.

O estudo sobre os efeitos de micro-adições de V, Ti e Nb nas propriedades mecânicas de aços de baixo carbono iniciou-se no final da década de 1950. Tais efeitos revolucionaram a siderurgia, já que viabilizaram o desenvolvimento de tratamentos termomecânicos que levam à obtenção de aços apresentando microestrutura com alto grau de refino. Essa intensa redução no tamanho de grão permite aumentar simultaneamente a resistência mecânica e a tenacidade da chapa, permitindo diminuir os teores de elementos de liga do aço, especialmente C. Isso é particularmente interessante para esse tipo de produto, pois melhora sobremaneira sua conformabilidade, minimizando os custos de fabricação (GORNÍ; SILVEIRA; REIS, 2006). O Nb, V e Ti são elementos fortemente formadores de carbonetos mesmo com teores menores que 0,1% em peso (HONEYCOMBE, 1982) e se precipitam progressivamente à medida que a interface austenita/ferrita se movimenta, entre 650°C e 850°C. Estes elementos (Nb+Ti+V), quando presentes em teores menores que 0,15% em peso, refinam o grão quando precipitam na austenita e endurecem a ferrita. A ocorrência destes mecanismos dependem do grau de solubilização dos nitretos e carbonetos na microestrutura. Os elementos formadores de carbonetos contraem o campo da austenita e modificam a cinética de transformação. Batista et al. (2003) em seu trabalho cita o Mo, Nb e V como elementos que retardam a difusão do carbono durante a transformação γ - α . A austenita que não consegue se transformar em ferrita ou agregado eutetóide se transforma em martensita e o restante fica como austenita retida, aumentando a quantidade do constituinte MA (RAMIREZ, 2008).

2.2.2.1 Característica dos elementos de liga

A composição química do aço é um dos fatores que determinam as características para sua aplicação. Elementos microligantes têm alguns efeitos característicos que são comuns a todos os aços. Outros efeitos são específicos para cada elemento (SILVA, 1986).

— **Carbono (C)** O aumento do teor de carbono é a maneira mais econômica de obter resistência mecânica, principalmente no limite de escoamento. No entanto, é prejudicial à tenacidade do material, pois em alta porcentagem torna o aço "quebradiço", além de comprometer a soldabilidade do mesmo.

— **Manganês (Mn)** O aumento do teor de manganês aumenta seguramente a resistência mecânica e resistência à fadiga. Em média, para cada 1% de manganês, a resistência à tração aumenta 100MPa. Para aços temperáveis, aumenta a dureza após a têmpera. Desoxidante, forma

MnS, o qual impede trincas a quente causado por fusão em contornos de grão de filmes de FeS. Abaixa a temperatura de transição dúctil/frágil; agente endurecedor. Prejudica a soldabilidade, contudo é menos prejudicial que o carbono;

— **Silício (Si)** Favorece a resistência mecânica (limite de escoamento) e a resistência à corrosão, mas como o manganês, reduz a soldabilidade; desoxidante.

— **Enxofre (S)** Muito prejudicial aos aços. Diminui a ductilidade, tenacidade à fratura e soldabilidade. Forma sulfeto com o ferro, deixando o aço quebradiço, e forma o sulfeto de manganês, favorecendo a usinagem, pela formação de cavacos que se quebram facilmente.

— **Fósforo (P)** Aumenta o limite de resistência, favorece a resistência à corrosão, mas diminui a soldabilidade. Diminui a ductilidade e a tenacidade à fratura e torna o aço frágil, se ultrapassar certos teores.

— **Cobre (Cu)** Aumenta a resistência à fadiga e à corrosão, se usado em teores de 0,2 a 0,5%, mas reduz a soldabilidade.

— **Níquel (Ni)** Aumenta a resistência mecânica e a resistência à corrosão. Em relação à tenacidade, abaixa a temperatura de transição dúctil/frágil. Agente endurecedor e estabilizador da austenita. Em média, para cada 1% de níquel a resistência à tração aumenta 40MPa, aumenta o limite de escoamento e na têmpera, reduz a velocidade de resfriamento.

— **Titânio (Ti)** Aumenta o limite de resistência e melhora o desempenho mecânico em temperaturas elevadas. Atua principalmente através do refino do tamanho de grão austenítico durante o reaquecimento da placa antes de sua laminação a quente, a baixíssima solubilidade do nitreto de titânio é tal que se mantém estável mesmo no aço líquido. Mesmo em modestos níveis de adição de titânio pode-se induzir a precipitação de carbo-nitretos de titânio ricos em nitrogênio (quase que exclusivamente nitretos) no aço líquido. Uma distribuição extremamente fina e estável de nitretos pode ser alcançada por adições restritas de titânio, que evitam extensa precipitação no estado líquido. Níveis de titânio em excesso ao requerido para combinar estequiometricamente com o nitrogênio resultam em combinação com o carbono, cuja solubilidade é similar ao carboneto de nióbio, portanto levando-o a efeitos similares aos do nióbio. Estes efeitos, entretanto, somente são observados quando a quantidade de titânio excede exageradamente a requerida para combinar com o nitrogênio. De todos os elementos microligados comumente utilizados no aço, o titânio é o único capaz de formar um sulfeto ou carbo-sulfeto. Embora o titânio, em comum com diversos outros elementos que formam sulfetos, seja capaz de produzir endurecimento por solução sólida, reduz a deformação plástica dos sulfetos durante a conformação a quente. Existe competição entre o manganês e o titânio pelo enxofre.

— **Cromo (Cr)**. Em média, para cada 1% de cromo aumenta a resistência à tração 80MPa, aumenta a resistência à corrosão, melhora a facilidade de têmpera e aumenta a resistência ao desgaste. Fornece resistência à corrosão, por exemplo, nos aços inoxidáveis ($\text{Cr} > 10,5\%$). É agente endurecedor nos aços temperados e revenidos e forte formador de carbonetos.

— **Vanádio (V)** Refina a estrutura do aço, impedindo o crescimento dos grãos. Forma carbonetos duros e estáveis. A solubilidade do carboneto de vanádio é grande na fase austenítica, mesmo a baixas temperaturas, por esse motivo, endurece o material, principalmente por precipitação interfásica na ferrita, enquanto que a do nitreto de vanádio é mais baixa, e admite somente dissolução parcial em baixas temperaturas, por exemplo, 900°C . Para garantir um refino de grão na condição normalizada, a quantidade de nitrogênio nos aços ao vanádio (máximo de $0,15\% \text{V}$) geralmente é aumentada para níveis acima de $0,01\% \text{N}$.

— **Tungstênio (W)** Aumenta a resistência à tração em altas temperaturas. Forma carbonetos bastante duros e é usado em aços para ferramentas.

— **Cobalto (Co)** Aumenta a dureza do aço, sob altas temperaturas nos aços ferramentas.

— **Alumínio (Al)** Atua como desoxidante e controla o crescimento dos grãos. Forma AIN que fixa o contorno de grão e mantém pequeno o tamanho do grão da ferrita. A formação do AIN também serve para remover N da solução sólida, mas diminuindo a resistência do reticulado para movimentação de discordâncias e abaixando a temperatura de transição dúctil/frágil.

— **Molibdênio (Mo)** Agente endurecedor nos aços temperados e revenidos e forte formador de carbonetos. Suprime a fragilidade do revenimento. Estabiliza a película passiva em aços inoxidáveis (portanto, aumenta resistência a corrosão por pite).

2.3 Efeitos do Nióbio

Aços microligados são aços cujas propriedades são modificadas através de pequenas adições de elementos ligantes (usualmente em teores menores que $0,15\%$). O desenvolvimento de aços microligados envolve tanto um trabalho apropriado de metalurgia, quanto uma tecnologia de processo adequada.

O Nióbio é um dos principais elementos de liga dos aços microligados, sendo quase obrigatório nos aços ARBL. Pequenos teores desse elemento aumentam o limite de resistência e o limite de escoamento. Permite diminuir os teores de carbono e manganês. O nióbio atua

principalmente através do refino do tamanho de grão austenítico, imediatamente antes de sua transformação. Esse elemento, tanto na forma solubilizada como precipitada, possui a capacidade de restringir a recristalização da austenita entre os passes de laminação abaixo de uma determinada temperatura (designada como T_{NR} , ou temperatura de não-recristalização), que geralmente varia entre 900°C e 1000°C. O mesmo admite dissolução substancial de carbo-nitretos de nióbio somente em temperaturas elevadas. Em baixas temperaturas, na faixa austenítica, mostra uma solubilidade restrita, e o endurecimento por precipitação não é observado. Os carbo-nitretos não dissolvidos nestas temperaturas atuam como um efetivo refinador de grão. A mudança significativa na dissolução dos carbo-nitretos entre elevadas e baixas temperaturas (1300°C e 900°C), na faixa de temperatura austenítica, provoca substancial precipitação induzida por deformação em temperaturas abaixo de 1000°C, e produz o que é argumentado como sendo o efeito mais peculiar do nióbio nos aços; o significativo retardamento da recristalização nestas temperaturas. Embora este efeito possa ser verificado em aços ao vanádio e aços ao titânio, ele não é tão marcante como nos aços ao nióbio.

Mesmo adicionado em baixos teores, o elemento Nióbio, possibilita aumento de resistência e de tenacidade simultaneamente, sendo o microligante mais usado para tal finalidade. Os benefícios econômicos da obtenção destas melhores propriedades, com adições tão pequenas de elemento ligante, são a razão para o contínuo aumento do uso dos aços microligados no mercado.

Durante a fase de acabamento da chamada laminação controlada, ocorre uma virtual “laminação a frio” da austenita, cujos grãos ficam completamente achatados e encruados imediatamente antes de sua transformação, proporcionando inúmeros pontos propícios para a nucleação de ferrita durante o resfriamento posterior. Dessa forma, ela dá origem a uma microestrutura ferrítica intensamente refinada (GORNÍ; SILVEIRA; REIS, 2006). O Nióbio também pode conferir resistência mecânica por precipitação, desde que seja mantido em solução tanto no reaquecimento como durante o forjamento. Contudo a maior contribuição do nióbio como microligante é formar precipitados (carbonetos e nitretos) acima da temperatura de transformação para retardar a recristalização da austenita, promovendo a formação de grãos mais finos, e conferindo maior resistência e tenacidade. A sua gama de adição vai dos 0.02 – 0.1%, e apenas 0,01% de adição reforça o aço em 35 a 40 MPa, mas com perda de tenacidade que deve ser compensada pelo tratamento da laminação que além de refinar o grão evitam a formação de bainita superior ou ferrita de Widmanstätten (DAVIS, 2004; WRIGHT, 2004).

Os aços microligados com nióbio, veem aumentada a sua tensão de escoamento, devido ao endurecimento por precipitação de carbonetos e nitretos de nióbio ($Nb(C,N)$) e do efeito que

estes precipitados provocam, quer na temperatura de transformação $\gamma \rightarrow \alpha$, quer na recristalização da austenita, refinando o grão (DAVIS, 2004).

Entretanto quando da fabricação do aço, carboneto de nióbio começa a precipitar por volta dos 1200°C, e se o aço não for trabalhado a quente os precipitados continuam a se formar e coalescer até aos 925 °C e a laminação a 900 °C, tais carbonetos de nióbio podem retardar a recristalização da austenita, e eles são produzidos pelo processo de laminação controlada termomecânicamente, que resulta na formação de uma microestrutura com ferrita acicular, característica das microestruturas de aços para tubulações (DEARDO, 2001; RAKHSHKHORSHID; HASHEMI, 2013).

Por outro lado, nos aços ARBL com nióbio, a produção se faz na condição de laminados, obtendo resistência ao escoamento na faixa de 290 a 550 MPa e resistência à tração na faixa de 415 a 700 MPa. Porém estes aços quando soldados, apresentam falhas de fragilidade associado ao fato de que a tenacidade à fratura e ao impacto deve ser ajustada a necessidade de obter baixa temperatura de transição de impacto. Também, a resistência ao escoamento é uma propriedade mais relevante do que a resistência à tração, além do teor de carbono ter que ser baixo e o teor de manganês mantido em níveis bem elevados, para alcançar tais propriedades. As vantagens de altas razões entre os teores de manganês e de carbono para a tenacidade ao impacto são consideráveis, e finalmente passou a ser considerado também como requisito a obtenção de grãos finos.

O refino de grão pela adição de elementos refinadores como alumínio e nitrogênio foi então introduzido, mas isso só pôde ser utilizado em aços na condição de normalizados. O resultado foi um aumento de resistência ao escoamento de 225 para 300 MPa e uma redução na temperatura de transição de impacto para valores inferiores a 0°C (DEARDO, 2001).

Aumentos adicionais de resistência ao escoamento foram então obtidos através de endurecimento por precipitação, porém ainda mantendo baixo teor de carbono e alto teor de manganês em aços com tamanhos de grãos bem finos. Foram utilizados o nióbio, o vanádio e o titânio, sendo o nióbio o elemento de liga mais usado, por permitir um aumento de resistência mecânica na condição como laminada, que economicamente era vantajosa. Entretanto, a tenacidade ao impacto não era satisfatória, porque no material como laminado os grãos eram grosseiros.

A solução para o problema do material laminado com grãos grosseiros foi realizar a laminação de acabamento sem baixas temperaturas, que, além de produzir grãos finos, também manteve algum grau de endurecimento por precipitação. A resistência mecânica obtida aumentou para o patamar de 450 a 525 MPa, com temperaturas de transição de impacto tão

baixas quanto -80°C . Esses aços ARBL produzidos por laminação controlada, quando submetidos a refino de grão e endurecimento por precipitação através das adições de nióbio, apresentaram a vantagem econômica de uma composição balanceada, assim permitindo alto rendimento de produção.

As microestruturas de muitos aços ARBL caracterizam-se pela presença de ferrita e perlita, mas alguns outros aços dessa categoria apresentam outros tipos de microestrutura, como ferrita-bainita, martensita temperada ou bainita.

Refino de Grão nos Aços ARBL

O refino de grão nos aços ARBL pode ser alcançado mediante adições de nióbio, vanádio, titânio ou alumínio. Nióbio ou vanádio podem ser adicionados nos aços parcialmente acalmados, que permitem maior rendimento de produção (de lingote para placa) do que os aços totalmente acalmados, reduzindo assim o custo de fabricação. Entre estes dois elementos, o nióbio é o mais favorável, uma vez que sua solubilidade na austenita é menor do que a do vanádio, e consequentemente favorece mais a formação de carbeto e nitreto, de modo que um considerável refino de grão pode ser obtido com menores adições deste elemento. O refino de grão ferrítico em microestruturas ferrítico-perlíticas é obtido mediante restrição ao crescimento de grão austenítico durante a laminação a quente ou pela inibição da recrystalização da austenita durante a laminação a quente, de modo que a transformação de austenita para ferrita ocorra a partir de uma austenita não recrystalizada.

Na laminação a quente desses aços carbono parcialmente acalmados, a recrystalização da austenita ocorre em temperaturas abaixo de 760°C , e uma redução de espessura da ordem de 30% já é suficiente para atingir aproximadamente 10% de recrystalização (LU et al., 2012).

Num aço semelhante contendo 0,03% de nióbio a recrystalização em 10% acontece depois de redução de espessura da ordem de 50% a 925°C . Isso explica porque é difícil refinar o grão em aços carbono até que a temperatura caia abaixo de 815°C . Geralmente é menos caro normalizar o aço carbono do que obter refino de grão por laminação controlada. Por outro lado, o refino de grão nos aços ao nióbio pode ser obtido com temperaturas de acabamento tão altas quanto 925°C .

Na maioria dos casos, todo o nióbio, carbono e nitrogênio estão em solução na austenita no começo da laminação a quente, mas com precipitação à medida que a temperatura de processamento diminui. As partículas de precipitado dificultam o crescimento dos grãos de austenita, e em temperaturas ainda mais baixas as partículas (aglomerados pré-precipitação)

inibem a recristalização dos grãos deformados de austenita. A eficiência dos elementos microligantes no refino dos grãos de ferrita está na mesma ordem da solubilidade dos seus carbetos que se formam na austenita (MARTINS; VASCONCELOS; GALLEG0, 2013).

O refino de grão ferrítico é favorecido pela precipitação de carbonitretos durante o processamento termomecânico industrial que auxilia no endurecimento por precipitação que é um mecanismo extensivamente explorado nesses materiais, no qual as partículas bloqueiam, total ou parcialmente, a movimentação de discordâncias. Deste modo, esperam-se significativos aumentos de resistência mecânica com a formação de carbonitretos durante ou após a transformação da austenita para ferrita (MARTINS; VASCONCELOS; GALLEG0, 2013).

2.4 Composição química dos aços ABRL para tubos

A American Petroleum Institute (API) consiste no órgão que classifica os aços estruturais em função de sua aplicação e de suas propriedades mecânicas. Dentre as classificações, será ilustrado neste trabalho apenas as mais voltadas aos interesses específicos deste projeto. Como as linhas de transmissão com tubos sem ou com costura sobretudo para o transporte de gás, água e óleo, tendo seus diâmetros externos nominais variando de 30 a 1240 mm (PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, 2008).

Os aços para confecção de tubos representam a família API-5L, apresentando subdivisões que são classificadas de acordo com a composição química e propriedades mecânicas, estas classificações estão apresentadas na Tabela 1. A última letra de cada designação e os dois últimos dígitos especificam os valores mínimos de limite de escoamento do material.

Na versão mais recente da especificação API-5L, além das últimas casas decimais, têm-se ainda os níveis PSL1 e PSL2, sendo que a diferença básica entre um nível e outro, é o rigor no detalhamento e nos requisitos técnicos. Tubos enquadrados na especificação PSL2 devem apresentar um controle mais minucioso da composição química do material e valores definidos de tenacidade e resistência à tração. A melhor escolha destes aços dependerá de seu emprego e das condições de operação do duto.

Pode-se notar que a composição química exigida para os aços API tem bastante flexibilidade, apesar disto, as adições de elementos de liga como Ti, Nb e V são possíveis para melhorar as propriedades do aço, conforme a aplicação, desde que seu emprego seja de comum acordo entre o fabricante e o usuário.

Tabela 1 – Classificação para os aços API-5L, com % em peso

Parâmetros	PSL1	PSL2
Grau	A25 até X70	B até X80
Tipo de extremidade do Tubo	Rosca, bisel, topo e especial	Topo
Soldagem de Cordão	Qualquer processo	Qualquer processo, exceto soldagem a laser
Máxima %C para tubos sem costura	0,28% para grau B e superiores	0,24%
Máxima %C para tubos com costura	0,26% para grau B e superiores	0,22%
Máxima %P	0,030% para grau A e superiores	0,025%
Máxima %S	0,030%	0,015%
Carbono Equivalente	Sob exigência do cliente	Máximo para cada grau
Limite de Escoamento máx.	Não especificado	Máximo para cada grau
Limite de Resistência máx.	Não especificado	Máximo para cada grau
Tenacidade a Fratura	Não especificado	Exigida para todos os graus
Inspeção não destrutiva do cordão de solda	Não obrigatória	Obrigatória
Reparo por soldagem do corpo do tubo	Permitido	Não permitido
Rastreabilidade	Não obrigatória	Obrigatória

Fonte: API (2007)

Para aços de alta resistência, como o caso dos aços X60 até X80, a norma API permite elaborar materiais com composições químicas distintas, os quais atinjam os limites de resistências prescritos para cada grau desejado. Para se evitar fatos indesejados, como a formação de gradientes de resistência significativo em regiões de solda circunferencial do tubo, devido à eventual discrepância entre a resistência mecânica do metal base e do metal de adição, definem-se limites máximos de resistência mecânica para aços de tubulações (HILLENBRAND; HECKMANN; NIEDERHOFF, 2002).

Contudo existem intervalos de valores das propriedades mecânicas que podem satisfazer aços com graus diferentes, como por exemplo, se comparados os aços X70 e o X80, vê-se que parte da faixa de valores dos limites de escoamento (555 a 630 MPa) e de resistência (625 a 760 MPa) atende a especificação de ambos. Assim, pode-se listar os aços, de acordo com a norma API, Tabelas 2 e 3, sendo a primeira para os aços PSL1 e a segunda para PSL2.

Existe ainda um percentual de alongamento mínimo para cada aço da classificação anterior, que é uma função da geometria dos CDP's, assim têm-se valores de alongamento mínimo exigidos. Outra característica de suma importância e objeto de estudo deste trabalho, é a tenacidade à impacto do material, que embora o nível de classificação PSL1 não exija; para PSL2, entretanto, especifica que todos os graus de aços devem ser submetidos a ensaios de Impacto Charpy a 0°C, e apresentar resultados superiores a 27J e 41J respectivamente para CDP's de orientação transversal e longitudinal a chapa. Estes valores estão correlacionados ao diâmetro do tubo (Material de estudo $\varnothing=823$ mm) então o resultado deve ser superior a 40J da norma API (2007).

Tabela 2 – Características dos aços API 5L com nível de especificação PSL1

Grau	C	Mn	P	S	Outros	LE [MPa]	LR [MPa]
	%máx	%máx	%máx	%máx		mín	máx
Tubos sem costura							
A25-I	0,21	0,60	0,030	0,030	-	175	310
A25-II	0,21	0,60	0,045 – 0,080	0,030			
A	0,22	0,90	0,030	0,030	-	210	335
B	0,28	1,20	0,030	0,030	Nb+V+Ti < 0,15%	245	415
X42	0,28	1,30	0,030	0,030		290	415
X46	0,28	1,40	0,030	0,030		320	435
X52	0,28	1,40	0,030	0,030		360	460
X56	0,28	1,40	0,030	0,030		390	490
X60	0,28	1,40	0,030	0,030		415	520
X65	0,28	1,40	0,030	0,030		450	535
X70	0,28	1,40	0,030	0,030		485	570
Tubos com Costura							
A25-I	0,21	0,60	0,030	0,030	-	175	310
A25-II	0,21	0,60	0,045 – 0,080	0,030	-		
A	0,22	0,90	0,030	0,030	-	210	335
B	0,26	1,20	0,030	0,030	Nb+V+Ti < 0,15%	245	415
X42	0,26	1,30	0,030	0,030		290	415
X46	0,26	1,40	0,030	0,030		320	435
X52	0,26	1,40	0,030	0,030		360	460
X56	0,26	1,40	0,030	0,030		390	490
X60	0,26	1,40	0,030	0,030		415	520
X65	0,26	1,45	0,030	0,030		450	535
X70	0,26	1,65	0,030	0,030		485	570

Fonte: API (2007)

Tabela 3 – Características dos aços API 5L com nível de especificação PSL2

Grau	C	Mn	P	S	Outros	LE [MPa]		LR [MPa]	
	%máx	%máx	%máx	%máx		mín	máx	mín	máx
Tubos sem costura									
B	0,24	1,20	0,025	0,015	Nb+V+Ti < 0,15%	245	450	415	760
X42	0,24	1,30	0,025	0,015		290	495	415	760
X46	0,24	1,40	0,025	0,015		320	525	435	760
X52	0,24	1,40	0,025	0,015		360	530	460	760
X56	0,24	1,40	0,025	0,015		390	545	490	760
X60	0,24	1,40	0,025	0,015		415	565	520	760
X65	0,24	1,40	0,025	0,015		450	600	535	760
X70	0,24	1,40	0,025	0,015		485	635	570	760
X80	0,24	1,40	0,025	0,015		555	705	625	825
Tubos com Costura									
B	0,22	1,20	0,025	0,015	Nb+V+Ti < 0,15%	245	450	415	760
X42	0,22	1,30	0,025	0,015		290	495	415	760
X46	0,22	1,40	0,025	0,015		320	525	435	760
X52	0,22	1,40	0,025	0,015		360	530	460	760
X56	0,22	1,40	0,025	0,015		390	545	490	760
X60	0,22	1,40	0,025	0,015		415	565	520	760
X65	0,22	1,45	0,025	0,015		450	600	535	760
X70	0,22	1,65	0,025	0,015		485	635	570	760
X80	0,22	1,85	0,025	0,015		555	705	625	825

Fonte: API (2007)

2.5 Fabricação de tubos de aço ARBL para dutos

2.5.1 Tipos de tubos

Segundo Silva (2001), o termo tubulação é bastante amplo e refere-se aos componentes industriais representados pelo conjunto de dutos, válvulas, bombas controladoras de fluxo, etc. Um duto, por sua vez, é entendido como um equipamento industrial formado pela montagem sucessiva de vários segmentos iguais, resultando em uma linha de condução efetiva de fluido (gás ou líquido). Finalmente, o tubo é a unidade básica para a construção de dutos, fabricados com diferentes materiais e comprimentos e comumente unidos uns aos outros através de solda circunferencial.

Há dois processos industriais empregados atualmente para a produção de tubos. Em função das características do processo final, eles podem ser divididos em duas categorias.

— 1. Há processos de fabricação que não envolvem etapas de soldagem do material, resultando em tubos sem cordão de solda ao longo de seu comprimento (tubos sem costura). O mais conhecido é o "Processo Mannesmann".

— 2. Tubos de diâmetros maiores obtidos por processos de fabricação que envolvem etapas de soldagem. Esses tubos são fabricados a partir de chapas finas, grossas, bobinas, tiras metálicas e são conformados, ou mediante uma matriz; que flexiona as bordas da chapa e dá à chapa original a geometria final do tubo, ou por meio da calandragem da chapa em forma helicoidal. Nestes processos, uma etapa de soldagem é sempre necessária para realizar as junções das bordas das chapas, resultando em um cordão de solda longitudinal ou espiral ao longo de todo o comprimento do tubo (tubo com costura) (CALLISTER JR, 2000; HIPPERT JR, 2004; SILVA, 2001).

O termo construtibilidade, ferramenta de gestão de projetos, pode ser definido como o ótimo uso do conhecimento de construção, experiência em planejamento, projeto, aquisição e

operações de campo a fim de atingir os objetivos gerais do projeto. Frequentemente, as atividades de construção são executadas sob ótica da perspectiva, sem uma adequação apropriada dos processos e habilidades.

Uma análise das perspectivas de construção ainda na fase de projeto, permite:

- Reduzir custos;
- Antecipar os problemas de campo e as ações redutoras;
- Minimizar as alterações de projeto potenciais;
- Aumentar a visão do Projeto;
- Assegurar os objetivos do Projeto.

A Integração da Soldagem com as atividades de projeto básico, planejamento e inspeção se faz necessário para definir:

- Escopo de Soldagem e Inspeção;
- Tempo de Soldagem e Inspeção;
- Custos de Soldagem e Inspeção;
- Qualidade, Segurança e Meio ambiente;
- Recursos Humanos na Soldagem e Inspeção;
- Comunicação do Projeto em Soldagem e Inspeção;
- Riscos de Soldagem e Inspeção;
- Aquisição na Soldagem e Inspeção;

O tipo de dutos, marítimo ou terrestre irá estabelecer os critérios e a definição das referências e normas de projeto e construção. As normas mais usuais são a API 1104, C-203 e C-209 da AWWA (American Water Works Association). ASME B 31.3, ASME B 31.4, ASME B 31.8, N-464, DNV-OS-F101-SUBMARINE PIPELINE SYSTEMS.

2.5.2 Classificação e fabricação de tubos

As classificações dos tubos seguem o diagrama abaixo:

Dentre os processos de fabricação há:

As Figuras 5, 6, 7, 8 e 9 demonstram cada um dos processos:

Figura 5 – Ilustração do processo de fabricação sem costura, laminação
Fonte: Portal Met@lica... (2015)

Figura 6 – Ilustração do processo de fabricação sem costura, *extrusão*
 Fonte: Portal Met@lica... (2015)

Com relação ao processo de fabricação por fundição podemos citar: Ferro Fundido (Nodular) e Aços especiais não forjáveis.

Para os processos com costura, onde há etapas de soldagem, temos:

- SAW Longitudinal (UOE);
- ERW Longitudinal Linha Contínua;
- SAWH – Helicoidal Submerged Arc Welding

SAW Longitudinal (UOE) Figura 7, onde a partir de chapas de aço, há a prensagem tornando a chapa de aço em forma de tubo, soldagem interna e externa por arco submerso, posteriormente expansão a frio. Ao final da linha há os testes hidrostáticos, ensaios não destrutivos como ultrassom, fluoroscopia, ensaios dimensionais e de laboratoriais.

Figura 7 – SAW Longitudinal (U-O-E)
 Fonte: Tenaris Confab... (2015)

ERW Longitudinal Linha Contínua Figura 8, onde a partir de bobinas laminadas, há operações de desbobinamento do aço, formação dos tubos por meio de rolos, soldagem automática por resistência elétrica em alta frequência, posteriormente normalização da solda e calibragem. Ao final da linha estão os testes hidrostáticos, ensaios não destrutivos como ultrassom, fluoroscopia, ensaios dimensionais e de laboratoriais.

Figura 8 – ERW Longitudinal Linha Contínua
Fonte: Tenaris Confab... (2015)

SAWH – Helicoidal Submerged Arc Welding Figura 9, onde a partir de bobinas laminadas, há a formação dos tubos por processo contínuo helicoidal, soldagem externa por arco submerso. Ao final da linha estão os testes hidrostáticos, ensaios não destrutivos como ultrassom, fluoroscopia, ensaios dimensionais e de laboratoriais. Soldagem por arco submerso também conhecido em inglês como Submerged arc welding (SAW), é um método em que o calor necessário para fundir o metal é produzido por um arco elétrico criado entre a peça de trabalho e a ponta do arame de soldagem. A ponta do arame de soldagem, o arco elétrico e a peça de trabalho são cobertos por uma camada de um material mineral granulado conhecido por fluxo para soldagem (daí o nome arco submerso), portanto não há arco visível, pois fica escondido, nem faíscas, respingos ou fumos comuns em outros processos. Parte do fluxo é fundida gerando uma capa protetora sobre a poça de fusão da solda. O restante não fundido é recolhido para a reutilização.

Figura 9 – SAWH processo contínuo helicoidal com soldagem externa por arco submerso
Fonte: Tenaris Confab... (2015)

2.6 Caracterização Microestrutural

Na fabricação de tubos com grandes espessuras, há necessidade de uso de aços de alta resistência mecânica à tração, como é o caso dos aços da série API 5L – X70(>480 MPa). Estas exigências refletem não apenas a necessidade dos aços e de suas juntas soldadas possuírem uma temperatura de transição a mais baixa possível (característica essencial para usos em regiões frias), mas também um elevado patamar superior de energia de impacto (particularmente em gasodutos, cujas elevadas tensões de serviço podem contribuir para a ocorrência de falha no modo dúctil de propagação de trincas) (PEREIRA et al., 2012).

Os aços API, com características de elevada resistência, aliada a boa soldabilidade, baixo nível de inclusões e boa qualidade superficial, são especificados pela American Petroleum Institute (API), no caso a API 5L (FERNANDES, 2011). De acordo com as exigências dos tubos, as qualidades API-5L-A e B são usadas em tubulações de baixa pressão, enquanto que as API-5L-X42, X46, X52, X60 e X-70 são utilizadas em tubulações de alta pressão.

O principal guia para a soldagem de tubulações é a norma API 1104, a qual fornece dados necessários à obtenção de juntas soldadas com boas qualidades. As juntas em tubulações são soldadas no campo e somente do lado externo. Como o tubo é fixo, a soldagem deve ser

realizada em todas as posições. O tipo de eletrodo revestido geralmente utilizado na soldagem de tubulações é o AWS EXX10, pois possui elevada penetração e pode ser utilizado em todas as posições. Nos dias atuais o eletrodo revestido celulósico começa a ser substituído pelo processo automático com arame tubular. Para aumentar a soldabilidade e a tenacidades desses aços, elementos microligantes como Nb, Ti e V, associados a uma diminuição na percentagem de carbono, além da utilização de tratamentos termomecânicos tem sido preponderante para a melhoria de suas características microestruturais.

A laminação termomecânica controlada permitiu ainda, um maior refinamento de grãos a menores temperaturas de laminação, o que viabilizou uma produção ainda mais intensa do aço API 5L grau X70, que com isso apresentam maior limite de escoamento e melhor tenacidade (HILLENBRAND; GRAF; KALWA, 2001).

Na Figura 3 se pode ver de forma esquemática a sequência de deformação desses aços que levam tanto a recrystalização como ao crescimento de grãos decorrentes da ação de temperaturas e tempos devidos. Porém, na recrystalização dinâmica adotou-se o resfriamento acelerado, diminuindo assim o tempo de permanência em temperaturas elevadas e reduzindo o fenômeno de crescimento de grão, o que resulta em maior refino da microestrutura final.

A variedade de composição química desses aços, associado aos diferentes ciclos de resfriamento, dão origem a uma grande variedade de microestruturas oriundas da decomposição da austenita.

O conhecimento dessas microestruturas é fundamental, pois influenciam no comportamento segundo sua utilização e uma microestrutura formada por placas ou agulhas de ferrita nucleada no interior do grão austenítico prévio é uma das melhores formas de aumentar a tenacidade ao impacto dos aços ARBL (BHADESHIA; SENSSON³, 2010 *apud* SILVA, 2010). À medida que a austenita é resfriada a partir de altas temperaturas, a ferrita nucleia-se em contornos de grão e cresce, seguindo o formato dos contornos, com uma interface planar ferrita/austenita. Com a redução da temperatura, o crescimento planar da interface ferrita/austenita tem sua mobilidade reduzida e surgem as placas laterais de ferrita, ou ferrita de Widmanstätten como Figura 10. Essas placas laterais de ferrita podem crescer rápido porque o carbono, ao invés de difundir em frente à interface, ele é “expulso” para as laterais das finas placas. Em temperaturas ainda menores o crescimento dessas placas de ferrita laterais para o interior do grão é mais lento, de modo que a transformação ocorre de forma mais rápida se

³ BHADESHIA, H.K.D.H; SVENSSON, L.E. Modelling the evolution of microstructure in steel weld metal. In: CERJAK, H. (Ed.). **Mathematical modelling of weld phenomena**, London: Institute of Materials, 1993. p.109–182.

novas placas de ferrita nuclearem-se sobre as inclusões, originando a ferrita acicular em forma de agulhas (KOU, 2003).

Figura 10 – Curva de resfriamento contínuo esquemática para aço microligado de baixo carbono
Fonte: Kou (2003)

As microestruturas formadas em aços microligados, podem se formar por dois mecanismos de transformação: i) majoritariamente reconstrutiva, controlada por difusão, para baixas taxas de resfriamento e, ii) majoritariamente displaciva para maiores taxas de resfriamento (THEWLIS, 2004).

Regime de transformação reconstrutivo

O regime de transformação reconstrutivo se baseia na transformação da estrutura cristalina do ferro austenítica para ferrítica, em altas temperaturas, envolvendo deslocamento de átomos na interface ferrita/austenita, com cinética de reações lentas e controladas por difusão.

a) Ferrita

Em aços de baixo teor de carbono, a primeira fase a se formar durante o resfriamento, nos contornos de grão austeníticos, é classicamente denominada ferrita alotriomórfica, como mostrado esquematicamente na Figura 11. A ferrita alotriomórfica tem sua forma definida pelos cristais de austenita adjacentes e não por sua estrutura cristalina. A uma temperatura menor, cristais de ferrita podem ser nucleados nas inclusões não metálicas no interior dos grãos austeníticos, originando a ferrita chamada idiomórfica, que pode ser observada na Figura 11. A ferrita idiomórfica não tem sua forma ou orientação cristalográfica definida pelos cristais da matriz na qual ela cresce.

Figura 11 – Ilustração de ferritas primárias alotríomórficas e idiomórficas
Fonte: Kou (2003)

Em soldagem, partículas dispersas em aços microligados podem estimular a nucleação de ferrita primária, denominadas de ferritas de idiomórficas intragranulares, também no interior dos grãos.

Uma reconstrução em 3D de estruturas formadas no interior dos grãos austeníticos de um aço baixo carbono e baixa liga foi apresentada por (CHENG, 2009) e fizeram em 3D a composição de dois idiomorfos em 2D, como na Figura 12.

Figura 12 – Micrografias e reconstrução em 3D de ferrita idiomórfica formada após reação isotérmica. Em (a) e (b) são apresentados ferritas idiomórficas e em (c) e (d) tem-se a reconstrução 3D das estruturas apresentadas em (a) e (b)
Fonte: Cheng (2009)

b) Perlita

O crescimento da perlita para o interior de um grão austenítico ocorre com a formação de lamelas de ferrita e cementita com orientação cristalográfica definida. Esta transformação é controlada pela difusão do carbono que, apresenta dinâmica crescente com a redução da temperatura, porém uma mais baixa velocidade de difusão, gerando estrutura com lamelas cada vez mais finas a ponto de serem mal definidas por microscopia óptica como pode ser visto na Figura 13.

Figura 13 – Microestrutura de solda apresentando: 1) Perlita grossa, 2) Fino agregado ferrita carboneto, 3) Perlita sem resolução por microscopia óptica
Fonte: Kou (2003)

Regime de transformação displacivo

a) Ferrita de Widmanstatten

A ferrita de Widmanstatten é uma microestrutura que pode ser formada sob taxas de resfriamento relativamente lentas, onde o mecanismo de crescimento envolva o crescimento simultâneo de pares de placas mutuamente acomodadas de modo que menos força motriz é necessária para a transformação em comparação ao da formação da bainita ou martensita.

A Figura 14 mostra placas de ferrita primária de Widmanstatten crescem adjacentes aos contornos de grão austeníticos, enquanto as placas secundárias crescem a partir de ferrita alotriomórfica nos contornos de grão austeníticos. Por outro lado, a ferrita de Widmanstatten primária também cresce a partir de inclusões e a secundária pode crescer a partir de ferrita idiomórfica intragranular (CHENG; WAN; WU, 2010).

Figura 14 – Micrografias de crescimento da ferrita primária de Widmanstatten adjacentes aos contornos de grão austeníticos (a, b, c, d) e ferrita de Widmanstatten secundária (e, f, g)
 Fonte: Cheng; Wan; Wu (2010)

b) Bainita

Entretanto a bainita é formada em temperaturas nas quais o controle difusional é muito lento e há características semelhantes a transformação martensítica que ocorre em temperaturas inferiores. A bainita cresce como placas individuais ou arranjos formando lâminas. Pode ser classificada como bainita superior ou inferior em função da temperatura de transformação.

Na bainita superior o carbono é particionado para a austenita e se precipita na forma de cementita entre as placas de ferrita bainítica. Na bainita inferior, a ferrita fica supersaturada em carbono e ocorre precipitação de carbonetos entre as subunidades de ferrita assim como entre as placas e é confundida com ferrita de Widmanstatten. Na bainita superior as partículas de carboneto são observadas entre as placas, enquanto na bainita inferior as partículas ocorrem entre as placas e também no seu interior e a estrutura tende a ficar escura após ataque metalográfico conforme Figura 15.

Figura 15 – Micrografia mostrando bainita inferior e superior na ZTA de em um aço com 0,17%C, 1,0%Mn de aço soldado. (1) Bainita inferior com partículas de carboneto dentro de subunidades; (2) Bainita superior com carboneto alinhado; (3) Ferrita bainítica com carbonetos não alinhados

Fonte: Thewlis (2004)

c) *Martensita*

Classicamente, de acordo com Colpaert (2008), a martensita é o produto de transformação extremamente rápida, sem difusão e na qual o carbono fica retido em solução. A elevada energia que está presente na transformação da estrutura CFC da austenita para CCC ou tetragonal de corpo centrado (TCC), martensítica, restringe a martensita à forma de lâminas delgadas. Em aços baixo carbono (menor que 0,2%), ripas de martensita com cristais CCC é a forma mais comumente observada, ocorrendo na forma de ripas agrupadas em feixes, conforme Figura 16.

Figura 16 – Placas de martensita em metal de solda de aço com 0,13% de carbono, indicando as placas de martensita com distribuição das discordâncias

Fonte: Thewlis (2004)

A subestrutura consiste em arranjos celulares com alta densidade de discordâncias; cada ripa de martensita é composta por várias dessas células.

d) Ferrita Acicular

Convencionalmente, as morfologias de ferrita nucleadas no interior dos grãos e que apresentam acentuada resposta ao ataque químico, são denominadas ferrita acicular, que nucleia nas inclusões presentes no interior do grão austenítico durante a transformação da estrutura como mostra a Figura 17.

De acordo com Park et al. (2011), há uma competição cinética entre os produtos de transformação da austenita nucleados nos contornos e interior dos grãos, e que diversos fatores influenciam a quantidade e a morfologia da ferrita acicular, principalmente: a composição do metal de solda, a taxa de resfriamento entre 800°C e 500°C.

Figura 17 – Micrografia em metal de solda de aço baixo carbono apresentando ferrita acicular (α_a) típica, ferrita primária de contorno de grão (α) e ferrita de Widmanstatten (α_w)
Fonte: Babu (2004)

Entretanto na Figura 18 tem esquematicamente os principais fatores que influenciam a formação competitiva da ferrita acicular e da bainita, considerando a mesma taxa de resfriamento e mesma densidade de inclusões.

Figura 18 – Esquema para mostrar os diferentes mecanismos que retardam a transformação bainítica para obtenção de ferrita acicular como principal constituinte: a) efeito do tamanho de grão austenítico. b) contorno de grão austenítico preenchido com ferrita alotriomórfica: enriquece a austenita em frente à interface α/γ em carbono. c) presença de inclusões eficientes para a nucleação de ferrita acicular

Fonte: Babu (2004)

A ferrita acicular geralmente é observada como uma estrutura muito fina entrelaçada e com microfase preenchendo os espaços. Estas placas de ferrita às vezes pode não parecer com “agulha”, pois tais diferentes morfologias da ferrita muitas vezes faz confundir esta estrutura com outras.

2.6.1 Caracterização Microscopia EBSD

Em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) a técnica de difração de elétrons retro-espalhados (elétron back-scattered diffraction EBSD) (PRIOR; WHEELER, 1999; RANDLE 1992), oferece a possibilidade de mapear a orientação cristalográfica e microestrutura dos grãos individuais de um agregado policristalino com um metal ou uma cerâmica. Isto permite vislumbrar uma grande variedade de aplicações no estudo de propriedades regidas por esses dois fatores. Anteriormente a orientação de rede cristalina de minerais dentro da microestrutura só podia ser obtida em magnificações de microscópio óptico, com auxílio da Platina Universal. Apesar de estar sendo progressivamente abandonado por ser muito trabalhosa, essa técnica ainda é útil em alguns estudos específicos como por exemplo na determinação das orientações de limites de grãos. Porém não permite determinar orientações de minerais opacos e no caso do quartzo, por exemplo, permite determinar a orientação de apenas

um dos eixos cristalográficos. Dessa forma a técnica de EBSD vem preencher uma lacuna e vai contribuir de forma significativa para um entendimento cada vez melhor dos fenômenos governados pela microtextura de minerais.

A difração de elétrons é bem conhecida desde os primórdios da microscopia eletrônica no Microscópio Eletrônico de transmissão (MET) é utilizada através do imageamento do plano focal, que permite identificar a orientação cristalográfica da área que contribui para a difração. Utilizando MEV, a orientação cristalográfica pode ser obtida através do método EBSD ou por canalização de elétrons “*electron channeling*”. Inicialmente limitada à análise de grãos individuais de metais (DINGLEY; BABA-KISHI; RANDLE, 1995; RANDLE, 1992; RANDLE; ENGLER, 2000), essas metodologias foram sendo progressivamente adaptadas para o uso em cerâmicas e minerais. O mapeamento da orientação cristalográfica da microestrutura só foi possível a partir da evolução de métodos computacionais suficientemente ágeis, para interpretar os milhares de padrões gerados em um mapeamento de alta resolução.

O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente. Por um sistema de bobinas de deflexão, o feixe pode ser guiado de modo a varrer a superfície da amostra segundo uma malha retangular. O sinal de imagem resulta da interação do feixe incidente com a superfície da amostra. O sinal recolhido pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor, permitindo a observação. A maioria dos instrumentos usa como fonte de elétrons um filamento de tungstênio (W) aquecido, operando numa faixa de tensões de aceleração de 1 a 50 kV. O feixe é acelerado pela alta tensão criada entre o filamento e o ânodo. Ele é, em seguida, focalizado sobre a amostra por uma série de três lentes eletromagnéticas com um spot menor que 4 nm. O feixe interagindo com a amostra produz elétrons e fótons que podem ser coletadas por detectores adequados e convertidas em um sinal de vídeo.

Elétrons Secundários (“secondary electron” – SE)

Os elétrons secundários no MEV resultam da interação do feixe eletrônico com o material da amostra. Estes elétrons resultantes são de baixa energia (<50eV), e formarão imagens com alta resolução (3-5 nm). Na configuração física dos MEV comerciais, somente os elétrons secundários produzidos próximos à superfície podem ser detectados. O contraste na imagem é dado, sobretudo, pelo relevo da amostra, que é o principal modo de formação de imagem no

MEV. Os elétrons secundários, elétrons de baixa energia, gerados pelas interações elétron-átomo da amostra têm um livre caminho médio de 2 a 20 nm, por isso, somente aqueles gerados junto à superfície podem ser reemitidos e, mesmo estes, são muito vulneráveis à absorção pela topografia da superfície.

Técnica de difração de elétrons retro-espalhados (“*electron back-scattering diffractino*” - EBSD)

A análise de EBSD é um recurso associado à microscopia eletrônica de varredura. Nessa técnica uma amostra de superfície plana e polida é posicionada de forma inclinada em 20° em relação ao feixe de elétrons incidente. Esse posicionamento é realizado por meio da inclinação de 70° do plano do porta amostra, motivo pelo qual esse ângulo é mais frequentemente referido nas análises de EBSD. Quando o feixe de elétrons primário, com tensão de aceleração entre 10-30 KV, atinge a amostra provoca o retroespalhamento dos elétrons numa pequena camada superficial, os quais percorrem distintas trajetórias produzindo interferências destrutivas e construtivas, conforme condição estabelecida pela lei de Bragg. Um detector com tela de fósforo é posicionado próximo à amostra e captura o padrão de difração dos elétrons retroespalhados Figura 19.

Os elétrons retroespalhados, por definição, possuem energia que varia entre 50eV até o valor da energia do elétron primário. Os elétrons retroespalhados, com energia próxima à dos elétrons primários, são aqueles que sofreram espalhamento elástico, e são estes que formam a maior parte do sinal de ERE. Os elétrons retroespalhados de alta energia, por serem resultantes de uma simples colisão elástica, provêm de camadas mais superficiais da amostra. Logo, se somente estes tipos de elétrons forem captados, as informações de profundidade contidas na imagem serão poucas se comparadas com a profundidade de penetração do feixe. O sinal de BSE é resultante das interações ocorridas mais para o interior da amostra e proveniente de uma região do volume de interação abrangendo um diâmetro maior do que o diâmetro do feixe primário. A imagem gerada por esses elétrons fornece diferentes informações em relação ao contraste que apresentam: além de uma imagem topográfica (contraste em função do relevo) também obtém-se uma imagem de composição (contraste em função do número atômico dos elementos presentes na amostra).

Figura 19 - Posicionamento da amostra, para análise de EBSD. b) Imagem equipamento. a) Representação esquemática

Fonte: Oxford Instruments... (2015)

2.7 Soldagem dos tubos e dutos de transporte

A soldagem é um processo de união dos metais onde a coalescência é produzida por calor a uma apropriada temperatura com ou sem uso de material de aporte. As fontes de calor para o processo de soldagem são produzidas por arco elétrico, resistência elétrica, chama, laser e feixe de elétrons. Os três primeiros são métodos tradicionais, já os citados dois últimos processos são desenvolvimentos relativamente recentes.

A soldagem longitudinal e ou helicoidal de tubos em fábricas usam comumente dois processos (BRUNO, 2003):

- Soldagem por Arco Submerso (SAW);
- Soldagem por Resistência Elétrica (ERW).

Para a solda de dutos em campo geralmente os processos empregados utilizam metal de aporte, não é aplicada pressão para lograr a junta, e dependem de um arco elétrico como fonte de calor. Aqui, três processos são comumente usados:

- Soldagem a Arco com Eletrodo Revestido (SMAW);
- Soldagem por Arco Submerso (SAW);
- Soldagem a Arco com Proteção por Gás e Eletrodo Consumível (GMAW).

Um caso prático de critério específico está na soldagem de minerodutos, que tem como requisito o passe de raiz com penetração controlada e, em diversos casos, com dureza similar ao do metal base, tendo como fator fundamental a seleção do processo e consumível no passe de raiz, bem como a energia de soldagem. Os dutos marítimos utilizados em plataformas de petróleo, poços, navios de armazenamento e de transporte do mar com a terra, além de esgotos submarinos, tem a soldagem da junta circunferencial como fator de produtividade. Os dutos podem ser soldados em terra (on shore) e transportados em navios, outra alternativa é a soldagem de tubos on shore, com o conceito double-joint e transportados em barcas para a soldagem final off shore.

Existem casos que os tubos são soldados na barcaça (off shore) e lançados na condição de ligação Figura 20a).

Figura 20 – a) Tubos soldados na barcaça processo off shore. b) Tubos soldados tubo na posição vertical, a mesma de lançamento

Fonte: Petroleo Infonet... (2012)

A soldagem de risers ou de estacas, podem ser feitas com o tubo na posição vertical, a mesma de lançamento, conforme Figura 20b).

Na construção de uma linha de dutos o perfil topográfico do terreno onde ela será instalada, determinará o tipo de material base mais adequado, bem como os diâmetros e espessuras e da mesma forma as válvulas, curvas e conexões. O acoplamento e a colocação da tubulação na vala onde será instalada provoca elevadas tensões Figura 21a) 21b).

Figura 21 – a) Instalação de dutos pela soldagem de tubos em topografias acidentadas. b) Instalação de dutos pela soldagem de tubos em baixas temperaturas
Fonte: Petroleo Infonet... (2012)

A variação de temperatura também pode contribuir para o ocasionamento de trincas na fase de colocação da tubulação na vala, conforme mostra a Figura 22. Estes aspectos são de vital importância e se não bem avaliados podem acarretar falhas de magnitude catastrófica.

Figura 22 – Tubulação com trinca na solda

A preparação de soldagem faz parte dos procedimentos que devem ser qualificados. O biselamento pode ser realizado na fabricação ou no campo. A etapa de acoplamento dos tubos, antes da soldagem, é de fundamental importância pois definirá a junta a ser soldada, tanto quanto a abertura de raiz como o alinhamento. Uma ferramenta muito importante nesta etapa é a acopladeira interna, pois permite tracionar a junta circunferencialmente quando do acoplamento, reduzindo a tensão residual de soldagem. Já a acopladeira externa não reduz as tensões.

2.7.1 Requisitos para juntas soldadas conforme normas API

O propósito da norma API (2007) é fornecer padrões ou referências para o uso apropriado das tubulações transportadoras de gás, água e petróleo, em indústrias de petróleo e gás natural. Os graus cobertos por esta especificação incluídos até a edição de 2007 são os do tipo A25, A, B, X42, X46, X52, X60, X65, X70 e X80. Todas as especificações de produto são mencionadas dentro da especificação API 5L, entre outras, as correspondentes ao fabricante do material, dimensões, espessuras, defeitos e critérios de aceitação, assim como práticas de inspeção e ensaios do material.

Os requisitos para as juntas soldadas encontram-se descritos na norma API (2005), *Welding of Pipelines and Related Facilities*. O propósito desta norma é apresentar métodos para a produção de soldas de alta qualidade através do uso de operários de soldagem qualificados, procedimentos de solda, materiais e equipamentos aprovados.

Também, são apresentados métodos de inspeção para assegurar a análise apropriada da qualidade da solda através do uso de técnicos, equipamentos e métodos aprovados. A norma API 1104 aplica para soldas em construção e em serviço e cobre os processos e técnicas de soldadura a serem utilizados e os procedimentos para ensaio das juntas em tubos ao carbono e baixa liga usados para o transporte do petróleo e seus derivados.

As ocorrências de falhas resultantes da soldagem de aços de alta resistência podem estar relacionadas com as condições de execução. É importante observar a temperatura ambiente, pois o resfriamento rápido permite a formação de estruturas baixa tenacidade e daí a necessidade de se prever o pré-aquecimento conforme mostra a Figura 23.

Figura 23 – Pré-aquecimento, preparação para soldagem
Fonte: Petroleo Infonet... (2012)

2.8 Propriedade mecânicas de tração

2.8.1 Ensaio de tração

O ensaio de tração é amplamente utilizado na indústria de componentes mecânicos, devido à vantagem de fornecer dados quantitativos das características mecânicas dos materiais. Entre os principais destacam-se: limite de resistência a tração (σ_u), limite de escoamento (σ_e), módulo de elasticidade (E), módulo de resiliência (U_r), módulo de tenacidade (U_t), ductilidade, coeficiente de encruamento (n), e coeficiente de resistência (κ).

É um dos ensaios mais utilizados na determinação das propriedades mecânicas da maioria dos materiais. O corpo de prova tem dimensões padronizadas, definidas, por exemplo, pela norma (ASTM E8M), "Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials". No ensaio de tração, um corpo de prova submetido a um esforço longitudinal crescente de tração sofre uma mudança progressiva de extensão Figura 24.

Figura 24 – Figura representativa da deformação progressiva de extensão em ensaio de tração
Fonte: Callister Jr (2010)

Na condição inicial, a parte central tem um comprimento L_0 e a área transversal é dada por S_0 . O equipamento de ensaio aplica gradativamente a partir do zero uma força de tração no corpo-de-prova. Assim, de forma genérica, pode-se dizer que, a cada valor de força aplicada F , corresponde um alongamento ΔL do corpo. Continuando o aumento da força F , chega-se, como em (c) da Figura 24 ao ponto de ruptura do material, finalizando o ensaio.

No lugar da força, usa-se a tensão de tração σ , que é a relação entre força e área da seção transversal. No ensaio, transforma-se curva força "versus" alongamento obtida do registro da máquina em uma curva tensão "versus" deformação ou alongamento percentual, considera-se apenas a área inicial do corpo, (independe do material) equação 01.

$$\text{Tensão de tração} \quad \sigma = \frac{F}{S_0} \quad (01)$$

E no lugar da deformação absoluta é usada a deformação relativa ao comprimento inicial L_0 , equação 02:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \left(\frac{L - L_0}{L_0} \right) \quad (02)$$

Ductilidade

A ductilidade é a capacidade dos materiais de deformar plasticamente. Pode ser medida por meio do alongamento ou da estrição, ou seja, a redução na área da seção transversal do corpo-de-prova. Quanto mais dúctil o material, maior será a redução de área ou o alongamento antes da ruptura.

Tenacidade

A tenacidade de um material é uma medida da energia que ele absorve antes e durante o processo de fratura. Trata-se de um parâmetro muito importante para a caracterização do material, uma vez que ele diz respeito à resistência ao trabalho.

A tenacidade pode ser calculada através da área num gráfico Tensão – Deformação do material. Portanto, basta integrar a curva que define o material, da origem até a ruptura, Figura 25.

Figura 25 – Gráfico tensão x deformação, no qual a área é a tenacidade
Fonte: Callister Jr (2010)

Elasticidade

Até certo nível de tensão aplicada o material trabalha no regime elástico-linear, isto é, segue a Lei de Hooke e a deformação específica é proporcional ao esforço aplicado.

A elasticidade de um material é a sua capacidade de voltar à forma original em ciclo de carregamento e descarregamento. A deformação elástica é reversível, ou seja, desaparece quando a tensão é removida.

A deformação elástica é consequência da movimentação dos átomos constituintes da rede cristalina do material, desde que a posição relativa desses átomos seja mantida. A relação entre os valores da tensão e da deformação linear específica, na fase elástica, é o módulo de elasticidade, cujo valor é proporcional às forças de atração entre os átomos. Portanto, relaciona-se com a rigidez do material.

O trecho **OP** da Figura 26 é a região ou regime elástico-linear do material, ou seja, o comprimento do corpo de prova retorna ao valor L_0 se o ensaio for interrompido nessa região. O trecho **PL** é a região ou regime elástico não linear. A tensão máxima na mesma é o limite de elasticidade σ_L do material.

Figura 26 – Gráfico tensão x deformação apresentando a região elástica
Fonte: Callister Jr (2010)

Dentro da região elástica, no trecho **OP**, a tensão é proporcional à deformação, isto é, o material obedece à Lei de Hooke, equação 03:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \quad (03)$$

Onde E é o módulo de elasticidade do material (não tem relação com o ponto E da curva). Para aços, um valor típico de E é $2,06 \times 10^5$ MPa ou 206GPa.

Ultrapassado o limite de proporcionalidade (σ_P), tem lugar a fase elástica não linear (**PL**), na qual ocorrem deformações crescentes sem variação de tensão. O valor constante dessa tensão é uma das mais importantes características dos aços estruturais e é denominada tensão limite de escoamento.

Plasticidade

A partir do ponto *L*, Figura 26, tem-se o início da região plástica ou escoamento do material, significando a existência de deformações residuais permanentes.

A deformação plástica é a deformação permanente provocada por tensão igual ou superior à σ_E , resistência associada ao limite de elasticidade. É o resultado de um deslocamento permanente dos átomos que constituem o material, diferindo, portanto, da deformação elástica, em que os átomos mantêm as suas posições relativas. A deformação plástica altera a estrutura interna do metal, tornando mais difícil o escorregamento posterior e aumentando a dureza do metal.

Esse aumento na dureza, por deformação plástica, é denominado endurecimento por deformação a frio, ou encruamento, e é acompanhado da elevação do valor da resistência mecânica e redução da ductilidade do metal.

É usual, em função da incerteza na determinação, considerar início ou limite de escoamento, a tensão que produz uma deformação residual $\epsilon=0,002$ ou 0,2% (ponto *E* conforme Figura 26). Após o escoamento, isto é, após o final do patamar de escoamento, quando houver, a estrutura interna do material se rearranja passando pelo encruamento, em que se verifica novamente a variação de tensão com a deformação específica, porém de forma não-linear.

Depois do limite de escoamento há uma significativa redução da área da seção transversal, e o corpo de prova começará a se afinar localmente, na região útil próximo ao seu centro. Devido ao fato da área da seção reta diminuir, agora mais rapidamente do que o aumento da carga de deformação pelo encruamento, a carga necessária para deformar o corpo de prova diminuirá e a tensão igualmente continuará a cair até se atingir à fratura. A tensão real segue algo como a curva tracejada da Figura 27. Mas a convenção é usar tensão convencional ou de engenharia, em relação à área inicial.

Figura 27 – Gráfico tensão x deformação (tensão real e convencional)
Fonte: Anderson (2005)

Em B, da Figura 27, tem-se a tensão máxima (limite de resistência) e, em **R**, a ruptura do corpo-de-prova. A tensão σ_B é a tensão máxima, também denominada resistência à tração do material. E, naturalmente, a tensão em **R** é a tensão de ruptura σ_{RUP} . A tensão à ruptura do material é calculada dividindo-se a carga máxima que ele suporta (ponto de instabilidade), antes da ruptura, pela área da seção transversal inicial do corpo de prova. Observa-se que σ_B é calculado em relação à área inicial, apesar de o material sofrer uma redução de área quando solicitada à tração. Embora a tensão verdadeira deva ser calculada considerando-se a área real, a tensão, de engenharia tal como foi definida anteriormente, é mais importante, pois os projetos são feitos com base nas dimensões iniciais (DIETER, 1981).

2.8.1.1 RETORNO ELÁSTICO

Atualmente, existe uma ênfase cada vez maior na manutenção da precisão das dimensões dos produtos. Os problemas dimensionais em peças conformadas decorrem, normalmente, das tensões elásticas criadas durante a sua deformação e do alívio das tensões após a descarga do punção, ou remoção da matriz, em cada operação de conformação. Estes problemas dimensionais, ou retorno elástico, estão presentes em inúmeras peças (soluções). No entanto, sua magnitude geralmente aumenta com a elevação da resistência dos aços. O retorno elástico é inerente a praticamente todo o metal conformando, tornando se mais importante em operações de dobramento em particular como na obtenção do duto no processo SAWH – Helicoidal Submerged Arc Welding (Figura 9).

Esta é uma característica que vem assumindo crescente importância em chapas grossas destinadas à fabricação de tubos de grande diâmetro é a chamada *razão elástica*, ou seja, a razão entre seu limite de escoamento e de resistência (equação 04). Quanto mais baixo for esse valor, menor será a tendência ao aparecimento do chamado retorno elástico ou *efeito mola* (“spring-back”) durante a conformação do tubo. Esta é uma ocorrência indesejável, onde a chapa que está sendo conformada não assume o formato desejado. Em geral, acredita-se que o retorno elástico é muito influenciado pelo valor da razão elástica, por essa razão, os fabricantes de tubos geralmente limitam a razão elástica de chapas graus API 5L X60 a X65 em torno de 90% (GORNI et al., 2002; MARRON; BOUHELIER, 1995).

Este desvio dimensional da peça é conhecido como retorno elástico e é causado por uma recuperação elástica da peça, que pode ser ilustrada por curvas tensão-deformação, conforme mostrado na Figura 28.

$$RE = LE/LR \quad (04)$$

Figura 28 - Valor de retorno elástico proporcional a tensão
Fonte: Worldautosteel (2014)

No caso de aços HSS, e após a descarga (remoção de todas as forças externas e momentos externos), o nível de deformação plástica seguiria a linha AB de A para B, onde OB é a deformação permanente (plástica) e BC é a deformação recuperada (elástica). Embora esta deformação elástica recuperada em um determinado local seja muito pequena, ela pode causar mudança significativa na forma da peça, devido ao seu efeito multiplicador mecânico em outros locais, por exemplo, na dobra de superfícies curvas.

EFEITO BAUSCHINGER

Segundo Yan (1998), quando os materiais são carregados em uma direção axial (por exemplo, tração) no regime plástico, descarregados e, em seguida, recarregados no sentido inverso (por exemplo, compressão), eles podem produzir, durante a recarga, um nível de tensão mais baixo do que o do carregamento realizado no sentido original. A Figura 29 é a representação esquemática do chamado efeito Bauschinger.

Figura 29 – Representação esquemática do comportamento uniaxial tensão-deformação de muitos materiais durante a deformação no sentido inicial e reverso, mostrando o efeito Bauschinger
Fonte: Yan (1998)

Esta dependência do sentido do carregamento e o comportamento assimétrico das tensões são conhecidos como o efeito Bauschinger, depois de Bauschinger (1886) relatar o fenômeno em 1886. Este efeito tem sido amplamente estudado desde então.

A maioria dos elementos de liga, como C, N, Cr e Ni, tendem a abaixar a razão elástica, particularmente os dois primeiros. O silício possui efeito neutro, enquanto que o Mn e Cu apresentam efeito no sentido de elevar a razão elástica. Obviamente tais efeitos decorrem exclusivamente da ação da solução sólida isso nem sempre é visto na realidade, uma vez que a presença de elementos de liga pode modificar a microestrutura de forma tal a exercer outros efeitos sobre a resistência mecânica do aço (HONEYCOMBE, 1982).

O efeito Bauschinger é o fenômeno no qual ocorre a redução da tensão de escoamento à tração (compressão) quando o material é descarregado e recarregado à compressão (tração) no regime plástico e aplicada uma tração (compressão) na mesma direção (Figura 30).

Figura 30 – Curva típica de Bauschinger
Fonte: Yan (1998)

2.9 Conceitos básicos da mecânica fratura

Em serviço é comum a ocorrência de trincas junto a regiões de altas tensões como filetes, rasgos de chaveta, reduções bruscas de seção e outras discontinuidades. Os defeitos tipo trinca mais comuns são:

- trincas de solidificação,
- trincas de hidrogênio em soldas,
- decoesão lamelar,
- trincas nucleadas em serviço por fadiga ou corrosão sob tensão.

Normalmente estes defeitos são detectados e avaliados quanto as suas dimensões por técnicas de ensaios não destrutivos. O objetivo da Mecânica da Fratura é a de determinar se um defeito tipo trinca irá ou não levar o componente a fratura catastrófica para tensões normais de serviço permitindo, ainda, determinar o grau de segurança efetivo de um componente trincado. O grande mérito da mecânica da fratura é a de possibilitar ao projetista valores quantitativos de tenacidade do material permitindo projetos que aliem segurança e viabilidade econômica. A mecânica da fratura quando aplicada à fadiga e a corrosão sob tensão permite a operação segura de componentes com defeitos prévios e/ou trincas nucleadas em serviço.

É evidente que a presença de uma trinca afeta a resistência de um componente. Desta forma durante o crescimento da trinca a resistência estrutural vai sendo minada. O controle de fratura tem o objetivo de prevenir a fratura devido a defeitos e trincas frente a carregamentos em serviço.

Uma forma de prevenir a fratura é fazer com que a resistência não caia abaixo de determinado limite. Isto significa que deve ser evitado que as trincas atinjam tamanhos críticos. São apresentados, assim, dois problemas a serem resolvidos:

- calcular o tamanho de defeitos admissíveis (deve-se determinar como o tamanho da trinca afeta a resistência global).
- calcular o tempo de operação em segurança (definição do tempo necessário para uma determinada trinca alcançar o tamanho crítico).

A ferramenta matemática para possibilitar a análise de defeitos permissíveis é a mecânica da fratura. Ela fornece os conceitos e equações utilizadas para determinar como as trincas crescem e quanto podem afetar a resistência de estruturas.

A mecânica da fratura divide-se em:

- mecânica da fratura linear-elástica (MFLE)
- mecânica da fratura elasto-plástica. (MFEP)

A primeira normalmente é utilizada em situações em que a fratura ocorre ainda no regime linear-elástico. Isto pode ocorrer para ligas de altíssima resistência mecânica ou mesmo em ligas com resistência moderada desde que empregadas em uma espessura razoável. É a espessura que ditará se o regime é o estado plano de deformação (estado triaxial de tensões) em

que a mecânica da fratura linear-elástica é aplicável ou o estado de tensão plana (biaxial de tensões) em que a mecânica da fratura elasto-plástica é aplicável.

Apesar da complexidade que envolve a mecânica da fratura a mesma pode ser aplicada no controle de fratura desde situações bem simples como:

- um martelo, em que deve ser escolhido um aço com tenacidade apropriada,

Até situações da alta complexidade tecnológica como:

- um avião, que no desenvolvimento de ligas de alta resistência mecânica envolva a análise de tolerância de defeitos (tamanho crítico de trincas), avaliação do comportamento em fadiga do material (taxa de propagação de trinca em fadiga), susceptibilidade a meios agressivos (corrosão sob tensão), testes de protótipos e, em operação, os planos de inspeção (reparo e troca de peças)

Os desenvolvimentos ocorridos nos processos de fabricação de aços para dutos os tornaram mais resistentes a defeitos, fazendo com que os mesmos sustentem significativo crescimento estável de trincas acompanhado por deformação plástica antes da falha. Deste modo, torna-se necessário prever e controlar o crescimento estável de trinca, para que seja possível providenciar os devidos reparos em tempo hábil, a fim de evitar rompimentos ou possíveis vazamentos que seriam catastróficos sob o ponto de vista econômico e ecológico. (SILVA, 1986).

2.9.1 Fratura frágil e fratura dúctil

Há duas formas principais de fratura em materiais estruturais. A primeira delas é a fratura frágil, caracterizada pela súbita separação das faces do defeito e pelo aspecto granular. Este tipo de faturamento pode produzir falhas catastróficas em estruturas em operação porque a velocidade de propagação do defeito é muito elevada (muitas vezes ultrapassando uma fração da velocidade de propagação do som). A fratura frágil pode ser transgranular (clivagem), a qual é a mais comum em aços ferríticos e o crescimento do defeito ocorre devido à separação do material de acordo com os planos cristalográficos preferenciais. Outro tipo de fratura frágil (bastante menos comum em aplicações típicas de aços) é a fratura intergranular na qual o defeito cresce devido à separação do material nos contornos de grãos. A segunda forma de fratura é denominada de dúctil e é característica de aços de alta tenacidade. Este tipo de fratura apresenta grande deformação plástica na frente de trinca antes da propagação do defeito o qual, inicialmente, cresce de forma estável.

A temperatura de operação, características metalúrgicas e o estado tensional são os principais fatores que determinam o modo de fratura (dúctil ou frágil). A fratura frágil é característica de um elevado estado hidrostático de tensões na zona de processo de fratura⁴. Entretanto, a fratura dúctil é associada a um estado triaxial menor e elevadas deformações plásticas as quais produzem o crescimento de microcavidades e consequente coalescência das mesmas devido ao deslizamento e ruptura dos planos cristalográficos. As condições existentes em defeitos planares contidos em dutos e vasos de pressão (carregamentos trativos e trincas rasas) favorecem o crescimento dúctil do defeito antes da ruptura. Efetivamente, observações experimentais (CRAVERO, 2007) revelam que tais estruturas com trincas superficiais apresentam colapso geralmente precedido por um significativo crescimento estável do defeito. O processo de rasgamento dúctil assim como sua caracterização mecânica por intermédio de curvas de resistência (J-R) será explicado com maior detalhamento na seção 2.9.4.

2.9.2 Mecânica da fratura elástica linear (MFEL)

Com a avaliação do efeito da concentração de tensões na ponta de um defeito, realizado por Irwin (1948), dá-se origem à Mecânica da Fratura Linear Elástica. Considerando um material de comportamento elástico-linear homogêneo; Irwin (1948), baseando-se nas equações de Westgaard, derivou expressões que descrevem a distribuição de tensões na região à frente de uma trinca passante em uma chapa carregada em tração (Figura 31). As equações estão apresentadas abaixo (ANDERSON, 2005):

$$\sigma_x = \frac{K_I}{\sqrt{(2\pi)r}} \left[\cos \frac{\theta}{2} \left(1 - \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right) \right] \quad (05)$$

$$\sigma_y = \frac{K_I}{\sqrt{(2\pi)r}} \left[\cos \frac{\theta}{2} \left(1 + \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right) \right] \quad (06)$$

$$\sigma_{xy} = \frac{K_I}{\sqrt{(2\pi)r}} \left[\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{2} \right] \quad (07)$$

⁴ Zona de processo de fratura é a denominação dada à região na frente da trinca que apresenta elevado nível de tensões (tensões e deformações no caso de fratura dúctil) as quais são responsáveis pelo crescimento (estável ou não) do defeito (CRAVERO, 2007).

Figura 31 - Campo de tensões elásticas na ponta da trinca
Fonte: Anderson (2005)

Essas expressões descrevem, de forma única, o estado de tensões na região do sólido próxima à ponta da trinca em função do parâmetro K . Esta é uma medida da intensidade do campo elástico, e atua como um fator de intensificação de tensões. Adicionalmente, K também define – através de K_c – um parâmetro de falha do material. Quando a relação entre o valor da tensão remota aplicada σ , e o tamanho do defeito, forem tais que o K gerado na ponta da trinca iguale-se a K_c o material irá fraturar de forma frágil e instantânea. Por apresentar também a situação mais crítica, a tenacidade à fratura do material em estado plano de deformação e carregamento em tração é definida como o valor de K_{Ic} .

No entanto, as distribuições de tensões descritas pelas equações de 5 a 7 apresentam uma singularidade na região próxima à ponta da trinca (para $r \rightarrow 0$, $\sigma \rightarrow \infty$). À medida que r diminui, a tensão local aumenta até eventualmente atingir o valor do limite de escoamento. Nesta condição, a ponta da trinca estará imersa numa região de material plasticamente deformado, onde houve alívio das tensões elásticas e soluções lineares não são mais aceitas. Vários modelos foram propostos para corrigir o efeito dessa zona plastificada (IRWIN, 1948), Dugdale (*strip-yield* e *Barenblat*), todos eles consideram o comprimento de trinca efetivo maior que o comprimento de trinca real como um artifício para compensar o efeito da zona plástica no campo de tensões e no descarregamento elástico. Entretanto, estes modelos têm aplicação restrita porque o raio da zona plástica deve necessariamente estar contido dentro da região do sólido, na qual as soluções elásticas são válidas (a chamada zona de dominância K). Isto implica em estabelecer restrições nas dimensões geométricas que garantam uma zona plástica muito pequena; em geral estas restrições resultam em estado plano de deformação. Por exemplo, CDP para determinação experimental de tenacidade à fratura (em estado plano de deformação), o

comprimento de trinca (a), a espessura (B) e o ligamento remanescente ($W-a$) devem obedecer à relação:

$$a, B, (W - a) \geq 2,5 \left(\frac{K_I}{\sigma_Y} \right)^2 \quad (08)$$

Onde K_I é o fator de intensidade de tensão relativo ao modo I (Figura 32) de carregamento (Tração), e σ_Y a tensão limite de escoamento.

Figura 32 – Típicos modos de carregamentos. A – Modo I “ABERTURA TRAÇÃO”, B – Modo II “ESCORREGAMENTO CISALHAMENTO”, C – Modo III “RASGAMENTO”

Fonte: Anderson (2005)

Finalmente, a MFEL é especialmente adequada no estudo da fratura frágil, onde a resposta do material é essencialmente linear-elástica até a fratura instável. Adicionalmente, a MFEL tem sido empregada com sucesso na avaliação do comportamento à fratura de materiais de alta resistência e baixa ductilidade (cerâmicas e aços-ferramenta) e de materiais estruturais no patamar inferior de energia (lower shelf). Entretanto, para muitos materiais estruturais (que exibem ductilidade significativa) o grau de plasticidade na região do defeito invalida os critérios de dominância de K e a aplicação da Mecânica da Fratura Elástica Linear.

2.9.3 Mecânica da fratura elásto-plástica (MFEP)

O aumento da plasticidade na região da ponta da trinca com o aumento do carregamento da estrutura representa, em termos genéricos, a dissipação do trabalho das forças externas na forma de energia de deformação plástica. Consequentemente, uma estrutura dúctil contendo um defeito suporta elevados níveis de carga, mesmo após a iniciação e propagação estável da fratura. Por isso, em muitos materiais é virtualmente impossível caracterizar o comportamento

à fratura através da Mecânica da Fratura Elástica Linear (MFEL).

A mecânica da Fratura Elasto-Plástica (MFEP) é a alternativa desenvolvida para o estudo da fratura em materiais de comportamento não-linear entre carga e deformação e que exibem considerável plasticidade na ponta da trinca. Como exposto para estes materiais, os critérios de dominância de K não são obedecidos e as soluções da MFEL não podem ser aplicadas. Dois parâmetros de tenacidade à fratura são amplamente utilizados, sendo estes, o *crack tip opening displacement* (CTOD) e a Integral J. Ambos os parâmetros descrevem as condições elasto plásticas do material a frente de uma trinca. O CTOD refere-se ao arredondamento da frente da trinca, o qual se pode medir a deformação plástica através do afastamento entre as superfícies da trinca. Porém, para materiais demasiadamente tenazes, este apresenta limitações para descrever a região à frente da trinca, portanto, adotar-se-á a Integral J para avaliação deste trabalho (ANDERSON, 2005).

Na MFEP a integral J representa um parâmetro de energia e é também um parâmetro de campo que descreve a distribuições de tensões e deformações na região ao redor da ponta da trinca. Idealizando o comportamento elasto-plástico de materiais como sendo um comportamento não-linear, onde o caminho de deformação no carregamento é o mesmo no descarregamento (elasticidade não-linear), Rice (1968a) definiu o parâmetro J como a média da quantidade de energia disponível no material (força-motriz) para um pequeno crescimento de trinca. Rice (1968a) demonstrou ainda, que o valor de J pode ser determinado através de uma integral de linha calculada no plano normal à trinca, na região ao redor do defeito.

Entretanto, o volume de material imediatamente à frente da trinca sofre um descarregamento elástico, causado pela evolução do processo de fratura dúctil no material e pela deformação plástica localizada (Figura 33). Nestas condições, a validade da integral J é violada porque sua formulação está baseada em um sólido ideal elástico não-linear, onde são rigorosamente semelhantes os comportamentos do material durante carregamento e descarregamento. Também em 1968, Hutchinson, (1968); Rice; Rosengreen, (1968), mostraram que J descreve univocamente o campo de tensões e deformações na ponta da trinca de um material não elástico-linear, cujo comportamento mecânico é descrito pela equação de Ramberg-Osgood:

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\sigma_0} + \alpha \left(\frac{\sigma}{\sigma_0} \right)^n \quad (09)$$

Onde σ_0 é a tensão de referência (usualmente o limite de escoamento real do material), $\varepsilon_0 = \sigma_0 / E$ é sua deformação elástica associada, E é o módulo de elasticidade do material, e α e n são parâmetros de ajuste. Valores típicos de n variam desde 3 a 5 para materiais com elevada capacidade de encruamento e até 20 para materiais pouco encruáveis. Utilizando a teoria de pequenas deformações, Rice e Rosengreen (1968) definiram a singularidade que descreve o campo de tensões na frente da trinca, na forma de:

$$\sigma_{ij} = \sigma_0 \left[\frac{EJ}{\alpha \sigma_0^2 I_n r} \right]^{n/(n+1)} \bar{\sigma}_{ij}(\theta, n) \quad (10)$$

Onde σ_{ij} é o tensor de tensões, σ_0 é a tensão de referência, E é o módulo de elasticidade, n é uma constante do material, I_n é uma constante de integração em função de n , e $\bar{\sigma}_{ij}(\theta, n)$ é uma função adimensional.

Na MFEP, define-se a zona de dominância J como uma região à frente da trinca onde a solução de Rice e Rosengreen (1968) é válida. De fato, a relação entre J e o campo de tensões na região do defeito, expressa pela equação 10, representa a condição de similaridade necessária para o estabelecimento da Mecânica da Fratura Elasto-Plástica. Esta condição permitiu assumir que um parâmetro único como a integral J (e seu equivalente parâmetro de abertura da ponta da trinca – CMOD – Crack Mouth Opening Displacement) caracterize univocamente o campo de tensões e as condições de fratura nas vizinhanças da trinca para sólidos contendo defeitos com diversas configurações geométricas (Figura 33).

Figura 33 - Condições para crescimento de trinca descrito pela integral J
Fonte: Anderson (2005)

2.9.4 Curva de resistência à propagação dúctil J-R

Uma vez que uma trinca em sólido elasto-plástico pode propagar de forma estável, é importante uma metodologia ou procedimento para quantificar essa propagação. A metodologia empregada para descrever o crescimento estável de trincas é a curva de resistência ao rasgamento dúctil (curva J- Δa , curva J-R ou curva R). Esta curva representa, no eixo das abscissas, o crescimento de trinca (Δa) com unidade [mm] e no eixo das ordenadas normalmente é representado em valores de integral J ou de CTOD (δ) (WELLS, 1961) onde o carregamento aplicado (J) com unidade [J/m^2].

A curva J-R é um meio de se avaliar o acréscimo dessa resistência à fratura, em função da extensão dúctil da trinca, Δa . A Figura 34 apresenta de forma esquemática uma curva de resistência ao rasgamento dúctil. É indicado o ponto de iniciação de crescimento (J_{Ic}); até este ponto, o incremento de trinca Δa é aparentemente devido ao arredondamento inicial da mesma. Entretanto, é praticamente impossível determinar exatamente o valor de J que inicia o crescimento do defeito (J_{Ic}) e, dependendo do procedimento, podem ser obtidos resultados muito diferentes. A citada curva pode ser utilizada como um indicador de tenacidade do material, assegurando a integridade de componentes estruturais de altíssima responsabilidade, como por exemplo, vasos nucleares e no caso deste trabalho dutos de condução de gás e petróleo.

Embora J_{Ic} forneça alguns dados sobre o comportamento à fratura do material, este valor isolado não caracteriza a fratura após o início do crescimento (fase de propagação da trinca). Portanto, a curva J-R toda fornece uma descrição mais geral do comportamento do material. Por exemplo, a inclinação da curva (após o início de crescimento) fornece uma ideia da estabilidade relativa do crescimento da trinca. Curvas R com inclinação maior indicam uma estabilidade maior (PARIS et al., 1979).

Algumas normas referentes à obtenção de curvas J-R foram desenvolvidas pela ASTM (American Society for Testing and Materials), sendo a norma ASTM-E1820 (2013) a mais usual e recente.

Os valores da Integral-J são empiricamente calculados utilizando a curva carga (P) versus deflexão (δ) na linha de carregamento. Para o levantamento destas curvas, geometrias do tipo compacto em tração (C(T)) e flexão em três pontos (SE(B)) são, comprovadamente, bem sucedidas em aplicações da Mecânica de Fratura elasto-plástica, (MFEP). Produzem menor espalhamento de dados de propagação de trincas dúcteis, assim como resultados mais

conservativos de curvas J-R, garantindo uma região de dominância dos campos de tensão e deformação HRR nessas geometrias, além da confiança na aplicação dos conceitos da Integral J e seus derivados às análises de integridade estrutural (K e CTOD).

Figura 34 - Esquema de curva de resistência indicando os diferentes estágios de crescimento do defeito
Fonte: Anderson (2005)

2.10 Integral J

2.10.1 Definição analítica da integral J

A integral J é definida com um parâmetro da MFEP que pode ser interpretada de duas maneiras. Como uma taxa de liberação de energia para materiais elásticos não-lineares ou uma escala que caracterize a intensidade dos campos de tensão e deformação a frente da trinca para materiais elasto-plásticos (ANDERSON, 2005).

Rice e Rosengreen (1968), provam que a taxa de liberação de energia não-linear, J, poderia ser expressa como a integral independente do caminho (definição original de J) para sólidos elásticos não lineares. Ainda não era possível, entretanto, aplicar a teoria da integral J a materiais reais, elasto-plásticos. Idealizando o comportamento elasto-plástico de metais por um comportamento elástico não-linear, conforme Figura 35 (onde o caminho de deformação é constante no carregamento e no descarregamento), Rice e Rosengreen (1968) forneceram as

bases para estender a mecânica da fratura muito além dos limites de validade da MFEL (ANDERSON, 2005).

Figura 35 – Comparação esquemática do comportamento tensão-deformação de materiais elasto-plásticos e elasto não-lineares
Fonte: Anderson (2005)

2.10.2 Linha independente do caminho da integral J

Contudo cada geometria a ser analisada apresenta uma forma da Integral J. Portanto, para cada tipo de CDP que se deseja analisar será preciso uma nova formulação deste parâmetro, já que este necessita de dados, tais como, a espessura (B), o comprimento (W), os tamanhos iniciais e finais de trinca (a_i , a_f), e alguns outros que serão descritos no Capítulo 3. Desta forma a integral de linha proposta por Rice (1968a), dada pela equação 11 assumirá diferentes formas conforme a geometria do CDP que se deseja ensaiar.

De acordo com Rice (1968a), a fratura do material terá início quando um valor crítico de J for atingido. Sendo que se esta integral for avaliada ao longo de qualquer linha fechada, a qual se encontra totalmente no interior do corpo em questão, não incorporando qualquer descontinuidade, inclusive a ponta da trinca, o resultado será igual a zero.

Se esta integral for tomada ao longo de uma linha aberta Γ envolvendo a ponta da trinca; indo da superfície inferior até a superior da mesma e se encontrando completamente dentro do corpo-de-prova, esta terá um valor único para todos os contornos Γ , isto é, independente do caminho de integração, Rice (1968a), como mostrado na Figura 36.

Hutchinson e Paris (1979), foram os primeiros a levarem em consideração a necessidade

de se eliminar, a parcela de propagação de trinca computada no valor J para garantir a validade da Teoria da Plasticidade, que é obtida através do fator γ , que multiplica os incrementos de trinca, relacionada diretamente com o deslocamento da linha de carregamento, como pode ser visto na Figura 37.

Figura 36 – Contorno arbitrário em torno da ponta da trinca
Fonte: Anderson (2005)

A integral j é definida como (ANDERSON, 2005):

$$J = \int_{\Gamma} \left(\rho \cdot dy - \vec{T}_i \cdot \frac{\partial \vec{u}_i}{\partial x} ds \right) \quad (11)$$

Onde ρ é a densidade de energia de deformação elástica, função única das tensões e deformações e dada como:

$$\rho(x, y) = \rho(\epsilon_{ij}) = \int_0^{\epsilon_{ij}} \sigma_{ij} \times d\epsilon_{ij} \quad (12)$$

σ_{ij} e $d\epsilon_{ij} \rightarrow$ são os tensores tensão e deformação infinitesimal, respectivamente;

$\vec{T}_i \rightarrow$ São os componentes do vetor tração definidas de acordo com a normal ao longo do caminho de integração;

$\vec{u}_i \rightarrow$ São componentes do vetor deslocamento;

$x, y \rightarrow$ são coordenadas retangulares;

$d\Gamma \rightarrow$ é um elemento de arco ao longo do caminho de integração.

Figura 37 - Eliminação da parcela de propagação de trinca computada no valor J
Fonte: Hutchinson e Paris (1979)

2.10.3 Representação física da integral J

Quando se obtém um comportamento essencialmente elástico, segundo Rice (1968a), a Integral J representa uma taxa de alívio de energia potencial por superfície gerada na propagação. Ou ainda, como uma energia puramente elástica armazenada, disponível para a fratura do corpo em questão, variando com o tamanho do ligamento remanescente. Compreende-se a Integral J, pela energia acumulada para a fratura por unidade de espessura, conforme a aplicação de carga ou deslocamento (P/s ou δ/s), sendo estas razões constantes. Esta energia potencial por variação do comprimento de trinca é calculada por:

$$J = -\frac{dU}{da}; \delta \text{ ou } P \text{ constantes} \quad (13)$$

- U → energia potencial elástica acumulada não-linear;
- a → comprimento de trinca;
- δ → deslocamento aplicado;
- P → carga aplicada;

Esta singularidade pode ser vista na Figura 38 à seguir:

$$J = -\frac{dU}{da}; \quad \delta \text{ ou } P \quad \text{constante}$$

Figura 38 - Energia acumulada para a fratura por unidade de espessura, de acordo com a aplicação de carga e deslocamento, sendo estas constantes
 Fonte: Anderson (2005)

2.10.4 Operacionalização da integral J

A avaliação da Integral J foi feita inicialmente via métodos puramente analíticos, utilizando-se para isso geometrias ou configurações extremamente simples e sem interesse prático. Posteriormente, a notável dependência de J com a carga e o deslocamento monotonicamente aplicados, permitiram avaliações via ensaios mecânicos. Além do número excessivo de corpos-de-prova necessários, esses ensaios tinham a desvantagem de não garantirem a obtenção de informações a respeito da tenacidade do material. De acordo com Tarpani (1995), significativos esforços foram então despendidos visando-se relacionar a Integral J diretamente ao trabalho realizado no corpo-de-prova, isto é, à área sob o gráfico de carga versus deslocamento monitorado na linha de carregamento, $P \times \delta$. A primeira expressão experimental da Integral J foi então desenvolvida por Rice, Merkle e Paris (1973), e independentemente por Sumpter e Turner (1976), que tomaram a definição básica da Integral J e a integraram (expressão 14) para o caso especial de uma barra trincada fletida sob três pontos, tal como ilustrado na Figura 39.

$$J = \frac{2}{W-a} \cdot \int_0^{\theta_c} M' \cdot d\theta_c \quad (14)$$

Onde:

- W → largura do corpo-de-prova;
 a → comprimento da trinca;
 M' → momento fletor por unidade de espessura do corpo-de-prova;
 θ_c → parcela de contribuição da trinca ao ângulo total de flexão θ_t .

Produzindo assim uma expressão relacionando a Integral J ao trabalho elasto-plástico efetuado no corpo-de-prova (Figura 39).

$$J = \frac{2 \cdot A}{B \cdot b_0} \quad (15)$$

Onde:

- A → área total sob o diagrama P- δ , constituída das parcelas elástica e plástica;
 B → espessura do espécime;
 b_0 → ligamento original do corpo-de-prova.

Na sequência, foi experimentalmente comprovado que, caso a rotação dos corpos-de-prova do tipo compacto sob tração, C(T), seja levada em consideração; isto é, se a medida de deslocamento é tomada na linha de carregamento, ao invés de no ponto de carregamento (que experimenta duas componentes de deslocamento ortogonais entre si), o valor da Integral J, para essa geometria particular, pode ser obtido por uma expressão do tipo (MERKLE; CORTEN, 1974):

Figura 39 – A energia referente a integral j, representada pela área abaixo da curva de carregamento versus deslocamento do extensômetro
 Fonte: Rice; Merkle; Paris (1973)

2.11 Tenacidade a fratura influenciada pela geometria do CDP

Estruturas tubulares com pressurização interna apresentam uma singularidade na zona plástica formada à frente da trinca. Contudo, as normas de ensaios para a determinação de curvas J-R de materiais são elaboradas para fornecer condições de elevada restrição plástica na ponta da trinca (alta triaxialidade de tensão), exatamente para resultar em valores conservativos de tenacidade (*lower bound*). Tubos de alta pressão, entretanto, apresentam baixa restrição plástica porque são estruturas de paredes finas, que não favorecem o estabelecimento de um estado plano de deformação. Além disso, tem-se a formação de uma condição de baixa triaxialidade resultantes do predomínio de carregamentos de tensão de membrana (consequência da pressão interna). Neste sentido, os métodos semi-empíricos têm a vantagem de considerar implicitamente o efeito de restrição plástica na ponta da trinca, já que foram desenvolvidos a partir de resultados de ensaios em escala real nos quais estes efeitos se manifestam diretamente. Contudo, leva a resultados mais conservativos quando a restrição plástica se apresenta diferentemente, pelo não estabelecimento de um estado plano de deformação.

A dificuldade em se transferir resultados laboratoriais para configurações de estruturas reais pode ser facilmente visualizada através da Figura 40.

Figura 40 – Influência da geometria à tenacidade a fratura
Fonte: Nyhus (2001)

Este gráfico apresenta qualitativamente o efeito de restrição plástica (*constraint*), dado pelo parâmetro Q , na variação da tenacidade à fratura de uma configuração geométrica específica. A curva principal mais espessa é o lugar geométrico dos valores de tenacidade determinados de forma analítica para diferentes configurações, enquanto que as linhas finas representam os valores de J ou CTOD obtidos experimentalmente (NYHUS, 2001). Observa-se que valores de tenacidade determinados em laboratório, com as normas vigentes são muito inferiores (*lower bound*) àqueles encontrados em estruturas reais. Devido ao fato de que em corpos-de-prova normalizados dos tipos C(T) ou SE(B), os níveis de restrição plástica serem significativamente superiores ao nível de restrição plástica atuante em dutos contendo defeitos planares. As estimativas mais adequadas do nível de restrição plástica nestes seriam fornecidas por corpos-de-prova do tipo SE(B) contendo trincas rasas, ou melhor, corpo-de-prova de tração com entalhe de canto e submetidos a cargas trativas SE(T), resultando em estimativas mais realistas da tenacidade à fratura desta estrutura (NYHUS, 2001). De fato, é possível observar que para trincas rasas, em configurações SE(B) com $a/W = 0,30$, o nível de restrição é bastante inferior ao de CDP's padronizados, com profundidade de trinca da ordem de $0,5 \leq a/W \leq 0,7$. Dessa maneira, percebe-se que o comportamento à fratura de estruturas trincadas depende fortemente das condições de geometria e de carregamento (FALESKOG; GAO; SHIH, 1998).

Como a questão permanece aberta para a obtenção de um procedimento teórico-experimental, no qual se obtêm valores de tenacidade à fratura em condições mais próximas das condições de operação de estruturas tubulares; necessita-se empregar o uso de uma geometria de CDP não padronizada, no caso os espécimes SE(T), pois como podemos visualizar na Figura 40 este CDP é o que mais se assemelha a condição de trabalho do duto contendo um defeito longitudinal.

2.12 Determinação da curva J-R

2.12.1 Espécimes SE(B) de acordo com a norma ASTM E1820

Os valores da integral J são calculados experimentalmente a partir da área sob a curva “CARGA vs DESLOCAMENTO”, o qual corresponde ao trabalho realizado durante a iniciação e propagação da extensão dúctil da trinca.

Os diagramas “ $P \times COD$ ” são obtidos por meio de ensaios de CDP's pré-trincados,

padronizados e carregados contínua ou descontinuamente, são possivelmente feitos de duas maneiras, via controle:

- do deslocamento do pistão (LVDT do sistema universal de ensaios mecânicos);
- da abertura da boca a trinca do espécime por um extensômetro acoplado à boca do entalhe.

A curva J-R consiste em um gráfico da Integral J versus extensão da trinca Δa , na região de crescimento de trinca controlado por J. Como a extensão da trinca varia continuamente durante o ensaio, o valor de J deve ser calculado de modo incremental. As formulações a seguir representam a obtenção dos parâmetros para o cálculo de J, segundo a norma (ASTM, 2013).

A integral J apresenta duas componentes, sendo uma parte elástica e outra plástica:

$$J_{total(i)} = J_{el(i)} + J_{pl(i)} \quad (16)$$

Sendo que as componentes elástica e plástica são dadas pelas expressões 17 e 18 respectivamente:

$$J_{pl(i)} = \frac{K_{(i)}^2 \times (1 - \nu^2)}{E} \quad (17)$$

Onde:

- K → fator de intensidade de tensão;
- ν → coeficiente de Poisson;
- E → módulo de elasticidade do material;

$$J_{pl(i)} = \left[J_{pl(i-1)} + \left(\frac{\eta_{pl(i-1)}}{b_{(i-1)}} \right) \times \left(\frac{A_{pl(i)} - A_{pl(i-1)}}{B_N} \right) \right] \times \left[1 - \gamma_{pl(i-1)} \times \left(\frac{a_{(i)} - a_{(i-1)}}{b_{(i-1)}} \right) \right] \quad (18)$$

Os coeficientes da equação (18) são dados por:

$$\eta_{pl} = 3.667 - 2.199 \times \left(\frac{a_{(i-1)}}{W} \right) + 0.437 \times \left(\frac{a_{(i-1)}}{W} \right)^2 \quad (19)$$

$$\gamma_{pl} = 0,131 + 2.131 \times \left(\frac{a_{(i-1)}}{W} \right) - 1.465 \times \left(\frac{a_{(i-1)}}{W} \right)^2 \quad (20)$$

$$v_{pl(i)} = v_{(i)} - (P_{(i)} \times C_{(i)}) \quad (21)$$

Onde:

a_i → comprimento incremental de trinca;

V_{pli} → parte plástica incremental do deslocamento na linha de carga;

C_{ci} → flexibilidade elástica incremental corrigida fornecendo o comprimento de trinca atualizado a_i ;

$b_{(i-1)}$ → ligamento incremental do CDP;

Sendo que o parâmetro K para o corpo-de-prova SE(B) é obtido pela equação:

$$K_{(i)} = \left(\frac{P_{(i)} \times S}{(B \times B_N)^{1/2} \times (W)^{3/2}} \right) \times f\left(\frac{a_i}{W}\right) \quad (22)$$

Onde:

$P_{(i)}$ → carga incremental aplicada;

S → distância entre os roletes no carregamento 3 pontos, Figura 62 ($S=4W$);

B → espessura do CDP;

B_N → espessura líquida do CDP (Valor percentual do Side Groove x B);

W → altura do CDP;

$$f\left(\frac{a_i}{W}\right) = \frac{3 \times \left(\frac{a_i}{W}\right)^{1/2} \times \left[1.99 - \left(\frac{a_i}{W}\right) \times \left(1 - \frac{a_i}{W}\right) \times \left(2.15 - 3.93 \times \left(\frac{a_i}{W}\right) + 2.7 \times \left(\frac{a_i}{W}\right)^2 \right) \right]}{2 \times \left[1 + 2 \times \left(\frac{a_i}{W}\right) \right] \times \left(1 - \frac{a_i}{W}\right)^{3/2}} \quad (23)$$

Os limites máximos para a validade dos valores de J e do crescimento de trinca Δa , de acordo com a norma ASTM E1820, são afixados em relação à espessura do CDP e ao ligamento original, ou seja:

O máximo valor de $J_{\max}$ e o $J_{\limite}$ são dados pelo menor valor entre as expressões 24, 25 e 26;

$$J_{\max} = \frac{\sigma_Y \times b_0}{10} \quad (24)$$

$$J_{\max} = \frac{\sigma_Y \times B}{10} \quad (25)$$

$$J_{\limite} = \frac{\sigma_Y \times b_0}{7.5} \quad (26)$$

A extensão máxima da trinca $\Delta a_{\max}$ é dada pela expressão 27;

$$\Delta a_{\max} = 0,25 \times b_0 \quad (27)$$

Onde:

$\sigma_Y \rightarrow$ limite de escoamento efetivo do material (valor médio entre o limite de escoamento e o limite de resistência do material).

$$\sigma_Y = \frac{\sigma_{YS} + \sigma_{TS}}{2} \quad (28)$$

A configuração adotada acima tenta garantir um estado de deformação predominantemente plana, na frente da trinca, segundo a norma ASTM (2013).

2.12.2 Validação dos dados de propagação de trincas

Para que sejam válidos os dados de propagação da curva J-R pela norma ASTM E1820, a mesma estabelece que sejam requeridos:

- pelo menos 01 ponto da curva J-R entre as linhas: “Linha de exclusão 0.15 mm” e “Linha paralela 0.2 mm”;
- pelo menos 05 pontos da curva J-R entre as linhas: “Linha paralela 0.2 mm” e “Linha de exclusão 1.5 mm”;

As citadas linhas podem ser observadas na Figura 41 abaixo.

Figura 41 – Validação dos dados da curva J x R pela norma ASTM E1820

Como dito anteriormente a norma estabelece a capacidade máxima da Integral J do CDP como sendo o menor valor obtido entre as expressões 24, 25, 26 e 27. Sabe-se que o limite de escoamento efetivo do material σ_Y é dada pela média entre o limite de escoamento, σ_{YS} , e o limite de resistências, σ_{TS} , ambas as tensões de engenharia em tração monotônica uniaxial. Estes limites podem ser verificados na Figura 41.

O processo de propagação dúctil é assegurado desde que se dê sob condições de deformação predominantemente plana na ponta da trinca. Desta forma são fixados níveis máximos de tunelamentos permitidos para a pré-trinca por fadiga (trinca original) e para a frente de propagação monotônica. Tais limites são definidos na norma ASTM.

A introdução de entalhes laterais, “side-grooves”, é realizada preferencialmente após a operação de pré-trincamento, de tal modo que se tenha nessa etapa um controle mais eficaz sobre a uniformidade e o comprimento da trinca durante o ensaio. Suprimindo ao mínimo a formação de lábios de cisalhamento na etapa de crescimento da trinca por carregamento monotônico. Com essa prática define-se um plano virtual de propagação da trinca e em adição induz o desenvolvimento de frentes retas de propagação; que são indispensáveis tanto para o sucesso da aplicação das técnicas automatizadas de monitoração de crescimento de trincas, quanto para uma perfeita simulação de trincas dúcteis propagando em seções espessas de componentes estruturais.

As dimensões dos CDP's seguem conforme a Figura 42 e são pré-estabelecidas na norma ASTM E1820 a imposição de requisitos quanto às mínimas dimensões necessárias para CDP's utilizados no levantamento de curvas J-R, especificamente quanto ao seu ligamento original e a sua espessura líquida, tentam em adição garantir um estado plano de deformação.

Figura 42 – Recomendação das dimensões do CDP espécime SE(B)
Fonte: ASTM (2013)

2.12.2.1 Medição do tamanho da trinca COD (Extensômetro na boca da trinca)

Nos ensaios de curva J-R, normalmente os comprimentos iniciais a_o e finais a_f são obtidos diretamente da superfície de fratura como podem ser vistos nas Figuras 74 e 75. No entanto, os valores intermediários de crescimento de trinca estão associados à flexibilidade elástica do CDP, ou seja, cada flexibilidade elástica representa um tamanho de trinca (a_i). Os deslocamentos incrementais da propagação da trinca medido na face frontal do CDP são representados em função de u e podem ser obtidos segundo a regressão polinomial dada pela equação 29 (ASTM, 2013).

$$\frac{a_i}{W} = 0.999748 - 3.9504u + 2.9821u^2 - 3.21408u^3 + 51.51564u^4 - 113.031u^5 \quad (29)$$

Sendo u flexibilidade normalizada e dada pela expressão:

$$u = \frac{1}{1 + \sqrt{B_e \times E \times C_{(i)}}} \quad (30)$$

na qual, $C_{(i)}$ = flexibilidade elástica (*elastic compliance*) do espécime medido na face frontal do CDP (COD),

$$B_e \rightarrow \text{espessura efetiva do espécime, dado por } B_e = B - \frac{(B - B_N)^2}{B} \quad (31)$$

2.12.2.2 Determinação de A_{pl} a partir da abertura da ponta da trinca, COD

A forma mais utilizada para se medir a A_{pl} é a apresentada nas normas ASTM E1820 corresponde a medição do deslocamento da linha de carga, que no caso de espécimes padronizados é o mesmo deslocamento medido na abertura da boca da trinca, COD.

Portanto, será considerado somente a medida com o extensômetro na boca da trinca, COD e a carga.

Assim, tem-se no caso da medição:

$$A_{pl(i)} = A_{pl(i-1)} + \frac{[(P_{(i)} + P_{(i-1)}) \cdot (V_{pl(i)} - V_{pl(i-1)})]}{2} \quad (32)$$

2.13 Diferentes métodos para levantamento de curvas J-R's

Nos métodos normalizados de ensaios utilizando a Integral J como parâmetro de tenacidade, são impostos certas condições quanto ao posicionamento dos pontos de dados versus Δa que podem ser facilmente satisfeitas caso a extensão da trinca seja monitorada continuamente durante toda a execução do ensaio. Possibilitando caso se utilize apenas a técnica de um CDP para a obtenção de toda a curva de tenacidade J-R; assim, em decorrência da necessidade de pequenos incrementos de propagação de trinca, necessita-se a aplicação de técnicas mais avançadas que a originalmente desenvolvida.

A partir destas constatações, levaram à elaboração de processos mais sofisticados, eles vêm obtendo maior destaque no campo da tecnologia de ensaios da MFEP, são eles:

- Variação da Flexibilidade Elástica VFE;
- Normalização Linear da Carga NLC;
- Queda de Potencial Elétrico QPE;

Os mesmos são mais rápidos e menos afetados pela não homogeneidade natural dos materiais, minimizando-se assim a variedade das curvas J-R possibilitando o uso de um único CDP para o levantamento da curva J-R completa.

2.13.1 Múltiplos corpos de prova

Técnica que consiste em carregar diversos CDP's idênticos em diferentes níveis de deslocamento monotônico crescente. Sendo posteriormente realizada a determinação da propagação da trinca através do realce dos contornos destas (geralmente por meio de aquecimento em atmosfera oxidante), seguida por uma análise óptica dos níveis de propagação, técnica desenvolvida e discutida por Begley e Landes (1974) e utilizada até os dias de hoje.

Apesar de muito precisa e confiável, esta técnica apresenta algumas desvantagens consideráveis, tal como, ser um ensaio que ocupa um tempo demasiado dos equipamentos de ensaios, sendo assim muito trabalhosa, e por ser uma técnica destrutiva, necessita de muito material, tornando-se um meio de se obter resultados relativamente caros. Como se não bastasse estes empecilhos, por se ensaiar vários espécimes existe uma grande influência da não homogeneidade das propriedades do material, de tal forma que interfere na eficácia dos parâmetros do ensaio e consequentemente nos resultados.

Para isso, foram desenvolvidas novas técnicas de ensaio, visando à minimização das

desvantagens acima, como, diminuir a influência do operador e técnicas mais rápidas que não sejam afetadas pela não homogeneidade do material. Sendo assim desenvolvidos métodos em que se utiliza somente um único CDP para o levantamento de uma curva J-R completa. Técnica da qual foi utilizada neste trabalho e será citada a seguir, no tópico 2.13.2.

2.13.2 Variação da flexibilidade elástica (VFE)

Neste método, o comprimento da trinca é calculado em intervalos regulares durante todo o ensaio acompanha simultaneamente dois parâmetros:

- descarregamento parcial do CDP;
- medida de sua Flexibilidade.

Visto que se trata da inclinação da curva “CARGA x DESLOCAMENTO”, normalizada pelo módulo de elasticidade E e considerando a espessura B, do CDP (CLARKE et al., 1976).

Quando a trinca cresce, o CDP torna-se mais “flexível” e este aumento da flexibilidade é então associado ao incremento da extensão dúctil da trinca, por meio de ciclos sucessivos de descarregamento e carregamento parciais. Para tanto, o método tem algumas restrições, como os ciclos de descarregamento e carregamento devem sempre ocorrer elasticamente, para que se possa ter a inclinação destas retas e consequentemente os respectivos módulos e elasticidade, como podem ser notados na Figura 43.

Figura 43 – Curva tensão deformação vista durante o ensaio de variação da flexibilidade elástica
Fonte: Anderson (2005)

Pequenos descarregamentos, da ordem de 10% do valor da carga máxima, não afetam os resultados do ensaio (CLARKE, 1991) comprovando assim a viabilidade do método. Se empregados sistemas de aquisição e análise de dados acoplados a computadores, o tempo de levantamento de uma curva J-R completa se reduz de 4-5 horas, se realizado pela técnica dos múltiplos CDP's, para de 20-30 minutos quando realizado pelo método da variação da flexibilidade elástica.

Algumas dificuldades relativas a este método têm origem básica nos efeitos de plasticidade da grande maioria dos materiais metálicos estruturais ensaiados, características dos metais com alta ductilidade. A ocorrência de tunelamento na frente da trinca causa dois problemas, a super-estimativa de J e a sub-estimativa dos valores de propagação dúctil da trinca. Mediante a este empecilho Vassilaros, Joyce e Gudas (1980), propuseram a diminuição do efeito de plasticidade do material por meio da inserção de um entalhamento lateral nos CDP's. A introdução deste entalhe lateral da ordem de 20% chamado de "SIDE GROOVE" na espessura do CDP minimiza o efeito de tunelamento, produzindo frentes retas de propagação, devido ao maior confinamento plástico e eliminação da condição de dominância de um estado de tensão plana que sempre é estabelecida nas bordas laterais dos CDP's. Aumentando assim o grau de correlação entre os valores preditos de propagação e aqueles fisicamente mensurados e consequentemente levando a maior confiabilidade na utilização da técnica.

A detecção de valores negativos de nível de propagação dúctil de trincas constitui um fenômeno comum nos ensaios utilizando a técnica de variação de flexibilidade elástica, acredita-se que esses são devidos a diversos fatores sendo os mais comuns:

- fricção e atrito naqueles pontos críticos de contato,
- desalinhamento do dispositivo de carregamento;
- deformação elástica do mesmo;
- forte interação inicial entre os pontos de contacto acima referidos;
- mau balanceamento;
- não zeragem dos dispositivos eletrônicos;
- efeitos físicos de arredondamento e estiramento;

Um outro problema característico são os problemas de fadiga, devida à repetida aplicação de descarregamentos mecânicos durante ensaios, usando a Técnica de Variação de Flexibilidade Elástica (ROSENTHAL; TOBLER; PURTSCCHER, 1990).

Este método tem importante aplicação em ensaios de CDP's imersos em ambientes agressivos ou corrosivos que possuem as mais diversas condutividades elétricas, pois se comparado aos outros métodos não exige correções ou recalibrações.

Para a aplicação desta técnica temos como equipamento básico um condicionador de sinais de célula de carga, um de deslocamento (LVDT do pistão), um de deformação via extensômetro e um amplificador eletronicamente estável.

As curvas J-R's são obtidas também através de métodos numéricos, por meio de softwares desenvolvidos que simulam a propagação da trinca conforme a aplicação de carga, estes serão os métodos para se obter resultados de comparação para os aços que serão discutidos neste trabalho.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Introdução

Este capítulo descreve as atividades laboratoriais de análises macro e microestruturais e também a determinação de algumas propriedades mecânicas a partir de ensaios mecânicos. Atividades estas que são: Análise de elementos químicos; Caracterização Microestrutural (ASTM E3); Ensaio de Tração (ASTM E8M); Ensaio de Impacto “Charpy” (ASTM E23-94A) e por fim curvas de resistência à propagação dúctil da trinca curva J-R realizadas através do Ensaio de Tenacidade à Fratura (ASTM E1820).

A seção 3.2 descreve o material ensaiado, bem como a direções de retiradas dos CDP's usados na realização das análises.

A seção 3.3 descreve o procedimento experimental empregado no ensaio de tração e medição de dureza, bem como geometria e as dimensões dos CDP's utilizados para os citados ensaios.

A seção 3.4 e 3.5 apresentam, respectivamente, as metodologias utilizadas para análise química e caracterização microestrutural realizadas em microscopia ótica, e via microscopia eletrônica de varredura utilizando o recurso associado, a técnica de difração de elétrons retro espalhados EBSD.

A seção 3.6 descreve o ensaio referente à obtenção dos resultados de tenacidade à fratura elasto-plástica, para aquisição das curvas J-R, bem como a geometria e as dimensões dos CDP's utilizados.

3.2 Material

O material utilizado neste estudo é um aço microligado denominado, segundo a American Petroleum Institute API, aço API 5L X70, de fabricação da ACELORMITTAL pelo processo HSM “HOT STRIP MILL” PROCESS, sendo obtido por laminação a quente envolvendo a deformação plástica do metal sob a força de compressão por um par de rolos os quais estão com temperatura acima da temperatura de recrystalização do metal a ser laminado Figura 44.

Figura 44 – Processo HSM para obtenção das bobinas de chapa aço API 5L X70
Fonte: Acelor Mittal (2015)

Amostra 01, dois pedaços de chapas de AÇO APIX70 retirados da bobina com as seguintes dimensões; 16 x 500 x 500 mm, Figura 45_a), a mesma chamada de “NORMAL NIÓBIO”, possui composição química de acordo com a norma API 5L. Onde a porcentagem em peso de nióbio é de 0,06% cujo valor é determinado como máximo aceitável pela Petrobras.

Amostra 02, dois pedaços de chapas de AÇO APIX70 retirados da bobina com as seguintes dimensões; 14 x 400 x 400 mm, Figura 45_b), a mesma chamamos de “ALTO NIÓBIO”, possui composição química de acordo com a norma API 5L. Porém a porcentagem em peso de nióbio é de 0,09% cujo valor está acima do máximo aceitável pela Petrobras.

Figura 45 – a) Amostra 01 chapa de AÇO APIX70 ALTO NIÓBIO dimensões; 14 x 400 x 400 mm. b) Amostra 02 chapa de AÇO APIX70 NORMAL NIÓBIO dimensões; 16 x 500 x 500 mm.

Na amostra 01 material base, extraiu-se corpos de prova em dois sentidos.

- MATERIAL BASE NORMAL NIÓBIO TRANSVERSAL;
- MATERIAL BASE NORMAL NIÓBIO LONGITUDINAL;

Na amostra 02 material base, extraiu-se corpos de prova em dois sentidos.

- MATERIAL BASE ALTO NIÓBIO TRANSVERSAL;
- MATERIAL BASE ALTO NIÓBIO LONGITUDINAL;

Amostra 03, um tubo de AÇO APIX70 com as seguintes dimensões: espessura 14 mm, diâmetro 823 mm e comprimento 1500 mm, Figura 46. A mesma igualmente chamada de “ALTO NIÓBIO”, também possui composição química de acordo com a norma API 5L. A porcentagem em peso de nióbio é de 0,09% cujo valor está acima do máximo aceitável pela Petrobras.

Figura 46 – Tubo de AÇO APIX70 ALTO NIÓBIO dimensões: espessura 14 mm, Ø823mm e comprimento de 1500 mm

A amostra 03 foi cortada em três anéis de 500 mm cada, após este primeiro processo foi realizado corte no sentido dos quadrantes ficando ao todo com 12 “calotas” conforme Figura ao lado. Em outra etapa, duas destas “calotas” foram cortadas, preparadas no canteiro de obras (LOCAL PIPE SHOP PETROBRAS) e fixadas em desempenho para realização da solda de campo por SOLDADOR NÍVEL II PETROBRAS, Figuras 47 e 48 seguindo procedimento idêntico ao realizado na emenda de dutos na construção de dutovias. (Ver ANEXOS A, B)

Figura 47 – Tubo de AÇO APIX70 ALTO NIÓBIO dimensões: espessura 14 mm, Ø823mm e comprimento de 1500 mm

Figura 48 – a) Fixação das chapas em desempenho para posterior processo de solda. b) Realização da solda de campo por SOLDADOR NÍVEL II PETROBRAS, seguindo procedimento idêntico ao realizado na emenda de dutos na construção de dutovias (ANEXO A, B)

Após o processo de solda realizado em canteiro de obras da Petrobras as chapas ficaram da seguinte forma conforme mostrado nas Figuras 49_{a)} e 49_{b)} respectivamente material “ALTO NIÓBIO” e “NORMAL NIÓBIO”.

Figura 49 – a) Chapa Alto Nióbio - Soldagem por Arco Submerso. b) Chapa Normal Nióbio - Soldagem por Arco Submerso

As amostras foram cortadas novamente em segmentos na direção transversal à solda, Figura 50 e a partir das amostras geradas foram extraídos corpos de prova, sendo eles destinados aos ensaios de tenacidade à fratura.

Figura 50 – Corte das chapas soldadas para extração de corpos de prova

Nas chapas soldadas por processo de Soldagem por Arco Submerso (SAW) simulando a união de tubos, sendo replicado fielmente o processo de obtenção das dutovias, extraiu-se corpos de prova da região da solda e da região da ZTA

- SOLDA TUBOS
- ZTA SOLDA TUBOS

Para os tubos fabricados pelo processo SAWH – Helicoidal Submerged Arc Welding, a NORMA API descreve regiões de estudo especificando também as orientações dos corpos de prova, Figura 51.

Figure 51 – Exemplo com local e orientação para retirada de corpos de prova

Fonte: API (2007)

Desta forma respectivamente para o AÇO APIX70-5L “NORMAL NIÓBIO”, com porcentagem em peso de nióbio é de 0,06% e “ALTO NIÓBIO”, com porcentagem em peso de nióbio de 0,09% tem amostras onde foram retirados corpos de prova da região de material base sentido longitudinal, região de material base sentido transversal, região da solda de campo proveniente da união de tubos e regiões da ZTA, sendo o processo de solda destas últimas duas o processo de Soldagem por Arco Submerso (SAW).

3.2.1 Disposição da extração dos corpos de prova

Os corpos de prova foram removidos das chapas, conforme mostrado na Figura 52 e receberam as seguintes denominações:

- 1 – AMOSTRA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE ELEMENTOS QUÍMICOS;
- 2 – AMOSTRA PARA CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL;
- 3 – CORPO DE PROVA RETANGULAR DE TRAÇÃO RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT);
- 4 – CORPO DE PROVA RETANGULAR DE TRAÇÃO RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL);
- 5 – CORPO DE PROVA QUADRADO DE IMPACTO CHARPY RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT);
- 6 – CORPO DE PROVA QUADRADO DE IMPACTO CHARPY RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL);

7 – CORPO DE PROVA SE(B) DE TENACIDADE A FRATURA RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT);

8 – CORPO DE PROVA SE(B) DE TENACIDADE A FRATURA RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL);

Figura 52 - Disposição da extração dos corpos-de-prova retirados da chapa

3.3 Propriedades mecânicas do aço API-X70

3.3.1 Ensaio de tração

De acordo com a Tabela 3 a API-5L define os valores mínimos de resistência mecânica em tração para os vários graus de aços, de X42 a X80. Estes valores devem ser obtidos em dois tipos de corpos de prova retirados na orientação transversal do sentido de laminação, chamados de T e retirados na orientação longitudinal do sentido de laminação, chamados de L. Assim, foram realizados ensaios, à temperatura ambiente, conforme a norma ASTM (2004) para a obtenção dos dados da curva tensão-deformação, como limite de escoamento, de resistência e módulo de elasticidade, que serviram de base para o dimensionamento do sistema de garras e pinos para os ensaiados de tenacidade e para certificar a sua conformidade. A Figura 53 apresenta a geometria e as dimensões do corpo de prova utilizado.

Figura 53 – a) Geometria e dimensões do corpo-de-prova retangular “Subsize Specimen” para o ensaio de tração. b) Corpo de prova de tração utilizado no ensaio

3.3.2 Medição de dureza

3.3.2.1 Dureza Vickers

Na qualificação do procedimento de soldagem o método de medição de dureza deve ser “Vickers” e estar conforme ASTM (2011) ou norma equivalente internacionalmente reconhecida. Deve ser utilizado durômetro de bancada com carga de 5 kgf ou 10 kgf, respeitando o que for estabelecido na norma de projeto, a carga utilizada foi de 10 kgf. O perfil de dureza deve ser obtido efetuando medições na seção transversal conforme Figura 54.

Figura 54 – Perfil de dureza Vickers para medidas em soldas com um simples chanfro em V
Fonte: Petrobras (2002)

3.3.2.1 Microdureza

As medidas de microdureza foram realizadas para avaliação das variações microestruturais considerando a chapa base, a zona termicamente afetada, ZTA, e a solda de múltiplos passes. As medidas foram realizadas em um microdurômetro da marca Mitutoyo, carga de 300 gf, nas direções horizontal e vertical, ambas no centro da solda.

3.4 Análise química

A composição química foi avaliada em espectrômetro de emissão óptica, o objetivo dessa avaliação é identificar a composição dos aços. As dimensões dos CDP's devem ser suficientes para proporcionar área para realização da queima. Foi utilizado dimensões conforme Tabela 4. A composição esperada do aço API X70 segue de acordo com a Tabela 3.

Tabela 4 – Definição das dimensões dos corpos de prova para realização da análise química

TIPO AÇO	MEDIDAS [mm]	
	A	B
AÇO API X70 NORMAL NIÓBIO	16	30
AÇO API X70 ALTO NIÓBIO	14	40

3.5 Caracterização microestrutural

A caracterização foi feita de acordo com a norma ASTM (2001), retirando amostras referentes aos três planos preferenciais: longitudinal, transversal e ao longo da espessura da chapa, (conforme mostrado na Figura 52 região 2 e na Figura 55). Os CDP's foram removidos das placas e montados em baquelite condutor.

Dimensões dos CDP's: por comodidade, entre 100 a 500mm² ou aproximadamente 12 a 25 mm em diâmetro, em casos de materiais cilíndricos (ASTM, 2001). Foi usado área mínima de [10 x 10 mm].

Inicialmente, as amostras foram desbastadas em uma lixadeira elétrica para, posteriormente, serem embutidas em baquelite. A seguir, as amostras foram submetidas a uma sequência de lixas de granulometria #80, #120, #360, #400, #600, #800, #1200 e #2000, possibilitando uma superfície isenta de riscos profundos. Em seguida as amostras foram submetidas ao polimento final, em solução aquosa de alumina de 1 μm e em pasta de diamante de até $\frac{1}{4}$ de μm . As microestruturas foram reveladas com o uso de uma solução de Nital 2%.

As microestruturas foram analisadas utilizando microscopia óptica, com a ajuda de um sistema computadorizado de análise de imagens, eletrônica de varredura, utilizando um microscópio FIB que também possibilita a análise do tamanho de grão pela técnica de EBSD. No caso da análise por EBSD, uma etapa muito importante é a redução ao mínimo da camada encruado devido a preparação metalográfica. Assim, os corpos de prova sofreram polimentos em alumina de 1 μm e atacadas com Nital 2%. Este processo foi executado 3 vezes e ao final o CDP foi polido sem aplicação de carga por um período de aproximadamente 30 min.

Figura 55 – Referência aos três planos preferenciais: Longitudinal (VISTA A), Transversal (VISTA B) e ao Longo da Espessura da Chapa (VISTA C)

3.5.1 Caracterização realizada em Microscopia Óptica

Para a caracterização microestrutural faz-se necessário uso dos seguintes equipamentos, cujas imagens estão apresentadas na Figura 56:

- Máquina de corte de precisão com disco diamantado (diâmetro = 100 mm);
- Prensa automática para embutimento a quente de amostra para metalografia;
- Lixadeira manual;
- Politriz motorizada (baixa rotação-125rpm e alta rotação-250rpm);
- Microscópio metalográfico para análise de imagens digital;

Figura 56 – (a) Máquina de corte de precisão; (b) Prensa para embutimento a quente; (c) Lixadeira manual; (d) Politriz; (e) Microscópio metalográfico; (f) Amostra embutida

3.5.2 Caracterização microscopia EBSD medida do tamanho de grão

As medidas dos tamanhos de grãos foram realizadas utilizando três procedimentos. O primeiro consistiu da análise da microestrutura diretamente das imagens obtidas no microscópio ótico acoplado ao sistema de análise computadorizada de imagens. A segunda a partir das imagens obtidas no microscópio eletrônico de varredura e importadas para o analisador de imagens acoplados no microscópio ótico. Em ambos os casos, cerca de 50 imagens foram obtidas de cada região a ser analisada. No terceiro caso foi aplicada a técnica de EBSD e considerando orientações de contornos de grãos com diferenças de ângulo acima de 2° e acima de 15° .

3.6 Ensaio de tenacidade a fratura

O ensaio de tenacidade à fratura permite que se compreenda o comportamento dos materiais que contêm trincas ou outros defeitos internos de pequenas dimensões, pela análise da máxima tensão que um material pode suportar na presença desses defeitos. Com os resultados do ensaio é possível determinar o valor da intensidade de tensão que causa o

Figura 58 – Geometria do CDP SE(B) para o ensaio de tenacidade a fratura J-R's. Material base sentido transversal e longitudinal para amostra 01, amostra 02 e amostra 03. a) CDP – GRANDE – TRINCA RASA, b) CDP – GRANDE – TRINCA LONGA, c) CDP – MÉDIO – TRINCA RASA, d) CDP – MÉDIO – TRINCA LONGA

Tabela 5 – Dimensões do CDP's SE(B) – Amostra 01, 02 e 03 material base

Medidas mm	W	B	W/B	CLASSIFICAÇÃO CDP
Nome CDP				
SE(B) TRINCA RASA	25	12,5	2	GRANDE
SE(B) TRINCA LONGA				GRANDE
SE(B) TRINCA RASA	20	10	2	MÉDIO
SE(B) TRINCA LONGA				MÉDIO

Tabela 6– Relações geométricas dos CDP's SE(B) – Amostra 01, 02 e 03 material base

Medidas mm	entalhe	Δa	$a_0 = \text{entalhe} + \Delta a$	a/W	CLASSIFICAÇÃO CDP
Nome CDP					
SE(B) TRINCA RASA	4,5	0,50	5,0	0,2	GRANDE
SE(B) TRINCA LONGA	12,0	0,75	12,5	0,5	GRANDE
SE(B) TRINCA RASA	3,0	1,00	4,0	0,2	MÉDIO
SE(B) TRINCA LONGA	9,0	1,00	10,0	0,5	MÉDIO

Para a realização do ensaio de tenacidade a fratura nos CDP's soldados, foram confeccionados CDP's tipo SE(B) onde as Figuras 59, 60 e as Tabelas 7 e 8 apresentam as informações geométricas e dimensionais dos CDP's utilizados nas:

Chapas soldadas por de processo de Soldagem por Arco Submerso (SAW), simulando a união de tubos, processo de obtenção das dutovias, onde foram extraídos CDP's da região da solda e da região da ZTA

SLD – SOLDA TUBOS

ZTA – ZTA SOLDA TUBOS

Em seguida, um entalhe na forma de “rabo de andorinha” (escolhido a fim de facilitar o acoplamento do extensômetro no CDP) foi usinado através de corte por eletro erosão em duas regiões diferentes desses CDP's, Figura 61 sendo elas: a) solda e b) ZTA.

Figura 59 – Dimensões do CDP SE(B) para o ensaio de tenacidade a fratura J-R's. Material região da solda e região da ZTA

Figura 60 – Geometria do CDP SE(B) para o ensaio de tenacidade a fratura J-R's. Material região da solda e região da ZTA. a) CDP – PEQUENO – TRINCA RASA, b) CDP – PEQUENO – TRINCA LONGA

Figura 61 – Posicionamento do entalhe nos corpos de prova referentes ao ensaio de tenacidade a fratura, curvas J-R's. a) Região da solda. b) Região da ZTA

Tabela 7 – Dimensões do CDP's SE(B) – Chapas soldadas (Regiões Solda e ZTA)

Medidas mm	W	B	W/B	CLASSIFICAÇÃO C D P
Nome CDP				
SE(B) TRINCA RASA	12	6,0	2	PEQUENO
SE(B) TRINCA LONGA				PEQUENO

Tabela 8 – Relações geométricas dos CDP's SE(B) – Chapas soldadas (Regiões Solda e ZTA)

Medidas mm	entalhe	Δa	$a_0 = \text{entalhe} + \Delta a$	a/W	CLASSIFICAÇÃO C D P
Nome CDP					
SE(B) TRINCA RASA	1,8	0,60	2,4	0,2	PEQUENO
SE(B) TRINCA LONGA	5,0	1,00	6,0	0,5	PEQUENO

3.6.2 Equipamentos de ensaio

Realizou-se os ensaios no Núcleo de Ensaio de Materiais e Análise de Falhas, NEMAF, da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Materiais. Os procedimentos de ensaio de tenacidade à fratura foram realizados em duas máquinas servo-hidráulica, respectivamente com capacidade de carga de 250kN Figura 63 e 100kN Figura 64 em um controlador MTS Flex Test GT. Este controlador possui um módulo de programação que permite executar ensaios em CDP's padronizados SE(B). Para os corpos padronizados o controlador MTS Flex Test GT já possui um programa de aquisição “*pacote*” “Fracture Troughnees” que já executa a pré-trinca por fadiga como parte inicial para realização do ensaio de tenacidade a fratura, curvas J-R's, Figura 69.

Foi usado um extensômetro com variação de abertura no intervalo:

- [6 e 18] mm → execução da pré-trinca por fadiga;
- [-2,5 e 2,5] mm → ensaio de tenacidade a fratura;

Para medição do COD, sendo necessário para obtenção da variação de comprimentos de trinca e para o cálculo da área plástica da curva PxCOD.

A aquisição e o armazenamento dos dados experimentais foram realizadas através de um computador externo, o qual registrava os valores de carga, deslocamento do pistão e abertura do extensômetro, Figura 65. As Figuras 65, 66 e 67 mostram, respectivamente, os equipamentos utilizados no ensaio e a montagem dos dispositivos no CDP montado no sistema MTS.

As Figuras 66 e 67 apresentam o esquema da montagem do CDP no sistema de ensaio MTS, tanto para execução da pré-trinca por fadiga como para realização do ensaio de tenacidade a fratura, curvas J-R's. É possível observar também a posição de acoplamento do medidor de deslocamento (extensômetro) no CDP's para monitoramento de crescimento de trinca por flexibilidade elástica.

Figura 62 – Posicionamento do corpo de prova na máquina, para o ensaio de tenacidade a fratura, curvas J-R's

Figura 63 – Máquina servo-hidráulica da marca MTS - 810, realização dos ensaios de tenacidade a fratura

Figura 64 – Máquina servo-hidráulica da marca MTS - LANDMARK, realização dos ensaios de tenacidade a fratura

Figura 65 - Sistema de operação analógico digital MTS Flex Test GT. E computador de controle e aquisição de dados

Fonte: Francisco (2009)

Figura 66 - Sistema de medição para COD via extensometria, execução da pré trinca por fadiga

Figura 67 - Sistema de medição para COD via extensometria, execução do ensaio de tenacidade a fratura

3.6.3 Pré trinca por fadiga

Com o módulo de programação “Fracture Troughnees” do controlador MTS Flex Test GT que permite executar ensaios em CDP's padronizados SE(B). Pode facilmente executar a pré-trinca por fadiga como parte inicial para realização do ensaio de tenacidade a fratura. Tal programa do controlador juntamente com a máquina servo-hidráulica submete o CDP a carregamentos cíclicos conforme recomendado pela norma (ASTM, 2013) proporcionando a colocação de uma trinca à frente do entalhe. O dispositivo mostrado na Figura 68, será utilizado para realização das pré-trincas, por meio de flexão três pontos.

Para garantir o crescimento homogêneo da trinca por fadiga foi necessário o acompanhamento do crescimento da mesma em de ambos os lados do espécime, o qual foi feito com a ajuda de um estereoscópio.

Figura 68 – a) Dispositivo de fadiga por flexão em três pontos utilizado no ensaio de pré-trinca de fadiga em espécimes SE(B). b) Visualização da pré trinca com a utilização de um estereoscópio

O ensaio de pré trinca é realizado após o preenchimento dos dados na tela (Figura 69) do programa de aquisição “Fracture Toughness”. Para o preenchimento são necessários os seguintes dados de entrada (Tabela 09).

Tabela 9 – Dados de entrada necessários para início da pré trinca

Geometria do Espécime	SE (B)	
Largura (W)	25	mm
Comprimento da trinca inicial (a_0)	4.5	mm
Espessura (B)	12.5	mm
Espessura Líquida (B_n)	12.5	mm
Distância entre os pinos (S)	100	mm
Módulo de Elasticidade (E)	203000	MPa
Limite de escoamento	510.6	MPa
Limite de Resistência	612.9	MPa
Coefficiente de Poisson	0.3	----
Plano de Orientação da Trinca	----	
Temperatura de Ensaio	23	°C

The screenshot displays the 'Batch Edit' window of the MTS Fracture Toughness TestWare. The interface is divided into several sections:

- Template:** JIC Fracture Toughness
- Batch:** Julio_D_01
- Comments:** (Empty text box)
- Specimen Geometry:** SE(B)
- Coefficient Files:**
 - Compliance: C:\ARQUIV\1\MTS793\1\793\1.50F\FRACTU\2\Calibr
 - K Calibration: C:\ARQUIV\1\MTS793\1\793\1.50F\FRACTU\2\Calibr
- Specimen Information:**
 - Name: _01
 - Specimen Status: Executed
- SE(B) Specimen Diagram:** A schematic diagram of the SE(B) specimen showing dimensions: h (Notch Height), a_0 (Notch Length), a (Crack Length), S (Span), B (Thickness), and W (Width). Below the diagram, a legend defines these symbols.
- Material Properties Table:**

Width (W)	25	mm
Notch Length (a_0)	4.5	mm
Thickness (B)	12.5	mm
Net Thickness (B_n)	12.5	mm
Span (S)	100	mm
Elastic Modulus (E)	203000	MPa
Yield Strength	510.6	MPa
Ultimate Tensile Strength	612.9	MPa
Poisson's Ratio	0.3	unitless
Crack Plane Orientation		
Test Temperature	23	deg_C

Figura 69 – Tela de preenchimento dos dados necessários para a realização da pré trinca, programação “Fracture Toughness” do controlador MTS Flex Test GT

3.6.4 Entalhe lateral SIDE GROOVE

Com a pré-trinca finalizada será necessária a realização de entalhes laterais nos CDP's conforme a Figura 70, com o intuito de manter uma frente de trinca em um plano durante o teste de curva J-R. Sem o entalhe lateral o CDP está sujeito a grande tunelamento da trinca e a formação dos lábios de cisalhamento, pois sabe-se que o material próximo da superfície externa encontra-se num baixo estado de triaxialidade de tensão. A redução da espessura não deve ser maior que $0,25B$. Uma redução de $0,2B$ tem se mostrado muito adequada para os metais. O ângulo interno do entalhe lateral deve ser menor do que 90° . O raio de raiz deve ser menor do que $0,5 \text{ mm}$ ($\approx 0,2 \text{ mm}$) (ASTM, 2013). Os entalhes laterais típicos de corpos-de-prova de tenacidade à fratura reduzem a espessura total do corpo-de-prova (B) a uma espessura líquida (B_N) e esta fica em torno de 80% da espessura total (ANDERSON, 2005).

Figura 70 – CDP com entalhe lateral side groove

3.6.5 Fluxograma de ensaio

1 – Ensaio de tração

São necessárias as propriedades; limite de escoamento e limite de resistência para comprovar a conformidade do material utilizado com a norma API 5L X70. Também a estimativa da carga máxima, CDP's foram confeccionados de acordo com a norma ASTM (2004) Figura 53. Definido a disposição de retirada dos CDP's de tração nas seguintes orientações: transversal do sentido de laminação e longitudinal do sentido de laminação conforme item 3.2.1 e Figura 52. Os resultados estão mostrados na Tabela 13.

2 – Extração dos corpos-de-prova SE(B)

Definida a quantidade e a disposição de como foram retirados os CDP's das amostras 01, 02 e 03 conforme já descrito nos itens 3.2 e 3.2.1.

3 – Definição da pré-trinca

Defindo o comprimento do entalhe e da pré-trinca, seguindo dimensões e relações geométricas apresentadas anteriormente nas Tabelas 5, 6, 7 e 8.

4 – Execução do Entalhe

Após definido o tamanho do entalhe conforme Tabelas 6 e 8, o entalhe foi confeccionado por eletro-erosão com o fio de 0,18 mm.

5 – Marcação da pré-trinca

Foi realizada uma marcação de limite final da pré trinca para acompanhamento da execução da mesma, utilizando traçador milimétrico, como pode se notar na Figuras 66 e 68.

6 – Execução da pré-trinca

Foram realizadas pré-trincas por flexão três pontos submetido à carregamentos cíclicos de acordo com a norma ASTM E1820 (2013), conforme descrito no item 3.6.3 e mostrado nas Figuras 66 e 68.

Deve-se primeiro saber o valor de $a_0 = \text{entalhe}$ para que se possa calcular $b_0 = W - a_0$ para posteriormente calcular $P_0 = 0,5 \frac{B \cdot b_0^2 \cdot \sigma_Y}{S}$. Da mesma forma sabendo o valor de $a_f = \text{entalhe} + \Delta_a$ para que se possa calcular $b_f = W - a_f$ para posteriormente calcular $P_f = 0,5 \frac{B \cdot b_f^2 \cdot \sigma_Y}{S}$

As escolhas de P_{f_0} e P_{f_f} são importantes para que se possa atingir o valor exato da pré trinca, sendo que P_{f_0} possui um valor maior que P_{f_f} devido a b_0 (ligamento remanescente inicial) ser maior que b_f (ligamento remanescente final), desta forma as cargas para o caminhamento da pré-trinca vão se reduzindo de acordo a propagação da pré-trinca, no intuito de manter Δk .

Ao final, observa-se na Figura 68b) um exemplo de pré trinca atingida, neste caso em específico 0,6 mm de pré trinca.

7 – Execução dos entalhes laterais

Após a execução da pré-trinca foram executados entalhes laterais em todos os CDP's para redução da deformação plástica proveniente das laterais. Assim, foram executado também pelo processo de eletro-erosão com fio, entalhes com 10%B em cada lado, seguindo toda recomendação citada no item 3.6.4. Desta forma, agora com o valor de B_N pode-se então calcular o valor de B_e (espessura efetiva do espécime), equação 31, utilizado posteriormente para obtenção do valor de u (flexibilidade normalizada do CDP) dado pela equação 30.

8 – Curva $P \times \Delta$

Os CDP's foram confeccionados conforme dimensões e relações geométricas apresentadas anteriormente nas Tabelas 5, 6, 7 e 8 e nas Figuras 57, 58, 59 e 60. Para fixação do extensômetro foram realizadas nos CDP's operações de usinagem chamadas de “rabo de andorinha” as quais seguiram a ASTM E1820 (2013) e podem ser observadas nas Figuras 58 e 60. Na Figura 68b) podemos visualizar o extensômetro fixo ao CDP.

Para execução dos ensaios e obtenção da curva $P \times \Delta$ foi necessário o preenchimento dos dados no programa de aquisição “Fracture Troughnees” de acordo com a Figura 71 (tela do programa MTS) abaixo onde pode-se verificar parâmetros de execução.

• EXECUTION PARAMETERS		
Ramp Rate	0.02	mm/Sec
UnLoad on Load Step	No	
Load Step	1334,47	N
UnLoad on COD Step	Yes	
COD Step	0.05 mm	mm
UnLoad on Displacement Step	No	
Displacement Step	0.0762 mm	mm
Unload Pct of Current Load	Yes	
Percent Unload	20	%
Unload Absolute	No	
Absolute Unload	8896,44	N
Number of Unloads	2	unitless
Crack Propagation Hold Time	2	Sec
Unload Rate	1666.67	N/Sec
Reload Rate	-1666.67	N/Sec
Ramp To Initial Load	Yes	
Pct Of Final Precrack Load	100	%
Load Ramp Rate	1000	N/Sec

Figura 71 – Tela de preenchimento dos dados necessários execução dos ensaios e obtenção da curva $P \times \Delta$, programação “Fracture Troughnees” do controlador MTS Flex Test GT

O término do ensaio se dá com níveis de descarregamentos com valores de aproximadamente 80% do valor de carga máxima, como podemos ver na Figura 72 logo abaixo.

Figura 72 – Esquema do procedimento de ensaio $P \times \Delta$ ou $P \times COD$

9 – Fratura dos corpos-de-prova

Após o ensaio o CDP foi submetido a um processo de oxidação com a utilização de um forno elétrico pré-aquecido a uma temperatura de 450°C o CDP é colocado dentro do forno e mantido por 45 minutos. A Figura 73 a seguir mostra respectivamente o forno e o CDP após a oxidação.

Figura 73 – Forno elétrico utilizado para oxidação dos CDP's

Após o resfriamento, o CDP foi submergido em um recipiente contendo nitrogênio líquido e após equilíbrio térmico, observado com a diminuição das bolhas apresentadas pelo nitrogênio líquido, o mesmo foi rompido com o auxílio de uma morsa e de um martelo. Com a fratura do CDP pode-se obter os valores iniciais e finais das trincas, a superfície de fratura é visualizada em um stereoscópio, e as imagens capturadas por uma câmera digital acoplada. Por sua vez, as imagens são visualizadas no software apropriado. Nove valores de a_i e a_f são medidos, conforme será mostrado nas Figuras 74 e 75. Com estes valores obtêm-se os valores médios utilizando as equações 33 e 34. Estes valores serão utilizados no tratamento dos dados.

10 – Aquisição dos dados

Com o ensaio descrito no item 8 ($P \times \Delta$) obtêm-se uma curva (Figura 72) para cada CDP. O controlador MTS Flex Test GT possui um programa de aquisição “Fracture Troughnees” que após executado a pré-trinca por fadiga, a curva ($P \times \Delta$) fornece a curva J-R do CDP. Os dados de saída são o gráfico ($J \times \Delta a$) e o arquivo “.txt” dos pontos da citada curva, dessa forma é possível então obter o gráfico da curva de J-R similar ao que vimos na Figura 41.

3.6.6 Medidas de comprimento de trinca após ruptura do CDP

Para a obtenção das curvas J-R, é necessário obter os valores iniciais e finais das trincas, para tanto, como espécime não se rompe completamente durante o ensaio torna-se necessário a fratura. Conforme dito no tópico 3.6.5 após ensaio, o espécime é colocado em um forno de tratamento térmico com a temperatura da ordem de 450 °C para que haja a oxidação da região de propagação da trinca, facilitando a leitura. Com a retirada do CDP do forno espera-se o resfriamento em temperatura ambiente e posteriormente, é colocado em um banho de nitrogênio líquido, havendo uma redução drástica da temperatura e com um impacto o CDP é rompido por fratura frágil, essas regiões podem ser identificadas nas Figuras 74 e 75.

O procedimento das medidas do comprimento de trinca inicial e final diretamente da superfície de fratura foi de acordo com as equações 33 e 34 da norma (ASTM, 2013), onde primeiramente a superfície de fratura é capturada com o auxílio de uma câmera digital, como ilustram as Figuras 74 e 75 e em seguida, as imagens são visualizadas no aplicativo apropriado para tratamento de imagens, na qual a_i e a_f são medidos.

$$a_0 = \frac{1}{8} \left[\frac{(a_{0_1} + a_{0_9})}{2} + \sum_{i=2}^8 a_{0_i} \right] \quad (33)$$

$$a_f = \frac{1}{8} \left[\frac{(a_{f_1} + a_{f_9})}{2} + \sum_{i=2}^8 a_{f_i} \right] \quad (34)$$

onde:

a_o → comprimento médio inicial da extensão estável da trinca;

a_{0_i} → comprimento inicial incremental da extensão estável da trinca;

a_f → comprimento médio final da extensão estável da trinca;

a_{f_i} → comprimento final incremental da extensão estável da trinca;

Figura 74 - Imagem de superfície de fratura do espécime SE(B) aço API 5L X70, capturada com o auxílio de uma câmera digital, e em seguida, visualizadas no aplicativo apropriado para tratamento de imagens, na qual a_o é medido

Figura 75 - Imagem de superfície de fratura do espécime SE(B) aço API 5L X70, capturada com o auxílio de uma câmera digital, e em seguida, visualizadas no aplicativo apropriado para tratamento de imagens, na qual a_f é medido

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Considerações gerais

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos e as discussões, da análise química, da análise microestrutural realizada em microscopias óptica e de varredura (utilizando também a técnica de difração de elétrons retro espalhados EBSD), dos ensaios mecânicos de tração, medições de dureza e dos experimentos aplicando a metodologia para a obtenção das curvas J-R's, utilizando CDP's padronizados SE(B).

4.2 Classificação dos corpos de prova

Os corpos de prova foram classificados de acordo com a origem e sentido de retirada dos mesmos. A Tabela 10 mostra a identificação de cada CDP ensaiado, quanto a última coluna, apresenta-se o corpo de prova que foi utilizado ou não para análise final. Quando a resposta é NÃO, representa que por razões outras o CDP não pode ser utilizado, tais como: crescimento insuficiente da trinca e/ou registro irregular da variação da flexibilidade elástica.

Tabela 10 – Denominação dos corpos de prova ensaiados

ENSAIO	ORIGEM	SENTIDO DE RETIRADA	NOMENCLATURA	QTDE	Atende NORMA
TRAÇÃO	CHAPA ESP. 16MM NORMAL NIÓBIO 0,06%	LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	CT16-L1 CT16-L2 CT16-L3 CT16-L4	04	SIM
	CHAPA ESP. 16MM NORMAL NIÓBIO 0,06%	TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	CT16-T1 CT16-T2 CT16-T3 CT16-T4	04	SIM
	CHAPA ESP. 14MM ALTO NIÓBIO 0,09%	LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	CT14-L1 CT14-L2 CT14-L3 CT14-L4	04	SIM
	CHAPA ESP. 14MM ALTO NIÓBIO 0,09%	TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	CT14-T1 CT14-T2 CT14-T3 CT14-T4	04	SIM

Tabela 10 – Denominação dos corpos de prova ensaiados

CONTINUAÇÃO

ENSAIO	ORIGEM	REGIÃO DE RETIRADA	QTDE	CÓDIGO	Atende NORMA
TENACIDADE	CHAPA ESP. 14MM ALTO NIÓBIO 0,09%	MTB → LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	02	CP_01	SIM
				CP_02	SIM
TIPO SE(B)	CHAPA ESP. 14MM ALTO NIÓBIO 0,09%	MTB → TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	02	CP_05	NÃO
				CP_06	SIM
TRINCA RASA	CHAPA ESP. 16MM NORMAL NIÓBIO 0,06%	MTB → LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	02	CP_17	SIM
				CP_18	NÃO
a/w=0,2	CHAPA ESP. 16MM NORMAL NIÓBIO 0,06%	MTB → TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	02	CP_21	NÃO
				CP_22	SIM
TENACIDADE	CHAPA ESP. 14MM ALTO NIÓBIO 0,09%	MTB → LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	02	CP_03	SIM
				CP_04	SIM
TIPO SE(B)	CHAPA ESP. 14MM ALTO NIÓBIO 0,09%	MTB → TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	02	CP_07	NÃO
				CP_08	NÃO
TRINCA LONGA	CHAPA ESP. 16MM NORMAL NIÓBIO 0,06%	MTB → LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	02	CP_19	SIM
				CP_20	NÃO
a/w=0,5	CHAPA ESP. 16MM NORMAL NIÓBIO 0,06%	MTB → TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	02	CP_23	NÃO
				CP_24	NÃO
TENACIDADE	CHAPA ESP. 14MM ALTO NIÓBIO 0,09%	SOLDA SAW	02	CP_09	SIM
				CP_10	NÃO
TIPO SE(B)	CHAPA ESP. 14MM ALTO NIÓBIO 0,09%	ZTA – SOLDA SAW	02	CP_13	NÃO
				CP_14	NÃO
TRINCA RASA	CHAPA ESP. 16MM NORMAL NIÓBIO 0,06%	SOLDA SAW	02	CP_25	SIM
				CP_26	NÃO
a/w=0,2	CHAPA ESP. 16MM NORMAL NIÓBIO 0,06%	ZTA – SOLDA SAW	02	CP_29	NÃO
				CP_30	NÃO
TENACIDADE	CHAPA ESP. 14MM ALTO NIÓBIO 0,09%	SOLDA SAW	02	CP_11	SIM
				CP_12	NÃO
TIPO SE(B)	CHAPA ESP. 14MM ALTO NIÓBIO 0,09%	ZTA – SOLDA SAW	02	CP_15	SIM
				CP_16	SIM
TRINCA LONGA	CHAPA ESP. 16MM NORMAL NIÓBIO 0,06%	SOLDA SAW	02	CP_27	SIM
				CP_28	NÃO
a/w=0,5	CHAPA ESP. 16MM NORMAL NIÓBIO 0,06%	ZTA – SOLDA SAW	02	CP_31	SIM
				CP_32	SIM

Tabela 11 – Denominação da região de retirada dos corpos de prova ensaiados

REGIÃO DE RETIRADA	DESCRIÇÃO
MTB → LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	Região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) de acordo com a Figura 46.
MTB → TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO	Região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) de acordo com a Figura 46.
SOLDA SAW	Região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes TIG + ER (Ver ANEXO A, B).
ZTA – SOLDA SAW	Região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes TIG + ER (Ver ANEXO A, B).

4.3 Análise química

Na Figura 76 há uma imagem do material, normal nióbio e alto nióbio respectivamente após a queima para a análise química. Comparando a Tabela 12 com a Tabela 3 e juntamente com os resultados de carbono equivalente, CE_{Pcm} , conclui-se que o material atende as características dos aços API X70.

Figura 76 – Queima realizada na chapa de aço API 5L X70 para realização do ensaio de composição química em porcentagem de peso dos principais elementos de liga. a) AÇO API X70 NORMAL NIÓBIO. b) AÇO API X70 ALTO NIÓBIO

Tabela 12 – Composição química em porcentagem de peso dos principais elementos de liga obtida por análise química dos aços: API X70 NORMAL NIÓBIO e API X70 ALTO NIÓBIO

Elemento % em peso	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Al	Pb	Ti	Nb	V	Cu	W	Sn	B	Fe
NORMAL NIÓBIO	0,07	1,77	0,22	0,019	0,004	0,15	0,01	0,06	0,033	0,003	0,021	0,06	0,001	ND	ND	ND	ND	BASE
ALTO NIÓBIO	0,04	1,65	0,23	0,017	0,004	0,24	0,26	0,01	0,033	0,003	0,017	0,09	ND	ND	ND	ND	ND	BASE

Para tubos API X70 PSL-2 com um % em peso de carbono igual ou inferior a 0,12%, o carbono equivalente, CE_{Pcm} , é determinado através da equação abaixo:

$$CE_{Pcm} = C + \frac{Si}{30} + \frac{Mn}{20} + \frac{Cu}{20} + \frac{Ni}{60} + \frac{Cr}{20} + \frac{Mo}{15} + \frac{V}{10} + 5 \cdot \quad (35)$$

Onde os símbolos químicos para os elementos representam a fração em porcentagem de massa (ver Tabela 12).

Se % em peso de boro é inferior a 0,0005%, então não é necessário análise, podendo ser considerados como sendo zero para o cálculo do carbono equivalente, CE_{Pcm} .

De acordo com a API 5L X70 o $CE_{Pcm_{X70}} \leq 0,25\%$ portanto utilizando a equação (35) temos:

Normal Nióbio

$$CE_{Pcm_{(N Nb)}} = 0,07 + \frac{0,22}{30} + \frac{1,77}{20} + \frac{ND}{20} + \frac{0,01}{60} + \frac{0,15}{20} + \frac{0,06}{15} + \frac{0,01}{10} + 5 \cdot ND$$

$$CE_{Pcm_{(N Nb)}} = 0,1785 \quad \text{Carbono equivalente Normal Nióbio Ok! – Atende API5LX70}$$

Alto Nióbio

$$CE_{Pcm_{(A Nb)}} = 0,04 + \frac{0,23}{30} + \frac{1,65}{20} + \frac{ND}{20} + \frac{0,26}{60} + \frac{0,24}{20} + \frac{0,01}{15} + \frac{ND}{10} + 5 \cdot ND$$

$$CE_{Pcm_{(N Nb)}} = 0,1471 \quad \text{Carbono equivalente Alto Nióbio Ok! – Atende API5LX70}$$

4.4 Caracterização microestrutural

4.4.1 Microscopia: metal base

Neste material ocorre a adição de elementos de liga (Al, Cr, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Si, Nb, V e Ti,) além daqueles exigidos pela API, para que se obtenha um refinamento dos grãos durante o processamento do material, o que resulta em boas propriedades de tenacidade e resistência mecânica (FERRANDINI, 1996). Sendo que os três últimos citados Nb, V e Ti somados não devem exceder o valor de 0,15% em peso.

As Figuras 77, 79, 81 e 83 são referentes a imagens obtidas por microscopia ótica do aço API X70 NORMAL NIÓBIO. As mesmas mostram a microestruturas após o ataque químico de nital 2%.

Também para o AÇO API X70 NORMAL NIÓBIO, as Figuras 78, 80, 82 e 84 são referentes ao cubo indicativo das faces da chapa.

Figura 77 – Microestrutura do API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e (c) plano T

Figura 78 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 NORMAL NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação

Figura 79 – Microestrutura do API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e (c) plano T

Figura 80 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 NORMAL NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação

Figura 81 – Microestrutura do API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e (c) plano T

Figura 82 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 NORMAL NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação

Figura 83 – Microestrutura do API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e (c) plano T

Figura 84 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 NORMAL NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação

As Figuras 85, 87, 89 e 91 são referentes a imagens obtidas por microscopia do AÇO API X70 ALTO NIÓBIO. As mesmas mostram a microestrutura após o ataque químico de nital 2%.

Também para o AÇO API X70 ALTO NIÓBIO, as Figuras 86, 88, 90 e 92 são referentes ao cubo indicativo da face da chapa.

Figura 85 – Microestrutura do API 5L X70 ALTO NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e (c) plano T

Figura 86 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 ALTO NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação

Figura 87 – Microestrutura do API 5L X70 ALTO NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e (c) plano T

Figura 88 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 ALTO NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação

Figura 89 – Microestrutura do API 5L X70 ALTO NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e (c) plano T

Figura 90 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 ALTO NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação

Figura 91 – Microestrutura do API 5L X70 ALTO NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e (c) plano T

Figura 92 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 ALTO NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação

Em ambos os aços, observa-se uma microestrutura com regiões deformadas e outras recristalizadas. Os constituintes dos aços analisados à luz da microscopia ótica são principalmente ferrita (área clara) e perlita (áreas escuras), porém identifica-se a presença de outros microconstituintes nas zonas de bandeamento que são de difícil classificação.

As Figuras 93 e 94 apresentam respectivamente os aspectos gerais da microestrutura dos aços API X70 normal nióbio (RNb – %Nb de 0,06%) e API X70 alto nióbio (ENb – %Nb de 0,09%), observadas em MEV. Novamente, observa-se que a microestrutura foi parcialmente recristalizada durante o processamento, e que esta, é composta de ferrita poligonal e algumas regiões de perlita esboroadas.

Figura 93 – MEV. Aspecto geral da microestrutura do aço API X70, normal Nb (0,06%). Ataque: Nital 2%

Figura 94 – MEV. Aspecto geral da microestrutura do aço API X70, Alto Nb (0,09%). Ataque: Nital 2%

Observam-se ainda regiões de ferrita massiva (setas). Em geral, mesmo observando com os recursos da MEV, dada a microestrutura deformada, torna-se difícil a clara identificação das fases e dos contornos dos grãos.

4.4.2 Análise Microestrutural: região junta soldada (Solda e ZTA)

Neste material existe a identificação das regiões da junta soldada, que serão analisadas e podem ser vistas nas Figuras 95 e 96. São apresentadas de forma bem definida as três regiões da junta soldada onde é possível verificar o metal base, os passes da soldagem e a presença de ZTA de grãos finos e grãos grosseiros.

Figura 95 – Regiões da junta soldada próximas aos passes de enchimento e acabamento NORMAL NIÓBIO

Figura 96 – Regiões da junta soldada próximas aos passes de enchimento e acabamento ALTO NIÓBIO

A microscopia óptica foi realizada com o objetivo de estudar tanto a região da solda quanto da zona termicamente afetada, e comparar suas microestruturas com as do material base. Para isso, para os dois aços, ALTO NIÓBIO e NORMAL NIÓBIO foram retiradas amostras de uma chapa unida por solda circunferencial (solda GW), contendo as três regiões citadas, conforme mostrado na Figura 97.

Figura 97 – Esquema de retirada do corpo de prova para o ensaio de microscopia óptica, onde I) Região de Solda, II) Região da ZTA e III) Região de material base

As Figuras 98 e 99 são referentes a imagens obtidas por microscopia óptica do AÇO API X70 NORMAL NIÓBIO, MB, MS e ZTA. As imagens mostram a microestruturas após o ataque químico de nital 2%. Nestas microestruturas observam-se diferentes proporções de ferrita poligonal, ferrita acicular e ferrita de Widmanstatten.

A Figura 98 apresenta o aspecto geral da região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes no aço API X70 normal Nb. São observadas as regiões como depositada, de granulação grosseira e de granulação fina. A Figura 99 apresenta detalhes de cada uma destas regiões. A região como depositada, RCD, é caracterizada por grãos colunares, compostos principalmente de ferrita acicular e poligonal, FA (Figura 99 b), ferrita de Widmanstatten (Figura 99 a). A região recristalizada de granulação grosseira, RRG, basicamente apresenta as mesmas microestruturas da região RCD, mas com grãos equiaxiais grosseiros. Na região recristalizada de granulação fina, RRGF, a granulação é tão fina quanto do MB, sendo composta de grãos equiaxiais de ferrita e perlita/bainita e formação de microfases.

Figura 98 – Aspecto geral da microestrutura da região da solda circunferencial no aço API X70, normal Nb (0,06%). Ataque: Nital 2%

Figura 99 – Detalhe da microestrutura nas diferentes regiões da solda circunferencial de múltiplos passes no aço API X70, normal Nb (0,06%). (a) e (b) região de como depositado; (c) e (d) região recristalizada de granulação grosseira e (e) e (f) região recristalizada de granulação fina. Ataque: Nital 2%

As Figuras 100 e 101 são referentes a imagens obtidas por microscopia ótica do AÇO API X70 ALTO NIÓBIO. As mesmas mostram a microestruturas após o ataque químico de nital 2%. A Figura 100 apresenta o aspecto geral da região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes no aço API X70 alto Nb. A Figura 101 apresenta detalhes de cada uma destas regiões.

Figura 100 – Aspecto geral da microestrutura da região da solda circunferencial no aço API X70, alto Nb (0,09%). Ataque: Nital 2%

Figura 101 – Detalhe da microestrutura nas diferentes regiões da solda circunferencial de múltiplos passes no aço API X70, alto Nb (0,09%). (a) e (b) região de como depositado; (c) e (d) região recrystalizada de granulação grosseira e (e) e (f) região recrystalizada de granulação fina. Ataque: Nital 2%

Similarmente ao observado para a solda na chapa de aço Normal Nb, na RCD a microestrutura é composta de ferrita acicular, ferrita de Widmanstatten e ferrita poligonal. Entretanto, existe uma significativa diferença na quantidade de FW formada no interior dos grãos colunares (Figura 101a). Já as regiões de RRG e RRGF as microestruturas são bastante semelhantes.

As Figuras 102 e 103 apresentam, respectivamente, o aspecto geral da microestrutura do metal base dos aços API X70 normal Nb e alto Nb, observadas em microscópio eletrônico de varredura, MEV. Similarmente as Figuras de 77 a 92, as microestruturas são compostas basicamente de ferrita poligonal, com regiões de ferrita massiva e pequena formação de Perlita. Observa-se também que algumas regiões foram completamente recrystalizadas durante o processo termomecânico de fabricação das chapas, dando um aspecto de bimodalidade na granulometria do aço, sendo muito mais acentuado este fenômeno no aço API X70 elevado teor de Nb.

4.4.3 Tamanho de Grãos

O controle das microestruturas oriundas do processamento termomecânico e de processos de soldagem é importante, pois são elas que determinam as propriedades mecânicas e de corrosão dos aços utilizados no setor de produção de gás e petróleo. A adição de elementos de ligas é realizada nos aços para que, durante o processamento termomecânico ou tratamentos térmicos, sejam atendidas as propriedades necessárias para que o componente possa resistir às solicitações em serviço. Dentre algumas características microestruturais, o controle do tamanho de grão é importante para o atendimento de certas propriedades mecânicas, tais como as tenacidades à fratura e ao impacto, aumento da resistência mecânica e resistência à propagação de trincas por fadiga.

Como mostrado nas Figuras de 77 a 92, as microestruturas destes aços, quando observadas a luz do microscópio óptico, acoplado a um sistema de análise de imagens, não permitiu a medição dos tamanhos de grãos, dada a dificuldade da revelação dos contornos de grãos com a resolução necessária para a análise. Assim, similarmente nas Figuras 102 e 103 as microestruturas foram também observadas utilizando microscopia eletrônica de varredura, MEV para análise posterior das fotomicrografias pelo programa de análise de imagens.

Figura 102 – Aspecto geral da microestrutura do aço API X70, normal Nb (0,06%). Ataque: Nital 2%. Sendo a) e b) regiões distintas

Figura103 – Aspecto geral da microestrutura do aço API X70, alto Nb (0,09%). Ataque: Nital 2%. Sendo a) e b) regiões distintas

Ainda, o uso do programa de análise de imagens não conseguiu limitar os contornos de grãos automaticamente e estas imagens tiveram que antes de serem analisadas, tratadas utilizando um programa de computador e posteriormente analisadas para obtenção do tamanho de grão. As Figuras 104 e 105 apresentam 04 exemplos do tratamento dado as microestruturas após registro micrográfico no MEV.

Figura 104 – Microestruturas dos aços API X70 obtidas por MEV após o tratamento de imagem, sendo (a) metal base normal Nb, (b) metal base alto Nb

Figura 105 – Microestruturas dos aços API X70 obtidas por MEV após o tratamento de imagem, sendo (c) solda circular - região recristalizada de granulação fina normal Nb e (d) solda circular - região recristalizada de granulação fina alto Nb

As análises do tamanho de grão, a partir das imagens oriundas do MEV, foram tratadas de maneira a se obter contornos de grãos contínuos, o que certamente depende do discernimento do usuário. Assim, decidiu-se pela análise dos tamanhos de grão pelo uso da técnica de EBSD, onde foram obtidos os tamanhos de grãos considerando grãos com diferença de orientação cristalográfica $\geq 2^\circ$ e $\geq 15^\circ$. Estes valores foram escolhidos por serem a menor diferença possível para detecção com segurança, respectivamente, dos contornos de subgrãos e dos contornos de grãos que efetivamente atuam como fortes barreiras para o movimento de discordâncias. A Figura 106 apresenta o diagrama de cores relativo à indexação dos planos cristalográficos observados na ferrita (CCC) e que serão utilizadas para a indexação dos grãos.

Figura 106 – Diagrama de cores apresentando os planos do sistema CCC da ferrita

As Figuras de 107 e 108 apresentam os mapas de EBSD para o metal base dos dois aços. As Figuras 109 e 110 apresentam os mapas de EBSD para as regiões recristalizadas de granulação fina, RRGF, das soldas circunferenciais dos dois aços. Observa-se na Figura 110 que o mapa de EBSD não foi exatamente obtido da região de granulação fina e sim da região recristalizada de granulação grosseira, RRGG. Assim, este ensaio será repetido o mais breve possível no LCE/UFSCar. Tão logo este ensaio seja realizado, as conclusões sobre a análise de tamanho de grão, bem como do tamanho de grãos que efetivamente causam aumento de resistência mecânica, serão apresentadas para os dois aços em estudo.

Figura 107 – Aço API X70 normal Nb/Metal Base. Mapas de EBSD considerando diferença de direções cristalográficas (a) $\geq 2^\circ$ e (b) $\geq 15^\circ$

Figura 108 – Aço API X70 alto Nb/Metal Base. Mapas de EBSD considerando diferença de direções cristalográficas (a) $\geq 2^\circ$ e (b) $\geq 15^\circ$

Figura 109 – Aço API X70 normal Nb/RRGF. Mapas de EBSD considerando diferença de direções cristalográficas (a) $\geq 2^\circ$ e (b) $\geq 15^\circ$

Figura 110 – Aço API X70 alto Nb/RRGG. Mapas de EBSD considerando diferença de direções cristalográficas (a) $\geq 2^\circ$ e (b) $\geq 15^\circ$

A Figura 111 apresenta a distribuição de tamanho de grãos pela relação entre a fração de área de cada grão em função da área total para os diferentes tamanhos de grão equivalente ao diâmetro de um círculo de mesma área. Na Figura são comparados os resultados obtidos pela análise utilizando a fotomicrografias obtidas em MEV e analisadas no analisador de imagens (chamado de “optical”) e as análises resultantes do MEV associado com a técnica de EBSD (chamado de Mism =>2 ou Mism =>15). Nesta Figura os termos RNb, ENb, PP e FGR representam respectivamente regular Nb, alto Nb, material base e região recristalizada de granulação fina, RRGF).

Figura 111 – Aço API X70. Histograma de distribuição de tamanho d de grãos considerando diferença de direções cristalográficas ($> 2^\circ$ e $> 15^\circ$): (a) normal Nb e (b) alto Nb

Em ambos os aços, observa-se que ocorreu uma boa concordância da distribuição do tamanho de grãos derivadas da microscopia (somente MEV) e aquela do EBSD considerando 15° de desorientação. Exceção para a distribuição dos maiores grãos, pois os grãos maiores são divididos em subgrãos. No caso da RRGF do aço com teor normal de Nb, observa-se uma

diferença na distribuição de tamanho de grão quando considerada a análise do MEV sem EBSD, sendo que a mesma não foi observada para o alto Nb.

Uma possível hipótese para este fenômeno é que no caso do alto Nb existe mais Nb em solução, provendo um maior arraste de soluto e durante a produção das placas, um maior número de subgrãos são retidos, enquanto que no aço com teor de Nb regular, estes subcontornos progridem para grãos estáveis. No reaquecimento – na RRGF para o aço NNb, os grãos estáveis se transformam em novos grãos com uma relação 1 para 1. Os subgrãos presentes no material base transformam em grãos estáveis, mas não possuem o efeito observado sobre a distribuição de tamanho de grãos. Já no aço ANb, os grãos estáveis formam novos grãos, mas estes são suplantados por um número muito maior de novos grãos formados do subgrãos do metal base e assim uma distribuição de tamanho de grão mais refinada acontece.

4.5 Resultados propriedades mecânicas

4.5.1 Ensaio de tração

Os resultados obtidos para limite de escoamento (LE), limite de resistência a tração (LR) e alongamento são apresentados na Tabela 13. A partir das informações da análise química e dos valores obtidos no ensaio de tração sendo limite de escoamento $LE \approx 557$ MPa e limite de resistência $LR \approx 662$ MPa, para AÇO API X70 NORMAL NIÓBIO e limite de escoamento $LE \approx 521$ MPa e limite de resistência $LR \approx 619$ MPa, para AÇO API X70 ALTO NIÓBIO quando comparados com os da Tabela 3, levam a conclusão que os materiais ensaiados atendem às exigências de classificação de aços API 5L X70, nível de especificação PSL2.

Tabela 13 – Propriedades mecânicas de ensaio de tração dos aços: API X70 NORMAL NIÓBIO e API X70 ALTO NIÓBIO, valores médios

ENSAIO TRAÇÃO VALORES MÉDIOS				
CORPO DE PROVA	[MPa] LIMITE ESCOAMENTO	[MPa] LIMITE RESISTÊNCIA	[%] RAZÃO ELÁSTICA	[%] ALONGAMENTO
NNb – Trans.	538 ± 7	648 ± 3	83	26
NNb – Long.	556 ± 3	662 ± 3	84	25
ANb – Trans	510 ± 3	613 ± 1	83	29
ANb – Long.	520 ± 5	619 ± 2	84	30

Portanto, a partir da análise dos dados obtidos nos ensaios, apresentados na Tabela 13, pode-se verificar que em ambos os materiais atendem às exigências de classificação de aços

Figura 113 – Perfil de dureza Vickers HV 10 – Solda GW – *Girth Welds*. Processo SAW Solda por Arco Submerso. NORMAL NÓBIO – CHAPA 16 mm
Fonte: Petrobras (2002) e ASTM E384 (2003)

Tabela 15 – Perfil de dureza Vickers HV 10 – Solda GW – *Girth Welds*. Processo SAW Solda por Arco Submerso. NORMAL NÓBIO – CHAPA 16 mm

Perfil de dureza Vickers HV 10 – Lado solda enchimento									
Metal base	Zona termicamente afetada			Solda		Zona termicamente afetada			Metal base
209	236	243	254	242	229	243	240	234	212

Perfil de dureza Vickers HV 10 – Lado solda raiz									
Metal base	Zona termicamente afetada			Solda		Zona termicamente afetada			Metal base
233	212	217	222	244		240	230	224	224

4.5.2.2 Microdureza resultados

Com o intuito de verificação de alterações microestruturais ocorridas no metal base e metal de solda pela soldagem de múltiplos passes, foram realizadas medições de microdureza realizadas com carga de 300gf e nas direções conforme ilustrado nas Figuras 114 e 115, sendo os espaçamentos de 0,25 mm entre as medidas. Os resultados dos perfis de microdureza são apresentados nas Figuras 116, 117 e 118.

Figura 114 – Esquema de medição do perfil de microdureza na região da solda circular do aço API X70 NORMAL NIÓBIO

Figura 115 – Esquema de medição do perfil de microdureza nas regiões das soldas circunferenciais do aço API X70 ALTO NIÓBIO

Figura 116 – Perfis de microdureza das soldas circunferenciais do aço API X70 NORMAL NIÓBIO obtidos na direção X

Figura 117 – Perfis de microdureza das soldas circunferenciais do aço API X70 ALTO NIÓBIO obtidos na direção X

Figura 118 – Perfis de microdureza das soldas circunferenciais dos aços API X70 ALTO NIÓBIO e NORMAL NIÓBIO obtidos na direção Y

Das medições das Tabelas 14 e 15 observa-se que o MB do aço API X70 normal Nb apresenta medida de dureza média de 213 HV (desvio padrão, $\sigma=9$), enquanto que o aço API X70 alto Nb apresenta valor muito similar de 220 HV (desvio padrão, $\sigma=11$). Das medições do perfil de microdureza (Figuras 116 e 117) observa-se que os valores para os metais base foram de 230 HV e 220 HV, respectivamente para os aços normal Nb e alto Nb. Com relação ao metal de solda observa-se que ambas as soldas apresentam valor de microdureza (Figuras 116 e 117) de aproximadamente 240 HV. Similarmente, as ZTA's apresentam valores mínimos e máximos de microdureza entre 200 – 230 HV, valores estes bem próximos dos obtidos para as durezas HV medidas 212 HV (desvio padrão, $\sigma=14$) para o NNb e 233 HV (desvio padrão, $\sigma=12$) para o ANb.

As medidas de microdureza na direção Y mostraram que, no último passe de enchimento (microestrutura como depositada), a microestrutura do MS apresenta dureza levemente maior (aproximadamente 280 HV) no caso da solda do ANb do que do NNb (240 HV), mas onde as microestruturas foram reaquecidas pela deposição dos múltiplos passes, ambas as soldas apresentam valores similares de microdureza, entre 230 a 250 HV. No passe de raiz a solda do NNb apresentou valores de microdureza superiores, aproximadamente 260 HV.

4.6 Tenacidade a fratura

4.6.1 Curvas de $P \times \Delta$ e aspecto geral das superfícies de fratura

As Figuras 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, e 157 apresentam as curvas de carga versus deslocamento e as Figuras 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 186, 150, 152, 156 e 158 apresentam as macrografias das superfícies de fratura após os ensaios dos CDP's, utilizados neste trabalho.

A partir das curvas de carga-deslocamento nota-se que, à medida que a trinca avança, (após $P_{m\acute{a}x}$) ocorre uma diminuição da carga, devido à propagação da trinca, isto em decorrência da redução do ligamento remanescente.

Durante o ensaio de tenacidade a fratura curva J-R dos CDP's denominados CP_01 e CP_02, os mesmos produziram trincas com extremidades de comprimento muito menor do que no centro do espécime. Assim, conclui-se que estes não foram capazes de produzir propagação

de trincas com dominância de um estado plano de deformação. Ou seja, nas bordas destes CDP's, o crescimento da trinca foi reduzido devido a ocorrência de grande quantidade de deformação plástica, o que acarretou um grande tunelamento da trinca.

Os ensaios de tenacidade a fratura curva J-R dos CDP's denominados CP_05, CP_07, CP_08, CP_10, CP_12, CP_13, CP_14 CP_18, CP_20, CP_21, CP_23, CP_24, CP_26, CP_28, CP_29 e CP_30 não foram considerados válidos como poderemos ver posteriormente.

O ensaio de tenacidade a fratura curva J-R do CDP' denominado CP_22 apresentou um fenômeno em forma de cavidades chamado delaminação (*split*) no interior do espécime, como mostrado na Figura 146. Essa particularidade ocorre durante o processo de fratura, paralelamente à direção de laminação da chapa original e perpendicularmente ao plano de propagação da trinca. Ele também pode ocorrer de modo semelhante em espécimes ensaiados com a propagação no sentido da espessura, porém, a delaminação se dá paralelamente à frente de propagação da trinca, continuando a ocorrer no mesmo sentido da laminação (HIPPERT JR, 2004). A ocorrência de delaminações durante o processo de fratura por rasgamento dúctil é consequência da ocorrência de tensões perpendiculares à direção de propagação da fratura, as quais geram restrição plástica no material à frente da trinca, isto é, tensões perpendiculares à tensão principal atuam durante o processo de dano, favorecendo a clivagem de grãos grandes ou fratura discoesa de interfaces na matriz metálica. Com isso, a morfologia das delaminações pode variar em função do carregamento, da temperatura e o estado de tensões atuantes (HIPPERT JR, 2004). Espécime de geometria retangular submetido a tração uniaxial, normalmente exhibe preferencialmente uma delaminação central. Como a restrição plástica e, conseqüentemente, a tensão perpendicular a tensão principal atuante, é maior no centro do espécime, sugere que as tensões de delaminações no centro do CDP sejam mais elevadas. Com isso, uma delaminação central pode efetivamente dividir o espécime em dois (Figura 146) e, portanto, mais energia é necessária para o crescimento dúctil da trinca (THAULOW, 1986).

Os demais ensaios de tenacidade a fratura curva J-R dos CDP's denominados CP_03, CP_04, CP_06, CP_09, CP_11, CP_15, CP_16 CP_17, CP_19, CP_25, CP_27, CP_32 e CP_32 foram capazes de obter crescimentos estáveis e conseqüentemente geraram curvas J-R.

Figura 119 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa ($a/W=0,2$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_01

$W = 20$
 $B = 10$
 $W/B = 2$
 entalhe = 3
 Pré trinca = 1
 $a = 3+1 = 4$
 $a/W = 0,2$

Figura 120 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_01

Figura 121 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa ($a/W=0,2$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_02

$W = 20$
 $B = 10$
 $W/B = 2$
 entalhe = 3
 Pré trinca = 1
 $a = 3+1 = 4$
 $a/W = 0,2$

Figura 122 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_02

Com relação aos CDP's CP_01 e CP_02, observa-se pelas fraturas (Figuras 120 e 122) que produziram frentes de trincas com ocorrência de grande tunelamento.

Figura 123 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa ($a/W=0,5$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_03

$W = 20$
 $B = 10$
 $W/B = 2$
 entalhe = 9
 Pré trinca = 1
 $a = 9+1 = 10$
 $a/W = 0,5$

Figura 124 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_03

Figura 125 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa ($a/W=0,5$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_04

$W = 20$
 $B = 10$
 $W/B = 2$
 entalhe = 9
 Pré trinca = 1
 $a = 9+1 = 10$
 $a/W = 0,5$

Figura 126 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_04

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_05 com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

Figura 127 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa ($a/W=0,2$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_06

W = 25
B = 12,5
W/B = 2
entalhe = 4,5
Pré trinca = 0,5
 $a = 4,5 + 0,5 = 5$
 $a/W = 0,2$

Figura 128 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_06

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_07 com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

Figura 129 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa ($a/W=0,5$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_08

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_08 com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não foi válido devido a falta de descarregamento após a carga máxima como podemos na Figura 129 isto acarreta em um curva J-R com poucos pontos na região de crescimento estável (Figura 130) o que torna o ensaio não válido.

Figura 130 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de ($a/W=0,5$). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_08

Figura 131 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa ($a/W=0,2$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circular realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_09

$W = 12$
 $B = 6$
 $W/B = 2$
 entalhe = 1,8
 Pré trinca = 0,6
 $a = 1,8 + 0,6 = 2,4$
 $a/W = 0,2$

Figura 132 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circular realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_09

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_10 com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circular realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

Figura 133 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa ($a/W=0,5$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_11

$W = 12$
 $B = 6$
 $W/B = 2$
 entalhe = 5
 Pré trinca = 1
 $a = 5+1 = 6$
 $a/W = 0,5$

Figura 134 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado longa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_11

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_12 com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

Figura 135 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa ($a/W=0,2$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_13

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_13 com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não foi válido devido a falta de descarregamento após a carga máxima como podemos na Figura 135 isto acarreta em um curva J-R com poucos pontos na região de crescimento estável (Figura 136) o que torna o ensaio não válido.

Figura 136 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de ($a/W=0,2$). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_13

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_14 com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

Figura 137 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa ($a/W=0,5$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_15

$W = 12$
 $B = 6$
 $W/B = 2$
 entalhe = 5
 Pré trinca = 1
 $a = 5+1 = 6$
 $a/W = 0,5$

Figura 138 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_15

Figura 139 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa ($a/W=0,5$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circular realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_16

$W = 12$
 $B = 6$
 $W/B = 2$
 entalhe = 5
 Pré trinca = 1
 $a = 5+1 = 6$
 $a/W = 0,5$

Figura 140 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circular realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_16

Figura 141 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa ($a/W=0,2$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_17

$W = 25$
 $B = 12,5$
 $W/B = 2$
 entalhe = 4,5
 Pré trinca = 0,5
 $a = 4,5 + 0,5 = 5$
 $a/W = 0,2$

Figura 142 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_17

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_18 com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL), não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

Figura 143 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa ($a/W=0,5$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_19

$W = 25$
 $B = 12,5$
 $W/B = 2$
 entalhe = 12
 Pré trinca = 0,5
 $a = 12+0,5 = 12,5$
 $a/W = 0,5$

Figura 144 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_19

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_20 com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL), não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_21 com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

Figura 145 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa ($a/W=0,2$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_22

$W = 25$
 $B = 12,5$
 $W/B = 2$
 entalhe = 4,5
 Pré trinca = 0,5
 $a = 4,5 + 0,5 = 5$
 $a/W = 0,2$

Figura 146– Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_22

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_23 com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

Figura 147 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado longa longa ($a/W=0,5$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_24

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_24 com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não foi válido devido a falta de descarregamento após a carga máxima como podemos na Figura 147 isto acarreta em um curva J-R com poucos pontos na região de crescimento estável (Figura 148) o que torna o ensaio não válido.

Figura 148 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de ($a/W=0,5$). Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_24

Figura 149 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa ($a/W=0,2$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_25

$W = 12$
 $B = 6$
 $W/B = 2$
entalhe = 1,8
Pré trinca = 0,6
 $a = 1,8 + 0,6 = 2,4$
 $a/W = 0,2$

Figura 150– Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_25

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_26 com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

Figura 151 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa ($a/W=0,5$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_27

$W = 12$
 $B = 6$
 $W/B = 2$
 entalhe = 5
 Pré trinca = 1
 $a = 5+1 = 6$
 $a/W = 0,5$

Figura 152 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado longa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_27

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_28 com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado trinca longa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_29 com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado.

Figura 153 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa ($a/W=0,2$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_30

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_30 com parâmetros geométricos ($a/W=0,2$) denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não foi válido devido a ter escapado o extensômetro finalizando o ensaio antes da carga máxima como podemos na Figura 153 isto acarretou em um curva J-R com poucos pontos (Figura 154) o que tornou o ensaio não válido.

Figura 154 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de ($a/W=0,2$). Aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_30

Figura 155 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa ($a/W=0,5$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_31

$W = 12$
 $B = 6$
 $W/B = 2$
 entalhe = 5
 Pré trinca = 1
 $a = 5+1 = 6$
 $a/W = 0,5$

Figura 156 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado longa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_31

Figura 157 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa ($a/W=0,5$) do espécime SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_32

$W = 12$
 $B = 6$
 $W/B = 2$
 entalhe = 5
 Pré trinca = 1
 $a = 5+1 = 6$
 $a/W = 0,5$

Figura 158 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros geométricos ($a/W=0,5$) denominado longa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_32

4.6.2 Curvas J-R para o aço API 5L X70 – Espécime SE(B)

As Figuras 159 a 167 mostram as curvas J-R's, do aço com alto nióbio, considerando MB, MS e ZTA.

Figura 159 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,2)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_01

Figura 160 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,2)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_02

Figura 161 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,5)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_03

Figura 162 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,5)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_04

Figura 163 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,2)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_06

Figura 164 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,2)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_09

Figura 165 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,5)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_11

Figura 166 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,5)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_15

Figura 167 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,5)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_16

As Figuras 168 a 174 apresentam as curvas J-R's, do aço com teor normal de nióbio para as regiões do MB, MS e ZTA.

Figura 168– Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,2)$. Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_17

Figura 169 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,5)$. Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_19

Figura 170 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,2)$. Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_22

Figura 171 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,2)$. Aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circular realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_25

Figura 172 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,5)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circular realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_27

Figura 173 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,5)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_31

Figura 174 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de $(a/W=0,5)$. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_32

Das curvas apresentadas, somente aquelas realizadas no MS foram validadas pela norma (ASTM, 2013). As curvas do MB e ZTA não puderam ser validadas pela norma (ASTM, 2013) pelo fato que a maioria dos pontos estão fora dos limites relativos a J_{max} . Entretanto, estas curvas representam as curvas de resistência a propagação dúctil de trinca nestes aços e para as espessuras avaliadas e esta deve ser sempre mencionada Joyce, Hackett e Roe (1993), enfatiza que curvas J-R devem ser determinadas considerando a espessura da estrutura.

Feito as ressalvas acima, passa-se agora a comparação entre as curvas de resistência a propagação dúctil de trinca como função do tipo de aço (NNb e ANb), das diferentes regiões (MB, MS e ZTA), plano da trinca relativa a direção de laminação (LT e TL) e por fim, considerando o tamanho inicial da trinca ($a/W=0,2$ e $a/W=0,5$). As Figuras 175 e 176 comparam as curvas J-R considerando MB, as direções TL e LT e as variações geométricas ($a/W=0,2$ e $a/W=0,5$). Nesta Figura observa-se que, independentemente do aço, e direções de carregamento (LT e TL), os ensaios com CDP SE(B) com trinca curta, $a/W=0,2$, apresentam curvas J-R superiores as contendo trincas longas $a/W=0,5$, evidenciando que estruturas carregadas em flexão com defeitos pequenos necessitam de mais alta energia para a sua propagação. Outros pesquisadores, Francisco (2009) e Piovato (2007), estudando o efeito de trincas curtas e longas em aço ARBL, usando CDP's SE(T), verificaram que o tamanho da trinca não afetava significativamente as curvas J-R. Joyce, Hackett e Roe (1993), já verificaram que em CDP SE(B) trincas curtas tendem a apresentar curvas J-R superiores aos CDP com trinca longa.

Figura 175 – Curvas J-R, para razões geométricas de $a/W=0,2$ e $a/W=0,5$ e com variações também nos sentidos de laminação longitudinal/transversal. Aço API 5L X70 alto nióbio

Figura 176 – Curvas J-R, para razões geométricas de $a/W=0,2$ e $a/W=0,5$ e com variações também nos sentidos de laminação longitudinal/transversal. Aço API 5L X70 normal nióbio

Figura 177 – Curvas J-R, para razões geométricas de $a/W=0,2$ e $a/W=0,5$ e com variações também nos sentidos de laminação longitudinal/transversal. Material base do aço API 5L X70 alto nióbio e normal nióbio

A Figura 177 compara as curvas obtidas considerando os dois tipos de aços, as direções e tamanho da trinca. Observa-se que independente da direção e tamanho da trinca o aço NNb tende a apresentar curvas J-R superiores as do ANb. Estas curvas produziram valores de J_Q para

o aço ANb ($a/W=0,2/TL$) 800-825 kJ/m² e ($a/W=0,5/TL$) 500-620 kJ/m² e ($a/W=0,2/LT$) 900 kJ/m². Enquanto que o NNb ($a/W=0,2/TL$) 1025 kJ/m² e ($a/W=0,5/TL$) 700 kJ/m² e ($a/W=0,2/LT$) 1000 kJ/m² que são valores próximos. A medida que Δa cresce, a diferença entre as curvas é aumentada.

Deve ser observado que ambas as soldas foram realizadas com o mesmo tipo de eletrodo e conforme procedimento Petrobras. Assim, a parte das variações microestruturais observadas anteriormente, não foram suficientes para produzir soldas com propriedades mecânicas de tração e dureza significativamente diferentes. A Figura 178 apresenta a comparação das curvas de resistência considerando o MS, respectivamente para os aços ANb e NNb. Nestes casos, foram obtidos valores de J_{IC} para ambas as soldas, sendo que a solda na placa de aço NNb apresenta valores de J_{IC} ($a/W=0,2$) 185 kJ/m² e ($a/W=0,5$) 98 kJ/m² superiores aos da solda no ANb com J_{IC} ($a/W=0,2$) 130 kJ/m² e ($a/W=0,5$) 43 kJ/m². As soldas múltiplos passes apresentam variações microestruturais em distâncias muito curtas e se a frente de uma pré-trinca por fadiga for mostrada pela microestrutura da RCD ou RRGG, ou ainda da RRGF, valores de J_{IC} diferentes são esperados, pois as microestruturas nestas regiões são diferentes. Novamente foi observado que as trincas curtas produziram curvas J-R superiores as trincas longas.

Figura 178 – Curvas J-R, para razões geométricas de $a/W=0,2$ e $a/W=0,5$ para os materiais alto Nb e normal Nb na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes

Com relação a ZTA, Figura 179, observa-se que as microestruturas das RRG e RRGF podem ser afetadas pela variação no teor de Nb. Infelizmente, a medida de tamanho de grãos por EBSD ainda não foi completado para esta verificação. Um valor mais baixo obtido para o aço NNb $a/W=0,5$ pode ser devido as razões com relação a diferenças na microestrutura à frente da trinca como pode ser visto na Figura 178.

Figura 179 – Curvas J-R, para razões geométricas de $a/W=0,2$ e $a/W=0,5$ para os materiais alto Nb e normal Nb na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes

A Figura 180 apresenta uma comparação entre os resultados das curvas J-R do MB, MS e ZTA para o aço ANb, sendo que similar comportamento foi observado para o NNb. Como já foi observado, independentemente do aço a região da solda apresenta os mais baixos valores da curva J-R, enquanto que as regiões MB e ZTA apresentam valores próximos. Estas diferenças certamente estão associadas ao fato de que o MS apresenta uma microestrutura grosseira, bruta de fusão e com defeitos de solidificação, bem como, com grande quantidade de FW que é conhecida por apresentar baixa tenacidade à fratura. Enquanto que a ZTA (RRGF) apresentou uma microestrutura refinada, composta basicamente de grãos de ferrita recristalizados.

Figura 180 – Curvas J-R, para razão geométrica de $a/W=0,5$ para os materiais alto Nb nas regiões de material base sentido longitudinal, solda e ZTA

Figura 181 – Fluxograma dos CDP's do ensaio de tenacidade a fratura, aço API 5L X70 normal nióbio

Figura 182 – Fluxograma dos CDP's do ensaio de tenacidade a fratura, aço API 5L X70 alto nióbio

5 CONCLUSÕES

O trabalho estudou as propriedades mecânicas de resistência e tenacidade à fratura de dois aços API 5L X70, com teores de Nb de 0,06 % e Nb de 0,09 % em peso, processados conforme processo HSM Arcelor Mittal Tubarão, considerando MB, MS, ZTA, o efeito do tamanho da trinca e o efeito de anisotropia no MB. Com base nos resultados obtidos as seguintes conclusões são apresentadas:

- O processo de laminação controlada a quente da Arcelor Mittal, produziu microestruturas bastante similares para ambas as composições estudadas, sendo estas compostas de ferrita e perlita.

- Refletindo a similaridade microestrutural entre os dois aços estudados observa-se que os parâmetros de resistência mecânica foram similares e atendem o especificado pela Norma API 5L X70, nível PSL2.

- As soldas, realizadas conforme procedimento Petrobras, produziram MS com parâmetros de dureza superiores ao do MB (overmatch). As microestruturas do MS constituíam igualmente de ferrita poligonal, ferrita de Widmanstätten, ferrita acicular e microfases, em grãos colunares. A RRGG apresentou microconstituintes similares ao do MS, porém grãos equiaxiais, enquanto que a RRGF apresentou microestrutura similar à do MB, inclusive similar distribuição granulométrica.

- Os ensaios para obtenção das curvas J-R foram capazes de apresentar resultados representativos da resistência à propagação dúctil de trinca, para as espessuras de tubos estudadas. Estes resultados indicaram elevada resistência a propagação dúctil de trinca em ambos os aços, sendo que, no MB o aço NNb apresentou resistência superior ao ANb. Quando considerado os valores de J_Q , observa-se que a resistência ao início da propagação dúctil de trinca é levemente superior no caso do NNb.

- As figuras 181 e 182 apresentam um resumo dos resultados do ensaio de tenacidade à fratura dos aços nas regiões MB, ZTA e MS, onde verifica-se que o MS apresentou as mais baixas curvas J-R, enquanto que a ZTA apresentou curvas J-R levemente superiores ao MS porém ainda abaixo do MB. Estas diferenças foram atribuídas à composição microestrutural de cada região, sendo inerente ao MS.

Como conclusão final verifica-se que o acréscimo do aumento do Nb associado ao processo HSM realizado pela Acelor Mittal Tubarão não foi capaz de obter um aço com propriedades mecânicas superiores ao API X70 porém **observa-se** que os dois aços apresentam comportamento à fratura bastante similares e que ambos atendem os parâmetros de resistência especificados para o aço do tipo API X70.

6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Realização de ensaios utilizando corpos de prova não padronizados do tipo SE(T) pois os mesmos possuem geometria de um corpo de prova que mais se assemelha a condição de trabalho do duto contendo um defeito, apresentando uma maior proximidade à realidade de uma restrição plástica na frente da trinca em um duto Figura 40.

Realizar ensaios em baixa temperatura com o intuito de avaliar a sua influência na tenacidade a fratura destes aços

Estudar mais detalhadamente a influência das delaminações nas curvas de resistência à propagação J-R, averiguando se essa não provocaria danos catastróficos nos dutos de condução de gás e petróleo.

REFERÊNCIAS

ACELOR MITTAL. **Processo HSM para obtenção das bobinas de chapa aço API 5L X70.** (figura). Tubarão, 2015.

AMERICAN PETROLEUM INTITUTE. **Specification for line pipe.** ANSI/API spefication 5L. 44.thed. Chicago, 2007.

_____. **SAPI 1104** – Welding of pipelines and related facilites. 19th ed. Washington, 2005.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **E1152:** Standard test method for measurement of fracture toughness. Philadelphia, 1995.

_____. **E3:** Standard guide for preparation of metallographic specimens. Philadelphia, 2001.

_____. **E384:** Standard test method for knoop and vickers hardness of materials. Philadelphia, 2011.

_____. **E8M:** Standard test methods for tension testing of metallic materials [metric]. Philadelphia, 2004.

_____. **E1820:** Standard test method for measurement of fracture toughness. Philadelphia, 2013.

_____. **E647:** Standard test method for measurement of fatigue crack growth rates. Philadelphia, 2005.

_____. **E23:** Standard test methods for notched bar impact testing of metallic materials. Philadelphia, 2007.

ANDERSON, T.L. **Fracture mechanics:** fundamentals and applications. 3rded. New York: CRC Press, 2005.

ASM, HANDBOOK. **Aerospace Structural Metals.** ASM international. Materials Park, OH, v. 2, p. 152-77, 1990.

BABU, S.S. The Mechanism of acicular ferrite in weld deposits. **Current Opinion in Solid State and Materials Science**, v.8, n.3/4, p.267–278, Aug. 2004.

BATISTA, G.Z. et al. Estudo da correlação microestrutura-propriedades mecânicas de aço da classe API X80. In: CONGRESSO ANNUAL DA ABM, 58., 2003, Rio de Janeiro. **Anais...** São Paulo: ABM, 2003.

BEGLEY, J.A.; LANDES, J.D. Serendtrity and the J integral. **International Journal of Fracture**, Berlin, v.12, n.5, p.764-766, Oct. 1974.

BRUNO, T.V. **SSC Resistance of pipeline welds**. 2003. Disponível em: <http://www.metallurgical.com/publications/publication_23.pdf>. Acesso em: 11 Aug. 2003.

CALLISTER JR., W.D. **Materials science and engineering** - an introduction. 8thed. New York: John Wiley, 2010.

CALLISTER JR., W.D. **Ciência e engenharia de materiais** – Uma introdução à ciência dos materiais. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

CENTERVAL: Centerval Industrial Ltda. 2015. Disponível em: <<http://www.centerval.com.br/tubos-helicoidais.html>>. Acesso em: 17 Jan. 2015.

CHENG, L.; WU, K.M. New insights into intragranular ferrite in low-carbon low-alloy steel. **Acta Materialia**, v.57, p.3754–3762, 2009.

CHENG, L.; WAN, X.L.; WU, K.M. Three dimensional morphology of grain boundary Widmanstätten ferrite in a low carbon low alloy steel. **Materials Characterization**, v.61, p.192-197, 2010.

CLARKE, G.A. Single specimen test for JIC determination revisited fracture mechanics. In: ROBERTS, R. (Ed.). **Fracture mechanics**. Philadelphia: ASTM, 1991. p.553-575. (ASTM-STP-743).

CLARKE, G.A. et al. Single specimen tests for JIC determination mechanics of crack growth. In: RICE, J.R.; PARIS, P.C. **Mechanics of crack growth**. Philadelphia: ASTM, 1976. p.27-42. (ASTM-STP-590).

COHEN, M.; OWEN, W.S. Thermomechanical processing of microalloyed steels. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH-STRENGTH LOW-ALLOY STEELS, MICROALLOYING 75, 1975, Washington. **Proceedings...** [S.l.:s.n.], 1975. p.2-8.

COLPAERT, H. **Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns**. 4.ed. São Paulo: Edgard McGraw-Hill, 2008.

CRAVERO, S. **Desenvolvimento de procedimentos para avaliação de curvas J-R em espécimes à fratura SE(T) utilizando o método de flexibilidade**. 2007. 157 f. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

DAVID, J.D. Orientation contrast imaging of microstructures in rocks using foreshatter

detectors in the scanning electron microscope. **Mineralogical Magazine**, v.60, p.859-869, 1996.

DAVIS, J.R. High-strength structural and high-strength low- alloy steels. In: ASM HANDBOOK: properties an selection irons steels and high performance alloys. Materials Park: ASM International, 2004. v.1.

DEARDO, A.J. Metallurgical basis for thermomechanical processing of microalloyed steels. **Ironmaking and Steelmaking**, v.28, p.138-144, 2001.

DEDAVID, B.A.; GOMES, C.I.; MACHADO, G. **Microscopia eletrônica de varredura: aplicações e preparação de amostras: materiais poliméricos, metálicos e semicondutores**. Porto Alegre, EdiPUCRS, 2007.

DIETER, G.E. **Metallurgia mecânica**. 2.ed. Rio de Janeiro, Guanabara dois, 1981.

DINGLEY, D.J.; BABA-KISHI, K.Z.; RANDLE, V. **Atlas of backscattering Kikuchi diffraction patterns**. New York: CRC Press, 1995.

FALESKOG, J.; GAO, X.; SHIH, C.F. Cell model for nonlinear fracture analysis - micromechanics calibration. **International Journal of Fracture**, Berlin, v.89, n.4, p.355-373, Feb. 1998.

FERNANDES, P.E.A. **Avaliação da tenacidade à fratura da zona afetada pelo calor (ZAC) do aço API 5L X80 soldados pelos processos SMAW e FCAW**. 2011. 109p. Tese (Doutorado em Engenharia) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

FERRANDINI, P. et al. (1996). **Influência de variáveis externas no micromecanismo de fratura de um aço API 5L X65 nas condições ferrítico-perlítica e ferrítico-martensítica**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS, 12., 1996, Águas de Lindóia. **Anais...** São Paulo: ABM. p.637-640.

FRANCISCO, J.C.D.S. **Avaliação da tenacidade à fratura de aço API 5L X70 utilizado na fabricação de dutos transportadores de gás e petróleo**. 2009. 192p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.

FURTADO, A.T. A Trajetória tecnológica da Petrobras na produção off shore. **Espacios**, v.17, n.3, 1996. Disponível em:<<http://www.revistaespacios.com/a96v17n03/32961703.html>>. Acesso em: 2 abr. 2013.

GINZBURG, V.B. Basic principles of modeling in metallurgical design of fat-rolled steel products. In: AISE ANNUAL CONVENTION, 2003, Pittsburg. **Proceedings...** Pittsburg, [s.n.], 2003. p.1-42.

GORNI, A.A.; SILVEIRA, J.H.D.; REIS, J.S.S. Um Panorama do desenvolvimento recente de chapas grossas e suas aplicações. **Corte e Conformação de Metais**, v.2, n.19, p.78-93, 2006.

GORNI, A.A. et al. Fatores que afetam a razão elástica de chapas grossas de aço microligado. In: SEMINÁRIO DE LAMINAÇÃO-PROCESSOS E PRODUTOS LAMINADOS E REVESTIDOS, 39., 2002, Ouro Preto. **Anais...** São Paulo: ABM, 2002.

GRAY, J.M.; PONTREMOLI, M. Metallurgical options for API grade x70 and X80 linepipe. In: INTERNATIONAL CONFERENCE PIPE TECHNOLOGY, 1987, Rome. **Proceedings...** [S.l.:s.n.], 1987.

HILLENBRAND, H.G.; GRAF, M.; KALWA, C. **Development and production of high strength pipeline steels**. EUROPIPE GmbH, 2001. Disponível em:<<http://www.europipe.com/de/de/europipe/>>. Acesso em: 2 abr. 2013.

HILLENBRAND, H.G.; HECKMANN, C.J.; NIEDERHOFF, K.A. X80 linepipe for large-diameter high strength pipelines. In: ANNUAL CONFERENCE X80 PIPELINE WORKSHOP, 2002, Hobort. **Proceedings...** Rotingen: Europipe, 2002. EP-TP47-02.

HIPPERT JR., E. **Investigação experimental do comportamento dúctil de aços API-X70 e aplicação de curvas de resistência J- Δa para previsão de colapso em dutos**. 2004. 167 f. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

HONEYCOMBE, R.W.K. **Aços, microestrutura e propriedades**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982. Cap.4.

HUTCHINSON, J.W. Singular behavior at end of tensile crack in a hardening material. **Journal of the Mechanics and Physics of Solids**, Oxford, v.16, n.1, p.13-31, Jan. 1968.

HUTCHINSON, J.W.; PARIS, P.C. Stability analysis of J controlled crack growth. In: LANDES, J.D.; BEGLEY, J.A.; CLARKE, G.A. **Elastic - plastic fracture**. Philadelphia: ASTM, 1979. P.37-64. (ASTM-STP-668).

IRWIN, G.R. Fracture dynamics fracturing of metals. In: AMERICAN SOCIETY FOR METALS. **Metals handbook**. Cleveland: ASM, 1948. p.147-166.

JOYCE, J.A.; HACEKTT, E.M.; ROE, C. Effects of crack depth and mode of loading on the J-R curve behavior of a high-strength steel. In: HACKETT, E.M.; SCHWALBE, K.H.; DODDS JR., R.H. (Ed.). **Constraint effects in fracture**. Philadelphia: ASTM, 1993. p.239-263. (ASTM-STP-1171).

KOU, S. **Welding metallurgy**. 2nd.ed. New Jersey: John Wiley, 2003. p.289. (Publication Hoboken).

LU, J. et al. Strengthening mechanisms and their relative contributions to the yield strength of microalloyed steels. **Metallurgical and Materials Transactions A**, v.43A, p.3043-3061, 2012.

MALCOLM, J.G. **A Guide for understanding e specifying chemical composition of high strength linepipe steel**. Houlston: EWI Microalloying, 2007. (Technical Report).

MARRON, G.; BOUHELIER, C. **Le Pliage des aciers HLE: prévision et maîtrise du retour élastique**. [S.l. :s.n.], 1995.

MARTINS, V.L.V.; VASCONCELOS, F.P.; GALLEGOS, J. Correlação limite de escoamento: microestrutura em aço microligado Nb-Ti-V. In: CONGRESSO ANUAL DA ABM - INTERNACIONAL, 68., 2013, Belo Horizonte. **Anais...** São Paulo: ABM, 2013.

MATHIAS, L.L.S.; SARZOSA, D.F.B.; RUGGIERI, C. Effects of specimen geometry and loading mode on crack growth resistance curves of a high-strength pipeline girth weld. **International Journal of Pressure Vessels and Piping**, v.111, p.106-119, 2013.

MERKLE, J.G.; CORTEN, H.T. A J integral analysis for the compact specimen, considering axial force as well as bending effects. **Journal of Pressure Vessel Technology**, New York, v.96, n.4, p.286-92, Oct. 1974.

NYHUS, B. **State of the art for use of SENT specimens to test fracture properties in pipes for reeling operation**. Trondheim: SINTEF, 2001. (Relatório SINTEF N°STF24 F01274).

OXFORD INSTRUMENTS. **Oxford instruments** – the business of science. 2015. Disponível em: < <http://www.oxford-instruments.com/products/microanalysis/ebsd> >. Acesso em: 7 Mar. 2015.

PARIS, P.C. et al. The Theory of instability investigation of tearing mode of elastic-plastic crack growth. In: LANDES, J.D.; BEGLEY, J.A.; CLARKE, G.A. **Elastic - plastic fracture**. Philadelphia: ASTM, 1979. p.251-265. (ASTM-STP-668).

PARK, K.T. et al. Inclusions nucleating intragranular polygonal ferrite and acicular ferrite in low alloyed carbon manganese steel welds. **Metals and Materials International**, v.17, n.2, p.349–356, Apr. 2011.

PLAUT, R.L. et al. Estudo das propriedades mecânicas do aço API X70 produzido por laminação controlada. **Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração**, v.6, n.1, p.7-12, 2009.

PEREIRA, A.P. et al. Soldagem em operação de dutos de alta resistência e baixa espessura com ênfase nas trincas a frio. **Soldagem e Inspeção**, São Paulo, v.17, n.2, p.88-95, 2012.

PETROBRAS. **N.133**: Soldagem: CONTEC S 26. Rio de Janeiro, 2002. Rev.set.2002.

PETROLEO INFONET: montagem de dutovias. 2012. Disponível em: < <http://www.petroleoinfonet.blogspot.com.br> >. Acesso em: 9 nov. 2012.

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. **Relatório anual de 2005, 2006 e 2007**. Rio de Janeiro: PETROBRAS, 2008. Disponível em: <<http://www.petrobras.com.br>>. Acesso em: 7 ago. 2012.

PIOVATO, R.R. **Desenvolvimento de metodologia experimental para aplicação de espécimes SE(T) para avaliação de integridade estrutural em dutos**. 2007. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.

- PORTAL MET@LICA: construção civil. 2015. Disponível em:<<http://wwwo.metalica.com.br/tubos-industriais> >. Acesso em: 17 jan. 2015.
- PRIOR, D.J.; WHEELER, J. Feldspar fabrics in a greenschist facies albite-rich mylonite from electron backscatter diffraction. **Tectonophysics**, v.303, n.1, p.29-49, 1999.
- RAKHSHKHORSHID, M.; HASHEMI, S.H. Experimental study of hot deformation behavior in API X65 steel. **Materials Science & Engineering A**, v.573, p.37–44, 2013.
- RAMIREZ, M.F.G. **Estudo da transformação durante o resfriamento contínuo e da microestrutura do aço microligado X80 utilizado na construção de tubos para transporte de gás natural e petróleo**. 2008. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- RANDLE, V. **Microstructure determination and its applications**. London: The Institute of Materials, 1992.
- RANDLE, V.; ENGLER, O. **Introduction to texture analysis: macrotexture, microtexture and orientation mapping**. New York: CRC Press, 2000.
- RICE, J.R. A Path independent integral and the approximate analysis of strain concentration by notches and cracks. **Journal of Applied Mechanics**, New York, v.35, n.2, p.379-386, June, 1968a.
- _____. Mathematical analysis in the mechanics of fracture. In: LIEBOWITZ, H. (Ed.). **Fracture – an advanced treatise**. London: Academic Press, 1968b. v.2, p.191-311.
- RICE, J.R.; ROSENGREEN, C.F. Plane strain deformation near crack tip in a power law hardening material. **Journal of the Mechanics and Physics of Solids**, Oxford, v.16, n.1, p.1-12, Jan.1968.
- RICE, J.R.; PARIS, P.C.; MERKLE, J.G. Progress in flaw growth and fracture testing. In: _____. **Some further results of J-integral analysis and estimates**. Philadelphia: ASTM, 1973. p.231-245. (ASTM-STP-536).
- ROSENTHAL, Y.A.; TOBLER, R.L.; PURTSCCHER, P.T. JIC data analysis methods with a “negative crack growth” correction procedure. **Journal of Testing and Evaluation**, Philadelphia, v.18, n.4, p.301-304, 1990.
- SAMUELS, L.E. **Optical microscopy of carbon steels**. Metals Park: ASM, 1980.
- SCHRÖDER, T. Ausgekoelter Stahl für das Auto von morgen. **Max Planck Forschung**, v.3, p.36-41, 2004.
- SHIGA, C. et al. **Development of large diameter high strength line pipes for low temperature services**. Chicago: Kawasaki Steel Corporation, 1981. (Kawasaki Steel Technical Report, n.4).
- SICILIANO, F. Materiais para gasodutos aços de alta resistência para dutos de transporte de gás e petróleo – tendências atuais. **Metalurgia e Materiais**, v.64, n.588, p.208-214, maio

2008.

SILVA, C.N.P. **Efeito das separações na tenacidade de um aço microligado produzido por laminação controlada.** 1986. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986.

SILVA, R.F. **Caracterização da zona termicamente afetada de aço produzido via resfriamento acelerado.** 2010. 214p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

SILVA, T.P.C. **Tubulações industriais: materiais e projeto.** 10.ed. São Paulo: LTC, 2001. p.252.

SUMPTER, J. D. G.; TURNER, C. E. **Method for laboratory determination of J c.** In: Cracks and fracture. ASTM International, 1976.

SUN, J.; BOYD, J.D. Effet of thermomechanical processing on anisotropy of cleavage fracture stress in microalloyed linepipe steel. **International Jornal of Pressure Vessels and Piping**, v.77, p.639-377, 2000.

TARPANI, J.R. **Avaliação da estabilidade de trincas em componentes elasto-plástico integral – J e comparação com resultados obtidos via mecânica da fratura elástica linear.** 1995. 2v. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 1995.

TENARIS CONFAB: tenaris – tecnologia em produtos. 2015. Disponível em:<<http://www.tenaris.com/TenarisConfab/pt/prodser/industrial.aspx>>. Acesso em: 17 jan. 2015.

THAULOW, C. et al. (1986). **Fracture mechanical properties in controlled rolled CMn thermomechanically treated steels with splittings.** Engineering Fracture Mechanics, New York, v.24, n.2, p.263-276.

THEWLIS, G. Classification and quantification of microstructures in steels. **Journal Materials Science and Techonology**, v.20, p.143-160, 2004.

VASSILAROS, M.G.; JOYCE, J.A.; GUDAS, J.P. Effects of specimen geometry on the J-R curve for ASTM A533B steel. In: PARIS, P.C. **Fracture mechanics.** Philadelphia: ASTM, 1980. p.251-270. (ASTM-STP-700).

WELLS, A.A. Unstable crack propagation in metals: cleavage and fast fracture. In: SYMPOSIUM ON CRACK PROPAGATION, 1961, Cranfield. **Proceedings...** Cranfield: [s.n.], 1961. v.1, p.210-230.

WORLDAUTOSTEEL. **Advanced high strength steel (AHSS) application guidelines, versão 5.0.** 2014. Disponível em:<www.worldautosteel.org>. Acesso em: 25 May 2015.

WRIGHT, P. High-strength low-alloy steel forgings. In: ASM Handbook: heat treating. Materials Park: ASM International, 2004. v.1.

YAN, J. **Study of baushinger effect in various spring steels.** 1998. Degree of Master of Applied Science. Department of Metallurgy and Materials Science, University of Toronto, 1998.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM (SOLDAGEM EM OPERAÇÃO)										Número: 001/13							
										Data: 14/11/2013							
										Folha: 1/1							
NORMA DE REFERENCIA: API 1104-2010										EPS Nº:							
MATERIAL 1: API 5L X70 PSL2		PNº: N/A		GRUPO: C		ESPESSURA: 14,3 mm		DIÂMETRO EXTERNO: 32" (812,8 mm)									
MATERIAL 2: API 5L X70 PSL2		PNº: N/A		GRUPO: C		ESPESSURA: 14,3 mm		DIÂMETRO EXTERNO: 32" (812,8 mm)									
TUBO DE TESTE: CP-07/13		CHAPA DE TESTE: N/A		POSIÇÃO: especial		PROGRESSÃO: TIG (asc) e ER (desc).											
CROQUI DA JUNTA										CROQUI DA SEQUÊNCIA DE PASSES							
Medidas em mm

PASSE	CAMADA	PROC. DE SOLDAGEM	CLASSE	FABRIC.	Ø (mm)	CORRENTE POLARIDADE	CORRENTE	TENSÃO	LARGURA DO PASSE mm	VELOC. DE SOLDAGEM mm/min.	HEAT INPUT KJ/mm	TEMP. DE PREEQUEC.	TEMP. DE INTERP. °C	SOLDADOR			
01	1ª	GTAW	ER 70S-3	GERDAL	3,2	CC-	125 - 136	12 - 14	8,0	80 - 90	1,00 - 1,43	24°C (ambiente)	-	ND - 161			
02	2ª	GTAW	ER 70S-3	GERDAL	3,2	CC-	128 - 140	12 - 14	8,5	100 - 110	0,84 - 1,18	N/A	≤ 250				
03	3ª	SMAW	E 9010 G	ESAB	5,0	CC+	125 - 148	25 - 28	9,0	140 - 160	1,17 - 1,78	N/A	≤ 250				
04	4ª	SMAW	E 9010 G	ESAB	5,0	CC+	126 - 152	25 - 28	9,5	140 - 160	1,18 - 1,82	N/A	≤ 250				
05	4ª	SMAW	E 9010 G	ESAB	5,0	CC+	126 - 152	25 - 28	9,5	140 - 160	1,18 - 1,82	N/A	≤ 250				
06	5ª	SMAW	E 9010 G	ESAB	5,0	CC+	126 - 152	25 - 28	9,5	140 - 160	1,18 - 1,82	N/A	≤ 250				
07	5ª	SMAW	E 9010 G	ESAB	5,0	CC+	126 - 152	25 - 28	9,5	140 - 160	1,18 - 1,82	N/A	≤ 250				
08	6ª	SMAW	E 9010 G	ESAB	5,0	CC+	126 - 152	25 - 28	9,5	140 - 160	1,18 - 1,82	N/A	≤ 250				
09	6ª	SMAW	E 9010 G	ESAB	5,0	CC+	126 - 152	25 - 28	9,5	140 - 160	1,18 - 1,82	N/A	≤ 250				
10	6ª	SMAW	E 9010 G	ESAB	5,0	CC+	126 - 152	25 - 28	9,5	140 - 160	1,18 - 1,82	N/A	≤ 250				
11	7ª	SMAW	E 9010 G	ESAB	4,0	CC+	122 - 146	25 - 28	10	150 - 165	1,11 - 1,64	N/A	≤ 250				
12	7ª	SMAW	E 9010 G	ESAB	4,0	CC+	122 - 146	25 - 28	10	150 - 165	1,11 - 1,64	N/A	≤ 250				
13	7ª	SMAW	E 9010 G	ESAB	4,0	CC+	122 - 146	25 - 28	10	150 - 165	1,11 - 1,64	N/A	≤ 250				
INSTRUMENTOS UTILIZADOS										END'S REALIZADOS							
PAQUÍMETRO: CERTIF. 1869.11/13; CALIBRE DE SOLDA: CERTIF. 1869.18/13; PIRÔMETRO: CERTIF. 1869.03/13; ALICATE AMPERÍMETRO: CERTIF. 1869.28/13										VISUAL DE SOLDA APROVADO		LÍQUIDO PENETRANTE NÃO REALIZADO		PARTÍCULA MAGNÉTICA NÃO REALIZADO		RADIOGRAFIA NÃO REALIZADO	
										OBS: 1 - TEMPO ENTRE O 1º E 2º PASSE IMEDIATO, DE MAIS ≤ 48 horas. 2 - VAZÃO DO GÁS DE PROTEÇÃO DE 10 A 12 L/min. 3 - SOLDADOR: ANTÔNIO LEMOS RODRIGUES (ND-161)							
INSPECTOR DE SOLDAGEM N1										CONTROLE DA QUALIDADE				FISCALIZAÇÃO			

ANEXO B

ESPECIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM (E.P.S.)				N ^o : REVISÃO: 0 DATA: 12/11/2013 FOLHA: 1/2	
NORMA OU CÓDIGO DE REFERÊNCIA			NORMA DO CLIENTE:		
API 1104 Edição 2010			N - 133 L / N - 464 J		
PROCESSO DE SOLDAGEM	1	TIG (GTAW)	TIPO	MANUAL	RQPS DE COBERTURA
	2	ER (SMAW)			
REVISÃO 0					
VARIÁVEIS DOS METAIS DE BASE					
PARÂMETROS		VALORES DA RQPS		FAIXAS QUALIFICADAS	
MATERIAIS DE BASE	TUBO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	API 5L X 70 PSL 2	GRUPO	C
		TENSÃO MÍNIMA DE ESCOAMENTO (PSI)	70.300		
		DIÂMETRO (Ø) - Externo (mm)	32" (812,8 mm)		
		ESPESSURA (mm)	0,562" (14,3 mm)		
		TIPO DE CHANFRO	"V"		
VARIÁVEIS DA PEÇA DE TESTE					
DADOS DO TESTE		VALORES DA RQPS		FAIXAS QUALIFICADAS	
TUBO	RAIZ	ENCHIMENTO/ACABAMENTO	RAIZ	ENCHIMENTO/ACABAMENTO	
	POSIÇÃO	FIXA A 45°	TODAS	TODAS	
	PROGRESSÃO DE SOLDAGEM	ASCENDENTE	DESCENDENTE	ASCENDENTE	
	QUANTIDADE DE SOLDADOR POR	01	01	01	
CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM					
PARÂMETROS		VALORES DA RQPS		FAIXAS QUALIFICADAS	
CONSUMÍVEL	ESPECIFICAÇÃO	SFA A 5.18	SFA A 5.5	SFA A 5.18	SFA A 5.5
	CALSIIFICAÇÃO	ER 70S-3	E - 90 10 G	ER 70S-3	E - 90 10 G
	MARCA COMERCIAL	BMC-C3	22.48P	BMC-C3	OBS 2
	FABRICANTE	BELGO	ESAB	BELGO	OBS 2
	GRUPO	N/A	2	N/A	2
	Ø (mm)	3,2	4	3,2	3,2 - 5,0
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS					
PARÂMETROS		VALORES DA RQPS		FAIXAS QUALIFICADAS	
TIPO DE CORRENTE	RAIZ	ENCHIMENTO/ACABAMENTO	RAIZ (OBS 2)	ENCHIMENTO/ACABAMENTO (OBS 2)	
	CONTÍNUA	CONTÍNUA	CONTÍNUA	SFA A 5.5	
	DIRETA (CC-)	INVERSA (CC+)	DIRETA (CC-)	INVERSA (CC+)	
	INTENSIDADE DE CORRENTE (A)	125 - 140	80 - 110	125 - 140	80-115 / 100-165 / 120-225
TENSÃO (V)	12 - 14	25 - 28	12 - 14	25 - 30	
VELOCIDADE DE SOLDAGEM (mm/min)	80	140 - 165	80	140 - 165	
GASES					
VALORES DA RQPS		FAIXAS QUALIFICADAS			
CARACTERÍSTICAS	TOCHA	PURGA	TOCHA	PURGA	
TIPO	ARGÔNIO	N/A	ARGÔNIO (OBS 2)	N/A	
COMPOSIÇÃO(%)	99,99	N/A	99,99	N/A	
VAZÃO	10 - 12	N/A	10 - 12	N/A	
FORNECEDOR (OBS 4)	WHITE MARTINS	N/A	OBS 4	N/A	
MARCA COMERCIAL (OBS 4)	WHITE MARTINS	N/A	OBS 4	N/A	
TÉCNICAS DE ACOPLAMENTO					
ACOPLAMENTO		VALORES DA RQPS		FAIXAS QUALIFICADAS	
MECANISMO DE ACOPLAMENTO	TIPO	ACOPLADEIRA EXTERNA		ACOPLADEIRA EXTERNA/INTERNA	
	REMOÇÃO	APÓS CONCLUSÃO DE 50% DOS PASSES DE SOLDA		APÓS CONCLUSÃO DE 50% DOS PASSES DE SOLDA	
TEMPO ENTRE PASSES					
TEMPOS		VALORES DA RQPS		FAIXAS QUALIFICADAS	
PASSES	ENTRE 1 ^o e 2 ^o	IMEDIATO		IMEDIATO	
	DEMAIS	48h		≤ 48h	
CONTROLE DE TEMPERATURA					
PREAQUECIMENTO E INTERPASSE		VALORES DA RQPS		FAIXAS QUALIFICADAS	
TEMPERATURA	PRÉ AQUECIMENTO (°C)	N/A		OBS 5	
	INTERPASSE (°C)	≤ 250		≤ 250	
	POS AQUECIMENTO	N/A		N/A	
	METODO	MAÇARICO TIPO CHUVEIRO		MAÇARICO TIPO CHUVEIRO	
CONTROLE		PIRÔMETRO DE CONTATO		PIRÔMETRO DE CONTATO/ LASER / LÁPIS TÉRMICO	
TRATAMENTO TÉRMICO					
CONTROLES		VALORES DA RQPS		FAIXAS QUALIFICADAS	
TEMPERATURAS	QUANTIDADE	N/A		N/A	
	LOCALIZAÇÃO	N/A		N/A	
	DIFERENÇA DE TEMPERATURA (°C)	N/A		N/A	
CONTROLES		VALORES DA RQPS		FAIXAS QUALIFICADAS	
TEMPERATURA	INÍCIO DE CONTROLE	N/A		N/A	
	TAXA DE AQUECIMENTO	N/A		N/A	
	TEMPERATURA DE TRATAMENTO	N/A		N/A	
	TEMPO DE TRATAMENTO	N/A		N/A	
	TAXA DE RESFRIAMENTO	N/A		N/A	
FINAL DE CONTROLE		N/A		N/A	
LIMPEZA INICIAL		LIMPEZA DOS DE MAIS PASSOS			
ESCOVAMENTO / ESMERILHAMENTO		ESCOVAMENTO / ESMERILHAMENTO			
INSPEÇÃO DE SOLDAGEM N2		CONTROLE DA QUALIDADE		ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	

ANEXO B

CONTINUAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM (E.P.S.)		Nº: REVISÃO: 0 DATA: 12/11/2013 FOLHA: 2/2
CROQUI DIMENSIONAL DA JUNTA E SEQUÊNCIA DEPOSIÇÃO DA SOLDAGEM		
NOTAS: 1 - O croqui acima é apenas uma orientação da sequência e deposição dos passes de solda, podendo variar em função da espessura da junta.		
OBSERVAÇÕES: 1) - Proteger a região a ser soldada de vento, chuva e poeira. 2) - Qualquer se homologados pela FBTS. 3) - Corresponder ao diâmetro 3,25 mm para raiz e 3,25 mm a 5,0 mm para enchimento e acabamento conforme recomendação do fabricante. 4) - Qualquer se atendido o percentual de pureza. 5) - Quando a temperatura da superfície a ser soldada for inferior a 15 °C, preaquecer em temperatura ≥ 50 °C. 6) - Todos os soldadores devem ser treinados quanto ao controle das variáveis de soldagem.		
INS PETOR DE SOLDAGEM N 2	CONTROLE DA QUALIDADE	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL