Universidade de São Paulo
Faculdade de Odontologia de Bauru

EFEITO DO TEMPO DE APLICAÇÃO DOS ADESIVOS AUTO-CONDICIONANTES NA DURABILIDADE DA UNIÃO AO ESMALTE

LUIZ MARQUEZINI JUNIOR

Dissertação apresentada à Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre, em Odontologia, na área de Dentística (Edição Revisada).

**BAURU
2003**

**EFEITO DO TEMPO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS
AUTOCONDICIONANTES NA DURABILIDADE DA UNIÃO
AO ESMALTE**

LUIZ MARQUEZINI JUNIOR

Dissertação apresentada a Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Dentística (Edição Revisada).

Orientador: Ricardo Marins de Carvalho

BAURU
2003

Marquezini Jr, Luiz

M348e Efeito do tempo de aplicação de adesivos autocondicionantes
na durabilidade da união ao esmalte / Luiz Marquezini Junior.--
Bauru, 2003.

90p. : il. : 30,0 cm.

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Bauru.

USP.

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Marins de Carvalho

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, por processos fotocopiadores e/ou meios eletrônicos.

Assinatura do autor:

Data:

Trabalho devidamente aprovado pelo Comitê de Ética da FOB - USP

Nº do protocolo: 262/01

Data: 29/08/2001

Dados Curriculares

LUIZ MARQUEZINI JUNIOR

Nascimento: São José do Rio Preto (SP), 12 de Novembro de 1975.

Filiação: Luzia Caruzi Marquezini

Luiz Marquezini (*in memorian*)

1996-1999	Curso de Odontologia, Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP
2000-2001	Curso de Especialização em Dentística Restauradora pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP
2001-2003	Curso de Pós-Graduação, em nível de mestrado, na Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP
Associações	IADR – Associação Internacional Pesquisa Odontológica SBPqO – Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica GBPD – Grupo Brasileira de Pesquisa Odontológica

DEDICATÓRIA

Minha mãe, LUZIA, que sempre me
deu a força do exemplo.

Ao meu pai, LUIZ, que deve estar
vendo e me ajudando, lá de cima.

E ao meus irmãos, LISANDRA e
LUCIANO, que foram os meus
melhores amigos durante esses anos.

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS

Ao Prof. Dr. Ricardo Marins de Carvalho que teve a paciência
de me orientar durante estes preciosos anos.
Por ter guiado os meus passos no campo científico, com ética e muita dedicação.

Ao Prof. Dr. Renato Herman Sundfeld pela confiança, pela amizade
e amor à docência, o que acabaram me levando até aqui.

À Lúcia que me adotou dentro da casa-do-forno, estendendo a mão
quando mais precisei. Um doce e caloroso abraço nessa pessoa que
tanto me ensinou e me ensina.

Ao Antônio, pelas ótimas conversas. Sempre um companheiro indispensável.

À Fernanda, a mais fashion e in de todas as amigas.

Aos colegas de pós-graduação: Eduardo, Terezinha, Diego, Leo,
Nádia, Renato, Anurada, Anderson, Flávia, Bruno, Natália e Linda.

À minha psicóloga e amiga Cristiane Dameto que compartilhou junto comigo
os meus problemas e contribuiu para o meu crescimento pessoal.

À Flávia por ter compartilhado comigo muito dos
acontecimentos do mestrado.

À equipe da casa-do-forno, Lúcia, Fernanda, Marcela, Nelsinho, Thiago,
Safira e Adriana, que dividiram comigo momentos de muita alegria

À Faculdade de Odontologia de Bauru pela preciosa oportunidade que me deu.
À D.D. diretora Profa. Dra. Maria Fidela de Lima Navarro, ao vice-diretor Prof.
Dr. Luis Fernando Pegoraro e ao coordenador do Mestrado Prof. Dr. Eduardo
Batista Franco.

Aos demais professores do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais
Dentários: Prof. Dr. José Mondelli, Prof. Dr. José Carlos Pereira, Profa. Dra.
Maria Teresa Atta, Prof. Dr. Carlos Eduardo Francischone, Prof. Áquira
Ishikiriama, Prof. Dr. Paulo Afonso S. Francisconi, Prof. Dr. Paulo Amarante e
Prof. Dr. César A. Freitas, pelos ensinamentos durante toda a pós-graduação.

Aos funcionários do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais
Dentários: Eloísa, Ângela, Rita, Nelson, Ziley, Sr. Dito, Júnior, Zuleica e Karen.

Aos funcionários da Pós-graduação: Aurélio, Giane, Letícia, Aninha, Cleusa e
Débora. Por terem me auxiliado tanto durante esses dois anos.

À Cleusinha e a Aninha que me deram além de muita presteza, o carinho
essencial para meu crescimento na clínica de pós-graduação.

Aos funcionários da biblioteca da FOB-USP: Cibebe, Rita, Vera, Valéria, Denise,
Jane, Ademir, César e Mônica. O trabalho de vocês facilita o estudo e o
desenvolvimento científico desta faculdade.

Ao pessoal do xerox Semp Toshiba: Salvador, Lygia e Vanessa. Obrigado pela
prontidão e simpatia.

À FAPESP pelo apoio financeiro dado ao meu trabalho, ajudando muito a
concretização deste sonho.

SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIATURAS	vii
RESUMO	x
1 INTRODUÇÃO	2
2 REVISÃO DE LITERATURA	6
3 PROPOSIÇÃO	22
4 MATERIAL E MÉTODO	24
5 RESULTADOS	37
6 DISCUSSÃO	57
7 CONCLUSÃO	71
ANEXOS	73
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	77
ABSTRACT	90

Lista de Abreviaturas

Bis-GMA: bisfenol-glicidil-metacrilato,

HEMA : 2-hidroxietilmetacrilato

Phenyl-P: 2(metacriloxi)etil fenil hidrogênio fosfato.

NMSA: N-metacriloil-5-ácido aminosalicílico;

CQ: canforoquinona.

MDP: 10-metacriloxi decil diidrogênio fosfato.

MAC-10: ácido 11-metacriloxi-1,1-undecadicarboxílico

MMA: metilmetacrilato

SING: sistema adesivo Single Bond

OUB: sistema adesivo One Up Bond F

CSE: sistema adesivo Clearfil SE Bond

SINGA: adesivo Single Bond aplicado com 15s condicionamento ácido

SINGB: adesivo Single Bond aplicado com 30s condicionamento ácido.

SINGC: adesivo Single Bond aplicado com 45s condicionamento ácido.

SINGD: adesivo Single Bond aplicado por 20s sem condicionamento.

OUBA: adesivo One Up Bond F aplicado por 20s.

OUBB: adesivo One Up Bond F aplicado por 30s.

OUBC: adesivo One Up Bond F aplicado por 45s.

OUBD: adesivo One Up Bond F aplicado por 20s com condicionamento 10s.

CSEA: adesivo Clearfil SE Bond aplicado por 20s.

CSEB: adesivo Clearfil SE Bond aplicado por 30s.

CSEC: adesivo Clearfil SE Bond aplicado por 45s.

CSED: adesivo Clearfil SE Bond aplicado por 20s após condicionamento de 10s.

mW/cm²: miliWats por centímetro ao quadrado

mm: milímetro

TEG-DMA: Trietilenoglicol dimetacrilato

NPG-DMA: N-(2-hidroxi-3-metacriloxi-propil)-N-fenilglicina dimetacrilato

4-META: 4-metacriloxi-etil trimetilato anidro

40X: quarenta vezes

MEV: microscópio eletrônico de varredura

MET: microscópio eletrônico de transmissão

°C: graus Celsius

µm: micrômetros

24H: vinte e quatro horas de armazenagem em água deionizada

6MA: seis meses de armazenagem em água deionizada

6MO: seis meses de armazenagem em óleo mineral

1AA: um ano de armazenagem em água deionizada

1AO: um ano de armazenagem em óleo mineral

s: segundos

min: minutos

cond.: condicionamento

MPa: Mega Pascal

DP: desvio-padrão

n: número de espécimes

Resumo

Resumo

Visando simplificar os passos clínicos e melhorar a adesividade dos sistemas de união ao esmalte e dentina, foram desenvolvidos os sistemas autocondicionantes. Entretanto, questiona-se se a acidez de alguns sistemas adesivos autocondicionantes é suficiente para produzir adequada desmineralização da superfície do esmalte, se comparada com desmineralização produzida por sistemas convencionais que usam o ácido fosfórico como agente condicionante. Diante de uma desmineralização ineficiente, pode-se presumir que haja comprometimento da qualidade de união imediata e de sua estabilidade ao longo do tempo para esses sistemas. Este trabalho objetivou investigar o efeito do aumento no tempo de aplicação dos sistemas autocondicionantes, One Up Bond F® e Clearfil SE Bond® na resistência de união imediata ao esmalte dentário e sua estabilidade ao longo de 6 meses e 1 ano. Foram utilizados terceiros molares extraídos e isentos de cáries. O preparo dos espécimes para os testes de adesão em esmalte seguiu a técnica descrita por SHONO e colaboradores em 1997 para o teste de microtração. Sobre as superfícies de esmalte preparadas, os adesivos foram aplicados variando o tempo de atuação sobre as superfícies: 20 s (de acordo com as recomendações de ambos os fabricantes), 30 s e 45 s. Para efeito de comparação e adequada interpretação dos resultados, grupos adicionais foram realizados: aplicação do ácido fosfórico (35%) por 10 s, previamente à aplicação dos sistemas autocondicionantes, os quais foram aplicados em seguida pelo tempo recomendado pelos fabricantes (20 s), e inclusão de espécimes produzidos pelo sistema adesivo Single Bond (3M/ESPE), também

sob diferentes condições de aplicação: sem condicionamento ácido prévio, após condicionamento por 15 s (recomendação do fabricante), 30 s e 45 s. Os espécimes produzidos foram testados após 24 hs de armazenagem em água e após 6 meses e 1 ano de armazenagem em água ou óleo mineral, para se determinar a estabilidade das uniões conseguidas. Os valores de resistência adesiva obtidos foram submetidos a ANOVA a múltiplos critérios com nível de significância $\alpha=0,05$. Os resultados mostraram que os valores de resistência foram reduzidos apenas no grupo do adesivo Single Bond armazenados em água, durante um ano ($p<0,05$). Ambos os sistemas adesivos autocondicionantes se mostraram estáveis a armazenagem em água, sendo que os valores mais regulares de resistência adesiva foram encontrados no grupo do Clearfil SE Bond. As mais elevadas médias de resistência de união foram obtidas quando os espécimes foram armazenados em óleo. O aumento no tempo de aplicação dos sistemas adesivos autocondicionantes não resultou em melhora na qualidade adesiva ao esmalte, nem alterou o comportamento da união ao longo do tempo.

A microscopic image of a porous material, likely a sponge or foam, showing a complex network of interconnected cells and channels. The structure is highly textured and appears to be made of a light-colored material, possibly a polymer or biological tissue.

Introdução

1 - Introdução

O esmalte dental caracteriza-se por ser um tecido ricamente mineralizado (96% mineral e 4% material orgânico em peso), sendo considerado um tecido relativamente homogêneo se comparado com a dentina (70 mineral, 30% material orgânico, em peso), característica que levou vários autores a classificá-lo como um substrato confiável para os procedimentos adesivos (SWIFT, PERDIGÃO e HEYMANN⁵⁹, 1995).

A técnica mais comum e difundida para se conseguir a adesão ao esmalte dental é a que utiliza um agente ácido forte para os tecidos dentais, como o ácido fosfórico, para desmineralizar seletivamente os prismas de esmalte. Essa desmineralização remove a *smear layer* e condiciona o tecido subjacente, criando porosidades e causando um aumento na energia livre de superfície deste substrato (BUSSCHER, RETIEF e ARENDS⁶, 1987), o que eleva sua capacidade de molhamento. Esse procedimento cria condições para que haja a penetração de adesivos resinoso no interior das porosidades, originando, após a polimerização, os prolongamentos resinosos responsáveis pela retenção micromecânica de uma restauração de resina composta (RETIEF, et al.⁴⁵, 1986). A técnica de adesão ao esmalte é considerada um procedimento seguro e eficaz ao longo do tempo, entretanto, requer minimamente 2 passos operatórios, o que, de certa forma, se tornou indesejável frente às tendências de simplificação de técnicas adesivas.

Atualmente, os fabricantes desenvolveram os adesivos autocondicionantes, sistemas representativos de uma tentativa de simplificação da técnica, através da eliminação de passos clínicos, já que não é necessária a

realização do condicionamento ácido responsável pela desmineralização dos tecidos dentais em um passo operatório isolado (MIYAZAKI et al.³⁰, 1999). Esses adesivos proporcionam uma adesão aos substratos dentais através da ação de monômeros ácidos que penetram através da *smear layer*, condicionando o tecido mineralizado subjacente e criando os espaços que serão preenchidos pelos agentes adesivos, simultaneamente ao processo de infiltração do agente adesivo. Essa desmineralização não acontece indefinidamente. A ação do ácido é gradativamente reduzida pelos próprios subprodutos que se acumulam na solução conforme a reação prossegue. Estes, juntamente com a evaporação do solvente e a fotopolimerização, resultam em limitada ação desmineralizante dos sistemas autocondicionantes (YOSHIYAMA, et al.⁷⁶, 2000). Uma vez tamponado, a penetração deste tipo de sistema adesivo no esmalte fica limitada às camadas mais superficiais, determinando, porém, capacidade adesiva significativa (YOSHIYAMA, et al.⁷⁶, 2000).

Alguns desses sistemas autocondicionantes apresentam um pH mais elevado que o do ácido fosfórico, não sendo similarmente efetivos para a desmineralização dos tecidos dentais (KANEMURA, et al.²⁶, 1999). Apesar dessa limitada desmineralização, esses sistemas adesivos desenvolvem uma força adesiva satisfatória ao esmalte, parecendo não haver relação entre a força adesiva e espessura da região infiltrada (TAY e PASHLEY⁶⁴, 2001). Entretanto, um subcondicionamento pode levar ao surgimento de prolongamentos resinosos de curta extensão ou imperfeitos, os quais podem apresentar-se frágeis por não estarem adequadamente protegidos pela estrutura do esmalte. Isto poderia permitir a infiltração de fluidos na interface

entre o adesivo e o esmalte, criando condições para que haja o comprometimento da durabilidade do vedamento marginal e da restauração como um todo (PERDIGÃO, et al⁴², 1997 e MIYAZAKI, et al³¹, 2000).

Vários autores questionam a qualidade da adesão proporcionada pelos agentes autocondicionantes ao esmalte. Em 1998, YOSHIYAMA et al⁷⁵, consideraram que a adesão ao esmalte dental oferecida pelos agentes autocondicionantes deveria ser melhorada. Sugeriu que o tempo de aplicação do agente ácido do sistema adesivo autocondicionante devesse ser estendido, para solubilizar uma quantidade adequada de mineral, propiciando maior infiltração da resina e assegurando maior adesão. SATOSHI et al.⁵² (1999), reportaram que não existe nenhum dado que garanta a durabilidade da união entre os adesivos autocondicionantes e o esmalte.

Sendo o esmalte dental um tecido freqüentemente presente nos procedimentos restauradores que empregam sistema adesivo e que existem controvérsias em relação à efetividade da adesão proporcionada pelos sistemas autocondicionantes, torna-se de interesse clínico que se investigue a longevidade da adesão ao esmalte, para o melhor entendimento dos mecanismos adesivos que garantem a manutenção do vedamento marginal de uma restauração de resina composta, cujas margens estejam localizadas em esmalte.

Proposição

Proposição

3 – Proposição

3.1 - Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é determinar os efeitos da extensão do tempo de aplicação de sistemas adesivos autocondicionantes na resistência de união ao esmalte após 24 hs de imersão em água e após 6 e 12 meses de armazenagem em água ou óleo.

3.2 - Objetivos Específicos

- 1) Testar a hipótese nula de que o aumento do tempo de aplicação dos sistemas adesivos não vai resultar em aumento da resistência adesiva ao esmalte.
- 2) Testar a hipótese nula de que não existe relação entre o tempo de aplicação dos sistemas adesivos com a estabilidade de união ao esmalte a longo prazo.
- 3) Testar a hipótese nula de que o meio de armazenagem não exerce influência na durabilidade da adesão ao esmalte.

Materiais e Métodos

4 - Material e Método

4.1 - Seleção dos dentes

Para a realização deste experimento foram utilizados 58 molares hígidos extraídos após assinatura pelo paciente, de um termo de consentimento livre-esclarecido (em anexo). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOB USP (em anexo). Após a extração, os dentes foram conservados em solução de timol a 0,1% e mantidos sob refrigeração até o momento de sua utilização.

4.2 - Determinação do número de espécimes

O número de espécimes foi determinado pela realização de um teste piloto, cujos resultados foram publicados na 80^a Reunião Anual da IADR (em anexo). Neste piloto procurou-se avaliar as diferenças existentes entre as médias e respectivos desvios-padrões de cada grupo experimental e, por meio da estatística, determinar a quantidade de espécimes necessários para cada um deles.

4.3 - Preparo das superfícies de esmalte

Foi utilizada uma técnica de preparo das superfícies de esmalte, adaptada de SHONO⁵⁴ e colaboradores, em 1997. O esmalte vestibular e lingual do terço correspondente às vertentes lisas externas foi desgastado aproximadamente 0,3 a 0,5 mm, pela ação de uma ponta diamantada de granulação média (3098 KG Sorensen®), montada em alta rotação (Figura 4.3.1). Esse procedimento objetivou a remoção do esmalte aprismático e exposição dos prismas subjacentes. A ponta diamantada foi trocada a cada 10 dentes, para que fossem preservados os padrões de corte. Após a realização do desgaste, as superfícies foram analisadas em lupa microscópica, com um aumento de 40 vezes, para verificar a exposição inadvertida de áreas em dentina. Quando isso ocorria, o dente era descartado.

Figura 4.3.1: preparo das superfícies do esmalte

4.4 - Aplicação dos sistemas adesivos

Os sistemas adesivos utilizados na pesquisa foram dois sistemas autocondicionantes, Clearfil SE Bond® (Kuraray Med. Inc., Japão) e One Up Bond F® (Tokuyama Inc., Japão) e um convencional de frasco único, Single Bond® (3M ESPE, EUA).

Os dois sistemas adesivos foram escolhidos por representarem a nova geração de agentes autocondicionantes presentes no mercado. O Clearfil SE Bond® (CSE) tem sua aplicação realizada em dois passos distintos. Um para a aplicação do *primer* ácido, com a evaporação do solvente feita através de um jato-de-ar pelo tempo de 20 segundos, seguida da aplicação do adesivo e fotopolimerização por 20 segundos. O One Up Bond F® (OUB) apresenta-se na forma de dois frascos, mas possui um único passo na sua forma de aplicação. Deve-se misturar proporções iguais do conteúdo de cada frasco em uma única mistura que é aplicada sobre a superfície. O adesivo, quando misturado, apresenta-se na cor rosa, contrastando bem com o tecido dentário e, após sua polimerização, o mesmo assume a coloração marrom-amarelada, não causando nenhum prejuízo estético para a restauração.

O adesivo Single Bond® (SING) é um sistema convencional de frasco único, apresentando uma única solução que contém os monômeros, solvente e água. Sua aplicação se dá após o condicionamento da superfície como ácido

fosfórico, o qual deve ser removido através de um jato de água. Essa etapa de remoção deve ser tão longa quanto o período de ataque ácido, objetivando a remoção dos subprodutos da desmineralização depositados na superfície do substrato.

Os sistemas adesivos foram aplicados através de uma ponta dispensadora (Fig. 4.4.2 A) conforme o delineamento experimental apresentado a seguir:

Adesivo One Up Bond F®:

Grupo 1

A – Controle: Recomendações do fabricante

20 segundos (aplicação passiva) + fotopolimerização

B – Experimental:

30 segundos (aplicação passiva) + fotopolimerização

C – Experimental:

45 segundos (aplicação passiva) + fotopolimerização

D – Experimental:

Ácido fosfórico a 35% por 10 segundos + adesivo/ 20 segundos (aplicação passiva) + fotopolimerização

Adesivo Clearfil SE Bond®

Grupo 2

A – Controle: Recomendações do fabricante

Primer 20 segundos (aplicação passiva) + Adesivo + fotopolimerização

B – Experimental:

Primer 30 segundos (aplicação passiva) + Adesivo + fotopolimerização

C – Experimental:

Primer 45 segundos (aplicação passiva) + Adesivo + fotopolimerização

D – Experimental:

Ácido fosfórico a 35% por 10 segundos + *primer* 20 segundos (aplicação passiva) + Adesivo + fotopolimerização

Adesivo Single Bond®

Grupo 3

A – Controle: Recomendações do fabricante

Ácido fosfórico a 35% por 15 segundos + Adesivo + fotopolimerização

B – Experimental:

Ácido fosfórico a 35% por 30 segundos + Adesivo + fotopolimerização

C – Experimental:

Ácido fosfórico a 35% por 45 segundos + Adesivo + fotopolimerização

D – Experimental:

Adesivo por 30 segundos + fotopolimerização

Após o tratamento adesivo das superfícies de esmalte, seguiu-se a aplicação da resina composta Z100® (3M ESPE, EUA, cor B3). A resina composta foi colocada em incrementos de aproximadamente 1 mm e polimerizada por 40 segundos através de um aparelho fotopolimerizador (Curing Light XL3000) na potência 500 mW/cm² (Figura 4.4.2 B), medida

através de um radiômetro. Os incrementos foram colocados até atingir-se a altura de 4 a 5 mm (Fig. 4.4.2 C). As características dos adesivos bem como das resinas compostas, com seus respectivos lotes, estão listados no quadro abaixo.

Quadro 4.4.1 - Composição, apresentação e lote dos agentes adesivos:

Produto	Composição	Apresentação	Lote
One Up Bond F® (Tokuyama Corp., Japão)	Primer A: MAC-10, HEMA, vidro a base de aluminiofluorsilicato, água e iniciador, MMA. Primer B: HEMA, iniciador	Dois frascos: um contendo o <i>primer</i> ácido e outro o adesivo, sendo os dois misturados antes da aplicação.	A(034) B(531)
Clearfil SE Bond® (Kuraray, EUA)	Primer: CQ, MDP, HEMA hidrofílico, água. Agente de união: MDP, HEMA, Bis-GMA, CQ.	Dois frascos, um contendo o <i>primer</i> ácido e outro o agente de união.	00179A(<i>primer</i>) 00167A(adesivo)
Single Bond® (3M/ESPE, EUA)	Adesivo: ácido poliacenóico HEMA, etanol, água e Bis-GMA	Frasco único.	OEB
Z100® (3M/ESPE, USA)	Bis-GMA, TEG-DMA, QC e partículas de carga	Seringa	1HP, 1HT, 2JG, OHE
Scotchbond Multi-Purpose	Acido fosfórico a 35%	Frasco	1EB

Etchant® (3M/ESPE, USA)			
-------------------------------	--	--	--

Terminada a colocação da resina composta (Figura 2C), os dentes foram armazenados em água deionizada, em estufa a 37°C por 24 horas.

Figura 4.4.2 - aplicação dos sistemas adesivos utilizando uma ponta dispensadora (A), fotopolimerização (B) e colocação da resina composta (C).

4.5 - Confeção dos espécimes para o teste de microtração

Decorrido o tempo de armazenagem, os dentes foram fixados a uma cortadeira (Extec Labcut 1010®, Extec) e seccionados sequencialmente (Fig. 4.5.1 A) no sentido vestibulo-lingual, originando fatias de aproximadamente 1,0 mm de espessura (Fig. 4.5.1 B). Cada fatia foi seccionada no sentido longitudinal (Fig. 4.5.1 C), separando-as em hemi-seções, vestibular e lingual (Figura 4.5.1 D). Suas interfaces adesivas foram reduzidas para áreas de secção transversal de aproximadamente 0,8 mm², através do desgaste com

pontas diamantadas finas (1093F KG Sorensen), girando em alta rotação (Figura 4.5.1 E), deixando-os com formato semelhante a uma ampulheta (Figura 4.5.1 F). As pontas diamantadas eram descartadas a cada 30 espécimes preparados. Os espécimes confeccionados foram divididos em 5 grupos de acordo com as condições de teste e armazenagem

Teste imediato: alguns espécimes foram imediatamente levados ao ensaio de tração na máquina de testes. Estes constituíram o grupo controle.

Teste tardio: os espécimes restantes foram divididos aleatoriamente e armazenados em água deionizada ou óleo mineral (Melting Point Bath Oil, Sigma-Aldrich), a 37°C, por períodos de 6 meses e 1 ano. A água e o óleo eram repostos periodicamente, compensando a evaporação dos mesmos durante o tempo de armazenagem.

Figura 4.5.1 - confecção dos espécimes utilizados nos testes de microtração, cortes seriados (A) para obtenção de fatias (B) de 1mm de espessura. Secção no sentido longitudinal (C) para separação dos espécimes (D) que foram submetidos ao *trimming* (E), obtendo-se os corpos de prova na forma de ampulheta (F).

4.6 - Teste de microtração

Após o tempo de armazenagem, os espécimes foram fixados às extremidades do dispositivo Bencor (Bencor Multi-T, Danville, CA, EUA) com cola a base de cianoacrilato (Zapit, Dental Ventures of North America, CA, EUA) e testados em uma máquina de ensaios gerais (EMIC) à velocidade de 0,5 mm/min até sua ruptura (Fig. 4.6.1). Os espécimes foram removidos cuidadosamente do dispositivo e a área de seção transversal, no local da fratura, medida com o auxílio de um paquímetro digital até uma aproximação de 0,01 mm. Os valores de carga máxima no momento da fratura e área de secção transversal foram utilizados para o cálculo da resistência de união, que foi expressa em MPa.

Todos espécimes fraturados foram examinados sob microscopia óptica (DF Vasconcellos, SA, SP, Brasil), em 40X de aumento, para a determinação dos planos de fratura. As falhas eram classificadas em coesiva do material (resina), coesiva do esmalte, adesiva e mista (quando envolveu mais de um plano da interface).

Figura 4.6.1 - fixação dos corpos de prova no dispositivo Bencor Multi-T.

4.7 - Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV)

Após a realização dos testes de microtração, espécimes representativos de cada grupos foram colhidos aleatoriamente e submetidos à análise em microscópio eletrônico de varredura (DSM 900, Zeiss, NAP/MEPA, ESALQ/USP) para a observação mais detalhada das regiões que sofreram fratura. A metade fraturada correspondente ao esmalte foi fixada em um cilindro de alumínio através de cola a base de cianoacrilato. Os espécimes foram mantidos em dessecante (Sílica-Gel) até o momento da análise. Para a análise, receberam uma camada de ouro através de um metalizador (MED 10 Balzers) e foram levados ao MEV (DSM 900, Zeiss, 80 μ w, 10 kVA). As superfícies foram analisadas em busca de evidências que determinassem, de maneira mais precisa, os planos de fratura.

4.8 - Análise do padrão de desmineralização por MEV

Superfícies de esmalte preparado foram tratadas com os mesmos procedimentos adesivos delineados nos grupos experimentais deste estudo. Após a aplicação dos sistemas adesivos, uma camada de resina Z100 (3M/ESPE) foi colocada e fotopolimerizada por 30s. Uma vez preparados, os espécimes foram armazenados em água deionizada a 37°C por 24 horas. Decorrido o tempo de armazenagem, foram desmineralizados em uma solução

de ácido nítrico a 50%, por 3 horas, para a completa remoção do esmalte. Após a desmineralização, a porção de resina remanescente continha, em sua face anteriormente voltada para a superfície do esmalte, a réplica das características morfológicas do esmalte tratado. As porções de resina foram montadas em cilindros de alumínio com cola a base de cianoacrilato e mantidas em dessecante (Sílica-Gel) até o momento da metalização. As superfícies que estavam em contato com o esmalte foram metalizadas em um metalizador (MED 10 Balzers) e levadas para a análise em um microscópio eletrônico de varredura. A análise objetivou a visualização do padrão de desmineralização determinado pela ação dos adesivos autocondicionantes sobre a superfície do esmalte.

Resultados

5 - Resultados

5.1 - Tratamento estatístico dos dados

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o programa SigmaStat 2.0 (Jandel Scientific, EUA).

As diferenças entre as áreas adesivas para os diferentes grupos em estudo foram investigadas por análise de variância (ANOVA) a um critério. Devido à detecção de diferenças entre os grupos, os valores de resistência de união foram ajustados para uma área de secção transversal padronizada, correspondente a aproximadamente a média dos valores globais. Este valor foi de 0,8 mm². O ajuste dos valores de resistência adesiva foi realizado pelo método do quadrado mínimo (*Least-squares method*), previamente descrito e comumente empregado para ajustes dessa natureza (NAKAJIMA et al.³⁷, 1995)

Os valores ajustados de resistência adesiva foram tratados por análise de variância a um critério, comparando as diversas técnicas num mesmo período de armazenagem. Para a análise entre as técnicas e os diferentes tempos de armazenagem, adotou-se ANOVA a dois critérios, adotando-se técnica (tempos de condicionamento) e condição de armazenagem (água ou óleo) como fatores em estudo. Comparações individuais, para ambos os testes, foram feitas pelo teste Student Newman Keuls (SNK). O nível de significância foi pré-estabelecido de $\alpha = 0,05$.

As tabelas foram divididas segundo o tipo de adesivo. Os valores estão apresentados na forma de: MPa $\pm$ DP (n). MPa = resistência adesiva, DP = desvio padrão e n = tamanho da amostra. Os gráficos apresentados incluem somente os dados referentes à armazenagem em água.

Tabela 5.1.1: Médias dos valores de resistência adesiva obtidos para o grupo do adesivo Single Bond®, segundo técnica e condição de armazenagem. MPa±DP(n*)

TÉCNICA	24H	6MA	6MO	1AA	1AO
15s	43,8±25,9(9)bB	44,8±13,2(10)bB	42,6±14,5(8)bB	25,0±10,3(10)aB	42,7±8,2(9)bB
30s	39,9±14,2(10)aB	34,7±7,0(11)aC	38,8±16,2(8)aB	29,3±7,4(11)aB	31,5±9,2(9)aB
45s	36,1±13,1(10)bB	42,4±8,4(8)bCB	35,1±10,8(8)bB	19,7±11,3(11)aB	39,7±8,4(10)bB
Sem cond.	5,5±3,2(10)aA	3,4±1,4(12)aA	7,9±1,5(8)aA	7,2±3,3(12)aA	8,2±3,6(9)aA

*todos os tipos de falhas foram considerados.

a, b: mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significativa, dentro da mesma linha ($p>0,05$).

A, B: mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significativa, dentro da mesma coluna ($p>0,05$).

O gráfico 5.1.1 permite a visualização dos resultados de resistência adesiva nos espécimes armazenados somente em água durante 6 meses e um ano.

Gráfico 5.1.1: Médias dos valores de resistência adesiva obtidas para o grupo SING, segundo técnica e armazenagem em água.

Para o adesivo Single Bond, a extensão do tempo de condicionamento com o ácido fosfórico de 15 s para 30s ou 45s não resultou em alterações significantes da resistência adesiva ao esmalte ($p>0,05$). Na verdade, houve uma tendência de queda dos valores de resistência adesiva com o aumento do tempo de condicionamento, mas não foram detectadas diferenças significantes nesse sentido ($p>0,05$). A variação do tempo de condicionamento também parece não influenciar a estabilidade da união ao longo do tempo. Embora os valores médios de resistência adesiva dos espécimes que foram condicionados por 30s terem sido significantemente inferiores aos valores obtidos quando o condicionamento foi feito por 15s, após 6 meses de armazenagem em água ($p<0,05$), essas diferenças deixaram de existir após o período de 1 ano de armazenagem em água. Nesse período, não houve diferenças significantes entre a resistência adesiva dos espécimes condicionados por 15s, 30s ou 45s e armazenados em água ($p>0,05$). Após 6 meses de armazenagem, não se detectou alterações significantes na resistência adesiva dos espécimes, independente do tempo de condicionamento ácido e do meio de armazenagem ($p>0,05$). Após 1 ano, todos espécimes armazenados em água sofreram redução da resistência adesiva. Estas foram significantes para os espécimes condicionados por 15s e 45s ($p<0,05$), mas não foram significantes para os espécimes condicionados por 30s ($p>0,05$). Os espécimes armazenados em óleo não sofreram alterações significantes de resistência adesiva, independente do tempo de condicionamento e período de armazenagem ($p>0,05$).

Os espécimes que receberam a aplicação do sistema adesivo Single Bond sem o prévio condicionamento com ácido fosfórico apresentaram os

menores valores de resistência adesiva em qualquer condição testada ($p < 0,05$). Os baixos valores não se alteraram significativamente em qualquer condição de tempo e meio de armazenagem ($p > 0,05$). Esses valores refletem a condição de adesivo convencional, o qual requer um condicionamento ácido prévio da superfície do esmalte para que uma adequada adesão possa ser obtida. Nesse grupo foi observado um grande número de espécimes perdidos, contabilizando 50% dos espécimes obtidos. Esses espécimes como não puderam ser testados foram desconsiderados na contagem da amostra.

Tabela 5.1.2 - Médias dos valores de resistência adesiva obtidas para o grupo do adesivo One Up Bond F®, segundo técnica e condição de armazenagem. MPa $\pm$ DP(n*)

TÉCNICA	24H	6MA	6MO	1AA	1AO
20s	15,7 $\pm$ 6,8(10)aB	23,8 $\pm$ 7,5(12)aB	21,4 $\pm$ 14,0(10)aB	19,2 $\pm$ 5,2(10)aAB	26,2 $\pm$ 9,9(9)aB
30s	15,9 $\pm$ 5,6(11)cB	32,6 $\pm$ 12,6(11)bA	46,7 $\pm$ 11,2(8)aA	19,9 $\pm$ 8,6(10)cAB	31,6 $\pm$ 11,5(9)bB
45s	22,2 $\pm$ 6,5(10)bB	20,1 $\pm$ 7,7(10)bB	22,2 $\pm$ 7,9(8)bB	15,1 $\pm$ 4,2(10)bA	34,6 $\pm$ 14,2(9)aB
Com cond.	41,8 $\pm$ 6,8(10)bA	28,3 $\pm$ 12,8(11)aAB	38,6 $\pm$ 9,4(8)bA	26,2 $\pm$ 6,8(11)aB	48,8 $\pm$ 10,5(9)bA

*todos os tipos de falhas foram considerados.

a, b, c: mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significativa, dentro da mesma linha ($p > 0,05$).

A,B: mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significativa, dentro da mesma coluna ($p > 0,05$).

O gráfico 5.1.2 permite a visualização dos resultados de resistência adesiva nos espécimes armazenados somente em água durante 6 meses e um ano.

Gráfico 5.1.2: Médias dos valores de resistência adesiva obtidas para o grupo OUB, segundo técnica e condição de armazenagem em água.

Para o sistema adesivo OUB, a extensão do tempo de aplicação de 20s para 30s ou 45s não implicou em aumento significativo da resistência adesiva ao esmalte após 24 hs ($p>0,05$). Embora tenha sido observado um aumento da resistência adesiva quando o adesivo foi aplicado por 45s, o mesmo não foi suficiente para mostrar alguma diferença estatística ($p>0,05$). O tempo de aplicação parece não influenciar na estabilidade da união ao esmalte. O adesivo OUB se caracterizou por apresentar valores relativamente baixos de adesão no período de 24 hs. Após 6 meses de armazenagem em água ou óleo, não se observaram alterações significantes para os grupos aplicados por 20s ou 45s ($p>0,05$), entretanto, o grupo aplicado por 30s sofreu um aumento significativo da resistência adesiva após 6 meses de armazenagem em água e

em óleo ($p < 0,05$). Embora esse aumento tenha sido significativo após 6 meses, os valores caíram novamente após 1 ano de armazenagem, atingindo valores que não foram diferentes dos valores obtidos nos testes de 24 hs ($p > 0,05$).

A aplicação do adesivo OUB sobre o esmalte previamente condicionado com ácido fosfórico determinou aumentos significantes de resistência adesiva quando comparado com os grupos onde não se aplicou o pré-tratamento ($p < 0,05$). Embora esses altos valores tenham se mantido estáveis após 6 meses e 1 ano de armazenagem em óleo, sofreram uma queda significativa após 6 meses de armazenagem em água ($p < 0,05$), mas não se alteraram significativamente após 1 ano de armazenagem no mesmo meio ($p > 0,05$). Apesar de estabelecer maiores valores de adesão imediata (24 hs), a associação do adesivo OUB com condicionamento ácido prévio não garantiu a estabilidade da união sob a armazenagem em água. Os valores após 6 meses e 1 ano foram semelhantes aos valores alcançados pelos grupos onde não se aplicou o tratamento ácido ($p > 0,05$).

Tabela 5.1.3 - Médias dos valores de resistência adesiva obtidas para o grupo do adesivo Clearfil SE Bond®, segundo técnica e condição de armazenagem. MPa $\pm$ DP(n*)

TÉCNICA	24H	6MA	6MO	1AA	1AO
20s	30,5 $\pm$ 9,7(10)abAB	21,2 $\pm$ 6,3(10)aB	29,1 $\pm$ 8,1(8)abA	23,7 $\pm$ 11,0(10)abB	32,5 $\pm$ 10,5(9)bB
30s	22,3 $\pm$ 4,0(11)abB	18,2 $\pm$ 8,9(10)aB	25,9 $\pm$ 10,9(8)abA	28,5 $\pm$ 7,4(14)bB	30,8 $\pm$ 5,9(9)bB
45	24,6 $\pm$ 3,3(9)bB	23,9 $\pm$ 6,0(9)bAB	24,2 $\pm$ 10,0(8)bA	22,5 $\pm$ 7,0(11)bB	35,8 $\pm$ 6,2(9)aB
Com cond.	38,2 $\pm$ 9,8(9)bA	31,9 $\pm$ 7,4(11)abA	26,1 $\pm$ 11,4(19)aA	37,9 $\pm$ 14,4(11)bA	40,5 $\pm$ 9,5(9)bA

*todos os tipos de falhas foram considerados.

a, b: mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significativa, dentro da mesma linha ($p>0,05$).

A, B: mesma letra indica ausência de diferença estatisticamente significativa, dentro da mesma coluna ($p>0,05$).

O gráfico 5.1.3 permite a visualização dos resultados de resistência adesiva nos espécimes armazenados somente em água durante 6 meses e um ano.

Gráfico 5.1.3 - Médias dos valores de resistência adesiva obtidas para o grupo CSE, segundo técnica e condição de armazenagem em água.

De maneira semelhante ao adesivo OUB, o incremento no tempo de aplicação do adesivo CSE não resultou em aumentos significativos na resistência de união ao esmalte no período de 24 hs ($p>0,05$). A extensão do tempo de aplicação do *primer* de 20s para 30s e 45s determinou uma tendência de redução da resistência adesiva. O tempo de aplicação também não influenciou na estabilidade da união desenvolvida pelo sistema adesivo. O adesivo CSE se caracterizou pela estabilidade da adesão conseguida ao esmalte nos dois meios de armazenagem e nos três períodos de observação, principalmente para o grupo em que a aplicação se deu por 45s. Após 6 meses de armazenagem em óleo, observou-se um discreto aumento nos valores de resistência adesiva, significativa apenas para o grupo de 30s ($p<0,05$). Uma elevação mais acentuada dos valores de força de união foi observada nos grupos armazenados por 1 ano em óleo, entretanto, esse aumento foi significativo apenas para o grupo tratado por 45s ($p<0,05$). O tratamento do esmalte com ácido fosfórico previamente à aplicação do adesivo CSE determinou aumentos significativos da resistência adesiva no período de 24 hs ($p<0,05$), a qual se manteve sempre superior aos demais grupos ($p<0,05$), com exceção do período de 6 meses de armazenagem em óleo ($p>0,05$). Não se pode afirmar que a associação do adesivo CSE com o tratamento prévio com ácido fosfórico determinou alterações com relação à estabilidade da união ao longo do tempo. Independente do tratamento, os valores se mantiveram estáveis após os períodos de 6 meses e 1 ano de armazenagem, não diferindo significativamente dos valores obtidos após 24 hs ($p>0,05$).

As Tabelas que se seguem apresentam os tipos de falhas encontradas nos grupos experimentais, segundo a legenda: A – Falha adesiva; CD – Coesiva em dentina; CE – Coesiva em esmalte; CR – Coesiva em resina; M – Mista, interface com mais de um plano de fratura

Tabela 5.1.4 – Frequência dos tipos de falhas ocorridas nos grupos experimentais em esmalte, segundo as condições de armazenagem, para o adesivo Single Bond®.

TÉCNICA	24H	6MA	6MO	1AA	1AO
15s	7A/2CE	8A/2CE	7A/1CE	9A/1CE	6A/2CE/1M
30s	10A	9A/2CE	6A/2CE	9A/2CE	7A/2CE
45s	8A/2M	8A	6A/2CE	9A/2CE	8A/1M
Sem cond.	8A/2CE	12A	8A	12A	9A

Tabela 5.1.5 – Frequência dos tipos de falhas ocorridas nos grupos experimentais em esmalte, segundo as condições de armazenagem, para o adesivo One Up Bond F®.

TÉCNICA	24H	6MA	6MO	1AA	1AO
20s	8A/1CR/1M	12A	7A/1CE/2M	9A/1CE	7A/2CE
30s	9A/2CE	10A/1M	6A/2CE	10A	8A/1CE
45s	9A/1CR	10A	6A/2CE	10A	9A
Com cond.	9A/1M	10A/1CE	7A/1CE	11A	8A/1CE

Tabela 5.1.6 – Frequência dos tipos de falhas ocorridas nos grupos experimentais em esmalte, segundo as condições de armazenagem, para o adesivo Clearfil SE Bond®.

TÉCNICA	24H	6MA	6MO	1AA	1AO
20s	10A	8A/1CE/1M	6A/2CE	10A	9A
30s	10A/1CE	8A/2M	6A/1CE/1M	14A	7A/2CE
45s	7A/2CE	9A	5A/3CE	11A	9A
Com cond.	8A/1CE	9A/2CE	8A/8CE/3M	11A	6A/3CE

5.2 - Análise do padrão de desmineralização

A observação das fotomicrografias de MEV ofereceu condições para a identificação dos diferentes padrões de condicionamento determinados pela ação das diferentes formas de aplicação dos adesivos. Classifica-se a desmineralização do esmalte em três tipos: Tipo I, com a desmineralização ocorrendo preferencialmente no centro dos prismas do esmalte; Tipo II: desmineralização preferencial da periferia dos prismas e Tipo III: que não apresenta uma estrutura definida, sem evidências de desmineralização preferencial das estruturas prismáticas do esmalte (GWINNETT¹⁶, 1971; SILVERSTONE et al.⁵³, 1975).

As alterações morfológicas mais evidentes foram observadas no grupo do adesivo convencional Single Bond. Quando o tempo de aplicação do ácido fosfórico foi aumentado de 15s para 45s, evidenciou-se uma predominância do padrão de desmineralização do tipo II (Figuras 5.2.1 A e C), com a formação de

prolongamentos se estendendo mais profundamente no esmalte quando o ácido foi aplicado por 45s. No tempo de aplicação de 30s, houve predominância do padrão do tipo I (Figuras 5.2.1 B). A aplicação do adesivo Single Bond sobre o esmalte não condicionado não produziu alterações superficiais que pudessem ser identificadas como possíveis padrões de desmineralização. A comparação da análise morfológica com os resultados de resistência adesiva sugere que a desmineralização é necessária para que se obtenha uma interação micromecânica entre o adesivo e o esmalte, assegurando uma maior resistência de união, entretanto, não permite determinar uma relação entre a extensão de desmineralização e a respectiva resistência adesiva obtida.

As alterações morfológicas produzidas pela variação dos tempos de tratamento dos adesivos autocondicionantes OUB e CSE não foram claramente identificadas por MEV (Figuras 5.2.2 A, B e C e 5.2.3 A, B e C). Evidenciou-se que a extensão de desmineralização do esmalte é marcadamente inferior aos grupos onde o ácido fosfórico foi associado ao tratamento (Figuras 5.2.2 D e 5.2.3 D), porém, não foi possível estabelecer uma relação entre as alterações morfológicas e a respectiva resistência adesiva obtida com os diferentes tempos de tratamento. Quando o ácido fosfórico foi aplicado previamente à aplicação dos adesivos, observou-se a formação dos padrões de desmineralização característicos do tipo I e II para o adesivo OUB e tipo I para o adesivo CSE (Figuras 5.2.2 D e 5.2.3 D).

Figura 5.2.1 - Padrão de desmineralização observado para o grupo do SING com diferentes tempos de condicionamento com ácido fosfórico: 15s (A1 e A2), 30s (B1 e B2), 45s (C1 e C2) e na ausência do ataque ácido (D 1 e D2).

Figura 5.2.2 - padrão de desmineralização para o grupo do OUB para os diferentes tempos de aplicação do adesivo: 15s (A₁ e A₂), 30s (B₁ e B₂), 45s (C₁ e C₂) e conjugado com condicionamento prévio com 10s de ácido fosfórico (D₁ e D₂).

Figura 5.2.3 padrão de desmineralização para o grupo do CSE para os diferentes tempos de aplicação do adesivo: 15s (A₁ e A₂), 30s (B₁ e B₂), 45s (C₁ e C₂) e conjugado com condicionamento prévio com 10s de ácido fosfórico (D₁ e D₂).

5.3 - Análise das superfícies fraturadas

O efeito da variação no tempo de aplicação dos adesivos autocondicionantes não resultou em evidências que pudessem diferenciar os corpos de prova fraturados, nem quando associou-se o condicionamento prévio com ácido fosfórico. Também não foram observadas alterações que indicassem diferenças com relação ao modo de fratura dos espécimes armazenados em óleo ou água (figuras 5.3.3, 5.3.6 e 5.3.14). Entretanto, algumas considerações podem ser feitas quanto às imagens obtidas no MEV e a classificação feita sob o microscópio de dissecação, com aumento de 40X. A maioria das fotomicrografias do MEV mostrou falhas mistas em aumentos que variavam de 200 a 1000 vezes, enquanto que no microscópio óptico estas eram classificadas como adesivas. Isso se deve aos maiores aumentos conseguidos com o MEV e reflete a importância da menção sobre o aumento empregado no julgamento dos tipos de falhas nos estudos de adesão.

Quando o sistema adesivo Single Bond foi aplicado sem o condicionamento ácido prévio, notou-se a presença da *smear layer* (figura 5.3.2) recobrindo o esmalte. Esse modo de fratura explica os baixos valores de resistência adesiva observados nesse grupo e indica a incapacidade do adesivo em penetrar a superfície do esmalte e propiciar uma adequada retenção. Não foi possível identificar diferenças no modo de fratura dos espécimes tratados com os adesivos autocondicionantes, independente do material, tempo de tratamento e condição de armazenagem. Muitas fraturas se caracterizaram por ser do tipo mista e incluir no mesmo plano o substrato do

esmalte, do adesivo e da resina composta. As fraturas ocorridas na camada do adesivo evidenciavam formações em forma de arcos, características do modo de fratura desse tipo de adesivo (Figuras 5.3.10 e 5.3.13), (TAY et al.⁶³, 2001).

Figura 5.3.1A₁ e 5.3.1A₂: Falha mista no grupo SINGC nos espécimes testados em 24H (A₁ esmalte e A₂ resina) onde C (compósito) e a (adesivo).

Figura 5.3.2B₁ e 5.3.2B₂: grupo do Single Bond sem ataque ácido armazenado por 6 meses em água. Observar a superfície de esmalte (e) recoberta pela *smear layer* (SL).

Figura 5.3.3C₁ e 5.3.3C₂: falha adesiva no grupo SINGA, após armazenagem em água durante um ano.

Figura 5.3.4 representa uma falha mista no grupo OUBD armazenado em 24H, sendo C, compósito, a, adesivo e e, esmalte.

Figura 5.3.6 representa uma falha adesiva no grupo OUBA armazenado em 6MA.

Figura 5.3.8 representa uma falha mista no grupo OUBA armazenado em 1AA, onde C, material restaurador, a, adesivo e e, esmalte.

Figura 5.3.5 representa uma falha adesiva no grupo OUBB armazenado em 24H. As setas indicam as possíveis linhas de fratura do adesivo.

Figura 5.3.7 representa uma falha adesiva no grupo OUBB armazenado em 6MO.

Figura 5.3.9 representa uma falha adesiva no grupo OUBD armazenado em 1AO. Setas mostram as possíveis linhas de fratura do adesivo.

Figura 5.3.10A₁ e 5.3.11A₂: Falha mista no grupo CSEA nos espécimes testados em 24H (A₁ esmalte e A₂ resina), notar as estruturas em forma de arco, relatadas, inicialmente, por TAY et al., 2001, para os adesivos all-in-one.

Figura 5.3.12 representa uma falha mista no grupo CSEB armazenado em 6MA: C (compósito), a (adesivo) e e (esmalte)

Figura 5.3.13 representa uma falha mista no grupo CSEB armazenado em 6MO: C (compósito), observar as linhas de fratura em forma de arco.

B₁ B₂

Figura 5.3.14A₁ falha adesiva no grupo CSEA armazenado em 1AA e **5.3.14A₂** falha adesiva para o grupo CSEA armazenado em 1AO. Não foi notada diferença entre os grupos que denotasse hidrólise.

Discussão

6 - Discussão

Os sistemas adesivos autocondicionantes foram introduzidos no mercado para atender à demanda profissional por sistemas de aplicação clínica mais simples. É interessante notar que a simplificação atingida pela formulação dos sistemas adesivos autocondicionantes deve ser entendida como restrita ao seu modo de uso, mas não reflete as características composicionais do material. Os adesivos autocondicionantes são misturas complexas de monômeros ácidos, solventes, aditivos, foto-iniciadores e água, todos elementos conjugados para se produzir uma simultânea desmineralização e infiltração nos tecidos dentais. Quando o forte ácido fosfórico empregado para as técnicas adesivas em esmalte foi sugerido para ser aplicado também nas técnicas adesivas à dentina, houve de imediato uma preocupação com relação à possibilidade de se causar um sobrecondicionamento da dentina, devido à forte acidez do ácido fosfórico. Da mesma maneira, porém de modo inverso, quando os adesivos autocondicionantes foram introduzidos para simplificar a técnica de adesão à dentina, questionou-se sobre a capacidade dos mesmos em condicionar adequadamente o substrato mais ricamente mineralizado do esmalte. Isso porque os monômeros ácidos que compõem os adesivos autocondicionantes determinam uma acidez inferior àquela do ácido fosfórico, reduzindo o potencial desmineralizante desses materiais. Diante dessa insegurança clínica, principalmente para a solução de casos onde a retenção seria fator primordial para o sucesso do tratamento, sugeriu-se modificações de técnica que pudessem assegurar maior eficiência adesiva dos sistemas autocondicionantes ao esmalte (PERDIGÃO⁴², 1997; YOSHIYAMA, et al.⁷⁴,

1996) Dentre as opções para contornar o problema da adesão de sistemas autocondicionantes ao esmalte, sugere-se o aumento do tempo de aplicação do componente ácido ou o tratamento prévio da superfície com o ácido fosfórico (YOSHIAMA et al.⁷⁴, 1996; PERDIGÃO, et al.⁴², 1997). Embora ambas sugestões tenham se mostrado eficazes para aumentar a resistência de união ao esmalte (TORII et al.⁶⁷, 2002), o que também foi demonstrado neste estudo, permanecia o questionamento sobre a eficácia dos procedimentos com relação à manutenção da adesão ao longo do tempo. Sabe-se que a resistência de união de uma determinada interface é dependente da resistência individual de cada um de seus elementos constituintes (CARRILHO et al.⁸, 2002). Assim, a durabilidade da união de resinas adesivas ao esmalte será dependente da durabilidade do esmalte hibridizado e da resina que o infiltra. O esmalte pode ser considerado um substrato altamente resistente e durável, caso contrário não serviria como elemento protetor dos dentes. A durabilidade de procedimentos adesivos produzidos por hibridização do esmalte deve, então, ficar limitada à capacidade do adesivo de hibridizar adequadamente a estrutura do esmalte e à durabilidade do próprio adesivo. Como mencionado anteriormente em nossa introdução, um bom exemplo de sucesso adesivo ao esmalte são os selantes oclusais. O sucesso de procedimento se deve ao adequado condicionamento da superfície do esmalte com um agente ácido forte, seguida da hibridização, em meio seco, com uma resina fluida de características hidrofóbicas. Essas condições favoráveis de adesão ao esmalte não ocorrem quando se emprega um adesivo autocondicionante. Dentre os principais fatores que podem por em risco o sucesso da união entre os adesivos autocondicionantes e o esmalte, encontram-se a impossibilidade de

se eliminar a água durante o procedimento adesivo, pois essa é elemento constituinte do material, as características hidrofílicas próprias dos sistemas autocondicionantes, o que os tornam materiais permeáveis à água (TAY et al.⁶⁵, 2002) e a baixa acidez das soluções, o que limita a capacidade de desmineralização e hibridização do esmalte. Esses fatores conjugados podem ser determinantes da durabilidade da união frente aos fatores de degradação presentes no meio bucal.

A degradação da interface adesiva pode ocorrer por meio de enzimas derivadas do metabolismo bacteriano, fadiga do material, tensões desenvolvidas pela contração de polimerização das resinas compostas, tensões decorrentes da mastigação e, também, pela hidrólise (TAY e PASHLEY⁶⁴, 2001). Provavelmente, o fenômeno da degradação que leva à redução da qualidade adesiva resulte de uma conjugação de vários fatores e não por apenas um deles isolado. Apesar da identificação clínica dos fatores individuais de degradação ser uma tarefa impossível, os experimentos laboratoriais permitem a seleção de variáveis, concentrando o experimento em fatores de interesse. Dentro desta perspectiva, optou-se por analisar o comportamento dos procedimentos adesivos ao esmalte, focalizando os efeitos de modificações da técnica de aplicação e tempo e meio de armazenagem. O teste de microtração se prestou bem ao propósito do estudo, oferecendo parâmetros (resistência adesiva) que podem ser comparados e avaliados. Há ainda um melhor aproveitamento do substrato adesivo, uma vez que vários espécimes podem ser obtidos de um mesmo dente preparado (SHONO et al.⁵⁵, 1999).

Para que fosse possível a avaliação do efeito da variação do tempo de aplicação dos adesivos ao esmalte dentário, uma região do mesmo necessitava ser escolhida. Há variações entre a força de adesão nos terços oclusal, médio e cervical do esmalte vestibular e lingual. O terço oclusal é o que apresenta os mais regulares valores de resistência adesiva, sendo o escolhido para o protocolo deste estudo (SHONO et al.⁵⁴, 1997). A obtenção de vários espécimes de um mesmo dente facilita a realização do experimento e comparação entre os dados. Espécimes de um mesmo dente podem ser armazenados em diversas condições, por diferentes períodos, fornecendo valores que serão comparados com mais acuidade, pois são originários do mesmo substrato adesivo (SHONO et al.⁵⁵, 1999).

O desenho experimental fundamentou-se no aumento do tempo de aplicação dos adesivos autocondicionantes sobre o esmalte, na expectativa de que se obtivesse uma hibridização mais extensa do tecido dental, assegurando maior retenção e durabilidade. Para efeitos comparativos, empregamos um adesivo convencional, o qual também foi manipulado de modo a se obter subsídios comparativos sobre as modificações da técnica. Ainda, para melhor entendimento sobre os efeitos e importância da extensão da desmineralização na resistência adesiva imediata e durabilidade da união, associamos o ácido fosfórico à técnica de aplicação dos adesivos autocodicionantes.

No sistema adesivo convencional Single Bond, a mistura dos componentes hidrófilos aos componentes hidrófobos teve como objetivo reduzir os passos operatórios, porém, sem a eliminação do condicionamento prévio com ácido fosfórico. Este estudo demonstrou que o aumento no tempo de

condicionamento com ácido fosfórico não resultou em um aumento de resistência adesiva, corroborando os achados de TRIOLO⁶⁸ e colaboradores (1995). No seu estudo, esses autores aumentaram o tempo de condicionamento ácido de 15s para 60s em esmalte e observaram uma discreta queda nos valores de resistência adesiva, que não foi significativa. Essa tendência de queda nos valores de força de união imediata também foi notada neste estudo. Esse fenômeno também é confirmado por outro estudo de LEGLER, RETIEF e BRADLEY²⁷ (1989) que demonstrou não haver uma relação direta entre a espessura da camada infiltrada pelo adesivo e a força de união desenvolvida por ele. Poderia se especular que o aumento da extensão da área desmineralizada pelo ácido poderia não corresponder à área infiltrada pelo adesivo, resultando em áreas de porosidade, as quais poderiam prejudicar a união. Por outro lado, era esperado que a aplicação do adesivo Single Bond sobre o esmalte não condicionado apresentasse os menores valores de resistência adesiva, uma vez que esse adesivo não apresenta características autocondicionantes. Esse grupo foi aplicado da mesma forma que os sistemas autocondicionantes do grupo controle, revelando a marcante importância dos monômeros ácidos na desmineralização do substrato, quando não se emprega um agente desmineralizante previamente. O adesivo Single Bond, por não apresentar esses agentes, não conseguiu atingir valores satisfatórios de força adesiva, interagindo, provavelmente, somente com a *smear layer* originada do preparo (Figura 5.3.2). Os dados gerais obtidos com o adesivo Single Bond reforçam o conceito de que há necessidade de se criar alterações morfológicas na estrutura de esmalte para se produzir uma união adequada, entretanto, a

extensão dessas alterações morfológicas parece não ser fator determinante de alterações significantes da qualidade de união.

A redução da resistência adesiva dos espécimes armazenados em água sugere que o meio teve influência na manutenção dos valores de adesão. As alterações observadas nos espécimes armazenados em água durante 1 ano, possivelmente estão associadas a uma diminuição das propriedades mecânicas do próprio adesivo. Um outro estudo (CARRILHO⁸, 2002) demonstrou acentuada queda na resistência máxima a tração de sistemas adesivos após um período de seis meses de armazenagem em água. Embora o trabalho de CARRILHO⁸ (2002) tenha demonstrado que o adesivo Single Bond também sofreu perdas significantes de suas propriedades mecânicas após 6 meses de imersão em água, isso não se refletiu neste estudo. Após 6 meses de imersão em água, a resistência adesiva do Single Bond aplicado sobre o esmalte não sofreu reduções significantes. Sabe-se que o potencial de degradação de um determinado sistema adesivo está diretamente relacionado com seu conteúdo de água antes e após a polimerização (PAUL et al.⁴³, 1999). No trabalho de CARRILHO⁸ (2002), a quantidade de adesivo empregada para se produzir os espécimes foi muito maior do que a que normalmente se emprega para se produzir adesão na superfície do dente. Adicionalmente, a espessura dos espécimes de CARRILHO⁸ (2002) era muito superior a espessura da camada de adesivo empregada neste estudo. Assim, poderia se especular que a mais rápida degradação observada no estudo de CARRILHO⁸ (2002) pudesse ser atribuída à maior dificuldade de evaporação da água contida no material antes de sua polimerização. A dificuldade de se remover a água residual do adesivo e da interface também se reflete quando se produz

adesão à dentina. Reporta-se que a adesão produzida em dentina é mais susceptível à degradação do que a adesão ao esmalte (GWINNETT e YU¹⁸, 1995; BURROW, SATOH e TAGAMI⁷, 1996; HASHIMOTO et al.²⁰, 2000; DE MUNCK et al.¹², 2003). Isso provavelmente se deve à maior possibilidade de incorporação de água ao material, devido à dificuldade de eliminação da água do substrato dentinário durante a aplicação do adesivo.

Como mencionado anteriormente, outro fator a ser considerado é a capacidade de penetração do adesivo na região que foi previamente atacada pelo ácido fosfórico. A dificuldade do adesivo em penetrar em toda extensão desmineralizada torna essas regiões mais permeáveis e susceptíveis a ação da água. Somada à incompleta penetração do adesivo, a dificuldade de eliminação da água na região desmineralizada pelo ácido fosfórico pode ter colaborado com a degradação observada após períodos mais longos de armazenagem. A água tem a capacidade de se interpor entre a resina e os cristais de hidroxiapatita, uma vez que os radicais expostos pelo condicionamento ácido exercem uma atração maior pela água do que pelos monômeros resinosos (DARVELL¹¹, 2000). Isso acaba gerando uma deficiência de contato entre o sistema adesivo e o substrato. Essa falta de contato causa falhas na hibridização, levando a formação de uma camada híbrida mais susceptível à movimentação da água, acelerando a hidrólise da mesma (MIYAZAKI, SATO e ONOSE³², 2000).

Os resultados obtidos com os espécimes armazenados em óleo confirmam os efeitos da água no mecanismo de degradação das interfaces adesivas. Para os espécimes armazenados em óleo mineral, os valores permaneceram constantes durante os períodos de armazenagem, sugerindo

que a queda observada na força de adesão nos grupos armazenados em água ocorreu devido à plastificação, seguida de hidrólise dos polímeros (CARRILHO⁸, 2002).

Os sistemas adesivos autocondicionantes caracterizam-se pela ação desmineralizadora dos seus monômeros ácidos, que não precisam ser removidos da superfície do substrato. Dos adesivos autocondicionantes estudados, OUB apresenta um único passo para sua aplicação. Estão misturados num mesmo adesivo o agente ácido MAC-10, HEMA, água, iniciador, vidro a base de alumínio silicato e MMA.

A extensão no tempo aplicação não resultou em um correspondente aumento dos valores de resistência adesiva. Esses achados estão em concordância com um estudo de MIYAZAKI³⁴ e colaboradores (2002), o qual também não encontrou alterações significantes quando o tempo de aplicação do sistema adesivo foi estendido. Esses dados estão em sincronia com grupo do Single Bond, onde um padrão mais agressivo de desmineralização, obtido com o acréscimo do tempo de condicionamento, não resultou em aumento da resistência adesiva, sugerindo uma fraca relação entre resistência de união e extensão da camada híbrida em esmalte.

O aumento do tempo de aplicação não levou a uma maior estabilidade da adesão. Apesar dos valores de resistência adesiva alcançados após 30s de aplicação e observados após armazenagem em água por 6 meses terem sido superiores aos valores do grupo controle, o mesmo não foi verificado para o tempo de 45s no mesmo período de observação. A associação com o ácido fosfórico, apesar de garantir elevados valores de resistência adesiva em um

período imediato (24H), não conseguiu evitar a redução da mesma para os grupos armazenados em água após 6 meses e 1 ano.

Os sistemas autocondicionantes apresentam a vantagem de criar sua própria via de infiltração no substrato. Dessa forma, acredita-se que a extensão de desmineralização seja completamente preenchida pelo agente adesivo, minimizando a possibilidade da existência de porosidades e água residual. Entretanto, quando se emprega um condicionamento prévio com ácido fosfórico, o procedimento adquire similaridades com os sistemas convencionais, determinando que o adesivo autocondicionante tenha que apresentar difusividade suficiente para infiltrar-se por toda a área previamente desmineralizada. Nessas condições, pode ocorrer deficiência de infiltração e resultar em porosidades na camada hibridizada, culminando com um maior potencial de degradação ao longo do tempo. Essa redução da qualidade adesiva, dentro das condições de armazenagem, mostrou que há diferenças entre os grupos armazenados em óleo e água. Não podemos, entretanto, considerar somente a ação da água como fator causal da redução dos valores de resistência adesiva, por sua ação plastificadora e hidrolítica dos componentes do adesivo, para explicar essa diferença. Existe a possibilidade de que, na ausência da água, ocorra uma melhora das propriedades mecânicas desse adesivo quando em óleo (CARRILHO⁸, 2002). Embora essa seja uma possibilidade, acreditamos que o principal fator determinante da redução da resistência adesiva observada com o adesivo OUB esteja definitivamente associado às suas características. Esse adesivo é um material simplificado e altamente hidrofílico. Funciona como uma membrana altamente permeável a água em períodos imediatos após a polimerização (TAY et al.⁶⁵,

2002, AGEE et al.¹, 2003), o que certamente compromete suas características adesivas já em períodos iniciais após a aplicação (CARVALHO et al., 2003, dados não publicados).

O sistema adesivo autocondicionante CSE apresenta dois passos para sua aplicação. Um para a aplicação do *primer* ácido (MDP, HEMA, CQ, água), que promove a desmineralização do substrato, e outro para a aplicação do agente adesivo (Bis-GMA, MDP, HEMA, CQ). A ampliação do tempo de aplicação do *primer* ácido do sistema Clearfil SE Bond não resultou em aumento da resistência de união. Esses resultados estão em concordância com os estudos de ITOU²² e colaboradores (2001), que não encontraram uma relação entre o tempo de aplicação do mesmo material e a resistência de união. Esses resultados estão em sincronia com os outros materiais estudados.

A variação do tempo de aplicação também não resultou em uma maior estabilidade da resistência de união. Os grupos experimentais (30s e 45s) se comportaram da mesma forma que o controle (20s), quando armazenados em água ou em óleo, apresentando valores estáveis de resistência adesiva ao longo do tempo. A estabilidade da adesão observada com o sistema adesivo CSE encontra suporte no estudo realizado por SANO⁵⁰ e colaboradores (1999). Em um estudo *in vivo*, esses autores não observaram alterações significantes nos valores de resistência adesiva após o período de um ano, usando um sistema adesivo antecessor do Clearfil SE Bond, o Clearfil Liner Bond II. O aumento no tempo de aplicação não resultou em aumento na força adesiva, nem em menor degradação da união se comparados com o grupo controle (CSEA). Os espécimes armazenados em óleo por 1 ano apresentaram as maiores médias de resistência adesiva. Como discutido anteriormente, isso

talvez se deva por uma melhora das propriedades mecânicas do adesivo causada pelo óleo, ou pela eliminação da água, através de uma desidratação gradativa causada pela imersão em óleo.

A presença da água em todos os procedimentos adesivos, tanto no momento da execução da técnica, quanto na própria composição do adesivo, não pode ser descartada como um fator que pode aumentar a degradação dos agentes de união resinosos. A água tem a capacidade de plastificar os componentes resinosos responsáveis pelas propriedades mecânicas dos materiais, causando a alteração das mesmas (KALACHANDRA e TURNER²³, 1987, YAP et al.⁷³, 2001). A água também pode interferir na polimerização do agente de união resinoso (PAUL et al.⁴³, 1999), originando monômeros resinosos não polimerizados, passíveis de serem deslocados ou hidrolisados, enfraquecendo a interface adesiva (BURROW, SATOH e TAGAMI⁷, 1996). Entretanto, a água é um fator essencial para a ativação dos monômeros ácidos nos sistemas autocondicionantes. Contudo, sua permanência após a polimerização é indesejada, devendo ser removida no momento da evaporação do solvente (MIYAZAKI et al.³⁰, 1999). Sob esse aspecto, o sistema adesivo CSE apresenta vantagem perante o OUB. O fato do CSE ter sua aplicação feita em dois passos, facilita a eliminação do solvente (água). O jato-de-ar pode ser usado de forma vigorosa e contínua, o que facilita a evaporação. Já no caso do OUB, o uso direto do jato-de-ar é contra-indicado, uma vez que isso poderia levar a remoção do agente adesivo. Isso explica, em parte, a maior estabilidade do CSE quando comparado com o OUB. No caso do SING, pode ter ocorrido uma incompleta remoção da água presente na zona desmineralizada, o que poderia explicar, em parte, a queda nos valores de adesão nos períodos de

armazenagem 6MA e 1AA. Nos grupos armazenados em óleo, a água pode ter sido removida gradativamente, por uma lenta desidratação durante os períodos de armazenagem 6MO e 1AO. A eliminação gradativa da água contida nos espécimes, além de eliminar a possibilidade da hidrólise, reduz os efeitos plastificadores da água, resultando em aumento do atrito molecular e conseqüente aumento das propriedades mecânicas (CARRILHO⁸, 2002; MUSTO et al.³⁵, 2002).

É interessante ressaltar que a água promove a degradação de todos os polímeros, estejam eles presentes na interface adesiva ou fazendo parte do compósito restaurador (YAP et al.⁷³, 2001). Entretanto é na interface adesiva que ocorre a maior interação com a umidade presente nos tecidos e a maior concentração de tensões geradas pelas forças oclusais, sendo natural, portanto, a diminuição acelerada das propriedades físicas observadas na mesma. Adicionalmente, as resinas restauradoras são materiais com características hidrófobas e, portanto, menos susceptíveis a ação da água.

Este estudo deixa claro que as propriedades adesivas imediatas dos sistemas autocondicionantes podem ser melhoradas pelo condicionamento prévio da superfície do esmalte com ácido fosfórico. Isso tem importância clínica nos casos onde a retenção é primordial e está fundamentada na presença de esmalte. Entretanto, o condicionamento prévio, ou a extensão do tempo de aplicação dos adesivos autocondicionantes, não resulta em maior estabilidade da união em longo prazo. A estabilidade, em função da técnica de aplicação, é dependente do material em uso. Mais estudos são necessários para se determinar meios que previnam a deterioração da união ao longo do tempo. Ao que parece, a eliminação da água durante os procedimentos

adesivos e o emprego de materiais com características relativamente hidrófobas podem ser uma alternativa promissora.

Conclusões

7 - Conclusões

Com base na análise dos dados presentes neste estudo podemos concluir que:

- 1) A extensão do tempo de condicionamento ácido ou de aplicação não resultou em maior resistência adesiva do sistema convencional e autocondicionantes ao esmalte, respectivamente.
- 2) As alterações no tempo de tratamento não auxiliaram na manutenção da resistência de união a longo prazo no esmalte.
- 3) O meio de armazenagem influenciou os valores de resistência adesiva para os sistemas adesivos avaliados neste estudo.

Anexos

Universidade de São Paulo

Faculdade de Odontologia de Bauru

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 - Bauru-SP - CEP 17012-901 - C.P. 73

PABX (0XX14)235-8000 - FAX (0XX14)223-4679

Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Dentários

e-mail: dep-dend@fob.usp.br - Fone: (0XX14) 235-8266

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pelo presente termo que atende às exigências legais e éticas, o Sr. (a) _____, portador(a) da cédula de identidade RG nº _____, após leitura minuciosa da **CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE**, a qual foi devidamente explicada pelos profissionais, que o atenderam em seus mínimos detalhes. Está ciente dos procedimentos (tratamentos) que será submetido e não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, autoriza de seu **LIVRE E ESCLARECIDO CONSENTIMENTO**, a doação dos dentes a serem extraídos ou dos dentes extraídos do (a) paciente que é representante legal (em caso de menores de idade) por indicação ortodôntica e /ou periodontal à Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. Os dentes extraídos serão utilizados em pesquisas da Faculdade.

Fica claro que o paciente ou seu representante legal, pode a qualquer momento retirar seu **CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO** e deixar de participar destas pesquisas e ciente de que todas as informações prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9º do Código de Ética Odontológica).

Por estarem de acordo assina o presente termo.

Bauru, _____ de _____ de _____.

Universidade de São Paulo
Faculdade de Odontologia de Bauru
Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 - Bauru-SP - CEP 17012-901 - C.P. 73
FAX (0XX14)235-8000 - FAX (0XX14)223-4679

Comitê de Ética em Pesquisa

Bauru, 31 de agosto de 2001

Senhor Professor,

O projeto de pesquisa encaminhado a este Comitê de Ética denominado "Efeito da variação no tempo de aplicação de dois adesivos autocondicionantes, na força de adesão ao esmalte dentário," de autoria do CD Luiz Marquezini Junior que será desenvolvido sob sua orientação, foi enviado ao relator para avaliação. Na reunião de 29 de agosto, o parecer do relator, aprovando o projeto, foi aceito pelo Comitê, considerando que não existem infrações éticas pendentes.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Ana Lúcia A. Capelozza
Coordenadora

Ilmo. Senhor
Prof. Dr. Ricardo Marins de Carvalho

Paper #11638

Effects of Application Time on Bond Strength of Self-Etching Primers to Enamel

L. MARQUEZINI JR¹, R.M. CARVALHO¹, L.C.G. PEREIRA¹, N.R.F.A. SILVA¹, F.R. TAY², and D.H. PASHLEY³, ¹ University of São Paulo, Brazil, ² The University of Hong Kong, China, ³ Medical College of Georgia, USA

Objectives: This study tested the hypothesis that increasing the application time of the primer solution will improve bond strength of Clearfil SE Bond (SE, Kuraray) and One Up Bond (OUB, Tokuyama) to enamel. **Methods:** Buccal and lingual enamel of human third molars were ground wet with coarse diamond burs. The respective primer solutions were passively applied and left undisturbed either for 20s (G20, manufacturer's instructions), for 30s (G30), or for 45s (G45) followed by the application of the respective bonding resin. An additional group was prepared, in which the enamel was previously etched with 35% PA for 10s followed by the application of the adhesives as in G20. The bonded teeth were stored for 24h at 37°C and then sliced and trimmed to a dumbbell-shape with a cross-sectional area of 0.8mm² to be tested in a microtensile mode at 0.5mm/min. **Results:** Values are MPa±SD(N).

Material	G 20	G 30	G 45	35% PA
SE	22.0±6.0(11)C	33.2±8.3(12)B	25.0±6.8(11)BC	27.3±12.3(10)BC
OUB	24.2±5.1(9)BC	26.7±4.8(10)BC	31.4±6.9(13)BC	46.1±10.6(12)A

Two-way ANOVA showed statistically significant differences for materials ($F=9.13$, $p<0.05$), application time ($F=10.22$, $p<0.05$) and interactions ($F=9.23$, $p<0.05$). Previous acid etching improved bond strength only for OUB. Application of SE/30s significantly improved bond strength as compared to G20 ($p<0.05$). The highest percentage of enamel fractures was observed with SE previously etched with PA. **Conclusions:** Bond strengths to enamel were dependent on application time and material Supported by FAPESP 01/06472-4 and CNPq 300481/95-0, Brazil.

Abstract ID#: 11638

Password: 232039

Submitter's or presenter's Email: marquezinidente@ig.com.br

Area of Review: "Self-etching" adhesive systems

Presentation Format: Poster

The presenter is a Post-graduate student.

Externally funded: CNPq 300481/95-0 and FAPESP 01/06472-4, Brazil.

Keywords: Dental materials, Physical, Enamel, Adhesion, Dentin bonding agents

Referências Bibliográficas

8 - Referências Bibliográficas*

- 01-AGEE, K.L.; et al. Submicron hiati in acid-etched dentin are artifacts of desiccation. **Dent. Mat.**, v.19, n.1, p.60-68, Jan. 2003.
- 02-ASMUSSEN, E. Clinical relevance of physical, chemical, and bonding properties of composites resins. **Oper. Dent.**, v.10, n.2, p.61-73, 1985.
- 03-ATTAL, J.P.; ASMUSSEN, E.; DEGRANGE, M. Effects of surface treatment on free surface energy of dentin. **Dent. Mat.**, v.10, n.4, p.259-264, July 1994.
- 04-BAKMEIER, W.W., SHAFFER, S.E., GWINNETT, A.J. Effects of enamel etching time on bond strength and morphology. **Oper. Dent.**, v.11, n.3, p.111-136, Summer 1986.
- 05-BUONOCORE, M.G. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. **J. dent. Res.**, v.34, n.6, p.849-853, 1955.
- 06-BUSSCHER, H. J.; RETIEF, D. H.; ARENDS, J. Relationship between surface-free energies of dental resins and bond strenghts to etched enamel. **Dent. Mat.**, v.3, n.2, p.60-63, Apr. 1987.

*NBR 10719 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
Normas recomendadas para o uso no âmbito da Universidade de São Paulo com base no documento "Referências Bibliográficas: exemplos", emanados do Conselho Supervisor do Sistema Integrado de Bibliotecas USP, em reunião 20 de setembro de 1990.

- 07-BURROW, M.F.; SATOH, M.; TAGAMI, J. Dentin bond durability after three years using a dentin bonding agent with and without priming. **Dent. Mat.**, v.12, n.5, p.302-307,1996.
- 08-CARRILHO, M.R.O. **Efeito da armazenagem sobre as propriedades mecânicas da união resina composta/dentina e seus constituintes.** São Paulo, 2002, 130p. Dissertação (Doutorado) - Faculdade de Odontologia de São Paulo, Universidade de São Paulo.
- 09-CARVALHO, R.M. et al. Effects of prism orientation on tensile strength of enamel. **J. Adhes. Dent.**, v.2, n.4, p.251-257, 2000.
- 10-CHOW, L.C., BROWN, W.E. Phosphoric acid conditioning of teeth for a pit and fissure sealants. **J. dent. Res.**, v.52, n.4, p.1158, 1973.
- 11-DARVELL, B.W. Surfaces. In : **Material science for dentistry.** 6 ed., Pokfulam, Hong Kong, Cap.10, 2000, p.212-253.
- 12-DE MUNCK, J.; et al. Four-year water degradation of total-etch adhesives bonded to dentin. **J. dent. Res.**, v.82, n.2, p.136-140, 2003.
- 13-FUSAYAMA, T., et al. Non-pressure adhesion of a new adhesive restorative resin. **J. dent. Res.**, v.58, n.4, p.1364-1370, 1979.

- 14-GARCIA-GODOY, F.; GWINNETT, A.J. Effects of etching times and mechanical pretreatment on the enamel of primary teeth: a sem study. **Amer. J. Dent.**, v.4, n.3, p.115-118, 1991.
- 15-GADNER, A., et al. Variation in acid-etch patterns with different acids and etch times. **Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop.**, v.120, n.1, p.64-67, Jul. 2001.
- 16-GWINNETT, A.J. Histologic changes in human enamel following treatment with acidid adhesive conditioning agents. **Arch. oral Biol.**, v.16, n.7, p.731-738, Jul. 1971.
- 17-GWINNETT, A.J. Moist versus dry dentin: its effect on shear bond strength. **Amer. J. Dent.**, v.5, n.3, p.127-129, Jun. 1992.
- 18-GWINNETT, A.J. ; YU, S. Effects of long-term water storage on dentin bonding. **Amer. J. Dent.**, v.8, n.2, p.109-111, Apr. 1995.
- 19-HANNIG, M.; REINHARDT, K.J.; BOTT, B. Self-etching primers vs phosphoric acid: an a alternative concept for composite to enamel bonding. **Oper. Dent.**, v.24, n.3, p.172-180, 1999.
- 20-HASHIMOTO, M. ; et al. In vivo degradation of resin-dentin bonds in human over 1 to 3 years. **J. dent. Res.**, v.79, n.6, p.1385-1391, 2000.

- 21-HAYAKAWA, T.; KIKUTAKE, K.; NEMOTO, K. Influence of self-etching primer treatment on the adhesion of resin composite to polished dentin and enamel. **Dent. Mat.**, v.14, n. 2, p.99-105, Mar. 1998.
- 22-ITOU, K. et al. Effect of priming time on tensile bond strength to bovine teeth and morphologic structure of interfaces created by self-etching primers. **Int. J. Prosthodont.**, v.14, n.3, p.225-30, May 2001.
- 23-KALACHANDRA, S.; TURNER, D.T. Water sorption of polymethacrylate networks: bis-gma/tegdm copolymers. **J. Biomed. Mat. Res.**, v. 21, n.3, p.329-338, Mar. 1987.
- 24-KANCA, J. A method for bonding to tooth structure using phosphoric acid as a dentine enamel conditioner. **Quintessence Int.**, v.22, n.4, p.285-290, Apr. 1991.
- 25-KANCA, J. Effects of resin primers solvents and surface wetness on resin composite bond strength to dentin. **J. Amer. Dent.**, v.5, n.4, p.213-215, Aug. 1992.
- 26-KANEMURA, N.; SANO, H.; TAGAMI, J. Tensile bond strength to SEM evaluation of ground and intact enamel surfaces. **J. Dent.** v.27, n.7, p. 523-530, Sept. 1995.

- 27-LEGLER, L.R.; RETIEF, D.H.; BRADLEY, E.L. Effects of phosphoric acid concentration and etch duration on the shear bond strength of an orthodontic resin to enamel. **Am. J. Orthop. Dentofac. Orthop.** v . 96, n.6, p.485-492, Dec. 1989.
- 28-MANSON-RAHEMTULLA, B.; RETIEF, D.H.; JAMILSON, H.C. Effects of concentration of phosphoric acid on enamel dissolution. **J. prosth. Dent.**, v.51, n.4, p.495-498, Apr. 1984.
- 29-MARSHALL, G.W. et al. The dentin substrate structure and properties related to bonding. **J. Dent.**, v.25, n.6, p.441-458, Nov., 1997.
- 30-MIYAZAKI, M. et al. Influence of self-etching primer drying time on enamel bond strenght of resin composites. **J. Dent.**, v.27, n.3, p.203-7, Mar. 1999.
- 31-MIYASAKI, M.; ONOSE, H.; MOORE, B.K. Effects of operator variability on dentin bond strength of two-steps bonding systems. **Amer. J. Dent.**, v.13, n.2, p.101-104, Apr. 2000.
- 32-MIYAZAKI, M.; SATO, M.; ONOSE, H. Durability of enamel bond strength of simplified bonding system. **Oper. Dent.**, v.25, n.2, p.75-80, Mar./Apr. 2000.

- 33-MIYAZAKI, M.; et al. Enamel and dentin bond strength of single application bonding systems. **Amer. J. Dent.**, v.14, n.6, p.361-366, Dec. 2001.
- 34- MIYAZAKI, M. et al. Influence of adhesive application duration on dentin bond strength of single-application bonding systems. **Oper. Dent.**, v.27, n.3, p.278-83, May/June, 2002.
- 35-MUSTO, P.; et al. Probing the molecular interactions in the diffusion of water through epoxy and epox-bismaleimide networks. **Polym. Phys.**, v.40, p.922-938, 2002.
- 36-NAKABAYASHI, N.; PASHLEY, D.H. Condicionamento ácido e hibridização dos substratos. In: **Hibridização dos tecidos dentais duros**. São Paulo, SP, Cap.3, 2000, p.85-107.
- 37-NAKAJIMA, M. ; et al. Tensile bond strength and SEM evaluation of caries-affected dentin using dentin adhesives. **J. dent. Res.**, v.74, n.10, p.1679-1688, Oct. 1995.
- 38-ÖRTENGREN, U.; et al. Water sorption and solubility of dental composites and identification of monomers released in a aqueous environment. **J. oral Rehab.**, v.28, n.2, p.1106-1115.
- 39-PASHLEY, D.H.; CARVALHO, R.M. Dentin permeability and dentin adhesion. **J. Dent.**, v.25, n.5, p.355-372, Sept. 1997.

- 40-PASHLEY, E., et al. Effects of hema on water evaporation from water-hema mixtures. **Dent. Mat.**, v.14, n.1, p.6-10, Jan. 1998.
- 41-PASHLEY, D.H.; TAY, F.R. Aggressiveness of contemporary self-etching adhesives part II: etching effects on unground enamel. **Dent. Mat.**, v.17, n.5, p.430-444, 2001.
- 42-PERDIGÃO, J. et al. Effects of a self-etching primer on enamel shear bond strengths and SEM morphology. **Amer. J. Dent.** v.10, n.3, p.141-6, 1997.
- 43-PAUL et al. Effects of water content on the physical properties of model dentine primer and bonding resins. **J. Dent.**, v. 27, n.3, p.209-214, Mar. 1999.
- 44-RETIEF, D.H. The use of 50% phosphoric acid as an etching agent in orthodontics: a rational approach. **Amer. J. Orthod.**, v.68, n.2, p.165-178, Aug. 1975.
- 45-RETIEF, D. H. et al. A laboratory evaluation of three etching solutions. **Dent. Mat.**, v.2, n.5, p.202-6, Oct. 1986.
- 46-RETIEF, D.H. Clinical application of enamel adhesives. **Oper. Dent.**, suppl. 5, p.44-49, 1992.

- 47-RUYTER, L.E. The chemistry of adhesive agents. **Oper. Dent.** suppl. 5, p.32-43, 1992.
- 48-SADOWSKY, L. et al. Effects of etchant concentration and duration on the retention of orthodontic brackets: an in vivo study. **Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.**, v.98, n. 5, p.417-421, 1990.
- 49-SANO, H. et al. Relationship between surface area for adhesion and tensile bond strength - evaluation of a microtensile bond test. **Dent. Mat.**, v.10, n.3, p.235-240, 1994.
- 50-SANO, H. et al. Long-term durability of dentin bonds made with a self-etching primer, in vivo. **J. dent. Res.**, v.78, n.4, p.906-911, Apr. 1999.
- 51-SANTERRE, J.P. ; SHAJII, L. ; LEUNG, B.W. Relation of dental composite formulation to their degradation and the release of hydrolyzed polymeric-resin-derived products. **Crit. Rev. Oral Biol. Med.**, v.12, n.2, p.136-151, 2001.
- 52-SATOSHI, I. et al. Adhesion mechanism of self-etching adhesives. In: **ADVANCED ADHESIVE DENTISTRY, 3 INTERNATIONAL, KURARAY SYMPOSIUM.** Granada, Dec. 1999. p.131-48.

- 53-SILVERSTONE, L.M. et al. Variation in pattern of etching of human dental enamel examined by scanning electron microscopy. **Caries Res.**, v.9, n.5, p.373-387, 1975.
- 54-SHONO Y., et al. Effects of cross-sectional area on resin-enamel tensile bond strength. **Dent. Mat.**, v.13, n.5, p.290-6, Sept. 1997.
- 55-SHONO et al. Durability of resin-dentin bonds. **J. Adhes. Dent.** v.1, n.3, 1999.
- 56-SOETOPO, D.R.B., HARDWICK, J.L. Mechanism of adhesion of polymers to acid-etched enamel. **J. oral Rehab.** v.5, n.1, p.69-79, Jan. 1978.
- 57-SOLDERHOLM, K.J. Water sorption in a bis(gma)/teg-dma resin. **J. Biomed. Mater. Res.**, v.18, n.3, p.271-279, Mar. 1984.
- 58-SPENCER, P.; WANG, Y. Adhesive phase separation at the dentin interface under wet bonding condition. **J. Biomed. Mater. Res.**, v.62, n.4, p.447-456, 2002.
- 59-SWIFT, E.J., PERDIGÃO, J., HEYMANN, H.O. Bonding to enamel and dentin: a brief history and state of the art, 1995. **Quintessence Int.** v.26, n.2, p.95-110, Feb., 1995.

- 60-TAY, F.R., et al. The overwet phenomenon: an optical micromorphological study of surface moisture in the total etched resin-dentin interface. **Amer. J. Dent.**, v.9, n.4, p.43-48, Aug. 1996.
- 61-TAY FR. et al. Distribution of nanofillers from a simplified-step adhesive in acid-conditioned dentin. **J Adhes. Dent.**, v.1, n.2, p.108-117, Summer 1999.
- 62-TAY F. R. et al. An ultrastructural study of the influence of acidity of self-etching primers and smear layer thickness on bonding to intact dentin. **J. Adhes. Dent.**, v.2, n.2, p.83-98, 2000.
- 63-TAY, F.R.; et al. Effects of delayed activation of light-cured resin composites on bonding of all-in-one adhesives. **J. Adhes. Dent.**, v.3, n.3, p.207-225, 2001.
- 64-TAY, F.R.; PASHLEY, D.H. Adhesive of the future. In: POLICLINICO 'LE SCOTTE' SIENA. Itália, Oct. 2001, v.15, p.141-154.
- 65-TAY, F.R.; et al. Single-step adhesives are permeable membranes. **J. Dent.**, v.30, n.7-8, p.371-382, Sept. 2002.
- 66-TEN CATE, A.R. Estrutura do esmalte. **Histologia Bucal: desenvolvimento estrutura e função**. 5ª ed., Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, RJ, Cap.11, p.205-221, 2001.

- 67-TORII, Y. ; et al. Effects of phosphoric acid etching prior to self-etching primer application on adhesion of resin composite to enamel and dentin. **Amer. J. Dent.**, v.15, n.5, p.305-8, Oct. 2002.
- 68-TRIOLO JR., P.T. et al. Effects of etching time on enamel bond strength. **Amer. J. Dent.**, v.6, n.6, p.302-304, Dec. 1993.
- 69-UNO, F.; FINGER, W.J. Effects of acid etchant composition and etch duration on enamel loss and resin composite bonding. **Amer. J. Dent.**, v.8, n.4, p.165-169, Apr. 1995.
- 70-WANG, N.W.; LU, T.C. Bond strength with various etching times on young permanent teeth. **Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.**, v.100, n.1, p.72-79, 1991.
- 71-WATANABE, I.; NAKABAYASHI, N; PASHLEY, D.H. Bonding to ground dentin by phenil-p self-etching primer. **J. dent. Res.**, v.73, n.6, p.1212-1220, Jun. 1994.
- 72-WHITE, S.N.; et al. Biological organization of hidroxyapatite crystallites into a fibrous continuum toughens and controls anisotropy in human enamel. **J. dent. Res.**, v.80, n.1, p.321-326, Jan. 2001.

73-YAP, A.U.J.; et al. Chemical degradation of composite restoratives. **J. oral Biol.**, v.28, n.11, p.1015-1021, Nov. 2001.

74-YOSHIYAMA, M. et al. Regional strengths of bonding agents to cervical sclerotic root dentin. **J. dent. Res.**, v.24, n.6, p.435-442, Nov. 1996.

75-YOSHIYAMA, M. et al. Regional bond strenghts of self-etching/self-priming adhesive systems. **J. Dent.**, v.26, n.7, p.609-16, Sept. 1998.

76-YOSHIYAMA, M. et al. Comparison of conventional vs self-etching adhesive bonds to caries-affected dentin. **Oper. Dent.**, v.25, n.3, p.163-9, May/June 2000.

Abstract

Abstract

The self-etching adhesives systems were developed in order to simplify clinical steps and improve adhesion on enamel and dentin bonding. Nevertheless, it is not clear if the acidity of these systems could establish a reliable demineralization in enamel surface compared with conventional adhesive systems that uses phosphoric acid as conditioner. Insufficient demineralization could imply compromising on early bond quality and stability of these adhesives systems. So, the aim this study was to evaluate the effect of over-etching self-etching adhesives systems, One Up Bond F and Clearfil SE Bond, in early adhesion and the stability under 6 months and 1 year on enamel. Sound human third molars were selected and prepared. Specimens were prepared using the technique described by Shono et al (1997) for microtensile bond test. Adhesive systems were applied on ground enamel at different applications time: 20s (as recommend manufacturers' instructions), 30s and 45s. In order to compare and explain the results, additional groups was prepared. It was included specimens conditioned with 35% phosphoric acid for 10s previously the use of self-etching adhesive systems at the same period recommended by manufacture's instructions (20s). Specimens produced with Single Bond on different etching conditions (without acid phosphoric application, etching for 15s as manufacturer's instructions, 30s and 45s) were also included in this study. All specimens were tested at 0.5mm/min after 24 hours, 6 months and 1 year in water or oil storage in order to determine the stability of adhesion on enamel. Multiple-way ANOVA ($\alpha=0.05$) showed that bond strength values decreased only for the Single Bond group stored in water during the period of 1 year ($p<0.05$). Both self-etching adhesives systems showed stable when stored in water. Clearfil SE Bond group showed similar bond strength values in all conditions tested. In some groups higher mean values were achieved when specimens was stored in oil. Increasing etching-time did not improve bond strength; neither avoided the degradation of adhesive interface.