UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA

conserto

**“ESTUDO DE PROPRIEDADES LOCAIS
EM IMPUREZAS INTERSTICIAIS EM
HOSPEDEIROS METÁLICOS”**

SBI-IFUSP

305M810T2624

Luiz Adolfo de Mello

*Tese de Doutorado apresentada
ao Instituto de Física da
Universidade de São Paulo, para
obtenção do Título de Doutor em
Ciências.*

Banca Examinadora:

Sonia Frota Pessoa
Profa. Dra. Sonia Frota-Pessôa (Orientadora)

Prof. Dr. Ronaldo Motta (UFSta Maria)

Prof. Dr. Roberot Bechara Muniz (UFF)

Profa. Dra. Lucy Vitória Credidio Assali (IFUSP)

Prof. Dr. Rajendra Saxena (IPEN/CNEN-SP)

Sylvio Camuto
Prof. Iberê Luiz Caldas
Presidente da Comissão de Pós-Graduação

**São Paulo
1996**

FICHA CATALOGRÁFICA
Preparada pelo Serviço de Biblioteca e Informação
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Mello, Luiz Adolfo de
Estudos de Propriedades Locais em Impurezas
Intersticiais em Hospedeiros Metálicos.

Tese (Doutorado) Universidade de São Paulo.
Instituto de Física. Departamento de Física dos Materiais
e Mecânica.

Área de Concentração: Física do Estado Sólido
Orientador: Profa. Dra. Sonia Frota Pessoa

Unitermos: 1. Estudo de Propriedades Locais;
2. Cálculo de Estrutura Eletrônica; 3. Impurezas
Intersticiais; 4. Comportamento Magnético;
5. Deslocamento Isomérico.

USP/IF/SBI - 43/96

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Prof^a. Sônia, pela forma que se dedicou ao trabalho de orientação, pelo seu profissionalismo e principalmente por sua amizade. Que seus passos sejam sempre guiados por uma firme convicção como tem sido até agora.

A Prof^a. Helena, pois foi através dela que vim a integrar este grupo de trabalho onde pudemos manter discussões sempre proveitosas, e pela amizade e estímulo que sempre me dedicou. Que seus caminhos continuem sempre cheios de virtudes.

A Angela e Renata, que começaram a trilhar este caminho comigo, agradeço pela amizade e coleguismo, principalmente, por terem tornado nossas reuniões de grupo em ocasiões agradáveis.

Aos amigos Sérgio, Luis Alberto e Guillermo, pela dedicação e ajuda que me dispensaram, principalmente ao caro Luis.

Aos colegas que não se encontram mais no grupo, Sandra, Pascoal e Jaime, pela amizade, paciência e amparo quando iniciei este trabalho.

A todos os meus colegas de departamento, principalmente ao Prof^o. Adalberto, que tornaram minha vida acadêmica mais rica e prazerosa.

À Marisa, não só por me auxiliar na forma final deste trabalho, mas também pelo tempo, atenção e carinho com que se dedicou a este.

Agradeço aos meus pais, pelo amor e incentivo que nunca me faltaram.

Aos meus colegas da UNIP, em particular, aos Profs. Waldemar, Santo e Ana.

A minha noiva, Vera, que com paciência suportou esta fase difícil de minha vida e, ainda, me retribuiu com amor e dedicação.

A UNIP e a FAPESP, pelo financiamento parcial deste trabalho.

RESUMO

Neste trabalho realizamos um estudo do comportamento do momento magnético e do deslocamento isomérico de uma impureza intersticial de Fe em hospedeiros metálicos de valências 4 (Ti, Zr), 3 (Sc, Y). Investigamos também impurezas intersticiais e substitucionais de Mo e Fe em hospedeiros divalentes. Para realizar este estudo fizemos cálculos de estrutura eletrônica utilizando o RS-LMTO-ASA (*"Real Space - Linear Muffin-Tin Orbital - Atomic Spherical Approximation"*), um método de primeiros princípios dentro da aproximação do funcional densidade local, implementado no espaço real.

Calculamos o momento magnético no sítio da impureza nos sistemas acima e constatamos que a impureza intersticial de Fe é não magnética nos hospedeiros de valências 4 e 3, e que tanto as impurezas intersticiais como as substitucionais podem apresentar momento magnético nos hospedeiros divalentes. Mostramos que para os sistemas divalentes o momento magnético depende fortemente da relaxação. Os nossos resultados são explicados através de um modelo simples, baseado no modelo de Wolff.

Investigamos também o comportamento do deslocamento isomérico no sítio da impureza de Fe nesses vários sistemas. Constatamos que os nossos resultados concordam razoavelmente bem com os dados experimentais e explicam o comportamento das tendências observadas.

ABSTRACT

In the present work, we have studied the magnetic moments and the behavior of the isomer shift at the interstitial Fe impurity site in Ti, Sc, Zr and Y hosts. We have also investigated interstitial and substitutional Fe and Mo impurities in Ca, Sr and Yb hosts. To perform the calculations, we have used the RS-LMTO-ASA scheme, a first principles method, within the local spin density approximation, implemented in real space.

We calculated the magnetic moments at the impurity site in the above systems and all the substitutional impurities are found to be magnetic. The results show that interstitial Fe is non magnetic in the tri- and tetravalent hosts, but interstitial Fe and Mo impurities could develop local magnetic moment in divalent hosts. We show that the magnetic moment at the impurity site in these divalent hosts is strongly dependent on lattice relaxation. The results can be explained using simple arguments based on Wolff model.

We have investigated in a systematic way the behavior of the isomer shift of Fe impurities in these systems. We observed that our results are in generally good agreement with experiment and lead to better understanding of the observed trends in terms of the volume occupied by the Fe in each host.

Í N D I C E

1. INTRODUÇÃO	1
2. O MÉTODO LMTO-ASA	6
2.1. Introdução	6
i) <i>O Método Celular</i>	<i>8</i>
ii) <i>O Método LCAO (Combinação Linear de Orbitais Atômicos)</i>	<i>10</i>
2.2. Conceitos Básicos que Entram na Construção das Bases LMTO-ASA	12
2.3. O Formalismo LMTO-ASA na Base Tradicional	19
2.4. Formalismo Geral LMTO-ASA em uma Base Genérica	30
2.5. O Formalismo LMTO-ASA na Base Ortogonal	37
2.6. A Base mais Localizada (Tipo "Tight-Binding")	42
3. CÁLCULO DE ESTRUTURA ELETRÔNICA RS-LMTO-ASA	45
3.1. O Formalismo LMTO-ASA na Base Ortogonal e com Parâmetros "Tight-Binding"	45
3.2. Adaptações do Formalismo RS-LMTO-ASA para se fazer uma Mudança de Parâmetro de Escala	49
3.3. O Cálculo de Estrutura Eletrônica no Espaço Direto (RS-LMTO-ASA)	52
i) <i>Cálculo da Constante de Estrutura</i>	<i>53</i>

ii) Autoconsistências nas Esferas Muffin-Tin - "O Problema Atômico"	54
4. BREVE RESUMO DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS RELEVANTES A ESTE TRABALHO	64
4.1. Técnica de Implantação Iônica	64
i) Aspectos Gerais	66
ii) Técnica In-Beam ou On-Line (Tempo Real)	67
4.2. Campos Hiperfinos Estudados Através da Técnica Distribuição Angular Perturbada - Tempo Diferencial (TDPAD)	68
4.3. O Efeito Mössbauer	72
4.4. Interações Hiperfinas	74
i) Deslocamento Isomérico	74
ii) Interação Hiperfina Magnética	77
5. MODELOS TEÓRICOS RELEVANTES A ESTE TRABALHO	80
5.1. O Modelo de Wolff	81
i) O Modelo de Wolff para Ressonância	82
ii) O Modelo de Wolff para Impurezas Intersticiais	86
5.2. O Critério de Stoner dentro do Formalismo de Funcional Densidade	90
i) Generalização do Funcional Susceptibilidade de Spin de Khon-Sham(K-S)	90
ii) Critério de Stoner Generalizado	98

6. ESTUDOS DE IMPUREZAS SUBSTITUCIONAIS DE Fe E Mo EM HOSPEDEIROS DE VALÊNCIA 2(Sr, Ca E Yb)	102
6.1. Estudo da Estrutura Eletrônica e das Propriedades Magnéticas	103
6.2. Estudo do Campo Hiperfino e Deslocamento Isomérico	117
 7. ANÁLISE GERAL DO COMPORTAMENTO DE IMPUREZAS INTERSTICIAIS EM HOSPEDEIROS METÁLICOS	129
7.1. Estrutura Eletrônica sem Polarização de Spin e Propriedades Magnéticas ..	130
7.2. O Modelo de Wolff Aplicado a Impurezas Intersticiais	140
7.3. Impurezas Intersticiais de Cr, Fe e Ni em Sc	144
7.4. Comportamento Magnético de Impurezas Intersticiais Hospedeiros de Valência 2(Yb, Ca e Sr) na Relaxação L-J	148
7.5. Estudo do Comportamento do Momento Magnético Local com a Relaxação na Rede	157
i) Impureza Intersticial de Fe em Y	159
ii) Impurezas Intersticiais de Fe e Mo em Yb	161
7.6. Deslocamento Isomérico	169
7.7. Comparação com Dados Experimentais	174
 8. CONCLUSÕES	180

<i>APÊNDICE 1 - Determinação dos Valores de $W(\ddot{\phi}, \phi)$ e $W(K, J)$</i>	<i>184</i>
<i>APÊNDICE 2 - Relação entre os Parâmetros das Bases T-B e Ortogonal</i>	<i>187</i>
<i>APÊNDICE 3 - Obtenção da Dependência de Q com o Parâmetro de Escala $\underline{A}$</i>	<i>190</i>
<i>APÊNDICE 4- Relações Importantes na Demonstração da Independência do Formalismo LMTO-ASA com o Parâmetro de Escala $\underline{A}$</i>	<i>191</i>
<i>APÊNDICE 5 - O Sítio Intersticial</i>	<i>194</i>
<i>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</i>	<i>204</i>

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

O comportamento magnético de impurezas em metais é um problema clássico e seus mecanismos físicos principais já foram entendidos há algum tempo^(1,3). No entanto, devido à complexidade das interações entre a impureza e o hospedeiro envolvidas e à ação simultânea de vários mecanismos, se torna difícil aplicar essas idéias básicas para prever o comportamento de sistemas reais. Ultimamente, devido tanto a avanços nas técnicas experimentais^(4,5) como no desenvolvimento de modelos teóricos mais precisos baseados em cálculos de estrutura eletrônica “*ab initio*”^(6,9), renovou-se o interesse neste campo.

Em particular, sistemas que não formam ligas podem ser agora investigados, fornecendo informações a respeito da formação de momento magnético na impureza, à medida em que se varia o hospedeiro através da tabela periódica⁽⁴⁾. Impurezas de Fe são particularmente apropriadas para tais estudos, devido tanto ao seu caráter magnético quanto à sua flexibilidade quando usado como sonda. Em particular, vários sistemas contendo impurezas de Fe têm sido investigados pela combinação das técnicas da distribuição angular perturbada em tempo diferencial (TDPAD) ou espectroscopia Mössbauer em feixe (IBMS) com a técnica de implantação iônica^(4,5).

Os dados experimentais frequentemente mostram que as impurezas de Fe implantadas ionicamente em metais ocupam mais de um sítio, e que estes sítios podem possuir propriedades magnéticas e hiperfinas distintas. Cálculos teóricos podem ser muito úteis no entendimento dessas diferenças, na identificação dos sítios e no esclarecimento dos mecanismos físicos envolvidos. Para impurezas substitucionais (que preservam a posição do sítio na rede) vários métodos de primeiros princípios podem ser usados, dentro da aproximação do funcional densidade, para se obter a estrutura eletrônica e propriedades correlatas. No caso de impurezas intersticiais, a qual quebra a simetria estrutural da rede de Bravais e frequentemente induz mudanças na posição dos átomos vizinhos, a situação é mais complicada. Estas características são difíceis de se incorporar em muitos dos métodos devido a problemas práticos ou a limitações intrínsecas das mesmas e poucas tentativas foram feitas para se calcular tais sistemas. Assim, quando iniciamos este trabalho, muito pouco era conhecido, mesmo a nível qualitativo, sobre a estrutura eletrônica e o comportamento magnético de impurezas intersticiais em metais.

Neste contexto, os códigos RS-LMTO-ASA (*Real Space - Linear Muffin-Tin Orbitals - Atomic Spherical Approximation*) desenvolvidos pelo nosso grupo^(8,12), demonstraram ser bastante úteis. Como este é implementado inteiramente no espaço real, ele não requer qualquer simetria e permite a inclusão de relaxação na rede em torno da impureza. O RS-LMTO-ASA permite que se utilizem aglomerados bastante grandes, de modo que este faz uma boa descrição da região no entorno do defeito, como também do resto do material hospedeiro. Neste trabalho utilizamos o RS-LMTO-ASA para estudar o comportamento magnético e o de propriedades hiperfinas de impurezas intersticiais de Fe em metais de valência 4 (Ti, Zr) e 3 (Sc, Y) como hospedeiros, e impurezas intersticiais

de Fe e Mo em hospedeiros divalentes (Ca, Sr e Yb). Notamos que esse é o primeiro estudo sistemático do comportamento de impurezas intersticiais. Um primeiro artigo englobando parte deste trabalho foi publicado no *Physical Review Letters*⁽¹⁷⁾. Visando fazer uma análise comparativa entre impurezas substitucionais e intersticiais, vamos complementar este trabalho fazendo uma investigação em impurezas substitucionais nestes mesmos sistemas. Note-se que há na literatura um estudo para alguns desses sistemas^(18,19).

Os códigos RS-LTMO-ASA, baseados no formalismo LMTO-ASA, permite que façamos cálculos de primeiros princípios, autoconsistentes, dentro da aproximação do funcional densidade local⁽²³⁾, no espaço real. O procedimento é muito similar ao formalismo LMTO-ASA no espaço recíproco usual, mas a solução do problema de autovalores é feita no espaço real, com o auxílio do método de recorrência.

Cabe notar que este trabalho surgiu de uma colaboração entre o nosso grupo e os grupos experimentais do Hahn-Meitner Institut, Berlim - Alemanha. Estes fizeram primeiramente medidas de TDPAD⁽¹¹⁾ para impureza de Fe nos hospedeiros Ti, Zr, Sc e Y, e constataram que o Fe ocupava dois sítios com características distintas, um magnético e outro não. Medidas de IBMS⁽²⁰⁾ atribuíam ao primeiro sítio um valor positivo para o deslocamento isomérico (IS) e ao outro um valor negativo. Através de cálculos teóricos⁽²²⁾ e argumentos empíricos o sítio magnético e com IS positivo foi associado a uma impureza substitucional, mas várias questões foram deixados em aberto. Podemos associar o segundo sinal a um sítio intersticial? Por que o sítio intersticial é não magnético? Será que o efeito de superposição entre a impureza e seus vizinhos, muito

maior na cavidade intersticial, é o responsável por este comportamento? Porque os valores para o IS são tão diferentes nos dois sítios? Para responder a estas perguntas fizemos cálculos de estrutura eletrônica no espaço real para estes sistemas. Esses cálculos são uma parte do trabalho apresentado aqui.

Medidas de TDPAD⁽³⁵⁾ em impurezas de Fe implantadas ionicamente em Yb mostraram que esta impureza é magnética tanto no sítio substitucional como no intersticial deste hospedeiro. Muito recentemente foram realizadas medidas de TDPAD para impureza de Fe nos hospedeiros Ca e Sr e, constatou-se que também nestes hospedeiros a impureza é magnética nos dois sítios ocupados. Então, a partir desta colaboração com o grupo experimental acima citado, passamos a estudar o comportamento magnético de impurezas de Fe em hospedeiros divalentes, que é o assunto central deste trabalho. Como realizaram também medidas em impurezas de Mo nestes hospedeiros, vamos apresentar um estudo para estes sistemas.

Assim, neste trabalho usamos os códigos RS-LMTO-ASA para determinar a estrutura eletrônica da impureza de Fe em Ti, Zr, Sc, Y, Ca, Sr e Yb como hospedeiros e da impureza de Mo nos hospedeiros divalentes. Em todos os casos os cálculos são autoconsistentes e incluímos relaxação dos primeiros vizinhos da impureza.

No próximo capítulo apresentamos o formalismo LMTO-ASA em suas diversas representações. No capítulo 3 mostramos primeiramente como o formalismo LMTO-ASA, descrito em termos de uma base ortogonal com parâmetros “*tight-binding*”, pode ser modificado para tratar sistemas aonde há regiões com uma densidade de átomos diferente da densidade do resto do material. Em segundo lugar descrevemos o método

—
autoconsistente de primeiros princípios no espaço direto utilizado na realização de nossos cálculos, o RS-LMTO-ASA.

No capítulo 4 apresentamos um resumo das técnicas experimentais relevantes a este trabalho e introduzimos conceitos que serão utilizados nos cálculos das propriedades hiperfinas. No capítulo 5 descrevemos de forma sucinta os modelos teóricos utilizados na análise dos nossos resultados. Mostramos como o modelo de Wolff⁽²⁾, dentro de certas aproximações, pode ser generalizado para tratar do problema da existência e estabilidade do momento magnético local em sistemas contendo impurezas intersticiais.

No capítulo 6 apresentamos um estudo sistemático das propriedades magnéticas e hiperfinas para impurezas substitucionais de Fe e Mo em hospedeiros de valência dois. Finalmente no capítulo 7 apresentamos e discutimos nossos resultados para impurezas intersticiais. As conclusões deste trabalho são apresentadas no capítulo 8.

CAPÍTULO 2

O MÉTODO LMTO-ASA

2.1. Introdução

O método LMTO-ASA de cálculos de primeiros princípios de estrutura eletrônica, como os demais métodos, é uma forma aproximada de se tratar o problema de se descrever a estrutura eletrônica de um sólido, isto é, é uma forma aproximada de se tentar resolver um problema de muitos corpos. Dentro da Mecânica Quântica, para descrevermos o comportamento de um elétron dentro de um sólido, teríamos que resolver a equação de Schrödinger para a função de onda de N partículas de todos os elétrons no metal, $\Psi(r_1s_1, r_2s_2, \dots, r_Ns_N)$:

$$H\Psi = \sum_{i=1} \left(\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 \Psi - Ze^2 \sum_R \frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{R}|} \Psi \right) + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \Psi = E\Psi \quad (2.1.1)$$

onde a energia potencial negativa representa o potencial eletrostático atrativo entre o elétron i e o núcleo R fixo na rede de Bravais, e o último termo representa a interação elétron-elétron.

Depois do desenvolvimento da teoria do funcional densidade local, em vez de um problema de muitos corpos, resolve-se uma equação do tipo Schrödinger para um elétron para um suposto potencial total V

$$(-\nabla^2 + V - E_j)\Psi_j = 0 \quad (2.1.2)$$

e acha-se as energias, E_j , e as funções de onda, Ψ_j , para um elétron. Então, as funções de onda para um elétron são ocupadas de acordo com o princípio de Pauli, e um novo potencial é obtido resolvendo-se a equação de Poisson para um núcleo pontual blindado por uma nuvem eletrônica de densidade

$$n(r) = \sum_j^{\text{occ}} |\Psi_j(r)|^2 \quad (2.1.3)$$

e pela adição do potencial de correlação e troca. Compara-se este novo potencial com o antigo. Se diferirem mais que um determinado critério de convergência, faz-se uma soma ponderada entre o novo e o antigo potencial e repete-se o processo até atingir a convergência.

Existem vários modos de montar e resolver o problema de autovalores, dependendo do tipo de base utilizada. Estes podem ser classificados em métodos de base fixa, de ondas parciais e métodos lineares. O método utilizado por nós, o RS-LMTO-ASA (*real space-linear muffin-tin orbital atomic spherical approximation*), é um método linear que usa orbitais Muffin-tin (LMTO) na aproximação da esfera atômica (ASA), desenvolvida e cedida ao nosso grupo pelo Prof. O.K. Andersen do Max-Planck Institut de Stuttgart⁽²⁴⁾, e adaptado para resolver a equação de autovalores no espaço real (RS) pelo nosso grupo⁽²⁵⁾. Os métodos lineares foram desenvolvidos para se conjugar as vantagens dos métodos de base fixa com os de ondas parciais. Para esclarecermos melhor as idéias tomemos um

exemplo de cada; no item *i*) apresentamos o método Celular e no item *ii*) o método LCAO.

i) O Método Celular

Como exemplo de um método de ondas parciais temos o método celular, desenvolvido por Wigner e Seitz⁽²⁶⁾, aonde observando a propriedade de periodicidade das funções de Bloch no espaço K , tem-se que dada uma solução da equação de Schrodinger, Ψ_K , dentro de uma dada célula primitiva obtém-se a solução sobre todo o cristal,

$$\Psi_K(\vec{r} + \vec{R}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \Psi_K(\vec{r}) \quad (2.1.4)$$

com a condição adicional de que Ψ_K deve ser contínuo e diferenciável nos contornos das células primitivas.

A grande aproximação do método Celular é a de aproximar o potencial cristalino dentro de cada célula de Wigner-Seitz por um potencial esférico-simétrico. Então, dentro de cada célula de Wigner-Seitz temos um conjunto completo de soluções da equação de Schrodinger dado por:

$$\Psi_{\ell m}(\vec{r}, \epsilon) = r Y_{\ell m}(\theta, \phi) \chi_{\ell, \epsilon}(r) \quad (2.1.5)$$

onde $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$ são os harmônicos esféricos e $\chi_{\ell, \epsilon}(r)$ são as soluções da equação diferencial ordinária

$$\chi_{\ell, \epsilon}''(r) + \frac{2}{r} \chi_{\ell, \epsilon}'(r) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(\epsilon - V(r) - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right) \chi_{\ell, \epsilon}(r) = 0 \quad (2.1.6)$$

Como qualquer combinação linear de soluções da equação de Schrödinger com mesma energia também é uma solução, temos como solução geral

$$\Psi(r, \epsilon) = \sum_{\ell, m} A_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \chi_{\ell, \epsilon}(r) \quad (2.1.7)$$

que é uma solução da equação (2.1.1) para uma dada energia $\epsilon(k)$ e para coeficientes arbitrários $A_{\ell m}$. Os coeficientes $A_{\ell m}$ são determinados pelas condições de contorno na célula de Wigner-Seitz (ver referências 27, 29), cujo modo de obtenção não descreveremos aqui. Assim, no método celular as autofunções são soluções da equação de Schrödinger radial com condições de contorno periódicas.

Assim, vemos que no método celular, como em qualquer método de ondas parciais, as funções de base $\chi_{\ell, E}(r)$, para um dado k fixo, são recalculadas em cada etapa do processo autoconsistente para o potencial apropriado. A grande desvantagem destes métodos é que como as autofunções $\Psi_{\ell, m}(r, E)$ dependem da energia, para encontrá-las temos que solucionar para cada k um problema de autovalores do tipo

$$M(E)b = 0 \quad (2.1.8)$$

que é um sistema não linear na energia e a resolução não é simples, consumindo muito tempo de computação. Como exemplo de método de base fixa temos o método LCAO.

ii) O Método LCAO (Combinação Linear de Orbitais Atômicos)

Começemos com a descrição da base utilizada no método LCAO^(29,27). A idéia é a de que conhecemos as energias e as funções de onda para os estados eletrônicos de um átomo livre (H_{at}). Se aproximarmos uma coleção de átomos de forma a formarmos um sólido ou uma molécula, tem-se que no momento em que os átomos começarem a se superpor a descrição dos estados do sistema pode ser feita pelos estados atômicos mais uma pequena correção.

Se considerarmos como H_{at} a hamiltoniana de um único átomo centrado em um ponto da rede, tem-se que

$$H_{at} \Psi_n = E_n \Psi_n \quad (2.1.9)$$

Então, o hamiltoniano do sistema será dado por uma pequena correção a H_{at} , dada por:

$$H = H_{at} + \Delta U(r) \quad (2.1.10)$$

onde $\Delta U(r)$ contém todas as correções ao potencial atômico.

Nesta aproximação em cada sítio $\vec{R}$ teremos n autofunções $\Psi_n(\vec{r} - \vec{R})$ com n níveis de energia no potencial periódico da rede. Para se preservar as condições

periódicas de contorno impõem-se que a combinação linear das autofunções degeneradas satisfaçam a condição de Bloch:

$$\Psi_n(\vec{r} + \vec{R}) = e^{i\vec{K} \cdot \vec{r}} \Psi_n(\vec{r}) \quad (2.1.11)$$

A combinação linear é dada por:

$$\Psi_{nK}(\vec{r}) = \sum_R e^{i\vec{K} \cdot \vec{R}} \Psi_n(\vec{r} - \vec{R}) \quad (2.1.12)$$

onde K toma valores na primeira zona de Brillouin.

Esta solução possui apenas níveis de energia atômicos que não são o do sistema. Espera-se que as autofunções LCAO, $\phi(\vec{r})$, sejam uma pequena correção a (2.1.12). Procura-se autofunções T-B como uma combinação linear de orbitais atômicos (LCAO).

$$\phi(\vec{r}) = \sum_n b_n \Psi_n(\vec{r}) \quad (2.1.13)$$

de modo que a solução LCAO seja dada por:

$$\Psi(\vec{r}) = \sum_R e^{i\vec{K} \cdot \vec{R}} \phi(\vec{r} - \vec{R}) \quad (2.1.14)$$

O método LCAO, como qualquer método de base fixa, usa um conjunto de vetores de base pré-estabelecidas, com a importante característica de independerem da energia, de tal forma que o hamiltoniano do sistema caía em um problema de autovalores simples (2.1.9) do tipo:

$$(H - EO)b = 0$$

para cada vetor de onda fixa K , onde O é a matriz de sobreposição.

Para se montar e resolver o problema de autovalores acima, tem-se que calcular um conjunto de integrais

$$\int \Psi_m^*(\vec{r}) H_{at} \Psi(\vec{r}) d\vec{r} = E_m \int \Psi_m^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) d\vec{r}$$

ou

$$(E(K) - E_m) \int \Psi_m^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) d\vec{r} = \int \Psi_m^*(\vec{r}) \Delta U \Psi(\vec{r}) d\vec{r}$$

para cada K e para cada orbital m .

A grande desvantagem destes métodos é que em geral necessita-se de muitas funções de base na expansão das autofunções para que se obtenha solução acurada. Assim as integrais a serem calculadas são muitas, tomando bastante tempo de computação e tornando o método ineficiente.

2.2. Conceitos Básicos que Entram na Construção das Bases LMTO-ASA

Os métodos lineares se caracterizam por empregarem funções de base independentes da energia, mas obtidas a partir de ondas parciais, isto é, elas são calculadas de acordo com os potenciais obtidos em cada iteração. Assim, elas nos levam a

a uma hamiltoniana do tipo base fixa, mas não são necessárias tantas funções de base para se obter a convergência no cálculo autoconsistente.

Como exemplo de método linear temos o LMTO-ASA, o LAPW e outros. Vamos estudar aqui o LMTO-ASA que iremos descrever em detalhe na próxima seção. O formalismo LMTO-ASA possui várias representações de acordo com a base utilizada. As representações mais importantes do LMTO-ASA são: 1) **Tradicional**, onde o formalismo foi originalmente desenvolvido; 2) **Ortogonal**, onde os vetores de base são ortogonais entre si; 3) **Tight-Binding**, onde a matriz hamiltoniana do sistema possui um caráter esparso (de curto alcance). Além dessas bases, o formalismo possui uma **representação** denominada **genérica**, na qual podemos obter todas as outras. Aqui vamos estudar o método LMTO-ASA nas suas várias representações.

Antes de passarmos à descrição do formalismo LMTO-ASA, é bom frisarmos aqui que neste trabalho vamos adaptá-lo de modo que possamos tratar o problema de um sítio intersticial. Isto é, vamos adaptá-lo para o caso de uma rede cristalina que possui uma região com uma densidade de átomos diferente da do resto do cristal. Assim, apesar do formalismo LMTO-ASA estar descrito na literatura⁽²⁴⁾, faz-se necessário que o apresentemos em detalhes e nas suas várias representações. Só assim poderemos determinar quais as modificações que devem ser introduzidas neste para podermos tratar o problema proposto.

O formalismo LMTO-ASA caracteriza-se pelo fato de que seus vetores de base são construídos de tal forma que eles possuem as seguintes propriedades: *i)* independem da energia; *ii)* eles mudam junto com o potencial a cada iteração do processo de

autoconsistência; *iii*) o Hamiltoniano do sistema recai em um problema de autovalores simples do tipo, $(H - EO)\Psi = 0$.

Antes de construirmos a base LMTO-ASA, vamos descrever algumas grandezas e aproximações em que ele se baseia. Em primeiro lugar faz-se a aproximação de que os elétrons estão sujeitos a um potencial do tipo Muffin-Tin (M-T, ref. 24). Isto é, aproxima-se o cristal por um conjunto de esferas de raios iguais ($r = s$), centrados nos átomos do cristal, e com regiões intersticiais entre elas. Dentro das esferas toma-se o potencial como sendo esférico-simétrico ($V(r)$) e no interstício toma-se um potencial constante V^i :

$$V(r) = \begin{cases} V(r_{\vec{R}}) & \text{dentro de cada esfera centrada em } \vec{R} \\ V^i & \text{nos interstícios} \end{cases} \quad (2.2.1)$$

onde daqui em diante $|\vec{r}_{\vec{R}}| = |\vec{r} - \vec{R}|$.

Assim, dentro de cada esfera procura-se soluções da equação radial do tipo Schrödinger:

$$\left(-\nabla^2 + V(r_{\vec{R}})\right)\phi_{RL}(E, r_R) = E\phi_{RL}(E, r_R) \quad (2.2.2)$$

onde $L = (l, m)$ e E são os números-quânticos principais. Nas regiões intersticiais vamos ter soluções da equação do tipo Schrödinger

$$\left(-\nabla^2 + V^i\right)\phi_{RL}(E, r_R) = E\phi_{RL}(E, r_R) \quad (2.2.3)$$

que pode ser escrita como:

$$-\nabla^2\phi_{RL}(E, r_R) = A\phi_{RL}(E, r_R) \quad (2.2.4)$$

onde $A = E - V^i$ é a energia cinética dos elétrons nas regiões intersticiais. Considerando que as nossas soluções estão dentro de uma faixa de energia limitada, no LMTO-ASA são feitas as seguintes aproximações: 1) toma-se $A = 0$ Ry em 2.2.4; e 2) lineariza-se na energia as soluções (2.2.2), de modo que seja possível construir uma solução independente da energia dentro e fora das esferas.

Para se construir a base LMTO-ASA procura-se dentro de cada esfera $\vec{R}$ soluções independentes da energia e que sejam ao mesmo tempo ortogonais aos estados de caroço. Se estamos interessados em soluções em torno da energia $E \sim E_v$, as soluções procuradas serão dadas como uma linearização das soluções $\phi_{RL}(E, r_R)$ em termos de $\phi_{RL}(E_v, r_R)$ e de sua derivada em relação a energia

$$\dot{\phi}_{RL}(E_v, r_R) = \left. \frac{d}{dE} \phi_{RL}(E, r_R) \right|_{E=E_v} \quad (2.2.5)$$

Para simplificar a notação designamos

$$\phi_{RL}(E_v, r_R) = \phi_{RL}(r) \quad (2.2.6)$$

e

$$\phi_{RL}(E_v, r_R) = \phi_{RL}(r) \quad (2.2.7)$$

No LMTO-ASA utiliza-se ondas parciais normalizadas, ou seja:

$$\left\langle \phi_{RL}(E, r_R) \phi_{RL}(E, r_R) \right\rangle_{E_v} = 1$$

de modo que $\phi_{RL}(r)$ seja ortogonal a $\phi_{RL}(r)$. O que pode ser verificado derivando-se a expressão acima em relação a energia. Pode-se ainda mostrar que estas são ortogonais aos estados de caroço⁽³¹⁾.

O LMTO-ASA utiliza a **Aproximação da Esfera Atômica**, isto é, suprime-se as regiões intersticiais de modo que as esferas R superpõem-se ligeiramente. Nessa aproximação substitui-se as células de Wigner-Seitz por esferas de mesmo volume, denominadas de esferas de Wigner-Seitz. Esta aproximação é muito boa para tratar sistemas densamente empacotados como metais. Uma vez que a região intersticial na aproximação ASA é muito pequena, temos que a aproximação de se tomar a energia cinética K como sendo nula ($K = E - V^i = 0$) nos interstícios se torna justificável.

Com a aproximação ASA o método LMTO despreza as soluções nos interstícios, de modo que ficamos somente com as soluções linearizadas, dentro das esferas R . Como em qualquer problema físico, deseja-se que as funções LMTO-ASA sejam contínuas e diferenciáveis ao longo de todo o sistema (cristal em um sólido qualquer). Existe várias formas de se tornar uma função contínua e diferenciável. No LMTO-ASA define-se uma função envelope ao longo de todo o sistema. Como veremos será esta função que vai determinar ao longo do sistema o casamento entre as soluções dentro das várias esferas (fig. 2.2).

Figura 2.2 - Exemplo pictórico unidimensional de um casamento de soluções centradas em diversas esferas R .

Existe várias maneiras de se escolher uma função envelope. No LMTO-ASA toma-se como função envelope uma combinação linear das soluções da equação de Laplace.

$$\nabla^2 \Phi_{\ell,m}(r) = 0 \quad (2.2.8)$$

isto é, a solução geral da equação de Laplace é dada por:

$$\Phi_{\ell,m}(r) = Ar^{\ell}Y_{\ell,m}(\hat{r}) + Br^{-\ell-1}Y_{\ell,m}(\hat{r}) \quad (2.2.9)$$

Esta é uma combinação linear de um termo que diverge na origem e regular no infinito (função de Bessel)

$$K(r) = \left(\frac{r}{a}\right)^{-\ell-1} Y_{\ell,m}(\hat{r}) \quad (2.2.10)$$

e de um regular na origem e que diverge no infinito (função de Hankel).

$$J(r) = [2(2\ell + 1)]^{-1} \left(\frac{r}{a}\right)^{\ell} Y_{\ell m}(\hat{r}) \quad (2.2.11)$$

Constrói-se a função envelope tomando-se somente a parte regular na origem da solução da equação de Laplace, $K(r)$, centrada na esfera R e definida para todo o espaço, e faz-se uma expansão em multipolos nas demais esferas em termos de uma combinação linear de $J(r)$ e $K(r)$.

A escolha da função envelope como uma combinação linear das soluções da equação de Laplace é muito conveniente, pois como vimos, as soluções para um potencial M-T nas regiões intersticiais (fora das esferas), quando tomamos $A = 0$ em 2.2.4, são dadas justamente por estas soluções. Veremos adiante que de acordo com a escolha da combinação linear de $J(r)$ e $K(r)$, ou seja da função envelope, estaremos definindo o tipo de função de base usada no formalismo LMTO-ASA. O parâmetro de escala a foi introduzido de forma a tornar as soluções da equação de Laplace adimensionais.

2.3. O Formalismo LMTO-ASA na Base Tradicional

Começemos descrevendo a base tradicional do LMTO. Nesta base toma-se como função envelope somente a função regular no infinito $K(r)$. Para poder-se substituir $K(r)$ por uma combinação linear de ϕ e $\bar{\phi}$ centradas em cada esfera, divide-se a função envelope em duas partes. Uma centrada na esfera R , denominada cabeça da função envelope ($K(r_R)$) e outra centrada nas demais esferas R' , denominada de rabo da função envelope. Em seguida, faz-se uma expansão em multipolos do rabo da função envelope em $J(r_{R'})$ centradas em cada esfera R' , dada pela expressão abaixo:

$$\left(\frac{r_R}{a}\right)^{-\ell-1} Y_\ell(\hat{r}_R) = - \sum_{L'} \left(\frac{r_R}{a}\right)^{\ell'} \frac{Y_{L'}(\hat{r}_{R'}) S_{R'L'RL}^\circ}{2(2\ell'+1)} \quad (2.3.1)$$

onde

$$S_{R'L'RL}^\circ = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} g_{LL'} \left| \frac{(\vec{R} - \vec{R}')}{a} \right|^{-\ell'-\ell-1} Y_{\ell'+\ell, m'-m}(\vec{R}-\vec{R}') \quad (2.3.2)$$

e

$$g_{L'L} = (-1)^{\ell+m+1} \left[\frac{(2\ell'+1) \cdot (2\ell+1) \cdot (\ell+\ell'+m'-m)! (\ell+\ell'-m'+m)!}{(2\ell'+2\ell+1) \cdot (\ell'+m')! (\ell'-m')! (\ell+m)! (\ell-m)!} \right], \text{ e } L = (\ell, m)$$

Figura 2.3 - Função envelope.

Nestes termos a função envelope fica sendo dada por:

$$K_{RL}^{\infty}(r) = K(r_R) - \sum_{R'L'} J_{\ell'}(r_{R'}) Y_{L'}(\hat{r}_{R'}) S_{R'L',RL}^{\circ} \quad (2.3.3)$$

Esta é a função que vai ser substituída por combinação linear de $\varphi_{R'L'}(r)$ e $\phi_{R'L'}(r)$ centradas em cada esfera R' . Usamos o índice ∞ para indicar que $K_{RL}^{\infty}(r)$ está definida para todo r e que $K(r_R)$ está definida somente na esfera R . Usaremos o índice (0) para denotar a base tradicional, devido a identidade neste caso entre $J^0(r)$ e $J(r)$, continuaremos usando $J(r)$ sem índice. A matriz S^0 é o coeficiente da expansão (2.3.1.) e só depende da geometria do material. No LMTO-ASA ela recebe a denominação especial de constante de estrutura.

Agora vamos substituir em cada sítio R do material, a parte da função envelope que entra aí, por uma combinação linear de φ e ϕ , de forma que ela seja contínua e

diferenciável para todo r . A função assim obtida será a nossa função de base LMTO-ASA, que terá a forma

$$X_{RL}^{\infty}(r) = \varphi_{RL}(r) + \sum_{R'L'} \dot{\varphi}_{R'L'}(r) h_{R'L',RL}^{\circ} \quad (2.3.4)$$

onde

$$\dot{\varphi}_{R'L'}^{\circ}(r) = \dot{\varphi}_{R'L'}(r) + \varphi_{R'L'}(r) o_{R'L'}^{\circ} \quad (2.3.5)$$

com $h_{RL,RL}^{\circ} \neq 0$. Os parâmetros h° e o° serão determinados a frente e são denominados de parâmetros de potenciais. Para simplificar a notação vamos introduzir a notação vetorial, ou de braket de Dirac. Nesta notação a função envelope é dada por:

$$|K(r)^{\circ}\rangle^{\infty} = |K(r)\rangle - |J(r)\rangle S^{\circ} \quad (2.3.6)$$

e a função de base é dada por:

$$|X^{\circ}(r)\rangle^{\infty} = |\varphi(r)\rangle + |\dot{\varphi}^{\circ}\rangle h^{\circ} \quad (2.3.7)$$

onde

$$|\dot{\varphi}^{\circ}\rangle = |\dot{\varphi}\rangle + |\varphi\rangle o^{\circ} \quad (2.3.8)$$

Para substituírmos a função envelope por uma combinação linear de φ e $\dot{\varphi}$ centrada em cada esfera, vamos usar a propriedade do Wronskiano de duas funções que são contínuas e diferenciáveis em um ponto s ser nulo. No nosso caso uma das funções é

uma combinação linear de outras duas (φ e ϕ). Se chamarmos $f(r)$ a função que queremos substituir e $g(r) = a(r) + b(r)$ a função final, a relação procurada é:

$$f(r) \rightarrow [a(r)W(f, b) - b(r)W(f, a)]W(a, b)^{-1} \quad (2.3.9)$$

onde o sinal ($\rightarrow$) indica que a função à esquerda será substituída pela da direita e o Wronskiano é definido por:

$$W(f, g) /_{r=s} = s^2 [f(s)g'(s) - f'(s)g(s)] \quad (2.3.10)$$

ou

$$W(f, g) /_{r=s} = sf(s)g(s)[D\{g\} - D\{f\}] \quad (2.3.11)$$

onde

$$D\{f\} = \frac{1}{s} \frac{f'(s)}{f(s)} \quad (2.3.12)$$

é a derivada logarítmica da função. A derivada logarítmica da função de base nos contornos das esferas é uma grandeza muito importante, pois esta define a curvatura (slope) da função de base dentro de cada esfera e portanto a sua energia.

Começemos expandindo o rabo da função envelope, $J_{R'L'}$. Para isto façamos

$f(r) = -J_{R'L'}$, $a(r) = \phi_{R'L'}$, $b(r) = \varphi_{R'L'}$ em (2.3.9). Isto é

$$-J_{R'L'} \rightarrow \frac{\dot{\phi}_{R'L'}^0 W(-J_{R'L'}, \phi_{R'L'}) - \phi_{R'L'} W(-J_{R'L'}, \dot{\phi}_{R'L'}^0)}{W(\dot{\phi}_{R'L'}^0, \phi_{RL})} \quad (2.3.13)$$

Se observamos a equação acima, ou melhor, o seu numerador, constatamos que tanto o 1° como 2° termo dependem de ϕ_{RL} e $\dot{\phi}_{RL}$ ($\dot{\phi}_{R'L'}^0 = \dot{\phi}_{R'L'} + o^0 \phi_{R'L'}$), de modo que vamos impor que o 2° termo seja nulo, de onde obteremos a expressão para o^0 , e deixaremos que a dependência de $J_{R'L'}$ com $\phi_{R'L'}$ e $\dot{\phi}_{R'L'}$ seja dada inteiramente pelo 1° termo, isto é, impõem-se que:

$$W(-J_{R'L'}, \dot{\phi}_{R'L'}^0) = 0 \quad (2.3.14)$$

em (2.3.14), No apêndice (1) mostramos que

$$W(\dot{\phi}_{R'L'}^0, \phi_{RL}) = 1 \quad (2.3.15)$$

de modo que se substituirmos as duas identidades acima em (2.3.14), resulta que J pode ser substituído por:

$$-J_{R'L'} \rightarrow \dot{\phi}_{R'L'}^0 W(-J_{R'L'}, \phi_{R'L'}) \quad (2.3.16)$$

na equação (2.3.14):

$$W(J_{R'L'}, \dot{\phi}_{R'L'}^0) = W(J_{R'L'}, \dot{\phi}_{R'L'} + \phi_{R'L'} o^0_{R'L',RL}) = 0$$

de onde se obtém que

$$o^0 = -\frac{W(J_{R'L'}, \dot{\phi}_{R'L'})}{W(J_{R'L'}, \varphi_{R'L'})} \quad (2.3.17)$$

Façamos agora a substituição da cabeça da função envelope $K(r)$. Tomando-se $f(r) = K_{RL}(r)$, $a(r) = \dot{\phi}_{RL}^0(r)$ e $b(r) = \varphi_{RL}(r)$ na equação (2.3.9) temos:

$$K_{RL}(r_R) \rightarrow \frac{\dot{\phi}_{RL}^0 W(K_{RL}, \varphi_{RL}) - \varphi_{RL} W(K_{RL}, \dot{\phi}_{RL}^0)}{W(\dot{\phi}_{RL}^0, \varphi_{RL})}$$

substituindo a identidade (2.3.15) na expressão acima obtém-se

$$K_{RL}(r_R) \rightarrow \dot{\phi}_{RL}^0 W(K_{RL}, \varphi_{RL}) - \varphi_{RL} W(K_{RL}, \dot{\phi}_{RL}^0) \quad (2.3.18)$$

substituindo (2.3.18) e (2.3.16) na função envelope temos:

$$\begin{aligned} K_{RL}^{0\infty} \rightarrow & \dot{\phi}_{RL}^0 W(K_{RL}, \varphi_{RL}) - \varphi_{RL} W(K_{RL}, \dot{\phi}_{RL}^0) + \\ & - \sum_{R'L'} \dot{\phi}_{R'L'}^0 W(J_{R'L'}, \varphi_{R'L'}) S_{R'L', RL}^0 \end{aligned} \quad (2.3.19)$$

Para que a expressão (2.3.19) tenha a mesma forma que (2.3.4) temos que impor que o coeficiente de φ_{RL} seja um (1) em (2.3.19). Logo, a função de base LMTO-ASA será dada por (2.3.19) dividida por $W(K_{RL}, \dot{\phi}_{RL}^0)$, isto é,

$$\begin{aligned}
 X_{RL}^{0\infty}(r) = \varphi_{RL}(r) + \sum_{R'L'} \dot{\varphi}_{R'L'}^0(r) h_{R'L',RL}^0 = \varphi_{RL}(r) - \dot{\varphi}_{RL} \frac{W(K_{RL}, \varphi_{RL})}{W(K_{RL}, \dot{\varphi}_{RL}^0)} + \\
 + \sum_{R'L'} \dot{\varphi}_{R'L'}^0 W(J_{R'L'}, \varphi_{R'L'}) x S_{R'L',RL}^0 W(K_{RL}, \dot{\varphi}_{RL}^0)^{-1}
 \end{aligned} \quad (2.3.20)$$

Existe uma forma mais conveniente de se expressar $|X^0\rangle^\infty$ e que é mais usual na literatura. No apêndice (A1) mostramos que $W(K_{RL}, J_{RL}) = a/2$ e a partir da identidade (2.3.16) temos que:

$$W(K_{RL}, J_{RL}) = W(K_{RL}, \dot{\varphi}_{RL}^0) W(J_{RL}, \varphi_{RL}) = a/2 \quad (2.3.21)$$

Substituindo esta identidade em (2.3.20) temos:

$$\begin{aligned}
 X_{RL}^{0\infty}(r) = \varphi_{RL} - \dot{\varphi}_{RL}^0 \frac{W(K_{RL}, \varphi_{RL})}{W(K_{RL}, \dot{\varphi}_{RL}^0)} + \sum_{R'L'} \dot{\varphi}_{R'L'}^0 W(J_{R'L'}, \varphi_{R'L'}) x \\
 x S_{R'L',RL}^0 W(J_{RL}, \varphi_{RL}) 2/a
 \end{aligned} \quad (2.3.22)$$

Em notação vetorial temos:

$$|X^0\rangle^\infty = |\varphi\rangle + |\dot{\varphi}^0\rangle \left[-\frac{W(K, \varphi)}{W(K, \dot{\varphi}^0)} + \sqrt{\frac{2}{a}} W(J, \varphi) S^0 W(J, \varphi) \sqrt{\frac{2}{a}} \right] \quad (2.3.23)$$

Comparando o lado esquerdo da equação (2.3.20) com o direito, temos que a expressão de h^0 em termos das condições de contorno será dada por:

$$h^o = \left[-\frac{W(K, \varphi)}{W(K, \varphi^o)} + \sqrt{\frac{2}{a}} W(J, \varphi) S^o W(J, \varphi) \sqrt{\frac{2}{a}} \right] \quad (2.3.24)$$

Com as equações (2.3.24) e (2.3.17) temos os parâmetros de potenciais h^o e o^o completamente definidos em termos das condições de contorno e da constante de estrutura S^o (no caso de h^o). Com estas definimos a função de base LMTO-ASA (equação 2.3.4 e 2.3.5).

Definamos agora dois parâmetros de potenciais muito importantes na literatura LMTO-ASA:

$$C^o = \frac{W(K, \varphi)}{W(K, \varphi^o)} + E_v \quad (2.3.25)$$

e

$$\Delta^{o1/2} = \sqrt{\frac{2}{a}} W(J, \varphi) \quad (2.3.26)$$

Com esta definição a expressão de h^o fica sendo dada por:

$$h^o = (E_v - C^o) + \Delta^{1/2} S^o \Delta^{1/2} \quad (2.3.27)$$

Determinemos agora a expressão da matriz de overlap (O^o) e da hamiltoniana (H^o) em termos de o^o e h^o . A definição da matriz overlap é

$$O^o = {}^\infty \langle X^o | X^o \rangle^\infty \quad (2.3.28)$$

Substituindo a função de base $|X^o\rangle^\infty$ em termos de o^o e h^o , dada por (2.3.7 em 2.3.8):

$$|X^o\rangle^\infty = |\varphi\rangle(1 - o^o h^o) + |\dot{\varphi}\rangle h^o \quad (2.3.29)$$

na expressão (2.3.28), temos:

$$\begin{aligned} O^o &= \left[(1 - o^o h^o)^+ \langle \varphi | + h^{o+} \langle \dot{\varphi} | \right] \left[|\varphi\rangle (1 - o^o h^o) + |\dot{\varphi}\rangle h^o \right] = \\ &= 1 + o^o h^o + (o^o h^o)^+ + (o^o h^o)^+ o^o h^o \end{aligned} \quad (2.3.30)$$

onde usamos a ortogonalidade de φ e $\dot{\varphi}$, e o fato de que $|\dot{\varphi}|^2 = \langle \dot{\varphi} | \dot{\varphi} \rangle$ ser muito pequeno⁽³¹⁾ e portanto pode ser desprezado.

A matriz hamiltoniana H^o , desprezando termos da ordem de $\langle \dot{\varphi} | \dot{\varphi} \rangle$ é dada por:

$$\begin{aligned} H^o &= {}^\infty \langle X^o | -\nabla^2 + V | X^o \rangle^\infty = \\ &= \left[(1 - o^o h^o)^+ \langle \varphi | + h^{o+} \langle \dot{\varphi} | \right] (-\nabla^2 + V) \left[|\varphi\rangle (1 - o^o h^o) + |\dot{\varphi}\rangle h^o \right] = \\ &= h^o + h^{o+} o^o h^o + E_v O^o \end{aligned} \quad (2.3.31)$$

onde se usou as identidades

$$(-\nabla^2 + V)|\phi\rangle = E_v|\phi\rangle \quad (2.3.32)$$

$$(-\nabla^2 + V)|\dot{\phi}\rangle = |\phi\rangle + E_v|\dot{\phi}\rangle \quad (2.3.33)$$

Vemos das expressões (2.3.30) e (2.3.31) que a hamiltoniana do sistema está completamente definida em termos dos parâmetros de potenciais h^0 e o^0 , que são dados em última instância em termos das condições de contorno (derivadas logarítmicas) e da constante de estrutura S^0 . Da expressão da matriz de overlap (2.3.30) vemos que os vetores de base tradicional não são ortogonais entre si.

Para finalizar esta seção vamos mostrar que o formalismo LMTO-ASA na base tradicional é independente da escolha do parâmetro de escala a , que entra na definição da constante de estrutura (S^0) e nas das funções $J(r)$ e $K(r)$. Isto só é importante nos casos em que se queira mudar de parâmetro da escala, ou no caso em que o material possui duas regiões com parâmetro de potencial distinto. Isto é, como se usa como parâmetro de escala o raio de WS médio da região (W), tem-se que no caso de uma impureza intersticial (que é o tipo de sistema que vamos calcular) tem-se duas regiões com WS médio distintos.

A matriz H^0 é dada por:

$$H^0 = h^0 + h^{0+} o^0 h^0 + E_v O^0 \quad (2.3.31)$$

onde

$$O^0 = 1 + o^0 h^0 + (o^0 h^0)^+ + (o^0 h^0)^+ o^0 h^0 \quad (2.3.34)$$

Logo, H^0 só depende de o^0 e h^0 . Por outro lado, o^0 é dado por

$$o^0 = -\frac{W(J, \dot{\phi})}{W(J, \varphi)} \quad (2.3.35)$$

No apêndice (A1) mostramos que $W(J, \dot{\phi})$ possui a mesma dependência no parâmetro a que $W(J, \varphi)$, assim, concluímos que o parâmetro o^0 independe de a .

A expressão de h^0 é um pouco mais complicada. Ela é dada por:

$$h^0 = -\frac{W(K, \varphi)}{W(K, \dot{\phi}^0)} + \frac{2}{a} W(J, \varphi) S^0 W(J, \varphi) \quad (2.3.36)$$

Neste mesmo apêndice (A1) mostramos que $W(K, \dot{\phi}^0)$ possui a mesma dependência em a que $W(K, \varphi)$, de modo que o 1º termo à direita de h^0 , também, independe do parâmetro a . Mostrou-se que $W(J, \varphi) \propto a^{-1}$, de modo que como $S^0 \propto a^{+\ell+\ell'+1}$, tem-se que o 2º termo à direita de h^0 independe de a . Isto é:

$$\frac{2}{a} W(J, \varphi) S^0 W(J, \varphi) \propto \frac{2}{a} a^{-\ell} \cdot a^{\ell+\ell'+1} \cdot a^{-\ell'} = 2$$

Lembre-se que S^0 é dada por:

$$S_{RL,R'L'}^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} g_{LL'} \left| \frac{(\vec{R} - \vec{R}')}{a} \right|^{-\ell' - \ell - 1} Y_{\ell'+\ell, m'+m}(\vec{R} - \vec{R}') \quad (2.3.37)$$

Conclui-se, então, que a matriz hamiltoniana na base tradicional é independente do parâmetro de escala.

2.4. Formalismo Geral LMTO-ASA em uma Base Genérica

Nesta seção vamos desenvolver a representação geral do formalismo LMTO-ASA. Nesta representação utiliza-se funções de base genéricas que definiremos a seguir. Como na Base Tradicional (§ 2.3), impõe-se que a função de base seja uma combinação linear de φ e ϕ dentro de cada esfera R , centradas em cada átomo, e que sejam contínuas e diferenciáveis ao longo de todo o cristal.

Como vimos na seção anterior, a função envelope na base tradicional é uma função regular sobre todo o material, e portanto só podia ser expandida em termos de funções regulares ($J(r)$) em cada sítio R . Se quisermos generalizá-la teremos que tomar uma função envelope irregular, de modo que possamos fazer uma expansão em multipolos de uma combinação linear de funções regulares ($J(r)$) e irregulares ($K(r)$) dentro de cada esfera.

Assim, pelo controle de quanto de função irregular $K(r)$ irá entrar na construção da função envelope teremos a definição da função de base utilizada. Mostraremos adiante

que a função envelope genérica nada mais é que uma transformação linear da função envelope da base tradicional.

Começamos definindo a função envelope denominada $|K^\alpha\rangle^\infty$. Aqui, em vez de dividir a função envelope em cabeça e rabo, como fizemos no parágrafo anterior, define-se a função envelope sobre todo o cristal como uma combinação linear das funções regulares $J(r)$ e irregulares $K(r)$ na origem de cada esfera R' . Isto é:

$$K_{RL}^\alpha = K_{RL} - \sum_{R'L'} J_{R'L'}^\alpha S_{R'L',RL}^\alpha \quad (2.4.1a)$$

onde $S_{R'L',RL}^\alpha$ é a constante de estrutura na base genérica, com o detalhe de que $S_{RL,RL}^\alpha \neq 0$. Introduz-se o vetor:

$$J_{R'L'}^\alpha = J_{R'L'} - K_{R'L'} Q_{R'L'}^\alpha \quad (2.4.2a)$$

já que agora K_{RL}^α é uma função irregular no centro de todas as esferas R' . Na notação de Dirac temos:

$$|K^\alpha\rangle^\infty = |K\rangle - |J^\alpha\rangle \cdot S^\alpha \quad (2.4.1b)$$

onde

$$|J^\alpha\rangle = |J\rangle - |K\rangle \cdot Q^\alpha \quad (2.4.2b)$$

As divergências na origem da esfera R e de cada esfera R' , ocasionadas pela presença do termo $r_{R'}^{-\ell'-1}$ não são importantes, pois, a função envelope K_{RL}^α só entra na solução LMTO-ASA para determinar as condições de contorno nas esferas, aonde tanto $J(r)$ como $K(r)$ são bem comportadas.

A escolha de uma função envelope que seja uma combinação linear de $K(r)$ e $J(r)$ em todas as esferas é muito importante, porque vai permitir que se construa bases aonde poderemos controlar o quanto de solução irregular ($K(r)\alpha r^{-\ell-1}$) iremos introduzir na função envelope, através da escolha do parâmetro de potencial Q^α .

Para terminarmos a definição da função envelope vamos deduzir a expressão da constante de estrutura na base genérica S^α em termos da dada na base tradicional S^0 . Substituindo a expressão que define a função envelope na base genérica:

$$|K^\alpha\rangle^\infty = |K\rangle - |J^\alpha\rangle \cdot S^\alpha \quad (2.4.1b)$$

onde

$$|J^\alpha\rangle = |J\rangle - |K\rangle \cdot Q^\alpha \quad (2.4.2b)$$

na expressão da função envelope na base tradicional:

$$|K^0\rangle^\infty = |K\rangle - |J\rangle \cdot S^0 \quad (2.4.3a)$$

temos:

$$\left| K^0 \right\rangle^\infty = \left| K \right\rangle - \left(\left| J^\alpha \right\rangle + \left| K \right\rangle Q^\alpha \right) S^0 = \left| K \right\rangle (1 - Q^\alpha S^0) - \left| J^\alpha \right\rangle S^0 \quad (2.4.3b)$$

Multiplicando (2.4.3b) por $(1 - Q^\alpha S^0)^{-1}$ temos:

$$\left| K^0 \right\rangle^\infty (1 - Q^\alpha S^0)^{-1} = \left| K \right\rangle - \left| J^\alpha \right\rangle S^0 (1 - Q^\alpha S^0)^{-1}$$

que comparando com (2.4.1b) obtém-se que $\left| K^\alpha \right\rangle^\infty$ é dado por uma transformação linear

de $\left| K^0 \right\rangle^\infty$:

$$\left| K^\alpha \right\rangle^\infty = \left| K^0 \right\rangle^\infty (1 - Q^\alpha S^0)^{-1} \quad (2.4.4a)$$

que é a mesma que relaciona a constante de estrutura S^α a S^0 ,

$$S^\alpha = S^0 (1 - Q^\alpha S^0)^{-1}$$

Vemos que a base $\left| K^\alpha \right\rangle^\infty$ é combinação linear da base antiga gerada por Q^α .

Vamos obter agora a função de base genérica $\left| X^\alpha \right\rangle^\infty$. Como na base tradicional (seção 2.3), vamos impor que as funções de base genérica possuam a forma:

$$\left| X^\alpha \right\rangle^\infty = \left| \varphi \right\rangle + \left| \dot{\varphi}^\alpha \right\rangle h^\alpha \quad (2.4.5a)$$

onde

$$|\dot{\phi}^\alpha\rangle = |\dot{\phi}\rangle + |\phi\rangle o^\alpha \quad (2.4.6a)$$

Em termos de coordenadas temos:

$$X_{RL}^{\alpha\infty}(r) = \phi_{RL}(r_R) + \sum_{R'L'} \dot{\phi}_{R'L'}^\alpha(r_{R'}) h_{R'L',RL}^\alpha \quad (2.4.5b)$$

onde

$$\dot{\phi}_{R'L'}^\alpha(r_{R'}) = \dot{\phi}_{R'L'}(r_{R'}) + \phi_{R'L'}(r_{R'}) o_{R'L'}^\alpha \quad (2.4.6b)$$

e $h_{R'L',RL}^\alpha \neq 0$. Os parâmetros de potenciais o^α , h^α e Q^α serão determinados de forma completamente análoga a seção anterior. Temos que tomar cuidado somente com o novo parâmetro de potencial Q^α .

Como na seção anterior, vamos substituir a função envelope por combinação linear de $\dot{\phi}^\alpha$ e $\dot{\phi}$ centradas em cada esfera, com a condição adicional de que $|J^\alpha\rangle$ seja dada por uma combinação linear de ϕ e $\dot{\phi}$, isto é, impõe-se aqui, também, que

$$W(J^\alpha, \dot{\phi}^\alpha) = 0 \quad (2.4.7a)$$

Desta relação tem-se que

$$W(J - KQ^\alpha, \dot{\phi} + \phi o^\alpha) = 0$$

onde se substitui as expressões de J^α e $\dot{\phi}^\alpha$ em (2.4.7a). Nesta relação se obtém que:

$$o^\alpha = -\frac{W(J, \dot{\phi}) - W(K, \dot{\phi})Q^\alpha}{W(J, \phi) - W(K, \phi)Q^\alpha} \quad (2.4.7b)$$

A relação (2.4.7b) mostra que os parâmetros de potenciais o^α e Q^α são interdependentes. Dado um define-se o outro.

A dedução das expressões de h^α e $|X^\alpha\rangle^\infty$ é completamente análoga a feita na base tradicional. Então, vamos simplesmente copiar as expressões destes usando o índice α em vez do índice o da base tradicional. A função de base genérica é dada por⁽³¹⁾:

$$|X^\alpha\rangle^\infty = |\phi\rangle + |\dot{\phi}\rangle \left[-\frac{W(K, \phi)}{W(K, \dot{\phi}^\alpha)} + \sqrt{\frac{2}{a}} W(J^\alpha, \phi) S^\alpha W(J^\alpha, \phi) \sqrt{\frac{2}{a}} \right] \quad (2.4.8a)$$

de modo que h^α é dado por:

$$h^\alpha = \left[-\frac{W(K, \phi)}{W(K, \dot{\phi}^\alpha)} + \sqrt{\frac{2}{a}} W(J^\alpha, \phi) S^\alpha W(J^\alpha, \phi) \sqrt{\frac{2}{a}} \right] \quad (2.4.8b)$$

Em termos dos parâmetros de potenciais $\Delta^{\alpha 1/2}$ e C^α , definidos por

$$\Delta^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{a}} W(J^\alpha, \phi) \quad (2.4.9a)$$

e

$$C^\alpha = E_v - \frac{W(K, \phi)}{W(K, \phi^\alpha)} \quad (2.4.9b)$$

h^α é dado por:

$$h^\alpha = (C^\alpha - E_v) + \Delta^{\alpha 1/2} S^\alpha \Delta^{\alpha 1/2} \quad (2.4.8c)$$

Com as equações (2.4.7a) e (2.4.8) temos a função de base genérica completamente definida em termos das condições de contorno e da constante de estrutura S^α . Para finalizar esta seção achemos a expressão das matrizes de overlap e hamiltoniana.

Analogamente a seção anterior, substituindo os índices (o) por α , tem-se:

$$O^\alpha = {}^\infty \langle X^\alpha | X^\alpha \rangle = 1 + o^\alpha h^\alpha + (o^\alpha h^\alpha)^+ + (o^\alpha h^\alpha)^+ o^\alpha h^\alpha \quad (2.4.9a)$$

e

$$H^\alpha = {}^\infty \langle X^\alpha | -\nabla^2 + V | X^\alpha \rangle = h^\alpha + h^{\alpha+} o^{\alpha+} h^\alpha + E_v O^\alpha \quad (2.4.9b)$$

onde h^α é dado por

$$h^\alpha = (C^\alpha - E_v) + \Delta^{\alpha 1/2} S^\alpha \Delta^{\alpha 1/2}$$

onde desprezou-se termos da ordem de $\langle \phi | \phi \rangle$.

Vemos da expressão da matriz de sobreposição (2.4.9a) que os vetores de base genéricos $|X^\alpha\rangle^\infty$ não são em geral ortogonais entre si. Mostraremos na próxima seção como podemos construir bases particulares a partir da base genérica. Em particular desenvolveremos as bases ortogonais e Tight-Binding. Como já desenvolvemos a base tradicional, não iremos refazê-la novamente. Só vamos chamar a atenção para o fato já discutido no começo desta seção, que a diferença básica entre a base tradicional e a genérica é que na definição da função envelope desta última entravam funções irregulares $K(r)$ na expansão de multipolos, através do parâmetro de potencial Q^α . Logo, se fizermos Q^α igual a zero e trocarmos todos os índices α por (o) na base genérica, recaímos na base tradicional.

2.5. O Formalismo LMTO-ASA na Base Ortogonal

Como é usual na literatura, a base ortogonal é caracterizada pela ausência de índice na sua notação. Para evitar confusão na definição da função envelope neste base, vamos usar o índice ort somente na definição desta função.

Da equação 2.4.13 vemos que se tomarmos $Q^\alpha = Q$ de tal forma a obtermos $o^\alpha = o$ igual a zero, a base genérica se transforma em uma base ortogonal. O valor de Q em 2.4.10b que torna $o = 0$ é:

$$Q = -\frac{W(J, \phi)}{W(K, \phi)} \quad (2.5.1)$$

Assim, a função envelope na base ortogonal é dada por (2.4.2 e 2.4.1)

$$|K^{ort}\rangle^\infty = |K\rangle - |J^{ort}\rangle S \quad (2.5.2a)$$

onde

$$|J^{ort}\rangle = |J\rangle - |K\rangle Q \quad (2.5.2b)$$

e o índice ort foi usado para diferenciar $|J^{ort}\rangle$ de $|J\rangle$ em (2.5.2b). Vemos que a função envelope na base ortogonal é uma expansão tanto nas funções regulares $J(r)$ como nas irregulares $|K\rangle$ nas origens das esferas.

A constante de estrutura S na base ortogonal é dada por (2.4.12)

$$S = S^o (1 - QS^o)^{-1} \quad (2.5.3)$$

que é uma transformação linear da constante de estrutura S :

As funções de base ortogonais são obtidas fazendo-se $o = 0$ em (2.4.4), isto é:

$$|X\rangle^\infty = |\phi\rangle + |\dot{\phi}\rangle h \quad (2.5.4a)$$

onde h é obtido a partir de h^α (2.4.9):

$$h = -\frac{W(K, \phi)}{W(K, \phi)} + \sqrt{\frac{2}{a}} W(J^{\text{ort}}, \phi) S W(J^{\text{ort}}, \phi) \sqrt{\frac{2}{a}} \quad (2.5.4b)$$

A equação (2.5.4a) em coordenadas é dada por:

$$X_{RL}^{\infty}(r) = \phi_{RL}(r_R) + \phi_{R'L'}(r_{R'}) h_{R'L', RL} \quad (2.5.4c)$$

Das equações (2.5.4) vemos que a função de base ortogonal é uma expansão em termos de somente $\phi(r)$, que é uma propriedade muito importante, que usaremos adiante na determinação das autofunções LMTO-ASA na base ortogonal.

Obtenhamos agora a expressão das matrizes O e H na base ortogonal. Fazendo $o^{\alpha} = 0$ igual a zero em (2.4.9a) e (2.4.9b), temos:

$$O = {}^{\infty} \langle X | X \rangle^{\infty} = 1 \quad (2.5.5a)$$

$$H = {}^{\infty} \langle X | -\nabla^2 + V | X \rangle^{\infty} = h + E_v \quad (2.5.5b)$$

Vejamos agora o problema de autovalores na base ortogonal. Substituindo-se a expressão do parâmetro h na matriz hamiltoniana (Eq. 2.4.9b) temos:

$$H = E_v - \frac{W(K, \phi)}{W(K, \phi)} + \sqrt{\frac{2}{a}} W(J^{\text{ort}}, \phi) S W(J^{\text{ort}}, \phi) \sqrt{\frac{2}{a}} \quad (2.5.6a)$$

Se definirmos os parâmetros de potenciais

$$C = E_v - \frac{W(K, \phi)}{W(K, \dot{\phi})} \quad (2.5.7a)$$

e

$$\Delta^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{a}} W(J^{ort}, \phi) \quad (2.5.7b)$$

tem-se que H pode ser escrita como:

$$H = C + \Delta^{1/2} S \Delta^{1/2} \quad (2.5.6b)$$

Da equação (2.5.4) temos que h pode ser dada por:

$$h = H - E_v \quad (2.5.8a)$$

de modo que as funções de base LMTO-ASA podem ser escritas como:

$$|X\rangle^\infty = |\phi\rangle + |\dot{\phi}\rangle (H - E_v) \quad (2.5.8b)$$

Agora, ao se procurar soluções LMTO-ASA estamos tentando resolver um problema de autovetores ($b_{RL,j}$) e autovalores (E_j) da hamiltoniana (matrix) H, de modo que as soluções LMTO-ASA (funções de onda) Ψ_j , podem ser expressas como uma combinação linear de $|X\rangle^\infty$ como:

$$\psi_j(r) = \sum_{RL} X_{RL}(r_R) b_{RL,j} = \sum_{RL,R'L'} (\phi_{RL} + \phi_{R'L'} h_{RL,R'L'}) b_{RL,j} Y_L \quad (2.5.9a)$$

que pela equação (2.5.8a) acima, escreve-se como:

$$\psi_j(r) = \sum_{RL} \left[\phi_{RL}(r) + \phi_{RL}(r) (E_j - E_v) \right] b_{RL,j} Y_L \quad (2.5.9b)$$

Pode-se pensar, assim, que as autofunções (soluções) LMTO-ASA são uma expansão em série de Taylor de primeira ordem da onda parcial $\phi(E,r)$ em torno da energia $E = E_v$. Assim, vemos que apesar da função envelope, e portanto da base LMTO-ASA, estar expandida sobre todos os sítios do cristal, as autofunções geradas por ela na **representação** ortogonal estão projetadas em cada sítio R.

Mostremos agora que, como na base tradicional, o formalismo LMTO-ASA na base ortogonal independe do parâmetro de escala a. A matriz hamiltoniana ortogonal é dada por (2.5.6a):

$$H = h + E_v = E_v - \frac{W(K, \phi)}{W(K, \phi)} + \frac{2}{a} W(J^{ort}, \phi) S W(J^{ort}, \phi)$$

Se nos recordamos da seção (2.4), provamos no apêndice (A2) que $W(K, \phi)$ possui a mesma dependência que $W(K, \phi)$ no parâmetro a, de modo que o 2º termo de H independe de a. Mostramos neste mesmo apêndice que $W(J^{ort}, \phi)$ é proporcional a $a^{-\ell}$ e S a $a^{\ell+\ell'+1} \left(S = S^0 (1 - Q S^0)^{-1} \right)$. De modo que, a semelhança do que ocorreu na

base tradicional, o termo $(2/a) W(J^{\text{ort}}, \varphi) S W(J^{\text{ort}}, \varphi)$ também independe do parâmetro a , e portanto, a matriz H também.

$$\left(\frac{2}{a} W(J^{\text{ort}}, \varphi) S W(J^{\text{ort}}, \varphi) \propto \frac{2}{a} a^{-\ell} \cdot a^{\ell+\ell'+1} \cdot a^{-\ell} = 2 \right)$$

Conclui-se, assim, que o formalismo LMTO-ASA na representação ortogonal independe do parâmetro de escala a .

2.6. A Base mais Localizada (Tipo “*Tight-Binding*”)

Iremos agora desenvolver uma base do tipo “*tight-binding*”, isto é, uma base na qual a matriz hamiltoniana tenha um caráter esparso. Para podermos ver como se pode obter uma base T-B, teremos que analisar um pouco melhor os parâmetros de potenciais o^α , Q^α , h^α e a constante de estrutura S^α que entram na definição da base genérica.

Como já dissemos os parâmetros o^α e Q^α são interdependentes e estão relacionados pela equação (2.4.10b). Desta expressão vemos que estes só dependem dos wronskianos (ou derivada logarítmica) das funções $K(r)$, $J(r)$, $\varphi(r)$ e $\phi(r)$ nos contornos das esferas, e são portanto quantidades localizadas. Das expressões de S (2.4.4b) e S^0 (2.3.2) podemos ver que estas constantes de estruturas são grandezas que relacionam os diversos sítios do cristal. Finalmente, como o parâmetro h^α depende de S^α , temos que esta é uma grandeza não localizada. Da equação (2.4.9) vemos que a matriz hamiltoniana

está dada inteiramente em termos de o^α e h^α , de modo que podemos concluir que o parâmetro h^α é quem determina o “*hoping*” entre os vários termos de H^α , através da constante de estrutura S^α .

Vejamos agora como podemos variar S^α de modo a controlar a extensão de influência da matriz H^α . Da expressão de $S^\alpha \left(S^\alpha = S^0 (1 - Q^\alpha S^0)^{-1} \right)$ vemos que S^α depende somente de Q^α e S^0 . Como S^0 é uma matriz constante dada por (2.3.2), temos que a transformação linear (2.4.4b) mencionada acima é completamente regida por Q^α . Andersen e Jepsen⁽³¹⁾ mostraram que a escolha de $Q^\alpha \equiv \bar{Q}$ em torno dos valores

$$\begin{aligned}\bar{Q}_s &= 0,348500 \\ \bar{Q}_p &= 0,053030 \\ \bar{Q}_d &= 0,010714\end{aligned}\tag{2.6.1}$$

faz com que as funções de base LMTO-ASA fiquem localizadas e independentes do material. Como na literatura, usaremos o índice barra (-) para denotar a base T-B.

A função envelope na base T-B é dada por:

$$|\bar{K}\rangle^\infty = |K\rangle - |\bar{J}\rangle \bar{S}\tag{2.6.2a}$$

onde

$$|\bar{J}\rangle = |J\rangle - |K\rangle \bar{Q}\tag{2.6.2b}$$

–
e

$$\bar{S} = S^0 (1 - \bar{Q} S^0)^{-1} \quad (2.6.2c)$$

As funções de base $|\bar{X}\rangle^\infty$ são dadas por:

$$|\bar{X}\rangle^\infty = |\varphi\rangle + |\dot{\bar{\varphi}}\rangle \bar{h} \quad (2.6.3a)$$

onde

$$|\dot{\bar{\varphi}}\rangle = |\dot{\varphi}\rangle + |\varphi\rangle \bar{o} \quad (2.6.3b)$$

e $\bar{o}$ e $\bar{h}$ são dados pelas equações (2.4.9) e (2.4.8), trocando-se os índices α por barra ($-$).

A matriz de overlap e hamiltoniana nesta representação são dadas por:

$$\bar{O} = {}^\infty \langle \bar{X} | \bar{X} \rangle = 1 + \bar{o} \bar{h} + (\bar{o} \bar{h})^+ + (\bar{o} \bar{h})^+ \bar{o} \bar{h} \quad (2.6.4a)$$

e

$$\bar{H} = {}^\infty \langle \bar{X} | -\nabla^2 + V | \bar{X} \rangle = \bar{h} + \bar{h}^+ \bar{o}^+ \bar{h} + E_v \bar{O} \quad (2.6.4b)$$

de onde se pode concluir que a base T-B é não ortogonal.

CAPÍTULO 3

CÁLCULO DE ESTRUTURA ELETRÔNICA RS-LMTO-ASA

3.1. O Formalismo LMTO-ASA na Base Ortogonal e com Parâmetros “Tight-Binding”

Queremos agora adaptar o formalismo LMTO-ASA para se fazer cálculo de estrutura eletrônica no espaço real (RS). Isto é, vamos resolver o problema de autovalores no espaço real e não no espaço recíproco ($\vec{k}$) como é mais usual. Para se resolver o problema de autovalores no espaço real vamos utilizar o método de recorrência desenvolvido por Haydock et al.⁽¹⁶⁾ e que descreveremos na seção (3.3). Esse método na sua versão mais simples e prática exige duas coisas: uma matriz esparsa do tipo T-B e um conjunto de vetores de base ortogonais.

Aqui tem-se um problema. Temos uma base ortogonal que não nos fornece uma hamiltoniana T-B, e por outro lado temos uma base T-B cujos vetores de base não são ortogonais. Vamos mostrar aqui que uma base ortogonal pode ser escrita com parâmetros T-B em 1ª ordem em $(E - E_v)$. Esta demonstração é completamente análoga e muito mais simples que demonstrar que uma base T-B em 1ª ordem em $(E - E_v)$ é ortogonal⁽³²⁾.

A matriz hamiltoniana na base ortogonal é dada por:

$$H = h + E_v = C + \Delta^{1/2} S \Delta^{1/2}$$

onde $S = S^0 (1 - QS^0)^{-1}$. Primeiramente precisamos achar a expressão que relaciona os parâmetros h , C , Δ e Q com $\bar{h}$, $\bar{C}$, $\bar{\Delta}$ e $\bar{Q}$. Mostramos no apêndice (A2) que os parâmetros de potenciais C , Δ e Q estão relacionados a $\bar{C}$, $\bar{\Delta}$ e $\bar{Q}$ pela expressão abaixo:

$$\frac{\bar{\Delta}^{1/2}}{\Delta^{1/2}} = \left[1 - (Q - \bar{Q}) \frac{C - E_v}{\Delta} \right] = \frac{\bar{C} - E_v}{C - E_v} \quad (3.1.1)$$

Para obtermos a expressão que conecta o parâmetro h a $\bar{h}$ escrevamos a expressão dos vetores de base nestas duas bases em termos de $\bar{o}$, $\bar{h}$ e h ($0 \neq 0$). Isto é,

$$|X\rangle^\infty = |\varphi\rangle + |\dot{\varphi}\rangle h$$

e

$$|\bar{X}\rangle^\infty = |\varphi\rangle(1 - \bar{o}\bar{h}) + |\dot{\varphi}\rangle\bar{h}$$

Mostramos na definição do formalismo LMTO-ASA na base genérica que duas bases LMTO-ASA estão relacionadas pela transformação linear, (em particular $|X\rangle^\infty$ com $|\bar{X}\rangle^\infty$)

$$|X\rangle^\infty = |\bar{X}\rangle^\infty \cdot (1 - \bar{o}\bar{h})^{-1} \quad (3.1.2a)$$

Substituindo as expressões de $|X\rangle^\infty$ e $|\bar{X}\rangle^\infty$ em termos de $|\varphi\rangle$ e $|\dot{\varphi}\rangle$, tem-se:

$$|\varphi\rangle + |\dot{\varphi}\rangle h = [|\varphi\rangle(1 - \bar{o}h) + |\dot{\varphi}\rangle \bar{h}](1 - \bar{o}h)^{-1} = |\varphi\rangle + |\dot{\varphi}\rangle \bar{h}(1 - \bar{o}h)^{-1}$$

Como $|\varphi\rangle$ é ortogonal a $|\dot{\varphi}\rangle$ tem-se que

$$h = \bar{h}(1 - \bar{o}h)^{-1} \quad (3.1.2b)$$

Agora vamos mostrar que as hamiltonianas H e $\bar{H}$ são iguais em 1ª ordem em $(E - E_v)$. Invertendo a transformação (3.1.2b) temos:

$$\bar{h} = h(1 - \bar{o}h)$$

Substituindo $\bar{h}$ na expressão acima o seu valor em termos de h , tem-se:

$$\bar{h} = h\{1 - \bar{o}[h(1 - \bar{o}h)]\} = h - h\bar{o}h + h\bar{o}h\bar{o}h$$

Fazendo isso sucessivamente, obtemos:

$$\bar{h} = h - h\bar{o}h + h\bar{o}h\bar{o}\{h(1 - \bar{o}) (h(1 - \bar{o}) (h(1 - \bar{o}) (h - \bar{o}(\dots))\}$$

Na seção anterior vimos que h é da ordem de $(E - E_v)$ (equação 2.6.8a). Assim em 1ª ordem em h temos que:

$$h = \bar{h} \quad (3.1.2c)$$

Provamos assim que a hamiltoniana ortogonal pode ser escrita em termos de parâmetros T-B em 1ª ordem em $(E - E_v)$. Nesta formulação temos uma hamiltoniana ortogonal e ao mesmo tempo esparsa, obtida por um problema de autovalores muito simples:

$$\bar{H} = \bar{h} + E_v = \bar{C} + \bar{\Delta}^{1/2} \bar{S} \bar{\Delta}^{1/2} \quad (3.1.3)$$

e que pode ser resolvida pelo método de recorrência. Os parâmetros de potenciais $\bar{C}$, $\bar{\Delta}$ são dados por:

$$\bar{C} = E_v - \frac{W(K, \varphi)}{W(K, \dot{\varphi})} \quad (3.1.4a)$$

$$\bar{\Delta}^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{a}} W(\bar{J}, \varphi) \quad (3.1.4b)$$

e a constante de estrutura é dada por:

$$\bar{S} = S^0 (1 - \bar{Q} S^0)^{-1} \quad (3.1.4c)$$

Como na base ortogonal (equação 2.5.8b), as funções de base LMTO-ASA podem ser escritas como:

$$|\bar{X}\rangle^\infty = |\varphi\rangle + |\dot{\varphi}\rangle (\bar{H} - E_v) \quad (3.1.5a)$$

de modo que o problema de autovetores ($b_{RL,j}$) e autovalores (E_j) da hamiltoniana $\bar{H}$ será dado por:

$$\bar{H}b_{RL,j} = E_j b_{RL,j} \Rightarrow (\bar{H} - E_j \bar{O})b_{RL,j} = 0 \quad (3.1.6)$$

Estas autofunções serão dadas como uma combinação linear de $|\bar{X}\rangle^\infty$ por:

$$\psi_j(r) = \sum_{RL} \bar{X}_{RL}(r_R) b_{RL,j} = \sum_{RL} [\phi_{RL}(r) + \phi_{RL}(r)(E_j - E_v)] b_{RL,j} Y_L \quad (3.1.7)$$

Vê-se, assim, que em 1ª ordem em $(E - E_v)$ o formalismo LMTO-ASA em uma base ortogonal com parâmetros T-B resulta em um problema de autovalores simples do tipo $(H - EO)b = 0$.

3.2. Adaptações do Formalismo RS-LMTO-ASA para se fazer uma Mudança de Parâmetro de Escala

Como já dissemos, o tema central desta tese é o cálculo de estrutura eletrônica de um sólido cristalino com uma impureza intersticial. Neste caso tem-se que na região em torno da impureza tem-se mais um átomo, de modo que aí a densidade de átomos é diferente da do resto do material. Logo, tem-se que na região em torno da impureza (que delimitamos pelos seus 1º vizinhos) um raio de Wigner-Seitz médio (W^I) e no resto do sólido tem-se o raio de Wigner-Seitz médio do material puro (W^b). Como estamos usando o Wigner-Seitz médio como parâmetro de escala ($a = W$) tem-se desse modo dois

parâmetros de escala para o sólido. Por outro lado, tem-se que na construção da hamiltoniana só pode entrar um parâmetro de escala, pois este é uma escala universal. Assim, vamos determinar aqui um procedimento para se mudar o parâmetro de escala na região ao redor da impureza, de tal modo que se tenha um único parâmetro de escala para todo o material.

Se estivessemos trabalhando em uma base ortogonal ou tradicional, pelo fato de que na expressão final da hamiltoniana não entrar o parâmetro de escala a , como demonstramos nos finais das seções (2.4) e (2.6), tem-se que se pode mudar de parâmetro de escala arbitrariamente. Já no caso de estar-se trabalhando em uma base ortogonal usando parâmetros T-B, tem-se que o parâmetro de potencial $\bar{Q}$ é uma matriz constante e única para todos os materiais (equação 2.6.1) obtida para o raio de WS médio deste. Em outras palavras, dado um sólido se usarmos como parâmetro de potencial $\bar{Q}$ os valores tabelado na literatura⁽³¹⁾, é se obrigado a usar como parâmetro de escala o raio de Wigner-Seitz médio do material ($a \equiv \omega$).

Para se entender melhor o que foi dito acima, escrevemos abaixo a expressão geral do parâmetro $\bar{Q}$:

$$Q^\alpha = \left(\frac{s}{\omega} \right)^{2\ell+1} \frac{[(2\ell+1)]^{-1} [D\{\phi(s)\} - \ell]}{[D\{\phi(s)\} + (\ell+1)]} = N \times \left(\frac{s}{\omega} \right)^{2\ell+1} \quad (3.2.1)$$

Então, Andersen e Jepsen mostraram que:

$$N \times \left(\frac{s}{\omega} \right)^{2\ell+1} = \overline{Q} = \begin{cases} s = 0,3485 \\ p = 0,05303 \\ d = 0,010714 \end{cases} \quad (3.2.2)$$

é uma constante independente do material (s/ω). Vê-se assim que $\overline{Q}$ possui uma dependência implícita em ω , de modo que $\overline{H}$ também é independente do parâmetro de escala ω . A demonstração é a mesma que no caso da base ortogonal, ver apêndice (A4), apesar de aparecer o termo ω na sua expressão (equação 3.2.1).

Então, como $\overline{Q}$ só vale quando usado com o raio de WS médio do material (ω) ou da região, vamos determinar o novo parâmetro $\overline{Q}'$ que deve ser usado quando estivermos usando um parâmetro ω' diferente de ω . Temos que ter $\overline{Q}$ com a dependência implícita $\left(\frac{s}{\omega} \right)^{2\ell+1}$ em ω . Mas, ao usarmos ω' temos a dependência implícita $\left(\frac{s}{\omega'} \right)^{2\ell+1}$, logo, impomos que

$$\overline{Q} \cdot \left(\frac{s}{\omega} \right)^{2\ell+1} = \overline{Q}' \cdot \left(\frac{s}{\omega'} \right)^{2\ell+1} \Rightarrow \overline{Q}' = \overline{Q} \cdot \left(\frac{\omega'}{\omega} \right)^{2\ell+1} \quad (3.2.3)$$

Esta é a transformação no parâmetro de potencial $\overline{Q}$ que faz com que seja possível mudar de parâmetro de escala sem perdermos a independência de $\overline{H}$ em a .

No caso de um sólido com uma impureza intersticial, por exemplo, vamos usar como parâmetro o raio de WS médio do “bulk” (ω_b). Assim, na região da cavidade intersticial todos os cálculos foram feitos usando o raio de WS médio desta região (ω^I).

Então, para que $\bar{H}$ tenha um só parâmetro de escala, temos que usar na região intersticial, em vez de $\bar{Q}$, $\bar{Q}'$ dado por;

$$\bar{Q}' = \bar{Q} \cdot \left(\frac{\omega^I}{\omega^b} \right)^{2\ell+1} \quad (3.2.4)$$

3.3 O Cálculo de Estrutura Eletrônica no Espaço Direto (RS-LMTO-ASA)

Vamos descrever agora como se efetua o cálculo de estrutura eletrônica LMTO-ASA no espaço real. Como dissemos na seção anterior, para se efetuar o cálculo de estrutura no espaço real vamos usar uma base ortogonal com parâmetros T-B, de modo que possamos resolver o problema de autovalores usando o método de recorrência. Vimos que a hamiltoniana na base ortogonal com parâmetros T-B é dada por:

$$H = \bar{C} + \bar{\Delta}^{1/2} \bar{S} \bar{\Delta}^{1/2} \quad (3.3.1)$$

De modo que como $\bar{S}$ independe de qualquer parâmetro de potencial nesta representação, podemos dividir o nosso processo de cálculo em três etapas.

Numa parte preliminar calcula-se a constante de estrutura, $\bar{S}$, para cada sítio não equivalente do sólido e uma única vez, já que este só depende da geometria (que é fixa).

Começa-se, então, a autoconsistência. Esta por sua vez se divide em duas partes. Na primeira parte se efetua a autoconsistência nas esferas de WS associadas a cada sítio não equivalente. Nesta se calcula as funções de base LMTO-ASA, φ e ϕ , e determina-se os parâmetros de potenciais $\bar{C}$ e $\bar{\Delta}$. Esta parte do processo é denominada de “*parte atômica*”. Com os parâmetros de potenciais obtidos monta-se o problema de autovalores que é, então, resolvido no espaço direto. Esta parte do processo é denominada de “*autoconsistência no sólido*”, (ver esquema I). Vejamos agora esse processo em detalhes.

i) Cálculo da Constante de Estrutura

O primeiro passo para se calcular a constante de estrutura é o de se construir um aglomerado (“*cluster*”) que simule o sólido que queremos estudar. Como vamos resolver o problema de autovalores no espaço real, não podemos usar condições periódicas no infinito. Tomamos, assim, um cluster de aproximadamente 1500 átomos na simetria desejada, para se evitar efeitos de superfície no sítio estudado (tomado como o átomo central).

Assim, se estivermos trabalhando com 9 orbitais (1s, 3p e 5d) teremos que efetuar uma inversão matricial $(1 - \bar{Q}S^0)^{-1}$ de uma matriz $9N \times 9N$, onde N é o número de átomos do cluster, com a subsequente multiplicação matricial $\bar{S} = S^0(1 - QS^0)^{-1}$, para cada sítio não equivalente do sólido.

Como estamos trabalhando com uma hamiltoniana com parâmetros T-B, que vai ser resolvida pelo método de recorrência⁽⁶¹⁾, tem-se que o cálculo efetuado considerando somente 20 átomos em torno do sítio desejado, é o suficientemente acurado, dentro de uma precisão de milieletrons na densidade de estados⁽⁵¹⁾.

Para finalizar esta seção, vamos considerar agora o caso de um sólido com regiões com raio de WS médio distintos. Como mostramos na seção (2.6), no cálculo de $\bar{S}$ teremos que considerar cada uma dessas regiões em separado. Em cada uma delas teremos que usar como parâmetro de potencial $\bar{Q}$ o parâmetro transformado

$$\bar{Q}' = \bar{Q} \cdot \left(\frac{\omega^I}{\omega^b} \right)^{2\ell+1} \quad (3.3.2a)$$

que faz com que $\bar{H}$ seja dada em termos de um único parâmetro de escala.

$$\bar{S} = S^0 (1 - \bar{Q} S^0)^{-1} \quad (3.3.2b)$$

ii) Autoconsistência nas Esferas Muffin-Tin - “O Problema Atômico”

Nesta etapa começa-se determinando as funções de base LMTO-ASA. Como vimos, na representação ortogonal com parâmetros T-B, essas podem ser pensadas como sendo uma expansão em série de Taylor de $\phi(E,r)$ em torno da energia E_v (equação 3.1.7), isto é:

$$\varphi_{R\ell}(E, r) = \varphi_{R\ell}(E_v, r) + \dot{\varphi}_{R\ell}(E_v, r)(E - E_v) + \ddot{\varphi}_{R\ell}(E_v, r)(E - E_v)^2 + \dots \quad (3.3.3)$$

Começa-se, assim, para uma dada condição de contorno ($D\{\varphi\}$), resolvendo-se a equação do tipo de Schrödinger para $\varphi(E, r)$ e $\dot{\varphi}(E, r)$, dadas abaixo:

$$(-\nabla^2 + V_R)\varphi_{RL}(E, r) = E\varphi_{RL}(E, r) \quad (3.3.4a)$$

$$(-\nabla^2 + V_R)\dot{\varphi}_{RL}(E, r) = E\dot{\varphi}_{RL}(E, r) \quad (3.3.4b)$$

Devido a problemas de divergências com a derivada logarítmica $\left(D\{\varphi\} = \frac{1}{s} \frac{\varphi'(s)}{\varphi(s)}\right)$

substitui-se essa pelo parâmetro P_ℓ , definido por:

$$P_\ell = -\frac{1}{\pi} \arctan(D\{\varphi_{RL}\}) + 0,5 \quad (3.3.5a)$$

ou

$$P_\ell = -\frac{1}{\pi} \arctan\left\{1 + (2\ell + 1) \left[\frac{Q^{-1}}{(2\ell + 1)} \frac{C_v - E_v}{C_v - E_v - \Delta Q} \right]^{-1}\right\} + 0,5$$

Como estamos trabalhando na aproximação ASA, o potencial V_R que entra nas equações do tipo Schrödinger é dado por uma média esférica do potencial na esfera de WS. Dentro da aproximação do funcional densidade local (LSDA), este é dado pela

contribuição do potencial eletrostático do núcleo (V_N), mais o potencial eletrostático (V_{el}) e mais o potencial de correlação e troca (V_{XC}):

$$V_R(n(r)) = V_N + V_{el}(n(r)) + V_{XC}(n(r)) \quad (3.3.6)$$

onde a variável $n(r)$ é a densidade eletrônica na esfera de WS. Esta é definida por:

$$n_R(r) = \frac{1}{4\pi} \sum_{\ell} \int_{-\infty}^{E_F} |\varphi_{R\ell}(E, r)|^2 N_{R\ell}(E) dE \quad (3.3.7a)$$

onde $N_{R\ell}(E)dE$ é o número de elétrons para uma dada faixa de energia dE , e $|\varphi_{R\ell}(E, r)|^2$ é a probabilidade desses elétrons estarem entre r e $r + dr$. Substituindo a expressão de $\varphi_{R\ell}(E, r)$ (3.3.3) na expressão de $n(r)$ até termos de 2ª ordem em $(E - E_v)$, obtém-se:

$$n_R = \frac{1}{4\pi} \sum_{\ell} \int_{-\infty}^{E_F} \left[\varphi_{R\ell}^2 + (E - E_{v,R\ell})^2 \dot{\varphi}_{R\ell}^2 + 2(E - E_{v,R\ell}) \varphi_{R\ell} \dot{\varphi}_{R\ell} + (E - E_{v,R\ell})^2 \varphi_{R\ell} \ddot{\varphi}_{R\ell} \right] N_{R\ell}(E) dE$$

Definindo-se o momento de ordem q , calculado em relação a $E_{v,R\ell} \left(m_{R\ell}^{(q)} \right)$, como:

$$m_{R\ell}^{(q)} = \int_{-\infty}^{E_F} (E - E_{v,R\ell})^q N_{R\ell}(E) dE \quad (3.3.8a)$$

tem-se que $n(r)$ pode ser escrita como:

$$n(r) = \frac{1}{4\pi} \sum_{\ell} \left[m_{R\ell}^{(0)} \varphi_{R\ell}^2 + m_{R\ell}^{(1)} 2\varphi_{R\ell} \dot{\varphi}_{R\ell} + m_{R\ell}^{(2)} \left\{ \dot{\varphi}_{R\ell}^2 + \varphi_{R\ell} \ddot{\varphi}_{R\ell} \right\} \right] N_{R\ell}(E) dE \quad (3.3.8b)$$

Como as soluções linearizadas LMTO-ASA fornecem somente uma boa descrição em torno da energia E_v , escolhe-se esta como sendo o centro da banda ocupada. Isto implica que $m_{R\ell}^{(1)} = 0$.

Então, no LMTO-ASA a autoconsistência começa com uma estimativa para os momentos $m^{(0)}$ e $m^{(1)}$ e para as condições de contorno P_{ℓ} , que vão permanecer fixas durante esta etapa. Com os momentos e uma escolha inicial para φ e $\dot{\varphi}$ acha-se a densidade eletrônica (3.3.8b). Com esta acha-se o potencial eletrostático resolvendo-se a equação de Poisson (em unidades de Rydberg):

$$\nabla V_{el}(n(r)) = -8\pi n(r) \quad (3.3.8c)$$

A este soma-se os potenciais V_N e $V_{XC}(n(r))$ e obtém-se o potencial $V_R(n(r))$ (equação 3.3.6) que será usado na resolução da equação do tipo Schrödinger, de onde se obtém as novas funções de onda φ e $\dot{\varphi}$. Com estas calcula-se a nova densidade de carga $n(r)$. Se a nova densidade de carga diferir da antiga ($n^a(r)$) de uma quantidade maior que um limite estipulado dizemos que não alcançou-se a convergência. Neste caso, faz-se uma média ponderada entre a antiga e a nova densidade de carga, com peso $\beta < 1$:

$$n(r) = \beta n'(r) + (1 - \beta) n^a(r) \quad (3.3.8d)$$

Com esta nova estimativa para a densidade de carga repete-se o processo iterativo até que a nova e a antiga densidade de carga não difiram mais que um valor estipulado. Quando isto ocorrer diz-se que atingiu-se a convergência.

Com as funções $\phi_{R\ell}(r)$ e sua derivada $\dot{\phi}_{R\ell}(r)$ e as condições de contorno P_ℓ , calcula-se os parâmetros de potenciais C , Δ e Q na base ortogonal. Repete-se esse processo para cada sítio não equivalente do sólido.

Para finalizar esta seção temos que tratar do problema da escolha do potencial de referência usado no cálculo do potencial $V_R(n(r))$. Isto é, estamos fazendo o cálculo autoconsistente na esfera $M-T(R)$ como se ela estivesse completamente isolada. Como não sabemos de antemão qual é a contribuição ao potencial $V_R(n(r))$ na esfera R devido o potencial nas demais esferas, tomamos como sendo nulo o potencial de referência no infinito (liberdade de “*gauge*” ou calibre).

Assim, antes de montar o problema de autovalores, temos que corrigir a energia potencial de referência de modo a se levar em conta a presença dos demais átomos. A contribuição à energia potencial, V_{es} , devido a distribuição eletrônica nas demais esferas, conhecido como potencial de Madelung (V_{Mad}), é dada por:

$$V_{Mad} = \sum_{R \neq R'} \frac{2DQ(R')}{|R - R'|} \quad (3.3.9)$$

A este tem-se que acrescentar a contribuição da distribuição eletrônica na própria esfera, dada por:

$$2DQ(R)/S_R \quad (3.3.10)$$

de modo que a energia potencial eletrostática é dada por:

$$V_{ES} = V_{Mad} + \frac{2DQ(R)}{S_R} \quad (3.3.11)$$

onde S_R é o valor do raio de WS da esfera R. Deste modo, tem-se que dar um deslocamento na energia E_v de V_{ES} de maneira que o parâmetro de potencial C será dado por:

$$C \rightarrow V_{ES} + C \quad (3.3.12)$$

iii) Autoconsistência no sólido

Obtidos os parâmetros de potenciais ortogonais C, Δ e Q e a constante de estrutura $\bar{S}$, o próximo passo é calcular os parâmetros T-B $\bar{C}$ e $\bar{\Delta}$, que são dados em termos dos ortogonais pela equação (3.1.1). Com estes monta-se o problema de autovalores simples

$$(\bar{H} - E_B \bar{O})b_{RL,j} = 0 \quad (3.3.13)$$

ESQUEMA I: Esquema da parte atômica do formalismo RS-LMTO-ASA.

para cada esfera não equivalente. Na equação (3.3.13) E_B é a energia corrigida

$$E_B = E_v + V_{ES} \quad (3.3.14)$$

Este problema de autovalores é resolvido no espaço direto através do método de recorrência⁽⁶¹⁾. O método de recorrência fornece a densidade de estados local projetada (LDOS), como função da energia ($N_{RL}(E)$) para cada orbital $L = \ell, m$ e para cada esfera não equivalente do material.

O próximo passo é o de se achar a ocupação no sítio estudado. No caso de um material puro integra-se $N_{RL}(E)$ para todos os átomos da célula em estudo, até que a carga total na célula seja igual a soma das cargas de valência em cada um dos átomos. Com isto obtém-se a energia de Fermi E_F do material.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{E_F} N_{RL}(E) dE &= \text{carga de valência do material} \\ &= \sum \text{carga de valência nas esferas} \end{aligned} \quad (3.3.15)$$

No caso de um material com impureza não sabemos a priori qual será a carga de valência da impureza. Mas, por outro lado, sabemos que uma impureza isolada não irá afetar a energia de Fermi do “*bulk*”. Então, antes de se fazer a autoconsistência na impureza, calcula-se o material puro e sua energia de Fermi. Então, no caso da impureza, em vez de se integrar a LDOS até a neutralidade de carga, integra-se a DOS até a energia de Fermi do “*bulk*”. A diferença entre a carga atual e a sua carga de valência é a

transferência de carga. (Nota: É esta transferência de carga que entra no potencial de Madelung (3.3.9)).

Com a energia de Fermi e as densidades de estados projetadas, calcula-se o momento das bandas $q_{R\ell}^{(0)}$ e $q_{R\ell}^{(1)}$

$$q_{R,\ell}^{(q)} = \int^{E_F} E^q N_{RL}(E) dE$$

Com os valores $q_{R\ell}^{(0)}$ e $q_{R\ell}^{(1)}$ determina-se E_B , definida como sendo a energia para qual $m_{R\ell}^{(1)}$ é nulo, ou seja:

$$\int_{-\infty}^{E_F} (E - E_B) N_{R\ell}(E) dE = \int_{-\infty}^{E_F} E N_{R\ell}(E) dE - \int_{-\infty}^{E_F} E_B N_{R\ell}(E) dE = 0$$

De onde

$$E_B = \frac{q_{R\ell}^{(1)}}{q_{R\ell}^{(0)}} \quad (3.3.16)$$

Com o valor de E_B obtemos $E_v = E_B - V_{es}$ e com este calcula-se os novos momentos $m_{R\ell}^{(0)}$ e $m_{R\ell}^{(2)}$ (3.3.8a) e os novos parâmetros P_ℓ . Compara-se com os antigos e testa-se a convergência. Se não convergiu volta-se para a parte atômica, se convergiu para-se o processo.

ESQUEMA II: Esquema da parte geral do formalismo RS-LMTO-ASA.

CAPÍTULO 4

BREVE RESUMO DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS RELEVANTES A ESTE TRABALHO

Vamos neste capítulo fazer uma breve descrição das técnicas experimentais relevantes a este trabalho com o intuito de tornar a nossa análise dos resultados o mais clara possível. Como os sistemas estudados aqui em geral não formam ligas eles foram produzidos e analisados por técnicas “*In-Beam*” (Tempo Real), tais como IBMS (*In-Beam Mössbauer Spectroscopy*), PAD (*Perturbed Angular Distribution*) e TDPAD (*Time Differential - Perturbed Angular Distribution*).

Técnicas “*In-Beam*” são técnicas experimentais que surgiram do acoplamento de técnicas de medidas tradicionais, como o Mössbauer e PAD, com a técnica de implantação iônica. Começamos descrevendo esta última.

4.1. Técnica de Implantação Iônica

A grande diferença da técnica In-Beam das suas similares está em como se é introduzido o átomo radioativo no hospedeiro, que vai funcionar como uma sonda radioativa⁽³⁸⁾. Isto é, as medidas são realizadas em cima da radiação emitida pela sonda. Nas técnicas In-Beam o isótopo é introduzido no material hospedeiro através da técnica

de implantação iônica. Existe várias técnicas de implantação iônica e elas podem ser divididas de acordo a sua técnica de produção em: separação de massa e implantação simultânea (*“on-line”*) e não simultânea (*“off-line”*).

Nas técnicas *“off-line”* use-se isótopos com meia vida da ordem ou maiores que micro segundos. A ativação é produzida por reações nucleares em reatores ou aceleradores *“ciclotrons”*. Depois de um possível tratamento químico o isótopo é ionizado em uma fonte de íons convencional e separa-se a massa magneticamente. Após isto, o isótopo é acelerado nas energias típicas de 400 keV e é implantado em um alvo de material desejado.

Nas técnicas *“on-line”* de separação de massa e implantação, os isótopos radioativos são produzidos através de reações nucleares em um alvo, e são transferidos diretamente para uma fonte de íons. Estes são subsequenteemente acelerados, sofrem separação de massa e são implantados na amostra que será medida. Essa técnica permite a implantação de isótopos com meia vida muito curtas, tipicamente da ordem de micro segundos a nano segundos. No caso particular da técnica IBMS é utilizado um feixe de ions de Fe que ao sofrer espalhamento Coulombiano é posto em seu estado excitado ilustrado na figura 4.1. No caso da técnica TDPAD é utilizado um feixe de ions pesados que ao colidir em um material alvo sofrem reação nuclear com a subsequente implantação no material hospedeiro desejado. No caso particular dos “probes” estudados aqui as reações nucleares estão descritas abaixo. A titulo de exemplo colocamos na figura 4.2 as geometrias mais comuns utilizadas nestes experimentos.

Tabela 4.1 - Exemplos de isômeros utilizados em experimentos TDPAD com "probes" de Fe e Mo.

Núcleo	Ex (keV)	I	T _{1/2}	Reação
26 Fe 54	6528	10	364 ns	Sc(C,2pn)
42 Mo 91	2267	21/2	40 ns	Se(O,3n)
	2279	17/2	38 ns	Se(O,4n)

Fig. 4.1 - Exemplo esquemático do nível excitado do Fe utilizado nos experimentos IBMS citado aqui.

Fig. 4.2 - Esquemas de preparação de amostras por implantação iônica⁽⁵⁹⁾.

Quando íons pesados são implantados em sólidos com energias na ordem de 100 keV, eles podem perder energia através de colisões inelásticas com elétrons orbitais ou através de colisões elásticas com os núcleos do material. Isto gera uma alta concentração de vacâncias e deslocamento dos átomos do hospedeiro (alvo). No processo como um todo, uma fração considerável de energia é perdida na forma de calor.

Na física de implantação iônica três são os fatores principais:

1. Dinâmica de colisão;
2. Interação Defeito-Impureza;
3. Efeitos químicos.

Dentro do segundo tópico temos o assunto central deste trabalho (tese), que é o estudo da Interação Hiperfina (HI) no sítio da impureza e a sua subsequente caracterização.

A partir de mais de duas décadas de estudos de impurezas que sofreram implantação iônica em hospedeiros metálicos, isolantes ou semicondutores, observou-se que em muitos casos a impureza ocupa mais de um sítio (substitucional ou intersticial) e/ou vem acompanhada (“trapped”) por um defeito no cristal (por exemplo vacâncias). Esses sistemas são caracterizados através das técnicas de medidas como IBMS (Espectroscopia Mössbauer em feixe), TDPAD (Distribuição Angular Perturbada - em Tempo Diferencial) e TDPAC (Correlação Angular Perturbada - em Tempo Diferencial).

Vamos passar a descrever em um pouco mais de detalhes a técnica “*In-Beam*” utilizada na obtenção da maioria dos nossos dados experimentais.

4.2. Campos Hiperfinos estudados através da Técnica Distribuição Angular Perturbada - Tempo Diferencial (TDPAD)

O experimento TDPAD requer basicamente três condições⁽³⁹⁾: 1) Um “ensemble” de núcleos isoméricos devem ser excitados por um feixe pulsado, cuja reação nuclear deve ser iniciada no período de bombardeio $\Delta t \ll T_1$, onde T_1 é a vida média do isomero e T_1 é o tempo característico da interação; 2) A radiação de de-excitação deve ser emitida anisotropicamente; 3) A anisotropia dever ser preservada pelo menos uma boa parte do período T_1 .

No método TDPAD mais comum, o método de rotação de Spin, o período de rotação do feixe T , é escolhido de tal modo que $T \gg T_1$. Isto faz com que os núcleos excitados decaiam antes que ocorra nova excitação.

Assim, se observarmos a radiação de de-excitação para um ângulo fixo, na ausência de qualquer perturbação externa, obteremos a lei de decaimento exponencial usual do isomero com tempo de vida média. No caso de haver uma interação do momento nuclear isomérico com um campo de multipolo apropriado do ambiente ao redor, a lei de decaimento exponencial usual será modulada pela precessão do momento nuclear que se faz observável pela precessão concorrente da radiação anisotrópica. A distribuição angular modulada pode ser expressa, nos casos mais simples, como⁽³⁹⁾:

$$\omega(\theta, t) = \sum B_K A_K G_K(t) P_K(\cos \theta) \quad (4.2.1)$$

onde o fator $B_K.A_K$ é uma medida da anisotropia da radiação e $G_K(t)$ contém uma descrição temporal completa da modulação e portanto todas as informações físicas procuradas.

Fig. 4.2 - Exemplos de padrões típicos de rotações de Spin $R(t)$, obtidos sob um campo de 2T, para os casos de impureza de Fe em Zr, Ti, $Hf^{(11)}$, Sc e $K^{(39,57)}$.

O fator de modulação ou perturbação é caracterizado pela frequência de Larmor

$$\omega_L = -\mu_N g B / \hbar \quad (4.2.4)$$

onde B é o campo magnético, μ_N o magneton nuclear e g é o fator giromagnético nuclear.

Nestes experimentos o campo magnético no núcleo é dado por:

$$H(t) = B(1 + \Delta K) + \left\{ \mu \frac{I+1}{J} \frac{H_{\text{sat}}}{3K} \frac{1}{T} \right\} B \quad (4.2.5)$$

onde ΔK é o deslocamento de frequência independente de temperatura, e H_{sat} é o campo hiperfino. Como $\omega_L \propto H(T)$ pode-se fazer a parametrização

$$\omega_L = \omega_0 \left(A + \frac{C}{T} \right) \quad (4.2.6)$$

$$A = (1 + \Delta K) \quad (4.2.7)$$

$$C = \left(\mu \frac{I+1}{J} \frac{H_{\text{sat}}}{3K} \right) \quad (4.2.8)$$

onde

$$\omega_0 = \frac{\mu_N}{\hbar} g_N B \quad (4.2.9)$$

$$\mu = g \mu_B J \quad (4.2.10)$$

que é uma lei do tipo Curie-Weiss. Assim, a frequência de Larmor ou o campo hiperfino satisfaz uma lei do tipo Curie-Weiss. Deste modo, nas experiências de PAD, quando a frequência de modulação variar linearmente com a temperatura (figuras), poderemos obter o spin efetivo ou o campo hiperfino através da equação (4.2.8).

Esta equação pode ser escrita na forma mais conveniente, como será empregada no capítulo 6 e 7:

$$C = \frac{\mu_N g}{3k_B} (S_{\text{eff}} + 1) H$$

onde $S_{\text{eff}} = \frac{\text{momento magnético}}{2}$.

4.3. O Efeito Mössbauer

O efeito Mössbauer surgiu da observação de que uma radiação eletromagnética com espectro bem definido, proveniente de uma desexcitação nuclear, poderia ser utilizado para observar pequenas diferenças em energia no espectro nuclear da fonte emissora. Isto é, utiliza-se um isomero de um dado elemento como sonda radioativa (probe) em um dado sólido, aonde se quer estudar o ambiente ao redor do átomo sonda. Devido a diferenças no ambiente ao redor da sonda, observa-se que o espectro de raios γ emitido está deslocado (shift) ou desdobrado em relação ao espectro no material puro. Assim, *o fenômeno de emissão e/ou absorção de radiação γ sem perda de energia devido ao recuo de núcleo e sem que haja alargamento térmico é conhecido como efeito Mössbauer*^(41,42).

A técnica de medida Mössbauer consiste no fato de que raios γ provenientes de uma fonte que possua uma substancial fração de emissão sem recuo, incidir em um absorvedor de mesmo material, haverá uma apreciável absorção do feixe e a subsequente

emissão dentro do ângulo sólido de 4π . Pode-se mostrar⁽⁴¹⁾ que o decréscimo na transmissão está relacionado à diferença de energia entre a fonte, E_γ^F , e o absorvedor, E_γ^A . O valor efetivo de E_γ^F pode ser modificado movendo-se a fonte em relação ao absorvedor com velocidade v (Efeito Doppler $\epsilon = \left(\frac{v}{c}\right)E_\gamma^F$). Variando-se a velocidade v teremos que para um certo v obteremos o E_γ^F efetivo igual a E_γ^A por efeito Doppler. Para esta velocidade teremos um máximo na absorção, como está exemplificado na figura abaixo⁽⁴¹⁾.

Fig. 4.2 - Espectro de transmissão Mössbauer produzido por varredura Doppler e os fatores que o influenciam.

4.4 Interações Hiperfinas

No efeito Mössbauer obtém-se uma alta resolução no processo ressonante de emissão e absorção de radiação γ . Deste modo, torna-se possível a medida de pequenas diferenças em energia devido ao deslocamento ou desdobramento de níveis nucleares, causados pela interação do núcleo com campos elétricos e magnéticos. A chave do problema está na hamiltoniana de interação total para o átomo, que contém termos de interação entre núcleos por um lado e os elétrons pelo outro lado, e portanto o ambiente químico. O Hamiltoniano pode ser escrito como:

$$H = H_0 + E_0 + M_1 + E_2 + \dots \quad (4.4.1)$$

onde H_0 representa todas as interações para o átomo excluindo-se somente as interações hiperfinas que nos interessam; E_0 refere-se a interação Coulombiana entre os núcleo e os elétrons; M_1 refere-se a interação hiperfina de dipolo magnético; e E_2 refere-se a interação de quadrupolo elétrico.

i) Deslocamento Isomérico

A interação Coulombiana E_0 altera a separação em energia entre o estado fundamental e os estados excitado do núcleo causando, portanto, um pequeno deslocamento na posição da ressonância. Este deslocamento será diferente de acordo com

o ambiente químico que o átomo está embebido, de onde provem a denominação de **deslocamento isomérico**.

Do ponto de vista nuclear não podemos simplificar o núcleo como uma carga pontual, mas dentro do formalismo do IS podemos considerá-lo como sendo uma distribuição esférica de cargas positivas, rodeada e interpenetrada por uma nuvem de cargas negativas, cuja densidade no núcleo é suposta como sendo constante. Chamando $\rho_N(r)$ a densidade eletrônica no núcleo e $V(r)$ o potencial eletrostático devido a esta distribuição de cargas, podemos escrever E_0 como:

$$E_0 = \int \rho_N(\vec{r}) V(\vec{r}) d\vec{r} \quad (4.4.2)$$

No caso não relativístico, como apenas os elétrons s possuem probabilidade diferente de zero no sítio nuclear, $|\rho_{(0)}|^2$, pode-se mostrar que o termo de E_0 que contribui para o IS é:

$$E_0 = \frac{2}{5} \pi Z e^2 R^2 |\rho_{(0)}|^2 \quad (4.4.3)$$

onde Ze é a carga nuclear. Sabemos que o raio do núcleo R , é diferente para cada nível de energia nuclear. Como o que se mede é um raio γ resultante de uma transição entre níveis nucleares, tem-se que o que se mede é:

$$\Delta E = \frac{2}{5} \pi Z e^2 \left| \rho_{(0)} \right|^2 \left(R_e^2 - R_f^2 \right) \quad (4.4.4)$$

onde R_e e R_f são os raios do núcleo no estado excitado e no fundamental, respectivamente. O deslocamento isomérico é a diferença de energia da transição nuclear do absorvedor $\left(\left| \rho_{(0)} \right|_a^2 \right)$ em relação a da fonte $\left(\left| \rho_{(0)} \right|_s^2 \right)$, dado por:

$$\delta E_{a,s} = \Delta E_a - \Delta E_s = \frac{2}{5} \pi Z e^2 \left(R_e^2 - R_f^2 \right) \cdot \left[\left| \rho_{(0)} \right|_a^2 - \left| \rho_{(0)} \right|_s^2 \right]$$

que pode ser escrita como:

$$\delta E_{a,s} \equiv IS = \frac{4}{5} \pi Z e^2 R^2 \left(\frac{\Delta R}{R} \right) \left[\left| \rho_{(0)} \right|_a^2 - \left| \rho_{(0)} \right|_s^2 \right] \quad (4.4.5)$$

núcleo

estrutura eletrônica

onde $\Delta R = R_e - R_f$.

Então o IS pode ser escrito da seguinte forma:

$$IS = \alpha \left[\left| \rho_{(0)} \right|_a^2 - \left| \rho_{(0)} \right|_s^2 \right] = \alpha \Delta \rho(0) \quad (4.4.6)$$

onde a constante α contém todas as informações nucleares, que não podem ser obtidas diretamente do cálculo de estrutura eletrônica e $\Delta \rho(0)$ é a densidade eletrônica no sítio nuclear. A constante de calibração α e pode ser determinada comparando medidas

experimentais do IS com valores de $\Delta\rho(0)$ calculados teoricamente. Nós utilizamos aqui o valor de $\alpha = -0,24$ mm/seg, dado na literatura⁽⁵³⁾ para cálculos não relativísticos, como os apresentados nesse trabalho.

ii) Interação Hiperfina Magnética

Não iremos tratar aqui o termo de quadrupolo elétrico E_2 , pois não o calculamos nesta tese. Então, vamos passar direto ao termo M_1 da hamiltoniana (4.4.1), denominado simplesmente de campo hiperfino, que descreve a interação entre o momento de dipolo magnético μ e o campo magnético $\vec{H}_{ef}$ no sítio nuclear, que também é denominado de efeito Zeeman Nuclear. Este campo magnético $\vec{H}_{ef}$ pode ser originado dentro do próprio átomo, ou dentro do cristal via interação de exchange, ou devido a um campo externo aplicado.

A hamiltoniana que descreve a interação hiperfina de dipolo magnético é dada por:

$$H = -\mu \cdot H_{ef} = -\rho\mu_N \vec{I} \cdot H_{ef} \quad (4.4.7)$$

$$H = -\mu \cdot H_{ef}$$

onde μ_N é o magneton nuclear

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2Mc} = 5,05 \times 10^{-24} \text{ erg / Oe}$$

g = fator giromagnético nuclear do estado nuclear considerado.

I = operador de spin do estado nuclear.

H = campo magnético efetivo no núcleo.

Utilizando cálculos de perturbação de 1ª ordem obtém-se⁽⁴²⁾:

$$E_m = -\mu \frac{Hm_I}{I} = -g\mu_N Hm_I \quad (4.4.8)$$

$$m_I = -I, -I+1, \dots, I$$

para um estado nuclear particular, e m_I é a projeção do spin nuclear na direção Z. O campo magnético desdobra os níveis nucleares de spin I em $(2I + 1)$ níveis igualmente espaçados e não degenerados.

O campo efetivo $\vec{H}_{ef}$ compõem-se, como já dissemos de um eventual campo externo $\vec{H}_{ext}$ e de várias contribuições eletrônicas. Podemos representá-lo como:

$$\vec{H}_{ef} = \vec{H}_{ext} + \vec{H}_D + \vec{H}_L + \vec{H}_C \quad (4.4.9)$$

O segundo termo $\vec{H}_D$ é devido à interação magnetostática entre os dipolos magnéticos nuclear e eletrônico, e é dada por:

$$\vec{H}_D = -2\mu_B \left\langle \frac{3\vec{r}(\vec{s} \cdot \vec{r})}{r^5} - \frac{\vec{s}}{r^3} \right\rangle \quad (4.4.10)$$

O terceiro termo $\vec{H}_L$ fornece a contribuição orbital para $\vec{H}_{ef}$

$$\vec{H}_L = -2\mu_B \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle \langle \vec{L} \rangle \quad (4.4.11)$$

O quarto termo descreve a interação de contato de Fermi.

$$\vec{H}_c = -\frac{16}{3}\pi\mu_B \left\langle \left[|\rho_{\uparrow}(0)|^2 - |\rho_{\downarrow}(0)|^2 \right] \right\rangle \quad (4.4.12)$$

aonde $|\rho_{\uparrow}(0)|^2$ e $|\rho_{\downarrow}(0)|^2$ são as densidades de spin dos elétrons s no núcleo.

A interação de contato de Fermi em geral é o termo dominante em (4.4.9), mas em sistemas envolvendo metais alcalinos ou alcalinos terrosos o termo orbital não pode ser desprezado⁽¹⁹⁾. Aqui só calculamos a contribuição $\vec{H}_c$ para o campo hiperfino.

CAPÍTULO 5

MODELOS TEÓRICOS RELEVANTES A ESTE TRABALHO

Vamos apresentar neste trabalho um estudo sobre o comportamento magnético de impurezas intersticiais em sistemas metálicos. Na análise e interpretação dos nossos resultados nos baseamos em dois modelos para o magnetismo; o Modelo de Wolff⁽²⁾ e o Critério de Stoner⁽⁴⁴⁾. Apesar destes modelos estarem descritos na literatura, vamos apresentá-los brevemente aqui com o intuito de tornar a nossa discussão dos resultados a mais clara possível. Começamos este capítulo apresentando o modelo de Wolff⁽²⁾ na sua forma original e em seguida mostramos como este modelo pode ser aplicado no caso de uma impureza intersticial.

Vamos aplicar neste trabalho o Critério generalizado de Stoner para inferir se os sistemas aqui estudados serão ou não magnéticos, a partir de cálculos de estrutura eletrônica sem polarização de spin, dentro da aproximação do funcional densidade local. Logo, apresentamos um breve resumo das idéias envolvidas na generalização da aproximação do funcional densidade local ao caso magnético⁽⁴⁹⁾, para mostrar em linhas gerais como Janack⁽⁴⁸⁾ obteve o critério generalizado de Stoner dentro desta aproximação.

5.1. O Modelo de Wolff

O modelo de Wolff⁽²⁾, assim como o modelo de Anderson⁽¹⁾, foram propostos para explicar o aparecimento e a estabilidade do momento magnético local em impurezas substitucionais em hospedeiros metálicos. No modelo de Wolff, desenvolvido para tratar impurezas com banda d em metais de transição, a interação entre os elétrons de condução e a impureza é tratada como um problema de espalhamento. O estado localizado, um estado virtual no sentido de Friedel⁽⁴³⁾, aparece como uma ressonância na função de onda espalhada como função da energia dos elétrons incidentes. O potencial espalhador é tratado dentro do formalismo H-F (Hartree-Fock) e mostra-se que o termo responsável pelo aparecimento do momento magnético local é a interação Coulombiana de Exchange, postulada por Anderson. Nestes modelos mostra-se que se a ressonância for o suficientemente estreita e se esta se localiza perto do nível de Fermi, aparecerá um momento magnético na impureza.

Apesar do estudo de impurezas magnéticas em hospedeiros metálicos ser relativamente antigo, ainda existem certas questões que não puderam ser abordadas e que só agora, depois do desenvolvimento de novas técnicas experimentais, puderam ser investigadas. Dentre estas temos o problema do aparecimento ou não do momento magnético em impurezas intersticiais. O estudo de impurezas intersticiais metálicas em hospedeiros metálicos é muito recente, e só agora estão surgindo os primeiros estudos experimentais sistemáticos sobre estes sistemas^(4,5,20). Por outro lado, não existe até o

momento, ao que saibamos, cálculos ou algum modelo teórico que se aplique a estes sistemas.

Vamos mostrar aqui que o modelo de Wolff pode ser aplicado para se estudar o comportamento do momento magnético local em impurezas intersticiais em hospedeiros metálicos. Assim, começamos expondo o modelo original de Wolff e, em seguida, mostramos como este pode ser generalizado e aplicado ao estudo do aparecimento e estabilidade do momento magnético local em impurezas intersticiais.

i) O Modelo de Wolff para Ressonância

O modelo de Wolff trata do problema de espalhamento de funções de onda de Bloch (elétrons de condução) por uma única impureza substitucional em um cristal perfeito. A equação de Lippmann e Shwinger que determina o espalhamento das funções de onda pode ser escrita na forma^(2,57).

$$\psi = \varphi_{k,m} + \left\{ \frac{1}{(E_m(k) - H_0 + is)} \right\} V\psi \quad (5.1.1)$$

onde $\varphi_{k,m}$ são as funções de Bloch, com vetor de onda k e na banda m , tendo energia $E_m(k)$; H_0 é a hamiltoniana para um elétron do problema não perturbado; e V é o potencial espalhador no sítio da impureza.

Como deseja-se a função de onda espalhada no sítio da impureza, expande-se $\varphi_{k,m}$ e Ψ em termos de funções de Wannier:

$$\varphi_{k,m} = \sum_{R_i} e^{ik \cdot R_i} A_m(r - R_i) \quad (5.1.2a)$$

e

$$\psi = \sum_{R_i} U_m(R_i) A_m(r - R_i) \quad (5.1.2b)$$

Neste modelo faz-se a suposição de que o único elemento de matriz de V que é relevante para a banda m é o elemento diagonal que conecta duas funções de Wannier localizadas na impureza, isto é:

$$\langle A_n(r - R_i) | V | A_n(r - R_j) \rangle = V_{nn'} \delta_{nn'} \delta(R_i - R_0) \delta(R_j - R_0) \quad (5.1.3)$$

onde R_0 é a posição da impureza.

Dentro destas aproximações pode-se mostrar que:

$$U_m(R_0) \left\{ 1 - V_{mm} \sum_{k'} \frac{1}{(E - E_m(k') + is)} \right\} = e^{ik \cdot R} \quad (5.1.4)$$

A somatória que aparece em (5.1.4) pode ser escrita como:

$$\begin{aligned} \int \frac{d^3 k'}{(2\pi)^3} \left[\frac{1}{(E - E_m(k') + is)} \right] &= \int \frac{\rho_m(\epsilon) d\epsilon}{(E - \epsilon + is)} = \\ &= P \int \frac{\rho_m(\epsilon) d\epsilon}{(E - \epsilon)} - i\pi \rho_m(E) \end{aligned} \quad (5.1.5)$$

onde $\rho_m(E)$ é a densidade de estados no sítio da impureza e P indica o valor principal.

Chamando:

$$F_m(E) = P \int \frac{\rho_m(\epsilon) d\epsilon}{(E - \epsilon)} \quad (5.1.6)$$

pode-se escrever (5.1.4) como:

$$U_m(R_0) = e^{ik \cdot R_0} / \left\{ [1 - V_{mm} F_m(E)] + i\pi V_{mm} \rho_m(E) \right\} \quad (5.1.7)$$

Estamos interessados no aparecimento de estados virtuais do tipo Friedel, isto é, nas ressonâncias na amplitude da função de onda, $U_m(R_0)$. Esta é determinada pelas raízes de:

$$1 - V_{mm} F(E) = 0 \quad (5.1.8)$$

onde V_{mm} é o potencial espalhador da impureza, uma constante, e $F_m(E)$ é uma função que depende de $\rho_m(E)$. Nos nossos casos $\rho_m(E)$ é uma função suave do tipo de uma curva de dispersão, de modo que $F_m(E)$ vai a zero para valores muito grandes ou muito

pequenos na energia (E), e muda de sinal na região intermediária. Esta curva pode ser representada pela figura abaixo.

Fig. 5.1 - Exemplo de uma solução gráfica da equação 5.1.8

Assim, as soluções da equação (5.1.8) são dadas pelas intersecções das curvas $F_m(E)$ com V_{mm}^{-1} , que estão exemplificadas na figura acima.

Note-se que só a raiz A ($F'(E) < 0$) resultará em uma solução magnética. Se E_0 cair dentro da banda $U_m(B)$ mostra uma ressonância para $E = E_0$. É esta ressonância na LDOS da impureza que nos interessa.

O modelo de Wolff prossegue introduzindo uma perturbação dependente de spin no potencial espalhador V_{mm} e estudando as condições para que este potencial polarize o estado virtual na impureza. Cabe notar que estas condições são semelhantes às obtidas pelo modelo de Anderson. Como não vamos usar esta parte do modelo, não vamos repetir o seu desenvolvimento aqui. Passemos ao caso de uma impureza intersticial.

ii) *O Modelo de Wolff para Impurezas Intersticiais*

Vamos generalizar aqui o modelo de Wolff de modo que possamos tratar o problema do aparecimento e estabilidade do momento magnético em uma impureza intersticial⁽³²⁾. Assim, tomamos uma impureza intersticial em um cristal perfeito e vamos considerar o problema de espalhamento de ondas de Bloch. Como agora a impureza quebra a simetria da rede vamos usar um artifício, previamente usado por Akai⁽⁵³⁾ para tratar impurezas intersticiais, que é o de considerar a rede cristalina (o hospedeiro) como sendo uma rede de Bravais diatômica (binário), aonde o segundo elemento seria o interstício, vazio. Então, teríamos um átomo e um vazio. Deste modo, agora podemos pegar um vazio e substituí-lo por uma impureza e teríamos, do ponto de vista formal, um problema de impureza substitucional, para o qual o modelo é aplicável.

Fazemos aqui as mesmas aproximações e usamos as mesmas notações que no modelo de Wolff. Assim, se $\varphi_{k,m}$ são as funções de Bloch que serão espalhadas pelo potencial espalhador, V , no sítio da impureza a equação de Lippmann e Schwinger pode ser escrita como:

$$\psi = \varphi_{k,m} + \left\{ \frac{1}{[E_m(k) - H_0 + is]} \right\} V\psi \quad (5.1.9)$$

onde $E_m(k)$ é a energia da função de Bloch incidente e H_0 é a hamiltoniana do problema não perturbado. Os elementos de matriz do potencial espalhados serão dados por:

$$\left\langle A_n(r - R_i) | V | A_n(r - R_j) \right\rangle = V_{nn} \delta_{nn'}(R_i - R_d) \delta(R_j - R_d) \quad (5.1.10)$$

onde R_d é a posição da impureza ($R_d = R_0 + \vec{d}$).

Agora, vamos expandir Ψ e ϕ em termos de funções de Wannier. Se $A_m(r - R_i)$ são funções de Wannier, então, para um binário, temos que:

$$\phi_{k,m} = \sum_i e^{ik \cdot R_i} [a A_m(r - R_i) + b A_m(r - \vec{d} - R_i)] \quad (5.1.11)$$

e

$$\psi = \sum_{R_i} U_m(R_i) [a A_m(r - R_i) + b A_m(r - \vec{d} - R_i)] \quad (5.1.12)$$

Dentro das aproximações do modelo, tem-se:

$$b U_n(R_i) = b \delta_{nn} e^{ik \cdot R_i} + b \sum_{k'} \left[\frac{\exp. ik \cdot (R_i - R_d)}{(E - E_n(k') + is)} \right] V_{nn} U_n(R_d)$$

Em particular

$$U_m(R_d) \left\{ 1 - V_{mm} \sum_{k'} (E - E_m(k') + is)^{-1} \right\} = e^{-ik \cdot R_d} \quad (5.1.13)$$

que pode ser escrita como:

$$U_m(R_d) = e^{ik \cdot R_d} / \left\{ [1 - V_{mm} F_m(E)] + i\pi V_{mm} \rho_m(E) \right\} \quad (5.1.14)$$

onde $\rho_m(E)$ é a densidade de estados do hospedeiro e $F_m(E)$ é a parte principal de

$$F_m(E) = P \int \frac{\rho_m(\epsilon) d\epsilon}{(E - \epsilon)} \quad (5.1.15)$$

Note-se que na passagem de $\int d^3k' \rightarrow \int dE$, não mudou-se nada no caso do binário, pois, ao mudarmos o volume da célula primitiva, mudamos da mesma forma o número de vetores no espaço k .

Do mesmo modo que no caso de uma impureza substitucional, tem-se que a posição do pico ressonante na densidade de estados da impureza intersticial será determinada pela intersecção das curvas $1/V_{mm}$ com $F(E)$, ver fig. 5.1.

No caso de impurezas intersticiais, aonde se tem uma banda d muito alargada com um pico ressonante estreito, esperamos poder usar este modelo para prever a posição deste pico, através do comportamento qualitativo das soluções de 5.1.8, ponto A, com relação à impureza e ao material hospedeiro. Assim vamos aplicar um modelo qualitativo muito simples⁽³²⁾ baseado nestas idéias. Na equação (5.1.15), vemos que todas as informações a respeito da LDOS do hospedeiro está contida na função $F(E)$. Por outro lado, o potencial espalhador no sítio da impureza é dado pela diferença entre o potencial neste sítio e o potencial nos interstícios. Considerando que este pode ser tomado como constante (*flat*) para todos os hospedeiros, tem-se que V_{mm} é o próprio potencial na impureza. Mas a medida que se aumenta a carga de valência do átomo hospedeiro a banda deste vai ficando mais profunda, ou seja, vai se afastando do nível de Fermi, E_F . Assim, se fixarmos a impureza, V_{mm} , e variarmos a carga de valência do hospedeiro, tem-

se que a medida em que se aumenta a carga de valência do hospedeiro, aumenta-se a distância entre a raiz A e o nível de Fermi. Na fig. 5.1.2 abaixo fixamos a forma da curva $F(E)$ e deixamos variar a posição de E_F , para diversas cargas de valência do hospedeiro.

Fig.5.1.2 - Previsão qualitativa do modelo de Wolff para impureza fixa e hospedeiro variável.

Na figura acima as retas verticais tracejadas representam as diversas posições do nível de Fermi em função da carga de valência crescente do hospedeiro, $1 < 2 < 3 < 4$.

Do mesmo modo, observa-se que se fixarmos o átomo do hospedeiro e variarmos a impureza, a sua carga de valência (V_{mm}), o pico ressonante na LDOS também se desloca em relação ao nível de Fermi, devido à variação no potencial espalhador.

Figura 5.1.3 - Previsão qualitativa do modelo de Wolff para Hospedeiro fixo e impureza variável.

Na figura acima vemos que quanto maior o potencial V_{mm} da impureza, maior a distância do pico ressonante em relação à E_F , $V_{mm}^3 < V_{mm}^2 < V_{mm}^1$.

5.2. O Critério de Stoner dentro do Formalismo de Funcional Densidade

i) Generalização do Funcional Susceptibilidade de Spin de Khon-Sham (K-S)

Com a intenção de mostrar como o Critério de Stoner aparece dentro dos métodos de cálculo de estrutura eletrônica, vamos expor aqui de forma sucinta os argumentos usados por Vosko e Perdew (VP)⁽⁴⁹⁾ simultaneamente por Gunnarson⁽⁴⁷⁾ para obter a equação integral da magnetização (m) como função do funcional susceptibilidade de spin

(χ), obtida a partir da generalização do formalismo do funcional densidade para o caso em que interações dependentes de spin são levadas em conta. Apesar deste desenvolvimento ter sido feito para o caso inteiramente geral (qualquer m), vamos expor aqui somente o caso onde a magnetização (m) tende a zero ($m \rightarrow 0$), pois é neste limite que o critério de Stoner está definido.

Seguindo o formalismo de K-S para o funcional densidade local, VP generalizaram o funcional energia total ($E_{v,B}[n,m]$) para o caso magnético do estado fundamental de elétrons em um potencial escalar externo $v(r)$ e campo magnético $B(r)$ na direção Z, como:

$$E_{v,B}[n,m] = \int dr \{v(r)n(r) - B(r)m(r)\} + \frac{e^2}{2} \int dr dr' \frac{n(r)n(r')}{|r-r'|} + G[n,m] \quad (5.2.1)$$

onde $n(r)$ e $m(r)$ são, respectivamente, a densidade do número de elétrons e do momento magnético e G é um funcional universal de n e m . Denotando n_σ , $\sigma = + / -$, como a densidade do número de spin, temos que $m(r) = \mu_B [n_+(r) - n_-(r)]$, onde μ_B = magnetom de Bohr. O funcional $G[n,m]$ contém a energia cinética ($T[n,m]$) e a energia de interação de correlação e troca ($E_{xc}[n,m]$).

Dentro do formalismo do funcional densidade exige-se que $E_{v,B}[n,m]$ seja um mínimo em relação a variações nas variáveis $n(r)$ e $m(r)$. V-P mostrou que desmembrando G em T e E_{xc} e aplicando-se o princípio variacional sobre E_{xc} , chega-se ao conjunto de equações autoconsistentes para uma partícula de Schrödinger:

$$\left\{ \left(\frac{-\hbar^2}{2m} \right) \nabla^2 + V(r) + V_H(r) + V_{XC}[r; n, m] - \sigma \mu_e (B(r) - W_{XC}[r; n, m]) \right\} \Psi_{i\sigma}(r) = \varepsilon_{i\sigma} \Psi_{i\sigma} \quad (5.2.2)$$

$$n_{\sigma}(r) = \sum_i |\Psi_{i\sigma}(r)|^2 \theta(\mu - \varepsilon_{i\sigma}) \quad (5.2.3a)$$

$$n(r) = n_+(r) + n_-(r) \quad , \quad m(r) = \mu_e [n_+(r) - n_-(r)] \quad (5.2.3b)$$

$$V_{XC}[r; n, m] = \delta E_{XC}[n, m] / \delta n(r) \quad (5.2.4a)$$

$$W_{XC}[r; n, m] = \delta E_{XC}[n, m] / \delta m(r) \quad (5.2.4b)$$

e μ é o novo potencial químico definido por $N = \sum_r \theta(\mu - E_{i\sigma})$ e o termo W_{XC} aparece aqui devido a dependência do funcional energia total em $m(r)$. As equações (5.2.2) a (5.2.4) são completamente gerais e valem tanto para o caso magnético como para o paramagnético, e elas fornecem os valores de E , n e m dado o funcional E_{XC} .

Para obter as expressões do momento magnético e da susceptibilidade de spin, VP começam tratando o problema no limite de m tendendo a zero, o caso paramagnético ($m = 0$). Para isso eles expandem as equações (5.2.4) em torno de seus valores para $m = 0$. Assim:

$$V_{XC}[r; n, m] \cong V_X[r; n] + \int dr' m(r') \frac{\delta^2 E_{XC}[n, m]}{\delta m(r') \delta n(r)} \Big|_{m=0} \quad (5.2.5a)$$

$$W_{XC}[r; n, m] \cong \int dr' m(r') \frac{\delta^2 E_{XC}[n, m]}{\delta m(r') \delta m(r)} \Big|_{m=0} \quad (5.2.5b)$$

onde $W_{XC}[r; n, m = 0]$ é nulo por simetria de inversão temporal. Definindo como $G_s[n, m]$ o funcional $G[n, m]$ no limite paramagnético e separando-o em seus componentes T_s e E_{XC} , temos:

$$G_s[n, m] \equiv T_s[n, m] + E_{XC}[n] = T_s[n] + E_{XC}[n] + \frac{1}{2} \int dr dr' m(r) G_s[r, r'; n] m(r') \quad (5.2.6)$$

e

$$G_{XC}[n, m] \equiv E_{XC}[n, m] - E_x[n] = \frac{1}{2} \int dr dr' m(r) G_{XC}[r, r'; n] m(r') + \dots \quad (5.2.7)$$

De (5.2.7) tem-se que:

$$\delta^2 E_{XC}[n, m] / \delta m(r') \delta n(r) /_{m=0} = 0 \quad (5.2.8a)$$

$$\delta^2 E_{XC}[n, m] / \delta m(r) \delta m(r') /_{m=0} = G_{XC}[r, r'; n] \quad (5.2.8b)$$

que implica que o segundo termo de (5.2.5a) se anula e a equação 5.2.2 fica na forma:

$$\left\{ -\left(\frac{\hbar^2}{2m} \right) \nabla^2 + V(r) + V_H(r) + V_{XC}[r, r'; n] + -\sigma \mu_e B_{ef}(r) \right\} \Psi_{i\sigma}(r) = \varepsilon_{i\sigma} \Psi_{i\sigma}(r) \quad (5.2.9a)$$

onde

$$B_{ef}(r) = B(r) - \int dr' E_{XC}[r, r'; n] m(r') \quad (5.2.9b)$$

Do formalismo de K-S tem-se que da equação (5.2.1) pode-se escrever a expressão formal para $B(r)$:

$$B(r) = \int dr' G[r, r'; n] m(r') \quad (5.2.10a)$$

e sua inversão formal

$$m(r) = \int dr' G^{-1}[r, r'; n] B(r') \quad (5.2.10b)$$

VP mostraram que as soluções (5.2.9a) e (5.2.9b) são compatíveis com (5.2.10a) e (5.2.10b), de modo que se pode escrever a magnetização como:

$$\begin{aligned} m(r) &= \int dr' G_s^{-1}[r, r'; n] B_{ef}(r') = \\ &= \int dr' G_s^{-1}[r, r'; n] \left\{ B(r') - \int dr'' G_{XC}[r', r''; n] m(r'') \right\} \end{aligned} \quad (5.2.11)$$

Do mesmo modo, do formalismo do funcional densidade temos que o funcional susceptibilidade de spin é dado por:

$$X[n] = \int dr dr' G^{-1}[r, r'; n] \quad (5.2.12)$$

de modo que podemos escrever (5.2.11) como⁽⁴⁸⁾:

$$m(r) = \int dr' X[r'; n] \{ B(r') - K(r') m(r') \} \quad (5.2.13)$$

onde a quantidade $K(r)$ é um núcleo (Kernel) que determina o aumento no campo B devido a interação de “*exchange correlation*” oriunda da magnetização m (eq. 5.2.8b)

$$K(r')\delta(r-r') = G_{XC}[r, r'; n] = \frac{\delta^2 E[n, m]}{\delta m(r)\delta m(r')} \quad (5.2.14)$$

A forma de $X[n]$ é muito importante ao considerarmos soluções aproximadas de (5.2.13). Para achá-la examina-se variações na magnetização na eq. (5.2.1) devido a uma hamiltoniana perturbada que contém um campo externo $\delta H(r')$. Usando teoria de perturbação de 1ª ordem para se achar variações em E_i e ϕ_i (funções de onda do problema paramagnético), V-P encontraram:

$$\begin{aligned} X(r, r') = & \sum_i \delta(\mu - \epsilon_i) |\phi_i(r)|^2 |\phi_i(r')|^2 + \\ & + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{\phi(\mu - \epsilon_i) - \phi(\mu - \epsilon_j)}{\epsilon_j - \epsilon_i} \phi_i^*(r) \phi_j(r) \phi_j^*(r') \phi_i(r') \end{aligned} \quad (5.2.15)$$

aonde o 1º termo contém todas as contribuições provenientes das variações na energia, e a soma em (5.2.15) contém as contribuições das variações nas funções de onda $\Psi_i \sigma$.

Devido a complexidade de $X(\vec{r}, \vec{r}')$ procura-se uma solução aproximada para (5.2.13). Vosko e Perdew⁽⁴⁹⁾, e concomitantemente Gunnarsson⁽⁴⁷⁾, sugeriram uma solução formal aproximada para um campo uniforme expressa em termos da densidade de spin $\gamma(\vec{r})$ induzida por um desdobramento infinitesimal do tipo Stoner da banda.

Eles definem a densidade de spin como:

$$\gamma(\vec{r}) = \sum_i \frac{\delta(E_F - E_i) |\phi_i(\vec{r})|^2}{N(E_F)} \quad (5.2.16a)$$

tal que

$$\int d\vec{r} \gamma(\vec{r}) = 1 \quad (5.2.16b)$$

onde

$$N(E_F) = \sum_i \delta(E_F - E_i) \quad (5.2.16c)$$

é a densidade de estados no nível de Fermi. Com esta definição decorre de (5.2.15) que:

$$\int X(\vec{r}, \vec{r}') d\vec{r}' = \int X(\vec{r}', \vec{r}) d\vec{r}' = N(E_F) \gamma(\vec{r}) \quad (5.2.17)$$

onde usou-se a ortogonalidade das funções de Bloch (Note-se que os termos interbandas não contribuem para esta integral). Então, para um campo uniforme a magnetização pode ser escrita como, eq. (5.2.13):

$$m(\vec{r}) = B(\vec{r}) N(E_F) - \int d\vec{r}' X(\vec{r}, \vec{r}') K(\vec{r}') m(\vec{r}') \quad (5.2.18)$$

Agora, seguindo o procedimento desenvolvido por Janack⁽⁴⁸⁾ tenta-se uma solução da forma:

$$m(\vec{r}) = C \gamma(\vec{r}) \quad (5.2.19)$$

de modo que a magnetização seja proporcional a densidade de spin $\gamma(\vec{r})$ (originada por um desdobramento infinitesimal da banda).

Integrando (5.2.18) sobre $\vec{r}$, têm-se que:

$$\begin{aligned} \int m(\vec{r}) d\vec{r} &= \int C\gamma(\vec{r}) d\vec{r} = C' = \\ &= \int B(\vec{r}) N(E_F) d\vec{r} - \iint d\vec{r} d\vec{r}' X(\vec{r}, \vec{r}') K(\vec{r}') C\gamma(\vec{r}') \end{aligned} \quad (5.2.20a)$$

de onde se obtém que:

$$m(\vec{r}) = \frac{B(\vec{r}) N(E_F) \gamma(\vec{r})}{\left[1 + N(E_F) \int d\vec{r}' \gamma^2(\vec{r}') K(\vec{r}') \right]} \quad (5.2.20b)$$

e onde usou-se a identidade (5.2.17) para se eliminar a integral dupla em (5.2.20a).

Assim, a susceptibilidade uniforme é dada por:

$$X = \frac{N(E_F)}{\left(1 + N(E_F) \int d\vec{r} \gamma^2(\vec{r}) K(\vec{r}) \right)} \quad (5.2.21)$$

(Nota: $m(\vec{r}) = XB(\vec{r})$)

Dado que Vosko e Perdew mostraram que $|K(\vec{r})| < 0$, Janack definiu a integral de exchange, I , como

$$I = \int d\vec{r} \gamma^2(\vec{r}) |K(\vec{r})| \quad (5.2.22a)$$

de tal modo que o aumento na susceptibilidade devido a interação de exchange pode ser escrita na forma usual⁽⁵⁰⁾:

$$X = \frac{N(E_F)}{[(1 - N(E_F)) \cdot I]} \quad (5.2.22b)$$

Da equação (5.2.22b) tem-se que para um campo externo uniforme $\vec{B}$ muito pequeno, ocorrerá uma magnetização induzida, $M = XB$, quando houver uma divergência na susceptibilidade ($X \rightarrow \infty$).

$$\lim_{B \rightarrow 0} M = \lim_{B \rightarrow 0} XB > 0 \quad (5.2.23a)$$

Isto é, no caso limite $IN(E_F) > 1$, que é o critério do tipo Stoner.

Neste caso I é a integral de exchange da impureza e $N(E_F)$ denota a densidade de estados num cálculo sem polarização de spin.

ii) Critério de Stoner Generalizado

Gunnarsson⁽⁴⁷⁾ mostrou que para valores pequenos da magnetização relativa ($m(r)/n(r) < 1$ em todos os pontos do espaço) a teoria do funcional densidade local pode ser aproximada por um formalismo do tipo Stoner. Se, por exemplo, tratarmos a parte dependente de spin do potencial por teoria de perturbação de 1ª ordem^(47,48), encontra-se que o desdobramento de exchange em um material ferromagnético, ou em um paramagnético sujeito a um campo magnético uniforme, é dado por:

$$\Delta E = E_{\downarrow} - E_{\uparrow} = 2\mu_B \cdot B + mI \quad (5.2.24a)$$

No limite de campo magnético externo nulo ($B = 0$), tem-se:

$$\Delta E = m.I \quad (5.2.24b)$$

Gunnarsson usa essa expressão e um modelo simples, baseado em um pequeno deslocamento entre as bandas majoritárias e minoritárias de um metal, ΔE , para relacionar o momento magnético ($m = \Delta E/I$) com o critério do tipo Stoner ($N(E_F).I > 1$). Na figura abaixo mostramos de forma esquemática a banda majoritária e minoritária de um sistema metálico para pequenos valores de ΔE e m .

Fig.5.2.1 - Exemplo esquemático de um deslocamento de banda rígida.

Sendo a magnetização igual a diferença entre as ocupações up ($n_{\uparrow}$) e down ($n_{\downarrow}$)

$$m = n_{\uparrow} - n_{\downarrow}$$

tem-se que m é igual a área hachurada abaixo. Isto é, esta área nada mais é que a integral de $N(E)$ no intervalo ΔE . Isso é equivalente a densidade de estados média no intervalo vezes ΔE .

Se usarmos a equação generalizada de Stoner (5.2.24a), a condição autoconsistente para o ferromagnetismo é que a integral da densidade de estados paramagnética (por spin) sobre a faixa de energia ΔE seja igual a magnetização m .

Fig.5.2.2 - Exemplo esquemático de um momento magnético obtido por um desdobramento de banda rígida.

No limite de ΔE tendendo a zero (magnetizações pequenas), tem-se que essa integral $N(E)$ pode ser substituída pela ocupação no nível de Fermi, $N(E_F)$, vezes ΔE . Isto é,

$$m = N(E_F)\Delta E \quad (5.2.25a)$$

Mas, da equação (5.2.24b) têm-se que

$$\frac{m}{\Delta E} = I^{-1} = N(E_F) \quad (5.2.25b)$$

Isto é, o sistema ou impureza será magnético se a função $m(\Delta E)/\Delta E$ cruzar a função $1/I$ para algum valor de ΔE . Esta condição está exemplificada na figura 5.3, e na equação abaixo:

$$I \cdot N(E_F) \geq 1 \Rightarrow \frac{m}{\Delta E} \geq \frac{1}{I} \quad (5.2.26)$$

Fig.5.3 - Exemplo de um sistema que satisfaz o critério generalizado de Stoner.

CAPÍTULO 6

ESTUDOS DE IMPUREZAS SUBSTITUCIONAIS DE Fe E Mo EM HOSPEDEIROS DE VALÊNCIA 2(Sr, Ca E Yb)

O objetivo central deste trabalho é o de se tentar entender melhor o comportamento das propriedades magnéticas e hiperfinas de impurezas intersticiais. Em particular vamos estudar aqui impurezas de Fe em hospedeiros metálicos de valência 2, 3 e 4; e impurezas de Mo em hospedeiros metálicos de valência 2. Como já dissemos, seção 4.2, foi verificado experimentalmente que ao se produzir estes sistemas pela técnica de implantação iônica, obtêm-se tanto impurezas intersticiais como substitucionais. Assim, seria interessante investigarmos estes mesmos sistemas metálicos com impurezas substitucionais, de modo que possamos efetuar uma análise e comparação completa entre os nossos resultados e a experiência. Deste modo, vamos neste capítulo estudar o comportamento de algumas propriedades magnéticas e hiperfinas de impurezas substitucionais de Fe e Mo em hospedeiros divalentes de Sr, Ca e Yb, que se formam na estrutura cúbica de face centrada (fcc). Note-se que a impureza substitucional de Fe nos metais Ti, Zr, Sc e Y⁽¹⁷⁾ foi estudada pelo nosso grupo no trabalho⁽³⁴⁾, e existe na literatura estudo teórico para alguns dos sistemas divalentes^(18,19).

Como vamos nos referir freqüentemente a um conjunto de sistemas que possuam a impureza ou o material hospedeiro em comum, vamos utilizar aqui a seguinte notação.

Vamos denotar um sistema constituído por uma impureza de Fe em hospedeiro de valência n por $\text{FeH}(n)$. Analogamente $\text{MoH}(n)$ indica uma impureza de Mo em hospedeiro de valência n . Finalmente usamos a notação $\text{I}(n)\text{H}$ para indicar impureza de valência n no hospedeiro H .

6.1. Estudo da Estrutura Eletrônica e das Propriedades Magnéticas

Vamos utilizar aqui o método RS-LMTO-ASA para efetuar cálculo de estrutura eletrônica de impurezas de Fe e Mo nos metais divalentes Ca e Sr, assim como da terra rara Yb como hospedeiros. Esses hospedeiros se formam na estrutura fcc. Nos nossos cálculos usamos a aproximação do funcional densidade local segundo Barth-Heidn⁽¹⁶⁾, e na resolução do problema de autovalores pelo método de recorrência usamos $LL = 20$ como parâmetro de corte. A integração da LDOS é feita pelo método Beer-Pettifor⁽⁵¹⁾.

Para o estudo desses sistemas construímos uma rede com aproximadamente 1.400 átomos na estrutura cúbica de face centrada (fcc). A dimensão desta rede foi escolhida de forma a se evitar efeitos de superfície nos sítios centrais desta, aonde se efetuará a autoconsistência. Tomamos como parâmetro de rede " a " dos hospedeiros os valores experimentais tabelados na referência (10). De acordo com o procedimento descrito na seção (3.3), inicialmente calculamos a estrutura eletrônica do hospedeiro puro, obtendo o nível de Fermi e os parâmetros de potenciais dos mesmos. Apresentamos nas figuras 6.1a,

b e c as densidades de estados local (LDOS) dos hospedeiros puros Ca, Sr e Yb, respectivamente.

Tendo-se obtido o nível de Fermi e os parâmetros de potenciais dos materiais puros, prosseguimos os cálculos colocando em cada caso a impureza substitucional em uma posição aproximadamente central no aglomerado. Como estamos usando a aproximação da esfera atômica, a impureza irá ocupar o volume deixado pelo átomo substituído pela impureza, e nestes cálculos não estamos considerando relaxação da rede em torno da impureza. Convergimos primeiramente a impureza isolada, mantendo os átomos restantes do hospedeiro com os parâmetros fixos nos do material puro. Depois incluímos a primeira camada de vizinhos na autoconsistência. Nos nossos cálculos, o potencial da impureza e da primeira camada de vizinhos são obtidos de forma autoconsistente. O potencial dos demais átomos do aglomerado é definido utilizando parâmetros de potencial obtidos para o material puro.

Cálculos com mais de uma camada de vizinhos incluídas de forma autoconsistente⁽³⁴⁾, mostram que estes últimos não diferem muito dos resultados com somente a primeira camada de vizinhos incluída na autoconsistência. No caso do hospedeiro ser o Yb, uma terra rara, como este possui a camada 4f completa e profunda, tem-se que este se comporta como um elemento de valência dois. Deste modo tratamos os elétrons 4f como pertencentes ao caroço, deixando as camadas 5d, 6s e 6p na valência.

Devemos chamar a atenção que devido a densidade de estados da impureza de Fe no hospedeiro Sr apresentar um pico muito estreito e alto na banda *d* majoritária, não foi possível integrar a LDOS obtida pelo método de Beer-Pettifor tradicional. Assim, em vez de utilizar o terminador de Beer-Pettifor, adicionamos uma pequena parte imaginária à

energia ao tratar a banda d majoritária do Fe em Sr. Com este processo foi possível aumentar a largura da banda e torná-la integrável.

Antes de apresentarmos os nossos resultados, é interessante notar que devido a grande diferença de tamanho entre os átomos do hospedeiro com relação à impureza nestes sistemas é de se esperar que a superposição entre os elétrons do hospedeiro e os da impureza seja bem menor que em metais de transição como hospedeiros. Para efeito de uma análise comparativa, mostramos aqui a LDOS sem polarização de spin para impureza substitucional de Fe em hospedeiros de valência 3 (Sc, Y) e 4 (Ti, Zr), figura 6.2a-d, calculados pelo mesmo método na referência (17). Note-se que os sistemas FeH(3) e FeH(4) se formam na estrutura hexagonal compacta (hcp). Podemos notar aí que a medida em que se aumenta o tamanho do átomo do hospedeiro ($Ti < Zr < Sc < Y$, ver tabela 6.1), o pico ressonante na LDOS da impureza se torna mais estreito.

Figura 6.2a - Gráfico da LDOS paramagnética de uma impureza substitucional de Fe no Sistema FeTi

Figura 6.2b - Gráfico da LDOS paramagnética de uma impureza substitucional de Fe no Sistema FeZr

Figura 6.2c - Gráfico da LDOS paramagnética de uma impureza substitucional de Fe no Sistema FeSc

Figura 6.2d - Gráfico da LDOS paramagnética de uma impureza substitucional de Fe no Sistema FeY

Colocamos nas figuras 6.3a-d os gráficos das densidades de estado local sem polarização de spin para os sistemas FeH(2) e MoH(2). Para facilitar uma análise comparativa, colocamos estes gráficos dois a dois. Notamos aí que em todos eles o pico ressonante é um pico estreito e perto do nível de Fermi, em concordância com o fato dos átomos dos hospedeiros Ca, Sr e Yb serem bem maiores que os átomos das impurezas de Fe e Mo. Se compararmos o pico ressonante na LDOS da impureza de Fe em todos os hospedeiros, notamos que a largura e a altura dos mesmos é diretamente proporcional ao tamanho dos átomos dos hospedeiros. Este é mais largo no Ti, depois vem o Zr, Sc, Y, Yb, Ca e Sr, na seqüência inversa do volume ocupado pela impureza de Fe nestes hospedeiros:

$$\text{Ti} > \text{Zr} > \text{Sc} > \text{Y} > \text{Yb} > \text{Ca} > \text{Sr}.$$

Figura 6.3a - Gráfico da LDOS paramagnética conjunta de impurezas substitucionais de Fe e Mo tendo o Sr como hospedeiro

Figura 6.3b - Gráfico da LDOS paramagnética conjunta de impurezas substitucionais de Fe e Mo tendo o Ca como hospedeiro

Figura 6.3c - Gráfico da LDOS paramagnética conjunta de impurezas substitucionais de Fe e Mo tendo o Yb como hospedeiro

Figura 6.3d - Gráfico da LDOS paramagnética conjunta de uma impureza substitucional de Mo tendo o Sr e o Ca como hospedeiros

Vemos na fig. 6.3, que sendo o átomo da impureza de Fe menor que a do Mo, o pico ressonante na sua LDOS é mais alto e mais estreito que na do Mo para mesmos hospedeiros. Vemos também que sendo o hospedeiro Sr maior que o Ca, têm-se que os picos ressonantes das impureza de Fe e Mo são mais altos e estreitos no primeiro hospedeiro que no segundo. Têm-se, assim, em ordem crescente da altura do pico ressonante (fig. 6.3): Mo em Ca, Mo em Sr, Fe em Ca e finalmente Fe em Sr. Com a discussão acima procuramos frisar a importância que a hibridização (sobreposição entre nuvens eletrônica) entre impureza e seus vizinhos tem sobre a largura do pico ressonante na LDOS da impureza. Vamos ver agora as suas consequências sobre o momento magnético local no sítio da impureza.

Vimos na seção 5.2 que, dado a LDOS paramagnética de um metal no limite de pequenos momentos, o critério do tipo Stoner ($I.N(E_F) > 1$) diz que o produto da densidade de estados por spin no nível de Fermi, $N(E_F)$, pelo parâmetro de Stoner, I , for maior que um o sistema será magnético. Colocamos nas tabelas 6.1a e b os valores para a densidade de estados no nível de Fermi no sítio das impurezas de Fe e Mo, assim como o produto $I.N(E_F)$. Vemos aí que todos os sistemas aqui estudados satisfazem o critério do tipo Stoner. Isto é, as impurezas de Fe e Mo devem apresentar momento magnético local em todos estes sistemas. Vemos, também, que à medida que se aumenta o raio de WS do hospedeiro, aumenta-se o valor da densidade de estados na energia de Fermi. Isto é consequência do aumento da altura do pico ressonante no nível de Fermi, devido a uma menor hibridização entre a impureza e seus primeiros vizinhos.

Tabela 6.1a - Ocupação no nível de Fermi por spin e Critério de Stoner. Parâmetro de Stoner do Fe; $I = 6,8 \times 10^{-2}$ Ry. (Transferência de Carga = T.C.)

Hosp.	WS(u.a)	$N(E_f)$	$I.N(E_f)$	T.C.
Ti	3.05	18	1.3	0.54
Zr	3.34	27	1.9	0.81
Sc	3.42	20	1.3	0.67
Y	3.76	30	2.0	0.86
Yb	4.05	45	2.7	0.78
Ca	4.12	55	3.8	0.77
Sr	4.49	77	5.3	0.81

Tabela 6.1b - Ocupação no nível de Fermi por spin e critério tipo Stoner. Parâmetro de Stoner do Mo; $I = 4,0 \times 10^{-2}$ Ry. (Transferência de Carga = T.C.)

Hosp.	WS (u.a)	$N(E_f)$	$I.N(E_f)$	T.C.
Yb	4.05	38.7	1.5	0.68
Ca	4.12	50.3	2.0	0.57
Sr	4.49	72.5	2.9	0.74

Para estudarmos as propriedades magnéticas destes sistemas, colocamos na figura 6.4 os gráficos da LDOS com polarização de spin para impurezas de Fe e Mo tendo Ca, Sr e Yb como hospedeiros. Constatamos aí que em todos eles o pico na banda majoritária (“up”) são picos altos e estreitos e que se encontram no fundo da banda. Os picos na

banda minoritária (“*down*”) são picos alargados, mais baixos e se encontram no nível de Fermi. Isto se explica pelo fato da LDOS dos hospedeiros puros (ver figura 6.1) não possuírem estados suficientes para hibridizar nas regiões profundas da banda. Assim, têm-se que o pico da banda majoritária é quase um nível, e o pico na minoritária se encontra alargado.

Para efeito de comparação colocamos na figura 6.5 os gráficos da LDOS com polarização de spin para os sistemas FeH(3) e FeH(4), obtidos na referência (34). Podemos constatar aí que indo do hospedeiro Ti, passando pelo Zr e pelo Sc, têm-se que os picos das banda majoritária e minoritária vão se estreitando até chegar no hospedeiro Y, onde observa-se um pico na banda “*up*” muito estreito e que lembra os dos sistemas FeH(2). Se compararmos as LDOS das impurezas de Fe com as de Mo para mesmo hospedeiro, constatamos que os picos na LDOS do Fe são mais estreitos que na do Mo devido ao efeito de tamanho. Constatamos também que devido a banda majoritária estar quase completa (ver tab. 6.2) e se encontrar no fundo da banda, tem-se que esta é quase um nível contendo 5 elétrons. Observamos que o pico na banda *d* minoritária do Mo se encontra à direita da energia de Fermi, enquanto que esta se encontra quase no meio do pico na banda minoritária do Fe. Isto é consequência do fato da banda *d* minoritária da impureza de Mo estar praticamente desocupada, enquanto que a do Fe conter aproximadamente 2 elétrons. Cabe notar ainda, como a banda majoritária destes sistemas está praticamente completa, tem-se que em todos eles o pico ressonante na banda minoritária se encontra no nível de Fermi. Notamos um excesso de elétrons no sítio da impureza que é explicado pela alta transferência de carga entre a impureza e seus vizinhos, que é característico de sistemas contendo impurezas substitucionais.

Densidade de estados local (LDOS) do Fe no sistema Fe Ti.
Banda majoritária: metade superior.
Banda minoritária: metade inferior.

Densidade de estados local (LDOS) do Fe no sistema Fe Zr.
Banda majoritária: metade superior.
Banda minoritária: metade inferior.

Densidade de estados local (LDOS) do Fe no sistema Fe Sc.
Banda majoritária: metade superior.
Banda minoritária: metade inferior.

Densidade de estados local (LDOS) do Fe no sistema Fe Y.
Banda majoritária: metade superior.
Banda minoritária: metade inferior.

Figura 6.5 - Gráfico com polarização de spin para uma impureza substitucional de Fe em hospedeiros de valências 3 e 4.

Fig.6.4a LDOS de uma impureza substitucional de Fe tendo o Sr e o Ca como hospedeiro

Fig.6.4b - LDOS de uma impureza substitucional de Mo tendo Ca e o Sr como hospedeiro

Fig. 6.4c - LDOS de uma impureza substitucional de Fe tendo o Yb como hospedeiro.

Fig. 6.4d - LDOS de uma impureza substitucional de Mo tendo
• Yb como hospedeiro.

Tabela 6.2a - Momento Magnético(M) e ocupações no sítio da impureza substitucional de Fe.

Hosp.	WS (u.a)	M. (μ_B)	spin	s	p	d
Yb	4.05	3.13	↑	0.640	0.366	4.914
			↓	0.592	0.329	1.864
Ca	4.12	3.02	↑	0.620	0.337	4.886
			↓	0.561	0.292	1.973
Sr	4.49	3.03	↑	0.672	0.296	4.951
			↓	0.612	0.280	1.991

Tabela 6.2b - Momento magnético(M) e ocupações no sítio da impureza substitucional de Mo.

Hosp.	WS (u.a)	M. (μ_B)	spin	s	p	d
Yb	4.05	3.56	↑	0.553	0.353	4.164
			↓	0.471	0.253	0.779
Ca	4.12	3.90	↑	0.547	0.349	4.327
			↓	0.440	0.237	0.549
Sr	4.49	4.52	↑	0.612	0.360	4.586
			↓	0.480	0.226	0.322

Colocamos na tabela 6.2a os valores para o momento magnético local no sítio das impurezas de Fe e Mo, e as ocupações majoritárias e minoritárias s , p e d . Para efeito de comparação, colocamos na tabela 6.3 o momento magnético para o Fe tendo como hospedeiros Ti, Zr, Sc, Y^(*), Yb, Ca e Sr.

Tabela 6.3 - Momento magnético (M) de uma impureza substitucional de Fe, em unidades de μ_B .

Hosp.	FeTi	FeZr	FeSc	FeY	FeYb	FeCa	FeSr
M.	2.24	2.80	2.79	3.09	3.05	3.02	3.03

Vemos na tabela 6.3 que o momento do Fe cresce com o tamanho do hospedeiro até atingir a saturação ($3\mu_B$) nos hospedeiros Y, Yb, Ca e Sr. Se olharmos para as ocupações d do Fe em Yb, Ca e Sr, veremos que ela é ligeiramente menor que 7 nestes. Como esses sistemas têm a banda d majoritária quase totalmente ocupada, têm-se que o Fe apresentará magnetismo forte, saturado em um valor de aproximadamente $3\mu_B$ em todos eles. O fato de que o momento de saturação do Fe é dessa ordem pode ser visto pela expressão abaixo:

$$M = 5 \text{ (elétrons "up")} - 2 \text{ (elétrons "down")} = 3\mu_B.$$

Se voltarmos a nossa atenção para a tabela 6.2b veremos que o momento magnético no sítio de impureza de Mo é bem maior que no do Fe. Isto é devido a

(*) calculados pelo nosso grupo na referência (34)

ocupação d majoritária do Mo ser da ordem de 5 elétrons, que implica que o Mo apresente momento de saturação maior que o do Fe, em torno de $5 \mu_B$. Têm-se ainda que as bandas s e p do Mo são estendidas com ocupações semelhantes as observadas para o Fe. Cabe notar que Dederichs et al.⁽¹⁸⁾ já tinham notado este comportamento ao estudar impurezas de metais de transição 4d e 5d em metais simples de valência 1. Eles fizeram estes cálculos usando o método KKR-GF, assim como pelo método do Jellium-Model. Através do Jellium-Model eles puderam estudar o comportamento do momento magnético com a densidade eletrônica no hospedeiro. Através deste estudo eles mostraram qualitativamente como o momento magnético vai a zero para grandes densidades eletrônicas do Jellium, e como este satura para a densidade eletrônica tendendo a zero.

Existe na literatura cálculos de estrutura eletrônica para impurezas de Fe e Mo em Ca e Sr. Na referência (19) usou-se o método variacional discreto (DVM) para se calcular o momento magnético de impureza de Fe em Ca e Sr como hospedeiros, e na referência (18) foi usado o método KKR-GF para calcular o momento magnético para impurezas de Fe e Mo nestes hospedeiros. Colocamos esses resultados junto aos nossos na tabela 6.4. Vemos aí a excelente concordância entre os nossos resultados, sendo que as diferenças percentuais entre estes não chegam a 7%. Ao que saibamos não existe cálculos para o hospedeiro Yb.

Tabela 6.4a - Momento Magnético Local - Comparação com outros cálculos teóricos.

	RS-LMTO	DVM	KKR-GF
FeCa	3.02	2.93	3.28
FeSr	3.03	3.01	3.33

Tabela 6.4b - Momento Magnético Local - Comparação RS-LMTO-ASA com KKR-GF.

	RS-LMTO	KKR-GF
MoCa	3.90	3.88
MoSr	4.52	4.41

6.2. Estudo do Campo Hiperfino e Deslocamento Isomérico

Vamos começar esta seção apresentando um estudo sobre a grandeza do campo hiperfino para impurezas substitucionais de Fe e Mo em Ca, Sr e Yb como hospedeiros. Os nossos cálculos foram efetuados levando-se em conta somente o termo de contato:

$$H_{\text{Hf}} = \frac{8\pi}{3} \mu_b (|\rho(0)^{\uparrow}|^2 - |\rho(0)^{\downarrow}|^2)$$

— e desprezamos os demais termos (ver capítulo 4). Existe na literatura cálculos de estrutura eletrônica desta grandeza para impureza de Mo em Ca e Sr⁽¹⁸⁾ e para Fe em Ca⁽¹⁹⁾, aonde também só foi considerada a contribuição de contato ao campo hiperfino. Como mostramos no capítulo 6, os dados experimentais quanto ao comportamento magnético em impurezas implantadas ionicamente em metais são obtidas através da técnica de implantação ionica. Através dessa técnica são feitas medidas da temperatura de Curie de uma dada amostra, ver tabela 6.5a, de onde se infere se a amostra será ou não magnética e o valor do campo hiperfino. Ver a equação abaixo, capítulo 5, que relaciona os valores do campo hiperfino (H_{Hf}), do momento magnético (M) e da temperatura de Curie. Cabe notar que os valores experimentais para o campo hiperfino⁽³⁵⁾ colocados nas tabelas 6.5b, foram obtidos através dos nossos resultados para o momento magnético, ver tabela 6.5a.

$$T_c = \frac{\mu_B \cdot g}{3 \cdot k_B} (S_{eff} + 1) \cdot H_{Hf} = 0.4477 (S_{eff} + 1) \cdot H_{Hf}$$

onde $S_{eff} = M / 2$ e H_{Hf} é o campo hiperfino.

Tabela 6.5a - Cálculo do Campo Hiperfino (Tesla) através da temperatura de Curie.

Sistema	FeYb	FeCa	FeSr	MoYb	MoCa	MoSr
T _c	43	47	62	-28	-20	-36
Momento (μ_B)	3.05	3.02	3.03	3.56	3.90	4.52
S_{eff} (μ_B)	2.53	2.51	2.51	2.78	2.95	3.26
C _p Hip.(T)	37.5	42.0	55.3	-22.5	-15.1	-24.7

Observamos na tabela 6.5a que medidas experimentais atribuem um valor alto e negativo para o campo hiperfino do Mo nestes hospedeiros⁽³⁵⁾. Por outro lado, obtivemos valores em torno de zero para esta grandeza. Nota-se também que os resultados obtidos pelo método KKR-GF para a impureza de Mo em Ca e Sr são altos e com sinais positivos. Para se poder entender esta discrepância entre estes resultados, colocamos na tabela 6.5b as contribuições de caroço (C) e de valência (val) para esta grandeza. Vemos aí que os nossos resultados para a contribuição de caroço estão em excelente concordância com os obtidos pelo KKR-GF. Notamos que esta contribuição ao campo hiperfino é proporcional à componente d do momento magnético local em ambos os cálculos, com constante de proporcionalidade da ordem de $-10 \text{ T}/\mu_B$. Podemos notar na tabela 6.5b que as contribuições de valência obtidas pelos dois métodos diferem entre si por menos de 20%. Esta contribuição é proporcional ao momento s , com constante de proporcionalidade da ordem de $650\text{T}/\mu_B$. Como nestes sistemas o momento s da impureza é da ordem de décimos de elétrons (ver tabela 6.2) tem-se que a contribuição de valência é da ordem de grandeza da de caroço. Desse modo pequenas imprecisões na polarização s leva a grandes variações no valor da contribuição de valência do campo hiperfino, que por sua vez acarreta grandes variações no valor do campo hiperfino total. Cabe notar que nos hospedeiros de valência 3 e 4, como o momento s é da ordem de centésimos de elétrons, a contribuição de valência é bem menor que a de caroço, de modo que os valores para o campo hiperfino concordam razoavelmente bem com a experiência⁽¹¹⁾.

Tabela 6.5b - Campo Hiperfino em unidades de Tesla (T). Comparação com dados experimentais e com outros cálculos teóricos.

Cpo. Hip.	RS-LMTO-ASA			KKR-GF			Exp.
	C	Val.	Tot.	C	Val.	Tot.	
MoYb	-55.5	49.3	-6.2	----	-----	-----	-23
MoCa	-60.4	58.9	-1.5	-59.9	73.0	13.1	-15
MoSr	-65.4	70.1	4.7	-67.3	89.5	22.2	-25

Tabela 6.5c - Campo Hiperfino em unidades de Tesla (T). Comparação com dados experimentais e com outros cálculos teóricos.

Cpo. Hip.	RS-LMTO-ASA			DVM			Exp.
	C	Val.	Tot.	C	val.	Tot.	
FeYb	-30.4	25.7	-4.7	-----	-----	-----	38
FeCa	-27.5	25.8	-1.7	-27.7	30.2	2.5	42
FeSr	-29.5	30.0	0.5	-----	-----	-----	55

Vemos na tabela 6.5c que ao contrário dos dados experimentais que atribui um valor positivo e alto para o campo hiperfino da impureza de Fe para esses sistemas, todos os cálculos teóricos obtiveram um valor em torno de zero para estes. Isto é atribuído ao fato de que para estes sistemas a contribuição orbital ao campo hiperfino ser muito importante, como foi chamado a atenção na referência (19). Isto é, como foi mostrado na seção (6.1) e na referência (18), nestes sistemas a hibridização entre a impureza e seus

vizinhos é muito pequena, de tal modo que a impureza guarda algumas de suas características atômicas, tal como o momento orbital. Nesta configuração quase atômica para a banda d o momento orbital do Fe é grande e positivo, levando a valores grandes e positivos para o campo hiperfino, como os obtidos experimentalmente. É interessante notar que isto também é verdade para a impureza de Mo nestes sistemas. Mas devido ao fato da ocupação d de saturação do Mo ser da ordem de 5 elétrons, tem-se que para este átomo a contribuição orbital deve ser muito pequena, como pode ser verificado nos valores experimentais negativos para o campo hiperfino deste. Deste modo, além dos problemas teóricos de não se obter um valor preciso para a componente de valência, para os sistemas com impureza de Fe tem-se o agravante destes cálculos não incluírem contribuição orbital ao campo hiperfino. Assim, como não temos muita precisão para tratar da grandeza campo hiperfino em sistemas de valência dois, não vamos estudar o seu comportamento para sistemas contendo impurezas intersticiais.

Vamos fazer agora um estudo sobre o comportamento do deslocamento isomérico de uma impureza de Fe em hospedeiros divalentes (Ca, Sr e Yb). Cabe notar que no trabalho de tese feito dentro do nosso grupo⁽³⁶⁾, realizou-se uma investigação sistemática do comportamento da grandeza IS com o volume ocupado pela impureza de Fe. Vamos aqui completar este estudo colocando os nossos dados neste contexto. Objetivando fazer uma análise semelhante dos nossos resultados para a impureza intersticial de Fe, damos aqui as idéias principais desse estudo.

Figura 6.6 - Gráfico do IS em função do raio de WS da impureza de Fe. Total, IS_t, contribuição de caroço, IS_c.

Foi observado que à medida em que se aumenta o volume ocupado pela impureza, aqui representado pelo seu raio de WS, o valor do IS se torna mais positivo. Esse comportamento também é observado em nossos sistemas, como pode ser visto na figura 6.6. Dada a definição do IS (ver capítulo 4) como sendo proporcional a diferença entre as densidades eletrônicas no núcleo da impureza de Fe ($\rho_S^I(0)$) com relação ao Fe puro ($\rho_S^{\text{Fe}}(0)$):

$$IS = -\alpha(\rho_S^I(0) - \rho_S^{\text{Fe}}(0)) ,$$

tem-se que este aumento do valor do IS com o volume ocupado pelo Fe, é devido à uma diminuição da densidade eletrônica no núcleo da impureza em relação ao Fe puro. Usamos aqui o valor de $\alpha = 0.24\text{mm/s}$, normalmente utilizado no contexto de cálculos de estrutura eletrônica não relativísticos⁽³⁷⁾. Para averiguar o papel desempenhado pelos

elétrons s de valência como pelos de caroço sobre o comportamento do IS com a pressão, dividiu-se o IS nas suas contribuições de caroço (IS_C) e de valência (IS_V)⁽³⁶⁾:

$$IS = IS_C + IS_V$$

Notou-se também, que de acordo com o fato dos elétrons de valência serem mais externos que os de caroço, que esta contribuição é a responsável pelo comportamento do IS da impureza com as pressões do seu ambiente externo (o seu volume). Podemos ver na tabela 6.7 e na figura 6.6 que para os nossos sistemas a contribuição de caroço é desprezível, de modo que aqui também é a contribuição de valência o termo determinante do comportamento do IS.

Na figura 6.7 temos uma comparação entre os resultados calculados pelo nosso grupo para os elementos à direita do Fe na tabela periódica, com os dados experimentais obtidos pela técnica IBMS, fornecidos na referência (20). Vemos que as tendências são bem descritas pelos cálculos, e que a concordância entre teoria e experiência é em geral bastante boa. Na tabela 6.6 notamos que os dados experimentais são em geral mais positivos que os nossos resultados.

Na análise que se segue sobre o comportamento do IS, vamos nos restringir aos elétrons de valência do Fe, uma vez que essa é a contribuição dominante, responsável pelas tendências observadas pela experiência. Dentro do formalismo do LMTO-ASA, pode-se escrever a densidade eletrônica no núcleo como⁽³⁶⁾:

$$\rho_S(0) = n_S |\varphi_S(0)|^2$$

aonde n_s é a ocupação s e $|\varphi_S(0)|^2$ é a probabilidade de um elétron s se encontrar no núcleo. Sendo a ocupação s do Fe puro ($n_s = 0,663$) e o módulo ao quadrado da função s no núcleo ($|\varphi(0)|^2 = 109,00$) constantes, têm-se que podemos estudar o comportamento do IS da impureza de Fe como função desses seus dois parâmetros. Colocamos na tabela 6.7 os valores para $|\varphi_S(0)|^2$ e para a ocupação $4s$, n_s , em função do volume ocupado pela impureza de Fe. Nas figuras 6.8⁽³⁶⁾ e 6.9⁽³⁶⁾ colocamos o estudo gráfico de $|\varphi_S(0)|^2$ e de n_s em função do raio de WS, onde completamos esta figura com os nossos dados. Vemos na figura 6.8 que a ocupação $4s$ da impureza de Fe cresce com o raio de WS deste, atingindo um valor maior que um nos sistemas FeH(2). Vemos também que $|\varphi_S(0)|^2$ diminui dentro de uma curva universal com o aumento do volume ocupado pela impureza de Fe, sendo este comportamento que faz com que o IS se torne cada vez mais positivo com o aumento do volume ocupado pela impureza de Fe.

Figura 6.7 - Gráfico Comparativo entre os resultados para o IS teóricos, RS-LMTO-ASA, e os dados experimentais.

Figura 6.8 - Gráfico da ocupação 4s em função do raio de WS do Fe.

Figura 6.9 - Gráfico da probabilidade de um elétron 4s se encontrar no núcleo em função do raio de WS da impureza de Fe.

Comparando os cálculos magnéticos com os não magnéticos (tab. 6.6), vemos que os últimos são sempre mais positivos que os primeiros. Temos assim que a medida em que se aumenta o volume do átomo hospedeiro, e concomitantemente o momento magnético no sítio da impureza os valores para o IS vão ficando mais negativos que os experimentais. Concluí-se assim que as tendências do IS observadas experimentalmente, com respeito as pressões que a impureza de Fe está submetida na cavidade substitucional, podem ser entendidas em termos do comportamento da densidade eletrônica do Fe no núcleo, e em particular em termos do comportamento da probabilidade dos elétrons s se encontrarem no núcleo, independentemente da simetria do material hospedeiro. Vemos também que a contribuição de valência é a dominante para esta grandeza, já que sendo esta uma camada externa é quem sofre a maior influência do ambiente ao redor do Fe, principalmente das maiores ou menores pressões sobre este.

Tabela 6.6 - IS (mm/s) em função do raio de WS para uma impureza substitucional de Fe.

Hosp.	Ti	Zr	Sc	Y	Yb	Ca	Sr
WS	3.054	3.347	3.427	3.761	4.054	4.121	4.490
IS (n-mag.)	0.05	0.22	0.24	0.37	0.38	0.48	0.50
IS (mag.)	0.03	0.16	0.18	0.27	0.24	0.32	0.33
IS (Exp.)	0.06	0.17	0.20	0.29	0.40	0.40	----

Tabela 6.7 - Contribuições de caroço e de valência ao IS e probabilidade ao quadrado dos elétrons s estarem no núcleo $(\varphi_S(0))^2$.

Hosp.	WS	$ \varphi_s(o) ^2$	IS _V (mm/s)	IS _C (mm/s)	IS _T (mm/s)
Yb	4.05	44.0	0.42	-0.04	0.38
Ca	4.12	43.1	0.50	-0.02	0.48
Sr	4.49	39.2	0.51	-0.01	0.50

CAPÍTULO 7

ANÁLISE GERAL DO COMPORTAMENTO DE IMPUREZAS INTERSTICIAIS EM HOSPEDEIROS METÁLICOS

Começamos este capítulo fazendo um estudo do comportamento magnético em sistemas constituídos por impurezas intersticiais em hospedeiros metálicos, aonde ora variamos o hospedeiro e fixamos a impureza, ou ora fixamos o hospedeiro e variamos a impureza. Na primeira classe de sistemas estudamos qualitativamente o comportamento magnético de uma impureza intersticial de Fe em hospedeiros metálicos de valência 4 (Ti, Zr), 3 (Sc, Y), 2 (Ca, Sr e Yb) e 1 (K). Na segunda classe de sistemas estudamos o comportamento magnético de impurezas 3d nos hospedeiros Sc e Yb. Em seguida apresentamos os resultados para o momento magnético local de impurezas de Fe e Mo em Yb, Ca e Sr como hospedeiros. Embora existam na literatura cálculos para impurezas substitucionais, este é o primeiro estudo realístico de impurezas intersticiais em hospedeiros metálicos. Assim é interessante estudar de forma sistemática as propriedades desses sistemas. Completando o estudo acima mencionado, vamos fazer aqui um estudo do comportamento do momento magnético com relação a variações na relaxação na rede para um dado sistema fixo. Cabe notar que vamos continuar usando aqui a mesma notação do capítulo anterior para denotar um conjunto de sistemas com características em comum (FeH(n), MoH(n), etc.).

7.1. Estrutura Eletrônica sem Polarização de Spin e Propriedades Magnéticas

Vamos inicialmente, usando cálculos RS-LMTO-ASA sem polarização de spin, fazer um estudo comparativo da densidade de estados local numa impureza de Fe em hospedeiros de baixa valência, situados a esquerda na tabela periódica. Usando esses resultados vamos tentar entender quais as condições que favorecem o aparecimento de momento magnético local na impureza.

Para se efetuar o cálculo de estrutura eletrônica para os sistemas acima seguimos o seguinte procedimento. Começamos classificando estes sistemas de acordo com a simetria em que se forma o material hospedeiro. Têm-se que os metais de transição Ti, Zr, Sc e Y formam na estrutura hexagonal compacta (hcp), os metais alcalinos terrosos na estrutura cúbica de face centrada (fcc), assim como a terra rara Yb, e finalmente o metal alcalino K se forma na estrutura cúbica de corpo centrado (bcc). Para simular estes sistemas construímos uma rede com aproximadamente 1500 átomos na simetria do material hospedeiro e com parâmetro de rede experimental deste obtido na referência (27). Escolhemos um sítio numa posição central (ou átomo) e elegemos um dos sítios intersticiais adjacente como sendo o sítio intersticial ocupado pela impureza. Tomamos este sítio como o centro da rede, a posição (0, 0, 0). Constatamos que as dimensões dessa rede são suficientemente grandes para o sítio da impureza não sinta efeitos de superfície. A impureza é colocada no sítio octaédrico no caso da simetria da rede ser fcc ou hcp (ver figura 7.1), de forma que a impureza possuirá 6 primeiros vizinhos. No caso do K

(simetria bcc) a impureza é colocada em um sítio intersticial com simetria tetraédrica, de forma que a impureza possuirá 4 primeiros vizinhos (fig. 7.1).

° Sítios octaédricos
• Átomos metálicos

A- Sítio octaédrico em um aglomerado com simetria hexagonal compacta.

B- Sítio octaédrico em um aglomerado com simetria cúbica de face centrada.

C- Sítio tetraédrico em um aglomerado com simetria cúbica de corpo centrado.

° Sítios tetraédricos
• Átomos metálicos

Figura 7.1 - Figuras ilustrativas da geometria das cavidades intersticiais relevantes a este trabalho.

Construído o aglomerado calculamos a relaxação dos primeiros vizinhos da impureza, usando o equilíbrio de forças entre a impureza e seus vizinhos. Para isso precisamos de um modelo que simule este equilíbrio. A força utilizada foi derivada a partir de um potencial de pares tipo Lennard-Jones parametrizado para metais, como descrito no apêndice (A5). Num cálculo que usa a aproximação da esfera atômica é

necessário atribuir um volume e um raio de WS à cada átomo do sistema. Isto não cria nenhum problema no caso de um sistema contendo uma impureza substitucional, já que neste caso existe um volume natural a ser ocupados pela impureza; o volume deixado pôr um átomo do hospedeiro. No caso de um sistema contendo uma impureza intersticial tem-se que no volume aonde haviam 6 átomos (no caso de uma rede fcc ou hcp) terá que conter 7 (6 + impureza). Deste modo tem-se que determinar um método para se dividir este volume da cavidade intersticial entre a impureza e seus primeiros vizinhos. No cálculo de sistemas binários utilizam-se em geral dois métodos para se obter o raio de WS de cada componente. O critério de neutralidade aproximada de carga e o de proporcionalidade entre os átomos do binário. No critério de neutralidade aproximada de carga (critério NC) o raio de WS da impureza é determinado de modo que a transferência de carga no seu sítio seja menor ou da ordem de 5×10^{-2} elétrons. No critério de proporcionalidade o volume ocupado pela impureza é escolhido de forma que a razão entre os volumes da impureza e de seus primeiros vizinhos seja a mesma que a razão entre os seus raios de WS no metal puro. Cabe notar que no caso dos sistemas serem FeH(4) e FeH(3) estes critérios coincidem razoavelmente bem, mas diferem no caso do sistema ser FeH(2). Vamos optar por utilizar aqui o critério de NC.

Nos nossos cálculos usamos a aproximação do funcional densidade local segundo Barth-Heidn⁽²³⁾, e na resolução do problema de autovalores pelo método de recorrência usamos $LL = 20$ como parâmetro de corte. Do mesmo modo que para o caso de impurezas substitucionais, calculamos a estrutura eletrônica do hospedeiro puro para obtermos os parâmetros de potenciais do material puro (“*bulk*”) e a energia de Fermi do

sistema. Com esta energia fixa fizemos o cálculo autoconsistente da impureza. Nos cálculos que apresentamos aqui, fizemos a autoconsistência no potencial somente para a impureza e seus primeiros vizinhos, utilizando para os demais átomos os parâmetros de potencial do “*bulk*”(material puro). No caso do hospedeiro ser o K incluímos as duas primeiras camadas de vizinhos, no total de 8 átomos no cálculo autoconsistente. Cálculos incluindo um número maior de camadas de vizinhos de forma autoconsistente, mostram que a estrutura eletrônica no sítio da impureza fica bem representada com a inclusão de somente uma camada de vizinhos⁽³⁴⁾. Note-se que no caso do material hospedeiro ser a terra rara Yb, ao fazermos o cálculo de estrutura eletrônica colocamos os elétrons 4f no caroço, como já explicado no capítulo anterior.

Colocamos na tabela 7.1 os valores obtidos para o raio de WS e a relaxação em torno da impureza de Fe para os sistemas FeH(4), FeH(3) e FeH(2). Para facilitar a leitura damos a relaxação tanto em $\text{\AA}$ como em por cento da distância de primeiros vizinhos da impureza. Junto com estes colocamos nesta tabela o raio de WS do hospedeiro puro e seu módulo de compressibilidade volumétrica, C . É interessante notar (ver tab. 7.1) que a medida em que se aumenta o tamanho do átomo do hospedeiro aumenta-se o volume ocupado pela impureza, representado aqui pelo raio de WS desta (WS^{Fe}), segundo o critério de neutralidade de carga. Observamos, também, que para estes hospedeiros o módulo de compressibilidade aumenta com o aumento do tamanho do hospedeiro. Têm-se assim que quanto maior e mais comprimível for o hospedeiro maior será o volume ocupado pela impureza. Notamos, também, que a medida em que se aumenta o volume da cavidade intersticial, menor é a relaxação em torno da impureza. Vemos assim que o

critério de NC e a relaxação L-J descrevem de forma razoável o comportamento qualitativo esperado na vizinhança da impureza. Cabe chamar a atenção aqui, que a terra rara Yb possui características físicas muito parecidas com o Ca; volume do átomo e módulo de compressibilidade.

Tabela 7.1 - Relaxação L.J. e raio de WS do Fe em função do material hospedeiro (u.a = unidades atômicas)

Hosp.	WS ^h (u.a.)	C (10 ⁻¹¹ m ² /N)	Relax. L-J (%)	Relax. L-J (Å)	WS ^l (Fe) (u.a)
Ti	3.05	0.95	14.6	0.30	2.530
Zr	3.34	1.20	11.6	0.26	2.591
Sc	3.42	2.30	11.8	0.25	2.656
Y	3.76	2.73	9.0	0.23	2.750
Yb	4.05	7.52	9.4	0.26	2.900
Ca	4.12	6.58	8.6	0.24	2.950
Sr	4.49	8.62	6.8	0.21	3.150

Com o intuito de se fazer uma análise dos sistemas FeH(3) e FeH(4) apresentamos aqui os nossos resultados obtidos através de cálculo de estrutura eletrônica sem polarização de spin para estes sistemas. Mostramos no capítulo 6 que a curva da densidade de estado no sítio de uma impureza substitucional de Fe nesses sistemas apresenta um pico próximo ao nível de Fermi. Através da análise da LDOS da impureza substitucional de Fe constatamos que a medida em que se diminui o tamanho dos átomos

do hospedeiro, e portanto da sua cavidade substitucional, o pico na LDOS se tornava mais baixo e mais largo. Baseado neste comportamento, observado em geral em sistemas contendo impurezas substitucionais, era de se esperar que a curva na LDOS de uma impureza intersticial de Fe nesses hospedeiros viesse a apresentar um pico muito alargado do nível de Fermi, uma vez que ela se encontra mais comprimida em uma cavidade intersticial.

Colocamos nas figuras 7.2a e b o gráfico da densidade de estados local (LDOS) sem polarização de spin para os sistemas FeH(4) e FeH(3). Vemos que ao contrário do que se esperava, a LDOS da impureza Fe nestes sistemas apresenta um pico relativamente estreito e alto, mas que no entanto se encontra longe do nível de Fermi. Assim os valores para a ocupação no nível Fermi para spin ($N(E_F)$) para estes sistemas são baixos ($N(E_F) < 8,5$ para todos eles). Logo em nenhum deles a impureza de Fe satisfaz o critério de Stoner estrito ($I.N(E_F) > 1$). Note-se que o parâmetro de Stoner do Fe é igual a 0.068 Ry. Este resultado está de pleno acordo com os dados experimentais⁽¹¹⁾ cujas medidas de TDPAD indicam que impurezas intersticiais de Fe nestes hospedeiros são não magnéticas. O intrigante nestes sistemas é o fato de que a ocupação no nível de Fermi ser pequena, não devido ao fato do pico ressonante na LDOS da impureza estar muito alargada, mas sim por estes estarem longe da energia de Fermi e por serem estreito. Este fato será objeto de estudo adiante.

Analisando com mais cuidado os gráficos da LDOS do Fe nestes sistemas, constatamos que o pico ressonante da impureza de Fe se encontra aproximadamente na mesma posição, em relação ao nível de Fermi, para hospedeiros de mesma valência. Nos

Figura 7.12a - Gráfico da LDOS paramagnética de uma impureza intersticial de Fe tendo o Ti e o Sc como hospedeiros.

Figura 7.12b - Gráfico da LDOS paramagnética de uma impureza intersticial de Fe tendo o Zr e o Y como hospedeiros.

sistemas FeH(4) este se encontra a aproximadamente -2,2 eV da E_F e nos sistemas FeH(3) à aproximadamente -1,6 eV da E_F . Notamos, também, que a medida em que se aumenta o tamanho do átomo do hospedeiro ($Ti < Zr < Sc < Y$) o pico na LDOS se torna mais estreito e mais alto, o que está em pleno acordo com a sobreposição relativa entre a impureza e seus vizinhos (hibridização). Estes fatos nos levam a conjecturar que para estes sistemas a posição do pico ressonante seja determinada somente pela carga de valência do hospedeiro. Se este fato for verdade, observando as posições dos picos na LDOS do Fe em relação à E_F nos sistemas FeH(4) e FeH(3), nos leva a supor que o pico na LDOS da impureza nos sistemas FeH(2) devem estar à direita dos picos nos sistemas FeH(3), ou seja, mais próximos do nível de Fermi. Levando-se em conta ainda o fato de que os átomos dos hospedeiros Ca e Sr serem bem maiores que os metais de transição Ti, Zr, Sc e Y, é de se esperar que estes picos sejam mais altos e estreitos que os anteriores.

Para verificarmos essas tendências apresentamos aqui os nossos cálculos de estrutura eletrônica sem polarização de spin para uma impureza intersticial de Fe nos metais alcalinos terrosos Ca e Sr como hospedeiros. Para facilitar uma análise comparativa do comportamento da posição do pico ressonante na LDOS entre estes sistemas e os FeH(3) e FeH(4), fizemos gráficos conjugados da LDOS para hospedeiros que pertençam a uma mesma linha da tabela periódica, isto é, *i*) Fe em Ca, Sc e Ti, figura 7.3a e *ii*) Fe em Sr, Y e Zr, figura 7.3b. Note que (fig.7.3) incluímos também o K, cujo comportamento será analisado posteriormente.

Analisando as figuras 7.3 constatamos que realmente os picos na LDOS da impureza de Fe nos sistemas FeH(2) estão mais próximos da E_F , isto é, eles se encontram

Figura 7.3a - Gráfico da LDOS paramagnética de uma impureza intersticial de Fe tendo como hospedeiros o Ti, Sc, Ca e o K.

Figura 7.3b - Gráfico da LDOS paramagnética de uma impureza intersticial de Fe tendo como hospedeiros o Zr, Y e Sr.

à direita dos picos nos sistemas FeH(4) e FeH(3). Podemos observar, também, que estes picos são mais estreitos e mais altos que os demais, o que está de acordo com o fato dos átomos de Ca e Sr serem maiores que os metais de transição, isto é, com o fato de haver menor sobreposição entre a impureza e seus vizinhos (hibridização). Vemos assim que as tendências com respeito à posição do pico na LDOS da impureza de Fe valem também em sistemas de valência 2.

Vamos estudar agora se esses sistemas podem ser ou não magnéticos. Se aplicarmos o critério generalizado de Stoner a estes sistemas, isto é, se fizermos um pequeno deslocamento rígido da banda paramagnética destes sistemas, vamos observar que devido à presença de picos altos e finos na vizinhança de E_F , o momento magnético m , criado por uma variação de ΔE simulando bandas de spin “up” ($\uparrow$) e de spin “down” ($\downarrow$), será o suficientemente grande para que a curva $m(\Delta E)/\Delta E$ (onde ΔE é o deslocamento nos centros das bandas; $\Delta E = E_{\downarrow} - E_{\uparrow}$) cruze a reta $1/I$ para algum valor de ΔE (ver discussão na seção 5). Esse comportamento é ilustrado na figura 7.4 mostrando que estes sistemas podem ser magnéticos. Em contraste mostramos na figura 7.5 a curva $m(\Delta E)/\Delta E$ para o sistema FeTi, aonde claramente a impureza de Fe é não magnética, devido ao fato do pico ressonante na LDOS ser profundo neste sistema. Note que este critério só é válido para pequenos deslocamentos das bandas, onde as bandas permanecem com a mesma forma, “rígidas”. Cálculos spin polarizados serão apresentados mais tarde, elucidando as propriedades magnéticas destes sistemas.

Figura 7.4 - Gráfico exemplificativo do critério generalizado de Stoner para o sistema FeSr.

Figura 7.5 - Gráfico exemplificativo do critério generalizado de Stoner para o sistema FeTi.

7.2. O Modelo de Wolff Aplicado a Impurezas Intersticiais

Vamos agora utilizar um modelo qualitativo, baseado no modelo de Wolff⁽²⁾, para entender melhor o comportamento da posição da LDOS com a carga de valência do átomo do hospedeiro. Vamos fazer também previsões para o comportamento de outras impurezas nos hospedeiros aqui estudados. Para tornar a nossa análise mais clara, damos a seguir um resumo das principais idéias desse modelo, apresentada em detalhes no capítulo 5.

No modelo de Wolff o fenômeno de aparecimento e estabilidade do momento magnético local é tratado como um problema de espalhamento, aonde os elétrons de condução são espalhados pelo potencial espalhador da impureza. Se a ressonância é

estreita e aparece perto o suficiente do nível de Fermi, a impureza desenvolverá momento magnético. Note-se que esta condição é semelhante ao critério de Stoner⁽⁴⁴⁾.

A condição ressonante no modelo de Wolff depende da densidade de estados do hospedeiro, $N_{\text{hosp}}^m(\epsilon)$, e do potencial da impureza, definido como sendo o valor médio V_{mm} (onde m se refere ao nível d), da diferença entre o potencial da impureza e do hospedeiro no sítio da impureza. As propriedades do hospedeiro entram no formalismo através de uma função $f(E)$, definida como sendo a parte principal da seguinte integral:

$$F_m(E) = P \int_{-\infty}^{E_f} \frac{N_{\text{hosp}}^m(\epsilon) d\epsilon}{(E - \epsilon)}$$

Colocamos na figura 7.6 uma ilustração da forma geral da curva $F(E)$. A posição do pico ressonante é determinada pela intersecção entre as curvas $F(E)$ e V_{mm} , onde nos interessa a solução denotada por A na figura. Se considerarmos que nos interstícios do hospedeiro o potencial é aproximadamente constante, tem-se que o potencial V_{mm} no sítio da impureza será dado pelo próprio potencial da impureza.

Vejamos agora como este modelo se aplica aos sistemas estudados aqui. Em primeiro lugar temos que nestes sistemas a impureza de Fe é fixa, isto é, o potencial espalhador, V_I , é constante. Agora se considerarmos a forma da curva $F(E)$ fixa, fig. 7.6, tem-se que a medida em que se aumenta a carga de valência dos átomos do hospedeiro a energia de Fermi se torna mais positiva, acarretando em um afastamento relativo entre a posição do pico ressonante, em A, e o nível de Fermi. Na fig. 7.7 as retas verticais 1,2,3 e 4 representam a posição do nível de Fermi para hospedeiros de valências 1, 2, 3 e 4 respectivamente. Vemos, assim, que se considerarmos que a posição do centro do pico ressonante nos sistemas de valência 2, FeH(2), estão aproximadamente ao lado do nível de Fermi, tem-se que por este modelo qualitativo a posição dos picos ressonantes nos sistemas FeH(3) estariam um pouco mais afastado à esquerda da E_F , e nos sistemas FeH(4) mais à esquerda ainda, como ilustrado na fig. 7.6. É interessante notar que de acordo com essas tendências, a ressonância deveria se encontrar à direita de E_F nos sistemas de valência 1, FeH(1).

Figura 7.7 - Figura esquemática das previsões do modelo de Wolff para uma impureza fixa de Fe e hospedeiros de valência variável.

Vemos na fig. 7.3a (a LDOS total paramagnética do Fe nos hospedeiros Ti, Sc, Ca e K) que a medida em que a carga de valência do hospedeiro diminui a posição do pico ressonante fica mais próxima da E_F . Mas ao contrário do que o nosso modelo previa, o pico do Fe em K encontra-se junto à E_F , à direita do pico do Ca. Este fato é explicado pelo fato do pico ressonante da impureza não poder passar para a direita da E_F , pois neste caso este passaria para o lado da banda dos estados não ocupados, acarretando em uma grande transferência de carga da impureza para os seus vizinhos, que resultaria em um desbalanceamento das forças Coulombianas no sítio intersticial. Assim, o processo autoconsistente redistribui o excesso de elétrons para balancear as cargas. Nesse processo alguns dos estados no pico ressonante são preenchidos, e como resultado obtêm-se que o pico ressonante fica fixo na energia de Fermi.

Notando-se que os hospedeiros Ti e Sc possuem simetria hcp, o Ca fcc e o K bcc, pode se concluir que a posição do pico ressonante é determinada predominantemente pela carga de valência do hospedeiro. A influência da estrutura do hospedeiro sobre a posição do pico ressonante, se existe, é muito pequena nestes casos. Nota-se, como antes, um efeito de hibridização sobre a largura dos picos ressonantes.

Agora que determinamos a dependência da posição do pico ressonante com relação à carga de valência do material hospedeiro, surge uma pergunta natural. Como varia a posição do pico ressonante no sítio da impureza ao mudarmos a carga de valência da impureza para um dado hospedeiro fixo? Aqui estudaremos dois exemplos: impurezas 3d em Sc e impurezas 3d em Yb.

7.3. Impurezas Intersticiais de Cr, Fe e Ni em Sc

Antes de apresentarmos os nossos resultados para a LDOS sem polarização de spin para esses sistemas, vejamos o que o nosso modelo qualitativo prevê para esses casos. De acordo com esse modelo têm-se que ao fixarmos o material hospedeiro estamos fixando a função $F(E)$ e o nível de Fermi (E_F). Variando a carga de valência da impureza, estamos variando o potencial espalhador V_I . Deste modo tem-se que a solução A na figura 7.8 aproxima-se ou afasta-se da E_F se V_I aumenta ou diminui em módulo, respectivamente. Assim esperamos que à medida que V_I aumente, ou seja, à medida que a impureza 3d se mova à direita na tabela periódica, o pico de ressonância se afaste da energia de Fermi.

Figura 7.8 - Figura esquemática das previsões do modelo de Wolff para um hospedeiro fixo e impurezas com cargas de valência variáveis

Fizemos cálculo sem polarização de spin para os sistemas constituídos de impurezas intersticiais de Cr, Fe e Ni em Sc como hospedeiro. Para este cálculo tomamos o sistema FeSc já calculado e substituímos a impureza de Fe pela de Cr ou Ni, mantendo a relaxação na rede e o raio de Wigner-Seitz (WS) da impureza fixos. Apresentamos na fig. 7.9 o gráfico conjugado de todos eles. Observamos nesta figura que de acordo com as previsões, a posição do pico na LDOS da impureza varia com a carga de valência desta. Os nossos resultados mostram, tomando o nível de Fermi como referência, que a ressonância para a impureza de Ni ocorre mais à esquerda que a do Fe, e a do Cr mais à direita deste último. Analisando as larguras dos picos ressonantes das impurezas, fig. 7.9, pode-se constatar estes estão na razão direta do tamanho do átomo da impureza, enquanto que a altura está na razão inversa. O átomo de Ni é o menor dos três e portanto o seu pico é o mais fino e mais alto. Depois vem o do Fe e por último o do Cr.

Figura 7.9 - Gráfico da LDOS paramagnética de uma impureza intersticial de Cr, Fe e Ni tendo como hospedeiros o Sc.

Vamos estudar agora um caso particular de sistemas onde tomamos um hospedeiro de valência dois fixo, no caso a terra rara Yb, e variamos a impureza (a carga de valência) no sistema $I(n)Yb$, onde $I(n) = Ni, Fe, V$ e Cr . O interesse nesse sistema está no fato de como o pico ressonante na LDOS da impureza se encontra próximo do nível de Fermi, podemos averiguar como este se comporta ao diminuirmos a carga de valência da impureza (se este pico fica fixo na E_f). Para facilitar uma análise qualitativa e comparativa expomos na figura 7.10 o gráfico conjugado para estes 4 sistemas. Vê-se claramente aí que a forma e a posição do pico ressonante estão de acordo com o nosso modelo qualitativo e com os tamanhos da impureza. Vê-se aí, que sendo Ni o menor desses átomo e com a maior carga de valência, têm-se que o seu pico é o mais estreito e afastado do nível de Fermi. Depois vem o do Fe, e do Cr e finalmente o pico do V é o mais largo e mais próximo da E_F . Assim, têm-se que para um dado hospedeiro fixo, a largura do pico ressonante é determinada pelo tamanho do átomo da impureza (sobreposição entre a impureza e seus vizinhos), e a posição deste é determinada pela carga de valência da impureza. Como para estes sistemas o tamanho da cavidade intersticial não varia para um dado hospedeiro fixo, tem-se que ao se aumentar o tamanho da impureza estaremos aumentando a sobreposição entre esta e seus vizinhos.

Voltando ao nosso modelo qualitativo, tem-se que o pico ressonante do Ni se encontra afastado à esquerda da E_F , e o pico no Fe está próximo desta, teríamos pelo nosso modelo qualitativo que os picos das impurezas de Cr e V deveriam se encontrar à direita da E_F . Mas como já explicamos ao estudar o sistema FeK, o pico ressonante é impedido de passar para o lado da banda dos estados não ocupados por fortes interações Coulombianas, que no processo autoconsistente puxam o pico de volta para o lado esquerdo da E_F , de modo que estes picos também se encontram, presos ao nível de Fermi.

Cabe notar que por ter o pico fixo no nível de Fermi, as impurezas de Cr e V em Yb satisfazem o critério do tipo Stoner ($N(E_F)I > 1$) e devem apresentar momento magnético local. Para o parâmetro de Stoner I referente a impureza usamos valores tabelados na referência (37). Isto também acontece no caso de impurezas intersticiais de Fe em sistemas de valência 1, como o K. Vemos aqui, novamente, que o fator

determinante do caráter magnético de uma impureza intersticial é a carga de valência tanto da impureza como do hospedeiro. Essa é uma propriedade que parece independer da simetria (hcp, bcc ou fcc) do material hospedeiro.

Para encerrarmos esta seção, vamos chamar a atenção da importância dos modelos qualitativos empregados em conjunto com cálculo de estrutura eletrônica. Nesta seção mostramos o poder de previsão do modelo de Wolff na determinação da posição e da forma da LDOS de uma impureza ocupando um sítio intersticial. Note-se que o modelo de Wolff engloba o efeito de hibridização d-d entre vizinhos. Através desse modelo ganhamos uma compreensão qualitativa do comportamento da LDOS no sítio da impureza e em conjunto com o critério de Stoner conseguimos prever de forma simples se um dado sistema poderá apresentar ou não momento magnético local.

7.4. Comportamento Magnético de Impurezas Intersticiais Hospedeiros de Valência 2 (Yb, Ca e Sr) na Relaxação L-J

Fizemos na seção 7.1 um estudo qualitativo do comportamento magnético de impurezas intersticiais em hospedeiros metálicos, tendo como base cálculos sem polarização de spin. Mostramos lá que apesar do átomo da impureza estar comprimida em uma cavidade intersticial, algumas impurezas podem apresentar momento magnético local em hospedeiros de valência 2. Deste modo vamos apresentar aqui um estudo das propriedades magnéticas de uma impureza intersticial de Fe tendo Yb, Ca e Sr como hospedeiros. Como os sistemas FeH(3) e FeH(4) são não magnéticos não vamos estudá-los aqui. Os resultados apresentados aqui foram obtidos com o mesmo procedimento que

descrevemos na seção 7.1, com a única diferença de agora os nossos cálculos são spin polarizados. Cabe notar que estamos usando relaxação L-J e o raio de WS da impureza foi obtido impondo-se neutralidade de carga (NC) no sítio da impureza.

Apresentamos na figura 7.11 os gráficos das LDOS com polarização de spin para estes sistemas, e na tabela 7.2 colocamos os valores do momento magnético local no sítio da impureza de Fe. Podemos ver aí que os picos ressonantes na LDOS da impureza de Fe em Yb como hospedeiro são picos alargados e perto do nível de Fermi. Por outro lado os sistemas FeSr e FeCa apresentam um pico ressonante estreito e alto no fundo da banda majoritária e um pico largo, baixo e no nível de Fermi na banda minoritária. A pico estreito no fundo da banda majoritária na LDOS do Fe em Ca e Sr é devido ao fato de haver poucos estados do hospedeiro puro para hibridizar no fundo da banda.

Figura 7.11a - Gráfico da LDOS com polarização de spin para uma impureza intersticial de Fe tendo como hospedeiro Sr.

Figura 7.11b - Gráfico da LDOS com polarização de spin para uma impureza intersticial de Fe tendo como hospedeiro Ca.

Figura 7.11c - Gráfico da LDOS com polarização de spin para uma impureza intersticial de Fe tendo como hospedeiro Yb.

Cabe notar que ao contrário do caso substitucional, aonde se tem um nível no fundo da banda majoritária com aproximadamente 5 elétrons e banda minoritária parcialmente cheia à direita da E_F , tem-se que no hospedeiro Yb os picos ressonantes tanto na banda majoritária como na minoritária se encontram à esquerda do nível de Fermi. À medida em que se aumenta o tamanho do átomo hospedeiro, primeiro Ca e depois Sr, tem-se que o pico majoritário vai para o fundo da banda, e o da banda minoritária se move para a direita em direção a E_F . Olhando para os valores para a ocupação no sítio das impurezas, tabela 7.2, vemos que para todos estes sistemas a ocupação da banda d majoritária do Fe é menor que 5 elétrons e na minoritária é da ordem de 2.0 elétrons. O fato do pico da banda majoritária do Fe conter menos que 5 elétrons é devido a esta se prolongar muito além do nível de Fermi, aonde possui algumas estruturas. Tem-se assim que ao contrário do caso substitucional, aonde o valor do momento magnético se encontra saturado, tem-se que o momento magnético da impureza intersticial de Fe se encontra longe do valor de saturação, que é de $3 \mu_B$. Observando os valores para o momento magnético do Fe, vemos que a medida em que se aumenta o tamanho do átomo hospedeiro o valor do momento vai aumentando. No sistema FeYb este é da ordem de $0.5 \mu_B$, no sistema FeCa é da ordem de $1.5 \mu_B$ e no sistema FeSr é da ordem de $2.5 \mu_B$.

Tabela 7.2 - Momento magnético (μ_B) e ocupação por spin no sítio da impureza de Fe.

Hosp.	M.M	spin	s	p	d
FeYb	0.52	↑	0.423	0.141	3.686
		↓	0.416	0.136	3.166
FeCa	1.59	↑	0.431	0.178	4.174
		↓	0.409	0.160	2.624
FeSr	2.50	↑	0.461	0.184	4.589
		↓	0.444	0.153	2.138

Devido ao fato de haver dados experimentais para uma impureza intersticial de Mo, implantada ionicamente, em Yb, Ca e Sr como hospedeiros, vamos apresentar aqui também um estudo das propriedades magnéticas para estes sistemas. Analogamente aos sistemas FeH(2), estamos usando o critério de neutralidade de carga (N.C.) e relaxação L-J para os primeiros vizinhos da impureza. Como não apresentamos ainda estes dados para a impureza de Mo nestes hospedeiros colocamos estes valores na tabela 7.3. Pode-se ver, que analogamente ao que ocorre com a impureza de Fe nesses hospedeiros (tabela 7.1), tem-se que quanto maior for o tamanho e o módulo de compressibilidade volumétrica do átomo hospedeiro maior o volume (WS) ocupado pela impureza de Mo. Vemos, também, que quanto menor o tamanho do átomo hospedeiro maior a relaxação L-J. Comparando as relaxações em torno da impureza de Mo (tab. 7.3) com as em torno da de Fe (tab. 7.1), vemos que de acordo com os tamanhos destes átomos ($Fe < Mo$) a rede relaxa mais em torno do átomo de Mo que em torno do Fe.

Tabela 7.3 - Relaxação e raio de W.S. da impureza de Mo em função do material hospedeiro. O raio de W.S. está dado em unidade atômicas (u.a)

Hosp.	WS (u.a)	C ($10^{-11} \text{ m}^2/\text{N}$)	Relaxação L-J (%)	Relaxação L-J (Å)	WS (u.a)
Yb	4.05	7.52	13.2	0.36	3.20
Ca	4.12	6.58	12.4	0.35	3.35
Sr	4.49	8.62	10.0	0.30	3.50

Colocamos nas figuras 7.12a-c* a LDOS da impureza de Mo nesses hospedeiros. Ao contrário do caso da impureza intersticial de Fe, a impureza de Mo só apresenta momento magnético local, para a relaxação L-J., no hospedeiro Sr, sendo não magnética nos sistemas MoCa e MoYb. Isto é decorrente do fato tanto do átomo da impureza de Mo ser maior que a de Fe, como do fato do parâmetro de Stoner do Fe ser maior que o do Mo ($I^{\text{Fe}}=0.068 \text{ Ry} > I^{\text{Mo}}=0.040 \text{ Ry}$), que faz com que o átomo de Fe seja mais propenso ao magnetismo que o do Mo. Olhando para a LDOS do Mo em Sr, vemos que esta é semelhante a do sistema FeYb, que se reflete no momento magnético no sítio do Mo ser menor que $1.0 \mu_B$ no hospedeiro Sr. De acordo com o menor tamanho dos hospedeiros Yb e Ca em relação ao Sr, que acarreta em uma maior hibridização entre a impureza de Mo e os átomos vizinhos destes hospedeiros, tem-se que o Mo é não magnético nestes hospedeiros.

* Estas se encontram na página 156

Tabela 7.4 - Momento magnético (μ_B) e ocupação por spin no sítio da impureza.

Hosp.	M.M.	spin	s	p	d
MoYb	nulo		0.655	0.221	4.985
MoCa	nulo		0.742	0.282	4.952
MoSr	0.77	↑	0.402	0.143	2.875
		↓	0.382	0.130	2.134

Como não fizemos ainda um estudo qualitativo do comportamento do momento magnético dos sistemas MoH(2), finalizamos esta seção com uma análise comparativa entre estes sistemas e os sistemas FeH(2). Assim apresentamos na figura 7.13 a LDOS sem polarização de spin para estes sistemas, junto com as do FeH(2). Vemos que analogamente aos sistemas FeH(2), a LDOS da impureza de Mo apresenta um pico ressonante estreito e alto perto do nível de Fermi (E_F). De acordo com o fato do átomo de Mo ser maior e possuir menor elétrons de valência que o átomo de Fe, tem-se que o pico ressonante na LDOS do Mo é mais largo, mais baixo e se encontra à direita do pico ressonante no Fe. Vemos na figura 7.13 que para uma mesma impureza, o pico ressonante na LDOS da impureza é sempre mais estreito e mais alto no hospedeiro Sr que nos hospedeiros Ca e Yb. Estes não diferem muito nestes dois últimos hospedeiros, quanto a largura e altura, o que está de acordo com o tamanho relativo entre os átomos destes hospedeiros.

Figura 7.12a - Gráfico da LDOS com polarização de spin para uma impureza intersticial de Mo tendo como hospedeiro Sr.

Figura 7.12b - Gráfico da LDOS sem polarização de spin para uma impureza intersticial de Mo tendo o Ca como hospedeiro.

Figura 7.12c - Gráfico da LDOS sem polarização de spin para uma impureza intersticial de Mo tendo como hospedeiro Yb.

Figura 7.13a - Gráfico da LDOS sem polarização de spin para impurezas intersticiais de Mo e Fe tendo como hospedeiro Sr.

Figura 7.13b - Gráfico da LDOS sem polarização de spin para impurezas intersticiais de Mo e Fe tendo como hospedeiro Ca.

Figura 7.13c - Gráfico da LDOS sem polarização de spin para impurezas intersticiais de Mo e Fe tendo como hospedeiro Yb.

Figura 7.13d - Gráfico da LDOS sem polarização de spin para uma impureza intersticial de Mo tendo como hospedeiro Ca e o Sr.

Observando a forma e a posição do pico ressonante na LDOS da impureza nestes sistemas, vemos que se a posição do pico ressonante depender da relaxação dos primeiros vizinhos em torno da impureza, implicará que uma pequena variação no valor da relaxação fará com que o pico ressonante se afaste ou aproxime do nível de Fermi, resultando em uma grande variação na densidade de estados no nível de Fermi, $N(E_F)$. Isto pode fazer com que a impureza deixe ou venha a ser magnética. Tendo-se em vista que a relaxação L-J usada aqui é obtida através de um modelo simples, não tem precisão o suficiente para determinar o valor exato da relaxação para estes sistemas, faz-se necessário um estudo do comportamento magnético destes sistemas com a relaxação, antes de fazermos qualquer tipo de comparação com a experiência. Deixamos esta análise para a próxima seção

7.5 Estudo do Comportamento do Momento Magnético Local com a Relaxação na Rede

Na seção anterior apresentamos os nossos resultados para o momento magnético de impurezas intersticiais de Fe e Mo em Yb, Ca e Sr como hospedeiros, obtidos para relaxação L.J. A relaxação L-J é apenas um modelo aproximado para se descrever o equilíbrio de forças entre a impureza e seus vizinhos. No momento em que se deseja comparar os nossos resultados com os dados experimentais, seria interessante saber como os nossos resultados são afetados por pequenas variações no valor da relaxação. Até o presente momento não há na literatura, ao que saibamos, cálculos de estrutura eletrônica

de primeiros princípios que levem em conta relaxação na rede em torno de uma impureza intersticial. Assim, não se sabe até o momento como a estrutura eletrônica, e as grandezas derivada dela, se comportam ao variarmos a posição dos vizinhos da impureza. Deste modo é interessante investigarmos como a LDOS no sítio da impureza é afetada pela relaxação.

No caso particular de impurezas substitucionais observou-se que cálculos de estrutura eletrônica que não levam em conta relaxação, com possíveis exceções⁽³⁷⁾, concordam razoavelmente bem com a experiência. Em particular como vimos no capítulo 6 os valores teóricos para IS estão em geral em excelente concordância com os dados experimentais. Por outro lado, ao se tratar de sistemas metálicos com impurezas intersticiais, tem-se que o volume da cavidade intersticial é bem menor que o volume da impureza. Devido a esta diferença de volume entre a cavidade intersticial e a impureza, temos que levar em conta este efeito nos cálculos da LDOS da impureza, para que resultados obtidos sejam representativos do sistema real que queremos descrever.

Assim, vamos apresentar aqui os resultados dos nossos cálculos de estrutura eletrônica para os sistemas, FeY, FeYb e MoYb, onde variamos a relaxação dos primeiros vizinhos da impureza. Escolhemos o sistema FeY como um exemplo de sistema FeH(3) e FeH(4) por este apresentar um pico afastado da E_F , representativo destes sistemas. E também por este pico estar mais próximo da E_F que os demais. Escolhemos os sistemas FeYb e MoYb pelo fato do pico ressonante nestes sistemas se encontrarem perto do nível de Fermi, e pelo fato de um ser magnético para relaxação L-J enquanto que o outro não.

Como estes sistemas possuem certas características que os distinguem entre si vamos analisa-los um a um.

i) Impureza Intersticial de Fe em Y

Apresentamos aqui o nosso estudo da dependência da LDOS de uma impureza intersticial de Fe em Y como hospedeiro em função da relaxação dos primeiros vizinhos da impureza. Fizemos cálculos para valores da relaxação de 7%, 9% e 10% da distância entre impureza e seus primeiros vizinhos. Além disso, para verificar se esse sistema poderia apresentar momento magnético, fizemos como teste o cálculo para a relaxação de 15%, que é muito maior que a relaxação L-J, que é de 9%. Para facilitar uma análise comparativa, apresentamos na figura 7.14 um gráfico com as LDOS do Fe para as relaxações de 7%, 10% e 15% dos primeiros vizinhos em torno da impureza. Vemos nesta figura que a medida em que vamos aumentando a relaxação dos primeiros vizinhos da impureza, o pico ressonante se desloca em direção a energia de Fermi. Mas como pode-se observar, o deslocamento na posição deste não é o suficientemente grande para fazer com que este chegue perto da E_F .

Vemos na figura 7.14 e nos valores para $N(E_F)$ que apesar do pico ressonante na impureza de Fe se deslocar em direção ao nível de Fermi com o aumento da relaxação, tem-se que para nenhum destes valores considerados para a relaxação a impureza satisfará o critério do tipo Stoner (mesmo para a relaxação teste de 15%). Isto é, apesar do valor usado para a relaxação da rede ser crucial na determinação exata da posição do pico ressonante, em relação a energia de Fermi, tem-se que o caráter não magnético da

impureza de Fe nestes sistemas não é afetada pela relaxação. Cabe notar que que tudo o que foi dito acima também vale para os sistemas FeH(3) e FeH(4).

Figura 7.14 - Gráfico da LDOS sem polarização de spin para diversas relaxações para impureza intersticial de Fe tendo como hospedeiro o Y.

Colocamos na tabela 7.5 os valores para o raio de WS, para o IS e para as ocupações total no sítio do Fe, calculados para as diversas relaxações no sistema FeY. Podemos observar nesta tabela que os valores para o IS quase não mudam substancialmente, ficando apenas ligeiramente mais negativo com o aumento na relaxação. Se olharmos para os valores da ocupação s e para a definição do IS, vemos que esta pequena variação do IS com a relaxação é devido a um ligeiro aumento na ocupação s no núcleo. Cabe notar aqui que as variações nos valores do IS são muito menores que a diferença entre os valores do IS de uma impureza intersticial em relação a uma ocupação substitucional. Por exemplo, enquanto que a variação do IS com a relaxação é de 0.02 mm/s no Y, a diferença entre os valores do IS do Fe entre os sítios intersticial e o

substitucional no Y é de 0.62 mm/s, sendo a variação com a relaxação desprezível nesse contexto.

Tabela 7.5 - Ocupação por orbital para diversas relaxações de uma impureza de Fe em Y, e valores do IS em função da relaxação.

Relax.	WS (u.a.)	$N(E_F)$	IS (mm/s)	s	p	d
7%	2.75	4.8	-0.32	0.801	0.538	6.709
9%	2.75	5.7	-0.35	0.819	0.432	6.745
10%	2.75	5.7	-0.35	0.826	0.412	6.780

ii) Impurezas Intersticiais de Fe e Mo em Yb

Apresentamos aqui os nossos resultados para as impurezas de Fe e Mo em Yb, para três valores distintos para a relaxação dos primeiros vizinhos da impureza. O interesse nesses sistemas é que a impureza de Mo é não magnética para a relaxação L.J., enquanto que a impureza de Fe apresenta um pequeno momento magnético. Surge naturalmente as questões: Se aumentarmos a relaxação em torno da impureza de Mo fará com que esta se torne magnética? Se diminuirmos a relaxação em torno da impureza de Fe vai fazer com que esta perca o momento magnético?

Começamos com o sistema FeYb. Para podermos responder estas perguntas apresentamos os nossos resultados para a densidade de estados no nível de Fermi, $N(E_F)$,

em função da relaxação na tabela 7.6, e na figura 7.15 colocamos o gráfico da LDOS sem polarização de spin para a impureza de Fe para três valores distintos da relaxação. Note-se que o sistema FeYb possui relaxação L.J. igual a 9.4% da distância entre a impureza e seus primeiros vizinhos. Na figura 7.15 vê-se que o pico ressonante do Fe varia de posição com a relaxação na rede. Quanto maior a relaxação mais perto da E_F este encontra. Se olharmos os valores do momento magnético local do Fe, tabela 7.6, têm-se que para pequenas variações na relaxação têm-se uma grande variação no valor do momento magnético local. Esta variação também é observada nos valores da densidade de estados no nível de Fermi. Isto é, quanto maior a relaxação maior a $N(E_F)$, ver figura 7.15. Isto é explicado pelo fato do pico ressonante do Fe em Yb ser estreito e se encontrar próximo à E_F . Logo pequenas variações na posição deste acarreta em variações apreciáveis na $N(E_F)$, e portanto no valor do momento magnético. Temos neste caso que para uma variação na relaxação em torno de 4% acarreta em uma variação de aproximadamente de $2,0 \mu_B$ no momento magnético local ($\Delta \text{Relax}=4,4\% \Rightarrow \Delta M \cong 2,0\mu_B$).

Figura 7.15 - Gráfico da LDOS sem polarização de spin para diversas relaxações para impureza intersticial de Fe tendo como hospedeiro o Yb.

Tabela 7.6 - Estudo do comportamento do IS (mm/s) e do momento magnético (μ_B), M.M., com variações no valor da relaxação da rede. Impureza Intersticial de Fe em Yb (parâmetro de Stoner, $I = 0.06 R_Y$).

Relax.	WS^{Fe} (u.a)	$N(E_F)$	IS (mm/s)	M (μ_B)	s	p	d
12.4%	2.90	24.0	-0.19	2.21	0.856	0.249	6.842
10.0%	2.90	13.7	-0.12	0.97	0.846	0.275	6.838
8.0%	2.90	8.6	-0.08	nulo	0.820	0.292	6.842

Colocamos na figura 7.16 o gráfico do comportamento do momento magnético local em função da relaxação dos primeiros vizinhos da impureza. Podemos constatar aí que o momento magnético local varia de forma abrupta com a relaxação, a menos da região para valores muito grandes da relaxação, aonde temos um comportamento

assimptótico do momento, que vai atingindo o seu valor de saturação. Vê-se nesta figura que o momento magnético não vai a zero abruptamente, mas sim suavemente. Cabe notar que na referência (19) foi feito um estudo da estabilidade do momento magnético com relação a relaxação no caso de uma impureza substitucional de Fe tendo o Al como hospedeiro. Foi observado aí, também, que o momento magnético no sítio do Fe vai a zero suavemente a medida em que os átomos vizinhos relaxam e se aproximam da impureza.

Figura 7.16 - Curva aproximada do comportamento do momento magnético com a relaxação.

Colocamos na figura 7.17 o gráfico da LDOS com polarização de spin para a impureza de Fe para as relaxações de 12% e 9,4% (L.J) da distância entre a impureza e seus primeiros vizinhos. Vemos aí que a medida que se aumenta a relaxação, e portanto o valor do momento magnético, têm-se que os picos nas bandas majoritárias e minoritárias

vão se afastando uma relação ao outro. Notamos que a medida que o pico na banda *up* vai para o fundo da banda, este se torna mais alto e estreito. Podemos concluir, observando as figuras 7.15 e 16, que um aumento na relaxação na rede acarreta: 1) em uma aproximação do pico ressonante da LDOS paramagnética da E_F ; 2) em um desdobramento dos picos na LDOS com polarização de spin e no conseqüente aumento no valor do momento magnético.

Figura 7.17 - Gráfico da LDOS com polarização de spin para diversas relaxações para impureza intersticial de Fe tendo como hospedeiro o Yb.

Observando os valores para o IS na tabela 7.6 notamos que, ao contrário do que ocorria no sistema FeY, no sistema FeYb o IS varia muito com a relaxação. Esta diferença de comportamento entre estes dois sistemas se deve ao caráter magnético distintos dos dois sistemas. Enquanto no hospedeiro Y o Fe é não magnético para qualquer relaxação, no Yb a impureza de Fe tem o seu momento magnético muito afetado

pelo valor da relaxação. Como foi explicado no capítulo 6, um aumento no momento magnético ocasiona uma redistribuição nos elétrons s e d da impureza, ocasionando uma mudança no valor do IS, o que explica o comportamento desse sistemas.

Analisemos o sistema MoYb, cuja relaxação L.J. é igual a 13.2%. Mostramos na seção 7.4 que devido ao seu tamanho e ao seu parâmetro de Stoner, a impureza de Mo é menos propensa que o Fe ao magnetismo, que se reflete no fato de que para a relaxação L-J o Mo é não magnético no hospedeiro Yb. Assim, vamos verificar se existe uma relaxação a partir da qual a impureza de Mo adquira momento magnético. Colocamos na figura 7.18 o gráfico sem polarização de spin para a impureza de Mo para as relaxações de 10%, 14% e 16% da distância entre a impureza e seus primeiros vizinhos. Note-se que estes valores são bem maiores que no caso do Fe, em consequência do átomo de Mo ser maior que o do Fe. Colocamos na tabela 7.7 os valores para a ocupação no nível de Fermi e os valores do momento magnético local em função da relaxação. Vê-se na tabela 7.7 que somente para relaxações maiores que 16% a impureza de Mo apresentará momento magnético local. Pode-se notar que a ocupação no nível de Fermi aumenta abruptamente com a relaxação, o que explica o aparecimento do momento magnético..

Da figura 7.7 vemos que o pico ressonante na LDOS sem polarização de spin do sistema MoYb, também, se desloca em direção ao nível de Fermi com o aumento da relaxação, não apresentando nenhuma grande variação sistemática na sua forma. Colocamos na figura 7.19 o gráfico com polarização de spin para a impureza de Mo em Yb, para a relaxação de 16%. Note-se aí como os picos nas bandas majoritária e minoritária se encontram próximos, e como estes possuem uma certa semelhança, o que está de acordo com o pequeno momento magnético da impureza neste sistema.

Deste modo constatamos que pequenas variações no valor da relaxação L-J podem mudar drasticamente o caráter magnético destes sistemas. Em particular um aumento de no máximo 20% do valor L.J., faz com que a impureza de Mo adquira momento magnético em todos os sistemas estudados aqui. Devido ao fato da relaxação L-J não ser muito precisa, ao compararmos os nossos resultados para o momento magnético com os dados experimentais, temos que ter em mente que para impurezas em hospedeiros de valência 2 não temos precisão suficiente para dizer se estes sistemas são ou não magnéticos.

Tabela 7.7 - Ocupação no nível de Fermi e momento magnético em função da relaxação da rede para o sistema MoYb. Impureza Intersticial de Mo em Yb.

Relax.	WS (u.a)	$N(E_F)$	$M (\mu_B)$	s	p	d
16%	3.19	29.8	0.87	0.663	0.190	4.960
14%	3.20	21.8	nulo	0.655	0.221	4.985
10%	3.20	9.9	nulo	0.662	0.256	4.987

Figura 7.18 - Gráfico da LDOS sem polarização de spin para diversas relaxações para impureza intersticial de Mo tendo como hospedeiro o Yb.

Figura 7.19 - Gráfico da LDOS com polarização de spin para uma impureza intersticial de Mo.

7.6 Deslocamento Isomérico

Vamos passar agora a estudar o comportamento do deslocamento isomérico em função do material hospedeiro no sítio de uma impureza intersticial de Fe. Colocamos na tabela 7.7 os resultados de cálculos sem polarização de spin para esta grandeza tanto no caso intersticial como substitucional. Vamos fazer aqui uma análise semelhante a que fizemos no caso substitucional, ver capítulo 6, seguindo a referência (36). Notamos que também no caso intersticial, a medida em que o volume ocupado pela impureza de Fe, representado aqui pelo seu raio de WS, vai aumentando, o valor do IS vai se tornando mais positivo. Os valores começam negativos no hospedeiro Ti e se tornam positivo no Ca e Sr. Como no caso substitucional, o IS se torna mais negativo quando a impureza ocupa menor volume, de modo que é interessante fazer uma análise comparativa entre estes dois sistemas. Vemos na tabela 7.7 que o volume ocupado pelo Fe na cavidade substitucional do hospedeiro Ti é aproximadamente igual ao volume que este ocupa na cavidade intersticial do hospedeiro Ca, e como o valor do IS passa suavemente por esta transição: Interstício $\rightarrow$ Substitucional. Colocamos na fig. 7.20 o gráfico do IS em função do raio de WS, tanto no caso intersticial como no caso substitucional, e como no caso substitucional, pode-se ver como os valores para o IS da impureza intersticial de Fe crescem linearmente com o volume ocupado por esta, mas de acordo com uma reta distinta do caso substitucional⁽³⁶⁾.

Figura 7.20 - Gráfico do comportamento do deslocamento isomérico de uma impureza de Fe em função do raio de WS. Total e contribuição de valência.

Figura 7.21 - Gráfico da ocupação 4s, n_s , em função do raio de WS da impureza de Fe.

Tabela 7.7 - Probabilidade do elétron estar no núcleo $|\phi_S^I(0)|^2$ e contribuições ao IS: caroço (c) e valência (v). Cálculos sem polarização de spin.

Hosp.	WS _{Fe}	n _s	$ \phi_S^I(0) ^2$	IS _v	IS _c	IS _T
IMPUREZA INTERSTICIAL						
Ti	2.530	0.808	134	-0.68	-0.04	-0.72
Zr	2.591	0.802	123	-0.50	-0.13	-0.63
Sc	2.656	0.795	115	-0.40	-0.08	-0.48
Y	2.750	0.797	104	-0.23	-0.12	-0.35
Yb	2.900	0.820	91	-0.10	-0.02	-0.12
Ca	2.950	0.784	87	0.07	-0.04	0.03
Sr	3.150	0.875	74	0.15	-0.05	0.10
IMPUREZA SUBSTITUCIONAL						
Ti	3.054	0.946	75	0.18	-0.13	0.05
Zr	3.347	0.934	60	0.33	-0.11	0.22
Sc	3.427	0.946	58	0.35	-0.11	0.24
Y	3.761	1.030	48	0.45	-0.08	0.37
Yb	4.054	1.078	44	0.42	-0.04	0.38
Ca	4.121	1.141	43	0.50	-0.02	0.48
Sr	4.490	1.178	39	0.51	-0.01	0.50

Como explicamos no cap. 6, a dependência do IS com o volume do Fe é devido ao fato de que quanto maior o volume (WS) da impureza de Fe, menor a sua densidade eletrônica ($\rho_s(0)$) no núcleo, o que acarreta em valores cada vez mais positivos para o IS.

$$IS = -0.24 (\rho_s^i(0) - \rho_s^{Fe}(0))$$

Vamos agora dividir o IS em suas contribuições de caroço(IS_C) e de valência(IS_V). Colocamos na tabela 7.7. esses valores em função do raio de WS do Fe, tanto para o caso substitucional como intersticial. Vemos aí que a contribuição dos elétrons de caroço varia de forma mais ou menos aleatória entre os valores -0,02 e -0,13 mm/s nos cálculos sem polarização de spin, e entre os valores 0.01 e 0.06 mm/s nos cálculos spin polarizados. Notamos que estes valores estão muito próximos dos substitucionais, apesar da impureza de Fe estar comprimida na cavidade intersticial. Colocamos na fig. 7.20 o gráfico da contribuição de valência em função do raio de WS do Fe, e podemos ver que ela cai praticamente em cima da reta do IS total, de modo que é este termo quem determina as tendências observadas no comportamento do IS. Desse modo, analogamente ao caso substitucional, tem-se que a dependência do IS com o raio de WS é determinada pelos elétrons de valência, que formam a camada eletrônica externa do átomo, e que portanto estão mais sujeitos à variações no ambiente ao seu redor.

Pelo que foi dito acima, vamos nos restringir a componente de valência ao IS na análise que se segue, já que as tendências do comportamento do IS ficam bem descritas por esta. Assim, como no cap. 6, vamos separar a densidade eletrônica no núcleo em

termos da ocupação $4s$, n_s , e da probabilidade dos elétrons s se encontrarem no núcleo, $|\varphi_s(0)|^2$.

$$IS = -0,24(n_S^I |\varphi_S^I(0)|^2 - n_S^{Fe} |\varphi_S^{Fe}(0)|^2)$$

Vemos na tabela 7.7 e na figura 7.21 que as ocupações $4s$ nesses sistemas variam pouco com o tamanho do hospedeiro e de forma aleatória, ficando esta variação em torno de um décimo de elétron (10%). Por outro lado observamos na tabela 7.7 uma variação de quase 100% no valor de $|\varphi_S^I(0)|^2$, quando se vai do Ti ao Sr, de modo que podemos dizer que é a probabilidade dos elétrons estarem no núcleo quem determina o comportamento do IS. Colocamos na fig. 7.22 o gráfico de $|\varphi_S^I(0)|^2$ em função do raio de WS do Fe. Vemos aí que a probabilidade do elétron se encontrar no núcleo segue uma curva universal, muito próxima e quase paralela à curva do caso substitucional, o que explica o comportamento muito semelhante destes dois sistemas, com respeito ao comportamento do IS em função do aumento ou diminuição do volume ocupado pela impureza de Fe no material hospedeiro.

Comparando os valores obtidos com e sem polarização de spin, ver tabelas 7.8 e 7.7, notamos novamente que os resultados spin polarizados são sempre mais negativos que os sem polarização. Esta diferença de valores é devida tanto a uma redistribuição entre os elétrons s e d , que ocorre quando o sistema se torna magnético, como devido a uma variação nos valores de $|\varphi_S^I(0)|^2$. Logo, quando se tratar de sistemas magnéticos, ao

se comparar os valores teóricos com os valores experimentais devem-se usar os resultados obtidos através de cálculos spin polarizados.

Tabela 7.8 - Probabilidade do elétron se encontrar no núcleo, $|\phi_S^I(0)|^2$, e contribuições ao IS: caroço (c) e valência (v). Cálculos spin polarizados.

Hosp.	WS _{Fe}	n _s	$ \phi_S^I(0) ^2$	IS _v	IS _c	IS _T
Yb (int)	2.950	0.840	177	-0.24	0.06	-0.18
Ca (int)	3.050	0.840	159	0.01	0.01	0.02
Sr (int)	3.150	0.905	152	nulo	0.04	0.04
Yb (sub)	4.054	1.232	95	0.20	0.04	0.24
Ca (sub)	4.121	1.181	93	0.27	0.05	0.32
Sr (sub)	4.490	1.284	86	0.26	0.08	0.34

7.7 Comparação com Dados Experimentais

Vamos nesta seção comparar os nossos resultados para momento magnético e deslocamento isomérico com os dados experimentais disponíveis na literatura. Como dissemos no capítulo 4, as informações experimentais quanto ao comportamento magnético de impurezas implantadas ionicamente são obtidas através da técnica TDPAD. Através dessa técnica são feitas medidas da temperatura de Curie de uma dada amostra,

Figura 7.22 - Gráfico da probabilidade de um elétron 4s se encontrar no núcleo em função do raio de WS da impureza de Fe

de onde se infere se a amostra será ou não magnética e o valor do campo hiperfino desta, como exemplificamos no capítulo 6. Como não há uma medida direta do valor do momento magnético no sítio da impureza, e nossos valores para o campo hiperfino para os sistemas de valência 2 são, por varias razões, imprecisos, vamos nos restringir a uma análise puramente qualitativa sobre o caráter magnético dos sistemas abordados aqui.

Como já dissemos na seção 7.1, medidas de TDPAD em amostras de impurezas de Fe implantadas ionicamente em Ti, Zr, Sc e Y como hospedeiros⁽¹¹⁾, mostram que a impureza de Fe é não magnética quando ocupa um sítio intersticial com simetria octaédrica nestes hospedeiros. Os cálculos usando relaxação L-J para esses sistemas, apresentados na seção 7.1, estão de pleno acordo com estas medidas. Na seção 7.5 estudamos a dependência desses resultados com respeito a pequenas variações em torno da relaxação L-J e verificamos que estes resultados independem de pequenas imprecisões inerentes a relaxação L-J, de modo que podemos assegurar que a impureza intersticial de Fe é realmente não magnética nestes hospedeiros, ao contrário do caso substitucional.

Medidas de TDPAD⁽³⁵⁾ fornecem o resultado de que o Fe ocupa dois sítios magnéticos quando implantado ionicamente em Yb, Ca e Sr. Foi determinado empiricamente que os sítios ocupados são um sítio substitucional e um sítio intersticial com simetria octaédrica. Na seção 7.4 obtivemos, usando relaxação L-J, que de acordo com a experiência uma impureza intersticial de Fe é magnética nestes hospedeiros. Levando-se em conta que a relaxação L-J deve estar subestimando o valor da relaxação (ver apêndice A5), podemos assegurar que a impureza intersticial de Fe deve ser

magnética nestes sistemas, o que é muito razoável já que estamos usando parâmetros do Fe puro no cálculo da relaxação L-J.

Surpreendentemente, ao contrário do Fe, os dados experimentais indicam que a impureza de Mo ocupa três sítios nestes hospedeiros; dois magnéticos e um não magnético. Foi determinado empiricamente que os sítios magnéticos são um sítio substitucional e outro intersticial com simetria octaédrica. Os nossos cálculos usando relaxação L-J indicam que o Mo, ocupando uma cavidade intersticial com simetria octaédrica, só será magnético tendo o Sr como hospedeiro, o que não está de acordo com a experiência. Na seção 7.5 observamos que o caráter magnético nestes sistemas é fortemente dependente da relaxação usada no cálculo e que portanto pequenas imprecisões na relaxação L-J podem afetar drasticamente os nossos resultados. Por exemplo, se tomarmos em nossos cálculos uma relaxação 20% superior à relaxação L-J, teremos que a impureza de Mo será magnética em todos os sistemas aqui estudados, como mostrado na tabela 7.9, em concordância com os dados experimentais. Estes resultados sugerem que a relaxação está sendo subestimada pelo modelo usado aqui para calculá-la. Analisando os nossos resultados para o comportamento do momento magnético com a relaxação, ver seção 7.5, tem-se que se usarmos em nossos cálculos uma relaxação superior à L-J, obteremos momentos para os sistemas FeH(2) e MoH(2) superiores aos apresentados na seção 7.4. Como exemplo colocamos na tabela abaixo valores para o momento no sítio do Mo para relaxações da ordem de 20% superiores à L-J.

Tabela 7.9 - Momento magnético em unidades de μ_B .

Hosp.	MoYb	MoCa	MoSr
relaxação	16.0%	14.4%	12.0%
M. (μ_B)	0.44	0.80	2.10

Vamos agora comparar os nossos resultados de deslocamento isomérico com os dados experimentais para uma impureza intersticial de Fe nos hospedeiros estudados. Como já dissemos, medidas de IBMS em impurezas de Fe implantadas ionicamente em hospedeiros metálicos indicam que esta ocupa dois sítios com valores de IS bem distintos. Através de argumentos empíricos, o sítio com valor positivo foi identificado como sendo um sítio substitucional, e o sítio com sinal negativo foi atribuído a um sítio intersticial. Colocamos na tabela 7.10 e na figura 7.23 os valores teóricos como experimentais para o IS em função do raio de WS. Podemos notar que tanto no caso substitucional como no caso intersticial os nossos resultados possuem a mesma dependência com o volume ocupado pela impureza de Fe que os dados experimentais, de modo que podemos dizer que os nossos resultados explicam as tendências observadas experimentalmente. Observando a figura 7.23 vemos que os valores para a grandeza IS cresce linearmente com o tamanho do átomo hospedeiro, tanto para o caso substitucional como intersticial, mas de acordo com retas distintas para estes dois sistemas.

Tabela 7.10 - Deslocamento Isomérico (mm/s) em função do raio de WS do hospedeiro(u.a).

Hosp.	FeTi	FeZr	FeSc	FeY	FeYb	FeCa	FeSr
Teórico	-0,72	-0,60	-0,48	-0,35	-0,18	0,02	0,04
Experim.	-0,78	-0,58	-0,52	-0,48	-0,30	-0,10	-----
WS	2,53	2,59	2,66	2,75	2,95	3,05	3,15

Do ponto de vista quantitativo, notamos a boa concordância entre teoria e experiência (tabela 7.10), sendo que a concordância se dá melhor para hospedeiros de menor tamanho. A medida em que se aumenta o tamanho do hospedeiro os valores teóricos para o IS vão ficando mais positivos que os valores experimentais.

O fato de estarmos usando a aproximação ASA, impõe que temos que escolher um volume, o raio de WS, para a impureza. Este é um problema técnico do método e não afeta as outras grandezas físicas aqui calculadas de forma significativa. Mas, como mostramos, o valor do IS varia muito com variações na probabilidade dos elétrons s estarem no núcleo, que por sua vez depende da extensão da base LMTO-ASA usada no cálculo, ou seja, do seu raio de WS. *Quanto menor for o raio de WS mais negativo será o valor do IS.* Como já dissemos, existe duas maneiras usuais de se escolher o raio da impureza intersticial, um é o método de neutralidade carga (NC) usado aqui e o outro é o de proporcionalidade entre os volumes da impureza e do hospedeiro. Para efeito de ilustração colocamos na tabela 7.11 os valores obtidos por estes dois critérios. Optamos

por usar aqui o critério NC, mas não existe uma razão física especial para escolhermos um em detrimento do outro. No caso dos hospedeiros serem o Ti, Zr e o Sc estes dois critérios atribuem valores muito próximos para o raio de WS da impureza de Fe. Ao contrário, nos hospedeiros Y, Yb, Ca e Sr o critério de NC e o de proporcionalidade diferem entre si (ver tabela 7.11).

Fizemos o cálculo para o sistema FeCa usando o raio de WS do Fe puro e constatamos que o valor do IS do Fe nestes hospedeiros é igual a -20 mm/s. Este valor é próximo do obtido usando o critério de proporcionalidade e leva a um resultado muito mais negativo que o experimental. Por outro lado, o critério NC pode servir como um limite superior para os valores do raio de WS da impureza. Assim, fizemos um cálculo para o sistema FeYb com um raio médio entre o NC e o proporcional, 2.77u.a, obtendo o valor de -0.31 mm/s, que está muito próximo do valor experimental. *Em vista dos resultados, é possível que um melhor critério para a escolha do raio de WS da impureza intersticial, seja um raio dado pelo valor médio entre os dois critérios.*

Tabela 7.11 - Raio de WS obtidos pelos critérios de neutralidade de carga e pelo critério de proporcionalidade.

Hosp.	Ti	Zr	Sc	Y	Yb	Ca	Sr
NC	2.53	2.59	2.66	2.75	2.90	2.95	3.15
Propor.	2.57	2.59	2.60	2.61	2.62	2.62	2.63

Fig. 7.23 - Gráfico do deslocamento isomérico em função do raio de WS da impureza de Fe. Comparação com dados experimentais.

CAPÍTULO 8

CONCLUSÕES

Neste trabalho, utilizamos o método RS-LMTO-ASA para fazer um estudo sistemático e comparativo de algumas propriedades locais de impurezas em hospedeiros metálicos. Os sistemas estudados foram de impureza intersticial de Fe em Ti, Zr, Sc, Y; e impurezas intersticiais e substitucionais de Mo e Fe tendo Ca, Sr e Yb como hospedeiros. Complementando esta análise, utilizando o modelo de Wolff e o critério de Stoner, apresentamos um estudo qualitativo das propriedades magnéticas destes sistemas com respeito à carga de valência tanto do material hospedeiro como da impureza.

Os nossos resultados para impurezas substitucionais de Fe e Mo tendo Ca, Sr e Yb como hospedeiros, indicam que estes sistemas devam ser magnéticos, o que está de acordo com a experiência. Os valores obtidos para o momento magnético local estão em boa concordância com resultados teóricos obtidos pelos métodos DVM e KKR-GF. Constatamos que a LDOS das impurezas possuem um nível no fundo da banda majoritária, que se reflete no fato destas possuírem momento magnético saturado. Observamos que a LDOS sem polarização de spin nestes sistemas possui um pico estreito e alto no nível de Fermi, em conformidade com a pouca hibridização entre a impureza e seus vizinhos. Constatamos, também, que o valor do momento magnético cresce com o tamanho do átomo do hospedeiro.

Obtivemos resultados para o campo hiperfino em boa concordância com outros métodos teóricos, mas que difere, como os obtidos por outros métodos, dos valores experimentais para os hospedeiros divalentes. Analogamente aos outros métodos teóricos, como não incluímos a contribuição orbital para o campo hiperfino, obtivemos valores negativos para esta grandeza no sítio do Fe em discrepância com os dados experimentais, que atribuem um valor positivo para este. Constatamos que devido ao fato da contribuição de caroço ao campo hiperfino ser proporcional à polarização d , tem-se que todos os métodos teóricos estão em excelente concordância com respeito a este valor. Por outro lado, como a contribuição de valência é proporcional à polarização s , com constante de proporcionalidade da ordem de $650 \text{ T}/\mu_B$, tem-se que os cálculos teóricos estão apenas em boa concordância. Constatamos que nestes sistemas a contribuição de valência é da ordem de grandeza da do caroço, de modo que pequenas discrepância na polarização s levam a grandes diferenças no valor total do campo hiperfino.

Tomando resultados obtidos pelo nosso grupo e seguindo análise feita na referência (36), constatamos que o IS da impureza de Fe nos hospedeiros divalentes segue as mesmas tendências observadas para os outros hospedeiros à direita do Fe na tabela periódica. Isto é, o valor do IS se torna mais positivo com o aumento do volume ocupado pela impureza de Fe, sendo que essas tendências do comportamento do IS são determinadas pelos elétrons de valência. Notamos que a ocupação s cresce de forma quase linear com o tamanho do átomo do material hospedeiro, mas que essa variação em termos percentuais é pequena em relação à variação na probabilidade dos elétrons $4s$ estarem no

núcleo, $|\varphi_s(0)|^2$, de modo que essa probabilidade é o fator responsável pelo aumento do valor do IS com o volume do Fe.

Através dos nossos cálculos RS-LMTO-ASA para sistemas com impurezas intersticiais, usando relaxação L-J e o critério de neutralidade de carga, obtivemos que a impureza de Fe nos metais de transição Ti, Zr, Sc e Y é não magnética e tem valor negativo para o IS, em concordância com os dados experimentais. Notamos que esses valores são relativamente insensíveis ao valor exato da relaxação.

Neste trabalho constatamos que a descrição teórica em hospedeiros divalentes apresenta maiores dificuldades que nos sistemas de valência 3 e 4. Devido ao grande tamanho destes hospedeiros e por serem divalentes, (ver seção 7.2), tem-se que estes possuem um pico ressonante muito alto, estreito e no nível de Fermi da LDOS sem polarização de spin da impureza. Como consequência, o caráter magnético destes sistemas depende fortemente do valor usado para a relaxação. Os nossos cálculos para os hospedeiros divalentes, usando relaxação L-J e raio de WS obtido pelo critério de neutralidade de carga, mostram que a impureza intersticial de Fe é magnética em todos estes hospedeiros, o que está de acordo com os dados experimentais. Por outro lado achamos que a impureza de Mo só deverá apresentar momento magnético tendo o Sr como hospedeiro, em contradição com os dados experimentais que indicam que a impureza intersticial de Mo também é magnética no Yb e no Ca. Notamos que o nosso modelo L-J simples para o cálculo do valor da relaxação, por se basear em parâmetros do metal não comprimido, está subestimando o valor da relaxação. Mostramos que o uso de

um valor um pouco maior para a relaxação de vizinhos em torno do Mo, levaria a impureza a ser magnética também no Ca e Yb, em concordância com a experiência.

Quanto à grandeza IS, notamos que os nossos resultados atribuem em geral um valor negativo para o IS para a impureza intersticial de Fe, de acordo com os dados experimentais, e explicam muito bem as diferenças entre este sistema e o caso substitucional. Seguindo a mesma análise feita para o caso substitucional⁽³⁶⁾, verificamos que o valor do IS da impureza intersticial de Fe fica mais positiva com o aumento do tamanho do átomo do hospedeiro, que esse crescimento é também linear, mas com inclinação diferente da impureza substitucional. Notamos que de novo é a contribuição de valência ao IS, através da probabilidade dos elétrons *s* estarem no núcleo, que é o termo que determina o comportamento do IS em função do volume do átomo da impureza. Finalmente observamos que a probabilidade dos elétrons *s* estarem no núcleo segue uma curva universal, muito semelhante à curva do caso substitucional. Aqui novamente é o aumento da probabilidade de encontrar um elétron 4*s* no núcleo que faz com que o valor do IS aumente com a compressão.

Concluindo, os nossos cálculos dão uma boa descrição quantitativa do comportamento de impurezas de Fe em sistemas de valência 4 e 3, e apenas uma descrição qualitativa de impurezas de Fe e Mo em sistemas de valência 2. Mas principalmente, os nossos cálculos aliados ao modelo de Wolff fornecem uma descrição qualitativa, previamente inexistente, para o comportamento de impurezas intersticiais em metais, levando a uma melhor compreensão das propriedades magnéticas desses sistemas.

APÊNDICE 1: DETERMINAÇÃO DOS VALORES DE $W(\ddot{\phi}, \phi)$ E $W(K, J)$

O Wronskiano de duas funções no ponto s é definido por:

$$W(f(r), g(r))_s = s^2 (f(s)g'(s) - f'(s)g(s))$$

ou

(A.1.1)

$$W(f(r), g(r))_s = sf(s)g(s)(D(g) - D(f))$$

onde $D(f)$ é a derivada logarítmica, definida por:

$$D(f) = sf'(s) / f(s)$$

Começemos com a determinação do valor de $W(K, J)$. A definição das funções $K(r)$ e $J(r)$ é:

$$K(r) = \left(\frac{r}{a}\right)^{-\ell-1} \quad \text{e} \quad J(r) = [2(2\ell+1)]^{-1} \left(\frac{r}{a}\right)^\ell$$

onde por conveniência suprimimos os índices R e L . Substituindo as definições de $J(r)$ e $K(r)$ em (A.1.1) temos:

APÊNDICE 1: DETERMINAÇÃO DOS VALORES DE $W(\ddot{\phi}, \phi)$ E $W(K, J)$

O Wronskiano de duas funções no ponto s é definido por:

$$W(f(r), g(r))_s = s^2 (f(s)g'(s) - f'(s)g(s)) \quad \text{ou} \quad (A.1.1)$$

$$W(f(r), g(r))_s = sf(s)g(s)(D(g) - D(f))$$

onde $D(f)$ é a derivada logarítmica, definida por:

$$D(f) = sf'(s) / f(s)$$

Começemos com a determinação do valor de $W(K, J)$. A definição das funções $K(r)$ e $J(r)$ é:

$$K(r) = \left(\frac{r}{a}\right)^{-\ell-1} \quad \text{e} \quad J(r) = [2(2\ell+1)]^{-1} \left(\frac{r}{a}\right)^\ell$$

onde por conveniência suprimimos os índices R e L . Substituindo as definições de $J(r)$ e $K(r)$ em (A.1.1) temos:

$$\begin{aligned}
W(K, J) &= [2(2\ell + 1)]^{-1} W\left[\left(\frac{r}{a}\right)^{-\ell-1}, \left(\frac{r}{a}\right)^\ell\right] = \\
&= [2(2\ell + 1)]^{-1} s^2 \left[\left(\frac{s}{a}\right)^{-\ell-1} \frac{\ell s^{\ell-1}}{a^\ell} + \frac{s^{-\ell-2}(\ell+1)}{a^{-\ell-1}} \left(\frac{s}{a}\right)^\ell \right] = \\
&= [2(2\ell + 1)]^{-1} (2\ell + 1)a = a/2
\end{aligned} \tag{A.1.2}$$

Antes de deduzirmos o valor de $W(\ddot{\phi}, \phi)$ vamos precisar demonstrar a identidade

$$\begin{aligned}
\langle \psi | -\nabla^2 + V - E | \phi \rangle - \langle \phi | -\nabla^2 + V - E | \psi \rangle &= \\
= s [D(\psi) - D(\phi)] \psi(s) \phi(s) &= W(\phi, \psi)
\end{aligned} \tag{A.1.3}$$

Da 2ª identidade de Green temos:

$$\begin{aligned}
\int_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV &= \int_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) ds = \\
= \int_{r=s} \left(\phi \frac{\partial \psi}{\partial r} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) ds &= s^2 \left[\phi \frac{\partial \psi}{\partial r} \Big|_{r=s} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial r} \Big|_{r=s} \right] = \\
= s [D\{\psi\} - D\{\phi\}] \psi(s) \phi(s) &= W(\phi, \psi)
\end{aligned}$$

mas

$$\begin{aligned}
\int_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV &= \langle \phi | \nabla^2 | \psi \rangle - \langle \psi | \nabla^2 | \phi \rangle = \\
= \langle \psi | -\nabla^2 + V - E | \phi \rangle - \langle \phi | -\nabla^2 + V - E | \psi \rangle
\end{aligned}$$

de onde se conclui a identidade (A.1.3).

Para acharmos o valor de $W(\ddot{\phi}^0, \phi)$, substituímos $\ddot{\phi}^0$, ϕ e E_V em (A.1.3), isto é:

$$\begin{aligned}
W(K, J) &= [2(2\ell + 1)]^{-1} W\left[\left(\frac{r}{a}\right)^{-\ell-1}, \left(\frac{r}{a}\right)^\ell\right] = \\
&= [2(2\ell + 1)]^{-1} s^2 \left[\left(\frac{s}{a}\right)^{-\ell-1} \frac{\ell s^{\ell-1}}{a^\ell} + \frac{s^{-\ell-2}(\ell + 1)}{a^{-\ell-1}} \left(\frac{s}{a}\right)^\ell \right] = \\
&= [2(2\ell + 1)]^{-1} (2\ell + 1)a = a/2
\end{aligned} \tag{A.1.2}$$

Antes de deduzirmos o valor de $W(\ddot{\phi}, \phi)$ vamos precisar demonstrar a identidade

$$\begin{aligned}
&\langle \psi | -\nabla^2 + V - E | \phi \rangle - \langle \phi | -\nabla^2 + V - E | \psi \rangle = \\
&= s [D(\psi) - D(\phi)] \psi(s) \phi(s) = W(\phi, \psi)
\end{aligned} \tag{A.1.3}$$

Da 2ª identidade de Green temos:

$$\begin{aligned}
&\int_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV = \int_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) ds = \\
&= \int_{r=s} \left(\phi \frac{\partial \psi}{\partial r} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) ds = s^2 \left[\phi \frac{\partial \psi}{\partial r} \Big|_{r=s} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial r} \Big|_{r=s} \right] = \\
&= s [D\{\psi\} - D\{\phi\}] \psi(s) \phi(s) = W(\phi, \psi)
\end{aligned}$$

mas

$$\begin{aligned}
&\int_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV = \langle \phi | \nabla^2 | \psi \rangle - \langle \psi | \nabla^2 | \phi \rangle = \\
&= \langle \psi | -\nabla^2 + V - E | \phi \rangle - \langle \phi | -\nabla^2 + V - E | \psi \rangle
\end{aligned}$$

de onde se conclui a identidade (A.1.3).

Para acharmos o valor de $W(\dot{\phi}^0, \phi)$, substituímos $\dot{\phi}^0$, ϕ e E_v em (A.1.3), isto é:

$$W(\dot{\phi}^0, \phi) = \langle \phi | -\nabla^2 + V - E_v | \dot{\phi}^0 \rangle - \langle \dot{\phi}^0 | -\nabla^2 + V - E_v | \phi \rangle$$

Usando a identidade

$$H|\phi\rangle = (-\nabla^2 + V)|\phi\rangle = E_v|\phi\rangle \quad (\text{A.1.4})$$

na equação acima temos:

$$W(\dot{\phi}^0, \phi) = \langle \phi | -\nabla^2 + V - E_v | \dot{\phi}^0 \rangle$$

Substituindo a expressão de $\dot{\phi}^0 \left(|\dot{\phi}^0\rangle = |\dot{\phi}\rangle + |\phi\rangle o^0 \right)$ na equação acima temos:

$$W(\dot{\phi}^0, \phi) = \langle \phi | -\nabla^2 + V - E_v | \dot{\phi} \rangle + \langle \phi | -\nabla^2 + V - E_v | \phi \rangle o^0 = \langle \phi | -\nabla^2 + V - E_v | \dot{\phi} \rangle$$

onde se usou a identidade (A.1.4). Da seguinte identidade

$$(-\nabla^2 + V - E_v)|\dot{\phi}\rangle = |\phi\rangle \quad (\text{A.1.5})$$

$$\left[\frac{d}{dE} (-\nabla^2 + V - E_v) |\phi\rangle = -|\phi\rangle + (-\nabla^2 + V - E_v) |\dot{\phi}\rangle = 0 \right]$$

obtida derivando (A.1.4) em relação a energia, obtemos:

$$W(\dot{\phi}^0, \phi) = \langle \phi | \phi \rangle = 1 \quad (\text{A.1.6})$$

que é o valor procurado.

$$W(\dot{\phi}^0, \phi) = \langle \phi | -\nabla^2 + V - E_v | \dot{\phi}^0 \rangle - \langle \dot{\phi}^0 | -\nabla^2 + V - E_v | \phi \rangle$$

Usando a identidade

$$H|\phi\rangle = (-\nabla^2 + V)|\phi\rangle = E_v|\phi\rangle \quad (\text{A.1.4})$$

na equação acima temos:

$$W(\dot{\phi}^0, \phi) = \langle \phi | -\nabla^2 + V - E_v | \dot{\phi}^0 \rangle$$

Substituindo a expressão de $\dot{\phi}^0 \left(|\dot{\phi}^0\rangle = |\dot{\phi}\rangle + |\phi\rangle o^0 \right)$ na equação acima temos:

$$W(\dot{\phi}^0, \phi) = \langle \phi | -\nabla^2 + V - E_v | \dot{\phi} \rangle + \langle \phi | -\nabla^2 + V - E_v | \phi \rangle o^0 = \langle \phi | -\nabla^2 + V - E_v | \dot{\phi} \rangle$$

onde se usou a identidade (A.1.4). Da seguinte identidade

$$(-\nabla^2 + V - E_v)|\dot{\phi}\rangle = |\phi\rangle \quad (\text{A.1.5})$$

$$\left[\frac{d}{dE} (-\nabla^2 + V - E_v) |\phi\rangle = -|\phi\rangle + (-\nabla^2 + V - E_v) |\dot{\phi}\rangle = 0 \right]$$

obtida derivando (A.1.4) em relação a energia, obtemos:

$$W(\dot{\phi}^0, \phi) = \langle \phi | \phi \rangle = 1 \quad (\text{A.1.6})$$

que é o valor procurado.

APÊNDICE 2: RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS DAS BASES T-B E ORTOGONAL

Vamos deduzir aqui, conforme referência (31), a relação entre os parâmetros C , Δ e Q da base ortogonal em relação aos parâmetros $\bar{C}$, $\bar{\Delta}$ e $\bar{Q}$ da base T-B. A relação entre os parâmetros h e $\bar{h}$ já foi obtida na eq. (4.14c). Começemos com a relação entre C , Δ e $\bar{C}$, $\bar{\Delta}$. A definição de $\bar{C}$ e $\bar{\Delta}$ é:

$$\begin{aligned}\bar{C} &= E_v - \frac{W(K, \varphi)}{W(K, \dot{\varphi})} = E_v - \frac{2}{a} W(K, \varphi) W(\bar{J}, \varphi) \\ \bar{\Delta}^{1/2} &= -\sqrt{\frac{2}{a}} W(\bar{J}, \varphi) = -\sqrt{\frac{a}{2}} W(K, \dot{\varphi})^{-1}\end{aligned}$$

onde se usou a identidade (3.9)

$$W(K, \dot{\varphi}) W(\bar{J}, \varphi) = a/2$$

Substituindo $W(\bar{J}, \varphi)$ em $\bar{C}$ temos:

$$\bar{C} - E_v = \sqrt{\frac{2}{a}} W(K, \varphi) \bar{\Delta}^{1/2}$$

ou

$$\frac{\bar{C} - E_v}{\bar{\Delta}^{1/2}} = \sqrt{\frac{2}{a}} W(K, \varphi) \tag{A.2.1}$$

Como as mesmas expressões valem para os parâmetros na base ortogonal, temos:

$$\frac{C - E_v}{\Delta^{1/2}} = \sqrt{\frac{2}{a}} W(K, \varphi) \quad (\text{A.2.2})$$

Comparando A.2.1 com A.2.2 temos

$$\frac{\bar{C} - E_v}{\bar{\Delta}^{1/2}} = \frac{C - E_v}{\Delta^{1/2}} \quad (\text{A.2.3a})$$

ou

$$\frac{\Delta^{1/2}}{\bar{\Delta}^{1/2}} = \frac{C - E_v}{\bar{C} - E_v} \quad (\text{A.2.3b})$$

A equação obtida acima relaciona dois parâmetros a outros dois. Precisamos, então, de mais uma relação. Obtém-se essa relação substituindo-se a expressão de $|\bar{J}\rangle$ (eq. 4.22) na definição de $\bar{\Delta}^{1/2(31)}$, isto é

$$\bar{\Delta}^{1/2} = -\sqrt{\frac{2}{a}} W(\bar{J}, \varphi) = -\sqrt{\frac{2}{a}} [W(J, \varphi) - W(K, \varphi) \bar{Q}]$$

Da mesma forma, para a base ortogonal temos:

$$\Delta^{1/2} = -\sqrt{\frac{2}{a}} [W(J, \varphi) - W(K, \varphi) Q]$$

Subtraindo as duas equações acima obtemos:

$$\bar{\Delta}^{1/2} - \Delta^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{a}} W(K, \phi) (\bar{Q} - Q)$$

Substituindo (A.2.2) na equação acima temos:

$$\bar{\Delta}^{1/2} - \Delta^{1/2} = \frac{C - E_v}{\Delta^{1/2}} (\bar{Q} - Q)$$

ou

$$\frac{\bar{\Delta}^{1/2}}{\Delta^{1/2}} = 1 - (Q - \bar{Q}) \frac{C - E_v}{\Delta} \quad (\text{A.2.4})$$

Esta é a segunda equação relacionando os parâmetros relativos às bases T-B e ortogonal. Comparando (A.2.4) com (A.2.3b) temos

$$\frac{\Delta^{1/2}}{\bar{\Delta}^{1/2}} = 1 - (Q - \bar{Q}) \frac{C - E_v}{\Delta} = \frac{\bar{C} - E_v}{C - E_v} \quad (\text{A.2.5})$$

APÊNDICE 3: OBTENÇÃO DA DEPENDÊNCIA DE Q COM O PARÂMETRO DE ESCALA $\underline{A}$

No capítulo (2) obtivemos que Q na base ortogonal é dado por:

$$Q = \frac{W(J, \dot{\phi})}{W(K, \dot{\phi})}$$

Por outro lado, temos que:

$$\begin{aligned} W(J, \dot{\phi}) &= [2(2\ell + 1)]^{-1} W\left[\left(\frac{r}{a}\right)^\ell, \dot{\phi}(r)\right] = \\ &= [2(2\ell + 1)]^{-1} s\left(\frac{s}{a}\right)^\ell \dot{\phi}(s) [D(\dot{\phi}(s)) - 1] \end{aligned} \quad (A.3.1)$$

e

$$\begin{aligned} W(K, \dot{\phi}) &= W\left[\left(\frac{r}{a}\right)^{-\ell-1}, \dot{\phi}(r)\right] = \\ &= s\left(\frac{s}{a}\right)^{-\ell-1} \dot{\phi}(s) [D(\dot{\phi}(s)) + \ell + 1] \end{aligned} \quad (A.3.2)$$

Substituindo estas duas identidades na expressão de Q temos:

$$Q = \left(\frac{s}{a}\right)^{2\ell+1} [2(2\ell + 1)]^{-1} \frac{\{D(\dot{\phi}(s)) - \ell\}}{\{D(\dot{\phi}(s)) + (\ell + 1)\}} \quad (A.3.3)$$

que é a expressão procurada. Desta expressão conclui-se que

$$Q \propto \left(\frac{s}{a}\right)^{2\ell+1} \quad (A.3.4)$$

**APÊNDICE 4: RELAÇÕES IMPORTANTES NA DEMONSTRAÇÃO DA
INDEPENDÊNCIA DO FORMALISMO LMTO-ASA COM O
PARÂMETRO DE ESCALA A**

BASE TRADICIONAL:

Na matriz hamiltoniana entram os seguintes wronskianos:

$$\begin{aligned} -W(J, \varphi) &= W \left[2(2\ell + 1)^{-1} \left(\frac{s}{a} \right)^\ell, \varphi \right] = \\ &= [2(2\ell + 1)]^{-1} s \left(\frac{s}{a} \right) \varphi(s) [D\{\varphi(s)\} - \ell] = s \left(\frac{s}{a} \right)^\ell g(\varphi, \ell) \end{aligned} \quad (A.4.1)$$

onde se omitiu a dependência de J nos harmônicos esféricos (2.15b) e imbutiu-se todos os termos que não dependem de a na função $g(\varphi, s)$. Do mesmo modo

$$\begin{aligned} -W(K, \varphi) &= W \left(\left(\frac{s}{a} \right)^{-\ell-1}, \varphi \right) = \\ &= s \left(\frac{s}{a} \right)^{-\ell-1} \varphi(s) [D\{\varphi(s) + (\ell + 1)\}] = s \left(\frac{s}{a} \right)^{-\ell-1} f(\varphi, -\ell - 1) \end{aligned} \quad (A.4.2)$$

$$-W(K, \dot{\varphi}) = s \left(\frac{s}{a} \right)^{-\ell-1} f'(\dot{\varphi}, -\ell - 1) \quad (A.4.3)$$

$$\begin{aligned}
-W(J^{\text{ort}}, \varphi) &= W[J - QK, \varphi] = W(J, \varphi) - QW(K, \varphi) = \\
&= s \left(\frac{s}{a} \right)^\ell g(\varphi, \ell) - \left(\frac{s}{a} \right)^{2\ell+1} s \left(\frac{s}{a} \right)^{-\ell-1} f'(\dot{\varphi}, -\ell-1) \propto s \left(\frac{s}{a} \right)^\ell
\end{aligned}$$

onde se usou a relação $Q \propto \left(\frac{s}{a} \right)^{2\ell+1}$ obtida no apêndice anterior.

$$\begin{aligned}
W(K, \dot{\varphi}^0) &= W[K, \dot{\varphi} + 0^0 \varphi] = \\
&= W(K, \dot{\varphi}) + 0^0 W(K, \varphi) \propto s \left(\frac{s}{a} \right)^{-\ell-1}
\end{aligned} \tag{A.4.4}$$

onde usamos as relações anteriores (A.2.2), (A.2.3).

BASE ORTOGONAL:

Além das expressões gerais (A1, 2, 3, 4), precisamos das duas seguintes relações:

$$W(J^{\text{ort}}, \varphi) = W[J - QK, \varphi] \propto s \left(\frac{s}{a} \right)^\ell$$

e

$$S = S^0 (1 - QS^0)^{-1}$$

$$\text{Mas, } QS^0 \propto \left(\frac{s}{a} \right)^{2\ell+1} \cdot S^0 \propto \left(\frac{s}{a} \right)^{2\ell+1} \cdot (a)^{2\ell+1} = S^{2\ell+1}$$

onde $S^0 = \frac{1}{(4\pi)^{1/2}} g \left| \frac{(\vec{R} - \vec{R}')}{a} \right|^{-2\ell-1} \cdot Y(\vec{R} - \vec{R}')$, de modo que $S \propto a^{2\ell+1}$, isto é, S possui a

mesma dependência no parâmetro a que S^0 .

APÊNDICE 5: O SÍTIO INTERSTICIAL

Introdução

Vamos agora tratar do problema de se definir um modelo simples para simular relaxação em torno de uma impureza. Isto é, vamos descrever de forma sucinta um modelo que descreva o equilíbrio de forças entre a impureza e seus vizinhos. Como motivação ao problema, vamos começar analisando o caso mais simples de uma impureza substitucional. Neste caso trocamos um átomo do hospedeiro pela impureza, assim temos um lugar natural para ser ocupado por esta. Mas mesmo assim, temos que devido a diferença de características físicas, tais como tamanho e módulo de compressibilidade, entre os átomos do hospedeiro e a impureza teríamos, a princípio, que calcular ou estimar qual seria a relaxação da rede em torno do sítio da impureza.

Medidas experimentais recentes usando a técnica de espalhamento de luz síncrotron (XAFS), mostraram que esta relaxação é muito pequena, da ordem de 2% somente⁽⁵⁷⁾. Além do mais, como cálculos de estrutura eletrônica de grandezas hiperfinas e da DOS^(17,18,58), que não levam em conta esta relaxação da rede, concordarem muito bem com dados experimentais, nos leva a supor que este efeito deva ser pequeno nestes casos.

Vejamos agora o problema de uma impureza intersticial. Neste caso não se está tirando nenhum átomo do hospedeiro para se acomodar a impureza. Tem-se aqui que no volume aonde haviam n átomos passará a conter agora $n + 1$. A introdução de um átomo a

mais, vai fazer com que apareça forças de repulsão Coulombiana entre a nuvem eletrônica da impureza e seus vizinhos, fazendo com que se quebre o equilíbrio de forças que existia entre os átomos do hospedeiro na região. O sistema vai procurar uma nova configuração (geometria) de equilíbrio, acarretando em uma relaxação dos vizinhos em torno da impureza.

“Aqui definimos relaxação como sendo a diferença em distâncias entre a posição atual dos primeiros vizinhos da impureza e a posição que eles ocupavam antes da impureza ser introduzida.”

Precisamos, assim, construir um aglomerado que simule o ambiente físico ao redor da impureza. Como não existe dados experimentais sobre o valor da relaxação em torno da impureza intersticial, e nem uma expressão algébrica que represente exatamente a força entre pares de átomos em um sistema metálico, teremos que construir um modelo simples que simule o equilíbrio de forças em torno da impureza.

De experiência anterior ⁽⁶⁵⁾ sabemos que um potencial do tipo Leonard-Jones (L-J) parametrizado para metais, como o que descrevemos abaixo, simula razoavelmente bem forças entre pares de átomos em um material amorfo metálico ^(62,63,64). Por este motivo, optamos por usá-lo como uma primeira tentativa, como o potencial que irá simular forças entre pares de átomos, em um modelo simples que tentará descrever o equilíbrio de forças em um sistema metálico contendo uma impureza intersticial.

O Potencial do Tipo Leonard-Jones (L-J)

Um potencial do tipo L-J usado aqui é um potencial com a forma analítica abaixo:

$$U(r) = -\frac{a}{r^6} + \frac{b}{r^{12}} + cr + d \quad (\text{A.5.1a})$$

aonde temos o potencial de L-J usual

$$U(r) = -\frac{a}{r^6} + \frac{b}{r^{12}} \quad (\text{A.5.1b})$$

aqui o termo $-r^{-6}$ descreve a força de atração entre dipolos elétricos do tipo Wanders-Walls, e o termo r^{-12} descreve a força de repulsão Coulombiana e o Princípio de Exclusão de Pauli e o termo $cr + d$ foi introduzido para que este potencial tenha alcance finito.

As constantes a , b , c e d são obtidas a partir da energia de coesão do material, das distâncias entre 1 vizinhos e das condições de contorno:

$$\begin{cases} V(r_{\text{má}}) = 0 \\ \partial_r V(r_{\text{má}}) = 0 \end{cases}$$

que asseguram a continuidade do potencial e sua derivada, e que ele vá a zero a uma distância finita, escolhida de forma mais ou menos arbitrária.

Obtidas as constantes a , b , c e d teremos, então, a forma analítica da força entre pares de átomos do tipo L-J, dada por:

$$\vec{F}(\mathbf{r}) = -\vec{\nabla}V(\mathbf{r})$$

$$\left(\vec{\nabla} = \hat{e}_r \partial_r + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \partial_\theta + \hat{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi \right)$$

ou seja

$$\vec{F}(\mathbf{r}) = \left[-\frac{6a}{r^7} + \frac{12b}{r^{13}} - c \right] \hat{e}_r \quad (\text{A.5.1c})$$

Como vamos parametrizar as constantes a , b , c e d em termos da energia de coesão U_0 do material, temos naturalmente que obter a expressão desta em termos do nosso potencial $U(\mathbf{r})$ (eq. A.5.1). Analogamente ao caso de um potencial L-J usual^(27,28), a energia de coesão de um material, desprezando a energia cinética e correções quânticas a energia de ponto zero, é dada pela soma da contribuição para a energia potencial no sítio $\vec{R} = 0$ devido a todos os átomos no cristal. Isto é,

$$U_0 = \frac{1}{2} \sum_{\vec{R} \neq 0} U(\vec{R}) \quad (\text{A.5.2})$$

É conveniente expressar o vetor posição na rede de Bravais, $\vec{R}$, como um vetor adimensional $\alpha(\vec{R})$ vezes a constante de separação entre os 1º vizinhos, r_0 . Então, a energia de coesão para este potencial será dada por:

$$U_0 = 2 \left[BA_{12} \left(\frac{1}{r_0} \right)^{12} - AA_6 \left(\frac{1}{r_0} \right)^6 + CA_{-1}(r_0) + A_0 D \right] \quad (A.5.3)$$

onde

$$A_n = \sum_{\vec{R} \neq 0} \frac{1}{\alpha(\vec{R})^n} \quad (A.5.4)$$

As constantes A_n dependem somente da simetria do cristal (se ele é fcc, bcc etc) e do expoente n . Os valores de A_{12} e A_6 se encontram tabelados na literatura para um cristal infinito⁽²⁷⁾, mas A_0 e A_{-1} divergem neste caso. Faz-se necessário, então, que trunquemos o cristal em algum ponto, para que possamos ter as constantes A_n finitas e compatíveis entre si. As constantes A_n usadas por nós estão tabeladas abaixo.

Fcc - 10 vizinhanças	
$A_6 = 14,25$	$A_{-1} = 411,29$
$A_{12} = 12,13$	$A_0 = 176,00$

Bcc - 12 vizinhanças	
$A_6 = 12,08$	$A_{-1} = 396,59$
$A_{12} = 9,11$	$A_0 = 168,00$

Hcp - 16 vizinhanças	
$A_6 = 13,17$	$A_{-1} = 289,67$

$A_{12} = 10,51$	$A_0 = 134,00$
------------------	----------------

Então, a expressão para a energia potencial e a energia de coesão serão dadas por:

$$U(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}} + C r + D \quad (\text{A.5.5a})$$

$$2U_0 = \frac{BA_{12}}{r_{12}^{12}} - \frac{AA_6}{r_{12}^6} + C r_{12} + A.D \quad (\text{A.5.6a})$$

Derivando a expressão (A.5.5a) em relação à r temos:

$$+\frac{6A}{r} - \frac{12B}{r^{13}} + C = |F(r)| \quad (\text{A.5.7a})$$

$$\frac{6AA_6}{r_{12}^7} - \frac{12BA_{12}}{r_{12}^{13}} + CA_{12} = 0 \quad (\text{A.5.6b})$$

Impondo as condições de contorno de que tanto $U(r)$ como $U'(r)$ vão a zero para $r_{\text{máx}}$ (ou r_m) temos:

$$U(r_m) = -\frac{A}{r_m^6} + \frac{B}{r_m^{12}} + C r_m + D = 0 \quad (\text{A.5.5b})$$

e

$$F(r_m) = -\frac{6A}{r_m^7} + \frac{12B}{r_m^{13}} - C = 0 \quad (\text{A.5.7b})$$

que junto com as equações A.5.6a e A.5.6b formam um conjunto de quatro equações, que vão permitir que se obtenha as constantes A, B C e D.

A resolução deste sistema 4 x 4, desprezando termos da ordem de $1/r_m^{13}$, fornece as seguintes expressões:

$$A = 4U_0 \left[-\frac{A_6}{r^6} + \frac{14A_0r_m - 13A_{-1}a}{r_m^7} \right]^{-1} \quad (A.5.8a)$$

$$B = \frac{Aa^{13}}{2A_{12}} \left[\frac{A_6}{a^7} - \frac{A_{-1}}{r_m^7} \right] \quad (A.5.8b)$$

$$C = 6A \left[-\frac{1}{r_m^7} + \frac{a^{13}}{A_{12}r_m^{13}} \left(\frac{A_6}{a^7} - \frac{A_{-1}}{r_m^7} \right) \right] \quad (A.5.8c)$$

e

$$D = A \left[\frac{7}{r_m^6} - \frac{7,5a^{13}}{r_m^{12}A_{12}} \left(\frac{A_6}{a^7} - \frac{A_{-1}}{r_m^7} \right) \right] \quad (A.5.8d)$$

Assim, fornecidos os seguintes dados: 1) a simetria do material (A_n), 2) a distância entre 1 vizinhos r ; e 3) a distância a partir da qual tanto $U(r)$ como $F(r)$ vão a zero - considerada por nós igual a três vezes a distância entre 1 vizinhos ($3r_0$); obtemos a expressão analítica da força entre pares de átomos (eq. A.5.7a).

Com a expressão da força entre pares de átomos $F(r)$ e com a geometria do sítio intersticial (fig.7.1), podemos calcular o valor da relaxação na rede nas vizinhanças da impureza. Neste trabalho, para se calcular esta relaxação, fixamos a posição da impureza

é dos seus 2 e 3 vizinhos e deixamos somente o 1 vizinhos variarem de posição (fig.7.1). Também, realizamos o cálculo da relaxação dos 2 vizinhos, mas estas se mostraram ser muito pequenas.

Cálculo da Energia de Coesão de um Material Híbrido

Ao calcularmos o equilíbrio entre as forças que aparecem, por um lado entre a impureza e seus 1 vizinhos e por outro lado entre 1 vizinhos e os 2 e 3 vizinhos (ver exemplo esquemático, fig.), temos que as forças entre 1 e 2 (F2) e 3 (F3) vizinhos estão bem definidas. Pois nelas só participam átomos do hospedeiro. Mas, já a força entre impureza e 1 vizinhos (F1) não está, pois, nela participam dois átomos distintos.

Para definir a força entre impureza e hospedeiro (F5), temos que criar um “*novo material híbrido*” (Um binário), formado pelo par impureza-hospedeiro. Este material híbrido terá como distância entre 1 vizinhos, r' , e energia de coesão, U' , a média entre as respectivas distâncias entre 1 vizinhos e das energias de coesão.

$$r'_0 = \frac{r_0^I + r_0^h}{2} \quad , \quad U'_0 = \frac{U_0^I + U_0^h}{2}$$

Na figura ao lado o 1 vizinho achará sua posição de equilíbrio quando $F1 = F3 + (2\text{sen}45^\circ)F2$.

Por outro lado, muitas vezes não podemos usar os parâmetros de rede e a energia de coesão da impureza, devido ao fato que estes foram medidos ou calculados para o elemento puro da impureza, que em geral não possui a mesma simetria cristalina do material hospedeiro. Por exemplo: o Fe é bcc e o utilizamos como impureza em um sistema com simetria fcc ou hcp. Logo, se faz necessário avaliar qual seria a energia de coesão e o parâmetro de rede de um material fictício com átomos da impureza e com a simetria do hospedeiro.

Calculamos o parâmetro de rede do material fictício, impondo que a sua distância entre 1 vizinhos seja a mesma que da rede cristalina da impureza. Em outras palavras, o volume da esfera de WS deve ser a mesma nos dois casos:

$$\text{Volume} = \frac{4}{3}\pi R_{WS}^3$$

Simetria	Fcc	Bcc	Hcp
Volume	$a^3/4$	$a^3/2$	$\frac{\sqrt{3}}{2}ca^2$

A nova energia de coesão U^f é calculada da seguinte maneira. Com a energia de coesão da impureza e sua distância de 1 vizinhos, calculam-se as constantes A, B, C e D na sua simetria natural (eq. A.5.8) (Por exemplo: para o Fe bcc usa-se as constantes A_n da simetria bcc). Com a distância entre 1 vizinhos, as constantes A, B, C e D calculadas acima, e as constantes A_n da simetria fictícia (no nosso exemplo fcc), calculamos a energia de coesão deste material fictício pela fórmula A.5.6a:

$$2U_0^f = \frac{\beta A_{12}}{r_0^{12}} - \frac{AA_6}{r_0^6} + \text{cr.}A_{-1} + A.D$$

Tabela: Nova energia de coesão dos elementos Cr, V, Fe e Mo nas estruturas fcc e hcp.

Elemento	a	r_0	U_0	U_{fcc}	U_{hcp}
Cr	2,88	2,494	4,10	4,22	-
V	3,02	2,615	5,31	5,47	-
Fe	2,87	2,485	4,28	4,40	4,44
Mo	3,15	2,728	6,82	7,01	7,08

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] P.W. Anderson, *Phys. Rev.* **124**, 41 (1961).
- [2] P.A. Wolff, *Phys. Rev.* **124**, 1030 (1961).
- [3] J. Kondo, *Prog. Theor. Phys.* **32**, 37 (1964).
- [4] D. Riegel et al., *Phys. Rev. Lett.* **62**, 316 (1989); K.D. Gross, D. Riegel and R. Zeller, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 3044 (1990).
- [5] Y. Yoshida et al., *Phys. Rev. Lett.* **61**, 195 (1988); R. Sielemann and Y. Yoshida, *Hyperfine Interact.* **68**, 119 (1991).
- [6] P.J. Braspenning, R. Zeller, A. Lodder and P.H. Dederichs, *Phys. Rev. B* **29**, 703 (1984).
- [7] D. Guenzburger and D.E. Ellis, *Phys. Rev. Lett.* **67**, 3832 (1991); D. Guenzburger and D.E. Ellis, *Phys. Met. Metall.* **68**, 9 (1989).
- [8] S. Frota-Pessôa, *Phys. Rev. B* **46**, 14570 (1992).

-
- [9] K. Hummler, M. Liebs, T. Beuerle and M. Fähnle, *Int. J. Mod. Phys. B* **7**, 710 (1993); T. Beuerle, K. Hummler, C. Elsässer and M. Fähnle, *Phys. Rev. B* **49**, 8802 (1994).
- [10] J. Kapoor et al., *Europhys. Lett.* **24**, 299 (1993).
- [11] W.D. Brewer, S. Hauf, D. Jones, S. Frota-Pessôa, J. Kapoor, Yi Li, A. Metz and D. Riegel, *Phys. Rev. B* **51**, 12595 (1995); A. Metz, S. Frota-Pessôa, J. Kapoor, D. Riegel, W.D. Brewer and R. Zeller, *Phys. Rev. Lett.* **71**, 21 (1993).
- [12] P.R. Peduto, S. Frota-Pessôa and M.S. Methfessel, *Phys. Rev. B* **44**, 13283 (1991).
- [13] O.K. Andersen, *Phys. Rev. B* **12**, 3060 (1975).
- [14] O.K. Andersen and O. Jepsen, *Phys. Rev. Lett.* **53**, 2571 (1984); O.K. Andersen, O. Jepsen and D. Glözel, in *Highlights of Condensed Matter Theory*, edited by F. Bassani, F. Fumi and M.P. Tosi (North-Holland, Amsterdam, 1985).
- [15] H.L. Skriver, *The LMTO Method* (Berlim, 1984).
- [16] U. von Barth and L. Hedin, *J. Phys. C* **5**, 1629 (1972).

- [17] S. Frota-Pessôa, L.A. de Mello, H.M. Petrilli and A.B. Klautau, *Phys. Rev. Lett.* **71**, 4206 (1993).
- [18] N. Papanikolaou, N. Stefanou, R. Zeller and P.H. Dederichs, *Phys. Rev. B* **51**, 17, 11473 (1995); *Phys. Rev. B* **46**, 10858 (1992); *Phys. Rev. Lett.* **71**, 629 (1993).
- [19] D. Guenzburger and D.E. Ellis, *Phys. Rev. B* **45**, 1, 285 (1992).
- [20] Y. Yoshida et al., *Phys. Rev. Lett.* **61**, 195 (1988); R. Sielemann and Y. Yoshida, *Hyp. Int.* **68**, 119 (1991); I. Dézsi, U. Gonser and G. Langouche, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 1659 (1989); B. Kech, R. Sielemann and Y. Yoshida, *Phys. Rev. Lett.* **71**, 25, 4178 (1993).
- [22] D. Riegel et al., *Phys. Rev. Lett.* **57**, 388 (1986); K.D. Gross, D. Riegel and R. Zeller, *Phys. Rev. Lett.* **11**, 1176 (1989).
- [22] D. Riegel et al., *Phys. Rev. Lett.* **62**, 316 (1989); K.D. Gross, D. Riegel and R. Zeller, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 3044 (1990).
- [23] U. von Barth and L. Hedin, *J. Phys.* **12**, 141 (1982); O. Gunnarsson, *J. Phys. F* **6**, 587 (1976); M. Born and J.R. Oppenheimer, *Ann. Phys.* **87**, 457 (1927).
- [24] O.K. Andersen and O. Jepsen, *Phys. Rev. Lett.* **53**, 2571 (1984); O.K. Andersen, *Solid State Commun.* **13**, 133 (1973); O.K. Andersen, O. Jepsen and D. Glötzl,

- "Highlights Condensed Matter Theory"*, edited by F. Bassani, F. Fumi and M.P. Tosi (North-Holland, Amsterdam, 1985); P. Hohenberg and W. Kohn, *Phys. Rev.* **136**, B864 (1964); O.K. Andersen, *Phys. Rev. B* **12**, 3060 (1975).
- [25] J. Duarte Jr., P.R. Peduto and S. Frota-Pessôa, *Rev. Bras. Fís.* **21**, 101 (1991); W. Kohon and L.J. Shan, *Phys. Rev.* **140**, A1133 (1965); Jaime Duarte Jr., *"Método Autoconsistente de Primeiros Princípios Spin Polarizado de Espaço Direto"*, Tese de Doutorado - IFUSP (1991).
- [26] J.C. Slater, *Phys. Rev.* **51**, 151 (1937).
- [27] N.W. Ashcroft and N.D. Mermim, *"Solid State Physics"* (Holt, Rinchart and Winston, 1976).
- [28] C. Kiltel, *"Solid State Physics"* (John Wiley & Sons, Inc.).
- [29] W.A. Harrison, *"Electronic Structure and the Properties of Solids"* (Dover Publications, Inc., NY).
- [30] D. Riegel, *Phys. Rev. Lett.* **57**, 388 (1986).
- [31] S. Ferreira, *"Parametrização LMTO-ASA no Cálculo de Estrutura Eletrônica de Metais de Transição"*, Dissertação de Mestrado - IFUSP (1989).

- [32] S. Frota-Pessôa, *Hyp. Int.* (1995).
- [33] P.R. Peduto, “*Cálculo Autoconsistente de Estrutura Eletrônica no Espaço Direto*”,
Dissertação de Mestrado - IFUSP (1990).
- [34] A.B.K. Crispino, “*Estudo de Propriedades Locais de Impurezas Substitucionais de Fe em Pd, Sc, Y, Ti e Zr*”, Tese de Mestrado - IFUSP (1995).
- [35] D. Riegel (*private communication*).
- [36] L.AT. Javier, “*Estudo do Deslocamento Isomérico para uma Impureza Substitucional de Fe em Hospedeiros Metálicos*”, Tese de Mestrado - IFUSP (1996).
- [37] M. Akai, H. Akai and J. Kanamori, *J. Phys. Soc. Jpn.* **56**, 1064 (1987).
- [38] G. Weyer, *Hip. Int.* **27**, 249 (1986).
- [39] P. Raghavan and R.S. Raghavan, *Hyp. Int.* **24**, 855 (1985).

- [40] E. Bodenstein, *Hyp. Int.* **24-26**, 889 (1985); H. de Waard, *Hyp. Int.* **40**, 31 (1988).
- [41] Egle Conforto, “*Estudo de Hidróxidos de Ferro (III) por Espectroscopia Mössbauer e Microscopia Eletrônica*”, Tese de Mestrado - IFUSP (1984).
- [42] N.N. Greenwood and T.C. Gibb, “*Mössbauer Spectroscopy*” (Chapman and Hall Ltd., London).
- [43] J. Friedel, *Adv. Physics* **3**, 445 (1954).
- [44] E.C. Stoner, *Proc. R. Soc. London A* **165**, 372 (1938).
- [45] B. Coqblin and A. Blandin, *Adv. Phys.* **17**, 282 (1968); A. Blandin and J. Friedel, *J. Phys. Radium* **20**, 160 (1959).
- [46] J. Hubbard, *Proc. Roy. Soc. A* **276**, 238 (1963); P. Mohn and K. Schwarz, *J. Phys. Cond. Matter* **5**, 5099 (1993).
- [47] O. Gunnarsson, *J. Phys. F: Metal Phys.* **6**, 587 (1976); V.L. Moruzzi, J.T. Janak and A.R. Williams, “*Calculated Electronic Properties of Metal*”, IBM Thomas I. Watson Research Center Yorktown Heights, New York.

-
- [48] J.P. Janak, *Phys. Rev. B* **16**, 255 (1977).
- [49] S.H. Vosko and J.P. Perdew, *Can. J. of Phys.* **53**, 1385 (1975).
- [50] C. Herring, "Magnetism", vol. IV, ed. by G.T. Rado and H. Suhl (Academic Press, NY and London).
- [51] N. Beer and D.G. Pettifor, in the *Electronic Structure of Complex Systems*, edited by W. Temmerman and P. Phariseau (Plenum, New York, 1984).
- [52] K. Akai, M. Akai, S. Blügel, B. Drittler, H. Ebert, K. Terakura, R. Zeller and P.H. Dederichs, *Progress of Theoretical Phys. Supplement* **101**, 11 (1990).
- [53] U. Scheuer and B. Lengeler, *Phys. Rev. B* **44**, 9883 (1991).
- [54] A. Metz, S. Frota-Pessôa, J. Kapoor, D. Riegel, W.D. Brewer and R. Zeller, *Phys. Rev. Lett.* **71**, 3525 (1993).
- [55]→M.H. Rafailovich, E. Dafni, H.E. Manke; *Hyp. Int.* **10**, 821 (1981)
- [56] S. Laubach, P. Schwalbach, M. Hartick, E. Kankeleit, B. Keck and R. Sielemann, *Hyp. Int.* **53**, 75 (1990).

- [57] J. Callaway, "*Quantum Theory of the Solid State*" (Academic Press, Inc., London and New York).
- [58] T. Beuerle, K. Hummler, C. Elsässer and M. Fähnle, *Phys. Rev. B* **49**, 8802 (1994).
- [59] S. Ferreira, "*Estudo de Vacâncias em Cu e Al*", Tese de Doutorado - IFUSP (1993).
- [60] P.R. Peduto, *Ph.D. Dissertation* - Universidade de São Paulo, 1995 (unpublished).
- [61] R. Haydock, in "*Solid State Physics*", vol. **35**, ed. H. Enrenreich, F. Seitz and D. Turnball (Academic Press, NY, 1980); R. Haydock, V. Heine and M.J. Kelly, *J. Phys. C* **8**, 2591 (1975).
- [62] J.L. Finney, "*Diffraction Studies on Non-Crystalline Substances*", ed. W.J. Oiville and J. Hargittai (Elsevier, Amsterdam, 1981).
- [63] S. Kobayashi, K. Maeda and S. Takeuchi, *J. Phys. Soc. Japan* **48**, 1147 (1980).
- [64] L. Heimendahl, *J. Phys. F: Metal Phys.* **5**, L141 (1975).
- [65] H.E. Mahnke, *Hip. Int.* **49** (1989) 77-102