UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E INFORMÁTICA

Magnetotransporte e ferromagnetismo Hall em heteroestruturas semicondutoras magnéticas

Henrique Jota de Paula Freire

*Tese apresentada ao Instituto de Física de
São Carlos, Universidade de São Paulo, para
obtenção do Título de Doutor em Ciências:
Física Básica*

ORIENTADOR: *Prof. Dr. José Carlos Egues*

SÃO CARLOS

2004

Freire, Henrique Jota de Paula

Magnetotransporte e ferromagnetismo Hall em hetero-estruturas semicondutoras magnéticas / Henrique Jota de Paula Freire. – São Carlos, 2004.

190 p.

Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Física de São Carlos. Programa de Pós-graduação em Física.

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Egues.

1. Semicondutor magnético. 2. Estrutura eletrônica. 3. Magnetotransporte quântico. 4. Ferromagnetismo Hall. 5. Poço quântico. I. Título.

Dedico esta tese à minha esposa *Maria Alice* e
à minha filha *Flávia*.

Agradecimentos

- Ao Prof. Egues, pela oportunidade de realizar este trabalho, pelo entusiasmo científico e pelas discussões.
- Ao Prof. Klaus, pela amizade e pela colaboração fundamental em várias etapas desta tese e em outros projetos.
- Aos meus queridos pais Tarcísio e Elizabeth, sempre presentes, apoiando e aconselhando. E às minhas queridas irmãs Tatiana e Gabriela, pelo carinho, paciência e impaciência. Saudades de vocês.
- Às famílias Rugai e Vitta, que me receberam com tanto carinho.
- Aos colegas de sala Fabrício e Fernando, companheiros de vários anos.
- À Cristina, secretária do grupo de teoria, pela amizade, companhia, paciência e ajuda.
- À Wladerez, secretária da pós-graduação, sempre prestativa e simpática.
- Ao Paulo Alexandre, amigo fiel e sempre presente.
- À todos os meus queridos amigos, que têm me acompanhado e incentivado durante todos estes anos. Nos divertimos, rimos e choramos, *vivemos*.
- Aos demais colegas do Instituto de Física de São Carlos, estudantes, funcionários e professores, pela companhia de tantos anos.
- Às funcionárias da biblioteca pela presteza e gentileza no atendimento.
- Para concluir, eu gostaria de agradecer à todos que direta ou indiretamente contribuíram para que eu me sentisse tão bem nesta minha estadia em São Carlos.

Este trabalho foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP-99/06868-3).

Resumo

Heteroestruturas digitais magnéticas (DMHs) são estruturas semicondutoras em que a distribuição de impurezas magnéticas (Mn) restringe-se a alguns arranjos bidimensionais (monocamadas) regularmente espaçados entre si. Na presença de um campo magnético, a interação de troca $sp-d$ entre os momentos magnéticos localizados e os portadores itinerantes é responsável por um desdobramento de spin gigante, da ordem ou até superior que a separação ciclotron dos níveis de Landau. Aqui eu calculo a estrutura eletrônica de poços quânticos digitais magnéticos do grupo II-VI. Resolvo as equações de Kohn-Sham da teoria do funcional da densidade dependente de spin na aproximação de massa efetiva. Eu então calculo diversas propriedades magnetoópticas e de transporte relevantes experimentalmente. Em particular, eu investigo a física dependente de spin presente nestes sistemas sob dois diferentes pontos de vista. Primeiramente o enfoque é no efeito do magnetismo do Mn sobre o potencial dependente de spin da interação de troca $sp-d$, em particular nos efeitos da aglomeração antiferromagnética e da diluição do seu perfil de concentração (segregação e interdifusão). Ao considerar estes efeitos eu reproduzo resultados experimentais para desdobramento de spin ΔE e tempos de espalhamento de spin τ_{sf} [S. A. Crooker *et al.*, Phys. Rev. Lett. **75**, 505 (1995); Phys. Rev. B **61**, 1736 (2000)]. Na segunda parte eu mudo o enfoque para a física de gases de elétrons bidimensionais (2DEGs) altamente polarizados e mostro a importância da forte dependência de spin das contribuições de muitos corpos (troca e correlação) presentes nestes sistemas. Em particular, estes efeitos são relevantes para o surgimento de fases de ferromagnetismo de efeito Hall quântico. Eu calculo o magnetotransporte no regime de efeito Hall quântico para DMHs baseadas em ZnSe e CdTe. Meus resultados reproduzem resultados experimentais [R. Knobel *et al.*, Phys. Rev. B **65**, 235327 (2002); J. Jaroszyński *et al.*, Phys. Rev. Lett. **89**, 266802 (2002)] para a dependência com o campo magnético, com a temperatura, o aparecimento de picos anômalos e o surgimento de curvas de histerese em várias propriedades físicas.

Abstract

Digital magnetic heterostructures (DMHs) are semiconductor structures with magnetic impurities (Mn) restricted to some planar arrangements (monolayers) regularly spaced. In the presence of an external magnetic field, the sp - d exchange interaction between the localized magnetic moments and the itinerant carriers is responsible for a giant spin splitting, of the order of, or even greater than, the cyclotron separation between Landau levels. Here I calculate the electronic structure of group II-VI digital magnetic quantum wells. I solve the Kohn-Sham equations of the spin-density functional theory within the effective mass approximation. Then I calculate some magneto-optical and transport properties which are experimentally relevant. In particular, I investigate the spin dependent physics of these systems from two different points of view. First, I focus on effects of the Mn magnetism on the sp - d exchange spin dependent potential, particularly the effect of antiferromagnetic clustering and the effect of dilution (segregation and interdiffusion) of the Mn content profile. By considering these effects I reproduce experimental results for the spin splitting ΔE and spin scattering times τ_{sf} [S. A. Crooker *et al.*, Phys. Rev. Lett. **75**, 505 (1995); Phys. Rev. B **61**, 1736 (2000)]. In the second part I move on to the physics of spin-polarized two-dimensional electron gases (2DEGs), and show the relevance of the strong dependence of the many-body contributions (exchange and correlation) with the spin polarization. In particular, these effects are relevant for the development of quantum Hall ferromagnetic phases. I calculate magneto-transport in the quantum Hall effect regime for DMHs consisting of ZnSe and CdTe. My results reproduce experimental results [R. Knobel *et al.*, Phys. Rev. B **65**, 235327 (2002); J. Jaroszyński *et al.*, Phys. Rev. Lett. **89**, 266802 (2002)] for the dependence with magnetic field, temperature, development of anomalous resistivities spikes and hysteretic behaviors in many physical properties.

Sumário

Resumo	ix
Abstract	xi
Lista de Figuras	xiv
Lista de Tabelas	xvii
Lista de Símbolos	xxi
1 Introdução	1
1.1 Sistema “modelo” e resumo dos resultados	3
1.2 Abordagem teórica	4
1.3 Organização da tese	4
1.4 Heteroestruturas digitais magnéticas	5
I Efeitos de Aglomeração e Diluição do Mn sobre as Propriedades Magnetoópticas em DMHs	17
2 Aglomeração Antiferromagnética e Diluição	19
2.1 Introdução	20
2.2 Aglomeração antiferromagnética e concentração efetiva	22
2.3 Diluição: segregação e interdifusão	27
2.4 Perfis modelo	32
2.5 Perfis de concentração: nominal e efetiva	35
2.6 Discussões	42
3 Desdobramento de Spin e Tempo de Espalhamento	45
3.1 Introdução	46
3.2 Sistema modelo e abordagem teórica	48
3.3 Resultados: desdobramento de spin	51
3.4 Resultados: tempo de espalhamento de spin	59

3.5	Discussões	67
II	Magnetotransporte e Ferromagnetismo Itinerante	71
4	Gás de Elétrons Bidimensional e Quantização de Landau	73
4.1	Introdução	74
4.2	Estrutura eletrônica: DFT/LSDA	77
4.3	Campo magnético e quantização de Landau	90
4.4	Magnetotransporte no regime quântico	99
4.5	Discussões e resumo da formulação	106
5	Dependência com a Temperatura das Oscilações de SdH	109
5.1	Introdução	110
5.2	Resumo dos resultados experimentais	111
5.3	Resultados para magnetotransporte e energia total	120
5.4	Discussões	130
6	Ferromagnetismo Itinerante no Regime de Efeito Hall Quântico	133
6.1	Introdução	135
6.2	Resumo dos resultados experimentais	136
6.3	Resultados teóricos	145
6.4	Discussões	159
7	Conclusões	163
	Apêndices	168
A	Tempo de espalhamento de spin em DMHs	169
A.1	Introdução	169
A.2	Elemento de matriz do espalhamento de spin	170
A.3	Média sobre as impurezas	172
A.4	Taxa de espalhamento de spin	173
	Referências Bibliográficas	175

Lista de Figuras

1.1	Heteroestrutura digital magnética	6
1.2	Estrutura de bandas sem e com campo magnético.	7
1.3	Estrutura de banda ao redor do ponto Γ	8
1.4	Perfil de potencial, sub-bandas e funções de onda de uma DMH. .	15
2.1	Spin efetivo de semicondutores semimagnéticos.	23
2.2	Tipos de aglomerados magnéticos.	24
2.3	Estrutura cúbica do semicondutor semimagnético (Zn,Mn)Se. . . .	24
2.4	Concentrações efetivas para vários modelos de aglomerados. . . .	26
2.5	Modelo termodinâmico para segregação.	28
2.6	Perfis de interdifusão de fontes planar, semi-infinita e barreira . .	31
2.7	Perfis de concentração nominal: ideal, segregação e interdifusão. .	34
2.8	Probabilidades de aglomeração num sistema diluído.	36
2.9	Perfis de concentração efetivos $\bar{x}(z)$	37
2.10	Comparação dos modelos de aglomeração considerando diluição. .	38
2.11	Concentração média $\langle \bar{x} \rangle$	39
2.12	Curvas de nível da concentração efetiva média.	40
2.13	Curvas de nível da concentração efetiva x_{eff}	41
2.14	Esquema dos efeitos de aglomeração e diluição.	43
3.1	Poço quântico digital magnético ideal, desdobramento de spin e transições opticamente ativas.	46
3.2	Desdobramento de spin gigante experimental a $T = 4.2$ K.	47
3.3	Desdobramento de spin gigante experimental a $T = 0.35$ K.	47
3.4	Potencial efetivo e funções de onda de elétrons e buracos-pesados.	50
3.5	Desdobramento de spin usando concentração nominal.	53
3.6	Desdobramento de spin usando concentração efetiva	54
3.7	Resultados teóricos para o desdobramento de spin a $T = 0.35$ K. .	55
3.8	Resultados teóricos para o desdobramento de spin a $T = 4.2$ K. . .	55
3.9	Desdobramento de spin ΔE^- em função de N_b	57
3.10	Tempo de espalhamento de spin experimental.	59

3.11	Ilustração do mecanismo de espalhamento de spin.	59
3.12	Fator de sobreposição $\Gamma(N_b, \ell)$ em função de N_b e ℓ	62
3.13	Tempo de espalhamento de spin médio usando concentração nominal.	64
3.14	Tempo de espalhamento de spin médio usando concentração efetiva.	65
3.15	Tempo de espalhamento de spin em função de N_b	67
4.1	Poço quântico digital magnético dopado por modulação	74
4.2	Ingredientes do potencial autoconsistente de uma DMH.	76
4.3	Fator de escala de spin em várias parametrizações de $v_{xc}(z)$	84
4.4	Potencial de troca-correlação para GaAs e ZnSe.	89
4.5	Densidade de estados bidimensional, sem e com desordem.	92
4.6	Níveis de Landau, energia orbital e magnetização não-interagentes.	98
4.7	Geometria Hall	100
4.8	Explicação para os platôs do efeito Hall em termos de estados localizados.	102
4.9	Densidade de estados total e estendida	104
4.10	Resistividades longitudinal ρ_{xx} e transversal ρ_{xy} de um 2DEG	105
5.1	Resistividade Hall experimental	113
5.2	Oscilações de Shubnikov-de Haas experimental	114
5.3	Magnetização experimental	115
5.4	Oscilações de Shubnikov-de Haas experimental em função de $1/B$	116
5.5	Diagrama de níveis de Landau do modelo do grupo experimental	117
5.6	Perfil de potencial do poço quântico de n -(Zn,Cd,Mn)Se.	122
5.7	Diagrama dos níveis de Landau e de densidade bidimensional.	123
5.8	Magnetotransporte em poços de n -(Zn,Cd,Mn)Se	125
5.9	Resultados na aproximação Hartree.	127
5.10	Energia total do 2DEG em função do campo magnético	129
6.1	Diagrama da DMH de (Cd,Mg)Te/(Cd,Mn)Te	137
6.2	Resultados experimentais para magnetotransporte	139
6.3	Resultados experimentais de ρ_{xx} em função de θ	140
6.4	Diagrama de níveis de Landau do grupo experimental	141
6.5	Resultados experimentais demonstrando histerese	142
6.6	Perfil de potencial do poço quântico de (Cd,Mg)Te/(Cd,Mn)Te	146
6.7	Diagrama dos níveis de Landau e densidade do 2DEG	147
6.8	Resultados teóricos para os efeitos SdH e IQHE	149
6.9	Ampliação da Fig. 6.8(a) na região do pico anômalo	150
6.10	Simulação do pico anômalo em função da temperatura	151
6.11	Simulação do pico anômalo em função da ângulo do campo magnético	152

6.12 Dependência do sentido de B_c com o sinal de g^*	155
6.13 Análise do ciclo de histerese em função da temperatura.	156
6.14 Energia total em função do campo magnético	157
6.15 Primeira derivada total da energia total com relação ao campo magnético	158

Lista de Tabelas

2.1	Probabilidade de um íon de Mn pertencer a um aglomerado. . . .	25
3.1	Parâmetros da simulação do poço quântico digital magnético. . .	49
3.2	Comprimentos característicos que melhor ajustam os dados experimentais para $\Delta E \times B$	56
4.1	Nomenclatura utilizada na Fig. 4.3.	85
5.1	Características do DMQW de (Zn,Cd,Mn)Se	112
5.2	Parâmetros da simulação do DMQW de (Zn,Cd,Mn)Se	121
6.1	Características do DMQW de (Cd,Mn)Te	138
6.2	Parâmetros da simulação do DMQW de (Cd,Mn)Te	145

Lista de Símbolos

d	Largura de uma (mono)camada. Usado nas funções $\wp(z)$.
ΔE_{sat}	Energia de saturação do desdobramento de spin induzido pela interação de troca $sp-d$.
$\Delta E^{\pm}$	Desdobramento de spin total com polarização $\sigma = \pm 1$.
$E_{e,hh}^{\pm 1}$	Energia da transição elétron–buraco-pesado com polarização $\sigma = \pm 1$.
$E_{e,hh}^0$	Energia da transição elétron–buraco-pesado a campo nulo.
H_n	Polinômio de Hermite de ordem n .
L	Largura do poço quântico.
L_B	Largura da barreira lateral.
L_D	Largura de depleção.
L_N	Largura da região n -dopada.
L_S	Largura do espaçador.
ℓ	Comprimento característico (<i>segregação</i> ou <i>interdifusão</i>) do perfil de concentração $\wp(z)$.
ℓ_0	Comprimento magnético.
n	Densidade de elétrons por unidade de volume.
n_e	Densidade de elétrons na região dopada.
n_i	Densidade de impurezas doadoras.
n_s, n_{2D}	Densidade bidimensional de partículas, por unidade de área.
N_b	Número de barreiras magnéticas.
P_i	Probabilidade de um íon de Mn participar de um aglomerado de i íons.
$\wp(z)$	Função perfil. Pode ser quadrada (sqr), exponencial (exp) e função-erro (erf).
r_s	Raio de Wigner-Seitz, usado em unidades de raio de Bohr efetivo.
S	Spin total do Mn. $S = 5/2$.
$\bar{S}$	Spin efetivo do Mn.

S_i	Spin médio de um aglomerado com i íons de Mn.
S_z	Componente z do spin do Mn.
T	Temperatura.
T_0	Temperatura efetiva do Mn.
T_e	Temperatura eletrônica de portadores não termalizados.
T_L	Temperatura da rede cristalina.
v_0	Offset estrutural do poço quântico.
$v_0(z)$	Perfil de potencial estrutural do poço quântico.
v_b	Offset estrutural das barreiras magnéticas.
$v_b(z)$	Perfil de potencial estrutural das barreiras magnéticas.
v_h	Potencial de Hartree.
v_{sp-d}	Contribuição da interação de troca $sp-d$ para o potencial.
$v_{sp-d}(z)$	Perfil de potencial de troca $sp-d$.
v_{xc}	Potencial de troca e correlação.
x	Concentração molar nominal de Mn.
$\bar{x}$	Concentração molar efetiva de Mn.
x_{NN}	Concentração molar média de Mn considerando três monocamadas consecutivas.
x_p	Concentração molar planar (nominal) de Mn em uma camada ou monocamada.
$\langle \bar{x} \rangle$	Concentração efetiva média.
x_{eff}	Concentração efetiva que considera a superposição do perfil $\bar{x}(z)$ com as funções de onda dos portadores.
Z_j	Coordenada da j -ésima (mono)camada. Usado em $\wp(z)$.
Λ	Superescrito que indica banda de condução ($\Lambda = e$) ou banda de valência ($\Lambda = hh$).
ρ_{xx}, ρ_{xy}	Magnetorresistividades longitudinal e transversal.
σ	Polarização da luz. $\sigma = \pm 1$.
σ_z	Operador de Pauli na direção $\hat{z}$ ($\sigma_z = \pm 1$). Usado como índice de spin.
σ_{xx}, σ_{xy}	Magnetocondutividades longitudinal e transversal.
ζ	Polarização, ou magnetização relativa, do gás de elétrons.

Capítulo 1

Introdução

Fenômenos quânticos dependentes de spin se manifestam claramente em heteroestruturas semicondutoras com materiais semimagnéticos. Estes são compostos do grupo II-VI nas quais impurezas magnéticas (Mn, spin 5/2) são incorporadas na ligas. Os elétrons nestes sistemas são fortemente acoplados com os elétrons localizados da camada 3d das impurezas de Mn via a interação de troca *sp-d*. Na presença de um campo magnético externo este acoplamento funciona como um potencial dependente de spin, levantando a degenerescência de spin dos estados de elétrons e buracos. Este efeito Zeeman *efetivo* induzido por troca *sp-d* é duas ordens de magnitude maior que o efeito ordinário e, portanto, consiste na essência dos efeitos dependentes de spin em semicondutores semimagnéticos.

Estruturas multicamadas de compostos semimagnéticos possibilitam a modulação contínua e dependente de spin dos *offsets* das bandas eletrônicas. Esta característica, mais a modulação intrínseca da heteroestrutura, proporciona meios convenientes para preparar/ajustar as propriedades eletrônicas do sistema. A super-rede de spin idealizadas por von Ortenberg [1], e subsequentemente realizada por Dai *et al.* [2] e Chou *et al.* [3], exemplifica bem estas ideias. Em particular, nesta super-rede não-dopada, segregação dependente de spin de portadores fotogerados ocorre na presença de campos magnéticos externos induzida pela interação de troca *sp-d*. Várias outras heteroestruturas quânticas não-dopadas e baseadas no Mn foram desenvolvidas e estudadas por espectroscopia magnetoóptica [4–7].

A obtenção de altas densidades de portadores através de dopagem em heteroestruturas semimagnéticas do grupo II-VI [8] abriu uma nova e promissora área de pesquisa: magnetotransporte spin-polarizado.¹ Por exemplo,

¹O magnetotransporte dependente de spin tem sua origem nas décadas de 70 e 80 em sistemas baseados em ligas ferromagnéticas. Neste contexto destacam-se os efeitos de magnetorresistência de tunelamento (TMR - *tunnelling magnetoresistance*) [9, 10] e a magnetorresistência gigante (GMR - *giant magnetoresistance*) [11]. Já em heteroestruturas com material semimagnético, dificuldades experimentais em obter altas dopagens adiou até meados da década de 90

Smorchkova *et al.* [12] efetuaram medidas de efeito Hall quântico inteiro de um gás de elétrons bidimensional (2DEG) confinado em uma heteroestrutura digital magnética (DMH) [4] *n*-dopada. Por outro lado, Egues [13] investigou filtragem de spins em magnetotransporte *longitudinal* em DMHs. Neste contexto, a habilidade de controlar a polarização de spin de correntes eletrônicas é relevante para uma optoeletrônica dependente de spin [14–19].

Adicionalmente, uma série de experimentos recentes de magnetotransporte têm revelado uma física extremamente rica envolvendo 2DEGs no regime do efeito Hall quântico, tanto no regime inteiro, quanto no fracionário. Aqui eu destaco os efeitos de magnetotransporte relacionados com o surgimento de ferromagnetismo de efeito Hall (QHF) [20]. Estes experimentos [21–36] relatam o aparecimento de *picos anômalos* nas curvas da resistividade ρ_{xx} . Dependendo se o campo magnético aumenta ou diminui, os picos aparecem em valores diferentes de campo magnético, ou seja, ocorre *histerese*. Tanto o aparecimento do pico anômalo quanto a histerese ocorrem para temperaturas abaixo de uma *temperatura crítica*, sugerindo uma *transição de fase*. Também são efetuadas medidas de *relaxação* e de *ruído* associadas aos picos de magnetorresistência.

O trabalho aqui apresentado é uma investigação teórica da física dependente de spin que ocorre em DMHs. Mais especificamente, eu estudo o poço quântico digital magnético (DMQW), para o qual eu calculo a estrutura eletrônica na presença de um campo magnético externo, propriedades magnetoópticas, e magnetotransporte transversal (perpendicular à direção de crescimento). A física dependente de spin neste sistema é extremamente rica devido a, basicamente, dois fatores principais: (1) a interação de troca *sp-d* confere à estrutura eletrônica do sistema uma forte dependência com o campo magnético e com o spin dos portadores; (2) ocorre quantização espacial ao longo da direção de crescimento, formando os 2DEGs. Em conjunto, estes dois fatores permitem explorar propriedades magnetoópticas, fenômenos de transporte relacionados ao efeito Hall quântico, e efeitos de muitos corpos presentes no 2DEG.

Existe uma extensa literatura abordando, separadamente, os vários ingredientes presentes nestes sistemas. Entretanto, pouca investigação teórica foi realizada abordando experimentos recentes [4, 7, 21, 37, 38] que combinam o magnetismo do Mn, sua interação (troca *sp-d*) com os portadores, quantização espacial (2DEG) e orbital (níveis de Landau), tudo isto num regime em que efeitos de muitos corpos são relevantes – inclusive responsáveis pelo aparecimento de ferromagnetismo de efeito Hall (QHF) no sistema da Ref. [21]. A física dependente de spin induzida pela interação de troca *sp-d* em DMHs é um campo com muitas possibilidades, abrangendo desde física básica até aplicações em spintrônica a realização de magnetotransporte spin-polarizado [8].

nica (eletrônica resolvida em spin) e computação quântica – campos que muito se beneficiam quando há um estudo teórico paralelo ou até mesmo guiando os experimentos.

1.1 Sistema “modelo” e resumo dos resultados

Aqui eu investigo poços quânticos digitais magnéticos do grupo II-VI – ZnSe/(Zn,Cd,Mn)Se [4, 7, 37, 38] e (Cd,Mg)Te/(Cd,Mn)Te [21]. Monocamadas contendo frações de Mn uniformemente espaçadas são substitucionalmente inseridas na sub-rede de cátions na região do poço quântico. Algumas das heteroestruturas são *n*-dopadas por modulação, sendo que as impurezas doadoras são separadas do poço por espaçadores intrínsecos. Estes sistemas são investigados na presença de um campo magnético externo aplicado na direção de crescimento das amostras. O DMQW é mais que sistema modelo para este trabalho, uma vez que toda esta investigação teórica é orientada para sistemas reais e com resultados experimentais recentes.

Nos sistemas não dopados [4, 7] eu investigo (i) o magnetismo intrínseco dos íons de Mn (aglomeração antiferromagnética), e (ii) a diluição do perfil de distribuição destas impurezas ao longo da amostra. Eu defino *perfis modelo* para descrever concentrações nominais e efetivas para o Mn ao longo da amostra e os utilizo para modelar, via potenciais efetivos, o efeito da interação de troca *sp-d* (Cap. 2). Eu então calculo o desdobramento de spin ΔE e o tempo de espalhamento de spin τ_{sf} oriundos da interação de troca *sp-d* (Cap. 3). Além de reproduzir os resultados experimentais para ΔE e τ_{sf} , esta parte do trabalho complementa a abordagem teórica anterior [39].

Já nos sistemas dopados [21, 37, 38] eu estudo magnetotransporte no regime de efeito Hall quântico (Caps. 4, 5 e 6). Eu começo calculando a dependência com o campo magnético da estrutura eletrônica e, em seguida, obtenho diversas grandezas de interesse experimental, a saber, densidades bidimensionais, magnetoresistividades transversais ρ_{xx} e ρ_{xy} , e energia total. Eu calculo estas grandezas em função de diversos parâmetros: campo magnético (intensidade e ângulo), temperatura, densidade do 2DEG, concentração e distribuição do Mn. Os resultados para as grandezas citadas têm um acordo satisfatório com os respectivos experimentos. A saber, o comportamento com a temperatura das oscilações de Shubnikov-de Haas [37], o aparecimento de picos anômalos na magnetoresistividade ρ_{xx} [21, 37], e os ciclos de histerese que aparecem no magnetotransporte da Ref. [21].

1.2 Abordagem teórica

DFT/LSDA A abordagem teórica é baseada na teoria do funcional de densidade (DFT) [40], na sua versão dependente de spin na aproximação da densidade de spin local (LSDA) [41], formuladas no contexto da aproximação da massa efetiva [42–44]. Eu calculo a estrutura eletrônica do DMQW resolvendo as equações autoconsistentes de Kohn-Sham [41]. O potencial efetivo nessas equações é formado pelo potencial estrutural do poço quântico com barreiras com Mn, o potencial dependente de spin da interação de troca *sp-d*, e mais a contribuição de Coulomb do gás de elétrons confinado e das impurezas doadoras ionizadas (dopagem tipo *n*). Ao considerar as densidades de spin no cálculo da contribuição de troca-correlação da interação de Coulomb, eu não apenas incluo efeitos de muitos corpos no problema, mas também a sua dependência com o spin, essencial para, e.g., obter o ferromagnetismo de efeito Hall investigado no Cap. 6.

Troca *sp-d* A inclusão do efeito da interação de troca *sp-d* é feita na aproximação de campo médio, na qual se descreve a resposta paramagnética dos momentos de Mn via uma função de Brillouin efetiva [45]; esta interação entra na formulação via um potencial dependente de spin, modulando o perfil de potencial de elétrons e buracos em função do campo magnético externo.

Quantização de Landau Nos casos em que o campo magnético é intenso, a quantização de Landau é considerada. Enquanto a campo nulo, ou muito baixo, a relação de dispersão do movimento transversal é aproximadamente parabólica, na presença de um campo magnético a energia cinética colapsa em níveis (quase)discretos, denominados níveis de Landau (LLs). Eu considero este movimento orbital no plano *xy* desacoplado do movimento na direção *z* de crescimento, o que permite resolver separadamente cada parte do hamiltoniano eletrônico.

1.3 Organização da tese

Nas próximas seções deste capítulo introdutório eu faço um resumo da física dependente de spin em DMHs. Como este é o sistema “laboratório” para todos os tópicos investigados neste trabalho, aqui eu já introduzo os principais conceitos. Esta introdução é suficiente para abordar os tópicos dos capítulos iniciais, Caps. 2 e 3. Assim, eu adio para o Cap. 4 uma apresentação mais detalhada da física envolvendo 2DEGs sob o efeito de campos magnéticos intensos, bem como o

resumo da abordagem teórica usando DFT/LSDA.

O texto desta tese está organizado em duas partes principais. A primeira parte enfoca a física dependente de spin relacionada ao magnetismo do Mn. Eu investigo como os efeitos de aglomeração antiferromagnética e diluição (por segregação e interdifusão) afetam as propriedades eletrônicas de DMHs. No Cap. 2 eu faço uma revisão da literatura sobre aglomeração e diluição, e termino propondo perfis modelos para as concentrações nominais e efetivas de Mn ao longo das heteroestruturas. Eu utilizo estes perfis nos demais capítulos para simular o potencial dependente de spin devido a interação de troca *sp-d*. No capítulo seguinte, Cap. 3, eu calculo o desdobramento de spin e o tempo de espalhamento de spin dos sistemas investigados experimentalmente nas Refs. [4, 7]. Com isto eu mostro que é necessário incluir simultaneamente os efeitos de aglomeração antiferromagnética e diluição para reproduzir os resultados experimentais.

Na segunda parte da tese eu mudo o enfoque para a física dependente de spin dos elétrons do 2DEG formado em heteroestruturas dopadas [21, 37, 38]. O Cap. 4 estabelece o modelo teórico que eu utilizo nos capítulos subsequentes para calcular a estrutura eletrônica e as propriedades de magnetotransporte. Usando este modelo, eu investigo no Cap. 5 o sistema de *n*-ZnSe/(Zn,Cd,Mn)Se experimentalmente estudado nas Refs. [37, 38], e no Cap. 6 o sistema da Ref. [21] de *n*-(Cd,Mg)Te/(Cd,Mn)Te.

No capítulo final eu discuto os resultados obtidos neste trabalho, apontando a sua contribuição e relevância para a área. Eu indico também várias possibilidades que podem ser exploradas.

1.4 Heteroestruturas digitais magnéticas

Heteroestrutura digital magnética (DMH - *digital magnetic heterostructure*) é uma estrutura semicondutora na qual arranjos planares de átomos magnéticos são incorporados na região de confinamento. Em geral há vários destes arranjos uniformemente espaçados. A Figura 1.1 ilustra um poço quântico digital magnético com elementos do grupo II-VI. A liga semicondutora hospedeira é um cristal de ZnSe. Na região central, átomos de Cd são aleatoriamente inseridos na sub-rede de cátions substituindo uma fração de átomos de Zn. Como o *gap* entre as bandas de valência e de condução do ZnSe é maior que da liga ternária $\text{Zn}_{1-y}\text{Cd}_y\text{Se}$, o resultado é a formação de uma região de estados confinados dentro das bandas do semicondutor, como ilustrado na Fig. 1.2. Os elétrons que eventualmente ocupam os estados confinados têm o seu movimento na direção de crescimento congelado, mas continuam livres no plano transversal. Esta é a realização prática do problema acadêmico do poço quântico.

Figura 1.1: Exemplo de uma heteroestrutura digital magnética do grupo II-VI. Aqui o sistema é um poço quântico cuja liga principal é o ZnSe [direção de crescimento (100)]. A região do poço é aquela com uma fração y de Cd. O *gap* nesta região é menor que nas regiões vizinhas (barreiras), possibilitando a formação de estados ligados. Algumas monocamadas do poço contêm frações de MnSe, inseridas usando a técnica digital. O Mn interage fortemente com os portadores via a interação de troca *sp-d*, acarretando um desdobramento de spin gigante na estrutura eletrônica.

As DMHs são originárias dos semicondutores magnéticos diluídos (DMS - *diluted magnetic semiconductor*), nos quais impurezas magnéticas são distribuídas uniformemente em regiões extensas da amostra. Nas DMHs os átomos de Mn também são aleatoriamente incorporados na sub-rede de cátions, mas em arranjos planares com espessura típica de uma monocamada. À técnica de se inserir frações bem determinadas de impurezas magnéticas em monocamadas específicas deu-se o nome de “técnica digital”, o que explica o termo *digital* no nome desta classe de heteroestruturas.² No caso da ilustração da Fig. 1.1, todos os sítios de cátions de três monocamadas foram completamente preenchidos por Mn. Normalmente apenas uma fração x de sítios recebe os íons magnéticos, formando uma liga quaternária do tipo $\text{Zn}_{1-x-y}\text{Cd}_y\text{Mn}_x\text{Se}$ naquelas monocamadas.

A principal característica destes sistemas é a forte interação que surge entre os momentos magnéticos localizados das impurezas e os portadores presen-

²Crooker *et al.* [4] utilizaram a técnica digital para inserir monocamadas com frações de Mn nas suas amostras, as quais denominaram DMHs. O termo “digital” refere-se ao fato do fluxo de Mn ser mantido constante e o controle da concentração ser feito simplesmente abrindo e fechando a célula de efusão [46]. A contrapartida “analógica” consiste em variar o fluxo de Mn durante o crescimento. A técnica crescimento epitaxial alternando a composição na escala de monocamadas atômicas vem da década de 70 com o trabalho pioneiro de Gossard *et al.* [47].

Figura 1.2: Diagrama da estrutura de bandas em um poço quântico digital magnético e o desdobramento de spin gigante devido a interação de troca $sp-d$. Em uma heteroestrutura como da Fig. 1.1, os perfis das bandas de condução (elétrons) e de valência (aqui apenas buracos pesados) possuem descontinuidades que originam regiões com estados ligados na direção de crescimento, mas com movimento livre na direção transversal (relação de dispersão parabólica). A origem destas descontinuidades está nos diferentes *gaps* das sucessivas regiões (painel $B = 0$). Na presença de um campo magnético, os elétrons e buracos interagem com os momentos magnéticos alinhados dos íons Mn via a interação de troca $sp-d$, acarretando um desdobramento de spin gigante nas sub-bandas ($B \neq 0$). O campo magnético também quantiza o movimento transversal, originando os chamados níveis de Landau. Em experimentos de fotoluminescência são registradas as transições elétron-buraco a campo nulo $E_{e,hh}^0$ e com campo aplicado $E_{e,hh}^{\pm 1}$.

tes nas bandas de condução e de valência. Chamada de interação de troca $sp-d$, ela surge na presença de um campo magnético externo que alinha os momentos localizados dos íons de Mn. A magnitude desta interação chega a ser algumas ordens de magnitude superior ao efeito Zeeman ordinário, acarretando um desdobramento de spin gigante nos níveis de energia, como ilustrado na Fig. 1.3.

Nos próximos parágrafos eu discuto a *engenharia de bandas* relacionada com a construção de heteroestruturas. Em seguida, eu apresento a *física* Mn nestas DMHs e a sua influência na estrutura eletrônica dos portadores.

1.4.1 Engenharia de bandas no grupo II-VI

As DMHs e DMSs são compostos ternários (e.g. $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$) e quaternários (e.g. $\text{Zn}_{1-x-y}\text{Cd}_y\text{Mn}_x\text{Se}$), frequentemente do grupo II-VI, com impurezas magnéticas ocupando parcialmente uma das sub-redes da liga principal. A estrutura de

Figura 1.3: Esquema da estrutura de banda ao redor do ponto Γ para uma estrutura do tipo *zinc blend*. A banda dos elétrons de condução (e) é a banda Γ_6 . A interação spin-órbita é responsável pelo desdobramento da banda de valência em duas bandas, Γ_8 , com buracos pesados (hh) e leves (lh), e Γ_7 (*split-off*).

banda dos semicondutores do grupo II-VI é caracterizada pelos 8 elétrons mais externos de cada célula unitária. Os elétrons das camadas fechadas internas são localizados e não contribuem para as propriedades ópticas e de transporte investigadas neste trabalho. Os dois elétrons dos cátions (simetria s) e os seis dos ânions (simetria p) hibridizam, formando orbitais ligantes e anti-ligantes (modelo $s-p^3$). No sólido estes orbitais formam as bandas: os níveis ligantes s são extremamente profundos e sempre ocupados por dois elétrons; os 6 elétrons restantes ocupam três orbitais ligantes do tipo p , que formam a banda de valência; já os orbitais anti-ligantes de simetria s formam a banda de condução. Estes sistemas do grupo II-VI têm *gap* direto no centro da zona de Brillouin (ponto Γ), Fig. 1.3. A banda de condução é denominada Γ_6 . A banda de valência é composta de dois níveis, o Γ_8 , com buracos pesados e leves, e o Γ_7 que é a banda *split-off*.

Diferentes ligas binárias, e.g. $A^{II}C^{VI}$ e $B^{II}C^{VI}$, têm diferentes *gaps*, parâmetros de rede, etc. O mesmo ocorre quando, durante o crescimento, substitui-se uma fração dos elementos de uma liga binária por um ou mais elementos do mesmo grupo, formando ligas ternárias $A_{1-x}B_xC$ ou quaternárias $A_{1-x-y}B_xC_yD$. Nos semicondutores semimagnéticos, as impurezas magnéticas, como por exemplo o Mn ($[Ar]4s^23d^5$), são substitucionalmente inseridas na matriz semicondutora. Apesar de não pertencerem ao grupo II, o orbital d é profundo e inerte do ponto de vista de estrutura eletrônica.³ Assim, para todos os efeitos, o Mn “funciona”

³O nível de energia correspondente ao orbital $3d$ preenchido fica $\sim 3.5\text{eV}$ abaixo do topo da banda de valência, e o nível não-ocupado fica também $\sim 3.5\text{eV}$ acima do topo da banda de valência [48]. A energia para uma transição envolvendo estes orbitais é muito alta, fora da escala dos efeitos que estou interessado.

como um elemento do grupo II na formação das bandas. As heteroestruturas são formadas justamente por uma sucessão de camadas, cada uma com diferentes ligas e concentrações. A engenharia de bandas consiste em escolher adequadamente os materiais e concentrações para construir sistemas com as características estruturais e eletrônicas desejadas.

A rigor, as ligas ternárias e quaternárias não formam uma estrutura cristalina pois os elementos constituintes são distribuídos aleatoriamente nas sub-redes. Consequentemente, não existe simetria de translação necessária para definir funções de onda de Bloch, bem como os conceitos usuais de massa efetiva, função envelope, etc. Entretanto, a chamada *aproximação do cristal virtual* (VCA – *virtual crystal approximation*) frequentemente pode ser utilizada para descrever os estados eletrônicos. Nesta aproximação, o potencial aleatório dos diversos elementos é substituído por um potencial médio periódico, no qual a contribuição de cada elemento é pesada pela sua concentração na liga. Nesta aproximação a simetria de translação é recuperada. Como consequência, por exemplo, os *gaps* entre as bandas de condução e de valência de ligas ternárias $A_{1-x}B_xC$ interpolam (quase-)linearmente entre os valores dos *gaps* das ligas binárias AC e BC, i.e.,

$$E_{gap}^{A_{1-x}B_xC} = (1 - x)E_{gap}^{AC} + xE_{gap}^{BC}. \quad (1.1)$$

No poço quântico da Fig. 1.1, as barreiras são sistemas binários, enquanto o poço é uma liga terciária. Dentro do poço foram crescidas monocamadas quaternárias contendo Mn. Aqui eu determino o perfil de *potencial estrutural* nas bandas considerando justamente o efeito das diferentes composições nas alturas dos *gaps* de cada região. Estas diferenças entre as energias dos *gaps* é dividida entre as bandas de condução e de valência. Para se ter uma ideia de como fica esta divisão, pode-se usar como guia a *regra do anion comum*. Como o anion Se é comum em todas as camadas, e é ele que fornece os seis elétrons que formam a banda de valência, esta banda não é muito afetada. Assim, boa parte das diferenças de energia dos *gaps* fica no deslocamento da banda de condução (*CBO - conduction band offset*; valores na literatura variam de 54% a 90% [49]).

Além do efeito sobre o *gap*, as diferentes composições também alteram elementos estruturais, como o parâmetro de rede. Isto acarreta *strain* ao longo da amostra. Neste trabalho eu não considero explicitamente esta contribuição e utilizo um valor único para o parâmetro de rede ao longo de todo o sistema.⁴

⁴Eu não considero *strain* “diretamente” no hamiltoniano do sistema. Entretanto, ele está presente de duas formas. Primeiro, *strain* é responsável pelo desdobramento entre buracos-pesados (*hh*) e buracos-leves (*lh*) na base da banda de valência (degenerados na Fig. 1.3). Segundo, para as estruturas baseadas em ZnSe eu uso os resultados de Liaci *et al.* [50] para os

Exemplo: potencial estrutural no poço quântico No caso da Fig. 1.1 há regiões com ZnSe, $\text{Zn}_{0.8}\text{Cd}_{0.2}\text{Se}$, e $\text{Zn}_{1-x-y}\text{Mn}_x\text{Cd}_y\text{Se}$. Os *gaps* das ligas binárias fundamentais são [51, 52]:

$$E_{\text{gap}}^{\text{ZnSe}} \cong 2.8 \text{ eV} \quad , \quad E_{\text{gap}}^{\text{CdSe}} \cong 1.8 \text{ eV} \quad , \text{ e } \quad E_{\text{gap}}^{\text{MnSe}} \cong 3.5 \text{ eV} \quad ,$$

de forma que na região do poço quântico tenho

$$E_{\text{gap}}^{\text{Zn}_{0.8}\text{Cd}_{0.2}\text{Se}} = 0.8E_{\text{gap}}^{\text{ZnSe}} + 0.2E_{\text{gap}}^{\text{CdSe}} \cong 2.6 \text{ eV} . \quad (1.2)$$

Assim, a diferença de *gap* na interface ZnSe/ $\text{Zn}_{0.8}\text{Cd}_{0.2}\text{Se}$ é $\cong 200 \text{ meV}$. Este valor é então dividido entre a banda de condução $v_0^e \cong 160 \text{ meV}$ e de valência $v_0^{hh} \cong 40 \text{ meV}$ ($CBO = 80\%$ [53]).⁵

Aqui eu admito que posso usar o mesmo procedimento para calcular a contribuição de *monocamadas* contendo Mn para o perfil de potencial estrutural. A diferença entre a energia do *gap* no $\text{Zn}_{0.8}\text{Cd}_{0.2}\text{Se}$ (2.6 eV) e no MnSe (3.5 eV) é de aproximadamente 0.9 eV. Seguindo a escolha da Ref. [39], divido esta diferença em $v_b^e = 0.8 \text{ eV}$ na banda de condução e $v_b^{hh} = 0.1 \text{ eV}$ na banda de valência. No caso do MnSe diluído com concentração molar x , as descontinuidades de potencial nas interfaces $\text{Zn}_{0.8}\text{Cd}_{0.2}\text{Se}/\text{MnSe}$ são dadas por $v_b^e x$ e $v_b^{hh} x$ (VCA).

1.4.2 Magnetismo do Mn

As impurezas de Mn inseridas em semicondutores do grupo II-VI entram substitucionalmente na sub-rede de cátions. A configuração eletrônica do Mn é $[\text{Ar}]4s^23d^5$, e são os elétrons mais externos da camada $4s^2$ que participam da formação das bandas. O orbital $3d^5$ semi-preenchido possui todos os spins alinhados no mesmo sentido (regra de Hund), gerando um spin permanente $S = 5/2$, com $2S + 1$ componentes $S_z = -S, -S + 1 \dots S$. Do ponto de vista da estrutura eletrônica, estes elétrons são inertes pois há um custo muito grande em energia para mudar a orientação de um spin em relação aos demais.⁶

Sendo o momento orbital do Mn nulo, o momento angular total é igual ao spin total $S = 5/2$. O momento magnético é então $\mu = -g_{\text{Mn}}\mu_B \mathbf{S}$, cuja energia na presença de um campo magnético $\mathbf{B} = B\hat{z}$ é $-\mu \cdot \mathbf{B} = g_{\text{Mn}}\mu_B B S_z$. O

offsets das bandas, valores estes que já contêm contribuição de *strain*.

⁵Como mencionado na nota 4, nos cálculos deste trabalho eu uso o resultado de Liaci *et al.* [50] para as estruturas de (Zn,Cd)Se, que determinou os *offsets* das bandas usando espectroscopia magnetoóptica. São eles $v_0^e = 0.925y \text{ eV}$ e $v_0^{hh} = 0.435y \text{ eV}$, sendo $y < 0.22$ a concentração de Cd. Usando estes valores os *offsets* do exemplo do texto ficariam $v_0^e \cong 185 \text{ meV}$ e $v_0^{hh} \cong 87 \text{ meV}$. A vantagem destes valores obtidos a partir de ajustes com o experimento é que já têm embutido outras contribuições, como por exemplo o *strain*.

⁶Veja a nota de rodapé 3.

spin médio de cada íon num ensemble a temperatura T é

$$\langle S_z \rangle = \frac{\sum_{S_z=-S}^S S_z \exp(-g_{Mn}\mu_B B S_z / k_B T)}{\sum_{S_z=-S}^S \exp(-g_{Mn}\mu_B B S_z / k_B T)} = -S B_S \left(\frac{g_{Mn}\mu_B B}{k_B T} \right), \quad (1.3)$$

no qual B_S é a função de Brillouin de spin S ,

$$B_S(x) = \frac{2S+1}{2S} \coth \frac{2S+1}{2S} x - \frac{1}{2S} \coth \frac{1}{2S} x. \quad (1.4)$$

Portanto, a magnetização de uma coleção de N íons paramagnéticos restritos num volume V é dada por

$$M = \frac{N}{V} g \mu_B \langle S_z \rangle = -g \mu_B N_0 x S B_S \left(\frac{g_{Mn}\mu_B B}{k_B T} \right) \quad (1.5)$$

na qual a densidade de Mn N/V foi reescrita como $N_0 x$, sendo N_0 o número de cátions por unidade de volume e x é a fração molar de Mn na sub-rede de cátions.⁷ As Eqs. (1.4) e (1.5) são válidas quando a concentração de Mn é muito baixa, num regime em que não ocorrem interações antiferromagnéticas. Entretanto, mesmo para concentrações maiores, (1.4) e (1.5) continuam fenomenologicamente úteis, desde que se substitua o spin e a temperatura por valores efetivos, i.e., $S \rightarrow \bar{S}(x)$ e $T \rightarrow T + T_0(x)$ [45]. Eu retomo este assunto no Cap. 2 no qual discuto a questão da aglomeração antiferromagnética presente em semicondutores semimagnéticos.

1.4.3 Interação de troca sp-d

Os portadores livres no sistema interagem fortemente com os elétrons localizados na camada $3d^5$ na chamada *interação de troca sp-d* (s - d dos elétrons de condução com simetria s com os elétrons localizados d , e p - d dos buracos na banda de valência com simetria p com os elétrons localizados d). Esta interação pode ser descrita pelo seguinte hamiltoniano de Heisenberg [54]⁸

$$H_{sp-d} = -\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{R}_j} J(\mathbf{r} - \mathbf{R}_j) \mathbf{S}_j \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad (1.6)$$

em que J representa a interação de troca entre o spin S_j localizado na coordenada $\mathbf{R}_j$ e o spin $\boldsymbol{\sigma}$ do portador.

A Eq. (1.6) não possui simetria translacional de um cristal perfeito.

⁷A fração molar x de Mn é também chamada de concentração molar de Mn, ou simplesmente concentração de Mn.

⁸Apesar a literatura da área frequentemente se referir ao hamiltoniano (1.6) como sendo do tipo de Heisenberg, o mais apropriado seria dizer que ele é do tipo Kondo. Enquanto o primeiro geralmente refere-se à interação de spins isolados, o segundo descreve a interação do spin de uma impureza com os spins dos portadores estendidos na banda.

Para evitar esta dificuldade a *aproximação do cristal virtual* (VCA - *virtual crystal approximation*) é usualmente empregada [51]. Para os portadores, que são estendidos e “vêm” muitas impurezas, tanto faz se estas impurezas estão distribuídas aleatoriamente ou se cada sítio da rede de cátions contribui com uma fração de momento magnético. Desta forma, a VCA é utilizada atribuindo a cada sítio da sub-rede de cátions uma contribuição $xJ(\mathbf{r} - \mathbf{R})$ para o potencial, com x a fração de impurezas magnéticas nos sítios dos cátions e a soma sendo feita sobre todos os $\mathbf{R}$'s.

Em VCA, a *distribuição* das impurezas passa a ser periódica, mas não necessariamente a orientação do spin de cada impureza magnética. Portanto, o potencial ainda não tem a periodicidade da rede. Para superar esta dificuldade utiliza-se a *aproximação do campo molecular*: novamente, como os elétrons vêm várias impurezas, substitui-se o spin $\mathbf{S}_j$ de cada uma por uma média térmica $\langle \mathbf{S} \rangle$. Para o caso do campo magnético na direção $\hat{z}$ e uma amostra isotrópica, cada sítio da rede de cátions vai contribuir $\langle S_z \rangle$ para o spin total, enquanto $\langle S_x \rangle = \langle S_y \rangle = 0$. Assim, em campo médio (MF), o hamiltoniano de troca fica

$$H_{sp-d}^{MF} = -\frac{1}{2}x \langle S_z \rangle \sigma_z \sum_{\mathbf{R}} J(\mathbf{r} - \mathbf{R}) \rightarrow \begin{cases} -\frac{1}{2}x \langle S_z \rangle \sigma_z^e N_0 \alpha \\ \frac{1}{2}x \langle S_z \rangle \sigma_z^{hh} N_0 \beta \end{cases}, \quad (1.7)$$

no qual a soma é feita sobre todos os sítios $\mathbf{R}$ da sub-rede de cátions.

A passagem para o último termo da Eq. (1.7) consiste em reescrever o termo H_{sp-d}^{MF} na aproximação de massa efetiva e função envelope, tanto para os elétrons (e) na banda de condução Γ_6 e para os buracos-pesados (hh) na banda de valência Γ_8 (Fig. 1.3). Como a periodicidade da rede foi recuperada (VCA), é possível usar as mesmas funções de base que usualmente descrevem a estrutura de bandas do material. Denotando por $|s\rangle$ e $|p\rangle$ as funções de Bloch na bandas de elétrons e buracos-pesados, respectivamente, tem-se $\langle s|J|s\rangle = \alpha$ e $\langle p|J|p\rangle = \beta$, chamadas de integrais de troca [55]. Os termos $N_0\alpha$ e $N_0\beta$ são conhecidos para diversos materiais (N_0 é a densidade de cátions). No $\text{Zn}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Se}$, por exemplo, as constantes de troca são $N_0\alpha = 0.26 \text{ eV}$ para elétrons e $N_0\beta = -1.11 \text{ eV}$ para buracos-pesados [48]. A magnitude destas constantes já dá uma ideia de quão grande é o efeito da interação de troca $sp-d$. Para $x = 0.01$, ela ainda é duas ordens de magnitude maior que a interação Zeeman ordinária, esta da ordem de $\mu_B \sim 0.06 \text{ meV T}^{-1}$.

1.4.4 Estrutura eletrônica dependente de spin em DMHs

Potencial magnético

A equação (1.7) é a contribuição para a energia de cada portador (e ou hh) devido a interação troca $sp-d$ no caso *bulk*. No caso das heteroestruturas digitais magnéticas, os íons de Mn são depositados em (mono)camadas específicas, Fig. 1.1. Assim, enquanto a distribuição do Mn é aleatória no plano transversal, há um perfil de concentração muito bem definido na direção de crescimento. Como a energia da interação de troca depende da sobreposição da função de onda eletrônica com os momentos localizados, o potencial correspondente segue o perfil de concentração do Mn.

Considerando o caso ideal em que cada monocamada magnética possui uma concentração planar x_p de íons de Mn, sem que haja nenhum tipo de diluição, posso descrever o perfil de concentração usando um modelo de barreiras quadradas. Utilizando a função de Heaviside (escada) $\Theta(z)$ e definindo uma *função perfil* quadrada como [39]

$$\wp_{\text{sqr}}(z; N_b, \{Z_j\}, d) = \sum_{j=1}^{N_b} \Theta\left(z - Z_j + \frac{d}{2}\right) \Theta\left(-z + Z_j + \frac{d}{2}\right), \quad (1.8)$$

que descreve N_b barreiras com largura d localizadas nas coordenadas Z_j ,⁹ o perfil de densidade de Mn é simplesmente $x_p \wp_{\text{sqr}}(z)$ e o potencial de troca $sp-d$ *dependente de spin*, e.g. para elétrons, fica

$$v_{\text{s-d}}^{\sigma_z}(z; B, T) = -\frac{1}{2} x_p \wp_{\text{sqr}}(z) \langle S_z \rangle \sigma_z N_0 \alpha. \quad (1.9)$$

No Capítulo 2 eu vou reavaliar a adequação do potencial da Eq. (1.9) na descrição de DMHs reais. O propósito daquele capítulo é justamente mostrar que efeitos tanto de aglomeração antiferromagnética das impurezas de Mn, quanto de diluição do perfil de concentração destas impurezas, são essenciais para entender os resultados experimentais disponíveis. Para tanto eu aprimoro o modelo expresso em (1.9) para incluir estes efeitos, a saber, (i) ao invés de concentrações nominais x_p eu utilizo concentrações efetivas que consideram a aglomeração antiferromagnética, e (ii) substituo o perfil quadrado da Eq. (1.8) por perfis diluídos por segregação ou interdifusão.

⁹Na estrutura *zinc blend* de (Zn,Cd,Mn)/Se o parâmetro de rede é $a \sim 6 \text{ \AA}$ e, portanto, a largura da monocamada é $d = a/2 \sim 3 \text{ \AA}$.

Potencial estrutural

Eu também posso usar a função perfil quadrado (1.8) para descrever o perfil de potencial estrutural discutido na Sec. 1.4.1. Para o caso do perfil de um poço quântico de largura L e centrado na coordenada $Z_1 = 0$, eu uso a função $1 - \wp_{\text{sqr}}(z; N_b, \{Z_j\}, d)$. Sendo v_0^Λ os *offsets* das bandas ($\Lambda = e, hh$), o perfil de potencial estrutural pode ser escrito simplesmente por

$$v_0^\Lambda(z) = v_0^\Lambda [1 - \wp_{\text{sqr}}(z; 1, 0, L)], \quad (1.10)$$

com o zero de energia fixado na base de cada banda.

O perfil estrutural das barreiras contendo Mn pode ser descrito da mesma forma. Para o caso de N_b barreiras magnéticas, cada uma com concentração planar x_p de Mn, largura d , e coordenada Z_j , o perfil de potencial fica

$$v_b^\Lambda(z) = v_b^\Lambda x_p \wp_{\text{sqr}}(z; 1, \{Z_j\}, d). \quad (1.11)$$

Somando as contribuições estruturais do poço quântico (1.10) e das barreiras com Mn (1.11), o perfil de potencial estrutural resultante fica

$$v_0(z) + v_b(z) = v_0^\Lambda [1 - \wp_{\text{sqr}}(z; 1, 0, L)] + v_b^\Lambda x_p \wp_{\text{sqr}}(z; 1, \{Z_j\}, d). \quad (1.12)$$

A Fig. 1.4 ilustra este potencial somado ao potencial dependente de spin (1.9) para o caso de elétrons. Na região contendo as impurezas magnéticas, elétrons com spins opostos sentem perfis de potenciais diferentes devido a dependência da interação de troca s - d com o spin.

Hamiltoniano eletrônico

O hamiltoniano eletrônico (apenas os portadores, $\Lambda = e, hh$, com massa efetiva m_Λ) é

$$H = -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m_\Lambda} + \mathbf{V}_\Lambda(z), \quad (1.13)$$

sendo $\mathbf{V}_\Lambda$ o operador correspondente ao potencial dependente de spin $v(z) = v_0(z) + v_b(z) + v_{sp-d}^\Lambda(z)$. Aqui eu ignorei, por hora, os termos do efeito Zeeman ordinário e a quantização de Landau para ressaltar o papel da energia de troca sp - d na estrutura eletrônica. De fato, para campos relativamente baixos ($B \lesssim 1$ T) esta é uma boa aproximação; no decorrer deste trabalho eu adiciono estas contribuições de acordo com o regime estudado. Note, também, que os elétrons das impurezas de Mn não estão explícitos em H ; em (1.13) a contribuição destes está embutida na forma do potencial efetivo de troca sp - d .

Figura 1.4: Perfil de potencial, sub-bandas e funções de onda de um poço quântico digital magnético como da Fig. 1.1, sujeito a um campo magnético externo (curvas coloridas). O perfil de potencial é dependente de spin nas regiões das barreiras com Mn. Os elétrons $|\downarrow\rangle$ sentem um potencial menor (vermelho) que os $|\uparrow\rangle$ (azul). Consequentemente (i) as sub-bandas de spin (linhas horizontais) sofrem um desdobramento de spin e (ii) as funções de onda são moduladas diferentemente. As curvas pretas correspondem a situação com $B = 0$.

Sub-bandas dependentes de spin

O hamiltoniano (1.13) é separável nas direções longitudinal $\hat{z}$ e transversal. Como a dependência espacial do potencial está apenas na direção de crescimento da amostra, no plano transversal o movimento eletrônico é livre. Assim, é necessário resolver apenas a equação de Schrödinger longitudinal

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_\Lambda} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + v_{\sigma_z}^\Lambda(z) \right] \chi_{i,\sigma_z}^\Lambda(z) = \varepsilon_{i,\sigma_z}^\Lambda \chi_{i,\sigma_z}^\Lambda(z), \quad (1.14)$$

cujas soluções fornecem a função de onda (envelope) $\chi_{i,\sigma_z}^\Lambda(z)$ e a energia de sub-banda $\varepsilon_{i,\sigma_z}^\Lambda$ correspondentes ao movimento na direção z . A função de onda total é

$$\psi_{i,\mathbf{k}_\parallel,\sigma_z}^\Lambda(\mathbf{r}) = \frac{e^{i\mathbf{k}_\parallel \cdot \mathbf{r}_\parallel}}{\sqrt{A}} \chi_{i,\sigma_z}^\Lambda(z) |\sigma_z\rangle, \quad (1.15)$$

na qual A é a área da seção transversal. A energia é

$$\varepsilon_{i,\mathbf{k}_\parallel,\sigma_z}^\Lambda = \varepsilon_{i,\sigma_z}^\Lambda + \frac{\hbar^2 k_\parallel^2}{2m_\Lambda}. \quad (1.16)$$

A Fig. 1.4 ilustra as soluções para a Eq. (1.14) para o caso de elétrons na banda de condução. O potencial dependente de spin é de uma DMH semelhante àquela da Fig. 1.1. As energias de sub-banda $\varepsilon_{i,\sigma_z}^e$ estão desdobradas devido a interação de troca s - d . Já as funções de onda $\chi_{i,\sigma_z}^e(z)$ estão moduladas refletindo o potenciais diferentes que elétrons $|\downarrow\rangle$ e $|\uparrow\rangle$ sentem.

Tridiagonalização numérica A resolução da equação de Schrödinger (1.14) é efetuada numericamente nesta tese utilizando o método das diferenças finitas [56]. O método consiste em discretizar a equação (1.14) e em seguida tridiagonalizar¹⁰ a matriz resultante [57, 58].

¹⁰Eu utilizo uma versão da rotina *Givens* [57] otimizada pelo Prof. L. N. Oliveira, IFSC/USP.

Parte I

Efeitos de Aglomeração e Diluição do Mn sobre as Propriedades Magnetoópticas em DMHs

Capítulo 2

Aglomeração Antiferromagnética e Diluição por Segregação e Interdifusão

Conteúdo

As propriedades magnéticas de semicondutores semimagnéticos são fortemente dependentes do arranjo microscópico das impurezas magnéticas na liga hospedeira. Dois efeitos são predominantes: a *aglomeração* antiferromagnética entre momentos magnéticos vizinhos e a *diluição* das impurezas magnéticas ao longo da direção de crescimento, seja por segregação ou por interdifusão. Aqui eu faço uma revisão da literatura sobre estes dois efeitos e defino perfis de concentração nominal e efetiva para a distribuição de Mn. Estes perfis serão usados na formulação teórica dos demais capítulos deste trabalho.

2.1	Introdução	20
2.2	Aglomeração antiferromagnética e concentração efetiva	22
2.3	Diluição: segregação e interdifusão	27
2.4	Perfis modelo	32
2.5	Perfis de concentração: nominal e efetiva	35
2.6	Discussões	42

2.1 Introdução

As propriedades magnéticas de semicondutores semimagnéticos (*bulk*) dependem fortemente do arranjo microscópico das impurezas magnéticas na liga hospedeira. Dois efeitos são mais relevantes aqui [59]. (I) O efeito de *aglomeração* – também conhecido como efeito *intrínseco* – ocorre quando momentos magnéticos vizinhos próximos formam aglomerados antiferromagnéticos, acarretando uma diminuição na magnetização resultante. (II) Em contrapartida, há o efeito de *diluição* – chamado de efeito *extrínseco* – que ocorre quando o conteúdo magnético se “espalha” (dilui) para regiões vizinhas ao longo da amostra. Consequentemente, a distância média entre as impurezas magnéticas aumenta, o que faz com que a aglomeração antiferromagnética automaticamente diminua, aumentando a resposta paramagnética do sistema.¹

Neste capítulo da tese eu analiso estes dois efeitos, que são essenciais para entender as propriedades magnéticas em DMS e DMH. As estruturas em questão são poços quânticos ZnSe/(Zn,Cd)Se com arranjos planares periódicos de impurezas magnéticas (Mn, $S = 5/2$), Fig. 1.1. Aqui eu considero perfis exponenciais e de função erro para simular a diluição de Mn. Este modelo será usado nos capítulos seguintes no cálculo a estrutura eletrônica para elétrons e buracos-pesados

Resultados experimentais de Crooker *et al.* [4], que eu analiso no próximo capítulo, apresentam evidências a favor da ideia de “quebra” dos pares antiferromagnéticos à medida que se aumenta a diluição do Mn. Esta visão também é corroborada por um cálculo teórico de Egues e Wilkins [39] utilizando barreiras quadradas *ideais* com espessura de uma monocamada (ML - *monolayer*) e concentração efetiva de Mn dentro do poço. No cálculo da Ref. [39], a inclusão de efeitos de aglomeração via uma concentração efetiva de Mn é crucial para obter acordo com dados experimentais.

Em um artigo de revisão sobre sistemas quânticos baseados em Mn, Awschalom e Samarth [60] mencionam que há muitas “evidências circunstanciais” sugerindo que efeitos de interdifusão e segregação nas interfaces de estruturas ZnSe/(Zn,Mn)Se são limitados a escalas de comprimento de 1 ML. Estas evidências são: difração de raios X, oscilações RHEED, e estudos com dopagem n .² Assim, uma descrição idealizada de DMHs em termos de arranjos quase-

¹As denominações *intrínseco* e *extrínseco* se referem às propriedades magnéticas no seguinte sentido: A aglomeração antiferromagnética entre os momentos magnéticos das impurezas tem origem em interações entre os spins (troca d-d) e, portanto, é um efeito magnético intrínseco. Já a diluição tem a ver com a distribuição das impurezas na liga, o que acaba por afetar a aglomeração antiferromagnética indiretamente, e por isso denominado de efeito *extrínseco* [59].

²Arranjos planares aparentemente reduzem a formação de armadilhas (*traps*) para elétrons, possibilitando dopagens maiores que em sistemas quaternários com distribuição de Mn aleatória

bidimensionais de íons de Mn pode não ser uma má primeira aproximação. Aqueles autores também notam que, ao contrário de sistemas (Cd,Mn)Te/CdTe, não há investigação magnetoóptica detalhada das interfaces em ZnSe/(Zn,Mn)Se – e consequentemente não existem evidências *factuais* – para embasar o modelo de configurações planares do Mn.

Entretanto, existe uma diferença qualitativa importante entre poços quânticos de (Cd,Mn)Te/CdTe e ZnSe/(Zn,Mn)Se presentes na literatura:

(Cd,Mn)Te/CdTe Nestes sistemas o Mn fica nas barreiras e a região do poço não é magnética. Nestes casos, apenas as extremidades da função de onda que penetram nas barreiras é que sentem o efeito magnético – e portanto, são sensíveis aos perfis de concentração de Mn nas interfaces. Estudos magnetoópticos recentes encontraram uma forte dependência do desdobramento de spin induzido por troca *sp-d* com a ordem de crescimento das camadas magnéticas e não-magnéticas nestes sistemas [59, 61–66]. Interfaces invertidas [CdTe sobre (Cd,Mn)Te] apresentam desdobramento de spin mais acentuado que as chamadas estruturas normais [(Cd,Mn)Te sobre CdTe].

ZnSe/(Zn,Mn)Se O Mn está dentro do poço, onde as funções de onda eletrônicas cobrem praticamente toda a extensão. Nestas DMHs, a resposta magnetoóptica deve ser menos sensível aos detalhes do perfil de concentração de Mn. Isto porque a função de onda se sobrepõe a várias camadas magnéticas e apenas a resposta “integrada” do sistema é acessível experimentalmente.

Este fato não significa, entretanto, que a dimensão da distribuição de Mn dentro do poço não é relevante em DMHs. Pelo contrário, a (“quase-bi”) dimensionalidade dos arranjos de Mn é muito importante quando efeitos de aglomeração são considerados; entretanto, isto não pode ser investigado “diretamente” com as técnicas magnetoópticas usuais. Assim, apesar da ausência de medidas diretas investigando a dimensionalidade das configurações de spin em DMHs, os resultados mencionados no parágrafo anterior indicam que os spins de Mn de fato formam arranjos quase bidimensionais no interior da região do poço [60].

Nesta parte da tese eu extendo o trabalho anterior de Egues e Wilkins [39] sobre fenômenos dependentes de spin em DMHs, incluindo efeitos de segregação e interdifusão das impurezas de Mn no cálculo do desdobramento de spin e do tempo de espalhamento de spin induzidos pela interação de troca *sp-d*. Eu sigo o trabalho da Ref. [59] e considero perfis modelos apropriados para a concentração de impurezas magnéticas. Adicionalmente, eu defino uma concentração

(*bulk* DMS).

efetiva “contínua” que interpola entre o caso *bulk* e o estritamente bidimensional. Isto permite considerar a aglomeração de Mn em todos os perfis modelos de uma forma bastante direta. O resultado desta abordagem é que a introdução de perfis não-ideais e as correspondentes concentrações efetivas de Mn melhora os resultados dos cálculos anteriores [39], o que eu mostro no Cap 3.

2.2 Aglomeração antiferromagnética e concentração efetiva

Em semicondutores semimagnéticos *bulk*, só em concentrações baixas ($x \leq 0.01$, sendo x a concentração molar de impurezas magnéticas) é possível considerar os momentos magnéticos isolados e com interações antiferromagnéticas desprezíveis [48]. A magnetização desta coleção de íons paramagnéticos segue a função de Brillouin (1.4) para spin $S = 5/2$. Para concentrações maiores, a distância média entre momentos magnéticos vizinhos próximos (NN) diminui e, consequentemente, ocorre aglomeração antiferromagnética devido a interação de troca d - d , $J_{NN} \sim -10$ K [48]. A abordagem utilizando a função de Brillouin continua fenomenologicamente válida, mas com o spin $S = 5/2$ e a temperatura T substituídos por valores efetivos $\bar{S}(x)$ e $T_{eff} = T + T_0(x)$ [45].³

Em um estudo sistemático do desdobramento de spin gigante em $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$, Gaj *et al.* [59] variaram a concentração de Mn até $x = 0.67$ e parametrizaram o spin e a temperatura efetivos de maneira a reproduzir os dados experimentais (Fig. 2.1). Grieshaber *et al.* [61] usou esta mesma parametrização para escrever a magnetização como função da concentração molar x de Mn, do campo magnético B , e da temperatura T . Esta parametrização foi escrita como, em unidades de $g_{\text{Mn}}\mu_B$,

$$M_{\text{bulk}}(x, B, T) = x\bar{S}(x)B_{5/2}\left(\frac{5}{2}\frac{g_{\text{Mn}}\mu_B B}{k_B[T + T_0(x)]}\right), \quad (2.1)$$

na qual

$$\bar{S}(x) = S [0.265 \exp(-43.34x) + 0.735 \exp(-6.19x)], \quad (2.2)$$

é o spin efetivo das impurezas magnéticas, e

$$T_0(x) = \frac{35.37 \text{ K}}{1 + 2.752x}x \quad (2.3)$$

³Quando forma-se aglomerados antiferromagnéticos, o número de spins que de fato contribuem para a magnetização é menor, tal que o spin médio é $\bar{S}(x) < S$. Este antiferromagnetismo também é indicado pela temperatura efetiva $T_0(x) > 0$. Quando há ferromagnetismo, T_0 é negativo.

Figura 2.1: Valores experimentais para o spin efetivo em função da concentração de Mn para diversos semicondutores semimagnéticos (símbolos). A curva tracejada é a simulação numérica de Fatah *et al.* [67]. A parametrização de Gaj *et al.* [59], Eqs. (2.1-2.3), interpola os resultados experimentais para (Cd,Mn)Te ilustrados nesta figura. Baseado em Fatah *et al.* [67].

é uma correção fenomenológica para a temperatura.

Este resultado é válido não apenas para $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$, mas também para um classe inteira de semicondutores semimagnéticos do grupo II-VI ($\text{A}_{1-x}^{\text{II}}\text{Mn}_x\text{B}^{\text{VI}}$), como ilustrado na Fig. 2.1 [67]. A dependência do spin efetivo $\bar{S}$ dos íons de Mn com a sua fração molar x é independente do hospedeiro não magnético. Este achado experimental foi reproduzido com sucesso por simulações numéricas em que Mn foi distribuído aleatoriamente na rede FCC de cátions e o número de íons primeiros vizinhos não emparelhados foi contado [67], linha sólida na Fig. 2.1.

Estatística de aglomerados Microscopicamente, o spin efetivo pode ser entendido em termos de estatística de aglomerados, que é válida desde que a distribuição dos íons magnéticos seja aleatória [69]. Para campos magnéticos suficientemente baixos, tal que os aglomerados estejam no *estado fundamental*, as contribuições para o spin total são [68, 70]: um átomo isolado de Mn contribui para a magnetização com um spin $S = 5/2$; um par de spins não contribui pois fica alinhado antiparalelamente devido a interação antiferromagnética, $S^P = 0$; tripletos abertos (O) contribuem com $S^O = 5/2$, de forma que a contribuição média por spin é $5/6$; tripletos fechados (C) contribuem com $S^C = 1/2$, e a contribuição média por spin é $1/6$. A Fig. 2.2 mostra vários tipos de aglomerados possíveis.

Figura 2.2: Tipos de aglomerados de íons magnéticos idênticos com apenas uma constante de troca. As linhas indicam as ligações de troca. Apenas aglomerados com até quatro spins são ilustrados. Existem dois tipos de tripletos (trímeros) e seis tipos de quartetos (tetrameros). Extraído de Shapira e Bindilatti [68].

Figura 2.3: Estrutura cúbica (zinc blend) do semiconductor semimagnético (Zn,Mn)Se. O Mn substitui o Zn em alguns sítios da sub-rede (fcc) de cátions. Cada íon de Mn, e.g. o sítio vermelho, possui 12 vizinhos próximos, sendo 4 na sua mesma monocamada (azul) e quatro em cada monocamada adjacente (laranja e verde).

A probabilidade P_i de encontrar cada configuração é função da concentração x e da dimensionalidade. Veja na Fig. 2.3, por exemplo, como é a vizinhança de uma impureza de Mn na estrutura cúbica do semiconductor semimagnético (Zn,Mn)Se. A probabilidade de encontrar um átomo de Mn isolado em *bulk* é $P_1 = (1 - x)^{12}$, enquanto em uma interface ela é $P_1 = (1 - x)^8$, e em uma monocamada ela é $P_1 = (1 - x)^4$. A Tabela 2.1, reproduzida da Ref. [61], resume as probabilidades de encontrar aglomerados até tripletos em *bulk*, interface e monocamada ideais.

Usando a estatística de aglomerados, o spin normalizado *médio*, até tripletos abertos (O) e fechados (C), é dado por [71]

$$\bar{S}/S = (SP_1 + S^O P_3^O + S^C P_3^C)/S = P_1 + \frac{1}{3}P_3^O + \frac{1}{15}P_3^C, \quad (2.4)$$

com $S = 5/2$ para o Mn. Ao considerar valores maiores para x , aglomerados de maior ordem devem ser considerados, mas suas contribuições são sucessivamente menores. Kreitman *et al.* [70] sugeriram que um patamar superior para a contribuição de aglomerados de ordem superior poderia ser estimado supondo que (i)

Tabela 2.1: Probabilidade P_i que um átomo de Mn esteja em um aglomerado de i spins na rede FCC de cátions da liga $A_{1-x}^{II}Mn_xB^{VI}$, para *bulk*, interface, e uma monocamada. $y = 1 - x$. Baseado em Grieshaber *et al.* [61].

	Bulk	Interface	Monocamada
P_1	y^{12}	y^8	y^4
P_2	$12xy^{18}$	$4x[y^{12} + y^{14}]$	$4xy^6$
P_3^C	$24x^2y^{22}$	$4x^2[2y^{16} + y^{18}]$	0
P_3^O	$18x^2[2y^{23} + 5y^{24}]$	$2x^2[6y^{15} + 5y^{16} + 8y^{18} + 3y^{19} + 10y^{20}]$	$6x^2[2y^7 + y^8]$
$P_{i>3}$	$[P_1 + \frac{1}{3}P_3^O + \frac{1}{15}P_3^C] + \frac{1}{5}(1 - P_1 - P_2 - P_3^O - P_3^C)$		

quartetos quase não contribuem, e (ii) todos os demais spins formam quintetos que contribuem com $S = 5/2$. Shapira *et al.* [71] então propuseram a seguinte correção para o spin efetivo

$$\bar{S}/S = \left(P_1 + \frac{1}{3}P_3^O + \frac{1}{15}P_3^C \right) + (1 - P_1 - P_2 - P_3^O - P_3^C)/5, \quad (2.5)$$

que melhorou a descrição dos resultados experimentais baseada na estatística de aglomerados até $x \simeq 0.1$ [Fig. 2.4(a)]. Para uma revisão aprofundada de estatística de aglomerados veja o trabalho de Shapira e Bindilatti [68] e suas referências.

Modelo alternativo (fenomenológico) de Grieshaber *et al.* [61] Uma descrição alternativa, e fenomenológica, para a magnetização local em interfaces e monocamadas foi proposta por Grieshaber *et al.* [61], que definiram uma concentração média

$$x_{NN}(z) = \frac{x(z-d) + x(z) + x(z+d)}{3}, \quad (2.6)$$

que leva em consideração a concentração em monocamadas adjacentes (d é a largura da monocamada). Para os casos ideais *bulk*, interface e monocamada, esta concentração x_{NN} é simplesmente x , $2x/3$ e $x/3$, respectivamente. A magnetização local na heteroestrutura é então escrita como

$$M_{local}(x(z), B, T) \equiv \frac{M_{bulk}(x_{NN}(z), B, T)}{x_{NN}(z)} x(z), \quad (2.7)$$

na qual $M_{bulk}(x, B, T)$ é dada pela parametrização das Eqs. (2.1)-(2.3), e $x(z)$ é o perfil de concentração molar nominal. Consequentemente, o spin efetivo neste modelo é simplesmente $\bar{S}(x_{NN}(x))$ [cf. Eq. (2.1)].

Figura 2.4: Comparação entre os modelos da estatística de aglomerados e o modelo fenomenológico de concentração média x_{NN} . Cada painel mostra a concentração efetiva $\bar{x} = xS^{-1} \sum_i P_i S_i$ para *bulk* (a), interface (b), e monocamada (c). Os modelos de aglomerados consideram íons isolados (azul), íons isolados mais tripletos (vermelho), e o modelo com correção para aglomerados de ordem maior ($i > 3$, verde). No painel (d) os três casos são comparados na mesma escala.

Spin efetivo $\bar{S}$ e concentração efetiva $\bar{x}$ Note que o conceito de spin efetivo pode ser entendido da seguinte maneira: o produto $x\bar{S}(x)$ na Eq. (2.1) diz que todos os átomos de Mn estão alinhados e contribuem com um spin efetivo $\bar{S}(x)$ para a magnetização total. Isto é equivalente a dizer que existe apenas uma fração efetiva $\bar{x}(x)$, que é função de x nominal, de íons de Mn alinhados que contribuem com $S = 5/2$ para a mesma magnetização total [71, 72], i.e.,

$$x\bar{S}(x) \equiv \bar{x}(x)S. \quad (2.8)$$

Como será mostrado na Seção 2.4, este conceito de concentração efetiva permite que eu modele os perfis de potencial de uma maneira bastante intuitiva.

A Figura 2.4 compara (i) as concentrações efetivas obtidas com os modelos de estatística de aglomerados da Tabela 2.1, (ii) a correção proposta para aglomerados de ordem superior [Eq. (2.5)], e (iii) o modelo fenomenológico com concentração média x_{NN} . Para *bulk*, o modelo x_{NN} reproduz exatamente – por construção – os dados experimentais disponíveis para DMS do grupo II-VI para $x \lesssim 0.67$. Note que, quando se considera aglomerados de ordem maior no

modelo de estatística de aglomerados, as concentrações efetivas se aproximam da curva “experimental” (x_{NN}) da Fig. 2.4(a). A correção da Eq. (2.5) tornou esta melhoria possível para concentrações até $x \approx 0.1$. Para valores maiores de x , (i) o modelo de singletos e tripletos superestima a aglomeração de spins, diminuindo excessivamente a concentração efetiva, e (ii) a correção para aglomerados de ordem superior subestima aglomeração, sendo isto uma consequência direta da hipótese na Eq. (2.5) que todos os demais spins estão em aglomerados de cinco átomos.

Para os casos de interface e monocamada ideais, Figs. 2.4(b) e (c), $\bar{x}$ aumenta na sequência *bulk* $\rightarrow$ interface $\rightarrow$ monocamada, como ilustrado no painel comparativo (d). Isto acontece porque estas interfaces e monocamadas ideais possuem menos vizinhos nas camadas adjacentes que no caso *bulk*. Nestes casos, o modelo x_{NN} não tem uma justificativa experimental, como em *bulk*, sendo então apenas um modelo que concorda com, e é justificado pela, estatística de aglomerados para $x \lesssim 0.25$.

2.3 Diluição: segregação e interdifusão

Heteroestruturas semicondutoras reais não possuem interfaces e monocamadas abruptas. Segregação e interdifusão são efeitos importantes que diluem o perfil de concentração de qualquer impureza substitucional, incluindo os íons magnéticos em DMS e DMH. Consequentemente, estes efeitos diminuem a aglomeração de spin, aumentando a resposta paramagnética do sistema. Assim, o meu interesse nesta parte do trabalho é explorar modelos mais realistas para as barreiras magnéticas em DMHs. Segregação e interdifusão de impurezas de Mn são investigadas usando modelos apropriados para construir o perfil de potencial usado no cálculo da estrutura eletrônica que eu faço nos capítulos seguintes.

2.3.1 Segregação

O processo de segregação, que ocorre durante o crescimento do cristal semicondutor, corresponde a troca de átomos entre a superfície sendo crescida e a monocamada imediatamente abaixo. Quando são inseridas impurezas em um cristal, por exemplo o Mn ocupando alguns sítios de cations no ZnSe, as impurezas não apenas ocupam alguns sítios na superfície em crescimento, como também trocam de posição com átomos da monocamada imediatamente anterior, como ilustrado na Fig. 2.5(a).

Figura 2.5: Ilustração do efeito de segregação durante o processo de crescimento de um semiconductor. (a) Durante a formação da n -ésima monocamada, átomos do cristal hospedeiro ($\circ$) e de impurezas ($\bullet$) são depositados nesta camada. Na segregação ocorre a troca entre átomos da superfície e da última camada já crescida do *bulk*. As concentrações de impurezas na superfície x_s e na última camada do *bulk* x_b dependem tanto do fluxo incidente x_ϕ de impurezas, quanto da eficiência de segregação. (b) Esquema da energia para as combinações com as impurezas no *bulk* e na superfície num espaço de configurações q . Se a impureza vence a barreira de energia para sair do *bulk* e ir para a superfície, a configuração final neste exemplo é energeticamente mais favorável. A energia de segregação é definida como a diferença de energia entre as duas configurações. Painel (b) extraído de Dehaese *et al.* [73].

Modelo termodinâmico da segregação A troca de átomos entre a superfície e a última camada do *bulk* ocorre pois, devido a agitação térmica, as concentrações de impurezas na superfície x_s e na última camada do *bulk* x_b tendem a atingir um equilíbrio. Este processo é frequentemente descrito por um modelo termodinâmico que estabelece que, após o crescimento de cada monocamada, as concentrações de equilíbrio da superfície e do *bulk* obedecem a *lei da ação das massas* [74]

$$\frac{x_s(1 - x_b)}{x_b(1 - x_s)} = \exp\left(\frac{E_s}{k_B T}\right). \quad (2.9)$$

Para entender esta equação considere o diagrama da Fig. 2.5(b). A concentração x_b indica a probabilidade da impureza estar na última monocamada do *bulk* e a concentração x_s indica a probabilidade da impureza estar na superfície. Assim, a probabilidade conjunta da impureza ficar na última monocamada do *bulk* é dada por $x_b(1 - x_s) \propto \exp(E_1/k_B T)$, proporcional ao fator de Boltzmann associado à energia E_1 . Já a probabilidade da impureza permanecer na superfície é $x_s(1 - x_b) \propto \exp(E_2/k_B T)$, proporcional ao fator de Boltzmann com energia E_2 . A razão entre estas probabilidades resulta na Eq. (2.9).⁴

⁴As energias E_1 e E_2 , que são energias de ligação da impureza na liga, são da ordem de eV; já a energia de segregação é tipicamente $E_s \sim 100$ meV [73–75]. As temperaturas de crescimento típicas são $T \sim 500$ K. Assim, o fator de Boltzmann para a impureza superar a barreira de energia é $\exp(-E_1/k_B T) \sim 10^{-11}$! Entretanto, os *eventos* ocorrem na frequência de vibração

Se for energeticamente favorável que a impureza fique na superfície, isto é, a energia de segregação E_s é positiva [veja a Fig. 2.5(b)], a troca de átomos irá favorecer a segregação de impurezas para a superfície ($x_s > x_b$). Mesmo se $E_s = 0$ – probabilidade da impureza sair da superfície e ir para o *bulk* é igual a probabilidade do percurso contrário –, o balanço de concentração fará que $x_s = x_b$, na situação chamada de *intermixing*.

Para exemplificar, considere justamente o caso de *intermixing* numa situação em que o fluxo de impurezas fornece uma concentração x_p apenas durante o crescimento da monocamada n . Assim, quando o sistema entrar em equilíbrio,⁵ as concentrações serão necessariamente $x_s = x_b = x_p/2$. Quando as próximas camadas são crescidas, mas com $x_\phi = 0$, a concentração irá caindo pela metade sucessivamente, gerando um perfil

$$x(m) = x_p \left(\frac{1}{2}\right)^m = x_p \exp\left(-\frac{m}{\ell_0}\right), \quad (2.10)$$

sendo $\ell_0 = 1/\ln 2 \simeq 1.442$ (monocamadas) o comprimento característico de segregação para o caso de *intermixing*. Este exemplo mostra que o processo de segregação faz com que a concentração fique com um perfil do tipo *exponencial*, com comprimento característico ℓ relacionado com a energia de segregação E_s . Entretanto, não há uma expressão simples que relacione E_s com ℓ ; para $E_s \neq 0$ temos apenas que $\ell \neq \ell_0$.

A Eq. (2.9) fornece apenas a relação entre as concentrações finais da superfície x_s e da última camada do *bulk* x_b depois do crescimento de uma monocamada. Para efetivamente calcular as concentrações durante o processo de crescimento é necessário uma equação adicional que relaciona estas duas variáveis. A equação de conservação de massa

$$x_s(n) + x_b(n) = x_s(n-1) + x_\phi \quad (2.11)$$

serve para este propósito. Ela diz que a concentração de impurezas total, cuja concentração é dividida em x_s e x_b ao final do crescimento da n -ésima camada, é dada pela concentração superficial que segregou quando do crescimento da camada anterior, mais o fluxo de impurezas presente durante o crescimento da

da rede cristalina, que é de 10^{13} s^{-1} [73], indicando que, na escala de tempo de crescimento da amostra, há sim troca de átomos entre a superfície e o *bulk*.

⁵Neste modelo termodinâmico, considera-se que a duração do crescimento de cada monocamada leva o tempo necessário para que as concentrações entrem em equilíbrio, seguindo a lei da ação das massas. Existem também os chamados modelos cinéticos [73, 75, 76], em que não é necessário esperar o equilíbrio. Estes modelos são mais complicados e estão além do escopo deste trabalho. O aspecto importante aqui é que o tipo de perfil de concentração obtido por estes modelos é semelhante ao modelo termodinâmico, ou seja, o perfil é do tipo exponencial.

camada n . Resolvendo as Eqs. (2.9) e (2.11) conjuntamente é possível obter os perfis de concentração de impurezas para quaisquer valor de E_s e x_ϕ dentro do modelo termodinâmico.

2.3.2 Interdifusão

Devido a agitação térmica as impurezas podem se difundir pela amostra. Este processo, que pode ocorrer durante e após (*annealing*) o crescimento, também é responsável pela diluição das impurezas [59].

A difusão é regida pelas chamadas leis de Fick [77]. A primeira lei de Fick é

$$J = -D \frac{\partial C}{\partial z}, \quad (2.12)$$

com J o fluxo de partículas por unidade de tempo e de área, D a constante de difusão com dimensão de área por tempo, e C o perfil de densidade de partículas. Esta lei diz que o fluxo é proporcional ao gradiente de concentração. A segunda lei de Fick é a equação de difusão

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial z} = D \frac{\partial^2 C}{\partial z^2}, \quad (2.13)$$

O perfil de concentração resultante é obtido resolvendo a equação da segunda lei de Fick. Para exemplificar, nos parágrafos seguintes eu mostro como ficam os perfis de interdifusão para três casos relevantes: fonte discreta, fonte semi-infinita (interface) e fonte finita (camada)

Fonte discreta Considere que no instante $t = 0$ há uma concentração $C = C_0$ na coordenada $x = 0$. A solução para a segunda lei de Fick [Eq. 2.13] é

$$C(x, t) = C_0 \frac{1}{2\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) = C_0 \frac{1}{\ell\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{\ell^2}\right), \quad (2.14)$$

sendo $\ell = 2\sqrt{Dt}$ o comprimento característico de difusão. Veja a Fig. 2.6(a) que ilustra estes perfis gaussianos para três diferentes valores para ℓ .

Fontes semi-infinitas (interface) O caso de uma fonte semi-infinita significa que, no instante $t = 0$ inicial, o perfil de concentração é $C(x > 0, 0) = C_0$ e $C(x \leq 0, 0) = 0$. Para resolver o problema é possível considerar que cada plano situado numa coordenada a_i sofre difusão, e que a concentração na coordenada x é a soma das contribuições de todos os planos α_i com larguras $\Delta\alpha_i$ [Fig. 2.6(b)],

Figura 2.6: (a) Perfil de difusão proveniente de uma fonte planar com $C(x = 0, t = 0) = C_0$. Os perfis mais largos correspondem a tempos de difusão maiores. Os comprimentos característicos usados são $\ell = 0.5, 1$ e 2 . (b) Composição do perfil de concentração devido a difusão de uma fonte semi-infinita. O perfil resultante é a sobreposição dos perfis de cada camada de coordenada α . A soma sobre todos os perfis resulta numa função $C(x, t)$ com o perfil de função erro. [P. G. Shewmon, *Diffusion in Solids* (McGraw, New York, 1963), Fig. 1-5]. (c) Perfil de difusão proveniente de uma fonte extensa e finita, com largura $d = 5$. Os perfis mais largos correspondem a tempos de difusão maiores. Os comprimentos característicos usados são $\ell = 0.1, 1$ e 2 .

ie.,

$$C(x, t) \simeq \frac{C_0}{2\sqrt{\pi Dt}} \sum_{i=1}^n \Delta\alpha_i \exp \left[-\frac{(x - \alpha_i)^2}{4Dt} \right]. \quad (2.15)$$

No limite contínuo em que $n \rightarrow \infty$ e $\Delta\alpha_i \rightarrow 0$, a somatória transforma-se em uma integral

$$C(x, t) = \frac{C_0}{2\sqrt{\pi Dt}} \int_0^\infty \exp \left[-\frac{(x - \alpha)^2}{4Dt} \right] d\alpha. \quad (2.16)$$

Fazendo a substituição de variáveis $\eta = (x - \alpha)/2\sqrt{Dt}$ a solução fica

$$C(x, t) = \frac{C_0}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x/2\sqrt{Dt}} \exp [-\eta^2] d\eta, \quad (2.17)$$

cuja integral pode ser escrita em termos da função erro

$$C(x, t) = \frac{C_0}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right) \right] = \frac{C_0}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x}{\ell} \right) \right]. \quad (2.18)$$

A Fig. 2.6(b) ilustra o perfil final para este caso de uma interface.

Fonte finita (camada) No caso de uma fonte finita (uma camada de largura d), considere que no instante inicial a distribuição de impurezas é dada por

$$C(x, 0) = \begin{cases} C_0 & -d/2 \leq x \leq d/2 \\ 0 & |x| > d/2 \end{cases}. \quad (2.19)$$

O perfil de concentração no instante t pode ser obtido de forma similar que o caso de fontes semi-infinitas, mas restringindo a contribuição a apenas a largura d da fonte. A integral da Eq. (2.16) fica então

$$C(x, t) = \frac{C_0}{2\sqrt{\pi Dt}} \int_{-d/2}^{d/2} \exp \left[-\frac{(x - \alpha)^2}{4Dt} \right] d\alpha. \quad (2.20)$$

Refazendo os mesmo passos anteriores, i.e., substituição de variáveis $\eta = (x - \alpha)/2\sqrt{Dt}$, fico com a seguinte equação

$$C(x, t) = -C_0 \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x+d/2}{2\sqrt{Dt}}}^{\frac{x-d/2}{2\sqrt{Dt}}} \exp [-\eta^2] d\eta \quad (2.21)$$

cuja solução é

$$C(x, t) = \frac{1}{2} C_0 \left[\operatorname{erf} \left(\frac{x + d/2}{\ell} \right) - \operatorname{erf} \left(\frac{x - d/2}{\ell} \right) \right]. \quad (2.22)$$

A Fig. 2.6(c) ilustra o perfil de difusão de uma camada para diferentes valores de comprimentos de interdifusão ℓ .

2.4 Perfis modelo

Neste trabalho eu não estou interessado em investigar os aspectos microscópicos de diluição, sejam eles por segregação ou interdifusão. O que de fato eu preciso é uma prescrição prática para descrever o perfil de distribuição das impurezas magnéticas para, em conjunto com os modelos de aglomeração, simular a concentração efetiva de Mn. Esta, por sua vez, está relacionada com a magnitude da interação de troca $sp-d$ entre os momentos das impurezas magnéticas e os portadores nas bandas de elétrons e buracos. O aspecto relevante aqui é o quanto a

diluição por segregação ou interdifusão diminui a aglomeração, aumentando significativamente o spin efetivo quando comparado com o caso ideal sem diluição.

Na seção anterior eu mostrei que tanto a segregação quanto a interdifusão geram perfis de concentração característicos, *exponencial* e *função-erro*, respectivamente. Assim, vou utilizar estes perfis para construir *funções de perfil* que simulem a distribuição de Mn em DMHs semelhantes àquela da Fig. 1.1.

Aqui eu sigo, essencialmente, o trabalho de Gaj *et al.* [59], que utilizou perfis contínuos, tanto para o caso de segregação quanto para interdifusão. Este perfis consistem de expressões, contínuas na coordenada da direção de crescimento, para as interfaces entre regiões com conteúdos de impurezas diferentes. Note que, ao usar um perfil contínuo para descrever um sistema cuja variação de concentração está na escala de monocamadas atômicas, eu estou fazendo uma aproximação. Esta é uma opção prática do ponto de vista de implementação numérica do modelo e que, a julgar pelos resultados que apresento nos capítulos subsequentes, se mostrou bastante satisfatória.

Segregação Para o caso de segregação, eu descrevo a variação da concentração molar de Mn de $x = x_p$ a $x = 0$ em uma interface por $x(z) = x_p f(-z/\ell)$, sendo $f(z)$ definido por [59]

$$f(z) = \begin{cases} 1 & z \geq 1 \\ \exp(z - 1) & z < 1 \end{cases}. \quad (2.23)$$

Usando esta definição, construo uma função de perfil contínua

$$\wp_{\text{exp}}(z) = \sum_{j=1}^{N_b} \left[f\left(\frac{(Z_j + \frac{d}{2}) - z}{\ell}\right) - f\left(\frac{(Z_j - \frac{d}{2}) - z}{\ell}\right) \right], \quad (2.24)$$

que descreve N_b monocamadas com largura d localizadas nas coordenadas Z_j ao longo do eixo de crescimento.⁶ O comprimento característico ℓ , que está relacionado com a energia de segregação, é na prática o parâmetro que define a extensão da diluição das impurezas devido a segregação.

Interdifusão Usando a solução (2.22) da equação de difusão para o caso da fonte de impurezas ser uma camada, eu defino uma função de perfil

⁶O perfil que a Eq. (2.24) fornece é ligeiramente deslocado com relação ao perfil do modelo termodinâmico. Isto pode ser corrigido substituindo o argumento da Eq. (2.24) por $z - \ell + d$. Esta correção, que eu obtive empiricamente resolvendo o modelo termodinâmico e comparando com os perfis do modelo contínuo, não altera os resultados significativamente pois o comprimento característico ℓ nas DMHs estudadas nesta tese são da ordem da largura d de uma monocamada.

Figura 2.7: Perfis que concentração que simulam o efeito de diluição dos íons magnéticos devido a segregação e interdifusão. Os painéis mostram as funções de perfil quadrado (sqr), exponencial (exp) e de função-erro (erf) para três comprimentos característicos distintos. A largura da barreira é $d = 3 \text{ \AA}$.

contínua, similar à Eq. (2.24), para o caso de interdifusão

$$\wp_{\text{erf}}(z) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N_b} \left[\text{erf} \left(\frac{z - (Z_j - d/2)}{\ell} \right) - \text{erf} \left(\frac{z - (Z_j + d/2)}{\ell} \right) \right]. \quad (2.25)$$

Aqui, o comprimento característico ℓ é relacionado com a constante de difusão D e a duração t do processo de interdifusão por $\ell = 2\sqrt{Dt}$.

Perfil ideal (quadrado) e o caso DMS O perfil ideal usado na Ref. [39] para descrever monocamadas perfeitas de MnSe é o perfil quadrado apresentado no Capítulo 1, Eq. (1.8), a saber

$$\wp_{\text{sqr}}(z) = \sum_{j=1}^{N_b} \Theta \left(z - Z_j + \frac{d}{2} \right) \Theta \left(\frac{d}{2} + Z_j - z \right). \quad (2.26)$$

Note que ambos $\wp_{\text{erf}}(z)$ e $\wp_{\text{exp}}(z)$ reproduzem o perfil ideal da Eq. (2.26) no limite de interdifusão e segregação desprezíveis, $\ell \rightarrow 0$.⁷

Para descrever o caso limite (*bulk*) de uma estrutura do tipo DMS, em que as impurezas magnéticas são uniformemente distribuídas na região do poço, basta considerar cada monocamada dentro do poço como uma barreira magnética e descrevê-las usando um dos modelos de perfil aqui definidos. O perfil resultante será essencialmente independente da escolha do modelo de perfil,

⁷De fato, para o caso de segregação e quando a Eq. (2.24) está com a correção indicada na nota de rodapé 6, quando $\ell = 0$ o perfil é quadrado, mas uma monocamada deslocada no sentido contrário ao crescimento. Isto ocorre pois $\ell = 0$ corresponde segregação completa ($E_s = \infty$).

exceto por diferenças nas extremidades do poço (menores para pequenos ℓ 's) – o impacto destas diferenças na estrutura eletrônica é mínimo.

A Figura 2.7 compara os três perfis apresentados aqui para o caso de uma monocamada. Nos capítulos seguintes eu analiso uma série de DMHs que foram experimentalmente investigadas. Os resultados são tais que, o comprimento característico que melhor reproduziu os dados experimentais é ℓ da ordem da largura da monocamada (d), mais precisamente $d \lesssim \ell \lesssim 2d$. Os painéis (b) e (c) da Fig. 2.7 ilustram os casos de $\ell = d$ e $\ell = 2d$, respectivamente.

2.5 Perfis de concentração: nominal e efetiva

Usando os perfis modelos das Eqs. (2.24), (2.25) e (2.26) definidos na seção anterior, agora eu vou escrever as funções para as concentrações de impurezas magnéticas. Dois casos são considerados: o primeiro é a concentração nominal $x(z)$ e o segundo é a concentração efetiva $\bar{x}(z)$.

2.5.1 Perfil de concentração nominal

Os perfis $\wp(z)$ definidos nos parágrafos anteriores são funções unitárias; eles são normalizados de forma a satisfazer

$$\frac{1}{N_b d} \int_L \wp(z) dz = 1, \quad (2.27)$$

sendo L o comprimento da amostra. Assim, posso definir um perfil de concentração contínuo $x(z)$, que leva em conta os efeitos de diluição, atribuindo uma concentração x_p para as camadas descritas pela função $\wp(z)$, ou seja,

$$x(z) = x_p \wp(z). \quad (2.28)$$

Este perfil nominal não considera aglomeração antiferromagnética. Ele é usado para calcular, por exemplo, os *offsets* na estrutura de bandas devido a presença de Mn como impureza substitucional (Sec. 1.4.4).

2.5.2 Perfil de concentração efetiva

Como indicado na Sec. 2.2, a aglomeração antiferromagnética das impurezas de Mn é fundamental na determinação do desdobramento de spin induzido por troca em DMHs ideais, mesmo que apenas qualitativamente [39]. Egues e Wilkins [39] consideraram aglomerados Mn-Mn usando uma concentração planar efetiva $\bar{x}_p = x_p(1 - x_p)^4$, com x_p a fração molar de Mn em uma monocamada. Esta

Singles: $y_n^4 y_{n+1}^4 y_{n-1}^4$ (where $y_n = 1 - x_n$)

Pairs: $4x_n y_n^6 y_{n+1}^6 y_{n-1}^6 + 4x_{n+1} y_n^5 y_{n-1}^5 y_{n+2}^4 + 4x_{n-1} y_n^5 y_{n+1}^4 y_{n-2}^5$

Closed triples: $4x_n^2 y_n^4 y_{n+1}^6 y_{n+2}^6 + 4x_{n-1}^2 y_n^4 y_{n+1}^6 y_{n-2}^6 + 8x_n x_{n+1} y_n^6 y_{n+1}^6 y_{n+2}^4 + 8x_n x_{n-1} y_n^6 y_{n+1}^6 y_{n-2}^4$

Open triples: $6x_n^2 y_n^8 y_{n+1}^8 y_{n-1}^8 + 12x_n^2 y_n^7 y_{n+1}^8 y_{n-1}^8 + 16x_n x_{n+1} y_n^6 y_{n+1}^7 y_{n-1}^4 + 16x_n x_{n+1} y_n^7 y_{n+1}^6 y_{n-1}^4 + \dots$

$8x_{n-1}^2 y_n^7 y_{n+1}^4 y_{n-2}^6 + 8x_{n+1}^2 y_n^7 y_{n+1}^4 y_{n+2}^6 + 2x_{n-1}^2 y_n^6 y_{n+1}^4 y_{n-2}^7 + 2x_{n+1}^2 y_n^6 y_{n+1}^4 y_{n+2}^7 + 4x_{n-1} x_{n+1} y_n^6 y_{n+1}^5 y_{n-2}^4 y_{n+2}^4 + 4x_n x_{n-1} y_n^6 y_{n+1}^6 y_{n-2}^4 + 4x_n x_{n+1} y_n^6 y_{n+1}^6 y_{n+2}^4 + 12x_{n+1} x_{n+2} y_n^4 y_{n+1}^5 y_{n+3}^5 + 12x_{n-1} x_{n-2} y_n^4 y_{n+1}^5 y_{n-3}^5 + 8x_{n+1} x_{n-1} y_n^6 y_{n+1}^5 y_{n-2}^4 y_{n+2}^4 + 4x_{n-1} x_{n-2} y_n^4 y_{n+1}^5 y_{n-3}^5 + 4x_{n+1} x_{n+2} y_n^4 y_{n+1}^5 y_{n+3}^5 + 4x_{n+1} x_{n-1} y_n^5 y_{n+1}^5 y_{n-2}^4 y_{n+2}^4$

Figura 2.8: Probabilidades de um spin na monocamada n participar de um aglomerado dada uma distribuição arbitrária de íons de Mn. Multiplicando estas probabilidades por x_n , obtém-se o número de spins que estão no respectivo aglomerado. Os cátions nas monocamadas $n + 1$, n e $n - 1$ estão indicados por branco, cinza e preto, respectivamente. Extraído de Crooker *et al.* [7].

concentração efetiva para uma monocamada ideal corresponde ao modelo de aglomeração P_1 da Tabela 2.1.

Generalizar este conceito para perfis de concentração contínuos é direto. Um dado sítio de Mn possui vizinhos próximos que pertencem a três monocamadas adjacentes [59, 61], como ilustrado na Fig. 2.3. Esta característica precisa ser considerada explicitamente na definição da concentração efetiva de forma que os casos *ideal* e *bulk* sejam recuperados como situações limites. Para o caso mais simples de singletos, a probabilidade de encontrar uma única impureza numa distribuição arbitrária de Mn é igual a probabilidade dela não estar formando um par com seus vizinhos próximos, i.e.,

$$P_1(z) = [1 - x_p \wp(z - d)]^4 [1 - x_p \wp(z)]^4 [1 - x_p \wp(z + d)]^4. \quad (2.29)$$

Aqui a função $\wp(z)$ é um perfil arbitrário qualquer, incluindo as funções perfis apresentadas nos parágrafos anteriores. $P_1(z)$ é uma generalização da probabilidade P_1 da Tabela 2.1. Assim, para este caso, eu defino um *perfil de concentração efetiva*

$$\bar{x}(z) = x_p \wp(z) P_1(z). \quad (2.30)$$

Para os casos incluindo tripletos e aglomerados maiores, é possível obter um perfil de concentração efetiva similar à Eq. (2.30) substituindo a probabilidade P_i em (2.4) e (2.5), respectivamente, por suas generalizações contínuas, como a Eq. (2.29), e multiplicando estas equações por $x_p \wp(z)$. Expressões explícitas para $P_i(z)$ para aglomerados maiores podem ser encontradas na Ref. [7], aqui reproduzidas na Fig. 2.8.

A Fig. 2.9 compara perfis de concentração efetivos $\bar{x}(z)$ para os casos

Figura 2.9: Perfis de concentração efetivos $\bar{x}(z)$ para diversos tipos de perfil, comprimentos característicos ℓ e concentrações nominais x_p . O modelo de aglomerados usado foi $P_1 + P_3$ e a largura das barreiras é $d = 3 \text{ \AA}$. As oscilações no perfil ocorrem pois a concentração efetiva diminui (aumenta) quando a concentração nas camadas adjacentes é maior (menor).

ideal, segregação e interdifusão para várias comprimentos característicos ℓ . Ao comparar com os perfis nominais da Fig. 2.7, nota-se que (i) a magnitude da concentração efetiva é significativamente menor devido à aglomeração, e (ii) a formação de pares antiferromagnéticos entre camadas adjacentes introduz modulações em $\bar{x}(z)$ ausentes no perfil nominal $x(z)$.

Concentração média $\langle \bar{x} \rangle$ A título de comparação entre diferentes perfis é interessante definir uma concentração efetiva média [67, 78]

$$\langle \bar{x} \rangle = \frac{1}{N_b d} \int_L \bar{x}(z) dz. \quad (2.31)$$

A Fig. 2.10 mostra $\langle \bar{x} \rangle$ para o caso de uma única monocamada cujo conteúdo magnético é diluído por segregação (para interdifusão os resultados são qualitativamente similares). Além do aumento do spin efetivo, e conseqüentemente da concentração efetiva, o efeito extrínseco também diminui as diferenças entre os modelos de aglomerados.

Para estes perfis de concentração efetiva, $\langle \bar{x} \rangle < x_p$ sempre, devido

Figura 2.10: Efeito da diluição sobre a concentração efetiva média $\langle \bar{x} \rangle$. O perfil de concentração usado foi de segregação com comprimento característico ℓ . Para $\ell = 0.0 \text{ nm}$, (a) reproduz o resultado analítico da Fig. 2.4(c). Com o aumento da diluição (ℓ maior), (i) a concentração efetiva média aumenta, e (ii) as diferenças entre os modelos de aglomeração diminui.

a aglomeração antiferromagnética. Note que a Eq. (2.31), usando o perfil da Eq. (2.30) e suas contrapartidas para tripletos e aglomerados maiores, reduz-se a $\bar{x}_p$ quando $\wp(z) = \wp_{\text{sqr}}(z)$, e reduz-se a $\bar{x}$ quando $\wp(z) = \wp_{\text{DMS}}(z)$. Ou seja, as funções aqui definidas recuperam os casos limites.

A Eq. (2.31), ao integrar sobre todo o perfil, considera a sobreposição entre barreiras adjacentes. Como em geral nestas DMHs a região magnética é dentro da região de confinamento, a função de onda eletrônica se estende sobre várias barreiras magnéticas. Isto faz que a concentração efetiva do conjunto seja a grandeza relevante. Isto está ilustrado na Fig. 2.11, mostrando que para perfis não-ideais, a concentração efetiva média depende fortemente não apenas de x_p [cf. Eq. (2.30) e as definições para as funções $\wp(z)$], mas também do número N_b de barreiras magnéticas dentro do poço. Maior o número destas barreiras, menor as separações entre elas e, conseqüentemente, maior a chance de átomos pertencentes a barreiras adjacentes formarem pares antiferromagnéticos. Note que as diferenças entre os perfis exponencial e função-erro são relativamente pequenas, mas aumentam com x_p .

A concentração média é uma grandeza que pode ser usada para pla-

Figura 2.11: Concentração efetiva média $\langle \bar{x} \rangle$ em função da concentração planar x_p , para os perfis exponencial (a) e de função erro (b). A concentração total de Mn é 3 ML, distribuída num número diferente de barreiras. Cada curva corresponde à configuração $3 \times 1/N_b$ ML, com N_b indicado na legenda. O comprimento característico é $\ell = 3 \text{ \AA}$ nos dois casos. As N_b barreiras estão regularmente distribuídas em um poço quântico de largura $L = 105 \text{ \AA}$. O aumento do número de barreiras aumenta a sobreposição dos perfis de concentração e, conseqüentemente, diminui a concentração efetiva. Nota-se que o efeito do emparelhamento antiferromagnético é mais efetivo para o caso do perfil de interdifusão (b), $\langle \bar{x} \rangle$ menor que em (a). Em (a), curvas com $N_b = 1$ e 3 estão sobrepostas; em (b), o mesmo ocorre para $N_b = 1, 3$ e 6.

nejar a preparação de uma amostra. Por exemplo, para minimizar o emparelhamento anti-ferromagnético e, conseqüentemente, maximizar a interação de troca s - d , basta utilizar o valor de x_p que corresponde ao máximo da curva de $\bar{x}$ para um dado número de barreiras (Fig. 2.11).

Note que o comprimento característico também deve ser levado em consideração neste tipo de análise de concentração média. A Fig. 2.12 é um diagrama de curvas de nível da concentração efetiva média $\langle \bar{x} \rangle$ em função de ℓ e x_p . Para concentrações nominais pequenas, $\langle \bar{x} \rangle$ depende fracamente do comprimento

Figura 2.12: Curvas de nível da concentração efetiva média $\langle \bar{x} \rangle$ em função concentração planar x_p e do comprimento característico ℓ dos perfis. Várias combinações de x_p e ℓ podem ser usadas para obter a mesma concentração efetiva média. Para baixos (altos) valores de x_p , a concentração média não depende (depende) da diluição. Curvas similares também são obtidas para o perfil de interdifusão e para os outros modelos de aglomerados.

característico. Isto porque a amostra já é muito diluída tal que $\bar{x}(z) \approx x(z)$, implicando em $\langle \bar{x} \rangle \approx x_p$. Já para concentrações elevadas a concentração efetiva depende sim fortemente com ℓ uma vez que a diluição passa a ser essencial.

Concentração efetiva x_{eff} No que se refere a interação de troca $sp-d$, o importante é a sobreposição das funções de onda eletrônicas com os íons de Mn. Neste sentido, aqui eu defino uma outra concentração efetiva que leva em consideração esta sobreposição, a saber

$$x_{eff} = \int_L \bar{x}(z) |\chi(z)|^2 dz. \quad (2.32)$$

Uma aplicação prática desta grandeza é fazer uma estimativa da contribuição de troca $sp-d$ em primeira ordem de teoria de perturbação. Neste caso, usando a definição (2.32) e sendo $\chi^0(z)$ a função de onda não perturbada, tenho

$$E^{(1)} = \int_L -\frac{1}{2} \bar{x}(z) N_0 \alpha \langle S_z \rangle \sigma_z |\chi^0(z)|^2 dz \equiv -\frac{1}{2} x_{eff} N_0 \alpha \langle S_z \rangle \sigma_z. \quad (2.33)$$

Nesta aproximação, defino o desdobramento de spin devido a interação de troca

Figura 2.13: Curvas de nível da concentração efetiva x_{eff} em função da concentração planar x_p de Mn e do comprimento característico ℓ . Estas curvas são para o perfil de concentração exponencial (segregação) e cada painel é para um diferente número N_b de barreiras magnéticas. À medida que N_b aumenta, as regiões em que x_{eff} é máximo ocorrem para x_p e ℓ menores. O incremento de x_{eff} a cada curva de nível é 0.002.

s - d em termo de x_{eff} ,

$$\Delta E \equiv E_{s-d}^{\uparrow} - E_{s-d}^{\downarrow} \equiv -x_{eff} N_0 \alpha \langle S_z \rangle. \quad (2.34)$$

Esta definição será particularmente útil nos Caps. 5 e 6.

A Figura 2.13 mostra curvas de nível de x_{eff} em função da concentração nominal x_p e do comprimento característico ℓ , para o caso de perfil de segregação (gráficos similares são obtidos para interdifusão). As curvas foram obtidas usando o hamiltoniano e os parâmetros das simulações do próximo capítulo, Tabela 3.1 na pág. 49.

Uma inspeção da Fig. 2.13 fornece uma ideia de como não é trivial caracterizar o perfil de concentração de impurezas magnéticas presente em uma amostra. Por exemplo, seja uma medida de magnetofotoluminescência que fornece um valor para ΔE e, via a Eq. (2.34), um valor correspondente para x_{eff} .

Analizando as curvas de nível, percebe-se que existem diversas escolhas para a concentração nominal x_p e comprimento característico ℓ que resultam no mesmo x_{eff} . Adicionalmente, existem curvas similares àsquelas da Fig. 2.13 para o caso de interdifusão, e que também fornecem o mesmo valor para x_{eff} .

As curvas de nível também mostram que, para baixas concentrações nominais x_p , a concentração efetiva é pouco sensível ao comprimento característico do perfil, o contrário ocorrendo para altas concentrações. À medida que N_b aumenta, a curva de nível da concentração efetiva máxima desloca-se para x_p e ℓ menores. Isto ocorre pois a sobreposição entre os perfis de barreiras vizinhas aumenta com N_b , o que acentua a aglomeração antiferromagnética e, portanto, diminui x_{eff} .

2.6 Discussões

Uma vez que vários dos gráficos aqui apresentados variam a concentração nominal até a unidade, é importante lembrar os limites de validade dos modelos de aglomeração. A hipótese básica da estatística de aglomerados é a distribuição aleatória das impurezas magnéticas. Para baixas concentrações é natural que ela seja satisfeita. Já para altas concentrações de Mn não se espera que isto continue ocorrendo. De fato, acima do limite de percolação x_c , existe uma probabilidade não nula de que cada impureza pertença a um aglomerado infinito. Para *bulk* (Cd,Mn)Te, com uma rede fcc tridimensional, $x_c \approx 0.19$, enquanto para uma monocamada de (Cd,Mn)Te com uma rede bidimensional quadrada $x_c = 1/2$ [61]. Por outro lado, à medida que o tamanho do aglomerado aumenta, a magnetização por spin diminui, explicando porque resultados usando a estatística de aglomerados concordam com experimentos para altas concentrações, pelo menos para *bulk* [67].

Se todos os resultados experimentais aqui investigados fossem de amostras com pequenas concentrações de Mn, eu estaria dentro do limite de validade dos modelos. Entretanto, várias amostras têm concentrações nominais altas, inclusive igual à unidade. Nestes casos é importante sempre lembrar que ℓ deve ser considerado com um parâmetro de ajuste do modelo, e a sua associação com o comprimento característico real de diluição deve ser feita com cautela.

O diagrama da Fig. 2.14 resume o papel de aglomeração e de diluição em DMHs. Da esquerda para a direita mostro o caso *bulk*, com concentração tridimensional x , passando para o caso bidimensional ideal com concentração planar x_p , e depois o caso não ideal, com um perfil de concentração diluído ao longo da direção de crescimento, seja por segregação ou por interdifusão. Na direção vertical, mostro que a distribuição espacial dos átomos de Mn, i.e., concentração

Figura 2.14: Esquema dos efeitos de aglomeração e diluição em DMHs.

estrutural, corresponde a uma concentração efetiva no que se refere a efeitos de magnetismo relacionado ao Mn.

Os modelos que defini para os perfis de concentração nominal (2.28) e efetiva (2.30) permitem tratar os efeitos de diluição e segregação/diluição, respectivamente, de uma maneira bastante simples. Usando estes perfis de concentração para substituir os casos ideais apresentados na Seção 1.4.4, eu analiso no próximo capítulo alguns resultados experimentais para desdobramento de spin e tempos de espalhamento de spin, ambos induzidos pela interação de troca $sp-d$.

Capítulo 3

Desdobramento de Spin e Tempo de Espalhamento

Conteúdo

Neste capítulo eu calculo do desdobramento de spin ΔE de transições elétron–buraco-pesado, e os tempos de espalhamento de spin τ_{sf} de elétrons na banda de condução, ambos induzidos pela interação de troca $sp-d$. Aqui eu utilizo os perfis de concentração do Cap. 2 para levar em consideração os efeitos de aglomeração antiferromagnética e de diluição dos íons de Mn. Os resultados apresentados para ΔE e τ_{sf} descrevem satisfatoriamente os resultados experimentais disponíveis [4, 7] e complementam o trabalho de Egues e Wilkins [39]. Os modelos de aglomerados com singletos e tripletos retornaram melhores ajustes com os dados experimentais. Quanto à diluição, os comprimentos característicos foram da ordem de (1 a 2) ML. Entretanto, os modelos de segregação e interdifusão retornaram valores próximos e não foi possível distinguir qual dos dois mecanismos é predominante.

3.1	Introdução	46
3.2	Sistema modelo e abordagem teórica	48
3.3	Resultados: desdobramento de spin	51
3.4	Resultados: tempo de espalhamento de spin	59
3.5	Discussões	67

3.1 Introdução

Espectroscopia magnetoóptica estática – fotoluminescência, absorção, e rotação de Faraday – é bastante usada para investigar a estrutura eletrônica em DMHs [51, 79]. Neste capítulo eu investigo as propriedades magnetoópticas de heteroestruturas digitais magnéticas (DMHs), com o enfoque nos efeitos do magnetismo das impurezas magnéticas, mais especificamente, da aglomeração antiferromagnética e da diluição dos íons de Mn. As estruturas em questão são poços quânticos ZnSe/(Zn,Cd)Se, crescidos na direção (100), com arranjos planares periódicos de impurezas magnéticas (Mn, $S = 5/2$), Fig. 3.1. Aqui eu utilizo os perfis modelos introduzidos no Cap. 2 para descrever o potencial efetivo da interação de troca $sp-d$. Eu então calculo a estrutura eletrônica dependente de spin para elétrons (e) e buracos-pesados (hh) no contexto teórico apresentado na Seção 1.4.4. Em seguida obtenho o desdobramento de spin gigante ΔE de transições $e - hh$, e os tempos de espalhamento de spin τ_{sf} de elétrons na banda de condução, ambos induzidos pela interação de troca $sp-d$. Eu mostro que a inclusão de aglomeração e diluição das impurezas magnéticas aproxima os resultados dos modelos para ΔE e τ_{sf} dos resultados experimentais disponíveis. A investigação aqui apresentada complementa o trabalho de Egues e Wilkins [39], que estudaram o efeito de aglomeração (modelo com singletos) mas *sem* incluir diluição (perfil ideal quadrado).

Esta parte do trabalho está direcionada para dois conjuntos de dados

Figura 3.1: (Esquerda) Diagrama de um poço quântico digital magnético ideal, crescido na direção (100), e com monocamadas magnéticas de MnSe. (Direita) Esquema ilustrando a interação de troca $sp-d$ entre os portadores e os momentos magnéticos de Mn localizados na região do poço. Esta interação é responsável pelo desdobramento de spin nas sub-bandas de elétrons (e) e buracos-pesados (hh) quando um campo magnético é aplicado. As transições dos pares $e - hh$ a campo zero $E_{e,hh}^0$ e com campo magnético aplicado $E_{e,hh}^{\pm 1}$ são ilustradas. Estas transições opticamente ativas têm polarizações +1 e -1.

Figura 3.2: Desdobramento de spin gigante (símbolos) a $T = 4.2$ K para três amostras com diferentes números de barreiras e concentrações nominais [RI]. As linhas são funções de Brillouin usando os parâmetros obtidos em RII (indicados na legenda) para as mesmas amostras a $T = 0.35$ K. No caso da amostra $24 \times 1/8$ ML foram usados os parâmetros da amostra $12 \times 1/4$ ML da Ref. [RII]. Baseado na Ref. [RI].

Figura 3.3: Desdobramento de spin gigante a $T = 0.35$ K para as configurações 3×1 ML (verde), $6 \times 1/2$ ML (vermelho), e $12 \times 1/4$ ML (preto) [RII]. As curvas azuis são ajustes da função de Brillouin para o dados a baixo campo (parâmetros indicados na legenda). Para campos $B \gtrsim 4$ T os dados experimentais começam a exibir *degraus de magnetização*. Baseado na Ref. [RII].

experimentais de S. A. Crooker e colaboradores [4, 7]. Os resultados das duas referências são para o mesmo conjunto de amostras, mas para condições experimentais diferentes. No caso da Ref. [4], que me refiro neste capítulo como RI, a temperatura das medidas foi de $T = 4.2$ K e os valores de campo magnético para as medidas de ΔE foram até $B = 4$ T em intervalos de 0.5 T (Fig. 3.2). Nestes experimentos, observou-se que o desdobramento de spin aumenta à medida que uma dada concentração de Mn é particionada em um número maior de planos. RI também contém os dados para τ_{sf} que eu analiso (Fig. 3.10 na pág. 59).

Já os dados da Ref. [7], a qual vou me referir como RII, foram obtidos a $T = 0.35$ K para B até 60 T em intervalos de 0.15 T [80]. O trabalho em RII investiga justamente a questão de aglomeração de Mn. Na faixa de campo magnético investigada, os autores observam *degraus de magnetização*; aqui eu analiso apenas os resultados a “baixo” campo ($B \leq 4.0$ T), antes do aparecimento do primeiro degrau (e.g., veja na Fig. 3.3 o aparecimento de degraus de magnetização, mais evidente no caso $12 \times 1/4$ ML).¹

¹A notação $N_b \times x_p$ ML indica N_b camadas magnéticas, cada uma com concentração nominal de Mn igual x_p monocamadas (ML - *monolayer*).

Escopo da abordagem Aqui eu utilizo os resultados do Cap. 2, no qual defino *perfis modelos* apropriados para a concentração de impurezas magnéticas e, adicionalmente, perfis de concentração efetiva. Estes perfis são funções “contínuas” que interpolam entre o caso *bulk* e o estritamente bidimensional. Isto permite considerar a aglomeração de Mn em todos os perfis modelos de uma forma bastante direta. O resultado desta abordagem é, com a introdução de perfis não-ideais e as correspondentes concentrações efetivas de Mn, melhorar os resultados dos cálculos anteriores [39]. Em particular, (i) o desdobramento de spin ΔE descreve melhor os dados experimentais disponíveis [RI, RII]; (ii) os tempos de espalhamento de spin τ_{sf} induzidos por troca *s-d* a campo magnético nulo ficam numa faixa mais reduzida de valores – como nos resultados experimentais – para diferentes configurações com Mn (para $B \neq 0$ os resultados para τ_{sf} não alteram sensivelmente, quando comparado com [39]); e (iii) obtenho valores não nulos para ΔE e $1/\tau_{sf}$, inclusive para o caso limite de concentração nominal de Mn igual à unidade, $x_p = 1$.²

Organização do capítulo Na Sec. 3.2 eu apresento o sistema modelo e a formulação teórica do problema. Nas Secs. 3.3 e 3.4 eu apresento os resultados para os desdobramentos de spin e para os tempos de espalhamento de spin, respectivamente.

3.2 Sistema modelo e abordagem teórica

Os resultados experimentais nos quais eu baseio a minha análise teórica são de RI e RII. As DMHs em questão são poços quânticos de ZnSe/(Zn,Cd)Se com monocamadas de MnSe digitalmente incorporadas e igualmente espaçadas, como ilustrado na Fig. 3.1(a). As amostras diferem pelo número N_b de barreiras magnéticas e pela concentração nominal x_p das monocamadas. A concentração total de Mn é mantida constante em 3 ML, igualmente distribuída entre as barreiras, i.e., $x_p = 3/N_b$. As configurações são denotadas por “ $N_b \times x_p$ ML”, e.g., 3×1 ML, $6 \times 1/2$ ML, $9 \times 1/3$ ML e assim por diante [RI].

Para calcular a estrutura eletrônica destes sistemas eu resolvo o hamiltoniano do sistema no contexto da teoria da massa efetiva (Cap. 1, Sec. 1.4.4). Aqui eu desconsidero a quantização de Landau e suponho bandas parabólicas (aproximação comum quando se estuda as propriedades magnetoópticas em DMSs de *gap* elevado [51, pág. 288]).³ Eu também faço uma simplificação adicional que

²Para $x_p = 1$ e perfis ideais quadrados, como em [39], a concentração efetiva $\bar{x}_p = x_p(1 - x_p)^4 = 0$ e, conseqüentemente, $\Delta E = 0$ e $1/\tau_{sf} = 0$.

³Nos capítulos subsequentes, nos quais eu investigo magnetotransporte, a quantização de Landau é um ingrediente essencial e, portanto, é apropriadamente considerada na formulação.

Tabela 3.1: Parâmetros utilizados no modelo para simular o poço quântico digital magnético investigado experimentalmente em RI e RII. Eu sigo as escolhas de parâmetros da Ref. [39] para comparar aqueles resultados com os calculados nesta tese.

Parâmetros	Elétron ($\Lambda = e$)	Buraco pesado ($\Lambda = hh$)
Massa efetiva	$m_e/m_0 = 0.16$	$m_{hh}/m_0 = 0.6$
<i>Offset</i> ZnSe/Zn _{0.8} Cd _{0.2} Se [†]	$v_0^e = 185$ meV	$v_0^{hh} = 87$ meV
<i>Offset</i> Zn _{0.8} Cd _{0.2} Se/MnSe [†]	$v_b^e = 800$ meV	$v_b^{hh} = 100$ meV
Interação de troca <i>sp-d</i>	$N_0\alpha = 0.26$ eV	$N_0\beta = -1.1$ eV
Largura do poço	$L = 120$ Å	
Largura barreiras laterais	$L_B = 100$ Å	
Largura barreiras magnéticas	$d = 3$ Å [‡]	
Número de barreiras com Mn	$N_b = 1, 3, 6 \dots, 24$	
Concentração planar de Mn	$x_p = 3/N_b$ [‡]	
Comprimento de diluição	$0 \lesssim \ell \lesssim 10$ Å	
Temperatura	$T = 4.2$ K [RI] e $T = 0.35$ K [RII]	
Temperatura efetiva	3 K $\lesssim T_0 \lesssim 8$ K	

[†]Veja os exemplos no Cap. 1, pág. 10.

[‡]Para $N_b = 1$, $x_p = 1$ e $d = 9$ Å.

é ignorar a interação de Coulomb entre os portadores ($e - e$, $e - hh$ e $hh - hh$). Neste contexto, as energias de sub-banda $\varepsilon_{i,\sigma_z}^\Lambda$ e as funções envelope $\chi_{i,\sigma_z}^\Lambda$ são então calculadas resolvendo a equação de Schrödinger unidimensional [Eq. (1.14), pág. 15]

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_\Lambda^*} \frac{\partial^2}{\partial z^2} - v_{\sigma_z}^\Lambda(z) \right] \chi_{i,\sigma_z}^\Lambda(z) = \varepsilon_{i,\sigma_z}^\Lambda \chi_{i,\sigma_z}^\Lambda(z), \quad (3.1)$$

para cada componente de spin ($\sigma_z^\Lambda = \pm 1$) de elétrons ($\Lambda = e$) e buracos pesados ($\Lambda = hh$). O potencial

$$v_{\sigma_z}^\Lambda(z) = v_0^\Lambda [1 - \wp_{\text{sqr}}(z; 1, 0, L)] + v_b^\Lambda x(z) + v_{\text{sp-d}}^{\Lambda,\sigma_z} \bar{x}(z) \quad (3.2)$$

descreve os potenciais estruturais e magnéticos da DMH da Fig. 3.1; nele eu substituí o perfil de concentração ideal (quadrado) $x_p \wp_{\text{sqr}}(z)$ das Eqs. (1.9), (1.10) e (1.11) pelos perfis de concentração nominal $x(z)$ e efetiva $\bar{x}(z)$ do Cap. 2, Eqs. (2.28) e (2.30), respectivamente. As magnitudes dos termos de troca *sp-d* são [Eq. (1.7)]

$$v_{\text{sp-d}}^{e,\sigma_z} = -\frac{1}{2} \langle S_z \rangle N_0 \alpha \sigma_z^e, \quad (3.3a)$$

$$v_{\text{sp-d}}^{hh,\sigma_z} = \frac{1}{2} \langle S_z \rangle N_0 \beta \sigma_z^{hh}. \quad (3.3b)$$

para elétrons e buracos pesados, respectivamente. Os demais parâmetros são

Figura 3.4: Ilustração dos perfis de potencial das bandas de condução (painéis superiores) e banda de valência (painéis inferiores) para os perfis ideal (sqr), de segregação (exp), e interdifusão (erf). Estão sobrepostos três casos: $B = 0$ (verde), spin para cima (vermelho) e spin para baixo (azul) a $B = 4$ T. As funções de onda e as energias de sub-banda para cada caso também são apresentadas. Note que a principal contribuição para o desdobramento de spin total vem dos buracos pesados, cuja constante de troca, $N_0\beta = -1.11$ eV, é consideravelmente superior que a dos elétrons, $N_0\alpha = 0.26$ eV. Os parâmetros usados foram $x_p = 0.25$, $T + T_0 = 5$ K e $\ell = 3.0$ Å.

listados na Tabela 3.1.

A Figura 3.4 ilustra os perfis de potencial para os casos ideal, segregação e interdifusão. Note a dependência de spin na região das barreiras magnéticas. A altura da barreira é modulada pela interação de troca $sp-d$, termo $v_{sp-d}^{\Lambda, \sigma_z}$ na Eq. (3.2). A altura das barreiras diminui como função do campo magnético para elétrons $| - 1/2 \rangle$ e buracos pesados $| 3/2 \rangle$ enquanto elas aumentam para os respectivos elétrons $| 1/2 \rangle$ e buracos-pesados $| - 3/2 \rangle$. Como a constante da interação de troca é bem maior para buracos que para elétrons, os efeitos são mais pronunciados no potencial da banda de valência. Isto reflete nas energias de sub-banda e nas funções envelope, obtidas resolvendo a Eq. (3.1) e apresentadas na Fig. 3.4.

As DMHs mencionadas no parágrafo anterior são especialmente interessantes para o estudo de aglomeração e diluição de impurezas magnéticas

justamente porque elas são capazes de explorar os limites de validade dos modelos para estes efeitos. Isto porque a maioria das amostras possui $x_p \geq 0.25$, i.e., numa faixa de concentração que os modelos de aglomeração divergem entre si (cf. Fig. 2.4 na pág. 26). Adicionalmente, a aleatoriedade da distribuição de Mn pode não ser mais válida, comprometendo também o uso dos modelos apresentados na Sec. 2.4.

Adicionalmente, as amostras com uma menor concentração planar de Mn – e portanto mais adequadas para os modelos de aglomeração⁴ – têm um número maior de barreiras, $N_b = 12$ e 24 . Devido a diluição, seus perfis de concentração se sobrepõem de tal forma que o perfil resultante pode estar além da descrição em termos de perfis exponenciais e de função erro apresentada na Sec. 2.4.⁵

Apesar das limitações dos modelos disponíveis, aqui eu mostro que a inclusão de efeitos de diluição melhoram os resultados da Ref. [39] ao obter um acordo quantitativo com os dados experimentais.

3.3 Resultados: desdobramento de spin

Os desdobramentos de spin relevantes medidos experimentalmente envolvem pares de elétrons e buracos pesados (a energia do laser é ajustada de forma a induzir apenas estas transições). Estes pares têm componentes de momento angular total ± 1 e são diretamente medidos por espectroscopia magnetoóptica com luz circularmente polarizada [RI, RII]. As transições ópticas envolvem apenas a primeira sub-banda de elétrons e buracos pesados [cf. Fig. 3.1]. Na presença de um campo magnético, a energia de transição para o par com polarização $+1$ é

$$E_{hh,e}^{+1}(B) = \varepsilon_{1,-1}^e(B) - \varepsilon_{1,1}^{hh}(B) , \quad (3.4)$$

e para o par com polarização -1

$$E_{hh,e}^{-1}(B) = \varepsilon_{1,1}^e(B) - \varepsilon_{1,-1}^{hh}(B) . \quad (3.5)$$

⁴A utilização da estatística de aglomerados para descrever o efeito de aglomeração antiferromagnética é válida (*bulk*) para $x \lesssim 0.1$, cf. Sec. 2.2.

⁵Os perfis modelo da Sec. 2.4, Eqs. (2.24), (2.25) e (2.26), fazem uma sobreposição linear das concentrações. Em uma primeira aproximação esta é uma hipótese razoável. Entretanto, quando há muita sobreposição entre camadas de impurezas vizinhas, o modelo termodinâmico para segregação, por exemplo, resulta um perfil mais assimétrico que o modelo que eu adoto na Eq. (2.24). Mesmo assim, os perfis modelos apresentados no Cap. 2 fornecem resultados razoáveis em todas as partes desta tese em que são utilizados.

Denotando por $E_{hh,e}^0$ a energia de transição $hh - e$ a campo magnético nulo, define-se o desdobramento induzido por troca $sp-d$ para os pares ± 1 como

$$\Delta E^\pm(B) = E_{hh,e}^{\pm 1}(B) - E_{hh,e}^0. \quad (3.6)$$

Os experimentos de fotoluminescência das Refs. [RI, RII] mostram que, para um dado campo magnético fixo e uma dada quantidade total *fixa* de Mn, os desdobramentos de spin ΔE aumentam com o número N_b de camadas de Mn no poço, Figs. 3.2 e 3.3.⁶ De acordo com RI, este ordenamento particular é consistente com a ideia de diminuição da aglomeração antiferromagnética com a diluição da concentração de Mn. Esta interpretação é corroborada pelo cálculo teórico da Ref. [39], na qual tanto o desdobramento de spin calculado, quanto o ordenamento com o número de planos, estão de acordo com os achados experimentais. Na Ref. [39], a inclusão de efeitos de aglomeração via uma concentração efetiva de Mn é crucial para obter o ordenamento correto observado experimentalmente. Entretanto, a diluição ocorre apenas no particionamento do conteúdo de Mn em várias barreiras, mas utilizando perfis de concentração quadrados (ideais).

No que segue eu investigo a influência dos efeitos de diluição da concentração de Mn sobre o desdobramento de spin gigante utilizando perfis não-ideais. Eu comparo os resultados usando os perfis ideal (φ_{sqr}), de interdifusão (φ_{erf}) e de segregação (φ_{exp}). Os cálculos de ΔE são para vários números de barreiras $N_b = 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18$ e 40 (limite DMS) e comprimentos característicos ℓ para interdifusão e segregação.

Primeiro eu mostro a importância de se considerar a aglomeração antiferromagnética. Os parâmetros utilizados no cálculo (Tabela 3.1 e $T + T_0 = 5$ K) são correspondentes aos resultados experimentais da Fig. 3.2 [RI]. Os resultados apresentados na Fig. 3.5 não consideram aglomeração antiferromagnética – utilizei o perfil de concentração nominal $x(z)$, Eq. (2.28), na parte magnética do potencial (3.2).⁷ Três aspectos nestas curvas contradizem os resultados experimentais:

1. O desdobramento de spin chega a ser ~ 4 vezes superior àqueles da Fig. 3.2.
2. Enquanto o ordenamento experimental é tal que ΔE cresce com N_b para os dois ramos ($\sigma = \pm 1$), aqui ocorre uma inversão para o ramo inferior, com ΔE^+ decrescendo com N_b .

⁶ A quantidade total de Mn em cada amostra é de 3 ML em [RI, RII]. Estas três monocamadas de Mn são distribuídas, em cada amostra, num número diferente de barreiras (N_b). Assim, cada barreira tem uma concentração planar diferente, $x_p = 3/N_b$ ML, mantendo a concentração total constante.

⁷ Nesta primeira análise eu mantive o comprimento característico de diluição fixo em $\ell = 3$ Å; mais adiante nesta seção eu uso ℓ como parâmetro de ajuste com os dados experimentais.

Figura 3.5: Desdobramento de spin usando concentração *nominal* (sem aglomeração antiferromagnética) para os casos de perfil ideal (a), de segregação (b), e de interdifusão (c). A magnitude de ΔE é ~ 4 vezes superior ao observado experimentalmente (cf. Figs. 3.2 e 3.3) e o ordenamento (maior ΔE corresponde a maior N_b) é invertido para polarização $\sigma = +1$ ($\Delta E < 0$).

3. A inclusão dos perfis de diluição [painéis (b) e (c)] apenas diminui as diferenças entre os ΔE 's para $N_b \geq 6$, mais acentuado no ramo superior ($\sigma = -1$). Note que na Fig. 3.2 as curvas para $N_b = 6$ e 24 são bem separadas.⁸

A Fig. 3.6 mostra os resultados levando em consideração aglomeração antiferromagnética (apenas singletos, modelo P_1); a parte magnética do potencial (3.2) usa o perfil de concentração efetivo $\bar{x}(z)$ definido na Eq. (2.30). O painel (a) para o caso de perfil quadrado reproduz o resultado da Ref. [39]: (i) a magnitude dos ΔE 's é apenas um pouco superior aos dados experimentais, (ii) o ordenamento está correto nos dois ramos, e (iii) as curvas para diferentes N_b estão mais espaçadas entre si, quando comparadas com o caso de concentração nominal. Este resultado da Ref. [39] demonstrou pela primeira vez que a aglomeração antiferromagnética é responsável pelo ordenamento em função do número de barreiras. Entretanto, as configurações e 1×3 ML e 3×1 ML resultam $\Delta E = 0$,

⁸Para os casos 1×3 ML e 3×1 ML da Fig. 3.5 (concentração nominal apenas), $x_p = 1$ e a contribuição de troca sp-d para o potencial dependente de spin é máxima. Este efeito é mais acentuado para os buracos-pesados $|+3/2\rangle$, localizando fortemente as suas funções de onda sobre os “potenciais atrativos” e abaixando a sua energia. Para se ter uma ideia, veja a Fig. 3.4 na qual o perfil de potencial é usando *concentrações efetivas*; para concentração nominal as alturas das barreiras magnéticas ficam bem maiores. Assim, no caso de concentrações nominais (sem aglomeração antiferromagnética), a dependência da energia $\varepsilon_{1,1}^{hh}$ com B é responsável pela variação acentuada de ΔE^+ para $x_p = 1$.

Figura 3.6: Desdobramento de spin usando concentração *efetiva* para os perfis ideal (a), de segregação (b), e de interdifusão (c), os dois últimos com $\ell = 3 \text{ \AA}$. Para o caso de perfil quadrado (a), os valores calculados para ΔE reproduzem os resultados da Ref. [39]. Neste caso, a magnitude de ΔE é um pouco maior que nos dados experimentais (cf. Figs. 3.2 e 3.3). Já para os casos utilizando perfis não-ideais [(b) e (c)], a magnitude de ΔE compara com o experimento. O ordenamento (maior N_b corresponde a maior ΔE) é correto para as duas polarizações ($\sigma = \pm 1$). Para os casos com maior número de barreiras ($N_b \geq 15$), as curvas de ΔE para o perfil ideal são bem distintas, enquanto elas se sobrepõem próximas ao valor para DMS nos casos de segregação e interdifusão, como observado experimentalmente.

contrário aos resultados experimentais que fornecem valores pequenos, mas não nulos, Fig. 3.2.

Já o desdobramento de spin usando perfis não-ideais para a concentração de Mn, painéis (b) e (c) da Fig. 3.6, reproduz várias características observadas experimentalmente.

1. A magnitude dos ΔE 's para N_b maiores diminui um pouco com relação ao caso de perfil quadrado, aproximando-se mais do valor experimental ($\sim 40 \text{ meV}$).
2. A diluição resulta em $\Delta E \neq 0$ para os casos mencionados no parágrafo anterior, $1 \times 3 \text{ ML}$ e $3 \times 1 \text{ ML}$.
3. Adicionalmente, ΔE para $N_b \leq 12$ aumenta quando comparado com o caso ideal, devido a diminuição de aglomeração devido a diluição. Para $N_b > 12$ a sobreposição em barreiras vizinhas cancela a diminuição da aglomeração

Figura 3.7: Resultados teóricos para o desdobramento de spin a $T = 0.35$ K (curvas coloridas). As curvas pretas são os dados experimentais de RII. Para esta figura foi usado o modelo de aglomeração com singletos e tripletos, e diluição por segregação (perfil exponencial, com comprimentos característicos indicados na legenda). Os demais parâmetros estão indicados na Tabela (3.2). As temperaturas efetivas são aquelas indicadas na legenda da Fig. 3.3. (O comportamento da curva experimental $12 \times 1/4$ ML em $0.1 > B < 0.5$ aparenta ser proveniente de erros experimentais na medida.)

Figura 3.8: Resultados teóricos para o desdobramento de spin a $T = 4.2$ K (curvas coloridas). Aqui eu uso os comprimentos característicos ajustados para reproduzir os dados experimentais a $T = 0.35$ K (Fig. 3.7). Os pontos são os dados experimentais de RI. Como não há um ajuste de ℓ para o caso $24 \times 1/8$ ML (não foram divulgados dados experimentais para este caso a $T = 0.35$ K), foi utilizado o valor obtido para o caso $12 \times 1/4$ ML a $T = 0.35$ K.

devido a diluição, e o ΔE resultante aproxima-se do caso DMS.

Estes resultados usando perfis não-ideais descrevem os achados experimentais de RI razoavelmente bem.

Os resultados da Ref. [RII] também foram reproduzidos, mas agora usando o comprimento característico ℓ como parâmetro de ajuste. Estes resultados, apresentados na Fig. 3.7, usam a função perfil $\varphi_{\text{exp}}(z)$ com o modelo de aglomeração de singletos mais tripletos ($P_1 + P_3$). Neste caso, $T = 0.35$ K e os valores de T_0 são os mesmos usados na interpolação com a função de Brillouin da Fig. 3.3. Os valores de ℓ que melhor ajustam as curvas experimentais estão indicados na legenda da figura. Estes mesmos comprimentos característicos foram então usados para calcular os desdobramentos de spin a $T = 4.2$ K, Fig. 3.8, para as mesmas amostras [RI]. Eu usei as mesmas temperatura efetivas anteriores. Como RII apresenta dados para a amostra $12 \times 1/4$ ML, e RI apresenta dados para a amostra $24 \times 1/8$ ML, eu usei os parâmetros da primeira ($N_b = 12$) para simular a segunda ($N_b = 24$) a $T = 4.2$ K – como a sobreposição da barreiras é grande quando N_b é elevado, os resultados tanto para 12 quanto para 24 barreiras não

Tabela 3.2: Comprimentos característicos que melhor ajustam os dados experimentais de Crooker et al. [Rll] para $\Delta E \times B$. Os ajustes foram feitos usando os modelos de perfis de concentração indicados no texto. Cada valor de ℓ foi determinado de forma a reproduzir os valores de saturação ΔE_{sat} em campos altos.

Aglomerado $\rightarrow$ $\wp(z) \rightarrow$	Comprimento característico ℓ (Å)							
	x_{NN}		P_1		$P_1 + P_3^O + P_3^C$		P_5	
	$\wp_{\text{exp}}$	$\wp_{\text{erf}}$	$\wp_{\text{exp}}$	$\wp_{\text{erf}}$	$\wp_{\text{exp}}$	$\wp_{\text{erf}}$	$\wp_{\text{exp}}$	$\wp_{\text{erf}}$
$3 \times 1 \text{ ML } (\Delta E_{\text{sat}} = 24.6 \text{ meV})$	3.3	4.2	6.6	6.9	6.2	6.6	1.9	3.0
$6 \times 1/2 \text{ ML } (\Delta E_{\text{sat}} = 40.6 \text{ meV})$	1.9	2.7	5.7	5.2	4.5	4.6	1.9	2.7
$12 \times 1/4 \text{ ML } (\Delta E_{\text{sat}} = 52.5 \text{ meV})$	0.0 [†]	0.0 [†]	$> 10^\ddagger$	$> 5.8^\ddagger$	2.1	2.3	0.0 [†]	0.0 [†]

[†] $\Delta E_{\text{sat}}^{\text{Teórico}} \cong 56 \text{ meV} > \Delta E_{\text{sat}} = 52.5 \text{ meV}$ [Rll].

[‡] $\Delta E_{\text{sat}}^{\text{Teórico}} \cong 50 \text{ meV} < \Delta E_{\text{sat}} = 52.5 \text{ meV}$ [Rll].

deve diferir muito [cf. Fig. 3.6(b)].

O perfil de interdifusão e outros modelos de aglomerados também foram usados para ajustar os dados experimentais de Rll, e os resultados são comparados na Tabela 3.2. Os valores de ℓ variaram na faixa de 0 a 10 Å. Para $12 \times 1/4 \text{ ML}$, só foi possível encontrar valores para ℓ para o modelo de aglomerados com singletos e tripletos ($P_1 + P_3$). Para os modelos x_{NN} e P_5 , $\ell = 0.0$ correspondeu ao menor desdobramento de spin encontrado, mas ainda maior que o valor experimental. Em contraste, os valores encontrados para ℓ com o modelo P_1 resultaram em ΔE 's menores que o experimental.

Como mencionei anteriormente, as concentrações nominais x_p usadas nestas amostras são relativamente altas, podendo estar além do limite de validade dos modelos estatísticos para aglomerados. Porém, o resultado de que apenas o modelo intermediário $P_1 + P_3$ possibilitou encontrar valores de ℓ que ajustam os resultados experimentais é bastante sugestivo. Além disso,⁹ o modelo P_1 aparentemente *superestima* a aglomeração que ocorre na amostra, uma vez que ele considera que apenas singletos contribuem para a magnetização média do Mn – portanto, ao calcular ΔE preciso de ℓ 's maiores para diminuir o efeito de aglomeração e reproduzir os dados experimentais (cf. Tabela 3.2). Enquanto isso, o modelo P_5 *subestima* a aglomeração ao supor que todos os spin que não estão isolados, em pares, ou em tripletos, estão em quintetos com spin 5/2 [Eq. 2.5] – consequentemente, no cálculo de ΔE os valores para ℓ são menores para que a diluição não diminua muito a aglomeração antiferromagnética. Sendo $P_1 + P_3$ um modelo intermediário, está consistente o fato dele ter sido capaz de ajustar os dados experimentais.

⁹Veja a Fig. 2.4(c) na pág. 26, que compara os vários modelos de aglomerados, para facilitar o entendimento do argumento que segue.

Figura 3.9: Desdobramento ΔE^- a $B = 4$ T como função do número de planos magnéticos N_b , para vários comprimentos característicos ℓ , tanto para interdifusão (perfil de função-erro) e segregação (perfil exponencial). Em (a) a quantidade total de Mn é mantida constante e distribuída entre as barreiras ($x_p = 3/N_b$), como em RI e RII. Neste caso a aglomeração de spins das impurezas não diminui ΔE^- devido o particionamento da concentração para N_b 's maiores. Nos painéis (b) e (c) cada camada magnética tem a mesma concentração nas configurações com N_b 's diferentes. Neste caso a aglomeração antiferromagnética diminui ΔE^- quando há muitas barreiras.

Competição entre diluição e aglomeração Para investigar a interconexão entre o número N_b de planos de Mn e o comprimento característico ℓ de segregação e interdifusão, a Fig. 3.9 apresenta o desdobramento de spin induzido por troca ΔE^- como função de número de barreiras e para vários comprimentos característicos.

- Para o caso em que $x_p = 3/N_b$ [Fig. 3.9(a)], o desdobramento aumenta com N_b e ℓ , aproximando do caso DMS. Isto acontece porque, no caso de concentração constante, quanto maior N_b menor é a concentração em cada barreira. Assim, há menos emparelhamentos Mn-Mn, o que corresponde a uma concentração efetiva maior. À medida que o comprimento característico cresce, este efeito aumenta, dominando até que os perfis de barreiras

vizinhas comecem a se sobrepor. Neste regime o aumento da aglomeração antiferromagnética diminui a concentração efetiva e compensa a diluição devido a valores maiores de N_b e ℓ . Note que, para ℓ pequeno e $N_b = 15$ e 18, $\Delta E_{DMH}^- > \Delta E_{DMS}^-$, ou seja, para uma mesma quantidade de Mn, o desdobramento de spin em DMHs pode ser maior que em DMSs.

- Já para o caso em que as concentrações nas barreiras são mantidas constantes [Fig. 3.9(b) e (c)], o aumento do número de barreiras inicialmente aumenta ΔE^- (mais Mn, mais intenso é o efeito de troca *sp-d*). Entretanto, para N_b 's maiores, começa a ocorrer muita sobreposição entre barreiras vizinhas, o que acaba por aumentar a aglomeração e, conseqüentemente, diminuir a concentração efetiva de íons contribuindo para a interação de troca.
- Diferenças entre perfis de função-erro e exponencial são mais pronunciadas nas configurações com 3, 6 e 9 barreiras, principalmente nos casos ilustrados na Fig. 3.9(b) e (c). Para $N_b = 1$, os desdobramentos de spin calculados são muito pequenos para mostrar uma distinção clara entre os perfis. Para $N_b \geq 12$ o exato perfil de potencial não é mais tão importante porque a sobreposição entre as barreiras vizinhas é dominante; isto torna os perfis não-ideais indistinguíveis.

Discussões Nesta seção eu mostrei como a inclusão de efeitos de aglomeração antiferromagnética dos íons de Mn, mais a diluição do perfil de concentração destes íons, permitiram reproduzir os resultados experimentais de RI e RII, complementando o trabalho inicial da Ref. [39].

Entretanto, a questão se segregação ou interdifusão é dominante nestes sistemas permanece aberta. As simulações dos desdobramentos de spin permitem estimar que a faixa de comprimentos característicos está entre 2 Å e 6 Å, mas não permite distinguir entre os dois tipos de perfis. Uma investigação experimental sistemática sobre o tipo de perfil dominante nestas DMHs poderia ajudar a elucidar este problema. Por exemplo, crescer um conjunto de amostras, cada uma com apenas uma monocamada magnética dentro de um poço quântico, mas variando a concentração nominal de Mn entre elas, de $x_p = 0$ a $x_p = 1$. Medidas de magnetização ou desdobramento Zeeman nestas amostras forneceriam uma contrapartida da Eq. (2.1) para arranjos 2D, que por sua vez seria uma referência para um estudo teórico, seja criando modelos fenomenológicos como x_{NN} de Grieshaber *et al.* [61], seja analisando usando a estatística de aglomerados.

Figura 3.10: Tempo de espalhamento de spin experimental em função do campo magnético para as três configurações indicadas [Rl]. Os valores são baseados em medidas de polarização resolvidas no tempo na configuração de rotação de Faraday. O ramo superior (inferior) corresponde a excitação com polarização $\sigma = +1$ ($\sigma = -1$). Note que (i) a $B = 0$ os valores de τ são aproximadamente iguais, e (ii) o desdobramento a $B = 0.5$ T é ~ 8 ps.

Figura 3.11: Ilustração do mecanismo de espalhamento de spin induzido pela interação de troca $sp-d$. As sub-bandas de elétrons de spin para cima (majoritário) e spin para baixo (minoritário) estão desdobradas (~ 7 meV a $B = 1$ T) devido ao efeito Zeeman gigante. A parábola tracejada indica o caso a $B = 0$. Em cada sub-banda os elétrons são distribuídos de acordo com as funções de Fermi $f_M^\uparrow$ e $f_m^\downarrow$ com temperatura eletrônica T_e . Os elétrons podem sofrer um espalhamento de spin e mudar de sub-banda. O espaço de fase disponível para as transições $\uparrow\downarrow$ e $\downarrow\uparrow$ varia com o campo magnético via as energias das sub-bandas $\varepsilon_1^{\sigma z}$ presentes nas funções de Fermi.

3.4 Resultados: tempo de espalhamento de spin

Aqui eu extendo o cálculo do tempo de espalhamento de spin da Ref. [39] para DMHs ideais incluindo efeitos de segregação e interdifusão. Considero processos de espalhamento de spin induzidos pela interação de troca $s-d$ conectando as sub-bandas de spin de elétrons.

Note porém, como enfatizado na Ref. [39], que este mecanismo *não* é necessariamente o mais relevante em DMHs. O espalhamento de spin ocorre também em amostras que não contêm Mn, apesar que o desdobramento em dois ramos (cf. Fig. 3.10) só ocorre nas amostras magnéticas. Isto significa que a interação de troca $s-d$ dos elétrons com os spins de Mn não é necessariamente a principal causa do espalhamento de spin. O desdobramento de spin nos tempos de espalhamento pode estar apenas indiretamente ligado à interação de troca via a dependência das fatores de Fermi com as energias das sub-bandas de spin (“preenchimento do espaço de fase”). De fato, os resultados desta seção reforçam

aqueles da Ref. [39] neste sentido. De qualquer maneira, considerar o espalhamento de spin devido a interação de troca fornece um modelo de espalhamento (“*spin-flip*”) simples, através do qual pode-se investigar a forte dependência dos tempos de espalhamento de spin com o campo magnético em termos dos fatores de Fermi.

Esta parte do trabalho focalizou particularmente nos efeitos dos perfis não-ideais no desdobramento característico de τ_{sf} discutido na Ref. [39]. Isto é, experimentalmente sabe-se que as transições “spin para cima para spin para baixo” e “spin para baixo para spin para cima” em amostras magnéticas (DMS e DMH) têm um desdobramento em dois ramos que aumenta com o campo, como ilustrado na Fig. 3.10. Adicionalmente, independente da amostra (diferentes configurações $N_b \times x_p$ ML), as curvas de $\tau_{sf} \times B$ têm origem nos mesmos valores a $B = 0$. Ao considerar diluição, é possível obter esta última característica, ao contrário do cálculo anterior [39] que usou perfis ideais (quadrados).

Assim, aqui eu considero processos de espalhamento de spin conectando sub-bandas de spin desdobradas por troca *sp-d* [39], e estudo os efeitos dos perfis de segregação e interdifusão propostos na Sec. 2.5 sobre os tempos de espalhamento de spin. Admito que em cada sub-banda os elétrons são distribuídos de acordo com a distribuição de Fermi-Dirac com temperatura T_e , como ilustrado na Fig. 3.11.¹⁰ Dois casos, experimentalmente viáveis [R], são relevantes nestes cálculos do tempo de espalhamento (veja a Fig. 3.11):

1. $\uparrow\downarrow$: **spin para cima** majoritário espalha para **spin para baixo** minoritário; e
2. $\downarrow\uparrow$: **spin para baixo** majoritário espalha para **spin para cima** minoritário.

3.4.1 Modelo teórico para τ_{sf}

A dependência dos tempos de espalhamento de spin com o campo magnético foi investigada para DMHs por Egues e Wilkins [39].¹¹ A generalização daqueles resultados para levar em consideração o efeito de diluição os tempos de espalhamento de spin $\tau_{sf}^{\uparrow\downarrow}$ é direta, apenas substituindo os perfis quadrados usados em

¹⁰A temperatura dos elétrons T_e é diferente da temperatura da rede T_L pois, na escala de tempo em que ocorre o espalhamento de spin ($\sim$ ps), os elétrons foto gerados não termalizam com a rede.

¹¹O cálculo de τ_{sf} efetuado em [39] segue as mesmas linhas de Kossut [81] e Bastard e Chang [82], mas incluindo o efeito do campo magnético externo e fatores de preenchimento de fase (função de Fermi). Este cálculo vai além da aproximação de campo médio usada aqui para descrever a magnetização dos íons de Mn (função de Brillouin). Veja a Ref. [83] para um cálculo detalhado.

[39] por perfis com diluição (Sec. 2.5), resultando em (veja o Apêndice A)

$$\frac{1}{\tau_{sf}^{\uparrow\downarrow}(\varepsilon_{k_{\parallel}})} = F(B) \times \Gamma(N_b, \ell) \times [1 - f_m^{\downarrow}(\varepsilon_{k_{\parallel}})] , \quad (3.7)$$

na qual

$$F(B) = \frac{m\Omega_0}{4a_0\hbar^3} (N_0\alpha)^2 \{S(S+1) - \langle S_z^2 \rangle - \langle S_z \rangle\} , \quad (3.8)$$

$$\Gamma(N_b, \ell) = a_0 \int_{L_0} \left| \chi_1^{\uparrow}(z) \right|^2 \left| \chi_1^{\downarrow}(z) \right|^2 \bar{x}(z) dz , \quad (3.9)$$

$$[1 - f_m^{\downarrow}(\varepsilon_{k_{\parallel}})] = \frac{1}{\exp \left[- \left(\varepsilon_1^{\uparrow} + \varepsilon_{k_{\parallel}} - \mu_m^{\downarrow} \right) / k_B T_e \right] + 1} , \quad (3.10)$$

sendo m a massa efetiva do elétron, Ω_0 o volume da célula primitiva,¹² a_0 o raio de Bohr, $N_0\alpha$ a constante de troca para elétrons, e $S = 5/2$ o spin do Mn. $\langle \dots \rangle$ denota médias térmicas (na temperatura da rede¹³ $T_L = 5$ K) sobre as orientações dos spins do Mn, $S_z = -5/2, -3/2, \dots, 3/2, 5/2$. A energia $\varepsilon_{k_{\parallel}}$ é a energia inicial do elétron associada ao movimento transversal. $\mu_{M(m)}$ é o potencial químico de elétrons majoritários (M) e minoritários (m), dado por [39]

$$\mu_{M(m)}^{\sigma_z} = \varepsilon_1^{e,\sigma_z} + k_B T_e \ln \left[\exp \left(\Delta_{M(m)}^{\sigma_z} / k_B T_e \right) - 1 \right] , \quad (3.11)$$

com $\Delta_{M(m)}^{\sigma_z}$ os excessos de energia correspondentes à ocupação das sub-bandas majoritária (M) e minoritária (m) – c.f. Fig. 3.11.¹⁴

Para a transição $\downarrow\uparrow$ é usada uma equação similar a Eq. (3.7), mas trocando $-\langle S_z \rangle$ por $\langle S_z \rangle$ em (3.8), utilizando o fator de Fermi apropriado $[1 - f_m^{\uparrow}(\varepsilon_{k_{\parallel}})]$, e com a condição que a energia $\varepsilon_{k_{\parallel}}$ é suficiente para permitir que um elétron com spin para baixo espalhe para a sub-banda com spin para cima, i.e.,

$$\varepsilon_1^{\downarrow}(B) + \varepsilon_{k_{\parallel}} \geq \varepsilon_1^{\uparrow}(B). \quad (3.12)$$

Antes de passar para os resultados de tempo de espalhamento eu faço uma rápida análise da contribuição de cada termo da Eq. (3.7).

Magnitude do tempo de espalhamento: $F(B)$ O primeiro termo na Eq. (3.7) contem a contribuição da interação com os spins de Mn para o espalhamento de spin. A sua dependência com o campo magnético vem das médias $\langle S_z^2 \rangle$ e $\langle S_z \rangle$.

¹²O volume da célula primitiva é $\Omega_0 = a^3/4$, com a o parâmetro de rede. Aqui eu uso o valor para o ZnSe, $a \simeq 5.67$ Å.

¹³Veja a nota de rodapé 10.

¹⁴Para temperatura nula $T_L = 0$, o potencial químico é o próprio nível de Fermi, ou seja, $\mu_{M(m)}^{\sigma_z} = \varepsilon_{F,M(m)}^{\sigma_z} = \varepsilon_1^{e,\sigma_z} + \Delta_{M(m)}^{\sigma_z}$.

Figura 3.12: Fator de sobreposição $\Gamma(N_b, \ell)$ das funções de onda eletrônicas com o perfil de impurezas magnéticas. Γ aumenta com N_b e ℓ , e os valores para diferentes tipos de perfis (φ_{exp} e φ_{erf}) são bastante próximos. A magnitude é maior no caso de concentração nominal (painel esquerdo) que no caso de concentração efetiva (painel direito) devido à aglomeração antiferromagnética. O efeito de diluição é responsável por aproximar as várias curvas para ℓ 's maiores.

Para se ter uma ideia melhor da magnitude deste termo, eu o reescrevo numa forma *dimensionalmente* mais interessante:

$$F(B) = \frac{1}{2\hbar} \frac{(N_0\alpha)^2}{R_y^0} \frac{(a/a_0)^3}{4} (m/m_0) \frac{1}{4} [S(S+1) - \langle S_z^2 \rangle \mp \langle S_z \rangle] , \quad (3.13)$$

no qual R_y^0 é o Rydberg, a_0 é raio de Bohr, e a é o parâmetro de rede. Escrito desta forma, é fácil notar que a sua dimensão é de inverso de tempo.

Usando que $N_0\alpha = 260 \text{ meV}$, $m/m_0 = 0.16$, e $a = 5.67 \text{ Å}$, tenho que

$$\frac{1}{2\hbar} \frac{(N_0\alpha)^2}{R_y^0} \frac{(a/a_0)^3}{4} (m/m_0) \cong 186 \text{ ps}^{-1} . \quad (3.14)$$

A parte que contem o spin $S = 5/2$ e as médias $\langle S_z^2 \rangle$ e $\langle S_z \rangle$ pode ser aproximada expandindo as médias no limite de B pequeno, e mantendo apenas os termos constantes e lineares em B . O resultado é

$$\frac{1}{4} [S(S+1) - \langle S_z^2 \rangle \mp \langle S_z \rangle] \simeq \frac{1}{4} \left(\frac{35}{4} - \frac{35}{12} \pm \frac{35}{12} \frac{g_{Mn}\mu_B B}{k_B T_L} \right) = \frac{35}{24} \left(1 \pm 0.67 \frac{B}{T_L} \right) , \quad (3.15)$$

na qual usei $g_{Mn} = 2$, $\mu_B/k_B \sim 0.67 \text{ T}^{-1} \text{ K}$, e B e T_L estão em unidades de Tesla e Kelvin, respectivamente. Assim, a magnitude de $F(B)$ é

$$F(B) \simeq 271.25 [1 \pm 0.67 B/T_L] \text{ ps}^{-1} . \quad (3.16)$$

Fator de sobreposição $\Gamma(N_b, \ell)$ Para ocorra *spin-flip* devido a interação de troca *sp-d*, é necessário que os orbitais iniciais e finais se sobreponham com os

spins do Mn, o que diminui a probabilidade de espalhamento e aumenta o tempo característico. Este fator é dado justamente pelo termo (3.9)

$$\Gamma(N_b, \ell) = a_0 \int_{L_0} \left| \chi_1^\uparrow(z) \right|^2 \left| \chi_1^\downarrow(z) \right|^2 \bar{x}(z) dz .$$

Em princípio, este termo varia com o campo magnético via as funções de onda. Entretanto, como estou considerando campos baixos, elas são pouco distorcidas (cf. as funções de onda para elétrons na Fig. 3.6). Na prática este fator depende mais do número de barreiras e de seus comprimentos característicos. A Fig. 3.12 mostra a dependência de Γ com ℓ , N_b e o tipo de perfil, tanto para concentração nominal $x(z)$, quanto efetiva $\bar{x}(z)$. Note que, no caso extremo 1×3 ML, o fator de sobreposição é bem pequeno. Neste caso, a barreira magnética “expulsa” as funções de onda, o que diminui consideravelmente a sobreposição.

Sabendo que $\Gamma \sim 1.5 \times 10^{-4}$, posso então fazer uma estimativa razoável do tempo característico de espalhamento (sem ainda considerar os fatores de Fermi). Usando a estimativa que fiz para $F(B)$ tenho

$$\tau_{sf}^{-1} \sim 271.25 \times 1.5 \times 10^{-4} [1 \pm 0.67B/T] \text{ ps}^{-1} \Rightarrow \tau \sim (24 \pm 16B/T) \text{ ps} . \quad (3.17)$$

Para comparar esta estimativa de τ_{sf} com os tempos de espalhamento extraídos dos experimentos τ_{sf}^{exp} (Fig. 3.10), é preciso considerar a técnica experimental utilizada e a definição utilizada para τ_{sf}^{exp} . O tempo de espalhamento da Ref. [Rl] está relacionado com o decaimento da polarização do gás de elétrons, e é extraído dos experimentos usando uma exponencial simples, $\exp(-t/\tau_{sf}^{exp})$. Entretanto, da forma que foi calculado, o tempo de espalhamento teórico está relacionado com a polarização por $P_M^\uparrow(t) \simeq 1 - t/(\tau_{sf}^{\uparrow\downarrow}/2)$, para o caso de elétron $|\uparrow\rangle$ majoritário [83]. Assim, eu preciso dividir por dois o tempo de espalhamento teórico para comparar com o tempo experimental [39, 83].

Considerando então a diferença entre os τ_{sf} ’s teóricos e experimentais, a estimativa (3.17) corresponde um tempo de espalhamento a $B = 0$ de ~ 12 ps, um pouco maior que o valor experimental (~ 5 ps, Fig. 3.10).

Já o desdobramento dos ramos $[\pm$ na Eq. (3.17)] para $T_L = 5$ K e $B = 0.5$ T é de ~ 0.8 ps, bem menor que o valor experimental que é de ~ 8 ps. Um dos principais resultados do trabalho da Ref. [39] é corrigir esta diferença, o que feito considerando os fatores de Fermi e a sua dependência com o campo magnético.

Fatores de Fermi O fator de fermi $1 - f_m^\downarrow$, Eq. (3.10), representa a probabilidade de haver espaço de fase disponível na banda destino (minoritária) no

Figura 3.13: Tempo de espalhamento de spin teórico em função do campo magnético e usando concentração de Mn nominal. Os três painéis comparam τ_{sf} para três tipos de perfil de concentração. Neste caso, o efeito da diluição é pequeno e a magnitude de τ_{sf} é aproximadamente a metade dos valores experimentais. A inclusão da estatística de Fermi (PSF) acentua o desdobramento entre os dois ramos, mas com um desdobramento muito maior que o experimentalmente medido.

mesmo patamar energia que do elétron na banda de origem (majoritária) – fator de preenchimento de fase (PSF - *phase space filling*). Na Ref. [39], os autores mostraram que a inclusão dos fatores de Fermi é essencial para descrever a dependência dos tempos de espalhamento com o campo magnético. Adicionalmente, esta dependência é geral, independente de um mecanismo particular de espalhamento.

Na Ref. [39], os autores apresentaram o tempo de espalhamento de spin $\tau_{sf}(\varepsilon_{k_{\parallel}})$ separadamente para vários valores de $\varepsilon_{k_{\parallel}}$, Eq. (3.7). Ou seja, τ_{sf} calculado desta forma não considera os fatores de ocupação na banda de origem, mas apenas a disponibilidade de espaço de fase na banda de destino.

Assim, aqui eu procedo um passo além do que foi calculado em [39], e calculo um tempo de espalhamento médio considerando conjuntamente as ocupações das bandas origem e destino. Esta média é dada simplesmente por

$$\frac{1}{\tau_{sf}^{\uparrow\downarrow}} = F(B) \Gamma(N_b, \ell) \frac{\int_0^\infty f_M^\uparrow(\varepsilon_{k_{\parallel}}) [1 - f_m^\downarrow(\varepsilon_{k_{\parallel}})] d\varepsilon_{k_{\parallel}}}{\int_0^\infty f_M^\uparrow(\varepsilon_{k_{\parallel}}) d\varepsilon_{k_{\parallel}}}, \quad (3.18)$$

Figura 3.14: Tempo de espalhamento de spin teórico em função do campo magnético e usando concentração de Mn efetiva. Os valores de τ_{sf} são aproximadamente o dobro que no caso nominal, mas comparáveis com os valores experimentais. Para o caso de perfil ideal (a), τ_{sf} para diferentes configurações são bem distintos. A inclusão de diluição [(b) e (c)] diminui estas diferenças, restringindo os valores de τ_{sf} para uma faixa mais reduzida (a $B = 0$), como nos dados experimentais. Os fatores de Fermi aumentam o desdobramento entre os dois ramos (PSF); sem este fatores (no PSF), o desdobramento dos ramos é aproximadamente 10 vezes menor que o caso experimental.

sendo

$$f_M^\uparrow(\varepsilon_{k_\parallel}) = \left\{ \exp \left[\left(\varepsilon_1^\uparrow + \varepsilon_{k_\parallel} - \mu_M^\uparrow \right) / k_B T_e \right] + 1 \right\}^{-1}. \quad (3.19)$$

Nos parágrafos seguintes eu apresento os resultados para os tempos de espalhamento induzidos pela interação de troca s - p .

3.4.2 Resultados para τ_{sf}

Para investigar o efeito dos perfis não-ideais e aglomeração Mn-Mn nos tempos de espalhamento de spin induzidos por troca s - d , calculei τ_{sf} para várias configurações. As Figs. 3.13 e 3.14 mostram a dependência com o campo magnético de τ_{sf} para as transições $\uparrow\downarrow$ (ramo inferior) e $\downarrow\uparrow$ (ramo superior) para os casos usando concentrações nominais e efetivas, respectivamente. As duas figuras apresentam os resultados para τ_{sf} médio, Eq. (3.18), para os casos *com* (PSF) e *sem* (No PSF) os fatores de Fermi. Confirmando os resultados da Ref. [39], que calculou

$\tau_{sf}(\varepsilon_{k_{\parallel}})$, e não a média sobre todos os $\varepsilon_{k_{\parallel}}$'s como eu faço aqui, a não inclusão dos fatores de Fermi retorna um desdobramento entre os ramos $\uparrow\downarrow$ e $\downarrow\uparrow$ muito menor que o experimentalmente medido, Fig. 3.10. Por outro lado, a inclusão de PSF aumenta o desdobramento entre os ramos.

Caso de concentração nominal Os tempos característicos para o caso de concentração nominal (Fig. 3.13) ficaram menores que no caso de concentração efetiva (Fig. 3.14). Isto ocorre, como já discutido, pois a aglomeração antiferromagnética do segundo caso diminui a quantidade de spins de Mn ativos no processo de espalhamento, aumentando o tempo entre um processo de espalhamento e outro. No caso nominal, as diferenças entre as configurações com N_b 's diferentes é pequena pois todas as impurezas de Mn contribuem para o espalhamento, (quase-)independente de como elas estão distribuídas no DMQW. A diferença entre os vários casos vem da superposição dos planos de Mn com a função de onda (fator Γ ilustrado na Fig. 3.12), que varia pouco neste caso. A inclusão de diluição [painéis (b) e (c) da Fig. 3.13)] diminui mais ainda estas diferenças.

Caso de concentração efetiva A Fig. 3.14 mostra os resultados para τ_{sf} para o caso utilizando concentrações efetivas. Neste caso, apenas uma fração das impurezas de Mn contribui para o espalhamento de spin mediado pela interação de troca s - d (aglomeração antiferromagnética). Portanto, (i) os tempos são maiores que o caso nominal, e (ii) o efeito de diluição, seja distribuindo o Mn em várias barreiras, ou seja devido a segregação ou interdifusão, é importante para a magnitude de τ_{sf} . O painel (a) da Fig. 3.14 reproduz os resultados da Ref. [39] para o caso de perfis ideais (quadrados). Note que, neste caso, os casos para N_b 's diferentes são bem distintos, independente se considera-se PSF ou não.

Já os painéis (b) e (c) contêm os resultados que consideram interdifusão e segregação, respectivamente, no perfil de concentração do Mn. Para os casos com muitas barreiras, e.g. $N_b = 18$, a diluição aumenta a superposição entre barreiras vizinhas, aumentando a aglomeração antiferromagnética e, portanto, aumentando o tempo de espalhamento (menos íons de Mn participando do processo). Para um número de barreiras menor, e.g. $N_b = 12$, o efeito da diluição é diminuir a aglomeração antiferromagnética, aumentando, então, a quantidade de Mn ativa no espalhamento, e diminuindo τ_{sf} . Assim, quando comparado com o caso ideal (barreiras quadradas) do painel (a), as curvas de τ_{sf} tendem a ficar mais próximas entre si quando se considera diluição, (b) e (c). Isto está de acordo com o fato experimental que a $B = 0$ os tempos de espalhamento de spin são bem próximos para todas as configurações [RI] (veja a Fig. 3.10).

Figura 3.15: Tempo de espalhamento de spin em função do número de barreiras magnéticas para os casos de concentração nominal e efetiva. τ_{sf} descrito no modelo aumenta em até três ordens de magnitude no para os casos com poucas barreiras magnéticas. Nestes casos outros mecanismos de espalhamento seriam mais relevantes fazendo que os tempos de espalhamento observados nunca fossem tão grandes. Para cada configuração com N_b barreiras $x_p = 3/N_b$.

Como foi dito no início desta seção, é importante lembrar que o mecanismo de espalhamento por troca s - d não é necessariamente dominante em DMHs. Amostras não-magnéticas têm tempos de espalhamento de spin comparáveis àquelas com Mn, apesar que apenas as magnéticas têm os dois ramos distintos para os espalhamentos $\uparrow\downarrow$ e $\downarrow\uparrow$ [39]. A interação de troca s - d é importante para o desdobramento de spin gigante entre as bandas, afetando sim os tempos de espalhamento, mas indiretamente, via os fatores de Fermi. Mesmo se o mecanismo do espalhamento não for por via troca s - d , os fatores de Fermi ainda estarão presentes e devem ser relevantes [39].

De fato, como ilustrado na Fig. 3.15, os valores de τ_{sf} devido a troca s - d para para $N_b \leq 12$ são muito altos. Eles certamente são maiores que os tempos de espalhamento de spin devido a outros mecanismos, uma vez que os resultados experimentais de RI mostram que τ_{sf} para $N_b = 3$ e 6 são comparáveis ao caso $N_b = 24$.

3.5 Discussões

Neste capítulo eu investiguei o efeito da aglomeração antiferromagnética e da diluição das impurezas magnéticas nas propriedades magnetoópticas de DMHs.

Eu mostrei que a inclusão destes efeitos melhoram os resultados teóricos para o desdobramento de spin e para tempos de espalhamento de spin, aproximando dos resultados experimentais disponíveis.

Esta parte do trabalho foi uma complementação da investigação da Ref. [39]. Naquele trabalho, os autores estudaram o desdobramento de spin e o espalhamento de spin induzidos pela interação de troca *sp-d* utilizando perfis quadrados (ideais) para a distribuição das impurezas magnéticas, e concentrações efetivas usando o modelo de singletos da teoria de estatística de aglomerados. O acordo da Ref. [39] com os dados experimentais foi *qualitativo*. Nesta parte da tese eu mostrei que a inclusão de efeitos de diluição do Mn, seja por segregação ou por interdifusão, mais o modelo de estatística de aglomerados que, além dos singletos, também considera tripletos abertos e fechados, permite obter um acordo *quantitativo* com os dados experimentais para o desdobramento de spin.

No que se refere aos tempos de espalhamento de spin, a inclusão dos efeitos de diluição preservou o resultado do trabalho anterior [39] no aspecto que os fatores de Fermi, que são gerais, possibilitam aumentar o desdobramento das curvas de tempo de espalhamento. Nestes estudos, o espalhamento via a interação de troca *s-d* é usado como um mecanismo *modelo*, relativamente simples, que permite investigar o efeito da inclusão dos fatores de preenchimento do espaço de fase. Se por um lado os valores de τ_{sf} para $N_b \geq 12$ estão muito próximos dos valores experimentais, a Fig. 3.15 mostra que os resultados para um número menor de barreiras diverge dos resultados experimentais em até três ordens de magnitude. Isto reforça a ideia que troca *s-d* não é mesmo o principal mecanismo de espalhamento de spin nestes sistemas.

Voltando para os resultados para o desdobramento de spin, se por um lado Awschalom e Samarth [60] dizem que há “evidências circunstanciais” sugerindo que os efeitos de interdifusão e segregação nestes sistemas são limitados a escalas de uma monocamada (veja Sec. 2.1), os resultados aqui apresentados também permitem inferências à respeito da configuração microscópica dos arranjos de Mn. Baseado nos modelos para aglomeração e diluição usados nesta tese, é possível estimar que os comprimentos característicos de diluição são da ordem de uma a duas monocamadas. Entretanto, com os dados disponíveis, não é possível especificar se o mecanismo relevante na diluição é de segregação ou interdifusão. Sobre este aspecto, os experimentos usando barreiras normais e invertidas [59, 61–66], que eu mencionei na Sec. 2.1, são mais conclusivos e sugerem que segregação é o mecanismo mais relevante.

Em *bulk*, para $x \lesssim 0.05$ os diversos modelos da estatística de aglomerados são equivalentes, enquanto a parametrização de Gaj *et al.* [59], Eq. 2.2, pode ser usada para toda a faixa de valores (o modelo de aglomerado incluindo a

correção de ordem maior aproxima bem deste resultado até $x \lesssim 0.15$). Já para os casos de interfaces e (mono)camadas, não há uma análise experimental extensa, semelhante a existente para *bulk*, que sirva de parâmetro de comparação para os modelos teóricos, seja usando estatística de aglomerados ou o modelo x_{NN} . Assim, para valores de $x > 0.1$, apenas a comparação de resultados teóricos com dados experimentais, para grandezas que dependem tanto da aglomeração anti-ferromagnética quanto da diluição, pode dizer se o modelo adotado foi adequado ou não. De fato, foi isto que fiz para o caso de desdobramento de spin: o efeito de diluição, seja por segregação ou interdifusão, mais o modelo de aglomerados com singletos e tripletos, permitiu ajustar melhor os dados experimentais.

É importante lembrar, porém, que devido a limitação dos modelos para o efeito de aglomeração para as amostras com alto x , o comprimento característico ℓ e a concentração nominal x_p são, em princípio, apenas parâmetros que regulam a magnitude de ΔE . Para se fazer uma identificação entre os valores usados para ℓ e x_p e os valores microscópicos reais seria necessário verificar estas grandezas independentemente e, de preferência, com métodos diretos. Por exemplo, a técnica de microscopia de tunelamento de seção transversal (X-STM - *cross-sectional scanning tunneling microscopy*) [84–88] possibilita “visualizar” com precisão atômica o perfil estrutural de uma heteroestrutura. Nesta técnica, a amostra é seccionada de forma que a ponta do STM percorre a direção de crescimento da amostra. Assim, é possível traçar o perfil de concentração, indicando inclusive a quantidade de impurezas que de fato foi incorporada na amostra. Em especial, eu menciono as Refs. [87, 88], que investigaram super-redes digitais de InGaAlAs usando X-STM. Os resultados indicaram tanto a existência de interdifusão, quanto de segregação. A mesma técnica poderia ser utilizada para investigar o perfil de concentração de Mn em DMHs do grupo II-VI.

No restante deste trabalho eu utilizo o perfil de concentração do tipo segregação e o modelo de estatística de aglomerados com singletos e tripletos ($P_1 + P_3$), a menos que indicado o contrário. Para cada caso é determinado qual comprimento característico e concentração de Mn melhor ajustam os cálculos teóricos aos respectivos dados experimentais. Desta forma, agora eu retiro o enfoque das impurezas magnéticas e passo para a física de gases de elétrons bidimensionais que são confinados em DMHs. O papel do Mn e da interação de troca s - d é, via o desdobramento de spin gigante, polarizar este gás de elétrons e alinhar níveis de Landau de spins opostos. Sob estas condições surgem os efeitos não triviais que são analisados nos próximos capítulos.

Parte II

Magnetotransporte e Ferromagnetismo Itinerante

Capítulo 4

Gás de Elétrons Bidimensional e Quantização de Landau

Conteúdo

A introdução de dopagem em heteroestruturas digitais magnéticas resulta na formação dos chamados gases de elétrons bidimensionais. Na presença de um campo magnético intenso, a energia cinética é quantizada, formando os níveis de Landau. Efeitos quânticos oriundos das quantizações espacial e orbital refletem em diversas grandezas, em particular, no magnetotransporte, que exhibe o efeito Hall quântico. Neste capítulo eu apresento a formulação que eu utilizo nesta tese para calcular a estrutura eletrônica e as propriedades de magnetotransporte deste tipo de sistema. O contexto teórico baseia-se na formulação autoconsistente de Kohn-Sham para a teoria do funcional da densidade dependente de spin. Eu utilizo esta teoria na aproximação da massa efetiva e função envelope.

4.1	Introdução	74
4.2	Estrutura eletrônica: DFT/LSDA	77
4.3	Campo magnético e quantização de Landau	90
4.4	Magnetotransporte no regime quântico	99
4.5	Discussões e resumo da formulação	106

4.1 Introdução

Nos capítulos anteriores eu investiguei as propriedades magnetoópticas de DMHs, e a sua conexão com os efeitos de aglomeração e diluição do Mn nestas heteroestruturas. Agora eu mudo o enfoque para propriedades de magnetotransporte de DMHs com dopagem por modulação do tipo n . Estas heteroestruturas são semelhantes ao poço quântico digital magnético ilustrado na Fig. 4.1. Eu analiso experimentos recentes usando DMHs do grupo II-VI [21, 37, 38] realizados no regime de efeito Hall quântico inteiro (IQHE). O desdobramento de spin gigante devido, a interação de troca s - d , permite alinhar os níveis eletrônicos (níveis de Landau, LLs) tal que novos efeitos surgem nas medidas de magnetotransporte. A Ref. [37] relata o aparecimento de um pico anômalo nas medidas de resistividade longitudinal ρ_{xx} , e o deslocamento da curva de resistividade para campos magnéticos mais baixos à medida que a temperatura aumenta. Já na Ref. [21], além de também ocorrer um pico anômalo em ρ_{xx} , este pico apresentou um ciclo de histerese à medida que o campo magnético aumentava ou diminuía. Este resultado é uma forte evidência da existência de um regime de ferromagnetismo itinerante (dos elétrons de condução) denominado de ferromagnetismo de efeito

Figura 4.1: Esquema de um poço quântico digital magnético dopado por modulação. O poço quântico situa-se no centro da heteroestrutura crescida, *e.g.*, na direção (100). Nele são inseridas (mono)camadas de MnSe regularmente espaçadas. As regiões das barreiras são compostas por espaçadores e regiões com alta dopagem. As impurezas doadoras fornecem os elétrons que são capturados pelos níveis ligados do poço. Na presença de um campo magnético, os momentos magnéticos localizados dos átomos de Mn se alinham e interagem fortemente com os elétrons confinados na região do poço, conferindo ao sistema uma resposta paramagnética bastante intensa (interação de troca sp - d).

Hall (QHF - *quantum Hall ferromagnetism*) [89].

Gás de elétrons bidimensional À partir deste capítulo da tese, o principal personagem passa ser o gás de elétrons que se forma na região de confinamento de DMHs como a da Fig. 4.1 – semelhantes àquelas que investiguei no Cap. 3, mas com altos níveis de dopagem. Quando o movimento dos portadores é restrito a regiões da ordem de seu comprimento de onda de de-Broglie ($\lambda = 2\pi/k = h/\sqrt{2mE} \sim 122 \text{ \AA}$ para $m/m_0 = 0.1$ e $E = 0.1 \text{ eV}$), a dinâmica passa a ser regida pela mecânica quântica. O movimento é “congelado” na direção de confinamento, *i. e.*, a separação entre os níveis confinados é bem maior que o alargamento térmico ($\sim k_B T = 0.086 \text{ meV K}^{-1}$) e o alargamento devido a colisões ($\Gamma \sim 0.7 \text{ meV}$).¹ Assim, o movimento só é possível no plano transversal, formando o chamado *gás de elétrons bidimensional* (2DEG).

As heteroestruturas semicondutoras aqui investigadas fazem parte desta classe de sistemas capazes de confinar 2DEGs. A realização prática destes gases quânticos levou à descoberta das contrapartidas quânticas do efeito Hall, a saber, o *inteiro* [90] e o *fracionário* [91, 92]. No regime destes efeitos, que por si próprios envolvem uma física muito rica, surgem outros tão interessantes quanto, como, por exemplo, o ferromagnetismo itinerante de efeito Hall [20, 89]. Os Capítulos 5 e 6 abordam justamente fenômenos de magnetotransporte e ferromagnetismo itinerante no regime do efeito Hall quântico inteiro. Nestes casos, o sistema é submetido a campos magnéticos intensos, perpendiculares à direção de crescimento da amostra.

Dopagem por modulação As DMHs utilizadas nos experimentos de magnetotransporte que eu investigo possuem impurezas doadoras do tipo *n*. Estas são implantadas nas regiões das barreiras,² em geral separadas do poço quântico por regiões espaçadoras intrínsecas (veja a Fig. 4.1). Estas regiões *n*-dopadas funcionam como um reservatório de elétrons que, quando capturados na região de confinamento do DMQW, formam um 2DEG.

Como estes sistemas dopados são utilizados em medidas de magnetotransporte, é desejável ter uma grande concentração de portadores com a maior mobilidade possível. Por outro lado, os dopantes são impurezas espalhadoras que acabam por limitar a mobilidade. Para contornar esta dificuldade, a técnica de

¹ $\Gamma \sim \hbar/\tau$, e $\tau = m\mu/e$, sendo $m/m_0 \sim 0.16$ e $\mu \sim \text{m}^2/\text{Vs}$ valores típicos para elétrons.

²Dopantes do tipo *n* típicos nestas estruturas do grupo II-VI são elementos que possuem 7 elétrons na última camada. Nas DMHs baseadas em ZnSe investigadas nesta tese (Cap. 5), o dopante é o Cloro [37], cuja configuração eletrônica é $[\text{Ne}]3s^23p^5$, e que entra na sub-rede de ânions substituindo o Selênio ($[\text{Ar}]4s^23d^{10}4p^4$). Já nos sistemas de CdTe (Cap. 6), o dopante é o Iodo [21] ($[\text{Kr}]5s^24d^{10}5p^5$), que substitui o Telúrio ($[\text{Kr}]5s^24d^{10}5p^4$). O elétron adicional da camada *p* confere uma dopagem do tipo *n*.

Figura 4.2: Descrição qualitativa dos principais componentes do potencial de um poço quântico digital magnético, semelhante ao ilustrado na Fig. 4.1. Em cada interface ZnSe/(Zn,Cd)Se há uma descontinuidade do potencial, formando um poço quântico com uma série de níveis ligados (a). Na presença de um campo magnético, a interação de troca *sp-d* contribui com um perfil de potencial dependente de spin que segue o perfil de concentração do Mn (b). Os elétrons confinados dentro do poço quântico exercem uma repulsão Coulombiana entre si extremamente forte. O potencial de Hartree correspondente deve ser somado aos potenciais estrutural e magnético (c). Por ser um gás de elétrons quântico, além do termo de Hartree, há também a contribuição de troca e correlação, que atenua o termo de Hartree (d).

dopagem por modulação [93] é utilizada. Nela, a dopagem é feita numa região diferente daquela que vai capturar e confinar as cargas. Portanto, há uma separação espacial entre a densidade de portadores ativa no transporte e as impurezas espalhadoras. Isto permite mobilidades elevadas ($\sim 10^4 \text{ cm}^2/\text{Vs}$) em sistemas altamente dopados ($\sim 10^{19} \text{ cm}^{-3}$).

Esta separação espacial da densidade de portadores e suas impurezas ionizadas resulta em campos elétricos internos. Tanto as regiões ionizadas (positivas) contribuem com um potencial de Coulomb atrativo, quanto as regiões com excesso de elétrons (negativas) contribuem com um potencial repulsivo. Estes potenciais, que seguem o perfil de densidade de carga, são somados ao potencial estrutural do sistema, resultando o potencial típico de heteroestruturas com dopagem por modulação.

Na Fig. 4.2 eu ilustro como cada ingrediente do sistema contribui

para o perfil de potencial total. Os painéis (a) e (b) mostram os perfis de potencial estrutural e de interação de troca s - d , como aqueles utilizados nos capítulos anteriores [Eq. 3.2]. A separação de cargas, devido à dopagem por modulação, gera campos elétricos internos, cujo potencial eletrostático correspondente está ilustrado no painel (c). Como o gás de elétrons confinado na região do poço é um sistema quântico, há também contribuições de troca e correlação para o potencial total (d), cujo efeito é atenuar o potencial de Hartree.

Organização do capítulo Neste capítulo eu complemento o modelo para DMHs apresentado no Cap. 1 incluindo dois novos ingredientes. Eu passo a considerar na formulação do problema a interação de Coulomb e a quantização de Landau do gás de elétrons confinado nas DMHs. O confinamento de uma alta concentração de elétrons acarreta uma forte repulsão de Coulomb. Aqui eu trato este sistema interagente usando a formulação autoconsistente de Kohn-Sham [41] da teoria do funcional da densidade (DFT - *density-functional theory*) [40]. Na Seção 4.2 eu faço um resumo dos aspectos da DFT que são importantes neste trabalho. Em seguida, na Seção 4.3, eu considero o efeito do campo magnético neste gás de elétrons, que resulta na chamada quantização de Landau. Para analisar os resultados experimentais de magnetotransporte investigados nos capítulos 5 e 6 seguintes, eu apresento na Seção 4.4 o modelo usado para simular as magnetorresistências longitudinal ρ_{xx} (efeito Shubnikov-de Haas, SdH) e transversal ρ_{xy} (IQHE). Adiantando os resultados, utilizando a formulação que é apresentada no restante deste capítulo, foi possível reproduzir quantitativamente as principais características presentes nos dados experimentais, inclusive o efeito de QHF.

4.2 Estrutura eletrônica: DFT/LSDA

Como nestes sistemas dopados há uma enorme quantidade de elétrons ($\sim 10^{11} \text{ cm}^{-2}$) confinada numa região relativamente estreita ($L \sim 100 \text{ Å}$), ocorre forte repulsão de Coulomb que deve ser levada em consideração no cálculo da estrutura eletrônica do sistema e das demais propriedades. O 2DEG é um sistema quântico, com as funções de onda de seus constituintes estendidas na escala do poço quântico e sobrepostas entre si. Neste regime, além da contribuição “clássica” de Hartree, há também a parte quântica da interação de Coulomb, chamada de troca-correlação (XC). Tratar estas contribuições é um problema complicado de muitos corpos. Aqui eu utilizo a formulação de Kohn-Sham (KS) da teoria do funcional da densidade dependente de spin [40, 41].

Nesta seção eu apresento a formulação de Kohn-Sham na forma apropriada para tratar as heteroestruturas magnéticas que eu analiso nos capítulos

subsequentes. Os programas numéricos desenvolvidos implementam esta técnica de cálculo de estrutura eletrônica para sistemas de muitos corpos.

4.2.1 Formulação geral e sistema Kohn-Sham

O Hamiltoniano de uma gás de elétrons interagente sujeito a um potencial externo $v(r)$ é escrito como

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} + \hat{V}, \quad (4.1)$$

sendo

$$\hat{T} = \frac{1}{2} \int \nabla \Psi^*(r) \cdot \nabla \Psi(r) dr, \quad (4.2)$$

$$\hat{U} = \frac{1}{2} \int \frac{1}{|r - r'|} \Psi^*(r) \Psi^*(r') \Psi(r') \Psi(r) dr dr', \quad (4.3)$$

$$\hat{V} = \int v(r) \Psi^*(r) \Psi(r) dr \quad (4.4)$$

as energias cinética, de Coulomb e do potencial externo, respectivamente. O operador de densidade é

$$n(r) = \Psi^*(r) \Psi(r). \quad (4.5)$$

Na DFT, a energia do sistema é um funcional da densidade e é dada por³

$$E[n] = \langle \Psi[n] | \hat{T} + \hat{U} + \hat{V} | \Psi[n] \rangle = T[n] + U[n] + V[n]. \quad (4.6)$$

Separando a parte não interagente $T_s[n]$ da energia cinética, e a parte de Hartree $U_H[n]$ da interação Coulomb, a energia total pode ser reescrita como

$$E[n] = T_s[n] + U_H[n] + V[n] + E_{xc}[n]. \quad (4.7)$$

O termo $E_{xc}[n]$ é a chamada energia de *troca e correlação* (XC - *exchange-correlation*), e contém tanto a contribuição de troca da interação de Coulomb, quanto as contribuições de correlação da parte interagente da energia cinética e da interação Coulombiana.

Na formulação de Kohn-Sham (KS) da DFT [41], o problema de muitos corpos original é substituído por um problema fictício de uma *única partícula* sujeita a um *potencial efetivo* $v'(r)$,

$$\left[-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + v'(r) \right] \phi_i(r) = \varepsilon_i \phi_i(r). \quad (4.8)$$

³ A notação $F[n]$ significa que a grandeza F é funcional de n . Enquanto uma *função* faz um mapeamento entre números, $x \xrightarrow{f} y = f(x)$, um funcional F faz um mapeamento entre *funções* e números, $f(x) \xrightarrow{F} y = F[f(x)]$, ou entre *funções* e *funções*, $f(x) \xrightarrow{F} g[f(x)](z)$, ou $g([f(x)]; z)$.

Os auto-estados $\phi_i(r)$ são orbitais monoelétrônicos e são chamados de orbitais Kohn-Sham. Analogamente, as auto-energias ε_i são as energias de Kohn-Sham. Se o potencial efetivo $v'(r)$ for apropriadamente escolhido tal que a densidade

$$n'(r) = \sum_{i=1}^N |\phi_i(r)|^2, \quad (4.9)$$

com N o número total de partículas, minimize o funcional da energia $E[n']$, os teoremas da DFT garantem, então, que esta densidade, calculada à partir dos orbitais monoelétrônicos, é igual à densidade total do estado fundamental do sistema interagente de muitos corpos. Adicionalmente, a energia obtida à partir desta densidade é a energia do estado fundamental.

Para determinar o potencial efetivo $v'(r)$ é efetuado um procedimento de minimização do funcional da energia com relação a densidade. Inicialmente, note que a energia cinética não interagente pode ser escrita utilizando as energias KS da Eq. (4.8),

$$T_s[n'] = \sum_i \left\langle \phi_i \left| -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right| \phi_i \right\rangle = \sum_i \varepsilon_i - \int v'(r) n'(r) dr, \quad (4.10)$$

de forma que a energia total (4.7) fica

$$E[n'] = \sum_i \varepsilon_i - \int v'(r) n'(r) dr + \frac{1}{2} \int \frac{n'(r') n'(r)}{|r - r'|} dr dr' + \int v(r) n'(r) dr + E_{xc}[n']. \quad (4.11)$$

Agora minimiza-se (4.11) com relação a n' para encontrar a condição que deve ser satisfeita para que a densidade n' corresponda à densidade do estado fundamental,

$$\frac{\delta E[n']}{\delta n'} = -v'(r) + \underbrace{\int \frac{n'(r')}{|r - r'|} dr'}_{v_h([n'];r)} + v(r) + \underbrace{\frac{\delta E_{xc}[n']}{\delta n'(r)}}_{v_{xc}([n'];r)} = 0. \quad (4.12)$$

Assim, o potencial fictício é dado por

$$v'([n]; r) = v(r) + v_h([n'(r)]; r) + v_{xc}([n'(r)]; r), \quad (4.13)$$

no qual o primeiro termo é o próprio potencial externo, o segundo é o potencial de Hartree, e o terceiro é o potencial de troca e correlação.

As equações (4.8) e (4.13) formam um sistema autoconsistente pois estão acopladas pela densidade $n'(r)$ [Eq. (4.9)]: ao mesmo tempo que para resolver a equação de Schrödinger é preciso conhecer o potencial efetivo, que é funcional da densidade, é preciso também conhecer as autofunções $\phi_i(\mathbf{r})$ para

calcular a densidade $n(\mathbf{r})$. Assim, na prática o cálculo começa com uma condição inicial, e.g. $v_h = v_{xc} = 0$, e continua resolvendo-se as equações (4.8) e (4.13) sucessivamente, usando o resultado de uma no cálculo da outra.⁴ Esta formulação autoconsistente é a forma mais utilizada da DFT em implementações práticas, que vão desde o cálculo de sistemas atômicos e moleculares até a física de estado sólido [94].

Substituindo (4.13) em (4.11) obtém-se a expressão para a energia total do sistema interagente em termos das energias monoelétrônicas de Kohn-Sham,

$$E[n'] = \sum_i \varepsilon_i - \frac{1}{2} \int \frac{n'(r')n'(r)}{|r - r'|} dr dr' - \int v_{xc}(r)n'(r) dr + E_{xc}[n']. \quad (4.14)$$

Desta forma, o problema original de muitos corpos ficou resumido a resolver a equação de Schrödinger de uma única partícula. Note, entretanto, que tanto a densidade $n'(r)$ quanto as grandezas derivadas à partir dela, e.g. a energia $E[n']$, são soluções do sistema interagente de muitos corpos. Se o funcional $E_{xc}[n]$ para o sistema em questão fosse exatamente conhecido – e consequentemente o respectivo potencial v_{xc} – a solução do problema seria exata. Entretanto, como este não é o caso, é necessário utilizar aproximações para a energia e para o potencial de troca-correlação.

Aproximações para E_{xc} Uma das aproximações mais comuns é a aproximação da densidade local (LDA - *local density approximation*), na qual aproxima-se a energia de troca-correlação de cada elemento de volume do sistema com densidade $n(\mathbf{r})$ pelo valor conhecido desta energia para um gás de elétrons uniforme com a mesma densidade, ou seja,

$$E_{xc}[n] \approx E_{xc}^{LDA}[n] = \int n(r) e_{xc}^{hom}([n]; r) dr, \quad (4.15)$$

com $e_{xc}^{hom}([n]; r)$ a energia de troca e correlação por partícula do gás de elétrons homogêneo. No caso da LDA, a contribuição de troca é conhecida exatamente

$$\varepsilon_x^{hom}[n] = -\frac{3}{4\pi} (3\pi^2)^{1/3} n^{1/3}, \quad (4.16)$$

⁴Para possibilitar a convergência do método, em geral o potencial autoconsistente a cada iteração é composto de uma fração do potencial da iteração anterior e outra fração do novo potencial, $v_{sc}(z) = \xi v_{sc}^{i-1}(z) + (1 - \xi)v_{sc}^i(z)$. O valor de ξ é em geral entre 0.5 e 0.9. Durante as iterações uma ou mais grandezas são inspecionadas; quando elas param de variar o procedimento convergiu. Um teste de convergência é fazer $\xi = 0$. Se a convergência estiver correta o resultado não deve mudar.

em unidades atômicas [95]. Já para a correlação, normalmente utiliza-se valores obtidos em cálculos de Monte Carlo quântico [96]. Na prática, existem fórmulas paramétricas que reproduzem os dados conhecidos tanto para a energia quanto para o potencial XC [97].

4.2.2 Extensão para sistemas magnéticos

A introdução à DFT dos parágrafos anteriores limitou-se a sistemas não-magnéticos, para os quais os observáveis do sistema dependem da densidade $n(\mathbf{r})$. Quando considera-se a interação do campo magnético $\mathbf{B}$ com os spins eletrônicos, a energia total do sistema possui uma contribuição adicional dada por $-\int \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{m}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$, sendo $\mathbf{m}$ a magnetização do sistema eletrônico. Adicionalmente, nos sistemas investigados nesta tese, os spins também interagem com os momentos magnéticos localizados das impurezas de Mn, na chamada interação de troca *sp-d*. Como visto nos capítulos anteriores, esta interação pode ser incorporada ao problema via um potencial efetivo dependente de spin, Eq. (1.9).

A extensão da DFT para sistemas magnéticos consiste em considerar a magnetização do sistema $\mathbf{m}$ como uma variável fundamental, juntamente com a densidade n [98]. Aqui eu considero o caso em que o campo magnético é uniforme na direção $\hat{z}$, $\mathbf{B} = B\hat{z}$, de forma que a magnetização é $\mathbf{m} = m\hat{z}$, com $m = \mu_B(n_\uparrow - n_\downarrow)$, em termos das densidades parciais de spin. Neste caso, ao invés de $\{n, m\}$ eu vou usar $\{n_\uparrow, n_\downarrow\}$ como variáveis fundamentais.

Considerando tanto a interação Zeeman, quanto um potencial dependente de spin $v_{\sigma_z}(\mathbf{r})$, a energia do potencial externo fica

$$V[n_\uparrow, n_\downarrow] = \sum_{\sigma_z} \int [n_{\sigma_z} v_{\sigma_z}(r) + \mu_B n_{\sigma_z} \sigma_z B] d\mathbf{r} \quad (4.17)$$

e a energia total fica

$$\begin{aligned} E[n_\uparrow, n_\downarrow] &= T[n_\uparrow, n_\downarrow] + U[n_\uparrow, n_\downarrow] + V[n_\uparrow, n_\downarrow] \\ &= T_s[n_\uparrow, n_\downarrow] + U_H[n_\uparrow, n_\downarrow] + V[n_\uparrow, n_\downarrow] + E_{xc}[n_\uparrow, n_\downarrow]. \end{aligned} \quad (4.18)$$

Da mesma forma que no caso não-magnético, é possível derivar um conjunto de equações autoconsistentes de partícula simples. Seguindo os mesmos passos da seção anterior, mas agora fazendo o procedimento de minimização da energia para as variáveis $\{n_\uparrow, n_\downarrow\}$, resulta uma equação de Schrödinger para cada componente de spin [98],

$$\left[-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + v'_{\sigma_z}(r) \right] \phi_i^{\sigma_z}(r) = \varepsilon_i^{\sigma_z} \phi_i^{\sigma_z}(r), \quad \sigma_z = \pm 1 \quad (4.19)$$

na qual o potencial autoconsistente efetivo $v'_{\sigma_z}(r)$ é

$$v'([n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]; r) = \mu_B \sigma_z B + v^{\sigma_z}(r) + v_h([n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]; r) + v_{xc}^{\sigma_z}([n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]; r). \quad (4.20)$$

O potencial de troca e correlação é

$$\begin{aligned} v_{xc}^{\sigma_z}([n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]; r) &= \frac{\delta E_{xc}[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]}{\delta n_{\sigma_z}} = \left. \frac{\partial [n(r) \varepsilon_{xc}(n_{\uparrow}, n_{\downarrow})]}{\partial n_{\sigma_z}} \right|_{n_{\sigma_z} \rightarrow n_{\sigma_z}(r)} \\ &= \varepsilon_{xc}(n_{\uparrow}, n_{\downarrow}) + n(r) \frac{\partial \varepsilon_{xc}(n_{\uparrow}, n_{\downarrow})}{\partial n_{\sigma_z}}. \end{aligned} \quad (4.21)$$

Similar ao caso não-magnético, aqui também são feitas aproximações para a energia (e para o potencial) de XC. A contrapartida da LDA para o caso dependente de spin é a aproximação da densidade de spin local (LSDA - *local spin density approximation*),

$$E_{xc}[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}] \approx E_{xc}^{LSDA}[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}] = \int n(r) \varepsilon_{xc}^{hom}([n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]; r) dr. \quad (4.22)$$

Em particular, neste trabalho eu utilizo a parametrização de Vosko, Wilk, e Nusair [99] (VWN) para $\varepsilon_{xc}^{hom}([n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]; r)$.⁵

A energia total em termos dos orbitais monoelétrônicos de Kohn-Sham fica

$$E[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}] = \sum_{i, \sigma_z} \varepsilon_i^{\sigma_z} - \frac{1}{2} \int v_h(z) n(z) dz - \sum_{\sigma_z} \int v_{xc}^{\sigma_z}(z) n_{\sigma_z}(z) dz + E_{xc}[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]. \quad (4.23)$$

Fator de escala de spin Aqui eu chamo a atenção para a dependência da contribuição de troca e correlação com a polarização do sistema eletrônico. As propriedades que eu menciono a seguir são fundamentais para explicar a contribuição de XC para aumentar o desdobramento de spin do gás de elétrons (Cap. 5), e para entender a estabilidade do estado ferromagnético eletrônico que surge nos experimentos analisados no Cap. 6.

A contribuição (*negativa*) para a energia devido a anti-simetrização da função de onda é a chamada energia de troca. Ela é máxima quando o gás de

⁵Eu tomei um cuidado especial com a utilização da DFT neste trabalho, em especial na escolha da parametrização para o potencial XC. Eu implementei diversas parametrizações existentes na literatura, não apenas da aproximação LSDA [100–103] mas também na aproximação de gradientes generalizada (GGA) [104–110]. A parametrização de Vosko, Wilk, e Nusair [99] é considerada atualmente uma das melhores para a LSDA e por isso eu a escolhi para efetuar os cálculos. Para os sistemas estudados nesta tese, a opção por GGAs não resulta uma melhora perceptível nos resultados. Já as LSDAs mais antigas, e.g. von Barth e Hedin [100] e Gunnarsson e Lundqvist [101], mostraram-se inadequadas uma vez que as simulações com estas parametrizações não reproduziram satisfatoriamente os resultados experimentais.

elétrons está polarizado, i.e., todos os spins com a mesma orientação. Neste caso, o princípio de Pauli diz que a parte *espacial* da função de onda deve ser anti-simétrica. Isto corresponde a uma maior separação espacial entre os máximos da densidade eletrônica, quando comparado com o caso não polarizado, e consequentemente, a uma energia de Coulomb menor. Desta forma, a energia do gás de elétrons polarizado é menor que no caso não-polarizado. Para o caso uniforme, a energia de troca por partícula de um sistema com polarização $\zeta = (n_{\uparrow} - n_{\downarrow})/n = 1$ é

$$\varepsilon_x(n, \zeta = 1) = 2^{1/3} \varepsilon_x(n, \zeta = 0), \quad (4.24)$$

sendo que a energia para $\zeta = 0$ é dada pela Eq. (4.16).

Para obter a dependência da energia de troca com a polarização, utiliza-se a seguinte propriedade de escala [111]

$$E_x[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}] = \frac{1}{2} E_x[2n_{\uparrow}, 0] + \frac{1}{2} E_x[0, 2n_{\downarrow}]. \quad (4.25)$$

Substituindo (4.24) em (4.25) obtém-se

$$\varepsilon_x(n, \zeta) = \varepsilon_x(n, 0) + f(\zeta)[\varepsilon_x(n, 1) - \varepsilon_x(n, 0)], \quad (4.26)$$

com

$$f(\zeta) = \frac{(1 + \zeta)^{4/3} + (1 - \zeta)^{4/3} - 2}{2(2^{1/3} - 1)}. \quad (4.27)$$

Enquanto a relação (4.26) é exata para troca (sistema uniforme), para correlação não existe uma relação similar. Uma aproximação comum é utilizar a mesma fórmula de troca para interpolar as energias de correlação, ou seja,

$$\varepsilon_c(n, \zeta) = \varepsilon_c(n, 0) + f(\zeta)[\varepsilon_c(n, 1) - \varepsilon_c(n, 0)], \quad (4.28)$$

chamada de interpolação de spin de von Barth e Hedin [100] (vBH). Assim, na LSDA, utiliza-se valores conhecidos para $\varepsilon_c(n, 0)$ e $\varepsilon_c(n, 1)$ para várias densidades e, via a Eq. (4.28), obtém-se a energia de correlação para uma polarização qualquer.

A interpolação de spin de vBH para a correlação foi amplamente utilizada na literatura por muitos anos. Atualmente a interpolação de spin de Vosko, Wilk, e Nusair [99] é considerada mais adequada,

$$\varepsilon_c(n, \zeta) = \varepsilon_c(n, 0) + \alpha_c(n) \frac{f(\zeta)}{f''(0)} (1 - \zeta^4) + [\varepsilon_c(n, 1) - \varepsilon_c(n, 0)] f(\zeta) \zeta^4, \quad (4.29)$$

na qual $\alpha_c(n)$ é tabulada para várias densidades, da mesma forma que $\varepsilon_c(n, 0)$ e $\varepsilon_c(n, 1)$. Esta é a interpolação de spin utilizada na parametrização da energia

Figura 4.3: Potencial de troca e correlação em função da polarização ζ para um elétron com spin $|\downarrow\rangle$ num gás de elétrons com densidade $r_s = 5$. São ilustradas várias parametrizações, tanto para a densidade, quanto para o spin (veja a Tabela 4.1). As duas primeiras indicadas na legenda usam a formula de interpolação de spin de vBH [100] e as duas seguintes usam a de VWN [99]. A última curva usa a parametrização de densidade de VWN com a interpolação de spin de Wang e Perdew [112] (VWNI); entretanto, o comportamento desta curva é completamente errado pois esta interpolação só é válida no limite de altas densidade. Quando $\zeta < 0$, o elétron $|\downarrow\rangle$ é majoritário; já quando $\zeta > 0$, este mesmo elétron é minoritário. Note que quanto mais negativa é a polarização, mais negativo é o potencial $v_{xc}^\downarrow$. Já quando o elétron é minoritário, $v_{xc}^\downarrow$ diminui (em módulo) abruptamente para $\zeta \rightarrow 1$. O *inset* é uma ampliação da região com $\zeta > 0.8$. Ele mostra que as diferenças entre as diversas parametrizações são mais acentuadas para o potencial de XC do spin minoritário.

de correlação de VWN que eu uso nesta tese. Outras parametrizações também usam esta fórmula de interpolação, como a PW92 [103]. A diferença entre estas parametrizações está nas fórmulas de interpolação dos valores conhecidos (Monte Carlo quântico [96]) para $\varepsilon_c(n, 0)$, $\varepsilon_c(n, 1)$ e $\alpha_c(n)$ em função de n .

Uma vez escolhida a parametrização para a energia de XC, é preciso então calcular a potencial $v_{xc}^{\sigma z}$ que é utilizado na equação de Kohn-Sham (4.19). Isto é feito utilizando a Eq. (4.21). Como mencionado anteriormente, a dependência deste potencial com a polarização do gás de elétrons é fundamental para entender alguns dos resultados dos próximos capítulos. Eu ilustro na Fig. 4.3 a dependência de $v_{xc}^\downarrow(r_s, \zeta)$ em função da polarização ζ para uma densidade fixa. As curvas são para spin $|\downarrow\rangle$; para o caso de spin $|\uparrow\rangle$, basta considerar o eixo da

Tabela 4.1: Abreviaturas usadas na Fig. 4.3 para indicar a combinação de parametrização de carga e interpolação de spin. A parametrização de carga de VWN é combinada com três interpolações de spin.

Parametrização da densidade	Interpolação de spin		
	vBH [100]	VWN [99]	WP [112]
vBH [100]	vBH	-	-
VWN [99]	VWN3	VWN5	VWNI
PW92 [103]	-	PW92	-

polarização invertido, $\zeta \rightarrow -\zeta$. Há dois aspectos importantes a serem observados.

1. Para $\zeta \rightarrow 1$, o potencial $v_{xc}^\downarrow$ diminui (em módulo) abruptamente para um elétron $|\downarrow\rangle$. O mesmo ocorre para um elétron $|\uparrow\rangle$ quando $\zeta \rightarrow -1$. A consequência física direta desta propriedade é uma tendência favorecendo estados ferromagnéticos ($\zeta \rightarrow \pm 1$) uma vez que o potencial XC local diverge para os elétrons minoritários [112].
2. Os elétrons majoritários ($|\downarrow\rangle$ na figura) sentem um potencial mais negativo que os minoritários. Esta diferença reflete nas auto-energias do sistema, acarretando um desdobramento de spin devido troca e correlação.

A Fig. 4.3 também ilustra as diferenças existentes entre parametrizações para a energia de troca e correlação (e consequentemente para o respectivo potencial). Lá estão apresentadas três parametrizações para a densidade e três interpolações de spin. A Tabela 4.1 indica as combinações utilizadas. Note que as diferenças decorrentes de combinar parametrizações de carga e interpolações de spin ficam mais acentuadas à medida que o gás de elétrons fica polarizado. Isto mostra que, no regime de altas polarizações, a escolha adequada da aproximação para XC é fundamental. As parametrizações PW92 e VWN5 são consideradas as melhores LSDAs. Apenas por comparação eu também incluí o potencial XC de vBH; note que ele se destaca das demais para toda a faixa de polarizações. A interpolação de spin de Wang e Perdew [112] aqui apresentada também é apenas ilustrativa; esta interpolação é exata no limite de altas densidades, mas retorna uma dependência com ζ completamente errada fora do seu limite de validade, como ilustrado na Fig. 4.3.

4.2.3 Generalização para temperatura finita

Além da extensão da DFT para sistemas magnéticos, nesta tese eu utilizo uma extensão adicional: para temperaturas finitas [98, 113]. No estudo dos próximos

capítulos abordando magnetotransporte em 2DEGs confinados em DMHs, vários dos efeitos observados experimentalmente, e que aqui eu calculo, estão relacionados com a variação da temperatura do sistema. Do ponto de vista prático, como eu mostrarei a seguir, a extensão para temperaturas finitas consiste em (a) utilizar a função de Fermi na densidade de estados do sistema Kohn-Sham, e (b), dependendo se o número de elétrons ou o potencial químico é constante, trabalhar ou com o potencial canônico ou o grão-canônico, respectivamente. Porém, é importante salientar que esta extensão é formalmente justificada dentro da DFT [98, 113].

Os casos estudados nos capítulos subsequentes são tais que a densidade total é constante quando se varia o campo magnético e a temperatura (o potencial químico varia). Assim, é conveniente trabalhar no ensemble canônico e a energia que é minimizada é a energia livre de Helmholtz. Aqui eu sigo os passos da Ref. [98], mas com a diferença que lá os autores trabalham no ensemble grão-canônico. Como nos casos já ilustrados nesta seção, o objetivo aqui é deduzir as equações de Kohn-Sham e obter a equação da energia total à partir das energias monoelétrônicas.

A energia livre de Helmholtz A é obtida subtraindo-se a energia térmica da energia interna, ou seja,

$$A[n] = T[n] + U[n] + V[n] - \tau S[n], \quad (4.30)$$

sendo τ a temperatura⁶ e $S[n]$ é a entropia do sistema interagente de muitos corpos. Agora reescrevo $A[n]$ em termos das energias não interagentes T_s e U_H , e da entropia não interagente $S_s[n]$ [114, pág. 54],

$$S_s = -k_B \sum_i f_i \ln f_i + (1 - f_i) \ln(1 - f_i) \quad (4.31)$$

com $f(\varepsilon_i) \equiv f_i$ a função de Fermi

$$f(\varepsilon_i) = \frac{1}{1 + \exp[(\varepsilon_i - \mu)/k_B\tau]} \quad (4.32)$$

e μ o potencial químico. A energia de Helmholtz fica

$$A[n] = T_s[n] + U_H[n] + V[n] - \tau S_s[n] + F_{xc}[n], \quad (4.33)$$

na qual $F_{xc}[n]$ é a energia de troca e correlação. Este termo é diferente de $E_{xc}[n]$ usado anteriormente pois contém a diferença entre a energia térmica interagente

⁶Nesta seção eu denoto a temperatura como τ para distinguir da energia cinética.

e a não-interagente. Se o sistema interage apenas termicamente com o meio, a densidade de equilíbrio n é tal que a energia livre de Helmholtz é mínima,

$$\frac{\delta A[n]}{\delta n} = 0 = \frac{\delta(T_s[n] - \tau S_s[n])}{\delta n} + v[n] + v_H[n] + f_{xc}[n]. \quad (4.34)$$

Agora considere a equação de Schrödinger de um sistema auxiliar, não interagente, sujeito ao potencial $v'(r)$,

$$\left[-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + v'(r) \right] \phi'_i(r) = \varepsilon'_i \phi'_i(r). \quad (4.35)$$

A densidade total deste sistema na temperatura τ é

$$n'(r) = \sum_i |\phi'_i(r)|^2 f(\varepsilon'_i), \quad (4.36)$$

na qual a função de Fermi especifica a ocupação dos níveis eletrônicos no caso de temperatura finita.

Como feito anteriormente, a questão é determinar qual é o potencial fictício $v'(r)$ tal que a densidade $n'(r)$ seja igual a densidade do sistema interagente de muitos corpos. Os passos são idênticos às passagens de (4.10) para (4.12), resultando no seguinte potencial autoconsistente efetivo que minimiza $A[n']$

$$v'(r) = v(r) + \int \frac{n'(r')}{|r - r'|} dr' + \frac{\delta F_{xc}[n']}{\delta n'(r)}, \quad (4.37)$$

com $n'(r)$ dado por (4.35) e (4.36). A energia livre de Helmholtz fica então, em termos das energias de KS,

$$A[n'] = \sum_i \varepsilon'_i f(\varepsilon'_i - \mu) - \frac{1}{2} \int v_h(r) n'(r) dr - \int v_{xc}(r) n'(r) dr + F_{xc}[n'] - \tau S_s[n']. \quad (4.38)$$

A grandeza de muitos corpos $F_{xc}[n]$, presente nas Eqs. (4.38) e (4.37), análoga ao funcional $E_{xc}[n]$ para $\tau = 0$, é muito difícil de se obter. Na aproximação LDA ela é escrita como

$$F_{xc}[n(r)] = \int n(r) f_{xc}(n(r)) dr, \quad (4.39)$$

sendo $f_{xc}(n)$ a contribuição de troca e correlação, por partícula, para a energia livre de um gás de elétrons homogêneo, com densidade n , e temperatura τ . No limite de baixas temperaturas, uma primeira aproximação é substituir f_{xc} por seu similar a $\tau = 0$, i.e., ε_{xc} . Desta forma, toda a dependência com a temperatura é descrita pelos termos com a função de Fermi $f(\varepsilon_i)$. É justamente esta abordagem

que eu utilizo neste trabalho.

4.2.4 Considerações adicionais sobre a DFT

Nos parágrafos anteriores eu fiz um resumo dos aspectos da teoria do funcional da densidade que são relevantes para este trabalho. Para os três casos analisados, não-magnético, magnético e temperatura finita, eu apenas mostrei como obter o sistema autoconsistente de Kohn-Sham e como escrever a energia total do sistema de muitos corpos em termos das energias monoelétrônicas. A qualidade dos resultados vai depender essencialmente da qualidade das aproximações usadas para a energia de troca e correlação. De um ponto de vista mais aplicado, a formulação de KS mais a LSDA formam uma prescrição prática de como incluir os efeitos de muitos corpos, presentes em sistemas reais, em um cálculo relativamente simples de partículas simples. Antes de encerrar esta seção sobre DFT, algumas considerações adicionais são pertinentes.

Orbitais e energias KS Depois de resolver o sistema KS, é comum *supor* que as auto-energias e auto-funções resultantes podem ser associadas às correspondentes grandezas do sistema real. Esta hipótese não é garantida pelos teoremas fundamentais da DFT, mas muitas vezes mostra-se válida, em particular nas aplicações para estado sólido. A validade desta associação está, em geral, relacionada com a qualidade do funcional de XC escolhido para descrever o sistema. Como será apresentado na última seção deste capítulo, esta associação entre os orbitais KS e os orbitais do sistema real é um dos ingredientes para a teoria de transporte que utilizo para descrever o magnetotransporte no regime de efeito Hall.

Magnitude e relevância de XC Outro aspecto é sobre a real relevância da contribuição de XC para os heteroestruturas do grupo II-VI que eu investigo. Na Fig. 4.4 eu comparo a magnitude do potencial de troca e correlação, em função da densidade de um gás de elétrons tridimensional, para sistemas dopados baseados em GaAs e ZnSe. Para a faixa de densidade eletrônica típica destes sistemas ($n \sim 10^{22} \text{ cm}^{-3}$), a magnitude do potencial de XC para sistemas de ZnSe é maior que em sistemas de GaAs. Isto decorre dos valores da massa efetiva m e constante dielétrica ϵ , e consequentemente do Rydberg efetivo $R_y^* = R_y^0(m/m_0)/(\epsilon/\epsilon_0)^2$ e do raio de Bohr efetivo $a_0^* = a_0(\epsilon/\epsilon_0)/(m/m_0)$ em cada material (valores típicos estão apresentados na Fig. 4.4). Portanto, a relevância da contribuição de XC varia para cada sistema em questão. Como será mostrado nos próximos capítulos, o aspecto mais importante da contribuição de XC neste

Figura 4.4: Comparação da contribuição de troca e correlação para sistemas de ZnSe e GaAs. O painel superior mostra o parâmetro de densidade r_s em função da densidade para os dois compostos (parâmetros efetivos no *inset*). À medida que a densidade diminui, r_s no ZnSe aumenta muito mais rápido que no GaAs, aproximando-se do limite de validade de várias parametrizações ($r_s \sim 100$) mais rapidamente. O painel inferior apresenta o potencial v_{xc} em diversas parametrizações da LSDA: VWN [99], BH [100], GL [101] e PZ81 [102]. No ZnSe (i) o valor do potencial é maior, em módulo, que no GaAs para densidades relevantes ($n \sim 10^{22} \text{ m}^{-3}$ ou $r_s \sim 5$), e (ii) as diferenças entre as parametrizações são mais acentuadas. As setas ligando os dois gráficos indicam o valor de v_{xc} para $r_s = 9$.

trabalho foi a sua forte dependência com o spin e com a polarização do gás de elétrons.

Outro aspecto também ilustrado na Fig. 4.4 é que as diferenças entre diversas parametrizações existentes na literatura para o energia/potencial de troca-correlação são mais acentuadas nos sistema de ZnSe que naqueles baseados em GaAs. Da mesma forma que no caso da interpolação de spin, este é outro indicativo da importância de se escolher funcionais apropriados para representar a contribuição de muitos corpos no problema.

Estados estacionários e estados excitados Um último aspecto a ser comentado sobre a DFT é a questão de estados excitados. Este ponto é pertinente pois, no Cap. 6, eu encontro mais de uma solução para as equações de KS, com energias totais diferentes, para um mesmo conjunto de parâmetros externos

– o que variou foi se o campo magnético estava aumentando ou diminuindo.

Uma vez definida a forma das equações de KS, a resolução destas num ciclo autoconsistente é um problema puramente matemático (ou numérico). Ao resolver numericamente a equação de Schrödinger do sistema KS, não há garantia que a energia encontrada, e a densidade correspondente, corresponda ao estado fundamental. Durante o ciclo autoconsistente, o algoritmo pode encontrar mínimos locais e “achar” que convergiu. De fato o programa convergiu – o que pode ser testado perturbando o sistema, seja mudando o potencial ou a densidade, e verificando se a solução continua a mesma – mas não necessariamente a configuração resultante é a que tem menor energia e, portanto, é o estado fundamental. A questão então é saber se este ponto representa um problema numérico ou se há alguma informação por trás deste resultado.

De fato, Perdew e Levy [115] mostraram que, dado um funcional $E_v[n]$ da densidade do estado fundamental associada ao potencial v , nem todo estado estacionário n_i do sistema de muitos corpos é um extremo de $E_v[n]$, mas todo extremo de $E_v[n]$ é um estado estacionário n_i . Se o extremo é um mínimo absoluto ele representa o estado fundamental; senão, o extremo corresponde a um estado excitado. Note que, da mesma forma que o estado fundamental, estes estados excitados são estados reais, físicos, do sistema interagente de muitos corpos. Cooper *et al.* [34] recentemente interpretou os seus resultados para histerese e relaxação nos seus dados de magnetotransporte em termos de estados metaestáveis.

A interpretação dos resultados do Cap. 6 é baseada nestes resultados da Ref. [115]. O cálculo numérico está retornando estados excitados dependendo das condições iniciais do procedimento autoconsistente. Por um lado, poderia-se sugerir perturbar o ciclo de autoconsistência para não deixar o programa encontrar mínimos locais. Entretanto, o fato destes estados estacionários terem sido encontrados mostra que, pelo menos para uma dada faixa de parâmetros, há espaço de fase disponível para que o sistema acomode-se de várias maneiras possíveis – mínimos locais próximos ao estado fundamental. Ao explorar este espaço de fase, a simulação acaba por reproduzir o ciclo de histerese que foi observada experimentalmente [21].

4.3 Campo magnético e quantização de Landau

Nos capítulos 2 e 3 eu considerei o efeito do campo magnético sobre os spins localizados das impurezas de Mn e, indiretamente, sobre os portadores, via a interação de troca *sp-d*. Naqueles capítulos eu desprezei o efeito direto do campo magnético sobre os elétrons e buracos, aproximação comum quando se estuda as

propriedades magnetoópticas de semicondutores semimagnéticos de *gap* elevado [51, pág. 288]. Nesta aproximação, e com o confinamento dos poços quânticos apenas na direção de crescimento (longitudinal), o sistema é livre na direção transversal e possui relação de dispersão parabólica. Naqueles capítulos eu estava interessado nas transições ópticas entre as bases das bandas de condução e de valência.

Agora eu estou mudando o enfoque para sistemas altamente dopados que são submetidos a medidas de magnetotransporte na direção transversal (perpendicular à direção de crescimento da amostra). Neste regime, o efeito da força de Lorentz sobre os portadores, induzindo a formação de órbitas de ciclotron, é essencial para descrever os vários fenômenos observados. Em particular, nesta tese eu estudo o caso em que a direção do campo magnético coincide com a direção de crescimento da amostra, i.e., $\mathbf{B} = B\hat{z}$. Consequentemente, o movimento orbital induzido por $\mathbf{B}$ restringe-se ao plano transversal $x-y$, e o hamiltoniano orbital é completamente separável do hamiltoniano longitudinal (confinamento estrutural e interação de troca *sp-d*).

4.3.1 Hamiltoniano orbital

O tratamento quântico do efeito do campo magnético $\mathbf{B}$ sobre os portadores presentes no sistema consiste em reescrever o momento conjugado das equações de movimento incluindo o campo magnético. Para uma partícula com carga $-e$ o momento é $\mathbf{P} + e\mathbf{A}$, sendo $\mathbf{A}$ o potencial vetor correspondente ao campo magnético $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$. O hamiltoniano orbital correspondente é então escrito como

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{P} + e\mathbf{A})^2. \quad (4.40)$$

Existe uma infinidade de escolhas para o potencial vetor que resultam no mesmo campo magnético. Entretanto, apesar da escolha do *gauge* determinar a expressão para as funções de onda, os observáveis resultantes sempre serão os mesmos. Usando o *gauge de Landau* $\mathbf{A} = (0, Bx, 0)$, a Eq. (4.40) pode ser reescrita como

$$H \xrightarrow{\mathbf{A}=Bx\hat{y}} H_{\perp} = \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_c^2(x - x_0)^2, \quad (4.41)$$

com dependência espacial apenas no plano $x-y$.

O hamiltoniano transversal (4.41) descreve um oscilador harmônico na direção $\hat{x}$, com frequência de ciclotron $\omega_c = eB/m$ e centrado em $x_0 = -k_y \ell_0^2$, sendo $\ell_0 = \sqrt{\hbar/eB} \sim 257B^{-1/2} \text{ \AA} \text{ T}^{1/2}$ o comprimento magnético. A contribuição do oscilador harmônico para o espectro de energia consiste de níveis equidistantes

Figura 4.5: Densidade de estados bidimensional sem desordem (a) e com desordem (b). Na ausência de campo magnético a densidade de estados de um gás de elétrons bidimensional é constante. O efeito do campo magnético é colapsar a energia cinética em níveis discretos, níveis de Landau, cujas energias são separadas por $\hbar\omega_c$. Quando há desordem no sistema (b), a densidade de estados é alargada. Baseado em Aoki [116].

com energia

$$\varepsilon_{\perp} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_c \quad (n \geq 0), \quad (4.42)$$

chamados de *níveis de Landau* (LL).

As funções de onda correspondentes às soluções estacionárias da equação de Schrödinger para o hamiltoniano (4.41) são dadas por

$$\varphi_{n,k_y}(x, y) = \frac{e^{ik_y y}}{\sqrt{L_y}} \varsigma_{n,k_y}(x - x_0) \quad , \quad \varsigma_{n,k_y}(\bar{x} = x/\ell_0) = \frac{e^{-\bar{x}^2/2} H_n(\bar{x})}{\sqrt{\ell_0 2^n \sqrt{\pi} n!}}, \quad (4.43)$$

nas quais H_n são os polinômios de Hermite de ordem n .

O vetor de onda k_y caracteriza a onda plana presente em $\varphi_{n,k_y}(x, y)$. Cada possível estado k_y está associado a uma coordenada x_0 para o centro da órbita do elétron, sem que isto implique em outra energia. Em outras palavras, os estados são degenerados em k_y . Para contar o número de estados com a mesma energia em uma amostra com área $L_x L_y$, basta lembrar que as coordenadas das órbitas devem estar dentro da amostra, i.e.,

$$0 < x_0 < L_x \quad \rightarrow \quad 0 < -k_y < \frac{eBL_x}{\hbar} \quad \xrightarrow{\Delta k_y = \frac{2\pi}{L_y}} \quad \frac{eBL_x/\hbar}{2\pi/L_y} = \frac{eB}{h} L_x L_y. \quad (4.44)$$

O número de estados por unidade de área, chamado de *degenerescência orbital*,

é então dado por

$$g_{\square} = \frac{eB}{h} \sim 0.24 \times 10^{11} B \text{ cm}^{-2} \text{ T}^{-1}. \quad (4.45)$$

Assim, em um sistema bidimensional na presença de um campo magnético, a densidade de estados possui níveis discretos, contrastando com o caso não magnético em que a densidade de estados bidimensional é constante $g = m/\pi\hbar^2$.⁷ A Fig. 4.5(a) ilustra estes dois casos.

4.3.2 Hamiltoniano Zeeman

Além do efeito orbital, cuja origem é a interação de Lorentz entre o campo magnético e a carga do portador, há também a interação do campo com o momento magnético de spin do portador. Este é o efeito Zeeman, que induz um desdobramento de spin nos níveis de energia. A contribuição deste efeito para o hamiltoniano é

$$H_Z = \frac{1}{2} g \mu_B B \sigma_z, \quad (4.46)$$

em que g é o fator giromagnético e $\mu_B \simeq 0.06 \text{ meV T}^{-1}$ é o magneton de Bohr. Esta contribuição, da ordem de μ_B , é muito pequena quando comparada com o desdobramento de spin devido a interação de troca $sp-d$, que pode ser até duas ordens de magnitude superior. Entretanto, tanto por completeza quanto por ser um termo simples, eu incluo a contribuição Zeeman na formulação do problema.

4.3.3 Hamiltoniano efetivo total

Agrupando as várias contribuições para a energia total – termo orbital, Eq. (4.41), o termo Zeeman, Eq. (4.46), e mais um termo longitudinal cujo potencial $v(z)$ tem dependência espacial apenas na direção $\hat{z}$ – o hamiltoniano efetivo total para a função envelope de um portador com massa efetiva m , confinado num potencial $v(z)$ e sujeito a um campo magnético externo $\mathbf{B} = B\hat{z}$, é escrito como

$$H = \underbrace{\frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_c^2 (x - x_0)^2}_{H_{\perp}} + \underbrace{\frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}}_{H_{\parallel}} + v(z) + \underbrace{\frac{1}{2} g \mu_B \sigma_z B}_{H_Z}. \quad (4.47)$$

⁷Uma rápida dedução da densidade de estados a $B = 0$ de um gás de elétrons não interagente consiste em somar sobre todos os estados com k_x e k_y , incluindo a degenerescência de spin:

$$2 \sum_{k_x, k_y} 1 \rightarrow 2 \int \frac{dk_x}{2\pi} \int \frac{dk_y}{2\pi} = \frac{2}{(2\pi)^2} \int 2\pi k_{\rho} dk_{\rho} = \frac{m}{\pi\hbar^2} \int d\varepsilon \Rightarrow g(B=0) = \frac{m}{\pi\hbar^2}.$$

Note que $eB/h = (m/\pi\hbar^2)(\hbar\omega_c)$, mostrando que na presença de B , os elétrons que antes ocupavam uma faixa de energia correspondente a $\hbar\omega_c$ colapsaram em um único nível altamente degenerado.

As três componentes são completamente separáveis.⁸ As soluções estacionárias são funções envelope

$$\psi_{i,n,k_y}^{\sigma_z}(\mathbf{r}) = \frac{e^{ik_y y}}{\sqrt{L_y}} \varsigma_{n,k_y}(x - x_0) \chi_i^{\sigma_z}(z) |\sigma_z\rangle, \quad (4.48)$$

com energias

$$\varepsilon_{i,n}^{\sigma_z} = \varepsilon_i^{\sigma_z} + \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_c + \frac{1}{2} g \mu_B \sigma_z B, \quad (4.49)$$

sendo $\varepsilon_i^{\sigma_z}$ a sub-banda resultante do confinamento longitudinal ($H_{\parallel}$), $(n + 1/2)\hbar\omega_c$ a energia dos orbitais de Landau ($H_{\perp}$), e $g\mu_B\sigma_z B$ a contribuição Zeeman (H_Z).

Com os termos orbital e Zeeman resolvidos e separados do termo longitudinal, na prática é preciso resolver apenas a equação de Schrödinger unidimensional correspondente ao termo $H_{\parallel}$ para obter as energias de sub-banda $\varepsilon_i^{\sigma_z}$ e as funções envelope $\chi_i^{\sigma_z}(z)$.

4.3.4 Densidade de estados

Os estados com energia $\varepsilon_{i,n}^{\sigma_z}$ são altamente degenerados [cf. Eq. (4.45)]. No caso ideal de uma amostra completamente uniforme e sem impurezas, a densidade de estados (DOS - *density of states*) é uma sucessão de níveis discretos [Fig. 4.5(a)],

$$g(\varepsilon) = \frac{eB}{h} \sum_{i,n,\sigma_z} \delta(\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z}). \quad (4.50)$$

Na prática, existem impurezas espalhadoras, defeitos na rede e variações nas interfaces que quebram a uniformidade do sistema. Isto acaba por gerar um potencial de desordem aleatório $V_d(\mathbf{r})$ que deve ser somado ao hamiltoniano ideal [116, 117], ou seja,

$$H \rightarrow H + V_d(\mathbf{r}). \quad (4.51)$$

Designando a coordenada do centro do movimento de ciclotron por (X, Y) , as equações de movimento serão [116]

$$\dot{X} = \frac{i}{\hbar} [V_d, X] = \frac{\ell_0^2}{\hbar} \frac{\partial V_d}{\partial y}, \quad \dot{Y} = \frac{i}{\hbar} [V_d, Y] = -\frac{\ell_0^2}{\hbar} \frac{\partial V_d}{\partial x}. \quad (4.52)$$

⁸Para os DMWQs estudados nesta tese, o potencial $v(z)$ consiste nos termos de confinamento estrutural e da interação de troca sp-d, Eq. (3.2), mais os termos da interação de Coulomb apresentados na seção 4.2. Como visto nos capítulos anteriores, os termos de confinamento estrutural e de troca sp-d têm dependência espacial apenas na direção $\hat{z}$. Mais adiante neste capítulo eu indico quais são as condições para que eu também considere a dependência espacial da interação de Coulomb apenas na direção longitudinal, o que permite a separação das equações de movimento nas direções transversal e longitudinal.

O movimento orbital passa a ser sobre as equipotenciais do potencial V_d e a degenerescência dos estados com diferentes (X, Y) de um dado nível de Landau é levantada. Consequentemente, a DOS deixa de ser discreta e forma uma banda com largura característica Γ (sub-banda de Landau), ilustrada na Fig. 4.5(b).

As equações de movimento (4.52) deixam claro que a DOS das sub-bandas de Landau dependem fortemente da variação espacial do potencial aleatório $V_d(\mathbf{r})$. Por exemplo, para o caso de espalhadores de curto alcance [$V_d(\mathbf{r})$ varia numa escala menor que ℓ_0], Ando e Uemura [118] mostraram⁹ que o perfil da DOS é de semi-elipses com largura característica

$$\Gamma = \sqrt{\frac{2}{\pi} \hbar \omega_c \frac{\hbar}{\tau}} = \frac{\hbar e}{m} \sqrt{\frac{2}{\pi} \frac{B}{\mu}} \sim \frac{0.09}{m/m_0} \sqrt{\frac{B}{\mu}} \text{ meV}, \quad (4.53)$$

na qual $\tau = \mu m/e$ é o tempo de espalhamento e μ é a mobilidade. Em (4.53) B está em unidades de T e a mobilidade μ em unidades de m^2/Vs . Outros modelos utilizam densidades de estados gaussianas [119–124] e lorentzianas [125]. Nesta tese eu adoto um perfil gaussiano para a DOS, seguindo a Ref. [122],

$$g(\varepsilon) = \sum_{i,n,\sigma_z} g_{i,n}^{\sigma_z}(\varepsilon) = \sum_{i,n,\sigma_z} \frac{eB}{h} \frac{1}{\Gamma \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z})^2}{2\Gamma^{\sigma_z^2}} \right], \quad (4.54)$$

cuja largura característica Γ^{σ_z} de cada nível¹⁰ é diferenciada para cada sub-banda de spin. A Fig. 4.5(b) ilustra este perfil gaussiano para a DOS. Aqui eu não estou interessado em investigar os detalhes dos mecanismos de espalhamento em DMHs e a consequência disto para o perfil da DOS. Assim, eu preciso de uma descrição fenomenológica que permita incluir o alargamento dos LLs no meu modelo. A escolha pelo perfil gaussiano foi motivada, por um lado, pelos trabalhos teóricos que resultam neste tipo de perfil quando consideram o efeito do espalhamento por impurezas na DOS e no transporte [119–121, 123, 124], e por outro lado, por questões práticas de implementação, uma vez que a gaussiana é uma função “bem comportada”.

Quanto a dependência do alargamento Γ^{σ_z} com o spin, uma vez que há interações magnéticas dependentes de spin (troca *sp-d*) nas heteroestruturas magnéticas aqui investigadas, é razoável considerar que existam mecanismos de espalhamento que também dependam do spin. Por exemplo, no Cap. 3 eu mostro que os tempos de espalhamento de spin são diferentes para spins majoritários e

⁹Ando e Uemura [118] efetuaram um cálculo perturbativo usando o formalismo de funções de Green na aproximação autoconsistente de Born.

¹⁰Note que Γ^{σ_z} é de fato a *meia-largura* da função gaussiana na Eq. (4.54), enquanto Γ calculado por Ando e Uemura [118], Eq. (4.53), é a largura total do LL. Assim, seu eu quiser utilizar (4.53) em (4.54) preciso fazer $\Gamma^{\sigma_z} = \Gamma/2$.

minoritários.

Densidade de portadores Uma vez obtida a estrutura eletrônica e a densidade de estados, posso calcular a densidade de portadores. Ela é obtida simplesmente calculando o módulo da função de onda ao quadrado, i.e.,

$$n(\mathbf{r}) = \sum_{i,n,k_y,\sigma_z} \left| \psi_{i,n,k_y}^{\sigma_z}(\mathbf{r}) \right|^2 = \sum_{i,n,k_y,\sigma_z} |\chi_i^{\sigma_z}(z)|^2 |\varphi_{n,k_y}(x,y)|^2. \quad (4.55)$$

Esta densidade é função não apenas da coordenada longitudinal (z), mas também das coordenadas transversais (x, y). Assim, se eu utilizar esta densidade na formulação da DFT/LSDA apresentada na Sec. 4.2, os potenciais $v_h([n]; r)$ e $v_{xc}([n_\uparrow, n_\downarrow]; r)$ serão funções das três coordenadas espaciais. Feito assim, eu não poderia fazer a separação de variáveis que efetuei na Eq. (4.47). Assim, aqui eu faço uma aproximação adicional que é fazer uma média sobre a densidade eletrônica no plano $x - y$. Este procedimento de média é fisicamente justificado uma vez que (i) as órbitas de Landau podem estar centradas em qualquer ponto no plano $x - y$, e (ii) no magnetotransporte transversal, que é a propriedade que estou interessado, as correntes medidas são grandezas “integradas”, i.e., contêm a contribuição de todos os portadores que fazem parte da condução.

A média da parte transversal da densidade (4.55) sobre o plano $x - y$, efetuada na área $L_x L_y$, é simplesmente

$$\frac{1}{L_x L_y} \int_{L_x} \int_{L_y} |\varphi_{n,k_y}(x,y)|^2 dx dy = \frac{1}{L_x L_y}. \quad (4.56)$$

Desta forma a densidade média fica

$$n(z) = \frac{1}{L_x L_y} \sum_{i,n,\sigma_z} \sum_{k_y} |\chi_i^{\sigma_z}(z)|^2, \quad (4.57)$$

A soma em k_y , que eu deixei em destaque, “conta” o número de estados em cada nível de Landau. Agora é mais conveniente substituir esta soma pela integral na densidade de estados (4.54). Para um sistema de área $L_x L_y$, a densidade de estados por unidade de energia em cada LL é $L_x L_y g_{i,n}^{\sigma_z}(\varepsilon)$, de forma que a densidade fica

$$n(z) = \frac{1}{L_x L_y} \sum_{i,n,\sigma_z} |\chi_i^{\sigma_z}(z)|^2 \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} L_x L_y g_{i,n}^{\sigma_z}(\varepsilon) d\varepsilon. \quad (4.58)$$

Esta expressão é para temperatura zero e, portanto, a integral é efetuada até o nível de Fermi ε_F . A extensão para temperaturas finitas é feita utilizando a

função de Fermi

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{1 + \exp[(\varepsilon - \mu)/k_B T]}, \quad (4.59)$$

sendo μ o potencial químico.¹¹ Assim, a expressão para a densidade fica

$$n(z) = \sum_{i,n,\sigma_z} |\chi_i^{\sigma_z}(z)|^2 \int_{-\infty}^{\infty} g_{i,n}^{\sigma_z}(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon. \quad (4.60)$$

Esta grandeza é função apenas da coordenada z , formalmente permitindo a separação do problema em uma parte transversal e outra longitudinal. Isto simplifica o cálculo, uma vez permite que eu resolva as equações de Kohn-Sham apenas na direção de crescimento, ou seja, em uma dimensão.

Densidade bidimensional Integrando a densidade $n(z)$, Eq. (4.60), na direção $\hat{z}$, eu obtenho as densidades bidimensionais parciais $n_{2D}^{\sigma_z}$ de cada componente de spin e a densidade bidimensional total n_{2D} , ou seja,

$$n_{2D} = \sum_{\sigma_z} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \sum_{i,n} g_{i,n}^{\sigma_z}(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon \right] = n_{2D}^{\uparrow} + n_{2D}^{\downarrow}. \quad (4.61)$$

Com estas densidades parciais $n_{2D}^{\sigma_z}$ define-se a polarização

$$\zeta = \frac{n_{2D}^{\uparrow} - n_{2D}^{\downarrow}}{n_{2D}}. \quad (4.62)$$

A densidade n_{2D} é usualmente medida usando o efeito Hall clássico (baixo campo). Neste regime, a resistividade Hall em função do campo magnético é uma reta com coeficiente angular inversamente proporcional a n_{2D} . Valores típicos são $n_{2D} \sim 10^{11} \text{ cm}^{-2}$.

4.3.5 Energia orbital e magnetização

Para finalizar esta seção sobre a quantização orbital em um 2DEG, eu mostro qual é a dependência da energia total orbital e da magnetização orbital em função do campo magnético. Estas duas grandezas serão necessárias para discutir as medidas de magnetização dos experimentos analisados no Cap. 5.

No caso mais simples de um 2DEG não interagente, o hamiltoniano é dado por (4.41) e o espectro de energia é $\varepsilon_n(B) = (n + 1/2)\hbar\omega_c$. A energia

¹¹Aqui eu utilizo o símbolo μ para designar o potencial químico. Em outros contextos este mesmo símbolo é usado para a mobilidade.

Figura 4.6: Diagrama de níveis de Landau (a), energia orbital (b) e magnetização orbital (c) de uma gás de elétrons bidimensional não-interagente obtidos com o programa numérico desenvolvido para esta tese. Neste exemplo, o gás de elétrons está confinado em um poço quântico de altura v_0 . Assim, a energia em $B = 0$ no diagrama de níveis de Landau é a energia da sub-banda. A densidade total é constante e, portanto, em (a) o potencial químico oscila em função de B . Este comportamento de μ se reflete na energia orbital total (b) e na magnetização (c). As oscilações da magnetização são conhecidas como o efeito de Haas-van Alphen. Os parâmetros usados neste exemplo são $n_{2D} = 2.5 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$, $m/m_0 = 0.145$, $v_0 = 120 \text{ meV}$, $\Gamma = 0.3 B^{1/2} \text{ meV T}^{-1/2}$ e $T = 0.5 \text{ K}$.

orbital total é dada por

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon, \quad (4.63)$$

na qual $g(\varepsilon)$ é a densidade de estados [Eq. (4.50) no caso discreto ou Eq. (4.54) para o caso com alargamento].

A Fig. 4.6(a) ilustra o diagrama de níveis de Landau para este caso não-interagente. Neste exemplo, a densidade é constante e, portanto, o nível de Fermi oscila em função de B enquanto percorre os LLs – lembre que cada LL comporta eB/h elétrons e, portanto, para B 's maiores é necessário menos LLs para uma dada densidade total n_{2D} . O painel (b) mostra a energia orbital total dada pela Eq. (4.63). As oscilações ocorrem porque, à medida que o campo magnético aumenta, o nível de Fermi “salta” para energias mais baixas.

Usando a energia total eu posso obter a magnetização orbital do sistema. A magnetização reflete como a energia varia com o campo magnético. Ela é dada por

$$M = - \left. \frac{\partial E}{\partial B} \right|_{n_{2D}}. \quad (4.64)$$

É importante notar que a magnetização é a *derivada parcial* da energia, mantendo as demais variáveis constantes. No caso que estou apresentando aqui, não-interagente e não-magnético, a energia é função apenas do campo magnético e da densidade. Neste caso, a derivada parcial é igual à própria derivada total e, para obter a curva da magnetização, basta efetuar a derivada da curva da Fig. 4.6(b) em relação a B . Num caso mais geral, por exemplo quando há desdobramento

nos níveis de spin e as densidades parciais de cada componente de spin variam com B , a derivada parcial deve ser tomada apropriadamente [126].

A Fig. 4.6(c) ilustra a magnetização de um 2DEG não-interagente e não-magnético. As oscilações da magnetização são, novamente, devido a passagem do nível de Fermi por sucessivos LLs à medida que o campo magnético varia. Este efeito é conhecido como de Haas-van Alphen (dHvA) [114, 126–129].

4.4 Magnetotransporte no regime quântico

Efeitos resultantes da quantização da energia cinética pelo campo magnético – quantização de Landau – são conhecidos a muito tempo. Já em 1930 de Haas e van Alphen mediram oscilações na magnetização em metais que tinham periodicidade de $1/B$ – oscilações de de Haas-van Alphen. A condutividade também apresentava oscilações – oscilações de Shubnikov-de Haas –, bem como quaisquer outras grandezas que fossem medidas com precisão suficiente [114, Cap. 14].

Com o aperfeiçoamento das técnicas de crescimento de heteroestruturas semicondutoras, estes mesmos tipos de experimentos foram realizados em 2DEGs. A quantização espacial somada à quantização orbital trouxe a tona os efeitos Hall quânticos, inteiro [90] e fracionário [91, 92]. Eles eram surpreendentes pois iam além dos modelos existentes até então para explicar transporte no regime quântico [118, 123, 124, 130–132].

Com exceção da primeira parte desta tese, Caps. 2 e 3, os demais capítulos envolvem resultados de magnetotransporte no regime do efeito Hall quântico inteiro (IQHE - *integer quantum Hall effect*). Experimentos de magnetotransporte consistem em estudar o transporte elétrico na presença de um campo magnético. Basicamente, aplica-se uma diferença de potencial entre terminais e mede-se a corrente resultante. O comportamento da resistividade fornece informações sobre o sistema como, por exemplo, a mobilidade e densidade de portadores. Existem dois regimes para este efeito: o clássico, que ocorre a baixos campos, e o quântico, que ocorre quando há quantização de Landau. Nos parágrafos seguintes eu descrevo estes dois regimes resumidamente e, em seguida, apresento o modelo que utilizo para simular o magnetotransporte no regime quântico.

4.4.1 Efeito Hall clássico

Em 1879 Hall [133] descobriu que, ao se aplicar um campo elétrico e magnético sobre um condutor, como ilustrado na Fig. 4.7, estabelece-se um campo elétrico perpendicular ao aplicado. A força de Lorentz $-e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ exerce uma força na direção transversal sobre os elétrons em movimento, de forma que eles se acumu-

Figura 4.7: Diagrama da geometria Hall. O campo elétrico E_x induz uma corrente ao longo da amostra. Devido ao campo magnético na direção $\hat{z}$ os elétrons são defletidos e se acumulam numa das extremidades da amostra. O campo elétrico E_y acaba por anular a força de Lorentz $e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ de forma que a corrente resultante continua na direção $\hat{x}$. A diferença de potencial na direção $\hat{y}$ é chamada de voltagem Hall.

lam em um dos lados do condutor, dando origem ao campo elétrico transversal. Quando este campo é suficiente para anular a força de Lorentz, a corrente flui apenas na direção do campo elétrico aplicado externamente.

No âmbito do modelo de Drude [veja o Quadro (1)], a *resistividade longitudinal* $\rho_{xx} = E_x/j_x$ é independente do campo magnético aplicado. Já a *resistividade transversal* $\rho_{xy} = E_y/j_x$ é proporcional ao campo magnético, sendo a constante de proporcionalidade (coeficiente Hall $R_H = -1/n_{2D}e$) inversamente proporcional à densidade n_{2D} de elétrons e à carga fundamental e (> 0). Esta última característica é particularmente interessante por toda história da física relacionada com o efeito Hall. Primeiro, porque o sinal do coeficiente Hall indica o sinal da carga dos portadores (resultado que confirmou o sinal da carga do elétron determinado por Thomson anos mais tarde). Além disso, a medida deste coeficiente em alguns metais apresentava um sinal oposto, indicando que a carga dos portadores tinham um sinal oposto ao do elétron; esta questão só veio ser esclarecida com a teoria quântica dos sólidos (conceitos bandas de energia e de buracos). O segundo ponto interessante é a possibilidade de se medir a densidade eletrônica; para amostras suficientemente puras, e em baixas temperaturas, o resultado é extremamente preciso, sendo este, atualmente, um método padrão para determinar a densidade eletrônica em sistemas nanoscópicos bidimensionais em baixos campos magnéticos [Eq. (4.70b)].

4.4.2 Efeitos Hall quântico inteiro e Shubnikov-de Haas

Efeito Hall quântico inteiro Quando o efeito Hall é medido em campos magnéticos altos, a baixas temperaturas ($T \lesssim 4.2$ K), e em amostras finas o suficiente tal que o movimento dos elétrons é confinado a um plano, *e.g.*

Quadro 1: Modelo de Drude para o efeito Hall clássico [134, pág. 93]

No equilíbrio, os elétrons recebem momento do campo na mesma taxa que perdem devido aos espalhadores. Assim, na presença dos campos $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$, e designando o tempo de relaxação de momento por τ_m , tenho

$$\frac{m\mathbf{v}_d}{\tau_m} = e[\mathbf{E} + \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}]. \quad (4.65)$$

Reescrevendo na forma matricial

$$\begin{bmatrix} m/e\tau_m & -B \\ +B & m/e\tau_m \end{bmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix}. \quad (4.66)$$

A densidade de corrente $\mathbf{J}$ (por unidade de comprimento) é relacionada com a densidade n_{2D} por $\mathbf{J} = e\mathbf{v}_d n_{2D}$. Assim,

$$\begin{bmatrix} m/e\tau_m & -B \\ +B & m/e\tau_m \end{bmatrix} \begin{pmatrix} J_x/en_{2D} \\ J_y/en_{2D} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix}, \quad (4.67)$$

que pode ser reescrito como

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \sigma^{-1} \begin{bmatrix} 1 & -\mu B \\ +\mu B & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} J_x \\ J_y \end{pmatrix}, \quad (4.68)$$

com $\sigma \equiv |e|n_{2D}\mu$ e $\mu \equiv |e|\tau_m/m$. Usando a definição do tensor de resistividade

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_{xx} & \rho_{xy} \\ \rho_{yx} & \rho_{yy} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} J_x \\ J_y \end{pmatrix}, \quad (4.69)$$

tenho

$$\rho_{xx} = \sigma^{-1}, \quad (4.70a)$$

$$\rho_{yx} = -\rho_{xy} = \mu B/\sigma = B/en_{2D}. \quad (4.70b)$$

O modelo de Drude prediz que a resistividade longitudinal é constante enquanto a resistividade Hall é linear com B . As medidas de efeito Hall são procedimentos padrões na caracterização de sistemas semicondutores pois fornecem a densidade n_{2D} e a mobilidade μ separadamente, enquanto medidas a campo nulo fornecem apenas o produto $n_{2D}\mu$.

x - y , a resistência Hall desvia dramaticamente do valor clássico. Em campos suficientemente altos surgem platôs bem definidos nos gráficos de ρ_{xy} em função do campo magnético [veja, e.g., as Figs. 5.1 e 6.2(a) nos capítulos seguintes, págs. 113 e 139, respectivamente]. O valor da resistividade nestes platôs é exatamente quantizado em sub-harmônicos de h/e^2 , sendo h a constante de Planck e e a carga do elétron. Este é o efeito Hall quântico inteiro e foi descoberto por von Klitzing, Dorda, e Pepper [90] em 1980. O IQHE é um efeito universal pois é independente do material usado e do formato da amostra, sendo função apenas de constantes físicas universais.¹²

Efeito Shubnikov-de Haas A resistividade longitudinal também apresenta um comportamento peculiar quando medida em condições semelhan-

¹²Por ser um fenômeno tão robusto, com precisão de pelo menos uma parte por milhão, o padrão internacional de resistência é definido em termos do IQHE.

Figura 4.8: Explicação para os platôs o efeito Hall em termos de estados localizados. (Esquerda) Densidade de estados de dois níveis de Landau separados por $\hbar\omega_c$ contendo níveis estendidos e localizados. Os estados abaixo do nível de Fermi estão preenchidos. (Direita) Densidade de estados $D(E)$, condutividade Hall σ_{xy} e condutividade longitudinal σ_{xx} em função do fator de preenchimento. Enquanto o nível de Fermi percorre estados localizados σ_{xy} é constante (platô) e $\sigma_{xx} = 0$. Quando E_F percorre estados estendidos ocorre condução. Consequentemente há uma resistividade $\sigma_{xx} \neq 0$ e ocorre uma transição para um novo platô em $\rho_{xy} = n_0 e / B$, em que n_0 é a densidade de um nível de Landau completamente ocupado. Extraído de Chakraborty e Pietiläinen [135].

tes à do IQHE. Nas mesmas faixas de campo magnético em que a resistividade Hall é constante, a resistividade longitudinal se anula [e.g. Figs. 5.2 e 6.2(a), págs. 114 e 139]; nas regiões intermediárias ocorrem picos de resistividade. Estas oscilações da resistividade longitudinal são conhecidas como efeito Shubnikov-de Haas (SdH). Este efeito, que foi observado numa grande variedade de amostras macroscópicas e heteroestruturas, também tem origem quântica e é uma evidência de que o campo magnético induz singularidades na densidade de estados do sistema.

Papel das impurezas O efeito Hall quântico inteiro se manifesta no regime de quantização orbital (LL) e espacial (2DEG), mas só estes elementos não explicam o aparecimento dos platôs na resistividade Hall. Entre 1972 e 1975 Tsuneya Ando e colaboradores [118, 123, 130–132] publicaram uma série

de trabalhos estabelecendo a base teórica para transporte quântico em sistemas bidimensionais. Efeitos oscilatórios em B surgem naturalmente da teoria, mas não reproduzem os resultados para as resistividades no regime de IQHE.

O elemento que faltava era o papel das impurezas nestes sistemas [117]. Além de alargar os níveis eletrônicos devido a espalhamentos, estas mesmas impurezas localizam a maioria dos estados eletrônicos. Enquanto os estados localizados não carregam corrente, os estados com energia próxima ao centro do nível de Landau permanecem estendidos e, portanto, conduzem corrente. À medida que o potencial químico do sistema é variado, seja mudando o campo magnético, ou a densidade do 2DEG, ele percorre regiões de estados localizados, onde não há dissipação e a resistividade é nula, e regiões de estados estendidos, em que há corrente e, portanto, a resistividade é finita (Fig. 4.8). No IQHE, os platôs de condutividade ocorrem quando o potencial químico está sobre estados localizados. Entretanto, o valor da resistividade nestas regiões é independente dos detalhes da estrutura de banda e da quantidade de estados que estão estendidos e localizados: ele é definido apenas pelo número de LLs com estados estendidos abaixo do nível de Fermi. Definindo o fator de preenchimento como

$$\nu = \frac{n_{2D}}{eB/h}, \quad (4.71)$$

e usando a Eq. (4.70b), tenho que

$$\rho_{xy} = \frac{B}{n_{2D} e} = \frac{h}{\nu e^2}. \quad (4.72)$$

Este é justamente o resultado esperado se *todos* os estados (estendidos + localizados) contribuíssem para a corrente Hall. Prange [136] explicou este paradoxo mostrando que a formação de um estado localizado é *compensada* por um aumento apropriado na corrente Hall dos estados estendidos remanescentes.

4.4.3 Modelo para o magnetotransporte

Para modelar o magnetotransporte eu utilizo o modelo proposto por Ando e Uemura [118]. O modelo aplica a teoria de transporte de Kubo (resposta linear) para transporte em um sistema quântico bidimensional, e considera espalhadores de curto alcance na aproximação autoconsistente de Born. Este modelo, como proposto originalmente, não reproduz o IQHE. Para usar este modelo eu incluo o efeito das impurezas considerando separadamente duas densidades de estados [122]:

- I. A DOS total $g(\varepsilon)$ da Eq. (4.54), com alargamento $\Gamma^{\sigma z}$, que compreende

Figura 4.9: Densidades de estados total $g(\varepsilon)$ com largura característica Γ e densidade de estados estendidos $g_{ext}(\varepsilon)$ com largura Γ_{ext} . Os estados com energia até o nível de Fermi ε_F estão ocupados (área preta mais a área cinza). Entretanto, apenas os estados estendidos (área cinza) contribuem para o transporte.

todos os estados, estendidos e localizados, é utilizada para determinar a posição do nível de Fermi (ou potencial químico μ quando $T \neq 0$).¹³

II. A outra DOS é para os estados estendidos,

$$g_{ext}(\varepsilon) = \frac{eB}{h} \sum_{i,n,\sigma_z} \frac{1}{\Gamma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z})^2}{2\Gamma_{ext}^{\sigma_z 2}} \right], \quad (4.73)$$

com alargamento $\Gamma_{ext}^{\sigma_z} < \Gamma^{\sigma_z}$, simulando os estados estendidos com energias no centro dos LLs. Note que, apesar das larguras diferentes, $g_{ext}(\varepsilon)$ contribui com a mesma quantidade de estados que a DOS total $g(\varepsilon)$.

A Fig. 4.9 ilustra as duas DOS para um nível de Landau. Abaixo da energia de Fermi todos os níveis estão ocupados, mas só a fração correspondente a g_{ext} contribui para o transporte. Note que, como $g_{ext}(\varepsilon)$ tem o mesmo número de estados que $g(\varepsilon)$, mas concentrados numa faixa mais estreita de energia, utilizar $g_{ext}(\varepsilon)$ é uma forma fenomenológica de simular a teoria de Prange [136] na qual os estados estendidos no centro dos LLs contribuem como se a totalidade dos

¹³Nos sistemas dopados por modulação duas situações podem ocorrer. Quando as camadas dopadas são parcialmente depletadas, o potencial químico μ permanece fixo, determinado pelo nível das impurezas doadoras. Neste caso, quando B aumenta os LLs atravessam μ e a densidade n_{2D} varia. O outro caso é quando a depleção é total e a quantidade de elétrons confinada é constante. Neste caso, μ percorre os níveis dos estados localizados e estendidos dos LLs. Como μ varia e n_{2D} é constante nos casos estudados nesta tese, eu preciso inverter numericamente a Eq. (4.61) para obter o valor de μ para cada campo magnético.

Figura 4.10: Resistividades longitudinal ρ_{xx} e transversal ρ_{xy} de um gás de elétrons bidimensional não-interagente e não-magnético. As curvas são características do regime de efeito Hall quântico inteiro, com a formação de platôs em ρ_{xy} com resistividades que são submúltiplos de h/e^2 . Já ρ_{xx} apresenta as oscilações de Shubnikov-de Haas e regiões de resistividade nula correspondendo às regiões dos platôs. Esta simulação de magnetotransporte é para o sistema cuja estrutura de níveis de Landau é ilustrada na Fig. 4.6(a).

elétrons fosse estendida [122].

Portanto, para calcular o magnetotransporte no regime do efeito Hall quântico eu a utilizo no modelo de Ando e Uemura [118], mas substituindo a DOS total pela DOS $g_{ext}(\varepsilon)$ com alargamento gaussiano. Desta forma, as equações para as magnetocondutividades são [118–122, 132]

$$\sigma_{xx} = \frac{e^2}{h} \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right) \sum_{i,n,\sigma_z} \left(n + \frac{1}{2} \right) \exp \left[-\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z}}{\Gamma_{ext}^{\sigma_z}} \right)^2 \right] d\varepsilon \quad (4.74a)$$

$$\sigma_{xy} = \frac{e n_{2D} [g_{ext}(\varepsilon)]}{B} + \Delta \sigma_{xy}, \quad (4.74b)$$

com $n_{2D} [g_{ext}(\varepsilon)]$ a densidade bidimensional calculada usando a Eq. (4.61) mas com a DOS $g_{ext}(\varepsilon)$, Eq. (4.73), e

$$\Delta \sigma_{xy} = \frac{e^2}{h} \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right) \sum_{i,n,\sigma_z} \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{\Gamma_{ext}^{\sigma_z}}{\hbar \omega_c} \exp \left[-\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z}}{2\Gamma_{ext}^{\sigma_z}} \right)^2 \right] d\varepsilon. \quad (4.75)$$

As resistividades são obtidas simplesmente invertendo o tensor de condutividade

$$\rho_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2}, \quad (4.76a)$$

$$\rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2}. \quad (4.76b)$$

A Fig. 4.10 exemplifica as curvas de magnetotransporte que são obtidas usando o modelo das Eqs. (4.73) a (4.76). Estas curvas são para o sistema simplificado usado nas ilustrações da Fig. 4.6, ou seja, um 2DEG não interagente e não magnético. Enquanto a largura da DOS total é $\Gamma = 0.3 \text{ meV T}^{-1/2}$, a largura para a DOS estendida é de $\Gamma_{ext} = 0.01 \text{ meV}$.

As Eqs. (4.74a) e (4.75) são para o caso de espalhadores de curto alcance. Num caso mais geral, os termos $(n + 1/2)$ que aparecem nas duas equações seriam escritos como $(\Gamma_{xx}^{i,n,\sigma_z} / \Gamma^{i,n,\sigma_z})$ e $(\Gamma_{xy}^{i,n,\sigma_z} / \Gamma^{i,n,\sigma_z})^4$, respectivamente [118–122, 132]. Neste caso, o alargamento de $g(\varepsilon)$ seria Γ^{i,n,σ_z} , variando para cada sub-banda i , nível de Landau n e spin σ_z . Os termos $\Gamma_{xx}^{i,n,\sigma_z}$ e $\Gamma_{xy}^{i,n,\sigma_z}$ são funções do potencial de espalhamento e também teriam valores diferentes para cada nível com energia $\varepsilon_{i,n}^{\sigma_z}$. O efeito prático destes termos é determinar a amplitude das condutividades. Como no estudo que faço nos capítulos subsequentes eu estou interessado nos valores de campos magnéticos em que ocorrem os picos de ρ_{xx} , e na dependência com a temperatura, optei por não tentar simular a magnitude exata de cada pico. Desta forma, a versão com espalhadores de curto alcance do modelo para a magnetocondutividade é adequada para os propósitos dos próximos capítulos.

4.5 Discussões e resumo da formulação

Neste capítulo eu estendi a formulação utilizada até o Cap. 3 para o caso de sistemas dopados submetidos a altos campos magnéticos. As impurezas doadoras fornecem elétrons que são confinados no poço quântico formando um gás de elétrons bidimensional. A presença de um campo magnético intenso acarreta a quantização do movimento orbital nos chamados níveis de Landau. Neste regime, vários efeitos de natureza quântica se manifestam. Uma vez que os experimentos que eu analiso nos capítulos seguintes focalizam no magnetotransporte no regime do efeito Hall quântico inteiro, aqui eu apresentei um modelo teórico para calcular estas grandezas.

Nós dois próximos capítulos, nos quais eu investigo resultados experimentais em poços quânticos dopados do grupo II-VI, eu uso o modelo para

sistemas dopados por modulação abordado neste capítulo em conjunto com o modelo para heteroestruturas digitais magnéticas dos capítulos anteriores. Na prática, os resultados das discussões nos Caps. 2 e 3 são incorporados no cálculo da estrutura eletrônica via o potencial dependente de spin, que modula o perfil da banda de condução. Assim, o potencial efetivo que utilizo na formulação de Kohn-Sham é

$$v_{eff}^{\sigma_z}(z; B, T, [n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]) = \underbrace{v_0(z) + v_b(z)}_{\text{Estrutural}} + \underbrace{v_{sp-d}^{\sigma_z}(z; B, T)}_{\text{Troca sp-d}} + \underbrace{v_h(z; [n])}_{\text{Hartree}} + \underbrace{v_{xc}^{\sigma_z}(z; [n_{\uparrow}, n_{\downarrow}])}_{\text{Troca-correlação}}. \quad (4.77)$$

Com a dependência espacial apenas na direção $\hat{z}$, o problema resume-se a resolver o hamiltoniano longitudinal unidimensional, $H_{\parallel}$ na Eq. (4.47), para determinar as energias de sub-banda $\varepsilon_i^{\sigma_z}$ e as correspondentes funções envelope $\chi_i^{\sigma_z}(z)$. O espectro KS com as energias monoelétrônicas do sistema fica [Eq. (4.49)]

$$\varepsilon_{i,n}^{\sigma_z} = \varepsilon_i^{\sigma_z} + \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_c + \frac{1}{2}g\mu_B\sigma_z B.$$

À partir deste espectro eu posso calcular a densidade de estados, densidades de portadores, magnetotransporte e outros observáveis de interesse teórico e experimental.

Para finalizar o capítulo eu resumo as principais equações do modelo no Quadro (2).

Quadro 2: Equações de trabalho.

Equações autoconsistentes:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + v_{eff}^{\sigma_z}(z; B, T) \right] \chi_i^{\sigma_z}(z) = \varepsilon_i^{\sigma_z} \chi_i^{\sigma_z}(z) \quad , \quad \nabla^2 v_h(z) = -\frac{e^2}{\epsilon} [n(z) + n_e(z) - n_i(z)]$$

com $n_e(z)$ a densidade de elétrons não depletados e $n_i(z)$ a densidade de doadores.

Potencial efetivo:

$$v_{eff}^{\sigma_z}(z; B, T) = \underbrace{v_0(z) + v_b(z)}_{\text{Estrutural}} + \underbrace{v_{sp-d}^{\sigma_z}(z; B, T)}_{\text{Troca sp-d}} + \underbrace{v_h(z; [n])}_{\text{Hartree}} + \underbrace{v_{xc}^{\sigma_z}(z; [n_\uparrow, n_\downarrow])}_{\text{Troca e correlação}}$$

Espectro de energia:

$$\varepsilon_{i,n}^{\sigma_z} = \varepsilon_i^{\sigma_z} + \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + \frac{1}{2} g \mu_B \sigma_z B$$

Densidade de estados total com alargamento gaussiano:

$$g(\varepsilon; B, T) = \sum_{i,n,\sigma_z} g_{i,n}^{\sigma_z}(\varepsilon; B, T) = \frac{eB}{h} \sum_{i,n,\sigma_z} \frac{1}{\Gamma \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z})^2}{2\Gamma \sigma_z^2} \right]$$

Função de Fermi:

$$f(\varepsilon; \mu, T) = \frac{1}{1 + \exp[(\varepsilon - \mu)/k_B T]}$$

Perfil de densidade de elétrons confinados:

$$n(z) = \sum_{i,n,\sigma_z} |\chi_{i,n}^{\sigma_z}(z)|^2 \int_{-\infty}^{\infty} g_{i,n}^{\sigma_z}(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$$

Densidade bidimensional:

$$n_{2D} = \int_{-\infty}^{\infty} g(\varepsilon; B, T) f(\varepsilon; \mu, T) d\varepsilon$$

Energia total:

$$E[n_\uparrow, n_\downarrow] = \int \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon - \frac{1}{2} \int v_h(z) n(z) dz - \sum_{\sigma_z} \int v_{xc}^{\sigma_z}(z) n_{\sigma_z}(z) dz + E_{xc}[n_\uparrow, n_\downarrow] - TS_s[n_\uparrow, n_\downarrow]$$

Magnetização:

$$M = -\frac{\partial E}{\partial B}$$

Magnetotransporte:

$$\sigma_{xx} = \frac{e^2}{h} \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} -\frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \sum_{i,n,\sigma_z} (n + 1/2) \exp \left[-\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z}}{\Gamma_{\text{ext}}^{\sigma_z}} \right)^2 \right] d\varepsilon$$

$$\sigma_{xy} = \frac{e n_{2D} [g_{\text{ext}}(\varepsilon)]}{B} + \frac{e^2}{h} \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right) \sum_{i,n,\sigma_z} \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{\Gamma_{\text{ext}}^{\sigma_z}}{\hbar \omega_c} \exp \left[-\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z}}{2\Gamma_{\text{ext}}^{\sigma_z}} \right)^2 \right] d\varepsilon$$

$$\rho_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2} \quad , \quad \rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2}$$

Capítulo 5

Dependência com a Temperatura das Oscilações de Shubnikov-de Haas

Conteúdo

Cálculo da estrutura eletrônica, magnetotransporte, e energia total de um poço quântico digital magnético dopado por modulação, (Zn,Cd,Mn)Se. O cálculo reproduz os resultados experimentais de Knobel *et al.* [37] e Harris *et al.* [38], os quais investigam o aparecimento de um pico anômalo nas oscilações de Shubnikov-de Haas e um deslocamento para baixos campos das curvas de ρ_{xx} à medida que a temperatura aumenta.

5.1	Introdução	110
5.2	Resumo dos resultados experimentais	111
5.3	Resultados para magnetotransporte e energia total	120
5.4	Discussões	130

5.1 Introdução

Heteroestruturas digitais magnéticas (DMHs) são excelentes laboratórios para se estudar gases de elétrons bidimensionais (2DEGs) no regime quântico. A interação de troca s - d entre as impurezas magnéticas e os portadores acarreta um desdobramento de spin gigante em campos magnéticos relativamente baixos, como visto no Cap. 3. Já a técnica digital de inserção das impurezas magnéticas, aliada à técnica de dopagem por modulação, permite obter altos níveis de dopagem e uma alta mobilidade para os portadores [8, 12].

A magnitude das várias contribuições para a energia presentes nestes sistemas, a saber, o confinamento estrutural (2DEG), a quantização orbital (níveis de Landau, LL), a interação de troca sp - d (desdobramento Zeeman gigante), e os efeitos de muitos corpos (troca-correlação, XC), podem ser ajustados para compartilharem a mesma escala de energia. Os efeitos combinados destas interações acarretam uma física dependente de spin extremamente rica.

Os modelos apresentados nos Caps. 1 e 3 ignoraram a quantização de Landau e a interação de Coulomb. Já no Cap. 4 eu mostrei como incorporar estes ingredientes, no contexto da DFT/LSDA, para estudar gases de elétrons bidimensionais no regime de quantização de Landau. Para um caso mais simples, não-interagente e não-magnético, eu exemplifiquei como fica o diagrama de níveis de Landau, a energia total e a magnetização orbital, Fig. 4.6. Também apresentei o modelo de magnetotransporte que utilizo nesta tese para calcular as magnetoresistividades ρ_{xx} e ρ_{xy} , ilustradas na Fig. 4.10 para o caso simplificado acima mencionado. Agora eu utilizo a mesma metodologia do Cap. 4, mais o modelo para DMHs do Cap. 1 e os modelos de perfis de concentração de Mn e de potencial dependente de spin dos Caps. 2 e 3, para estudar sistemas reais e que foram experimentalmente investigados.

Neste capítulo, eu investigo resultados experimentais de Knobel *et al.* [37] e Harris *et al.* [38] sobre o efeito da temperatura nas propriedades de magnetotransporte em um poço quântico digital magnético (DMQW) de (Zn,Cd,Mn)Se, dopado por modulação. O papel da temperatura é importante via dois mecanismos principais. Primeiro, através da função de Fermi, alargando a região em torno do potencial químico que contribui para os efeitos de transporte e, consequentemente, suavizando as curvas de magnetoresistividades em função do campo magnético. Segundo, a temperatura também é determinante na magnetização média dos íons de Mn, o que influencia diretamente a intensidade da interação de troca s - d .

As medidas de magnetotransporte no regime quântico [37, 38] mostraram que (i) as oscilações de Shubnikov-de Haas (SdH) deslocam para campos

mais baixos à medida que a temperatura aumenta, e (ii) um pico anômalo de SdH surge no campo magnético $B_c = 3.2$ T. O mesmo grupo experimental realizou uma análise fenomenológica destes resultados e concluiu que: o deslocamento das oscilações de SdH para baixos campos é devido ao efeito da temperatura na magnetização dos íons magnéticos, e que o pico anômalo ocorre quando há o cruzamento de dois níveis de Landau próximo ao nível de Fermi.

Entretanto, o modelo fenomenológico das Refs. [37, 38] não considera (i) o caracter autoconsistente da estrutura eletrônica de sistemas dopados por modulação, e (ii) a possível contribuição de efeitos de muitos corpos do 2DEG. Neste sentido, o modelo teórico descrito no Cap. 4 é mais abrangente, uma vez que leva estes pontos em consideração. De fato, usando este modelo não só foi possível reproduzir satisfatoriamente os resultados experimentais de magnetotransporte aqui mencionados, mas também reproduzir o aparecimento de ferromagnetismo de efeito Hall quântico em um sistema similar, o que apresento no próximo capítulo.

O corpo deste capítulo é dividido da seguinte forma. Primeiro, eu faço um resumo dos resultados experimentais e do modelo fenomenológico elaborado pelo grupo experimental para analisar os dados [37, 38]. Em seguida, eu apresento os resultados das minhas simulações, comparando com os resultados experimentais das Refs. [37, 38]. Eu finalizo o capítulo discutindo sobre a importância de se considerar o caracter autoconsistente da estrutura eletrônica e a relevância dos efeitos de muitos corpos nestas estruturas.

5.2 Resumo dos resultados experimentais

As referências [37, 38] apresentam medidas de magnetotransporte e magnetização em poços quânticos digitais magnéticos do grupo II-VI dopados por modulação. A heteroestrutura é semelhante àquela ilustrada na Fig. 4.1, pág. 74, com um poço quântico de largura $L = 105$ Å, espaçadores de $L_S = 200$ Å, e regiões n -dopadas de $L_N = 120$ Å. A Tabela 5.1 apresenta as principais características desta DMH.

O poço quântico contém frações de 1/16 monocamadas de MnSe “digitalmente” inseridas a cada 7 monocamadas de $\text{Zn}_{1-y}\text{Cd}_y\text{Se}$. A concentração molar de Cd é de $y = 0.13$, conferindo ao poço uma altura $v_0 \sim 120$ meV.¹ Este confinamento é suficiente para que o poço quântico capture todos os elétrons disponíveis na região dopada, de modo que a densidade do 2DEG permanece constante à medida que o campo magnético é variado.² Medidas a baixo campo

¹Usei o resultado de Liaci *et al.* [50] para o *offset* na banda de condução de poços quânticos de $\text{ZnSe}/\text{Zn}_{1-y}\text{Cd}_y\text{Se}$. O *offset* de $925y$ meV para a banda de condução foi o que melhor ajustou os dados experimentais para a energia de ligação de éxcitons.

²Medidas em amostras com $y = 0.05$, que corresponde a um confinamento de ~ 46 meV,

Tabela 5.1: Características do poço quântico digital magnético de (Zn,Cd,Mn)Se das Refs. [37, 38]. Estão listadas as dimensões do poço e as concentrações de seus constituintes. Também são apresentadas as faixas de campo magnético e de temperatura usadas nos experimentos, bem como os resultados de algumas grandezas que caracterizam da amostra.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Observação
Configuração do poço quântico digital magnético, Fig. 4.1			
Largura do poço	L	105 Å	
Largura do espaçador	L_S	120 Å	
Largura da região dopada	L_N	200 Å	
Número de barreiras de MnSe	N_b	5	
Concentração planar de MnSe	x_p	0.0625	
Concentração molar de Cd	y	0.13	
Condições experimentais			
Campo magnético	B	(0 – 8) T	
Temperatura	T	(0.33 – 7.0) K	
Caracterização da amostra			
Densidade bidimensional	n_{2D}	$2.8 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$	Baixo campo
Mobilidade	μ	$0.8 \times 10^4 \text{ cm}^2/\text{V s}$	Baixo campo
Desdobramento de spin	ΔE	31 meV	

da densidade bidimensional resultaram em $n_{2D} = (2.8 \pm 0.1) \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$.

Efeito Hall quântico As medidas de magnetorresistência Hall ρ_{xy} , Fig. 5.1(a), apresentam desvios do regime linear clássico a partir de $\sim 0.8 \text{ T}$. Observa-se a formação de platôs de resistividade característicos do regime de efeito Hall quântico,³ sendo o efeito melhor definido para $B \gtrsim 3.4 \text{ T}$. Em particular, na região em torno de $B = 3.0 \text{ T}$ (círculo pontilhado), a curva de ρ_{xy} apresenta um comportamento intrincado que sugere cruzamentos de níveis de Landau próximos do nível de Fermi.⁴ Note que ρ_{xy} é linear com B para campos baixos, indicando que a densidade n_{2D} não muda com o campo magnético.

resultaram em uma densidade bidimensional que varia em função de B [137]. Neste caso, todos os níveis ligados do poço quântico são preenchidos e os elétrons que sobram permanecem na região dopada – que funciona como um reservatório de elétrons cujo nível das impurezas doadoras determina o potencial químico. À medida que um parâmetro externo é alterado, e.g. o campo magnético, a densidade n_{2D} confinada pode variar de maneira autoconsistente [138, 139]. Entretanto, este não é o caso dos sistemas investigados nesta tese.

³Os fatores de preenchimento associados aos platôs são inteiros, indicando o regime de efeito Hall quântico *inteiro*. Nesta amostra não foi observado o efeito fracionário.

⁴Cada platô numa curva de IQHE está associado a um determinado número de níveis de Landau abaixo do nível de Fermi (no platô $\rho_{xy} = h/\nu e^2$, com ν inteiro). As oscilações de ρ_{xy} em torno de $B = 3.0 \text{ T}$ na Fig. 5.1(a) sugerem que ν diminui, depois aumenta, e depois diminui novamente numa pequena faixa de campo magnético, sugerindo o cruzamento de níveis.

Figura 5.1: Resistividade Hall das DMHs de n -ZnSe/(Zn,Cd,Mn)Se para diversas temperaturas. Os painéis (a) e (b) apresentam os resultados experimentais e teóricos, respectivamente, de Knobel *et al.* [37]. O comportamento de ρ_{xy} na região indicada no painel (a) sugere o cruzamento de níveis de Landau, como explicado no texto. Extraído de Knobel *et al.* [37].

Oscilações de Shubnikov-de Haas A Figura 5.2(a) mostra os resultados das medidas de magnetorresistividade ρ_{xx} . Note que nas mesmas regiões em que ocorrem platôs bem definidos de ρ_{xy} na Fig. 5.1(a), aqui a resistividade ρ_{xx} fica praticamente nula, outra característica do regime de efeito Hall quântico. Aqui eu estou particularmente interessado em dois aspectos destes resultados.

1. A $T = 0.35$ K ocorre um pico anômalo no gráfico de SdH em $B_c = 3.2$ T (veja as setas), na mesma região de campo magnético das oscilações de ρ_{xy} na Fig. 5.1(a). Para $T = 1.0$ K esta oscilação é atenuada, não mais aparecendo em temperaturas maiores.
2. À medida que T aumenta, além da atenuação das oscilações, ocorre um deslocamento dos picos de SdH para campos magnéticos mais baixos.

Efeito de Haas-van Alphen As magnetizações apresentadas na Fig. 5.3(c) foram medidas em um magnetômetro micromecânico ultrasensível [38, 140], Fig. 5.3(a). A medida é baseada no deslocamento $\Delta\nu_0(B)$ da frequência de ressonância da vibração da haste que sustenta a amostra, resultado que eu reproduzo na Fig. 5.3(b). Harris *et al.* [38] entenderam que a curva de fundo (envelope) é oriunda apenas da magnetização dos íons de Mn, e que as pequenas oscilações correspondem ao sinal de dHvA do 2DEG. Assim, eles modelaram a curva de fundo para separar a contribuição do Mn [140, 141] e subtraíram o resultado dos dados experimentais. Com isso, restou apenas a parte oscilatória, que é relacionada com a magnetização usando a expressão $M = \Delta\nu_0(B)/2B\gamma\nu_0(0)$,

Figura 5.2: Oscilações de Shubnikov-de Haas das DMHs de n -ZnSe/(Zn,Cd,Mn)Se para diversas temperaturas. Em (a) estão os resultados experimentais de Knobel *et al.* [37]. Note (i) o surgimento de um pico anômalo em $B_c = 3.2$ T (setas), e (ii) o deslocamento dos picos para baixos campos à medida que T aumenta. O resultado da simulação da Ref. [37] é apresentado em (b). Extraído de Knobel *et al.* [37].

sendo γ uma constante de torção da haste do magnetômetro e $\nu_0(0)$ a frequência vibracional a campo magnético nulo [142].

As oscilações foram detectadas para $B \gtrsim 1$ T. Elas deslocam-se para campos magnéticos menores e diminuem de intensidade com o aumento da temperatura, como no caso de ρ_{xx} . Em $B \sim 3.2$ T, a curva para $T = 0.32$ K tem uma pequena descontinuidade. Isto deve ocorrer devido a uma alteração abrupta de população dos LLs próximos ao nível de Fermi, reforçando a hipótese levantada para o cruzamento de níveis nesta faixa de campo magnético. Adicionalmente, ao contrastar estas oscilações de dHvA com o comportamento do tipo “dente de serra” de 2DEGs em amostras de GaAs com alta mobilidade [e.g. 143, 144], a relativa suavidade das oscilações indica que o alargamento dos níveis de Landau devido a desordem deve ser comparável com a separação entre eles [38].

Não periodicidade das oscilações quânticas A desordem mencionada no parágrafo anterior também reflete na periodicidade das oscilações de dHvA e SdH. Normalmente, os mínimos de SdH ocorrem quando o fator de preenchimento é inteiro. Na Fig. 5.4, na qual ρ_{xx} é apresentado em função de $1/B$, nota-se que este não é o caso. Para $\nu \leq 7$ há um mínimo de SdH para cada valor inteiro de ν ; já para $7 < \nu \leq 14$ há 5 mínimos para 7 valores de ν . Provavelmente, para campos altos ($\nu \leq 7$), os LLs são bem resolvidos. Já para campos mais baixos ($\nu > 7$), há sobreposição destes níveis, consequência do alargamento

Figura 5.3: Oscilações de de Haas-van Alphen na magnetização das amostras de n -ZnSe/(Zn,Cd,Mn)Se de Knobel *et al.* [37] e Harris *et al.* [38]. Para efetuar estas medidas, a amostra fica na extremidade da haste de um micromagnetômetro (a), cujas vibrações são detectadas com o auxílio de um laser. A grandeza medida é o desvio da frequência fundamental de oscilação da haste em função do campo magnético (b). A curva “envelope” em (b) foi interpretada como resultante da magnetização do Mn, e as oscilações em torno dela como provenientes dos elétrons de condução. Em (c) estão os resultados experimentais para a magnetização para várias temperaturas e em (d) as simulações realizadas pelo grupo experimental. Extraído de Harris *et al.* [38], (a) e (b), e de Knobel *et al.* [37], (c) e (d).

dos LLs devido a desordem ($\hbar\omega_c < \Gamma$). Esta aperiodicidade também ocorre nas medidas de dHvA [37, 38].

5.2.1 Modelo fenomenológico do grupo experimental

Para entender estes resultados, Knobel *et al.* [37] e Harris *et al.* [38] elaboraram um modelo fenomenológico para os níveis de energia e densidade de estados do sistema. Usando este modelo, eles simularam o magnetotransporte e a magnetização do 2DEG. Nos parágrafos seguintes eu reproduzo este modelo e os respectivos resultados, justamente com o intuito de contrastar com o modelo autoconsistente que apresentei no Cap. 4 e com os meus resultados que apresento na próxima seção.

Figura 5.4: Oscilações de Shubnikov-de Haas da Fig. 5.1(a) são apresentadas em função de $1/B$. O fator de preenchimento $\nu = \hbar n_{2D}/eB$, calculado usando $n_{2D} = 2.9 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$, é indicado na abcissa superior. As oscilações são aperiódicas com $1/B$, contrastando com o caso usual em que os mínimos de ρ_{xx} ocorrem para valores inteiros de ν . Extraído de Knobel *et al.* [37].

Espectro de Landau e DOS A energia de cada nível de Landau $n = 0, 1, 2, \dots$ com spin $\sigma_z = \pm 1$ foi escrita como a soma da energia de ciclotron e a contribuição da interação de troca s - d para o desdobramento de spin,

$$\varepsilon_n^{\sigma_z} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_c + \sigma_z \frac{1}{2} \Delta E_{S_{\max}} B_{5/2} \left(\frac{5\mu_B}{k_B(T + T_0)} \right), \quad (5.1)$$

sendo $B_{5/2}$ a função de Brillouin, T a temperatura e T_0 uma temperatura efetiva. $\Delta E_{S_{\max}}$, obtido experimentalmente por medidas de fotoluminescência, é o valor de saturação do desdobramento de spin de elétron. Este é um dos principais parâmetros do modelo do grupo experimental. Ele indica a magnitude do desdobramento de spin e, conseqüentemente, determina a posição em que ocorrem cruzamentos de níveis de Landau. A Fig. 5.5 ilustra os níveis de Landau calculados usando a Eq. (5.1).

O modelo supõe que o número de elétrons no poço é sempre constante, e pode ser calculado integrando a densidade de estados total $g(\varepsilon, B, T)$ juntamente com a função de Fermi $f(\varepsilon, T)$

$$n_{2D} = \int_{-\infty}^{\infty} g(\varepsilon, B, T) f(\varepsilon, T) d\varepsilon. \quad (5.2)$$

Figura 5.5: Diagramas de níveis de Landau, a $T = 0.35$ K e $T = 4.2$ K, utilizados na Ref. [37] nas simulações de magnetotransporte e magnetização.

A DOS $g(\varepsilon, B, T)$ é modelada usando os níveis da Eq. (5.1) com alargamento $\Gamma(B)$ devido a desordem. O modelo de DOS que retornou melhores resultados foi com alargamento gaussiano,⁵ semelhante à Eq. (4.54) na pág. 95, com largura característica $\Gamma(B) = 0.36B^{1/2} \text{ meV T}^{-1/2}$.

Energia livre e oscilações de dHvA A simulação para a magnetização foi efetuada calculando a primeira derivada de energia livre com relação ao campo magnético. O modelo usou a expressão da energia livre de Helmholtz de um gás de elétrons uniforme *não-interagente* [114, Cap. 2, Problema 2]

$$F = n_{2D}\mu - k_B T \int_{-\infty}^{\infty} g(\varepsilon, B, T) \ln \left[1 + \exp \left(\frac{\mu - \varepsilon}{k_B T} \right) \right] d\varepsilon. \quad (5.3)$$

Os parâmetros utilizados foram $\Delta E_{S_{\max}} = 7.7 \text{ meV}$, $T_0 = 1.55 \text{ K}$, e $n_{2D} = 2.94 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$, além do alargamento $\Gamma(B)$ na DOS. Note que, uma vez que a densidade n_{2D} é fixa, o potencial químico é calculado invertendo-se a Eq. (5.2). Os resultados destas simulações estão apresentados na Fig. 5.3(d). As posições das oscilações e o deslocamento com a temperatura concordam com os experimentos. Já o formato das curvas e detalhes, como a pequena descontinuidade em $B \sim 3.2 \text{ T}$ a $T = 0.35 \text{ K}$, não são tão bem reproduzidos.

Magnetotransporte Para simular o magnetotransporte, Knobel *et al.* [37] e Harris *et al.* [38] utilizaram um modelo similar àquele que apresentei no Cap. 4, baseado na visão de Aoki e Ando [117] e Prange [136] para o IQHE. O transporte se dá quando o nível de Fermi passa pelos estados estendidos no centro de cada nível de Landau (veja a Fig. 4.8 na pág. 102). O perfil utilizado

⁵Knobel [145] também testou alargamentos lorentzianos, mas os resultados foram inferiores.

para a DOS extendidos $g_{ext}^{n,\sigma_z}(\varepsilon, B, T)$ é gaussiano, e possui largura característica $\Gamma_{ext}^{\sigma_z}$, independente de B e diferente para cada canal de spin.

As equações usadas para as resistividades de cada canal de spin são

$$\rho_{xx}^{\sigma_z}(B, T) = \rho_0 \int_{-\infty}^{\infty} \sum_n g_{ext}^{n,\sigma_z}(\varepsilon, B, T) \frac{\partial f(\varepsilon, T)}{\partial \varepsilon} d\varepsilon, \quad (5.4a)$$

$$\rho_{xy}^{\sigma_z}(B, T) = \frac{B}{e \int_{-\infty}^{\infty} \sum_n g_{ext}^{n,\sigma_z}(\varepsilon, B, T) f(\varepsilon, T) d\varepsilon}. \quad (5.4b)$$

O prefator ρ_0 é um parâmetro usado para ajustar a amplitude das oscilações de SdH com os dados experimentais. Para obter as resistividades totais são efetuados os seguintes passos: (1) calcula-se as resistividades de cada canal de spin usando (5.4), com as quais (2) calcula-se as *condutividades* de cada canal de spin σ_z ,

$$\sigma_{xx}^{\sigma_z} = \frac{\rho_{xx}^{\sigma_z}}{\rho_{xx}^{\sigma_z 2} + \rho_{xy}^{\sigma_z 2}}, \quad \sigma_{xy}^{\sigma_z} = \frac{\rho_{xy}^{\sigma_z}}{\rho_{xx}^{\sigma_z 2} + \rho_{xy}^{\sigma_z 2}}. \quad (5.5)$$

(3) Em seguida obtém-se as condutividades totais,

$$\sigma_{xx} = \sigma_{xx}^{\uparrow} + \sigma_{xx}^{\downarrow}, \quad \sigma_{xy} = \sigma_{xy}^{\uparrow} + \sigma_{xy}^{\downarrow}, \quad (5.6)$$

e (4) inverte-se novamente o tensor de condutividade para obter a resistividade total,

$$\rho_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2}, \quad \rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2}. \quad (5.7)$$

Os parâmetros que melhor reproduziram os resultados de magnetotransporte foram: $\Delta E_{S_{\max}} = 7.2 \text{ meV}$, $T_0 = 1.55 \text{ K}$, $n = 2.9 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$, $\Gamma = 0.36 B^{-1/2} \text{ meV}$, $\Gamma_{ext}^{\downarrow} = 0.25 \text{ meV}$ e $\Gamma_{ext}^{\uparrow} = 0.05 \text{ meV}$.⁶ A Ref. [37] não indica os valores usados para ρ_0 .⁷ Note que, apesar de $\Delta E_{S_{\max}}$ e n_{2D} serem ligeiramente inferiores àqueles usados nas simulações de dHvA, o conjunto dos parâmetros das duas simulações ainda são consistentes com os valores experimentalmente medidos. Os resultados das simulações para ρ_{xx} e ρ_{xy} são reproduzidos nas Figs. 5.2(b) e 5.1(b), respectivamente.

O modelo fenomenológico proposto pelo grupo experimental reproduz os resultados experimentais de maneira bastante satisfatória. Na resistividade longitudinal, Fig. 5.2, tanto o aparecimento do pico anômalo quanto o desloca-

⁶Segundo Knobel [145, Tese de doutorado], $\Gamma_{ext}^{\downarrow} = 0.25 \text{ meV}$ e $\Gamma_{ext}^{\uparrow} = 0.05 \text{ meV}$ apenas para $T = 0.36 \text{ K}$. Para temperaturas maiores $\Gamma_{ext}^{\uparrow}$ é maior, sendo $\Gamma_{ext}^{\uparrow} = \Gamma_{ext}^{\downarrow}$ para altas temperaturas. A referência não indica quais são os valores intermediários de $\Gamma_{ext}^{\uparrow}$.

⁷Diferente da Ref. [37], a Ref. [145, Tese de doutorado] indica que as simulações dos resultados de magnetotransporte usaram diferentes valores de ρ_0 para cada spin e para cada temperatura. Foram usados $\rho_0^{\uparrow} = 0.12 \rho_0^{\downarrow}$ para $T = 0.36 \text{ K}$ e 1.0 K , e $\rho_0^{\uparrow} = \rho_0^{\downarrow}$ para temperaturas maiores. Os valores numéricos não são indicados.

mento para baixos campos à medida que a temperatura aumenta se manifestam. O deslocamento com a temperatura vem da dependência da função de Brillouin com T . A hipótese de cruzamento de LLs é corroborada pelo diagrama de níveis de Landau da Fig. 5.5 – em $B \sim 3.0$ T os LLs $|3, \downarrow\rangle$ e $|0, \uparrow\rangle$ cruzam próximos do nível de Fermi. O pico anômalo surge porque o nível de Fermi cruza os estados estendidos de $|0, \uparrow\rangle$ em $B \sim 3.2$ T, cf. Fig. 5.5. Estes pontos indicam que os ingredientes que o modelo inclui são de fato os mais relevantes. São eles (i) a quantização de Landau, (ii) o desdobramento de spin gigante devido a interação de troca s - d , e (iii) uma densidade de estados com níveis estendidos e localizados, que simula a situação na qual apenas os estados estendidos contribuem para o magnetotransporte.

Apesar da concordância com os resultados experimentais, alguns pontos merecem ser levantados e, conseqüentemente, motivam a investigação teórica que eu apresento neste capítulo.

1. A análise fenomenológica baseia-se numa estrutura “rígida” para a estrutura eletrônica $\varepsilon_n^{\sigma_z}(B)$, Eq. (5.1), com uma componente linear com B proveniente da frequência de ciclotron e outra que depende do campo via a função de Brillouin. Entretanto, o modelo não leva em consideração o carácter auto-consistente usual da estrutura eletrônica de sistemas dopados. Além disso, a magnitude do desdobramento de spin não é calculada, mas sim extraída de experimentos de fotoluminescência.
2. Os valores para a concentração nominal de Mn $x_p = 0.0625$ e o desdobramento de spin máximo $\Delta E_{\max} = 7.2$ meV aparentam ser inconsistentes. Usando as definições (2.32) e (2.33) para concentração efetiva, o valor para o desdobramento de spin implica $x_{eff} = 0.01162$. Eu então utilizei a teoria para aglomeração e diluição do Cap. 2 para estimar qual deve ser a concentração nominal de Mn que fornece o desdobramento de spin obtido na Ref. [37]. Para um perfil de segregação com comprimento característico $\ell = 5$ Å e modelo de aglomerados de singletos e tripletos, o valor experimental para $\Delta E_{\max}$ corresponde a uma concentração nominal de $x_p = 0.096$, superior ao valor nominal experimental de 0.065.⁸ Admitindo que o modelo para aglomeração e diluição do Cap. 2 descreve satisfatoriamente o efeito das impurezas magnéticas, concluo que (i) a concentração nominal $x_p = 0.0625$ não é suficiente para explicar a magnitude do desdobramento de spin observado, e conseqüentemente, (ii) deve existir alguma outra con-

⁸Note que o valor de ℓ aqui não é um fator importante pois x_{eff} varia pouco com ele para x_p pequenos. Veja a Fig. 2.12. Assim, mesmo para valores de ℓ diferentes, ainda tenho um x_p maior que o nominal.

tribuição para o desdobramento de spin que não está no modelo proposto pelo grupo experimental.

3. O modelo para o magnetotransporte começa com $\rho_{xx}^{\sigma_z}$ para cada componente de spin, Eq. (5.4a). Depois calcula-se as componentes do tensor $\hat{\sigma}$ e inverte-se novamente para obter $\hat{\rho}$. Seria interessante um modelo que seguisse a linha teórica mais comum, i.e., a condutividade é a grandeza teoricamente investigada e, a partir dela, se calcula a resistividade, que é a grandeza experimental.

Motivado por estes três pontos, apliquei o modelo de DMHs que apresento no Capítulo 4 para estudar as propriedades do DMQW investigado nas Refs. [37, 38]. Os dois principais ingredientes adicionais que eu utilizo, quando comparado com o modelo proposto pelo grupo experimental, são a autoconsistência no cálculo da estrutura eletrônica e a inclusão do termo de troca-correlação dependente de spin. Na seção seguinte eu apresento um resumo da formulação teórica usada juntamente com os respectivos resultados.

5.3 Resultados para magnetotransporte e energia total

Nesta seção eu aplico o modelo teórico para 2DEGs confinados em DMHs, apresentado no Cap. 4, para estudar as propriedades do poço quântico digital magnético investigado experimentalmente nas Refs. [37, 38] – veja o Quadro 2, na página 108, para um resumo deste modelo.

Eu calculo a estrutura eletrônica do sistema e função do campo magnético e da temperatura. Em seguida, eu calculo as grandezas que foram experimentalmente investigadas, a saber, densidades, e magnetorresistividades ρ_{xx} e ρ_{xy} .

Os parâmetros utilizados nestas simulações são baseados nos dados das correspondentes amostras experimentais, Tabela 5.1, e em valores conhecidos na literatura para diversas propriedades dos materiais semicondutores usados na fabricação destas DMHs. Estes valores, bem como os valores para os parâmetros que ajustei para melhor reproduzir os dados experimentais, estão listados na Tabela 5.2.

Nos parágrafos seguintes eu apresento os resultados destas simulações e, na próxima seção, eu discuto estes resultados comparando-os com os achados experimentais.

Tabela 5.2: Parâmetros do poço quântico digital magnético de (Zn,Cd,Mn)Se das Refs. [37, 38]. A primeira parte da tabela contém valores da literatura para várias propriedades dos materiais utilizados na DMH. A segunda parte lista os valores dos parâmetros que usei nas simulações.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Observação/Referência
Dados relevantes sobre o material			
Massa efetiva	m/m_0	0.145	[146]
Constante dielétrica estática	ϵ/ϵ_0	9.0	[147]
Parâmetro de rede	a	5.667 6	[148]
Fator de Landé efetivo	g	1.2	[149]
Constante de troca s - d	$N_0\alpha$	260 meV	[150]
gap ZnSe	E_{gap}^{ZnSe}	2.822 eV	[151]
gap CdSe	E_{gap}^{CdSe}	1.818 eV	[52]
gap MnSe	E_{gap}^{MnSe}	3.5 eV	[152]
Offset banda condução	CBO	0.8	[53]
Parâmetros nas simulações			
Offset na interface ZnSe/ZnCdSe	v_0	120 meV	925y meV [50]
Offset na interface ZnCdSe/MnSe	v_b	648 meV	
Densidade bidimensional	n_{2D}	$2.8 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$	
Concentração planar de MnSe	x_p	0.035	LSDA
		0.085	Hartree
Temperatura efetiva	T_0	0.55 K	
Função de perfil para MnSe	$\wp(z)$	$\wp_{\text{exp}}(z)$	Eq. (2.24)
Comprimento de uma monocamada	d ou ML	3 Å	$d \sim a/2$
Comprimento característico	ℓ	4.326 Å	1.44 ML
Alargamento DOS	Γ	0.38 meV	
Alargamento DOS estados extendidos	$\Gamma_{ext}^{\uparrow}$	0.15 meV	
	$\Gamma_{ext}^{\downarrow}$	0.25 meV	

Perfil de potencial O primeiro passo para calcular a estrutura eletrônica do poço quântico é calcular o perfil de potencial a ser utilizado nas equações de Kohn-Sham. Este potencial efetivo, que inclui os termos estrutural, troca s - d , Hartree, e troca-correlação, é escrito como, Eq. (4.77),

$$v_{eff}^{\sigma_z}(z; B, T, [n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]) = \underbrace{v_0(z) + v_b(z)}_{\text{Estrutural}} + \underbrace{v_{sp-d}^{\sigma_z}(z; B, T)}_{\text{Troca sp-d}} + \underbrace{v_h(z; [n])}_{\text{Hartree}} + \underbrace{v_{xc}^{\sigma_z}(z; [n_{\uparrow}, n_{\downarrow}])}_{\text{Troca-correlação}}.$$

Naturalmente, os termos de Hartree e troca-correlação são recalculados a cada passo do procedimento autoconsistente. A Fig. 5.6 mostra o perfil de potencial final para elétrons com spin para baixo a $B = 3$ T e $T = 0.36$ K.

Aqui eu optei por utilizar perfis de segregação (exponencial) para simular a diluição do Mn ao longo da amostra.⁹ Eu fixe o comprimento característico em $\ell = 1.44$ ML e ajustei o valor da concentração x_p de Mn para o

⁹Perfis de interdifusão também foram testados e fornecem resultados similares.

Figura 5.6: Perfil de potencial autoconsistente para elétrons com spin para baixo no poço quântico digital magnético dopado por modulação. A energia do nível $\varepsilon_{1,0}^\downarrow$ e do potencial químico μ também estão indicados. O perfil de densidade $n(z)$ mostra que o gás de elétrons está bastante confinado, penetrando pouco nas barreiras laterais do poço quântico. As camadas magnéticas foram modeladas usando um perfil de concentração típico de segregação (perfil exponencial).

valor que melhor reproduziu os resultados experimentais.¹⁰ Para a aglomeração antiferromagnética eu considerei o modelo que inclui singletos e tripletos – veja a Fig. 2.8, na página 36. Este foi o modelo que apresentou melhores resultados no Cap. 3.

Diagrama de níveis de Landau A estrutura eletrônica é então calculada resolvendo as equações autoconsistentes de Kohn-Sham – equação de Schrödinger mais interação de Coulomb – para os elétrons na banda de condução, Eq. (4.19),

$$\left[-\frac{\hbar}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + v_{eff}^{\sigma_x}(z; B, T, [n_\uparrow, n_\downarrow]) \right] \chi_i^{\sigma_z}(z) = \varepsilon_i^{\sigma_z} \chi_i^{\sigma_z}(z).$$

A energia de cada nível de Landau consiste da energia da sub-banda, da energia de ciclotron, e da energia Zeeman ordinária. Ela é escrita como, Eq. (4.49),

$$\varepsilon_{i,n}^{\sigma_z} = \varepsilon_i^{\sigma_z} + \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + \frac{\sigma_z}{2} g^* \mu_B B.$$

¹⁰Como discutido no Cap. 2, para baixas concentrações x_p , a concentração efetiva, e consequentemente o desdobramento de spin, é pouco sensível ao comprimento característico e depende fortemente do valor de x_p . Por isso fixei o valor de ℓ e usei x_p como parâmetro ajustável. O procedimento contrário também foi tentado, ou seja, fixar $x_p = 0.065$, que é o valor nominal, e variar ℓ . Entretanto, com esta opção eu não consegui obter resultados compatíveis com os dados experimentais.

Figura 5.7: Diagrama dos níveis de Landau (a) mostrando o desdobramento de spin gigante oriundo da interação de troca s - d . Note que a densidade total (b) é constante e o potencial químico oscila em função do campo magnético. Em $B \sim 6$ T o nível $\varepsilon_{1,0}^\uparrow$ varia abruptamente devido a dependência da interação de troca e correlação (XC) com o polarização do 2DEG: quando $\zeta \rightarrow -1$, a contribuição de XC para o desdobramento de spin aumenta drasticamente. Note o cruzamento de níveis em $B \sim 3$ T. Este cruzamento, e a proximidade com o potencial químico μ , é o responsável pelo aparecimento de anomalias nos gráficos de magnetotransporte.

Note que é a energia da sub-banda que incorpora o efeito da interação de troca s - d , responsável pelo desdobramento de spin gigante,¹¹ bem como as contribuições do confinamento estrutural e da interação de Coulomb. A Figura 5.7(a) mostra o diagrama de níveis de Landau para $T = 0.36$ K. Para campos até $B \sim 2$ T a dependência com o campo magnético tem uma forte influência da função de Brillouin da interação de troca s - d . Quando esta satura, a energia de cada nível de Landau passa a ter o comportamento linear com B proveniente da energia de cíclotron.

Entretanto, diferentemente do modelo “rígido” para os LLs da Eq. (5.1) usado pelo grupo experimental, aqui o potencial, e consequentemente a estrutura eletrônica, varia autoconsistentemente à medida que algum parâmetro externo é alterado. Assim, as formas das curvas dos LLs não é simplesmente uma superposição de contribuições do tipo função de Brillouin (troca s - d) mais uma função linear (cíclotron + Zeeman ordinário), como pressuposto na análise do grupo experimental. Este comportamento, devido a autoconsistência, é bem exemplificado na região de campo magnético em que o 2DEG fica polarizado. A contribuição de troca-correlação é bastante sensível à polarização do 2DEG, sendo o efeito mais acentuado quando $\zeta \rightarrow -1$ (cf. Fig. 4.3 na pág. 84). O resultado é um aumento abrupto do desdobramento de spin, resultando numa “expulsão” do nível $|0, \uparrow\rangle$ em

¹¹A contribuição da interação de troca s - d é incorporada via o respectivo potencial dependente de spin, o que acarreta automaticamente um desdobramento de spin gigante nos níveis de energia calculados. Já a análise do grupo experimental não calcula este desdobramento, mas utiliza em seu modelo o desdobramento de spin medido experimentalmente.

$B \sim 6$ T. Esta mesma autoconsistência faz com que o nível $|0, \uparrow\rangle$ seja “capturado” em $B \sim 8$ T.¹²

Como a densidade do 2DEG é constante, o potencial químico varia com o campo B . Devido ao efeito Zeeman gigante, já em $B \sim 3$ T o último nível de spin para cima cruza o potencial químico e o sistema fica quase que completamente polarizado. Isto pode ser acompanhado na Fig. 5.7(b), que mostra as densidades bidimensionais de spin para cima e spin para baixo. A densidade n_{2D} total é calculada usando a Eq. (4.61),

$$n_{2D} = \int_{-\infty}^{\infty} g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon,$$

na qual $g(\varepsilon)$ é a densidade de estados (4.54) e $f(\varepsilon)$ é a função de Fermi (4.59). Para as densidades parciais, basta apenas considerar um spin na densidade de estados da Eq. (4.61).

Magnetotransporte: IQHE e SdH Uma vez calculada a estrutura eletrônica eu utilizo modelos apropriados para calcular outras grandezas experimentalmente relevantes. Aqui eu utilizo o modelo descrito no Cap. 4 para a magnetococondutividade de um 2DEG, Eq. (4.74),

$$\sigma_{xx} = \frac{e^2}{h} \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right) \sum_{i,n,\sigma_z} \left(n + \frac{1}{2} \right) \exp \left[- \left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z}}{\Gamma_{\text{ext}}^{\sigma_z}} \right)^2 \right] d\varepsilon,$$

$$\sigma_{xy} = \frac{e n_{2D} [g_{\text{ext}}]}{B} + \frac{e^2}{h} \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right) \sum_{i,n,\sigma_z} \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{\Gamma_{\text{ext}}^{\sigma_z}}{\hbar \omega_c} \exp \left[- \left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z}}{2\Gamma_{\text{ext}}^{\sigma_z}} \right)^2 \right] d\varepsilon,$$

para então calcular a magnetorresistividade, Eq. (4.76),

$$\rho_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2}, \quad \rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2},$$

que é a grandeza experimentalmente acessível. Os resultados obtidos estão na Fig. 5.8.

As oscilações de Shubnikov-de Haas na Fig. 5.8(a) reproduzem tanto o aparecimento do pico anômalo em $B \simeq 3.2$ T quanto o deslocamento das curvas para baixos campos magnéticos à medida que a temperatura aumenta. O pico

¹²Note que a Fig. 5.7(a) mostra o centro de cada nível de Landau. Lembre, porém, que há estados com energias mais altas e baixas devido ao alargamento Γ . Por isso, como no caso do nível $|0, \uparrow\rangle$ em $B \sim 8$ T, apesar do centro do LL estar acima do potencial químico, este nível ainda está parcialmente ocupado.

Figura 5.8: Resultados para o magnetotransporte para diversas temperaturas. As oscilações de Shubnikov-de Haas (a) são bastante semelhantes aos resultados experimentais da Fig. 5.2(a). Note o aparecimento do pico anômalo em $B \simeq 3.2$ T e o deslocamento dos demais picos para baixos campos à medida que a temperatura aumenta. O painel (b), com os dados de (a) em função de $1/B$, mostra a aperiodicidade das oscilações, semelhante à Fig. 5.4 experimental. Os fatores de preenchimento ν foram calculados usando a densidade $n_{2D} = 2.8 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$. A magnetorresistência Hall está apresentada em (c). Em (a) o comportamento a baixo campo ($B < 0.5$ T) é devido à soma truncada de níveis de Landau no procedimento numérico. Para $B \rightarrow 0$ seria necessário considerar um número infinito de níveis de Landau.

anômalo ocorre justamente na região em que os níveis de Landau $|3, \downarrow\rangle$ e $|0, \uparrow\rangle$, e o potencial químico μ cruzam: mais precisamente, o pico anômalo surge quando o nível $|0, \uparrow\rangle$ cruza μ uma segunda vez em $B \simeq 3.2$ T, como ilustrado na Fig. 5.7(a).

Note que, diferindo do resultado experimental, para $T = 1.0$ K o pico anômalo ainda é bem destacado enquanto na Fig. 5.2 ele está praticamente sobreposto ao pico de SdH usual. A explicação para isto pode estar relacionada com o fato da posição do pico anômalo ser bastante sensível a pequenas variações dos diversos parâmetros que eu ajusto no modelo, como x_p , T_0 , Γ e $\Gamma_{ext}^{\sigma_z}$. Assim, pode ser que um ajuste mais fino destes parâmetros corrija a posição deste pico.

Outra possível explicação é de caracter mais fundamental, e envolve a acurácia da descrição da dependência do sistema com a temperatura. No modelo que utilizo, a temperatura entra via a função de Brillouin B_S e via a função de

Fermi f . Enquanto o efeito desta última é acentuar as oscilações à medida que T aumenta, a função de Brillouin afeta decisivamente a posição dos picos uma vez que ela determina a posição dos LLs. É justamente a dependência de B_S com a temperatura que resulta no deslocamento dos demais picos de SdH para campos mais baixos quando T aumenta. Aqui eu utilizo uma temperatura efetiva T_0 constante. Entretanto, Knobel [145] precisou utilizar valores diferentes de T_0 para cada valor de T , para ajustar curvas de desdobramento de spin usando a função de Brillouin, indicando que a dependência correta com a temperatura pode ser mais intrincada.

Quanto ao deslocamento dos demais picos de SdH com a temperatura, percebe-se que os resultados que eu apresento na Fig. 5.8 estão mais próximos dos dados experimentais, Fig. 5.2(a), que a simulação da Ref. [37], Fig. 5.2(b). Por exemplo, acompanhe o pico em $B \sim 4$ T à medida que T aumenta. Para $T = 0.36$ K e 1.0 K eles mudam pouco de posição. Já ao passar para $T = 2.5$ K o deslocamento é bem mais acentuado. Este comportamento é muito próximo aos resultados experimentais e não é reproduzido no modelo da Ref. [37], Fig. 5.2(b). Acredito que foi o caracter autoconsistente do cálculo da estrutura eletrônica que possibilitou este acerto.

A aperiodicidade observada nas oscilações quânticas, Fig. 5.4, também é reproduzida na Fig. 5.8(b). Note que há aproximadamente um mínimo de SdH para cada fator de preenchimento para $\nu \leq 7$, indicando uma separação dos LLs; já para $\nu > 7$ há 3 mínimos para 4 valores de ν . Este resultados são similares aos dados experimentais. Entretanto, para obter este resultado eu precisei utilizar uma temperatura efetiva $T_0 = 0.55$ K, menor que o valor de 1.55 K usado na simulação do grupo experimental.¹³ Simulações usando $T_0 = 1.55$ K resultaram em oscilações de SdH para baixos campos que englobavam 2 LLs. Já para $B > 2$ T, a periodicidade das oscilações concordam com o experimento para os dois valores de T_0 .

O painel (c) da Fig. 5.8 mostra os resultados para a resistividade Hall. Uma característica que chama atenção são as “depressões” de ρ_{xy} no final de cada platô. Elas ocorrem sistematicamente nas mesmas regiões em que ρ_{xx} é máximo, quando μ passa pelos estados estendidos, mas não são observadas nos dados experimentais a altos campos. Estas depressões são anomalias do modelo que usa uma gaussiana para descrever os estados estendidos no centro dos níveis de Landau. Para o surgimento dos platôs no efeito Hall quântico inteiro, é necessário que μ esteja no *gap* de mobilidade, o que não ocorre perfeitamente se os estados

¹³A temperatura efetiva T_0 “regula” a subida da função de Brillouin para o valor de saturação. Quanto maior (menor) T_0 menos (mais) acentuada é a saturação e, conseqüentemente, menor (maior) é a separação de spin para baixos campos.

Figura 5.9: Resultados do cálculo na aproximação Hartree para ρ_{xx} (a), ρ_{xy} (b) e para os níveis de Landau (c). As oscilações de Shubnikov-de Haas deslocam-se para baixos campos à medida que T aumenta. O pico anômalo ocorre próximo de 3.2 T (a) e é resultado de cruzamento de níveis de Landau próximo do potencial químico (curva verde).

estendidos têm uma distribuição gaussiana.¹⁴ Esta anomalia também se reflete a amplitude dos picos de SdH, mas sem alterar as demais características. Excluindo a questão desta anomalia em ρ_{xy} , as curvas de resistividade apresentam os platôs que indicam o regime de efeito Hall quântico inteiro.

Já em $B \sim 3.0$ T, a curva de ρ_{xy} não tem a oscilação observada nos dados experimentais [indicada na Fig. 5.1(a)]. Por um lado, pode ser que a anomalia que mencionei está obscurecendo este efeito. Por outro lado, como mencionado na discussão dos resultados experimentais (nota 4 na pág. 112), aquela oscilação parece refletir não só o cruzamento de níveis nesta região de campo, mas também um início de mudança de platô. Entretanto, nas minhas simulações eu não consegui encontrar um conjunto de parâmetros tal que a resistividade Hall ultrapassasse o valor $\rho_{xy} = 0.25 h/e^2$ e depois diminuísse novamente, como na figura experimental 5.1(a) em $B \simeq 2.9$ T.

¹⁴Testes usando densidades de estado parabólicas, como no modelo original de Ando e Uemura [118], eliminaram esta anomalia. Entretanto, o conjunto dos resultados para magnetotransporte ficou pior que o modelo usando alargamentos gaussianos.

Simulação Hartree Os resultados apresentados até agora incluem a contribuição de troca-correlação do gás de elétrons na aproximação da densidade de spin local. Para ressaltar o papel desta contribuição, aqui eu apresento as mesmas simulações, mas na aproximação Hartree, ou seja, $v_{xc}^{\sigma_z} = 0$ no potencial efetivo. Os resultados estão apresentados na Fig. 5.9. Para reproduzir os resultados experimentais nesta aproximação, eu precisei alterar apenas um parâmetro: a concentração planar de Mn usada nas simulações foi $x_p = 0.085$. Isto ocorre pois a interação de troca-correlação contribui para o desdobramento de spin. Assim, sem esta contribuição, preciso de uma concentração maior de Mn para manter um desdobramento de spin adequado que ajuste a posição dos LLs de forma a reproduzir os resultados de magnetotransporte. Entretanto, este valor é maior que o valor nominal $x_p = 0.065$ do poço quântico.¹⁵ De fato, este valor está relativamente próximo à estimativa que fiz na Seção 5.2, pág. 119, baseada na concentração efetiva x_{eff} , que resultou em $x_p = 0.096$. Assim, concluo que, tanto na minha simulação Hartree, quanto na simulação do grupo experimental, ambas precisam de uma quantidade maior de Mn para compensar a não inclusão do desdobramento de spin devido a efeitos de muitos corpos (troca e correlação).

Por outro lado, o valor $x_p = 0.035$ usado nas simulações com XC é bem menor que o nominal. Isto pode ter duas explicações, não excludentes: (i) de fato a quantidade de Mn realmente incorporada nas amostras foi menor que o valor que se almejava, e/ou (ii) o potencial de troca-correlação utilizado está resultando um desdobramento de spin exagerado. De qualquer maneira, os resultados utilizando XC estão mais consistentes com os dados experimentais, principalmente no que se refere ao valor da concentração x_p de Mn. No próximo capítulo eu apresento um sistema em que a inclusão da contribuição de troca-correlação é essencial para reproduzir os efeitos de ferromagnetismo itinerante, transição de fase e ciclo de histerese observados experimentalmente [21], o que não é possível quando utilizo apenas a contribuição Hartree para a interação de Coulomb.

Energia total Usando a prescrição da teoria do funcional da densidade (Sec. 4.2), eu calculo a energia total do sistema,

$$E[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}] = \int \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon - \frac{1}{2} \int v_h(z) n(z) dz - \sum_{\sigma_z} \int v_{xc}^{\sigma_z}(z) n_{\sigma_z}(z) dz + E_{xc}[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}] - TS_s[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]. \quad (5.9)$$

¹⁵ O dito valor nominal é o valor que presume-se incorporado na amostra durante o crescimento por MBE. Contudo, não foram realizadas outras medidas para se confirmar o conteúdo que de fato foi incorporado no DMQW [R. Knobel, comunicação privada].

Figura 5.10: Energia total do 2DEG em função do campo magnético. A dependência da energia total (a) com o campo magnético tem duas contribuições marcantes. A primeira é a interação de troca s - d , que diminui a energia e segue um comportamento do tipo função de Brillouin. A segunda vem da contribuição orbital dos níveis de Landau, que confere o caracter oscilatório da energia em função de B . O painel (b) contém a primeira derivada com relação a B das curvas de energia do painel (a).

Como comentado na Sec. 4.2, esta é a energia do sistema de muitos corpos inter-agente. A Fig. 5.10(a) mostra a energia total (5.9) em função do campo magnético para diferentes temperaturas. Este gráfico mostra bem o efeito com o campo magnético das duas principais contribuições para a energia total:

1. A contribuição da interação de troca s - d para $E[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]$ domina em baixos campos. O desdobramento de spin gigante faz com que o 2DEG fique polarizado, ou seja, com mais elétrons com spin $|\downarrow\rangle$ que com spin $|\uparrow\rangle$. Como, para baixos campos, a energia dos níveis $\varepsilon_{1,n}^{\downarrow}$ diminui com B [cf. Fig. 5.7(a)], o resultado é que a energia total também diminui em baixos campos.
2. A contribuição da energia orbital (cíclotron), passa a dominar quando a função de Brillouin satura ou quando a energia de cíclotron $\hbar\omega_c$ é grande o suficiente comparada com outros termos. A contribuição orbital oscila à medida que o nível de Fermi percorre os vários níveis de Landau, similar ao exemplo exemplo da Fig. 4.6 na pág. 98.

Na Figura 5.10(b) eu apresento, apenas a título ilustrativo, a primeira derivada com relação ao campo magnético das curvas de energia total, $-dE/dB$. Note, porém, que as curvas resultantes *não* correspondem à magnetização do 2DEG. Isto porque, como apontado na Sec. 4.3.5, a magnetização orbital é obtida efetuando a derivada *parcial* da energia orbital com relação ao campo magnético, Eq. (4.64), mantendo as demais variáveis constantes (T, n_{σ_z}). Entretanto, a energia $E[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]$, Fig. 5.10(a), contém várias contribuições que variam com o campo magnético. Além das contribuições de troca s - d , orbital, e

Zeeman, que têm uma dependência direta com o campo magnético, as contribuições de confinamento estrutural, de Hartree, de troca-correlação e de energia cinética também variam com B via as densidades parciais $n_{\uparrow}$ e $n_{\downarrow}$. Desta forma, as curvas de $-dE/dB$ da Fig. 5.10(b) se assemelham àquelas da magnetização obtidas experimentalmente apenas porque as oscilações da energia total têm uma forte contribuição da energia orbital para $B > 2$ T.

No caso do exemplo da Fig. 4.6, pág. 98, como o sistema era não-magnético e não-interagente, a única contribuição para a energia que variava com B era a própria energia orbital, e as densidades n_{σ_z} permaneciam constantes. Assim, naquele caso específico, a derivada total da energia com relação a B era igual a derivada parcial. Aqui, para simular as oscilações da magnetização orbital (efeito de Haas-van Alphen), eu teria que efetuar a derivada parcial da energia orbital, $-\partial E_{orb}/\partial B$, apropriadamente [126]. Este cálculo não foi efetuado no trabalho desta tese, mas será um dos tópicos a serem abordados em trabalhos futuros.

5.4 Discussões

Neste capítulo eu investiguei teoricamente os resultados experimentais das Refs. [37, 38] para o magnetotransporte de 2DEGs confinados em poços quânticos digitais magnéticos do grupo II-VI. Utilizando a formulação teórica baseada na DFT/LSDA para o cálculo da estrutura eletrônica (Sec. 4.2), o modelo para o potencial dependente de spin em DMHs (Sec. 1.4), e o modelo para o magnetotransporte apresentado na Sec. 4.4, eu fui capaz de reproduzir os principais resultados experimentais das referências mencionadas. São eles: o aparecimento de um pico de resistividade anômalo em $B \simeq 3.2$ T devido ao cruzamento de níveis de Landau próximo ao potencial químico, e o deslocamento das curvas de ρ_{xx} para campos mais baixos à medida que a temperatura aumenta, efeito este resultado da dependência da intensidade da interação de troca s - d (função de Brillouin) com a temperatura.

Alguns pontos relativos a estes resultados merecem destaque. Primeiramente, eu mostrei que a contribuição de muitos corpos (troca-correlação) é considerável neste sistema, sendo responsável por parte relevante do desdobramento de spin dos níveis eletrônicos. Ao considerar esta contribuição, eu fui capaz de reproduzir os resultados experimentais usando uma concentração de Mn, menor, porém mais compatível com a concentração nominal de Mn na amostra. Ao contrário, na análise do grupo experimental, todo o desdobramento de spin era devido a interação de troca s - d . Portanto, era necessário utilizar uma concentração de Mn maior que a de fato existente na amostra para atingir o desdobramento

de spin necessário, que reproduz o cruzamento de LLs nos valores de B corretos. Este ponto é confirmado pela minha simulação na aproximação Hartree, na qual precisei usar uma concentração de Mn maior que a nominal para reproduzir os dados experimentais, uma vez que não há XC contribuindo para o desdobramento de spin.

Em segundo lugar, o caracter autoconsistente do cálculo que eu efetuei permitiu descrever melhor a dependência da estrutura eletrônica do sistema com o campo magnético, refletindo nos resultados para magnetotransporte. De uma forma geral, os perfis das curvas de Shubnikov-de Haas ficaram bem próximos às curvas experimentais.

Um terceiro ponto a ser ressaltado é que os resultados apresentados neste capítulo servem como uma confirmação adicional da adequação dos modelos para o potencial dependente de spin apresentados nos capítulos anteriores. Aqui eu calculei o efeito da interação de troca s - d dos elétrons com as impurezas magnéticas via um potencial efetivo que entra na equação de Schrödinger. Para tanto eu utilizei o modelo de concentração efetiva considerando aglomeração antiferromagnética de singletos e tripletos, e diluição devido a segregação.

Capítulo 6

Ferromagnetismo Itinerante no Regime de Efeito Hall Quântico

Conteúdo

Vários experimentos recentes de magnetotransporte no regime de efeito Hall quântico apresentam evidências da formação de estados de ferromagnetismo itinerante, efeito este chamado de ferromagnetismo de efeito Hall (QHF). A literatura corrente sugere a formação de domínios ferromagnéticos, e de barreiras entre estes domínios, para explicar estes resultados. Aqui eu analiso os resultados experimentais de Jaroszyński *et al.* [21] para o magnetotransporte em um poço quântico digital magnético de (Cd,Mn)Te, e proponho uma explicação alternativa para estes resultados. Os autores usaram o efeito Zeeman gigante presente em DMHs para “induzir externamente” o cruzamento de níveis de Landau, em campos moderados, do 2DEG confinado, reproduzindo assim as condições necessárias para a ocorrência de QHF. Eu calculo a estrutura eletrônica deste sistema usando o formalismo de Kohn-Sham da DFT/LSDA na aproximação da massa efetiva. Em seguida eu calculo o magnetotransporte, reproduzindo satisfatoriamente os resultados experimentais da Ref. [21]. O cálculo apresenta ciclos de histerese e uma temperatura crítica, evidências da ocorrência de QHF, mas sem precisar recorrer da hipótese de formação de domínios.

6.1	Introdução	135
6.2	Resumo do resultados experimentais	136
6.3	Resultados teóricos	145
6.4	Discussões	159

6.1 Introdução

O sistema investigado no capítulo anterior é singular no sentido que atende uma série de condições para possibilitar o aparecimento do pico anômalo de resistividade longitudinal. O desdobramento de spin gigante devido a interação de troca s - d fez que níveis de Landau com spins opostos cruzassem justamente próximo do potencial químico. O resultado foi o aparecimento de um pico anômalo no gráfico de ρ_{xx} . Naquele capítulo, apliquei a formulação teórica apresentada no Cap. 4 para estudar resultados experimentais de magnetotransporte em função da temperatura [37, 38]. O modelo reproduziu bem o deslocamento dos picos de SdH com T e o aparecimento do pico anômalo. Naquele sistema, a inclusão da contribuição de muitos corpos de troca-correlação foi importante devido a sua contribuição para o desdobramento de spin dos níveis eletrônicos.

Agora a intenção é ir um passo adiante. Devido a interação de troca s - d , o desdobramento de spin gigante permite que níveis com spins opostos cruzem próximo do potencial químico. Nestas condições, existe a possibilidade de ocorrer uma quebra de simetria de spin com a formação de um estado ferromagnético. Ou seja, ao invés dos dois estados ficarem sobrepostos (degenerados), é mais favorável que todos os elétrons fiquem apenas com uma orientação de spin. Este corresponde a um estado ferromagnético dos elétrons itinerantes, fenômeno chamado de ferromagnetismo de efeito Hall quântico (QHF - *quantum Hall ferromagnetism*) [20]. Enquanto os trabalhos das Refs. [37, 38] não apresentaram evidências deste efeito, nos últimos anos outros trabalhos sob condições similares resultaram em várias evidências concretas de ferromagnetismo itinerante [21–35]. Em particular, o trabalho de Jaroszyński *et al.* [21] registrou um pico de resistividade anômalo que sofre histerese magnética. Este resultado foi interpretado como consequência de uma transição de fase para um regime de QHF.

Há poucos trabalhos teóricos na literatura abordando estes resultados experimentais recentes. Os principais são cálculos Hartree-Fock para esta classe de sistemas [153–157], e mostram que a interação de troca seria capaz de estabilizar o estado ferromagnético. Tanto nestes trabalhos teóricos quanto nos experimentais, há um aparente “consenso” que o aparecimento do QHF está relacionado com a existência de domínios na distribuição espacial dos elétrons que formam o 2DEG. No regime de QHF, na região correspondente aos platôs de ρ_{xy} , a resistividade longitudinal ρ_{xx} é praticamente nula. Porém, nestes sistemas ocorreria condução nas barreiras entre domínios, resultando nos picos de resistividade anômalos observados. Similar aos ferromagnetos comuns, estes domínios seriam responsáveis pela histerese que é observada nos picos anômalos.

Este capítulo da tese analisa justamente o trabalho de Jaroszyński

et al. [21] em DMHs de (Cd,Mg)Te/(Cd,Mn)Te. Eu mostro que um cálculo padrão de estrutura eletrônica nas aproximações de massa efetiva e função envelope, no contexto da teoria do funcional da densidade dependente de spin (Cap. 4), fornece resultados com o pico anômalo e histerese, reproduzindo os resultados da Ref. [21].

Uma vez que o modelo para a estrutura eletrônica e para o magneto-transporte aqui adotado *não* inclui a hipótese de formação de domínios (apesar de também não excluir a possibilidade de existência destes), os resultados apresentados neste capítulo são uma explicação *alternativa* para os efeitos observados experimentalmente. Os trabalhos teóricos (Hartree-Fock) que usam a hipótese de formação de domínios [154, 157] mostram que, quando há coincidência de níveis de Landau de spins opostos, (i) o estado fundamental é de QHF, e (ii) as excitações de mais baixa energia correspondem à formação de barreiras entre domínios. Entretanto, não há nenhum cálculo mostrando o magnetotransporte devido a estas barreiras.

Na próxima seção, eu apresento os resultados experimentais de Jaroszyński *et al.* [21] e a abordagem teórica usada pelos autores para entender estes resultados. Na seção seguinte, eu utilizo o modelo para DMHs dopadas usada nesta tese para simular o experimento da Ref. [21]. Para finalizar, eu retomo a análise do experimento de Knobel *et al.* [37] e Harris *et al.* [38] (Cap. 5) para entender porque os autores não observaram sinal de ferromagnetismo itinerante em seus experimentos.

6.2 Resumo dos resultados experimentais

Descrição do sistema e medidas O sistema investigado por Jaroszyński *et al.* [21] consiste de um poço quântico digital magnético (DMQW) *n*-dopado por modulação, semelhante ao da Fig. 6.1. O DMQW, crescido na direção (100), tem largura 100 Å e possui três barreiras digitais (monocamadas) de MnTe. Experimentos de fotoluminescência indicam que a concentração “média” de Mn é 0.020 ± 0.005 .¹

As barreiras laterais são de Cd_{0.8}Mg_{0.2}Te. A concentração de Mg é tal que a diferença dos *gaps* nas interfaces do poço é de 330.8 meV (cf. Tabela 6.2,

¹Jaroszyński *et al.* [21] não são claros sobre como eles estimaram a concentração de Mn. Em semicondutores magnéticos diluídos *bulk*, a concentração de Mn pode ser estimada ajustando as curvas de magnetofotoluminescência usando a função de Brillouin. Já nas heteroestruturas digitais, o procedimento não é tão direto: é preciso levar em consideração a sobreposição da função de onda eletrônica com os momentos de Mn. Portanto, acredito que o valor indicado por Jaroszyński *et al.* [21] como sendo a concentração média é, na realidade, o que eu defini como concentração efetiva x_{eff} , Eq. (2.32) da pág. 40. De fato, o próprio modelo teórico usado pelo autores para simular o desdobramento de spin usa uma concentração de 0.0112, cf. Eq. (6.1). Para obter os resultados que apresento na próxima seção eu uso concentração nominal $x_p = 0.115$, que corresponde a uma concentração efetiva $x_{eff} = 0.009$.

Figura 6.1: Heteroestrutura Digital Magnética usada por Jaroszyński *et al.* [21] para realizar medidas de magnetotransporte. A região de interesse é o poço quântico restrito à região indicada em (a). O painel (b) é uma ampliação desta região, mostrando o poço com as camadas magnéticas e a região dopada. O painel (c) representa o perfil de potencial da banda de condução. As camadas magnéticas são responsáveis por uma modulação do potencial dependente de spin.

pág. 145). Atribuindo 75 % para a banda de condução [49] a altura do poço quântico fica $v_0 = 248.1 \text{ meV}$.

Iodo é usado como dopante do tipo n , substituindo o Telúrio² numa região distante 200 Å do poço. O conjunto poço-barreira é crescido sobre uma camada composta por um substrato de GaAs, seguido de uma camada de ZnTe de 10 Å e de um *buffer* de CdTe de $3 \mu\text{m}$ [Fig. 6.1(a)]. Além da dopagem, um terminal metálico soldado sobre a camada superior da heteroestrutura torna possível variar a densidade do 2DEG confinado no poço, obtendo valores para n_s entre $(1.6 \text{ e } 3.6) \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$, determinados com medidas de efeito Hall a baixo campo nas temperaturas de 10 K e 23 K .

As medidas de magnetotransporte foram efetuadas numa barra Hall de $0.5 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$ cujos terminais foram soldados com Índio. A mobilidade eletrônica na amostra é $1.6 \times 10^4 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, possivelmente limitada por espalhamentos devido à desordem de curto alcance das impurezas magnéticas e das imperfeições ligas da heteroestrutura [21]. Os experimentos foram realizados em campos magnéticos de até 18 T e temperaturas tão baixas quanto 0.03 K . A amostra também foi rotacionada de forma a variar o ângulo θ entre a interface normal e o campo magnético $\mathbf{B}$.³

²Quando o Iodo, cuja configuração eletrônica é $[\text{Kr}]5s^24d^{10}5p^5$, substitui o Telúrio ($[\text{Kr}]5s^24d^{10}5p^4$), o elétron adicional da camada p faz com que a dopagem seja do tipo n .

³A variação do ângulo θ entre $\mathbf{B}$ e a direção de crescimento é frequentemente usada para

Tabela 6.1: Características do poço quântico digital magnético de (Cd,Mn)Te da Ref. [21]. Aqui estão listadas as dimensões do poço quântico e as concentrações de seus constituintes. Também são apresentadas as faixas de campo magnético e temperatura usadas nos experimentos, bem como os resultados de algumas grandezas que caracterizam da amostra.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Observação
Configuração do poço quântico digital magnético, Fig. 6.1			
Largura do poço	L	100 Å	
Largura do espaçador	L_S	200 Å	
Largura da região dopada	L_N	100 Å	
Número de barreiras de MnTe	N_b	3	
Concentração molar de Mg	y	0.2	
Condições experimentais			
Campo magnético	B	(0 – 18) T	
Temperatura	T	(0.03 – 8.0) K	
Caracterização da amostra			
Densidade bidimensional	n_s	$(1.6 – 3.6) \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$	Baixo campo
Mobilidade	μ	$1.6 \times 10^4 \text{ cm}^2/\text{V s}$	Baixo campo
Concentração efetiva de MnTe	x_{eff}	0.0112	Simulação

Magnetotransporte As medidas de magnetotransporte foram realizadas com o sistema no regime de efeito Hall quântico, como mostram claramente os platôs de ρ_{xy} na Fig. 6.2(a). As oscilações de SdH na resistividade ρ_{xx} refletem a passagem do nível de Fermi nas regiões de estados localizados (vales) e estendidos (picos) do 2DEG. Os principais resultados destas medidas são (i) o aparecimento de um pico de resistividade anômalo em $B_c \approx 5.8 \text{ T}$ (fator de preenchimento $\nu \approx 2$), e (ii) o comportamento deste pico com os parâmetros externos $\{B, \theta, T, n_s\}$, o que descrevo nos parágrafos seguintes. Os resultados levaram os autores a concluir que os efeitos observados resultam de uma transição entre estados ferromagnéticos dos elétrons itinerantes.

A Fig. 6.2(b) mostra a resistividade longitudinal na região próxima ao campo crítico para várias temperaturas e com $n_s = 2.97 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$. O pico é muito bem definido, separado da oscilação de SdH *normal*⁴ para $T = 0.33 \text{ K}$ e 1.3 K , sendo máximo nesta última temperatura. Já para a temperatura de $T = 2 \text{ K}$ ele é bem menos acentuado e mistura-se com SdH. A $T = 8 \text{ K}$ o pico

controlar o cruzamento dos níveis de Landau [e.g. 29, 30, 32, 34]. Aqui Jaroszyński *et al.* [21] utilizam o efeito Zeeman gigante presente em DMHs para aumentar a polarização do 2DEG e fazer que LLs cruzem em campos moderados. A variação de θ permite uma variação em torno desta configuração.

⁴O efeito Shubnikov-de Haas (SdH) refere-se às oscilações de ρ_{xx} com B . Para diferenciar o pico que aparece *fora* da sequência usual, costuma-se chamá-lo de *pico anômalo* e referir-se às demais oscilações como SdH *usual*, ou simplesmente SdH. Note, porém, que quando há estados estendidos no nível de Fermi há condução e, consequentemente, resistividade ρ_{xx} . Neste sentido, o pico anômalo não deixa de ser uma oscilação de SdH.

Figura 6.2: Resultados experimentais para magnetotransporte em um poço quântico digital magnético de (Cd,Mn)Te [21, Fig. 1]. As resistividades ρ_{xx} e ρ_{xy} no painel (a) foram medidas a $T = 0.33$ K e $n_s = 2.97 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$. O pico anômalo de resistividade que ocorre em $B_c = 5.8$ T é mostrado em (b) para várias temperaturas. Inset: diagrama com o perfil de potencial da banda de condução, com destaque para as barreiras magnéticas. Extraído de Jaroszyński *et al.* [21].

anômalo não aparece, restando apenas a oscilação de SdH usual.

Pico anômalo O comportamento de B_c em função do ângulo θ é ilustrado nas Figs. 6.3(a) e (b). Enquanto a interação de troca s - p e o efeito Zeeman ordinário dependem apenas da intensidade do campo $\mathbf{B}$, a energia de ciclotron, e consequentemente o espaçamento entre LLs, depende da componente do campo magnético na direção de confinamento do 2DEG, portanto, $\propto B \cos \theta$.⁵ Ao contrário das oscilações de SdH, que não mudam de posição no gráfico de $\rho_{xx} \times B \cos \theta$ [Fig. 6.3(a)], o pico de resistividade anômalo desloca-se para campos mais baixos com o aumento do ângulo. O gráfico na Fig. 6.3(b) mostra como $B_c \cos \theta$ varia com o ângulo θ , com valores praticamente iguais para diferentes densidades. Estas características indicam que a origem deste pico é distinta das oscilações de SdH usuais.⁶

A Fig. 6.3(c) ilustra como o valor do campo magnético do pico anômalo diminui em função da temperatura. Esta diminuição, que também ocorre

⁵Esta é uma boa aproximação a menos que $\theta \sim \pi/2$ [158, págs. 317-325]. De fato, as correções associadas ao ângulo θ são importantes quando há mais de uma sub-banda envolvida, que não é o caso aqui.

⁶No efeito SdH, os campos magnéticos correspondentes aos picos de ρ_{xx} (i) aumentam com n_s e (ii) não variam com o ângulo θ . O primeiro ponto pode ser entendido lembrando que cada pico de SdH está associado a um fator de preenchimento $\nu = n_s/(eB/h)$; se n_s aumenta, o campo magnético correspondente deve ser maior. Já o segundo ponto, quando se varia o ângulo, as posições dos LLs variam na mesma proporção que as respectivas degenerescências, i.e., com $B \cos \theta$; assim a posição dos picos não varia com o ângulo.

Figura 6.3: (Fig. 2 da Ref. [21].) (a) Resistência ρ_{xx} para $n_s = 2.97 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ para vários ângulos θ entre o campo magnético e a direção de crescimento da amostra. Valores experimentais e calculados [Eq. (6.1)] para a posição dos picos em função de θ (b) e T (c). Em (c) estão valores experimentais para as duas direções de variação do campo magnético, sendo que os dois ramos a baixas temperaturas refletem o efeito de histerese ilustrado na Fig. 6.5(a).

para as oscilações de SdH usuais, é semelhante àquela observada no DMQW de Knobel *et al.* [37], discutida no capítulo anterior. Note a presença de dois ramos em $T \rightarrow 0$; eles são para campos magnéticos crescendo e decrescendo, sendo um indicativo de que ocorre histerese neste pico anômalo.

Modelo para os níveis de Landau Para entender estes resultados, e mostrar que o pico anômalo ocorre no cruzamento de dois LLs de diferentes sub-bandas de spin, Jaroszyński *et al.* [21] utilizaram um modelo simples para a estrutura de níveis de Landau – semelhante ao modelo de Knobel *et al.* [37] apresentado no Cap. 5. Em uma DMH, a energia de cada LL é dada pela soma da energia de ciclotron, o efeito Zeeman ordinário e a interação de troca *s-d* [48], i.e.,

$$\varepsilon_n^{\sigma_z} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \frac{eB}{m} \cos \theta + \frac{\sigma_z}{2} \left[g^* \mu_B B + x_{eff} N_0 \alpha S B_{5/2} \left(\frac{g_{Mn} \mu_B B}{k_B (T + T_0)} \right) \right], \quad (6.1)$$

na qual n é o índice da sub-banda de Landau, m é a massa efetiva, g^* é o fator de Landé efetivo no CdTe, e $N_0 \alpha$ é a constante da interação de troca *s-d* (veja os valores na Tabela 6.2, pág. 145). $B_{5/2}$ é a função de Brillouin para spin $S = 5/2$ e $g_{Mn} = 2.0$. As funções para a concentração efetiva $x_{eff}(x)$ e temperatura efetiva

Figura 6.4: (Fig. 3 da Ref. [21].) (a) Resistividade ρ_{xx} a $T = 0.33$ K para $n_s = 2.31 - 3.44 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$. As linhas tracejadas marcam os picos e resistividade nos cruzamentos de LLs com índices (2, 5), (1, 3), (0, 2) e (0, 1), determinados usando o diagrama de níveis de Landau em (b). O *inset* mostra o altura do pico em função do fator de preenchimento ν .

$T_0(x) > 0$ utilizadas foram aquelas parametrizadas por Gaj *et al.* [59] [Eqs. (2.2) e (2.3)] e levam em consideração a redução da magnetização dos íons de Mn devido a interações antiferromagnéticas.

O modelo da Eq. (6.1), além de não considerar a autoconsistência inerente de sistemas dopados, é para elétrons independentes e não inclui a interação de muitos corpos (troca-correlação) presente no sistema. De fato, utilizando apenas a Eq. (6.1), não foi possível determinar um diagrama de níveis de Landau, como o da Fig. 6.4(b), que indicasse corretamente onde ocorreriam picos anômalos e picos de SdH. A solução foi considerar a contribuição de muitos corpos, o que os autores fizeram utilizando uma correção *fenomenológica* para a energia de troca (de muitos corpos) determinada experimentalmente nas Refs. [22, 154], dada por

$$\delta\varepsilon [\text{K}] = 2.32 + 1.79B \cos \theta, \quad (6.2)$$

em unidades de temperatura, sendo B em Tesla. Para o caso correspondente ao pico em $B_c = 5.8$ T, o cruzamento de LLs ocorre quando

$$\varepsilon_1^\downarrow - \varepsilon_0^\uparrow = \delta\varepsilon. \quad (6.3)$$

Figura 6.5: (Fig. 4 da Ref. [21].) (a) Altura dos picos em função de T para $n_s = 2.97 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ (quadrados) e $n_s = 2.54 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ (círculos abertos). Se o pico anômalo e de SdH se sobrepõe, a contribuição deste é subtraída. Os círculos preenchidos mostram a largura dos *loops* de histerese apresentados em (b), no qual o campo magnético varia na taxa de 0.3 T mn^{-1} . O comportamento do pico e a presença de histerese magnética são evidências de uma transição de fase para o estado QHF.

Levando em conta esta correção, Jaroszyński *et al.* [21] fizeram o diagrama de níveis de Landau da Fig. 6.4(b). Este diagrama auxilia associar os picos anômalos (que também ocorrem para outros valores de campo magnético) com os correspondentes cruzamentos de LLs. Utilizando a Eq. (6.1), juntamente com a correção devido energia de troca, e apenas x_{eff} e T_0 como parâmetros ajustáveis, foi possível reproduzir o comportamento do campo crítico em função de θ e T , Figs. 6.3(b) e (c), respectivamente.

Um aspecto característico da ocorrência de QHF é que ele é mais acentuado quando o fator de preenchimento ν for inteiro – a interação de troca é máxima, favorecendo a mesma orientação para os spins [155]. Neste sentido, é sugestivo o resultado para a amplitude do pico anômalo como função de ν , *inset* da Fig. 6.4(a), com um máximo justamente para ν inteiro. Este resultado sugere uma relação entre a existência do pico anômalo e a ocorrência de QHF. Entretanto, vale lembrar o experimento analisado no capítulo anterior não apresentou indícios de QHF, apesar da presença do pico anômalo na resistividade.

Histerese Ao variar o campo magnético externo, o pico anômalo desenvolve em campos diferentes, dependendo se o campo magnético aumenta ou diminui. Os dados experimentais mostrando esta *histerese* estão na Fig. 6.5(b) para diferentes temperaturas. A amplitude ΔB da histerese – distância entre os picos com B crescendo e diminuindo – diminui com a temperatura [eixo esquerdo do painel (a) da mesma figura], praticamente se anulando na temperatura deno-

minada T_c (diferente para cada densidade n_s). Ao mesmo tempo, a amplitude do pico anômalo aumenta com a temperatura, atinge o máximo em T_c , e depois diminui. Como a histerese ocorre para $T < T_c$ e o pico anômalo é máximo nesta temperatura particular, Jaroszyński *et al.* [21] identificaram o fenômeno como sendo uma transição de fase em que a temperatura crítica é T_c .⁷

Interpretação: ferromagnetismo de efeito Hall quântico Como o efeito observado ocorre com o 2DEG no regime de efeito Hall quântico, é máximo para ν inteiro, tem uma temperatura crítica T_c , e sofre um ciclo de histerese para $T < T_c$, Jaroszyński *et al.* [21] analisaram os resultados sob a ótica do fenômeno de ferromagnetismo de efeito Hall quântico (QHF).

Para $B = B_c$, ocorre uma transição de fase para o estado fundamental de QHF quando $T < T_c$, com os portadores preenchendo apenas uma das sub-bandas, seja $\uparrow$ ou $\downarrow$. A energia de troca tem um papel fundamental para a formação deste estado. O princípio de exclusão de Pauli determina que a função de onda seja anti-simétrica, fazendo que os elétrons com o mesmo spin não se sobreponham, e diminuindo a energia de Coulomb. Este efeito é mais acentuado quanto maior for a polarização do gás de elétrons. Assim, a interação de troca favorece o alinhamento ferromagnético.⁸

Como o sistema é macroscópico, com os elétrons distribuídos em um plano quase-bidimensional, as variações de potencial definem, localmente, qual das sub-bandas de spin é preenchida. Assim, acredita-se que há formação de domínios ferromagnéticos no 2DEG, cujas fronteiras funcionam como canais de condução (“*edge-like channels*”) [23, 154]. A existência destes canais daria origem a uma condução adicional que, por sua vez, seria responsável pelo pico de resistividade em B_c . Esta é a descrição geralmente utilizada na literatura para explicar os fenômenos de transporte observados no regime de QHF [20, 154].

Se não ocorresse a formação de estados de QHF, o cruzamento de LLs seria entre dois níveis degenerados e os portadores seriam distribuídos entre eles. Neste caso, que ocorre aqui apenas quando $T > T_c$, apareceria um pico de SdH adicional, como observado por Knobel *et al.* [37] e Harris *et al.* [38] (Cap. 5), mas sem as *assinaturas* de ferromagnetismo.

Para certificarem que o fenômeno observado não teria outra origem,

⁷Quando se varia a temperatura o sistema eletrônico é ferromagnético para $T < T_c$. Esta é uma transição de fase *ordinária* pois o parâmetro de ordem é a temperatura, i.e., a transição ordem-desordem está associada a flutuações térmicas. Já quando $T < T_c$ ocorre uma transição de fase entre dois estados de QHF [25]. Esta é uma transição de fase *quântica* [159–161], cujo parâmetro de ordem é o campo magnético. O própria transição entre platôs no efeito Hall quântico, inteiro e fracionário, é considerada por alguns autores como uma transição de fase quântica [159]. Nestas transições, as flutuações de caracter quântico é que são importantes.

⁸A Fig. 4.3, na pág. 84, é uma ilustração quantitativa deste efeito.

Jaroszyński *et al.* [21] fizeram estimativas sobre o ganho de energia livre associado à formação de estados ferromagnéticos [155]. No caso da interação de troca s - d entre os íons de Mn e os elétrons, a energia livre é $J \approx 0.02$ K a $T = 2$ K e $B = 5.8$ T, insuficiente para explicar os valores obtidos para T_c . Por outro lado, uma estimativa Hartree-Fock, seguindo a Ref. [155], fornece um ganho de energia de $J \approx 12$ K a 18 K, mostrando que a interação de troca é capaz de estabilizar o estado de QHF.⁹ Esta energia de troca é cerca de 10 vezes maior que energias de *anticrossing* (≈ 1.8 K), devido a interação spin-órbita, observada em sistemas semelhantes [162].

Jaroszyński *et al.* [21] notam também que, se a energia J for da ordem, ou menor, que a energia associada à desordem intrínseca do sistema, a transição de fase para o estado de QHF não ocorre [163]. Na presença de um potencial de desordem de curto alcance, a teoria [163] prediz que o estado QHF ocorre apenas se $J > \Gamma$, sendo $\Gamma = \hbar(\pi e \omega_c / 2 \mu m)^{1/2} / 4 k_B \approx 8$ K o alargamento devido a desordem. De fato este valor está consistente com o valor para J calculado pelos autores usando Hartree-Fock.¹⁰ É importante salientar que, até o momento, os únicos cálculos de fato feitos para este sistema foram estas estimativas de escalas de energia.

Os resultados experimentais de Jaroszyński *et al.* [21] demonstraram que o efeito Zeeman gigante da interação de troca s - d entre íons magnéticos e os elétrons da banda de condução permitiu alinhar LLs de spins opostos. Com isso foi possível observar o ferromagnetismo de efeito Hall quântico. O modelo apresentado pelos autores reproduz parcialmente os dados experimentais,¹¹ mas não fornece nenhuma característica associada com o ferromagnetismo, e.g., histerese ou temperatura crítica. Pelo fato das estimativas de escalas de energia serem consistentes com as teorias sobre a formação de domínios e barreiras entre domínios [154, 157, 164], os autores afirmam que os resultados são uma forte evidência a favor da hipótese da formação domínios. Uma análise mais cuidadosa diria que as evidências são circunstanciais, apesar de plausíveis. Em particular, na análise teórica que eu apresento na próxima seção, eu reproduzo estes resultados experimentais, *inclusive* a histerese, sem considerar a formação de domínios. Porém, a formulação não impõe nenhum impedimento para que, de fato, os domínios

⁹Não há contradição no fato de $J \sim 12$ K enquanto $T_c \sim 1$ K. Jungwirth e MacDonald [154] recentemente sugeriram que T_c pode ser bem menor que J , pois é determinada pela competição entre a contribuição da entropia dos domínios magnéticos e o custo energético associado à formação das barreiras entre domínios.

¹⁰Esta pode ser uma explicação de que porque QHF não apareceu nos experimentos da Refs. [37, 38], Cap. 5. Naquele sistema a desordem é maior, como sugerem os valores da mobilidade e alargamento Γ .

¹¹O modelo das Eqs. (6.1)-(6.3) reproduz a posição de cruzamento de LLs e o comportamento com o ângulo θ e com a temperatura T .

Tabela 6.2: Parâmetros do poço quântico digital magnético de (Cd,Mn)Te da Ref. [21]. A primeira parte da tabela contém valores da literatura para várias propriedades dos materiais utilizados na DMH. A segunda parte lista os valores dos parâmetros que usei nas simulações.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Obs./Refs.
Dados relevantes sobre o material			
Massa efetiva	m/m_0	0.099	[49]
Constante dielétrica estática	ϵ/ϵ_0	10.0	[49]
Parâmetro de rede	a	6.4835 Å	[49]
Fator de Landé efetivo	g	-1.67	[21]
Constante de troca s - d	$N_0\alpha$	220 meV	[45]
gap Cd _{1-y} Mg _y Te	E_{gap}^{CdMgTe}	(1.606 + 1.578 y) eV	[49]
gap Cd _{1-x} Mn _x Te	E_{gap}^{CdMnTe}	(1.606 + 1.654 x) eV	[165]
Offset banda condução	CBO	0.75	[49]
Parâmetros nas simulações			
Offset na interface CdMgTe/CdTe	v_0	248.1 meV	
Offset na interface CdTe/CdMnTe	v_b	1183.5 meV	
Densidade bidimensional	n_s	$2.97 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$	
Concentração planar de MnTe	x_p	0.115	
Temperatura efetiva	T_0	0.47 K	
Função de perfil para MnSe	$\wp(z)$	$\wp_{\text{exp}}(z)$	Eq. (2.24)
Comprimento de uma monocamada	d ou ML	3.24 Å	$d = a/2$
Comprimento característico	ℓ	4.67 Å	1.44 ML
Alargamento DOS	Γ	0.36 meV	
Alargamento DOS estados estendidos	$\Gamma_{ext}^{\uparrow}$	0.25 meV	
	$\Gamma_{ext}^{\downarrow}$	0.25 meV	

existam e sejam, possivelmente, importantes para descrever microscopicamente os estados de QHF e a formação de picos de resistividade.

6.3 Resultados teóricos

Nesta seção eu utilizo o modelo descrito no Cap. 4 para investigar o poço quântico digital magnético ilustrado na Fig. 6.1. Eu calculo a estrutura eletrônica na aproximação da massa efetiva resolvendo as equações autoconsistentes de Kohn-Sham. Utilizando uma densidade de estados com alargamento gaussiano, eu então calculo várias propriedades do sistema, a saber, densidades, magnetotransporte e energia total. Veja o Quadro 2 na Pág. 108 para um resumo das principais equações de trabalho. As simulações foram efetuadas usando os parâmetros apresentados na Ref. [21] (Tabela 6.1) e valores típicos encontrados na literatura (Tabela 6.2) para outras propriedades utilizadas no modelo.

Figura 6.6: Perfil de potencial autoconsistente, resultado do cálculo da estrutura eletrônica do poço quântico digital magnético da Fig. 6.1. As três regiões contendo Mn foram modeladas usando um perfil característico de interdifusão. Também são apresentados a energia do nível de Landau $|0, \downarrow\rangle$ da primeira sub-banda, o potencial químico μ e o perfil de densidade $n(z)$ do 2DEG confinado no poço quântico.

Perfil de potencial Os elétrons na banda de condução sentem um potencial efetivo composto de diversas contribuições, Eq. (4.77),

$$v_{eff}^{\sigma_z}(z; B, T, [n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]) = \underbrace{v_0(z) + v_b(z)}_{\text{Estrutural}} + \underbrace{v_{sp-d}^{\sigma_z}(z; B, T)}_{\text{Troca sp-d}} + \underbrace{v_h(z; [n])}_{\text{Hartree}} + \underbrace{v_{xc}^{\sigma_z}(z; [n_{\uparrow}, n_{\downarrow}])}_{\text{Troca-correlação}}.$$

A parte estrutural consiste dos *offsets* na banda de condução devido às interfaces da heteroestrutura. Utilizando os valores para as energias dos *gaps* indicados na Tabela 6.2, e atribuindo 75% das diferenças nas interfaces para a banda de condução, a altura do poço quântico ficou em $v_0 = 248.1 \text{ meV}$ e a altura das barreiras com Mn resultou em $v_b = 1183.5 x(z) \text{ meV}$, sendo $x(z)$ a concentração nominal de Mn.

Para a contribuição de troca *s-d* eu utilizei a constante de troca do (Cd,Mn)Te, $N_0\alpha = 0.22 \text{ eV}$ [45], e o modelo de aglomerados com singletos e tripleto para a concentração efetiva de Mn (Cap. 2). Desta vez eu utilizei um perfil de interdifusão para simular a concentração de Mn ao longo da amostra.¹² Da mesma forma que no capítulo anterior, eu fixei o comprimento característico do perfil de Mn e ajustei a concentração planar x_p que melhor ajustava os resultados experimentais. A concentração obtida foi $x_p = 0.115$, que corresponde uma concentração efetiva $x_{eff} = 0.009$ [cf. Eq. (2.32)], relativamente próximo ao valor

¹²Como discutido no Cap. 2, tanto o perfil de interdifusão (função erro), quanto segregação (exponencial), apresentam resultados muito próximos.

Figura 6.7: O diagrama de níveis de Landau (a) mostra como a interação de troca s - d acarreta um desdobramento de spin gigante que, por sua vez, faz com que os níveis $|0, \uparrow\rangle$ e $|1, \downarrow\rangle$ cruzem em $B_c \simeq 5.7$ T. Resultados para B crescendo e diminuindo estão sobrepostos, sendo que em B_c há um comportamento de histerese (as setas próximas às regiões com histerese indicam o sentido de varredura do campo B em cada ramo). As densidades bidimensionais parciais e a polarização ζ oscilam à medida que a ocupação dos níveis de Landau varia com o campo magnético (b). Em B_c a histerese também ocorre no gráfico das densidades.

estimado por Jaroszyński *et al.* [21] de 0.0112.

O potencial de Hartree e de troca-correlação são calculados autoconsistentemente, o primeiro via a equação de Poisson e o segundo usando a parametrização de Vosko, Wilk, e Nusair [99] para o potencial XC na aproximação LSDA da DFT. Este último ingrediente é essencial para reproduzir os efeitos relacionados com ferromagnetismo itinerante observados experimentalmente [21] e que foram apresentados na seção anterior. O perfil de potencial resultante está ilustrado na Fig. 6.6.

Estrutura eletrônica Resolvendo as equações autoconsistentes de Kohn-Sham para os elétrons na banda de condução, Eq. (4.19),

$$\left[-\frac{\hbar}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + v_{eff}^{\sigma_z}(z; B, T, [n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]) \right] \chi_i^{\sigma_z}(z) = \varepsilon_i^{\sigma_z} \chi_i^{\sigma_z}(z),$$

eu obtenho estrutura eletrônica do sistema. A energia dos níveis de Landau é escrita como, Eq. (4.49),

$$\varepsilon_{i,n}^{\sigma_z} = \varepsilon_i^{\sigma_z} + \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + \frac{\sigma_z}{2} g^* \mu_B B.$$

A concentração x_p de Mn foi ajustada para que, via o desdobramento de spin gigante devido a interação de troca s - d , ocorresse um cruzamento de níveis de Landau em $B = 5.7$ T, reproduzindo os resultados de Jaroszyński *et al.* [21] ilustrados na Fig. 6.4. A Figura 6.7 mostra (a) o diagrama de níveis de Landau

para $T = 0.33$ K e (b) as densidades bidimensionais, Eq. (4.61),

$$n_{2D}^{\sigma_z} = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{i,n} g_{i,n}^{\sigma_z}(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon \quad , \quad n_{2D} = n_{2D}^{\downarrow} + n_{2D}^{\uparrow} \quad ,$$

com $g_{i,n}^{\sigma_z}(\varepsilon)$ a densidade de estados (4.54) com alargamento gaussiano e $f(\varepsilon)$ a função de Fermi (4.59). Tanto esta figura, quanto as próximas desta seção, mostram a sobreposição dos resultados com o campo magnético B ora aumentando, ora diminuindo de intensidade. O resultado foi que em $B \sim 5.7$ T ocorreu uma histerese na estrutura eletrônica [Fig. 6.7(a)] que se refletiu em todas as demais grandezas calculadas [e.g. Fig. 6.7(b)].

Note a diferença *fundamental* entre o modelo teórico utilizado por Jaroszyński *et al.* [21] para explicar os dados experimentais e o modelo aqui proposto. Naquele caso, uma correção fenomenológica é utilizada para considerar o efeito de muitos corpos de troca, Eqs. (6.2) e (6.3). Aqui eu incluo o potencial *autoconsistente* de troca-correlação, este sim baseado apenas no gás de elétrons interagente. Esta contribuição é dependente de spin, sendo que o desdobramento de spin é mais acentuado à medida que o gás de elétrons fica mais polarizado [99, 100, 112], cf. Fig. 4.3. Este fato nada mais é que o princípio de exclusão de Pauli em ação na forma da interação de troca. No caso do modelo do grupo experimental, a correção devido a troca serviu apenas para “acertar” o desdobramento de spin. Aqui, eu não apenas calculo o desdobramento de spin, mas também obtenho o efeito de histerese ilustrado na Fig. 6.7. A correção da Eq. (6.2) está automaticamente incluída na minha formulação via o potencial de troca-correlação dependente de spin.

De fato, os valores para x_{eff} confirmam o papel de XC no desdobramento de spin. A concentração efetiva estimada por Jaroszyński *et al.* [21] usando fotoluminescência foi $x_{eff} = 0.020$ (considera que todo o desdobramento de spin vem da interação de troca s - d). O valor usado no modelo das Eqs. (6.1) e (6.2) foi menor, $x_{eff} = 0.0112$; como aquele modelo inclui uma correção de XC, mesmo que de forma fenomenológica, a contribuição da interação de troca deve ser menor para um mesmo desdobramento de spin total, implicando numa concentração menor de Mn. Já o meu cálculo confirma este resultado, uma vez que $x_{eff} = 0.009$, menor que o valor de fotoluminescência, mas próximo do valor da simulação com a correção de XC feita pelo grupo experimental.

Magnetotransporte Uma vez calculada a estrutura eletrônica e a DOS do sistema, eu simulo o magnetotransporte do 2DEG usando o modelo descrito no Cap. 4. Eu primeiro calculo as componentes do tensor de magneto-

Figura 6.8: Resultados teóricos para o magnetotransporte no poço quântico digital magnético de (Cd,Mn)Te. A resistividade ρ_{xx} apresenta as oscilações de Shubnikov-de Haas, sendo que um pico anômalo aparece em $B_c \simeq 5.7$ T para as temperaturas até $T = 2.0$ K (a). A resistividade ρ_{xy} apresenta os platôs característicos do efeito Hall quântico inteiro (b). Note que, onde ocorre o pico anômalo em ρ_{xx} , também ocorre uma depressão em ρ_{xy} . Os gráficos são para a densidade $n_s = 2.97 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$. Para cada temperatura os gráficos estão deslocadas de $0.1 h/e^2$ para facilitar a visualização.

condutividade, Eq. (4.74),

$$\sigma_{xx} = \frac{e^2}{h} \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right) \sum_{i,n,\sigma_z} \left(n + \frac{1}{2} \right) \exp \left[-\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z}}{\Gamma_{\text{ext}}^{\sigma_z}} \right)^2 \right] d\varepsilon ,$$

$$\sigma_{xy} = \frac{e n_{2D} [g_{\text{ext}}]}{B} + \frac{e^2}{h} \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right) \sum_{i,n,\sigma_z} \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{\Gamma_{\text{ext}}^{\sigma_z}}{\hbar \omega_c} \exp \left[-\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_{i,n}^{\sigma_z}}{2\Gamma_{\text{ext}}^{\sigma_z}} \right)^2 \right] d\varepsilon ,$$

e depois inverte-o para obter a magnetorresistividade, Eq. (4.76),

$$\rho_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2} \quad , \quad \rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2} .$$

Na Fig. 6.8 eu mostro (a) as oscilações de Shubnikov-de Haas na resistividade ρ_{xx} e (b) a resistividade transversal ρ_{xy} exibindo o efeito Hall quântico.

A magnetorresistividade longitudinal ρ_{xx} apresenta um pico anômalo bastante pronunciado em $B \simeq 5.7$ T nas temperaturas $T = \{0.33, 1.3, 2.0\}$ K, Fig. 6.8(a). Já para $T \geq 4.2$ K aparece apenas uma oscilação de SdH usual. O pico ocorre justamente no valor de campo magnético em que há cruzamento de níveis, neste caso os LLs $|0, \uparrow\rangle$ e $|1, \downarrow\rangle$. A Fig. 6.9 mostra uma ampliação da região do pico anômalo revelando dois picos, um para B aumentando e outro para B diminuindo.

Comparando com os resultados experimentais das Figs. 6.2 e 6.5(b), observa-se que, por um lado, (i) as minhas simulações reproduzem tanto o apare-

Figura 6.9: Ampliação da Fig. 6.8(a) na região do pico anômalo para diversas temperaturas. As curvas a cada temperatura estão deslocadas de $0.05h/e^2$ e as setas indicam a direção de variação do campo magnético. À medida que a temperatura aumenta, as oscilações de SdH e o pico anômalo deslocam-se para campos magnéticos mais baixos. Note que, ao contrário dos dados experimentais, os picos anômalos para B aumentando e diminuindo são assimétricos e têm amplitudes diferentes.

cimento de um pico anômalo, quanto a histerese, e por outro lado, (ii) enquanto os dois picos da Fig. 6.5(b) têm a mesma amplitude e são simétricos, os picos da simulação têm amplitudes bem diferentes e são assimétricos. De fato, uma comparação direta não pode ser feita porque, como indicado na Ref. [21], as curvas da Fig. 6.5(b) foram ajustadas subtraindo o que os autores consideraram ser a contribuição de SdH usual para a altura do pico. Os resultados que eu apresento na Fig. 6.9 não têm subtração ou qualquer outro tipo de tratamento de dados. Adicionalmente, como já mencionado, o modelo que eu utilizo para magnetotransporte fornece amplitudes para ρ_{xx} específicas para o limite de espalhamentos de curto alcance (Sec. 4.4).

De qualquer maneira, no cálculo aqui apresentado esta diferença na altura e simetria dos picos está relacionada com a posição relativa dos estados estendidos com relação ao potencial químico. Na simulação, a passagem de μ sobre os estados estendidos é abruptamente interrompida pela transição entre estados ferromagnéticos, o que explica a assimetria dos picos. No caso do pico maior (B diminuindo), μ passa por boa parte dos estados estendidos antes de ocorrer a transição. Já no caso do pico menor (B aumentando), a transição ocorre um pouco depois que μ começa a atravessar os estados estendidos do LL,

Figura 6.10: Simulação da posição do pico anômalo em função da temperatura T para o campo magnético aumentando e diminuindo (a). À medida que a temperatura aumenta o pico anômalo desloca-se para campos magnéticos mais baixos. O painel (b) mostra os mesmos resultados de (a), mas sobrepostos aos resultados experimentais. Para $T \lesssim 2.1$ K aparece a histerese, enquanto para $2.1 \text{ K} < T < 3.5 \text{ K}$ o comportamento é quase linear, mais parecido com os pontos experimentais que a simulação do grupo experimental (linha cheia, *calculated*).

e por isso o pico é menor. A diferença diminui à medida que T aumenta e as configurações eletrônicas para B aumentando e diminuindo ficam cada vez mais próximas.

Já o gráfico do efeito Hall, Fig. 6.8(b), apresenta uma depressão justamente na região que ocorre o pico anômalo em ρ_{xx} . Esta depressão não aparece no gráfico experimental, Fig. 6.2(a). Analisando em termos do modelo para o magnetotransporte, da mesma forma que as regiões com ρ_{xx} (quase-)nulo corresponde aos platôs em ρ_{xy} , um pico em ρ_{xx} deve corresponder a uma variação em ρ_{xy} . Em outras palavras, o platô ocorre quando o potencial químico está no *gap* de mobilidade (estados localizados) e ρ_{xy} varia quando μ passa pelos estados estendidos. Assim, não apenas em termos do modelo que utilizo para o magnetotransporte, mas também em termos do entendimento comum para o efeito Hall quântico inteiro [166–168], não tenho como justificar a ausência de variação de ρ_{xy} experimental quando ocorre um pico em ρ_{xx} em B_c .

Porém, uma inspeção cuidadosa na curva experimental de ρ_{xy} , Fig. 6.2(a), mostra diminutas oscilações próximo de B_c . Pode ser então que, de fato, esta depressão exista, mas meu resultado esteja superestimando a sua magnitude. De fato, apesar da maioria dos trabalhos experimentais divulgados mostrando o aparecimento do pico anômalo e ciclos de histerese *não* mostrarem as respectivas curvas de ρ_{xy} , posso citar as Refs. [23, 29, 32] nas quais as curvas de ρ_{xy} apresentavam variações nas regiões de campo magnético correspondentes aos picos de ρ_{xx} , inclusive quando são faixas de campo em que há cruzamento de LLs.

Figura 6.11: Simulação da posição do pico anômalo em função da ângulo θ do campo magnético com relação a amostra. O painel (a) mostra que apenas o pico anômalo muda de posição quando ρ_{xx} é apresentado em função de $B \cos \theta$. Uma ampliação da região do pico anômalo é apresentada em (b). Em (c) o resultado da minha simulação para $B_c \cos \theta$ está sobreposto com o resultado experimental da Fig. 6.3(b). A concordância é relativamente boa, divergindo para ângulos grandes, como era de se esperar. A linha cheia (*calculated*) refere-se à simulação fenomenológica do grupo experimental.

Pico anômalo: dependência com T Agora eu analiso o comportamento do pico anômalo em função da temperatura T e do ângulo θ . A Fig. 6.10 mostra que as oscilações de ρ_{xx} deslocam-se para campos magnéticos mais baixos à medida que a temperatura aumenta. Este efeito também foi discutido no capítulo anterior ao analisar os resultados de Knobel *et al.* [37]. Na Fig. 6.10(b) eu comparo a posição do pico anômalo em função da temperatura obtida dos meus cálculos teóricos com os resultados experimentais e teóricos de Jaroszyński *et al.* [21]. Para $T \lesssim 2.1$ K, os meus resultados teóricos abrem-se em dois ramos, para B crescendo e diminuindo, refletindo justamente o efeito de histerese que aparece nos dados experimentais. Nesta simulação teórica, a histerese começa numa temperatura maior e a sua amplitude é aproximadamente o dobro do valor

experimental. Para $2.1 \text{ K} < T < 3.5 \text{ T}$, o comportamento é aproximadamente linear, bastante próximo dos dados experimentais. Note que a curvatura da simulação de Jaroszyński *et al.* [21], linha cheia na Fig. 6.10(b), reflete apenas a dependência da temperatura da função de Brillouin [cf. Eq. (6.1)]. Em contraste, o modelo que eu utilizo, além conter a temperatura via a função de Brillouin, também inclui a temperatura via a função de Fermi. Adicionalmente, o fato da minha formulação ser autoconsistente permite descrever melhor a estrutura eletrônica do sistema e, conseqüentemente, a posição dos LLs em função de B e T , justificando o bom acordo com os dados experimentais.

Pico anômalo: dependência com θ Para calcular o efeito da variação do ângulo do campo magnético com relação a direção de crescimento da amostra, eu considero que o único efeito deste é afetar a quantização de Landau. Neste caso, tanto a frequência de ciclotron quanto a degenerescência de Landau são proporcionais à componente do campo perpendicular à amostra, i.e., $B \cos \theta$ [158].¹³ As demais grandezas que variam explicitamente com o campo, troca s - d e Zeeman ordinário, não são afetados. A Fig. 6.11 mostra o comportamento do pico anômalo em função do ângulo. O painel (a) mostra que a posição do pico anômalo varia com $B \cos \theta$ enquanto a oscilação de SdH permanece na mesma posição, reproduzindo os resultados experimentais.¹⁴ O painel (c) mostra os resultados da simulação para o campo B_c sobreposto com os resultados experimentais – a concordância é relativamente boa. Lembre que o modelo do grupo experimental precisou utilizar uma dependência fenomenológica explícita com θ na correção da energia [Eq. (6.2)] para poder reproduzir a dependência de B_c com θ .

Uma análise mais detalhada da estrutura dos níveis de Landau quando ocorre o cruzamento de níveis com spins opostos revela que o sinal do fator giro-magnético efetivo g^* determina o sentido em que o pico anômalo desloca à medida que se varia o ângulo. Para ilustrar este efeito eu considero as energia dos níveis $|1, \downarrow\rangle$ e $|0, \uparrow\rangle$,

$$\varepsilon_{1,1}^{\downarrow} = \varepsilon_1^{\downarrow} + \frac{3}{2}\hbar\omega_c - \frac{1}{2}g^*\mu_B B, \quad (6.5a)$$

$$\varepsilon_{1,0}^{\uparrow} = \varepsilon_1^{\uparrow} + \frac{1}{2}\hbar\omega_c + \frac{1}{2}g^*\mu_B B. \quad (6.5b)$$

As energias de sub-banda $\varepsilon_1^{\sigma_z}$ contêm as contribuições de troca s - d e da interação de Coulomb (Hartree + XC).

No campo B_c em que ocorre o cruzamento de LLs tenho que

$$\varepsilon_{1,1}^{\downarrow} - \varepsilon_{1,0}^{\uparrow} = 0. \quad (6.6)$$

¹³Veja a nota 5 na pág. 139.

¹⁴Veja a explicação para este efeito na Pág. 139.

Substituindo (6.5) em (6.6) tenho

$$(\varepsilon_1^\downarrow - \varepsilon_1^\uparrow) + \hbar\omega_c - g^*\mu_B B = 0 \quad \therefore \quad \hbar \frac{eB}{m} \cos \theta = -(\varepsilon_1^\downarrow - \varepsilon_1^\uparrow) + g^*\mu_B B. \quad (6.7)$$

A diferença das energias das sub-bandas de spin tem duas componentes: (i) o desdobramento de spin devido a interação de troca s - d , $x_{eff}N_0\alpha\langle S_z \rangle$, e (ii) a contribuição proveniente da interação de Coulomb, mais especificamente, da contribuição de troca e correlação dependente de spin, que aqui denoto por $\delta\varepsilon$. Para $B \approx 6$ T em que ocorre o cruzamento de LLs, interação de troca s - d já está praticamente saturada, ou seja,

$$x_{eff}N_0\alpha\langle S_z \rangle \approx \mathbb{C}onst. \quad (6.8)$$

Já o termo de XC pode ter ou não uma dependência complicada com o campo magnético B e o ângulo θ . Três opções simples seriam

$$\delta\varepsilon \rightarrow \mathbb{C} \quad , \quad \propto B \quad , \quad \propto B \cos \theta, \quad (6.9)$$

ou seja, pode ser constante, diretamente proporcional a B , ou proporcional a $B \cos \theta$. Os resultados experimentais de De Poortere *et al.* [22] indicam que a última opção é mais adequada. Assim, utilizando (6.8) e (6.9), e denotando $A = \hbar e/m + \delta\varepsilon/B \cos \theta$, a Eq. (6.7) fica

$$AB \cos \theta = \mathbb{C} + \frac{g^*\mu_B}{\cos \theta} B \cos \theta. \quad (6.10)$$

A Fig. 6.3 ilustra o comportamento de $B_c \cos \theta$ em função do ângulo θ utilizando a Eq. (6.10). Nos painéis (a) e (c) estão ilustradas o lado esquerdo (verde) e direito (azul) da Eq. (6.10). A solução desta equação para um dado ângulo θ corresponde ponto em que as curvas interceptam. À medida que θ aumenta, o ponto de intercessão é maior ou menor dependendo se o fator giromagnético é negativo [painéis (a) e (b)] ou positivo [painéis (c) e (d)]. Utilizando a expressão fenomenológica (6.2) para $\delta\varepsilon$ [22] eu reproduzo a curva teórica [Fig. 6.3(b)] do modelo de Jaroszyński *et al.* [21], que, por sua vez, é consistente com o resultado do cálculo autoconsistente que eu apresento na Fig. 6.11. Efetuando exatamente o mesmo cálculo, mas agora invertendo o sinal do fator giromagnético efetivo, $g^* \rightarrow -g^*$, o valor do campo crítico passa a aumentar com θ [Fig. 6.12(d)].

Este resultado para a dependência do pico anômalo com o sinal do fator giromagnético efetivo é singular pois, neste caso, o efeito Zeeman ordinário, frequentemente desprezado face a magnitude das demais contribuições, agora desempenha um papel fundamental, inclusive acarretando um efeito bastante ro-

Figura 6.12: Dependência do valor do campo crítico B_c em função de θ com o sinal do fator g^* . Para cada valor de θ , o campo crítico corresponde ao cruzamento entre as curvas representando os termos $AB \cos \theta$ (verde) e $g^* \mu_B / \cos \theta$ (azul) nos painéis (a) e (c). Para $g^* < 0$ ($g^* > 0$) o cruzamento ocorre em $B_c \cos \theta$ menor (maior) à medida que o ângulo aumenta. Os painéis (c) e (d) reproduzem a dependência de $B_c \cos \theta$ com θ utilizando o valor experimental para $\delta\varepsilon$ [Eq. (6.2)], sendo que (c) reproduz a curva teórica da Fig. 6.3(b).

busto. A física por detrás deste efeito é que, quando os níveis de Landau se aproximam, a diferença de energia entre eles passa a ser da ordem do termo Zeeman que, por sua vez, passa a desempenhar um papel muito importante próximo ao cruzamento de níveis.

Histerese Na Ref. [21], a magnitude ΔB do ciclo de histerese foi definida como a diferença entre os campos B_c para B crescendo e diminuindo. Na Fig. 6.13(a) eu apresento os resultados para ΔB em função da temperatura, e mostro que, de maneira similar aos dados experimentais da Fig. 6.5(a), ΔB diminui com a temperatura. ΔB se anula em $T \simeq 2.1$ K, indicando que a temperatura crítica da simulação é maior que aquela identificada para o sistema real, $T_c = 1.3$ K. De fato, isto é razoável, uma vez que o sistema real deve conter mais mecanismos que “atrapalham” o ordenamento ferromagnético que o modelo teórico aqui utilizado, resultando então numa temperatura crítica menor [154].

A altura do pico anômalo também varia com a temperatura, Fig. 6.13(b).

Figura 6.13: Análise do ciclo de histerese em função da temperatura. A magnitude do ciclo de histerese do pico anômalo diminui com a temperatura (a), anulando-se na temperatura identificada como a temperatura crítica para o ferromagnetismo de efeito Hall deste sistema. A altura do pico anômalo também varia com a temperatura (b), sendo que as curvas para B aumentando e diminuindo têm comportamentos diferentes. Para B diminuindo, o máximo de ρ_{xx} diminui com T . Já para B aumentando, a altura do pico anômalo aumenta e depois diminui, sendo que o máximo ocorre para $T = 2.1$ K, justamente quando as curvas se encontram. As oscilações na curva ocorrem devido a imprecisão numérica.

Entretanto, aqui o comportamento mostrou-se diferente para quando o campo magnético aumenta e diminui. Para B crescendo, a altura do pico anômalo aumenta,¹⁵ atinge o máximo em $T = 2.1$ K, e depois volta a diminuir. Já para o caso de B diminuindo, o pico anômalo apenas diminui de amplitude, igualando-se ao caso de B crescendo em $T = 2.1$ K. Aqui, novamente, eu lembro que as curvas experimentais de ρ_{xx} foram modificadas para excluir a contribuição de SdH usual e, em princípio, mostrar apenas a contribuição intrínseca do pico anômalo. Assim, uma comparação direta da simulação com os dados experimentais deve ser feita com cautela.

De qualquer maneira, o resultado da Fig. 6.13(b) reflete o comportamento diferenciado da estrutura eletrônica e da posição do potencial químico com relação aos estados estendidos, para o campo B aumentando e diminuindo. Como comentado anteriormente, o pico anômalo para B crescendo é pequeno nestas simulações pois somente uma pequena parte da DOS estendida passa pelo potencial químico antes de ocorrer a transição para o outro estado de QHF – ou

¹⁵ Acredito que as oscilações na curva de ρ_{xx} da Fig. 6.13(b) para $T < 2$ K se devem a imprecisões numéricas. Como o pico anômalo é muito pequeno e estreito para o caso de B crescendo, pode ser que fosse necessário usar um passo menor para a variação do campo magnético e, assim, registrar efetivamente o valor máximo deste pico na simulação. O passo utilizado foi 0.005 T. Numa versão anterior, com o passo de 0.01 T, estas oscilações foram mais acentuadas e também apareceram oscilações na Fig. 6.13(a), que foram eliminadas ao mudar o passo para 0.005 T.

Figura 6.14: Energia total em função do campo magnético para várias temperaturas. (a) Para baixas temperaturas predomina a contribuição da interação de troca s - d . Quando esta satura, a energia orbital dos elétrons confere o carácter oscilatório à medida que diminui o número de níveis de Landau ocupados. Em $B_c \simeq 5.7$ T os elétrons passam do nível $|1, \downarrow\rangle$ para $|0, \uparrow\rangle$ (B crescendo) e por isso a inclinação da curva da energia diminui. Para $T < T_c$, a mudança de inclinação é descontínua, indicando uma transição de fase. O painel (b) é uma ampliação da região em torno de B_c e as setas indicam os ramos em que B aumenta e diminui. Note que, dentro do ciclo de histerese e para um mesmo valor de campo B , os ramos têm energias diferentes.

seja, o pico não chega a atingir o máximo que existiria se não ocorresse a transição. Por outro lado, quando B decresce na simulação, boa parte dos estados estendidos é percorrida pelo potencial químico e, consequentemente, o pico de resistividade correspondente chega a atingir seu máximo antes da transição – o papel da temperatura aqui seria, então, similar ao que ocorre com um pico de SdH usual, ou seja, apenas diminui com T . Já para $T > 2.1$ K as curvas se sobrepõem, o que era de se esperar, uma vez que o sistema deixa de ser ferromagnético e os casos de B crescendo e diminuindo são equivalentes.

Energia total A energia total do 2DEG é calculada segundo a teoria do funcional da densidade, Eq. (5.9),

$$E[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}] = \int \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon - \frac{1}{2} \int v_h(z) n(z) dz - \sum_{\sigma_z} \int v_{xc}^{\sigma_z}(z) n_{\sigma_z}(z) dz + E_{xc}[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}] - TS_s[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}].$$

A Fig. 6.14 apresenta os resultados para a energia total em função do campo magnético para diferentes temperaturas. Novamente, como nos casos apresentados no Cap. 5, o gráfico da energia total em função de B reflete claramente as duas principais contribuições para a energia que dependem explicitamente de B . Para baixos campos, prevalece a contribuição da energia de troca s - d que, com o

Figura 6.15: Gráfico com a primeira derivada (total) da energia total com relação ao campo magnético. Em $B \simeq 5.7$ T ocorre tanto a histerese quanto uma variação descontínua da derivada para $T = 0.33$ K e 1.3 K. Note que, para $T = 2.0$ K, não há histerese perceptível, mas a curva é descontínua, em acordo com o resultado da Fig. 6.13(a) que sugere $T_c \sim 2.1$ K nas simulações teóricas. As curvas estão deslocadas para facilitar a visualização.

desdobramento de spin gigante, faz com que o 2DEG fique com mais elétrons com spin para baixo (menor energia). Quando esta contribuição satura, em $B \sim 2$ T, as oscilações devido a energia de ciclotron predominam.

Em $B_c \simeq 5.7$ T ocorre o cruzamento de níveis de Landau, o que acarreta uma mudança na inclinação da curva de $E \times B$. Isto ocorre pois a energia é proporcional ao índice do nível de Landau e, em B_c , os elétrons no nível $|1, \downarrow\rangle$ passam para o nível $|0, \uparrow\rangle$ quando o campo B aumenta, e vice-versa para B diminuindo. A Fig. 6.14(b), uma ampliação da região em torno de B_c , mostra não apenas o ciclo de histerese, mas também uma variação descontínua na inclinação das curvas de energia para $T = 0.33$ K e $T = 1.3$ K. A curva para $T = 2.0$ K também apresenta esta descontinuidade na inclinação, mas neste gráfico ela é quase imperceptível (este efeito pode ser melhor observado na Fig. 6.15 para a derivada primeira da energia com relação a B).

Como mencionado no capítulo anterior, neste trabalho eu não efetuei o cálculo da derivada parcial da energia com relação ao campo magnético. Este cálculo forneceria a magnetização do sistema [126]. Em contrapartida, na Fig. 6.15 eu apresento a primeira derivada da energia total com relação ao campo magnético, $-dE/dB$, similar ao que foi feito na Sec. 5.3 do capítulo anterior. Novamente, apesar desta grandeza não ser a magnetização do sistema, para $B > 2$ T

as oscilações devem ser similares às oscilações da magnetização do efeito de Haas - van Alphen, uma vez que a dependência de $E[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}]$ com o campo B tem uma forte contribuição da energia orbital.

Da mesma forma que as demais grandezas, a derivada $-dE/dB$ também apresenta um ciclo de histerese próximo ao campo crítico $B_c \simeq 5.7$ T. Para as temperaturas $T = 0.33$ K, 1.3 K e 2.0 K, as curvas da Fig. 6.15 sofrem uma mudança abrupta (descontínua), enquanto para $T = 4.2$ K e 8.0 K, as curvas são suaves (e contínuas). Isto indica que, no campo crítico, o 2DEG sofre uma transição de um estado ferromagnético para outro. Este ferromagnetismo itinerante existe até temperaturas de $T \sim 2.1$ K, como também sugere o gráfico para a amplitude da histerese da Fig. 6.13(a).

6.4 Discussões

No capítulo anterior eu mostrei que os modelos utilizados neste trabalho para o cálculo da estrutura eletrônica e do magnetotransporte de 2DEGs confinados em DMHs reproduzem satisfatoriamente resultados experimentais para poços quânticos de (Zn,Cd,Mn)Se dopados por modulação [37, 38]. Neste capítulo eu utilizei os mesmos modelos para investigar o magnetotransporte de um 2DEG confinado num sistema de (Cd,Mn)Te [21]. Ao reproduzir satisfatoriamente os resultados experimentais para a resistividade em função do campo magnético, o aparecimento de um pico anômalo em ρ_{xx} , e as dependências com T e θ , aqui eu novamente mostrei a adequação do modelo para este tipo de cálculo, reforçando os resultados do capítulo anterior.

Adicionalmente, neste capítulo eu mostrei que, efetuando um cálculo autoconsistente usual da DFT/LSDA, na aproximação da massa efetiva, é possível reproduzir o surgimento do efeito de ferromagnetismo de efeito Hall quântico em 2DEGs confinados em poços quânticos magnéticos. O principal ingrediente do modelo responsável por este resultado é a contribuição de troca-correlação. Quando a polarização ζ do 2DEG é negativa, XC diminui mais a energia dos elétrons com spin $|\downarrow\rangle$ que aqueles orientados com spin $|\uparrow\rangle$ (cf. Fig. 4.3, pág. 4.3). Esta assimetria, que ocorre quando $\zeta \neq 0$, proporciona uma rigidez magnética [112] no sistema que, em última análise, é responsável pela estabilidade do estado ferromagnético. Assim, quando o campo magnético é variado quando $T < T_c$, ocorre uma transição entre dois estados ferromagnéticos em $B = B_c$. Esta transição se reflete nas descontinuidades presentes nas curvas de energia dos LLs [Fig. 6.7(a)], de densidade [Fig. 6.7(b)], de energia total [Fig. 6.14(a)] e sua derivada [Fig. 6.14(b)].

Já o surgimento da histerese magnética está associado à existência de

estados metaestáveis, com energias relativamente próximas ao do estado fundamental do sistema, quando o campo magnético B está próximo do campo crítico B_c . A Fig. 6.14(a) mostra que, para um mesmo conjunto de parâmetros externos (B, T, θ, n) , o sistema tem energias totais diferentes quando o campo magnético aumenta e quando diminui. O passo utilizado na variação do campo B foi pequeno $(0.01 \text{ T})^{16}$ e utilizei resultado do campo anterior como ponto de partida para o cálculo autoconsistente a cada campo magnético. Assim, posso dizer que esta variação de B foi adiabática, i.e., sem perturbar muito o procedimento autoconsistente de resolução das equações de Kohn-Sham.¹⁷

Com o procedimento mencionado no parágrafo anterior, o sistema Kohn-Sham retornou soluções que não correspondiam ao estado de mais baixa energia, como ilustra a Fig. 6.14. Como explicado na Sec. 4.2, pág. 89, isto é uma consequência do teorema de Perdew e Levy [115], que diz que os extremos do funcional da energia do sistema são estados estacionários, sendo o estado com a menor energia o estado fundamental, e os demais estados excitados. Como o sistema Kohn-Sham resulta justamente da minimização do funcional da energia, as suas soluções são extremos deste funcional. Desta forma, o resultado que eu obtive mostra que (i) o sistema tem estados disponíveis no espaço de fase próximo de B_c , e que (ii) dependendo da história da amostra (neste caso, se B aumenta ou diminui), o sistema pode se acomodar em um estado ou outro. Desta forma surge a histerese, que aparece na estrutura eletrônica e, conseqüentemente, em todas as outras grandezas calculadas.

Note que, apesar de designar estes estados de energia mais alta por metaestáveis, no meu cálculo eles são estados estacionários, soluções das equações de Kohn-Sham. No meu modelo eu não incluo nenhum ingrediente adicional que deixe o sistema relaxar para o estado de mais baixa energia. Já nos sistemas reais estes mecanismos existem. Mesmo no ferromagnetismo usual, os ciclos de histerese ocorrem porque as medidas são efetuadas numa escala de tempo muito menor que o tempo de relaxação. De fato, em um trabalho posterior, o mesmo grupo experimental que efetuou as medidas de magnetotransporte que eu analiso neste capítulo mostrou medidas de relaxação do pico anômalo de resistividade em função do tempo [36]. Estas medidas não apresentam resultados para os ciclos de histerese, mas mostram que os efeitos de relaxação observados no pico de resistividade ocorrem apenas quando $T < T_c$.¹⁸

¹⁶Passos de até 0.1 T também foram utilizados e os resultados também apresentaram histerese. Passos maiores não são interessantes pois a histerese se dá numa escala de décimos de Tesla, e não seria detectada.

¹⁷Ao final de cada ciclo autoconsistente a mistura entre o potencial autoconsistente de iterações diferentes é interrompida e outras 10 iterações são calculadas. Assim eu testo se o cálculo convergiu para uma solução estável.

¹⁸Cooper *et al.* [34] também interpretou seus resultados para histerese e relaxação presentes

É importante ressaltar que este modelo não recorreu a argumentos sobre a formação de domínios e canais de condução nas barreiras entre domínios para explicar tanto a histerese, quanto o pico de resistividade anômalo. Para reproduzir os resultados experimentais de magnetotransporte foi necessário apenas simular os estados localizados e estendidos dos níveis de Landau, e a passagem do nível de Fermi por estes estados (como na explicação para o efeito Hall quântico inteiro [166]). Assim, mesmo com as evidências de que ocorre uma transição entre estados de QHF, de uma configuração com elétrons $|\uparrow\rangle$ para elétrons $|\downarrow\rangle$, e vice-versa, mais a histerese no pico de resistividade anômalo, estas não são evidências diretas da formação de domínios. Neste sentido, a presente formulação é uma proposta alternativa para explicar os resultados experimentais de magnetotransporte no regime de ferromagnetismo de efeito Hall. Entretanto, isto não significa que domínios de fato não ocorram, e que eles também não influenciem nas propriedades de magnetotransporte.

Revisando os resultados de Knobel *et al.* [37] Para finalizar este capítulo, eu observo que Jaroszyński *et al.* [21] citam o experimento da Ref. [37], analisado no capítulo anterior, como um exemplo em que ocorre o cruzamento de LLs mas que não há o efeito QHF. De fato, Knobel *et al.* [37] fazem experimentos em temperaturas tão baixas quanto 0.36 K, observam o aparecimento de um pico anômalo em ρ_{xx} , mas não há nenhuma histerese ou outro sinal de QHF. Isto é uma confirmação do fato que o pico anômalo ocorre devido ao cruzamento de LLs, ou seja, não é necessário que ocorra o efeito de QHF para o seu aparecimento.

A questão que se coloca é, uma vez que os regimes dos dois experimentos são tão semelhantes, com o 2DEG parcialmente polarizado e com o cruzamento de LLs de spins opostos, porque não foi observado QHF nos resultados da Ref. [37] semelhantes àqueles apresentados na Ref. [21]?¹⁹ Eu considero dois pontos que podem explicar a diferença nos resultados:

1. O efeito de QHF é mais acentuado quando o fator de preenchimento é próximo de um valor inteiro [155]. Quando isto ocorre, a diminuição da energia dos elétrons majoritários devido a troca-correlação é mais acentuada. O sistema estudado por Jaroszyński *et al.* [21] satisfaz esta condição ($\nu \simeq 2$). Já no sistema de Knobel *et al.* [37], o pico anômalo surge em um valor de campo magnético tal que $\nu \simeq 2.6$, fora da condição ótima para a ocorrência do QHF.

em curvas de ρ_{xx} em termos de estados metaestáveis.

¹⁹Ao realizar os experimentos divulgados na Ref. [37], os autores estavam também procurando algum sinal de QHF, e esperavam encontrar uma histerese no pico anômalo, o que não aconteceu [R. Knobel, comunicação privada].

2. Somando-se ao item anterior, a amostra de Knobel *et al.* [37] têm mobilidade menor que a de Jaroszyński *et al.* [21]. Isto significa que há mais espalhamento que, por sua vez, pode suprimir a estabilidade de fases ferromagnéticas [163].

Capítulo 7

Conclusões

Nesta tese eu investiguei a física dependente de spin presente em poços quânticos digitais magnéticos do grupo II-VI. O contexto da abordagem teórica foi a versão dependente de spin da teoria do funcional da densidade (DFT) na aproximação da densidade de spin local (LSDA). Eu resolvi as equações autoconsistentes de Kohn-Sham para a função envelope na aproximação da massa efetiva. Em seguida eu calculei diversas propriedades experimentalmente relevantes.

Eu separei o trabalho em duas partes. Na primeira eu estudei os efeitos de aglomeração e diluição das impurezas de Mn. Analisei a influência destes efeitos na estrutura eletrônica do sistema e, conseqüentemente, nas propriedades magnetoópticas experimentalmente investigadas. Eu defini perfis contínuos para modelar as concentrações nominais e efetivas. Estes perfis levam em conta a diluição das impurezas, seja por segregação ou por interdifusão. O perfil de concentração nominal foi utilizado para determinar a modulação estrutural dos *offsets* na banda de condução devido a presença dos átomos de Mn na liga semicondutora. Já o perfil de concentração efetiva considera a aglomeração antiferromagnética entre os íons de Mn, e foi utilizada para modelar o potencial dependente de spin que os portadores sentem ao longo da amostra devido a interação de troca *sp-d*.

Usando os modelos para aglomeração e diluição, eu simulei o desdobramento de spin gigante em DMHs investigadas por magnetofotoluminescência [4, 7]. Esta parte do trabalho foi uma continuação do trabalho da Ref. [39], no qual foi utilizado um perfil quadrado (sem diluição) mais o modelo de singletos para a aglomeração antiferromagnética; o trabalho mostrou a importância da aglomeração, mas o acordo com os dados numéricos foi qualitativo. Agora, com a inclusão da diluição mais o modelo de estatística de aglomerados com singletos e tripletos, foi possível obter um acordo quantitativo com os resultados experimentais.

Nesta parte do trabalho eu também calculei tempos de espalhamento de spin nas mesmas DMHs. Este cálculo é mais ilustrativo uma vez que o espa-

lhamento induzido pela interação de troca s - d provavelmente não é o mecanismo dominante nestes sistemas. O aspecto importante neste cálculo incluindo o efeito de diluição foi mostrar que o efeito dos fatores de Fermi sobre τ_{sf} continua sendo aumentar o desdobramento entre os ramos, um para transições de spin para cima para spin para baixo, e o outro o contrário. Isto reforçou o resultado do trabalho anterior [39]. Adicionalmente, foi possível mostrar que a inclusão de diluição fez com que os tempos de espalhamento calculados teoricamente ficassem mais próximos entre si para diferentes configurações, quando comparado com o caso sem diluição, reproduzindo esta característica presente nos dados experimentais.

Uma vez estabelecido que os modelos contínuos para os perfis de concentração de Mn fornecem bons resultados, passei então a estudar o física do gás de elétrons bidimensional que se forma quando os DMQWs são dopados, Caps. 5 e 6. Os perfis modelo continuaram a ser usados, não mais como o objeto do estudo, mas como parte da formulação. Nesta segunda parte do trabalho, eu estudei os resultados de dois conjuntos de dados experimentais. Apesar dos sistemas serem baseados em diferentes materiais, ZnSe nas Refs. [37, 38] e CdTe na Ref. [21], ambos são parecidos em diversos aspectos. Os sistemas em questão são poços quânticos digitais magnéticos dopados por modulação que são submetidos a medidas de magnetotransporte no regime do efeito Hall quântico inteiro. Ambos experimentos observaram o aparecimento de um pico anômalo nas medidas do efeito Shubnikov-de Haas. Entretanto, apenas a Ref. [21] detectou ciclos de histerese indicando o regime de ferromagnetismo de efeito Hall quântico.

Usando o modelo apresentado no Cap. 4 mais o modelo para descrever o potencial de troca s - d formulado nos Caps. 2 e 3, eu calculei a estrutura eletrônica e o magnetotransporte para os dois sistemas experimentais mencionados. Para os dois casos, os meus resultados reproduziram as curvas de magnetotransporte em função do campo magnético razoavelmente bem, bem como a dependência com a temperatura e o ângulo do campo B com relação à direção de crescimento do amostra. Picos anômalos nas curvas de resistividade ρ_{xx} surgiram naturalmente, ficando evidente que a origem destes é o cruzamento entre níveis de Landau com spins opostos próximos ao nível de Fermi.

Um primeiro aspecto que ficou evidente nestes cálculos, foi a importância da contribuição dos efeitos de muitos corpos (troca e correlação) para o desdobramento de spin presente na estrutura eletrônica destes sistemas dopados. As estimativas feitas pelos grupos experimentais, considerando que apenas a interação de troca s - d contribui para o desdobramento de spin, resultam em concentrações de Mn maiores que os valores nominais incorporados nas amostras. A simulação que fiz na aproximação Hartree (Cap. 5) também precisa de valores maiores de Mn, confirmando esta interpretação. Por outro lado, ao incluir

troca-correlação, a contribuição da interação de troca s - d para o desdobramento de spin precisa ser menor para manter o mesmo desdobramento de spin final, e portanto, os valores para as concentrações de Mn também são menores, e mais realistas.

O ponto mais interessante nestas simulações foi o aparecimento do efeito de ferromagnetismo de efeito Hall quântico no 2DEG confinado na DMH de (Cd,Mn)Te, reproduzindo os ciclos de histerese e a temperatura crítica presentes nos resultados experimentais da Ref. [21]. O ingrediente da formulação que permitiu o aparecimento destes efeitos foi o termo de troca e correlação dependente de spin. Troca e correlação no gás de elétrons atenua a contribuição de Hartree, sendo este efeito mais acentuado quando o sistema está polarizado, ou seja, com todos os spins com a mesma orientação. Este efeito é capaz de estabilizar o estado ferromagnético, que persiste enquanto a temperatura do sistema é menor que uma certa temperatura crítica. O cálculo que eu efetuei mostra que, no espaço de configurações do sistema, existem estados metaestáveis relativamente próximos quando níveis de Landau de spins opostos se aproximam. Dependendo se o campo magnético está aumentando ou diminuindo, o sistema pode ficar no estado de menor energia ou em um destes estados excitados, resultando então um ciclo de histerese.

É então importante frisar que o modelo formulado neste trabalho é uma explicação alternativa para os efeitos de ferromagnetismo de efeito Hall quânticos observados em experimentos de magnetotransporte. Isto porque, a visão mais divulgada na literatura envolve a formação de domínios no 2DEG, e que os picos anômalos de resistividade resultam da condução nas barreiras entre estes domínios. Note, porém, que o fato dos resultados experimentais terem sido reproduzidos sem considerar a formação de domínios não exclui existência deles, mas indica que eles não são essenciais para a ocorrência do efeito. Adicionalmente, este trabalho é o primeiro que, de fato, efetua um cálculo de magnetotransporte no regime de ferromagnetismo de efeito Hall quântico, e que reproduz alguns dos resultados experimentais existentes na literatura.

Aqui eu também explico porque não foi observado o efeito de QHF no sistema baseado em (Zn,Mn)Se das Refs. [37, 142]. Neste sistema, o fator de preenchimento do 2DEG próximo ao campo magnético do pico anômalo não é inteiro (e nem próximo), não satisfazendo assim a condição que acentua a interação de troca-correlação, que, por sua vez, estabiliza o estado ferromagnético [155]. Além disso, a amostra apresenta mais desordem, indicado pela mobilidade menor, sendo este um outro fator que atrapalha a formação do estado ferromagnético [163].

Resumindo os principais resultados deste trabalho, primeiro eu mos-

trei que, ao modelar a distribuição das impurezas magnéticas em DMHs usando perfis de concentração nominal e efetivos, considerando conjuntamente os efeitos de diluição e de aglomeração antiferromagnética, obtenho uma boa descrição do potencial dependente de spin presente nestes sistemas, que por sua vez, pode ser utilizado no cálculo da estrutura eletrônica. O segundo resultado é sobre a importância da interação de muitos corpos nestes sistemas bidimensionais magnéticos: por um lado troca e correlação têm uma contribuição considerável no desdobramento de spin destes sistemas; por outro lado, como os 2DEGs confinados nestes sistemas magnéticos são quase que completamente polarizados, a dependência de troca-correlação com a polarização é bem mais acentuada que em sistemas não-magnéticos. Adicionalmente, ao considerar os efeitos de troca e correlação fui capaz de reproduzir o aparecimento do efeito de ferromagnetismo de efeito Hall quântico, simulando ciclos de histerese, transição de fase e temperatura crítica.

Este trabalho fornece uma prescrição teórica relativamente simples para estudar a física dependente de spin de heteroestruturas magnéticas. Ela é baseada no formalismo de Kohn-Sham da teoria do funcional da densidade, no qual o problema de muitos corpos é mapeado em um sistema efetivo de partícula simples. Os resultados tiveram um bom acordo com vários dados experimentais, sugerindo que as contribuições mais relevantes para o sistema foram adequadamente consideradas. Naturalmente, muitas melhorias podem ser acrescentadas ao presente modelo, e novos tópicos podem ser investigados à partir do ferramental que foi desenvolvido para este trabalho.

Em especial, aqui eu menciono alguns projetos que já estão em andamento. Com relação ao procedimento numérico, estão sendo desenvolvidas rotinas para resolver as equações de Kohn-Sham usando uma discretização não-uniforme,¹ o que permitirá efetuar os mesmos cálculos em menos tempo e com maior precisão. Outro projeto em andamento é um estudo comparativo entre diversos funcionais e parametrizações para a energia e o potencial de troca-correlação, nas aproximações LSDA e GGA.² Este estudo investiga a adequação destes funcionais quando se utiliza a DFT no cálculo da estrutura eletrônica de heteroestruturas semicondutoras magnéticas. Outro projeto em andamento é o estudo de heteroestruturas rasas, ou seja, que o potencial de confinamento é pequeno o suficiente tal que apenas parte dos elétrons da região dopada é capturada pela região de confinamento (cf. a nota de rodapé 2, pág. 111). Como já mencionado, estou também trabalhando no cálculo da magnetização eletrônica do sistema. Esta é uma grandeza relevante pois é usada para investigar a densidade de estados do sistema eletrônico. Em particular, quando ocorre o efeito de QHF, esta grandeza

¹ Colaboração com o estudante de iniciação científica Gerson Ferreira Junior.

² Colaboração com o Prof. Dr. Klaus W. Capelle.

é muito importante pois pode trazer informações sobre a natureza das transições de fase que ocorrem nestes sistemas. Também pretende-se calcular a susceptibilidade magnética e calor específico.

Além destes projetos em andamento, várias outras possibilidades podem ser exploradas. Nos últimos anos foram divulgados vários experimentos mostrando o aparecimento do ferromagnetismo de efeito Hall quântico em 2DEGs confinados em vários tipos de heteroestruturas [21–35]. O modelo teórico desenvolvido neste trabalho permite investigar muitos destes sistemas. Além do mais, como o modelo aqui proposto é relativamente simples, ele pode ser utilizado para investigar o espaço de parâmetros de heteroestruturas ainda a serem crescidas. Muitos dos experimentos divulgados na literatura são no regime do efeito Hall quântico fracionário, muitos deles com medidas de magnetotransporte que exibem picos anômalos e histerese. Assim, um projeto interessante será utilizar a formulação de férmions compostos para mapear o efeito fracionário no efeito inteiro [169, 170] e, então, possivelmente aproveitar a formulação deste projeto para investigar o magnetotransporte destes sistemas fracionários.

Aqui eu aponto a necessidade de se efetuar medidas sistemáticas investigando a física do Mn em arranjos bidimensionais de heteroestruturas digitais, o que pode ser feito usando técnicas de espectroscopia magnetoóptica tradicionais ou a técnica de microscopia de tunelamento de seção transversal (X-STM) [84–88]. Medidas deste tipo ajudariam aprofundar o entendimento sobre os efeitos de aglomeração antiferromagnética e de diluição, com importante impacto na engenharia de sistemas magnéticos nanoestruturados. Nos parágrafos anteriores eu cito várias possibilidades de trabalhos teóricos, com destaque especial para aqueles envolvendo a física de 2DEGs no regime de ferromagnetismo de efeito Hall. Trabalhos experimentais neste sistemas, mas envolvendo outras grandezas, como magnetização, susceptibilidade magnética, e/ou calor específico, provavelmente fornecerão valiosas informações sobre a natureza das transições de fase que ocorrem nestes sistemas. Assim, com este trabalho eu espero estimular diversas linhas de investigação, sejam elas teóricas e/ou experimentais.

Apêndice A

Tempo de espalhamento de spin em DMHs

A.1 Introdução

Aqui eu reproduzo o modelo de espalhamento de spin induzido pela interação de troca s - d apresentado nas Refs. [39, 83] e utilizado no Cap. 3 desta tese. Na Sec. 3.4 eu inicio a análise à partir das taxas de espalhamento deduzidas com detalhes na Ref. [83]; como esta referência é uma tese, cujo texto é de acesso mais difícil, este apêndice se faz necessário para tornar o texto da tese auto-suficiente. No cálculo das taxas de espalhamento de spin que segue eu sigo os passos da Ref. [83], mas também generalizo o cálculo para um perfil arbitrário (na direção de crescimento) de concentração de impurezas magnéticas (as Refs. [39, 83] apresentam o caso particular de barreiras ideais quadradas).

A interação entre os elétrons itinerantes da banda de condução com os elétrons localizados das impurezas magnéticas é chamada de interação de troca s - d , e pode ser descrita por um hamiltoniano do tipo Kondo (cf. Sec. 1.4.3)

$$H_{s-d} = - \sum_{R_j} J(r - R_j) S_{R_j} \cdot \sigma. \quad (\text{A.1})$$

Excetuando a Sec. 3.4, no restante desta tese eu utilizei a aproximação de campo médio (MF) para interação de troca s - d , cujo hamiltoniano é

$$H_{s-d}^{MF} = - \langle S_z \rangle \sigma_z \sum_{R_j} J(r - R_j). \quad (\text{A.2})$$

Este hamiltoniano de campo médio é completamente diagonal e não acarreta processos de espalhamento de spin. Entretanto, as flutuações em relação a situação média, ou seja, os termos de (A.1) que foram desprezados, podem, em princípio,

ser responsáveis por *spin-flip*. As flutuações da situação de campo médio podem ser escritas como

$$\begin{aligned} \Delta H_{s-d} &= H_{s-d} - H_{s-d}^{MF} \\ &= - \sum_{R_j} J(r - R_j) \left[(S_{z,R_j} - \langle S_z \rangle) \sigma_z + \frac{1}{2} (S_{R_j}^+ \sigma^- + S_{R_j}^- \sigma^+) \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.3})$$

Os termos fora da diagonal de (A.3),

$$H_{sf} = H^{\uparrow\downarrow} + H^{\downarrow\uparrow} = -\frac{1}{2} \sum_{R_j} J(r - R_j) (S_{R_j}^+ \sigma^- + S_{R_j}^- \sigma^+), \quad (\text{A.4})$$

induzem o espalhamento de spin.

Para calcular o tempo de espalhamento de um estado eletrônico inicial com spin σ_z para um estado final com spin $\bar{\sigma}_z$ utiliza-se então a regra de ouro de Fermi,

$$\frac{1}{\tau_{sf}^{\sigma\bar{\sigma}}} = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{k_f} \langle |\langle f | H_{sf} | i \rangle|^2 \rangle_{spin} \delta(E_f^{\bar{\sigma}} - E_i^{\sigma}), \quad (\text{A.5})$$

sendo H_{s-f} o hamiltoniano de *spin-flip* (A.4), e E_i^{σ} e $E_f^{\bar{\sigma}}$ as energias dos estados inicial e final, respectivamente.

A.2 Elemento de matriz do espalhamento de spin

Para a primeira sub-banda, as transições entre spin $|\sigma\rangle$ e spin $|\bar{\sigma}\rangle$ envolvem os seguintes estados iniciais e finais

$$|i\rangle = \frac{e^{ik_i \cdot r}}{\sqrt{A}} \chi^{\sigma}(z) u_{1,0}(r) |\sigma\rangle |S_z^i(R_1) \cdots S_z^i(R_j) \cdots S_z^i(R_N)\rangle, \quad (\text{A.6})$$

$$|f\rangle = \frac{e^{ik_f \cdot r}}{\sqrt{A}} \chi^{\bar{\sigma}}(z) u_{1,0}(r) |\bar{\sigma}\rangle |S_z^f(R_1) \cdots S_z^f(R_j) \cdots S_z^f(R_N)\rangle, \quad (\text{A.7})$$

nos quais $u_{1,0}(r)$ é a função de Bloch em $\mathbf{k} = 0$ [42] da primeira sub-banda. Desta forma, *e.g.*, o elemento de matriz para a transição spin $|\uparrow\rangle$ para spin $|\downarrow\rangle$ fica

$$\begin{aligned} \langle f | H^{\uparrow\downarrow} | i \rangle &= \langle f | -\frac{1}{2} \sum_{R_j} J(r - R_j) S_{R_j}^+ \sigma^- | i \rangle \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{R_j} \int_V \frac{e^{i(k_i - k_f) \cdot r}}{A} \chi^{\uparrow}(z) \chi^{\downarrow}(z) u_{1,0}^*(r) J(r - R_j) u_{1,0}(r) dr \times \langle \downarrow | \sigma^- | \uparrow \rangle \\ &\times \langle S_z^f(R_1) \cdots S_z^f(R_j) \cdots S_z^f(R_N) | S_{R_j}^+ | S_z^i(R_1) \cdots S_z^i(R_j) \cdots S_z^i(R_N) \rangle \end{aligned} \quad (\text{A.8})$$

Mudando de variáveis $r \rightarrow r' + R_j$ e usando que $u_{n,0}(r') = u_{n,0}(r' + R_j)$, a parte espacial de (A.8) fica

$$-\frac{1}{2} \sum_{R_j} \frac{e^{i(k_i - k_f) \cdot R_j}}{A} \int_V e^{i(k_i - k_f) \cdot r'} \chi^\uparrow(z' + Z_j) \chi^\downarrow(z' + Z_j) u_{1,0}^*(r') J(r') u_{1,0}(r') dr. \quad (\text{A.9})$$

Uma vez que o acoplamento de troca $J(r)$ é de curto alcance, simplifica-se (A.9) fazendo $r' = 0$ e $z' = 0$ (interação de contato), resultando em

$$-\frac{1}{2} \sum_{R_j} \frac{e^{i(k_i - k_f) \cdot R_j}}{A} \chi^\uparrow(Z_j) \chi^\downarrow(Z_j) \int_V u_{1,0}^*(r') J(r') u_{1,0}(r') dr. \quad (\text{A.10})$$

Usando que

$$\langle \downarrow | \sigma^- | \uparrow \rangle = 1, \quad (\text{A.11})$$

$$\int_V u_{1,0}^*(r') J(r') u_{1,0}(r') dr = \alpha, \quad (\text{A.12})$$

e que o elemento de matriz relativo ao spin do Mn é

$$\begin{aligned} & \langle S_z^f(R_1) \cdots S_z^f(R_j) \cdots S_z^f(R_N) | S_{R_j}^+ | S_z^i(R_1) \cdots S_z^i(R_j) \cdots S_z^i(R_N) \rangle \\ &= \langle S_z^f(R_1) | S_z^i(R_1) \rangle \times \\ & \quad \cdots \times \langle S_z^f(R_j) | S_{R_j}^+ | S_z^i(R_j) \rangle \times \cdots \\ & \quad \times \langle S_z^f(R_N) | S_z^i(R_N) \rangle \\ &= \sqrt{S(S+1) - S_z^i(R_j)[S_z^i(R_j) + 1]} \delta_{S_z^f(R_j), S_z^i(R_j)+1} \prod_{l \neq j} \delta_{S_z^f(R_l), S_z^i(R_l)}, \quad (\text{A.13}) \end{aligned}$$

o termo $\langle f | H^{\uparrow\downarrow} | i \rangle$ para a transição $\uparrow\downarrow$ fica

$$\begin{aligned} \langle f | H^{\uparrow\downarrow} | i \rangle &= -\frac{\alpha}{2} \sum_{R_j} \frac{e^{i(k_i - k_f) \cdot R_j}}{A} \chi^\uparrow(Z_j) \chi^\downarrow(Z_j) \\ & \quad \sqrt{S(S+1) - S_z^i(R_j)[S_z^i(R_j) + 1]} \delta_{S_z^f(R_j), S_z^i(R_j)+1} \prod_{l \neq j} \delta_{S_z^f(R_l), S_z^i(R_l)}. \quad (\text{A.14}) \end{aligned}$$

O termo relevante na regra de ouro de Fermi é o módulo ao quadrado do elemento de matriz conectando os estados iniciais e finais, a saber,

$$\begin{aligned} |\langle f | H^{\uparrow\downarrow} | i \rangle|^2 &= \frac{1}{4} \frac{1}{A^2} \alpha^2 \sum_{R_j} |\chi^\uparrow(Z_j)|^2 |\chi^\downarrow(Z_j)|^2 \\ & \quad \times \{ S(S+1) - S_z^i(R_j)[S_z^i(R_j) + 1] \}. \quad (\text{A.15}) \end{aligned}$$

A.3 Média sobre as impurezas

Agora é necessário efetuar a média térmica sobre as orientações dos spins das impurezas $\langle \cdots \rangle_{spin}$ [as coordenadas das impurezas em (A.15) são bem definidas], ou seja,

$$\begin{aligned} \left\langle |\langle f | H^{\uparrow\downarrow} | i \rangle|^2 \right\rangle_{spin} &= \frac{1}{4} \frac{1}{A^2} \alpha^2 \sum_{R_j} |\chi^\uparrow(Z_j)|^2 |\chi^\downarrow(Z_j)|^2 \\ &\times \langle S(S+1) - S_z^i(R_j)[S_z^i(R_j) + 1] \rangle_{spin}. \end{aligned} \quad (\text{A.16})$$

Esta média recai sobre o termo contendo o spin do Mn, que fica

$$\langle S(S+1) - S_z^i(R_j)[S_z^i(R_j) + 1] \rangle_{spin} = S(S+1) - \langle S_z^2 \rangle - \langle S_z \rangle, \quad (\text{A.17})$$

sendo

$$\langle S_z^2 \rangle = \frac{\sum_{S_z=-S}^S S_z^2 \exp(-g_{Mn}\mu_B B S_z / k_B T)}{\sum_{S_z=-S}^S \exp(-g_{Mn}\mu_B B S_z / k_B T)} \quad (\text{A.18})$$

e

$$\langle S_z \rangle = \frac{\sum_{S_z=-S}^S S_z \exp(-g_{Mn}\mu_B B S_z / k_B T)}{\sum_{S_z=-S}^S \exp(-g_{Mn}\mu_B B S_z / k_B T)} = -S B_S \left(\frac{g_{Mn}\mu_B B}{k_B T} \right), \quad (\text{A.19})$$

com $B_S(x)$ a função de Brillouin

$$B_S(x) = \left(1 + \frac{1}{2S} \right) \coth \left[\left(1 + \frac{1}{2S} \right) x \right] - \frac{1}{2S} \coth \left(\frac{1}{2S} x \right). \quad (\text{A.20})$$

A Eq. (A.16) simplifica então para

$$\left\langle |\langle f | H^{\uparrow\downarrow} | i \rangle|^2 \right\rangle_{spin} = \frac{\alpha^2}{4A^2} \{ S(S+1) - \langle S_z^2 \rangle - \langle S_z \rangle \} \sum_{R_j} |\chi^\uparrow(Z_j)|^2 |\chi^\downarrow(Z_j)|^2. \quad (\text{A.21})$$

Para realizar a soma sobre os sítios das impurezas, eu uso o fato que elas estão distribuídas em N_b camadas, cada uma contendo N_b^{Mn} impurezas magnéticas. Em cada plano, o número de íons de Mn é N_b^{Mn} , que pode ser escrito em termos da concentração molar planar e do número total de cations, $N_b^{Mn} = x_p N_b^c = x_p A d / \Omega_0$, com Ad o volume da camada com largura d e área A , e Ω_0 o volume da célula primitiva. Resumindo,

$$\sum_{R_j} = \sum_{n=1}^{N_b} N_b^{Mn} = \sum_{n=1}^{N_b} x_p N_b^c = \sum_{n=1}^{N_b} x_p \frac{Ad}{\Omega_0} = \frac{A}{\Omega_0} \sum_{n=1}^{N_b} x_p d \xrightarrow[(2.28)]{(2.27)} \frac{A}{\Omega_0} \int_L x(z) dz. \quad (\text{A.22})$$

Na última passagem de (A.22) eu uso a propriedade de normalização (2.27) da função perfil $\wp(z)$ para estender o caso ideal, perfil quadrado com largura d , para o caso contínuo com um perfil arbitrário de concentração de Mn. Assim, usando que $N_0 = \Omega_0^{-1}$, a Eq. (A.21) fica

$$\begin{aligned} \left\langle |\langle f | H^{\uparrow\downarrow} | i \rangle|^2 \right\rangle_{spin} &= \frac{\Omega_0}{4A} (N_0 \alpha)^2 \{S(S+1) - \langle S_z^2 \rangle - \langle S_z \rangle\} \\ &\times \int_L x(z) |\chi^\uparrow(Z_j)|^2 |\chi^\downarrow(Z_j)|^2 dz. \end{aligned} \quad (\text{A.23})$$

A.4 Taxa de espalhamento de spin

Agora eu calculo a taxa de espalhamento de spin, a partir da qual defini-se o tempo característico de *spin-flip* τ_{sf} . Inicialmente eu não incluo os fatores de Fermi. Em seguida eu considero a ocupação das sub-bandas admitindo que os portadores nas sub-bandas são descritos pela função de Fermi com uma temperatura efetiva T_e maior que a temperatura de rede cristalina T_L (o processo ocorre numa escala de tempo inferior à necessária para ocorrer a termalização com a rede).

A.4.1 Caso sem estatística de Fermi

A taxa de espalhamento de spin é dada pela Eq. (A.5). Substituindo (A.23) em (A.5) obtenho

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tau_{sf}^{\uparrow\downarrow}} &= \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{k_{||}^f} \frac{\Omega_0}{4A} (N_0 \alpha)^2 \{S(S+1) - \langle S_z^2 \rangle - \langle S_z \rangle\} \\ &\times \int_L x(z) |\chi^\uparrow(Z_j)|^2 |\chi^\downarrow(Z_j)|^2 dz \\ &\times \delta \left(E_1^\downarrow + \frac{\hbar^2 k_{||}^{f2}}{2m} - E_1^\uparrow - \frac{\hbar^2 k_{||}^{i2}}{2m} \right). \end{aligned} \quad (\text{A.24})$$

Substituindo $\sum_{k_{||}^f}$ por $A/(2\pi)^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\infty k_{||}^f dk_{||}^f$, e usando que $k_{||}^f dk_{||}^f = \frac{1}{2} d\left(\frac{\hbar^2 k_{||}^{f2}}{2m}\right) \frac{2m}{\hbar^2}$, a Eq. (A.24) fica

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tau_{sf}^{\uparrow\downarrow}} &= \frac{m\Omega_0}{4\hbar^3} (N_0 \alpha)^2 \{S(S+1) - \langle S_z^2 \rangle - \langle S_z \rangle\} \\ &\times \int_L x(z) |\chi^\uparrow(Z_j)|^2 |\chi^\downarrow(Z_j)|^2 dz. \end{aligned} \quad (\text{A.25})$$

A.4.2 Incluindo os fatores de Fermi

Para incluir os fatores de Fermi eu considero a probabilidade de existir espaço de fase na sub-banda do estado final, ou seja, $1 - f_{k_{||}^{\bar{\sigma}},m}$, com $f_{k_{||}^{\bar{\sigma}},m}$ a função de Fermi da sub-banda com elétrons minoritários. A taxa de espalhamento dada pela Eq. (A.5) de spin fica então

$$\frac{1}{\tau_{sf}^{\sigma\bar{\sigma}}} = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{k_f} \langle |\langle f | H_{sf} | i \rangle|^2 \rangle_{spin} [1 - f_{k_{||}^{\bar{\sigma}},m}] \delta(E_f^{\bar{\sigma}} - E_i^{\sigma}), \quad (\text{A.26})$$

com

$$[1 - f_m^{\bar{\sigma}}(\varepsilon_{k_{||}})] = \frac{1}{\exp \left[- \left(\varepsilon_1^{\sigma} + \varepsilon_{k_{||}} - \mu_m^{\bar{\sigma}} \right) / k_B T_e \right] + 1}. \quad (\text{A.27})$$

$\mu_{M(m)}$ é o potencial químico de elétrons majoritários (M) e minoritários (m), dado por [39]

$$\mu_{M(m)}^{\sigma} = \varepsilon_1^{e,\sigma} + k_B T \ln [\exp (\Delta_{M(m)}^{\sigma} / k_B T) - 1], \quad (\text{A.28})$$

no qual $\Delta_{M(m)}$ é o excesso de energia correspondente à ocupação das sub-bandas majoritárias (M) e minoritárias (m).

Substituindo (A.23) em (A.26) obtenho

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tau_{sf}^{\uparrow\downarrow}} &= \frac{m\Omega_0}{4\hbar^3} (N_0\alpha)^2 \{S(S+1) - \langle S_z^2 \rangle - \langle S_z \rangle\} \\ &\times \int_L x(z) |\chi^{\uparrow}(Z_j)|^2 |\chi^{\downarrow}(Z_j)|^2 dz \\ &\times [1 - f_{k_{||}^{\downarrow},m}]. \end{aligned} \quad (\text{A.29})$$

De forma similar, para o caso de espalhamento da sub-banda majoritária com spin $|\downarrow\rangle$ para a sub-banda minoritária com spin $|\uparrow\rangle$, a taxa de espalhamento fica

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tau_{sf}^{\downarrow\uparrow}} &= \frac{m\Omega_0}{4\hbar^3} (N_0\alpha)^2 \{S(S+1) - \langle S_z^2 \rangle + \langle S_z \rangle\} \\ &\times \int_L x(z) |\chi^{\uparrow}(Z_j)|^2 |\chi^{\downarrow}(Z_j)|^2 dz \\ &\times [1 - f_{k_{||}^{\uparrow},m}], \end{aligned} \quad (\text{A.30})$$

com a restrição que

$$E_1^{\downarrow} + \frac{\hbar^2 k_{||}^2}{2m} \geq E_1^{\uparrow}. \quad (\text{A.31})$$

Referências Bibliográficas

- [1] Michael von Ortenberg. Spin superlattice with tunable minigap. *Phys. Rev. Lett.*, 49(14):1041–1043, 1982.
- [2] N. Dai, H. Luo, F. C. Zhang, N. Samarth, M. Dobrowolska, e J. K. Furdyna. Spin superlattice formation in ZnSe/Zn_{1-x}Mn_xSe multilayers. *Phys. Rev. Lett.*, 67(27):3824–3827, 1991.
- [3] W. C. Chou, A. Petrou, J. Warnock, e B. T. Jonker. Spin superlattice behavior in ZnSe/Zn_{0.99}Fe_{0.01}Se quantum wells. *Phys. Rev. Lett.*, 67(27):3820–3823, 1991.
- [4] S.A. Crooker, D. A. Tulchinsky, J. Levy, D. D. Awschalom, R. Garcia, e N. Samarth. Enhanced spin interactions in digital magnetic heterostructures. *Phys. Rev. Lett.*, 75(3):505–508, 1995.
- [5] J. Levy, V. Nikitin, J. M. Kikkawa, A. Cohen, N. Samarth, R. Garcia, e D. D. Awschalom. Spatiotemporal near-field spin microscopy in patterned magnetic heterostructures. *Phys. Rev. Lett.*, 76(11):1948–1951, 1996.
- [6] S. A. Crooker, J. J. Baumberg, F. Flack, N. Samarth, e D. D. Awschalom. Terahertz spin precession and coherent transfer of angular momenta in magnetic quantum wells. *Phys. Rev. Lett.*, 77(13):2814–2817, 1996.
- [7] S. A. Crooker, N. Samarth, e D. D. Awschalom. Quasi-two-dimensional spin distributions in II-VI magnetic semiconductor heterostructures: Clustering and dimensionality. *Phys. Rev. B*, 61(3):1736–1739, 2000.
- [8] I. P. Smorchkova and N. Samarth. Fabrication of n-doped magnetic semiconductor heterostructures. *Appl. Phys. Lett.*, 69(11):1640–1642, 1996.
- [9] M. Julliere. Tunneling between ferromagnetic films. *Phys. Lett. A*, 54(3):225–226, 1975.
- [10] J. S. Moodera, Lisa R. Kinder, Terrilyn M. Wong, e R. Meservey. Large magnetoresistance at room temperature in ferromagnetic thin film tunnel junctions. *Phys. Rev. Lett.*, 74(16):3273–3276, 1995.

- [11] M. N. Baibich, J. M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Eitenne, G. Creuzet, A. Friederich, e J. Chazelas. Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices. *Phys. Rev. Lett.*, 61(21):2472–2475, 1988.
- [12] I. P. Smorchkova, N. Samarth, J. M. Kikkawa, e D. D. Awschalom. Spin transport and localization in a magnetic two-dimensional electron gas. *Phys. Rev. Lett.*, 78(18):3571–3574, 1997.
- [13] J. Carlos Egues. Spin-dependent perpendicular magnetotransport through a tunable ZnSe/Zn_{1-x}Mn_xSe heterostructure: A possible spin filter? *Phys. Rev. Lett.*, 80(20):4578–4581, 1998.
- [14] Gary A. Prinz. Spin-polarized transport. *Physics Today*, 48(4):58–63, 1995.
- [15] S. A. Wolf, D. D. Awschalom, R. A. Buhrman, J. M. Daughton, S. Von Molnár, M. L. Roukes, A. Y. Chtchelkanova, e D. M. Treger. Spintronics: A spin-based electronics vision for the future. *Science*, 294(5546):1488–1494, 2001.
- [16] John Schliemann, J. Carlos Egues, e Daniel Loss. Nonballistic spin-field-effect transistor. *Phys. Rev. Lett.*, 90(14):146801, 2003.
- [17] David D. Awschalom, Michael E. Flatté, e Nitin Samarth. Spintronics. *Sci. Am.*, 286(6):66–73, 2002.
- [18] Igor Zutic, Jaroslav Fabian, e S. Das Sarma. Spintronics: Fundamentals and applications. *Rev. Mod. Phys.*, 76(2):323–410, 2004.
- [19] S. Datta and B. Das. Electronic analog of the electrooptic modulator. *Appl. Phys. Lett.*, 56(7):665–667, 1990.
- [20] S. M. Girvin. Spin and isospin: Exotic order in quantum Hall ferromagnets. *Phys. Today*, 53(6):39–45, 2000.
- [21] J. Jaroszyński, T. Andrearczyk, G. Karczewski, J. Wróbel, T. Wojtowicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, Dragana Popović, e T. Dietl. Ising quantum Hall ferromagnet in magnetically doped quantum wells. *Phys. Rev. Lett.*, 89:266802, 2002.
- [22] E. P. De Poortere, E. Tutuc, S. J. Papadakis, e M. Shayegan. Resistance spikes at transitions between quantum Hall ferromagnets. *Science*, 290(5496):1546–1549, 2000.

- [23] J. H. Smet, R. A. Deutschmann, W. Wegscheider, G. Abstreiter, e K. von Klitzing. Ising ferromagnetism and domain morphology in the fractional quantum Hall regime. *Phys. Rev. Lett.*, 86(11):2412–2415, 2001.
- [24] S. Koch, R. J. Haug, K. von Klitzing, e M. Razeghi. Suppression of the Landau-level coincidence: A phase transition in tilted magnetic fields. *Phys. Rev. B*, 47(7):4048–4051, 1993.
- [25] V. Piazza, V. Pellegrini, F. Beltram, W. Wegscheider, T. Jungwirth, e A. H. MacDonald. First-order phase transitions in a quantum Hall ferromagnet. *Nature*, 402(6762):638–641, 1999.
- [26] J. Eom, H. Cho, W. Kang, K. L. Campman, A. C. Gossard, M. Bichler, e W. Wegscheider. Quantum Hall ferromagnetism in a two-dimensional electron system. *Science*, 289(5488):2320–2323, 2000.
- [27] Koji Muraki, Tadashi Saku, e Yoshiro Hirayama. Charge excitations in easy-axis and easy-plane quantum Hall ferromagnets. *Phys. Rev. Lett.*, 87:196801, 2001.
- [28] E. P. De Poortere, E. Tutuc, Y. P. Shkolnikov, K. Vakili, M. Shayegan, E. Palm, e T. Murphy. Quantum hall effect in AlAs 2D electron systems. *Int. J. Mod. Phys. B*, 16(20-22):2917–2922, 2002.
- [29] Michelle Chen, Woowon Kang, e Werner Wegscheider. Metamorphosis of the quantum Hall ferromagnet at $\nu = 2/5$. *Phys. Rev. Lett.*, 91(11):116804, 2003.
- [30] E. P. De Poortere, E. Tutuc, e M. Shayegan. Critical resistance in the AlAs quantum Hall ferromagnet. *Phys. Rev. Lett.*, 91(21):216802, 2003.
- [31] Koji Muraki, Tadashi Saku, e Yoshiro Hirayama. Charge excitation and transport in pseudospin quantum Hall ferromagnets. *Physica E*, 18(1-3):107–108, 2003.
- [32] G. M. Gusev, A. A. Quivy, T. E. Lamas, J. R. Leite, O. Estibals, e J. C. Portal. Quantum Hall ferromagnet in a parabolic well. *Phys. Rev. B*, 67(15):155313, 2003.
- [33] Yoshiro Hirayama, Koji Murakia, Katsushi Hashimotoa, Kei Takashinaa, e Tadashi Saku. Quantum Hall effects at Landau level crossings. *Physica E*, 20(1-2):133–142, 2003.

- [34] K. B. Cooper, J. P. Eisenstein, L. N. Pfeiffer, e K. W. West. Metastable resistance-anisotropy orientation of two-dimensional electrons in high Landau levels. *Phys. Rev. Lett.*, 92(2):026806, 2004.
- [35] W. Desrat, F. Giazotto, V. Pellegrini, F. Beltram, F. Capotondi, G. Biasiol, L. Sorba, e D. K. Maude. Magneto-transport in high g-factor, low-density two-dimensional electron systems confined in $\text{In}_{0.75}\text{Ga}_{0.25}\text{As}/\text{In}_{0.75}\text{Al}_{0.25}\text{As}$ quantum wells. *cond-mat/0401325*, Jan 2004.
- [36] J. Jaroszynski, T. Andrearczyk, G. Karczewski, J. Wróbel, T. Wojtowicz, E. Papis, E. Kaminska, A. Piotrowska, Dragana Popovic, e T. Dietl. Quantum hall ferromagnetism in II-VI based alloys. *Phys. Stat. Sol. (b)*, 241(3): 712–717, 2004.
- [37] R. Knobel, N. Samarth, J. G. E. Harris, e D. D. Awschalom. Measurements of Landau-level crossings and extended states in magnetic two-dimensional electron gases. *Phys. Rev. B*, 65:235327, 2002.
- [38] J. G. E. Harris, R. Knobel, K. D. Maranowski, A. C. Gossard, N. Samarth, e D. D. Awschalom. Magnetization measurements of magnetic two-dimensional electron gases. *Phys. Rev. Lett.*, 86(20):4644–4647, 2001.
- [39] J. Carlos Egues and John W. Wilkins. Spin-dependent phenomena in digital-magnetic heterostructures: Clustering and phase-space filling effects. *Phys. Rev. B*, 58(24):R16012–R16015, 1998.
- [40] P. Hohenberg and W. Kohn. Inhomogeneous electron gas. *Phys. Rev.*, 136 (3B):B864–B871, 1964.
- [41] W. Kohn and L. J. Sham. Self-consistent equations including exchange and correlation effects. *Phys. Rev.*, 140(4A):A1133, 1965.
- [42] J. M. Luttinger and W. Kohn. Motion of electrons and holes in perturbed periodic fields. *Phys. Rev.*, 97(4):869–883, 1955.
- [43] G. Bastard. Hydrogenic impurity states in a quantum well: A simple model. *Phys. Rev. B*, 24(8):4714–4722, 1981.
- [44] G. Bastard. Theoretical investigations of superlattice band structure in the envelope-function approximation. *Phys. Rev. B*, 25(12):7584–7597, 1982.
- [45] J. A. Gaj, R. Planel, e F. Fishman. Relation of magneto-optical properties of free excitons to spin alignment of Mn^{2+} ions in $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$. *Solid State Commun.*, 29(5):435–438, 1979.

- [46] Tomasz Wojtowicz, Grzegorz Karczewski, e Jacek Kossut. Excitons in novel diluted magnetic semiconductor quantum structures. *Thin Solid Films*, 306(2):271–282, 1997.
- [47] A. C. Gossard, P. M. Petroff, W. Weigmann, R. Dingle, e A. Savage. Epitaxial structures with alternate-atomic-layer composition modulation. *Appl. Phys. Lett.*, 29(6):323–325, 1976.
- [48] J. K. Furdyna. Diluted magnetic semiconductors. *J. Appl. Phys.*, 64(4):R29–R64, 1988.
- [49] T. Lebihen, E. Deleporte, e C. Delalande. Band-offset determination of the CdTe/(Cd,Mn)Te interface. *Phys. Rev. B*, 55(3):1724–1729, 1997.
- [50] F. Liaci, P. Bigenwald, O. Briot, B. Gil, N. Briot, T. Cloitre, e R. L. Aulombard. Band offsets and exciton binding energies in $\text{Zn}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Se}$ -ZnSe quantum wells grown by metal-organic vapor-phase epitaxy. *Phys. Rev. B*, 51(7):4699–4702, 1995.
- [51] J. A. Gaj. Magneto-optical properties of large-gap diluted magnetic semiconductors. In J. K. Furdyna and J. Kossut, editores, *Semiconductors and Semimetals / Diluted Magnetic Semiconductors*, volume 25 de *Semiconductors and Semimetals*, capítulo 7, páginas 275–309. Academic Press, San Diego, 1988.
- [52] W. M. Becker. Band structure and optical properties of wide-gap $\text{A}_{1-x}^{\text{II}}\text{Mn}_x\text{B}^{\text{VI}}$ alloys at zero magnetic field. In Jacek K. Furdyna and Jacek Kossut, editores, *Diluted Magnetic Semiconductors*, capítulo 2, páginas 35–72. Academic Press, San Diego, 1988.
- [53] P. J. Klar, D. Wolverson, J. J. Davies, W. Heimbrodt, e M. Happ. Determination of the chemical valence-band offset for $\text{Zn}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Se}$ /ZnSe multiple-quantum-well structures of high x . *Phys. Rev. B*, 57(12):7103–7112, 1998.
- [54] Jacek Kossut. Band structure and quantum transport phenomena in narrow-gap diluted magnetic semiconductors. In J. K. Furdyna and J. Kossut, editores, *Semiconductors and Semimetals / Diluted Magnetic Semiconductors*, volume 25, capítulo 5, páginas 183–227. Academic Press, San Diego, 1988.
- [55] G. Bastard, C. Rigaux, Y. Guldner, J. Mycielski, e A. Mycielski. Effect of exchange on the impurity magneto-absorption in zero-gap $\text{Hg}_{1-k}\text{Mn}_k\text{Te}$ mixed-crystals. *J. Phys. (Paris)*, 39(1):87–98, 1978.

- [56] P. J. Cooney, E. P. Kanter, e Z. Vager. Convenient numerical technique for solving the one-dimensional schrödinger equation for bound states. *Am. J. Phys.*, 49(1):76–77, 1981.
- [57] William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, e Brian P. Flannery. *Numerical Recipes in C : The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, NY, 2^a edição, 1992.
- [58] D. U. von Rosenberg. *Methods for the Numerical Solution of Partial Differential Equations*. Elsevier, New York, 1969.
- [59] J. A. Gaj, W. Grieshaber, C. Bodin-Deshayes, J. Cibert, G. Feuillet, Y. Merle D'Aubigné, e A. Wasiela. Magneto-optical study of interface mixing in the CdTe-(Cd,Mn)Te system. *Phys. Rev. B*, 50(8):5512–5527, 1994.
- [60] D. D. Awschalom and Nitin Samarth. Spin dynamics and quantum transport in magnetic semiconductor quantum structures. *J. Magn. Magn. Mater.*, 200(1-3):130–147, 1999.
- [61] W. Grieshaber, A. Haury, J. Cibert, Y. Merle d'Aubigné, A. Wasiela, e J. A. Gaj. Magneto-optic study of the interface in semimagnetic semiconductor heterostructures: Intrinsic effect and interface profile in CdTe-Cd_{1-x}Mn_xTe. *Phys. Rev. B*, 53(8):4891–4904, 1996.
- [62] W. Grieshaber, J. Cibert, J. A. Gaj, Y. Merle d'Aubigné, e A. Wasiela. Profiles of the normal and inverted semiconductor interfaces: A Zeeman study in asymmetric Cd_{1-y}Zn_yTe/CdTe/Cd_{1-x}Mn_xTe quantum wells. *Phys. Rev. B*, 50(3):2011–2014, 1994.
- [63] G. Schmitt, B. Kuhn-Heinrich, U. Zehnder, W. Ossau, T. Litz, A. Waag, e G. Landwehr. Characterization of interfaces in semimagnetic quantum wells. *Acta Phys. Pol. A*, 88(5):897–900, 1995.
- [64] A. Lemaître, C. Testelin, C. Rigaux, S. Mackowski, Nguyen The Khoi, J. A. Gaj, G. Karczewski, T. Wojtowicz, e J. Kossut. Characterization of normal and inverted interfaces by the zeeman effect in Cd_{1-x}Mn_xTe/CdTe/Cd_{1-y}Mg_yTe quantum wells. *Phys. Rev. B*, 57(8):4708–4712, 1998.
- [65] A. Kudelski, A. Golnik, J. A. Gaj, F. V. Kyrychenko, G. Karczewski, T. Wojtowicz, Yu. G. Semenov, O. Krebs, e P. Voisin. Interface profiles and in-plane anisotropy in common anion type-I Cd_{1-x}Mg_xTe/CdTe/Cd_{1-x}Mn_xTe heterostructures studied by reflectivity. *Phys. Rev. B*, 64(4):045312, 2001.

- [66] M. Syed, G. L. Yang, J. K. Furdyna, M. Dobrowolska, S. Lee, e L. R. Ram-Mohan. Role of magnetic/nonmagnetic semiconductor interfaces in magneto-optical properties of small-offset superlattices. *Phys. Rev. B*, 66(7):075213, 2002.
- [67] J. M. Fatah, T. Piorek, P. Harrison, T. Stirner, e W. E. Hagston. Numerical simulation of antiferromagnetic spin-pairing effects in diluted magnetic semiconductors and enhanced paramagnetism at interfaces. *Phys. Rev. B*, 49(15):10341–10344, 1994.
- [68] Y. Shapira and V. Bindilatti. Magnetization-step studies of antiferromagnetic clusters and single ions: Exchange, anisotropy, e statistics. *J. Appl. Phys.*, 92(8):4155–4185, 2002.
- [69] Robert E. Behringer. Number of single, double, e triple clusters in a system containing two types of atoms. *J. Chem Phys.*, 29(3):537–539, 1958.
- [70] Marshall M. Kreitman, Frederick J. Milford, Richard P. Kenan, e J. G. Daunt. Magnetic susceptibility of Mn^{2+} in CdS and effects of antiferromagnetic exchange. *Phys. Rev.*, 144(2):367–372, 1966.
- [71] Y. Shapira, S. Foner, D. H. Ridgley, K. Dwight, e A. Wold. Technical saturation and magnetization steps in diluted magnetic-semiconductors: Predictions and observations. *Phys. Rev. B*, 30(7):4021–4023, 1984.
- [72] W. Ossau, B. Kuhn-Heinrich, A. Waag, e G. Landwehr. Enhanced paramagnetism in ultrathin $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$ layers. *J. Cryst. Growth*, 1046-1051:1046–1051, 1996.
- [73] O. Dehaese, X. Wallart, e F. Molloy. Kinetic model of element III segregation during molecular beam epitaxy of III-III'-V semiconductor compounds. *Appl. Phys. Lett.*, 66(1):52–54, 1995.
- [74] J. M. Moison, C. Guille, F. Houzay, F. Barthe, e M. Van Rompay. Surface segregation of third-column atoms in group III-V arsenide compounds: Ternary alloys and heterostructures. *Phys. Rev. B*, 40(9):6149–6162, 1989.
- [75] G. S. Spencer, J. Menéndez, L. N. Pfeiffer, e K. W. West. Optical-phonon raman-scattering study of short-period GaAs-AlAs superlattices: An examination of interface disorder. *Phys. Rev. B*, 52(11):8205–8218, 1995.
- [76] Belita Koiller, R. B. Capaz, e H. Chacham. Segregation, interface morphology, and the optical properties of GaAs/AlAs quantum wells: A theoretical study. *Phys. Rev. B*, 60(3):1787–1791, 1999.

- [77] Paul G. Shewmon. *Diffusion in Solids*. McGraw-Hil Series in Materials Science and Engineering. McGraw-Hill, New York, 1963.
- [78] P. Harrison, J. M. Fatah, T. Stimer, e W. E. Hagston. Alloy nonrandomness in diluted magnetic semiconductors. *J. Appl. Phys.*, 79(3):1684–1688, 1996.
- [79] C. Rigaux. Magnetooptics in narrow-gap diluted magnetic semiconductors. In J. K. Furdyna and J. Kossut, editores, *Semiconductors and Semimetals / Diluted Magnetic Semiconductors*, volume 25 de *Semiconductors and Semimetals*, capítulo 6, páginas 229–274. Academic Press, San Diego, 1988.
- [80] S. A. Crooker, D. G. Rickel, I. P. Smorchkova, N. Samarth, J. M. Kikkawa, e D. D. Awschalom. Optical signatures from magnetic two-dimensional electron gases in magnetic fields to 60 T. *J. Appl. Phys.*, 85(8):5932–5934, 1999.
- [81] J. Kossut. Scattering of conduction electrons by magnetic-impurities in semiconductors of InSb-type and HgTe-type band-structure. *Phys. Status Solidi B*, 72(1):359–367, 1975.
- [82] G. Bastard and L. L. Chang. Spin-flip relaxation time of conduction electrons in $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$ quantum wells. *Phys. Rev. B*, 41(11):7899–7902, 1990.
- [83] J. Carlos Egues. *Spin-Dependent Phenomena in Mn-Based Semiconductor Heterostructures*. Tese de doutorado, The Ohio State University, 1996.
- [84] John H. Davies, D. M. Bruls, J. W. A. M. Vugs, e P. M. Koenraad. Relaxation of a strained quantum well at a cleaved surface. *J. Appl. Phys.*, 91(7):4171–4176, 2002.
- [85] D. M. Bruls, J. W. A. M. Vugs, P. M. Koenraad, H. W. M. Salemink, J. H. Wolter, M. S. Skolnick, Fei Long, e S. P. A. Gill. Determination of the shape and indium distribution of low-growth-rate InAs quantum dots by cross-sectional scanning tunneling microscopy. *Appl. Phys. Lett.*, 81(9):1708–1710, 2002.
- [86] P.M. Koenraad, D.M. Brulsa, J.H. Davies, S.P.A. Gillic, Fei Long, M. Hopkinsond, M. Skolnickd, e J.H. Woltera. Composition profiling at the atomic scale in III-V nanostructures by cross-sectional STM. *Physica E*, 17:526–532, 2003.
- [87] P. Offermans, P. M. Koenraad, J. H. Wolter, J. D. Song, Jong Min Kim, Seong Ju Bae, e Yong Tak Lee. Annealing of InGaAlAs digital alloy stu-

- died with scanning-tunneling microscopy and filled-states topography. *Appl. Phys. Lett.*, 82(8):1191–1193, 2003.
- [88] P. Offermans, P. M. Koenraad, J. H. Wolter, M. Beck, T. Aellen, e J. Faist. Digital alloy interface grading of an InAlAs/InGaAs quantum cascade laser structure studied by cross-sectional scanning tunneling microscopy. *Appl. Phys. Lett.*, 83(20):4131–4133, 2003.
- [89] S. M. Girvin. The quantum Hall effect: Novel excitations and broken symmetries. *cond-mat/9907002*, 1999.
- [90] K. von Klitzing, G. Dorda, e M. Pepper. New method for high-accuracy determination of the fine-structure constant based on quantized Hall resistance. *Phys. Rev. Lett.*, 45(6):494–497, 1980.
- [91] D. C. Tsui, H. L. Stormer, e A. C. Gossard. Two-dimensional magnetotransport in the extreme quantum limit. *Phys. Rev. Lett.*, 48(22):1559–1562, 1982.
- [92] R. B. Laughlin. Anomalous quantum Hall effect: An incompressible quantum fluid with fractionally charged excitations. *Phys. Rev. Lett.*, 50(18):1395–1398, 1983.
- [93] R. Dingle, H. L. Störmer, A. C. Gossard, e W. Wiegmann. Electron mobilities in modulation-doped semiconductor heterojunction superlattices. *Appl. Phys. Lett.*, 33(7):665–667, 1978.
- [94] W. Kohn. Nobel lecture: Electronic structure of matter—wave functions and density functionals. *Rev. Mod. Phys.*, 71(5):1253–1266, 1999.
- [95] H. H. March. Origins – The Thomas-Fermi theory. In S. Lundqvist and N. H. March, editores, *Theory of the Inhomogeneous Electron Gas*, capítulo 1, páginas 1–77. Plenum, New York, 1983.
- [96] D. M. Ceperley and B. J. Alder. Ground state of the electron gas by a stochastic method. *Phys. Rev. Lett.*, 45(7):566–569, 1980.
- [97] C. Filippi, C. J. Umrigar, e M. Taut. Comparison of exact and approximate density functionals for an exactly soluble model. *J. Chem. Phys.*, 100(2):1290–1296, 1994.
- [98] W. Kohn and P. Vashishta. General density functional theory. In S. Lundqvist and N. H. March, editores, *Theory of the Inhomogeneous Electron Gas*, capítulo 2, páginas 79–147. Plenum, New York, 1983.

- [99] S. H. Vosko, L. Wilk, e M. Nusair. Accurate spin-dependent electron liquid correlation energies for local spin-density calculations - a critical analysis. *Can. J. Phys.*, 58(8):1200–1211, 1980.
- [100] U. von Barth and L. Hedin. Local exchange-correlation potential for spin polarized case .1. *J. Phys. C*, 5(13):1629–1642, 1972.
- [101] O. Gunnarsson and B. I. Lundqvist. Exchange and correlation in atoms, molecules, e solids by the spin-density-functional formalism. *Phys. Rev. B*, 13(10):4274–4298, 1976.
- [102] J. P. Perdew and Alex Zunger. Self-interaction correction to density-functional approximations for many-electron systems. *Phys. Rev. B*, 23(10):5048–5079, 1981.
- [103] John P. Perdew and Yue Wang. Accurate and simple analytic representation of the electron-gas correlation energy. *Phys. Rev. B*, 45(23):13244–13249, 1992.
- [104] John P. Perdew and Yue Wang. Accurate and simple density functional for the electronic exchange energy: Generalized gradient approximation. *Phys. Rev. B*, 33(12):8800–8802, 1986.
- [105] John P. Perdew. Density-functional approximation for the correlation energy of the inhomogeneous electron gas. *Phys. Rev. B*, 33(12):8822–8824, 1986.
- [106] A. D. Becke. Density-functional exchange-energy approximation with correct asymptotic behavior. *Phys. Rev. A*, 38(6):3098–3100, 1988.
- [107] John P. Perdew. Unified theory of exchange and correlation beyond the local density approximation. In P. Ziesche and H. Eschrig, editores, *Electronic Structure of Solids '91*, páginas 11–20. Akademie Verlag, Berlim, 1991.
- [108] K. Burke, John P. Perdew, e Y. Wang. Derivation of a generalized gradient approximation: The PW91 density functional. In J. F. Dobson, G. Vignale, e M. P. Das, editores, *Electronic Density Functional Theory: Recent Progress and New Directions*, page 81. Plenum, New York, 1997.
- [109] John P. Perdew, Kieron Burke, e Matthias Ernzerhof. Generalized gradient approximation made simple. *Phys. Rev. Lett.*, 77(18):3865–3868, 1996.
- [110] R. van Leeuwen and J. Baerends. Exchange-correlation potential with correct asymptotic behavior. *Phys. Rev. A*, 49(4):2421–2431, 1994.

- [111] John P. Perdew and Stefan Kurth. Density functionals for non-relativistic coulomb systems. In Daniel Joubert, editor, *Density Functionals: Theory and Applications*, páginas 8–59. Springer, Berlin, 1998.
- [112] Yue Wang and John P. Perdew. Spin scaling of the electron-gas correlation energy in the high-density limit. *Phys. Rev. B*, 43(11):8911–8916, 1991.
- [113] N. David Mermin. Thermal properties of the inhomogeneous electron gas. *Phys. Rev.*, 137(5A):A1441, 1965.
- [114] Neil W. Ashcroft and N. David Mermin. *Solid State Physics*. Saunders College, Orlando, 1976.
- [115] John P. Perdew and Mel Levy. Extrema of the density functional for the energy: Excited states from the ground-state theory. *Phys. Rev. B*, 31(10):6264–6272, 1985.
- [116] Hideo Aoki. Quantized Hall effect. *Rep. Prog. Phys.*, 50(6):655–730, 1987.
- [117] H. Aoki and T. Ando. Effect of localization on the Hall conductivity in the two-dimensional system in strong magnetic-fields. *Solid State Commun.*, 38(11):1079–1082, 1981.
- [118] T. Ando and Y. Uemura. Theory of quantum transport in a 2-dimensional electron-system under magnetic-fields . I. characteristics of level broadening and transport under strong fields. *J. Phys. Soc. Jpn.*, 36(4):959–967, 1974.
- [119] Rolf R. Gerhardts. Path-integral approach to 2-dimensional magneto-conductivity problem. 1. General formulation of approach. *Z. Phys. B*, 21(3):275–283, 1975.
- [120] Rolf. R. Gerhardts. Path-integral approach to 2-dimensional magneto-conductivity problem. 2. Application to n-type (100)-surface inversion layers of p-silicon. *Z. Phys. B*, 21(3):285–294, 1975.
- [121] Rolf R. Gerhardts. Cumulant approach to the two-dimensional magneto-conductivity problem. *Surf. Sci.*, 58(1):227–234, 1976.
- [122] M. van der Burgt, V. C. Karavolas, F. M. Peeters, J. Singleton, R. J. Nicholas, F. Herlach, J. J. Harris, M. van Hove, e G. Borghs. Magnetotransport in a pseudomorphic GaAs/Ga_{0.8}In_{0.2}As/Ga_{0.75}Al_{0.25}As heterostructure with a Si delta-doping layer. *Phys. Rev. B*, 52(16):12218–12231, 1995.

- [123] Tsuneya Ando. Theory of quantum transport in a two-dimensional electron system under magnetic fields. III. Many-site approximation. *J. Phys. Soc. Jpn.*, 37(3):622–630, 1974.
- [124] Tsuneya Ando. Theory of cyclotron resonance lineshape in a two-dimensional electron system. *J. Phys. Soc. Jpn.*, 38(4):989–997, 1975.
- [125] A. Potts, R. Shepherd, W. G. Herrenden-Harker, M. Elliott, C. L. Jones, A. Usher, G. A. C. Jones, D. A. Ritchie, E. H. Linfield, e M. Grimshaw. Magnetization studies of Landau level broadening in two-dimensional electron systems. *J. Phys.: Condens. Matter*, 8(7):5189–5207, 1996.
- [126] D. Shoenberg. Magnetization of a two-dimensional electron gas. *J. Low Temp. Phys.*, 56(5-6):417–440, 1984.
- [127] I. D. Vagner. Electrons in magnetic fields. Technical report, Université Joseph Fourier - Max Planck Institute, <http://www.magniel.com/hmtj/education/lectures/vag1.html>, 1999.
- [128] J. P. Eisenstein, H. L. Stormer, V. Narayanamurti, A. Y. Cho, A. C. Gossard, e C. W. Tu. Density of states and de Haas-van Alphen effect in two-dimensional electron systems. *Phys. Rev. Lett.*, 55(8):875–878, 1985.
- [129] Kerson Huang. *Statistical Mechanics*. Wiley, New York, 2^a edição, 1987.
- [130] Tsuneya Ando. Theory of quantum transport in a two-dimensional electron system under magnetic fields. II. Single-site approximation under strong fields. *J. Phys. Soc. Jpn.*, 36(6):1521–1529, 1974.
- [131] Tsuneya Ando. Theory of quantum transport in a two-dimensional electron system under magnetic fields. IV. Oscillatory conductivity. *J. Phys. Soc. Jpn.*, 37(5):1233–1237, 1974.
- [132] T. Ando, Y. Matsumoto, e Y. Uemura. Theory of Hall-effect in a 2-dimensional electron-system. *J. Phys. Soc. Jpn.*, 39(2):279–288, 1975.
- [133] Edwin H. Hall. On a new action of the magnet on electric currents. *Am. J. Math.*, 2:287, 1879.
- [134] Supriyo Datta. Electronic transport in mesoscopic systems. In Haroon Ahmed, Michael Pepper, e Alec Broers, editores, *Cambridge Studies in Semiconductor Physics and Microelectronic Engineering*. Cambridge University Press, Cambridge, New York, 1995.

- [135] Tapash Chakraborty and Pekka Pietiläinen. *The Quantum Hall Effects. Integral and Fractional*, volume 85 de *Springer Series in Solid-State Sciences*. Springer, Berlin, 2^a edição, 1995.
- [136] R. E. Prange. Quantized Hall resistance and the measurement of the fine-structure constant. *Phys. Rev. B*, 23(9):4802–4805, 1981.
- [137] R. Knobel, N. Samarth, S. A. Crooker, e D. D. Awschalom. Spin-polarized quantum transport and magnetic field-dependent carrier density in magnetic two-dimensional electron gases. *Physica E*, 6(1-4):786–789, 2000.
- [138] Henrique J. P. Freire and J. Carlos Egues. Subband structure of II-VI modulation-doped magnetic quantum wells. *Braz. J. Phys.*, 32(2A):327–330, 2002.
- [139] Henrique J. P. Freire and J. Carlos Egues. “Reservoir model” for shallow modulation-doped digital magnetic quantum wells. *J. Supercond.*, 16(2):299–302, 2003.
- [140] J. G. E. Harris, R. Knobel, K. D. Maranowski, A. C. Gossard, N. Samarth, e D. D. Awschalom. Damping of micromechanical structures by paramagnetic relaxation. *Appl. Phys. Lett.*, 82(20):3532–3534, 2003.
- [141] J. G. E. Harris, D. D. Awschalom, F. Matsukura, H. Ohno, K. D. Maranowski, e A. C. Gossard. Integrated micromechanical cantilever magnetometry of Ga_{1-x}MnxAs. *Appl. Phys. Lett.*, 75(8):1140–1142, 1999.
- [142] J. G. E. Harris, D. D. Awschalom, K. D. Maranowski, e A. C. Gossard. Magnetization and dissipation measurements in the quantum hall regime using an integrated micromechanical magnetometer. *J. Appl. Phys.*, 87(9):5102–5104, 2000.
- [143] S. A. J. Wiegers, M. Specht, L. P. Lévy, M. Y. Simmons, D. A. Ritchie, A. Cavanna, B. Etienne, G. Martinez, e P. Wyder. Magnetization and energy gaps of a high-mobility 2d electron gas in the quantum limit. *Phys. Rev. Lett.*, 79(17):3238–3241, 1997.
- [144] I. Meinel, T. Hengstmann, D. Grundler, D. Heitmann, W. Wegscheider, e M. Bichler. Magnetization of the fractional quantum Hall states. *Phys. Rev. Lett.*, 82(4):819–822, 1999.
- [145] Robert G. Knobel. *Two-Dimensional Electron Gases in Diluted Magnetic Semiconductors*. Tese de doutorado, Pennsylvania State University, 2000.

- [146] H. K. Ng, Y. A. Leem, R. Knobel, I. P. Smorchkova, A. A. Sirenko, e N. Samarth. Cyclotron resonance in modulation-doped ZnSe/Zn_{1-x}Cd_xSe and ZnTe/CdSe single quantum wells. *Appl. Phys. Lett.*, 75(23):3662–3664, 1999.
- [147] H. Leiderer, W. Limmer, e W. Gebhardt. Resonant raman-scattering by optical phonons in ZnSe and Zn_{0.97}Mn_{0.03}Se near the E₀ gap. *J. Cryst. Growth*, 101(1-4):921–925, 1990.
- [148] O. Madelung, M. Schulz, e H. Weiss. Semiconductors. In K. H. Hellwege and O. Madelung, editores, *Landolt-Börnstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology*, volume 17 de *New Series, Group III: Condensed Matter*. Springer-Verlag, Berlin, 1984.
- [149] G. V. Astakhov, D. R. Yakovlev, V. P. Kochereshko, W. Ossau, W. Faschinger, J. Puls, F. Henneberger, S. A. Crooker, Q. McCulloch, D. Wolverson, N. A. Gippius, e A. Waag. Binding energy of charged excitons in ZnSe-based quantum wells. *Phys. Rev. B*, 65:165335, 2002.
- [150] A. Twardowski, M. Von Ortenberg, M. Demianiuk, e R. Pauthenet. Magnetization of ZnMnTe, ZnMnSe and ZnMnS mixed-crystals. *Acta. Phys. Pol. A*, 67(2):339–343, 1985.
- [151] D. Theis. Wavelength-modulated reflectivity spectra of ZnSe and ZnS from 2.5 to 8-eV. *Phys. Status Solidi B*, 79(1):125–130, 1977.
- [152] A. Twardowski, T. Dietl, e M. Demianiuk. The study of the s-d type exchange interaction in Zn_{1-x}Mn_xSe mixed crystals. *Solid State Commun.*, 48(10):845–848, 1983.
- [153] G. F. Giuliani and J. J. Quinn. Spin-polarization instability in a tilted magnetic field of a two-dimensional electron gas with filled Landau levels. *Phys. Rev. B*, 31(10):6228–6232, 1985.
- [154] T. Jungwirth and A. H. MacDonald. Resistance spikes and domain wall loops in ising quantum Hall ferromagnets. *Phys. Rev. Lett.*, 87:216801, 2001.
- [155] T. Jungwirth and A. H. MacDonald. Pseudospin anisotropy classification of quantum Hall ferromagnets. *Phys. Rev. B*, 63:035305, 2000.
- [156] John Schliemann, J. Carlos Egues, e Daniel Loss. Variational study of the $\nu = 1$ quantum Hall ferromagnet in the presence of spin-orbit interaction. *Phys. Rev. B*, 67(8):085302, 2003.

- [157] E. H. Rezayi, T. Jungwirth, A. H. MacDonald, e F. D. M. Haldane. Exact diagonalization study of domain structure in integer filling factor quantum Hall ferromagnets. *Phys. Rev. B*, 67(20):201305, 2003.
- [158] Gérald Bastard. *Wave Mechanics Applied to Semiconductor Heterostructures*. Monographies de Physique. Les Editions de Physique, Les Ulis Cedex, 1988.
- [159] S. L. Sondhi, S. M. Girvin, J. P. Carini, e D. Shahar. Continuous quantum phase transitions. *Rev. Mod. Phys.*, 69(1):315–333, 1997.
- [160] Subir Sachdev. Quantum phase transitions. *Physics World*, 12(4):33–38, April 1999.
- [161] Matthias Vojta. Quantum phase transitions. *Rep. Prog. Phys.*, 66(12):2069–2110, 2003.
- [162] G. Karczewski and Yong-Jie. Wang. Resonant coupling of cyclotron and spin resonances in modulation-doped CdMnTe/CdMgTe quantum well structure. *Physica B*, 298:402, 2001.
- [163] M. M. Fogler and B. I. Shklovskii. Collapse of spin splitting in the quantum Hall effect. *Phys. Rev. B*, 52(24):17366–17378, 1995.
- [164] T. Jungwirth, A. H. MacDonald, e E. H. Rezayi. Two-dimensional Ising physics in quantum Hall ferromagnets. *Physica E*, 12:1–7, 2002.
- [165] D. Tonnies, G. Bacher, A. Forcher, A. Waag, T. Litz, e G. Landwehr. Optical Study Of Intermixing In CdTe/CdMgTe Quantum-Wells. *Japan J. Appl. Phys.*, 33:L247–L249, 1994.
- [166] H. L. Stormer and D. C. Tsui. The quantized Hall-effect. *Science*, 220(4603):1241–1246, 1983.
- [167] Klaus von Klitzing. The quantized Hall effect. *Rev. Mod. Phys.*, 58(3):519–531, 1986.
- [168] B. I. Halperin. The quantized Hall-effect. *Sci. Am.*, 52(4):40–48, 1986.
- [169] J. K. Jain. Composite fermions. In Sankar Das Sarma and Aron Pinczuk, editores, *Perspectives in Quantum Hall Effects*, capítulo 7, páginas 265–305. Wiley, New York, 1997.
- [170] H. L. Stormer and D. C. Tsui. Composite fermions in the fractional quantum Hall effect. In Sankar Das Sarma and Aron Pinczuk, editores, *Perspectives*

in Quantum Hall Effects, capítulo 10, páginas 385–421. Wiley, New York, 1997.