INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES
Autarquia associada à Universidade de São Paulo

**FUNCIONALIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE NANOPARTÍCULAS
SUPERPARAMAGNÉTICAS ENCAPSULADAS POR QUITOSANA
PARA A IMOBILIZAÇÃO DE PROTEÍNAS**

José Silva de Sousa

Dissertação apresentada como
parte dos requisitos para a obtenção
do Grau de Mestre em Ciências na
Área de Tecnologia Nuclear -
Materiais

Orientadora:

Profa. Dra. Mitiko Yamaura

São Paulo

2010

DEDICATÓRIA

Dedico esse trabalho

Aos meus pais que com muito esforço e luta me proporcionaram uma infância saudável e uma boa base acadêmica, primordiais para a formação do meu caráter. Agradeço a vocês por serem meu exemplo de vida.

À minha esposa pelo apoio e incentivo, que me ajudaram a vencer os momentos mais difíceis, sendo de vital importância para a concretização deste trabalho.

Aos meus amigos inseparáveis Bill e Vesgo, que com toda sua humildade, simplicidade e amor incondicional me alegraram todos os dias da minha vida.

Não poderia deixar de agradecer a Deus por todas as experiências que ele me ofertou nesses anos, as quais permitiram que eu crescesse espiritualmente, emocionalmente e profissionalmente.

Ao vencer mais essa etapa ao longo desses anos, aprendi que não há barreira intransponível na vida quando se luta com honestidade, muita dedicação e perseverança, e que Deus está sempre presente em todos os instantes, sejam eles bons ou ruins, renovando as energias e dando forças para seguir em frente sem fraquejar.

Muito obrigado por tudo

José Silva de Sousa

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN-CNEN/SP, por me fornecer todas as condições a conclusão deste trabalho.

À Prof^a. Dr^a. Mitiko Yamaura, uma orientadora dedicada, incansável, de uma capacidade incontestável e admirável. Sou muito grato por tudo que fez por mim nesses anos em que estive sob sua orientação, com certeza fui muito feliz na escolha que fiz.

Ao Prof. Dr. Ademar Benévolo Lugão e à Prof^a. Dr^a. Maria Aparecida Faustino Pires pela oportunidade de concluir mais essa etapa na minha vida.

Ao Prof. Dr. Luis Filipe Carvalho Pedroso de Lima que me incentivou e estimulou a completar meus estudos, desde a graduação até conclusão do mestrado.

À Prof^a. Dr^a. Maria Aparecida Pires Camillo, “Cidinha”, e ao Ao Prof. Dr. Álvaro Antonio Alencar de Queiroz, que me auxiliaram nos ensaios biológicos.

À Prof^a. Dr^a. Claudia Giovedi, “Claudinha”, do CTMSP, uma amiga e uma profissional acima da média.

Ao amigo Sérgio Antônio Romero do Instituto de Física pelos ensaios magnéticos.

Aos amigos Eleosmar Gasparin, João Batista (gênio), Edson Takeshi (mago das invenções), Renato Giordano, Pedro Vicente, pessoas que para mim tiveram vital importância, seja na realização dos experimentos, ou na confecção de um dispositivo novo para me auxiliar no trabalho, ou mesmo num bate papo amigo nos momentos de dificuldades.

À minha amiga Mara Tânia que sempre tinha uma palavra amiga para ajudar a aliviar a tensão nos momentos difíceis.

Ao amigo Helber Holland pela ajuda nos ensaios do MEV.

SUMÁRIO

Página

LISTA de FIGURAS	vii
LISTA de TABELAS.....	x
LISTA de SÍMBOLOS	xi
LISTA de UNIDADES.....	xi
RESUMO	xii
ABSTRACT	xiii
I. INTRODUÇÃO	1
II. OBJETIVO.....	4
III.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	5
III.1. Nanotecnologia: um pouco de história.....	5
III.2. Magnetismo	7
III.2.1. Ciclo de histerese	9
III.2.2. Ferrimagnetismo	10
III.2.3. Superparamagnetismo.....	12
III.2.4. Fluidos magnéticos ou ferrofluidos	14
III.3. Compósito.....	15
III. 3.1. Biocompósitos.....	16
III.3.2. Nanocompósitos	17
III.3.3. Biocompósito magnético	17
III.4. Quitina	17
III.5. Quitosana.....	19
III.6. Proteínas.....	22
III.6.1. Proteínas de armazenamento.....	23
III.6.2. Proteínas estruturais.....	23
III.6.3. Enzimas	24

III.6.4. Aplicações das enzimas.....	25
III.7. Métodos de imobilização.....	26
III.7.1. Ligação cruzada.....	26
III.7.2. Adsorção física em suportes insolúveis em água	27
III.7.3. Ligação iônica	27
III.7.4. Ligação covalente	27
III.7.5. Encapsulação	28
III.7.6. Combinação de métodos	28
III.8. Ensaio enzimático.....	28
III.8.1. Cinética enzimática.....	29
III.8.2. Cinética de Michaelis–Menten	31
III.8.3. Gráfico de Lineweaver-Burke ou duplo recíproco	31
III.9. Proteínas para a imobilização	33
III.9.1. Albumina de soro bovino (BSA)	34
III.9.2. Colágeno.....	35
III.9.3. Tripsina	37
IV. MATERIAIS e MÉTODOS	42
IV.1. Reagentes e equipamentos	42
IV.1.1. Reagentes.....	42
IV.1.2. Equipamentos	43
IV.2. Preparação das partículas de magnetita (Fe_3O_4).....	44
IV.3. Preparação da quitosana.....	47
IV.3. Preparação da quitosana.....	47
IV.4. Revestimento das partículas magnéticas de magnetita com quitosana (Quitosana Magnética - QM)	47
IV.5. Tratamento da superfície da quitosana magnética (QM)	49
IV.6. Reticulação e funcionalização da QM com o glutaraldeído	51
IV.7. Preparação das proteínas cargas (Prot-carga).....	53
IV.8. Imobilização de proteínas na superfície das QMs funcionalizadas (QM1Glu, QM2NaGlu e QM3Glu) e não funcionalizada (QM3).	53
IV.8.1. Separação das fases sólida-líquida (proteína imobilizada-proteína livre, respectivamente).....	55
IV.8.2. Remoção da proteína não imobilizada nas partículas magnéticas	55
IV.9. Caracterização.....	56

IV.9.1.	Microscopia eletrônica de varredura (MEV)	56
IV.9.2.	Difratometria de raios X	56
IV.9.3.	Magnetometria de amostra vibrante (MAV)	57
IV.9.4.	Calorimetria exploratória diferencial (DSC).....	57
IV.9.5.	Termogravimetria (TG)	57
IV.9.6.	Espectroscopia na região do Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)	57
IV.10.	Ensaio biológico.....	58
IV.10.1.	Dosagem de proteína	60
IV.10.2.	Atividade enzimática	60
IV.10.2.1.	Procedimento.....	61
IV.10.3.	Cinética enzimática.....	61
IV.10.3.1.	Tripsina carga (Trip-carga)	62
IV.10.3.2.	Partículas magnéticas (QM3-Trip e QM3Glu-Trip)	63
V.	RESULTADOS E DISCUSSÃO	65
V.1.	Microscopia eletrônica de varredura (MEV).....	65
V.1.1.	Filme de quitosana	65
V.1.2.	Pós de MU1, QM1 e QM2Na	65
V.2.	Difratometria de raios X (DRX)	68
V.2.1.	Quitosana	68
V.2.2.	Partículas magnéticas de magnetita (Fe_3O_4) (MU1)	70
V.2.3.	Quitosana magnética QM1 e QM2Na.....	71
V.2.4.	Tamanho médio dos cristalitos	72
V.3.	Magnetometria de amostra vibrante (MAV)	73
V.4.	Calorimetria exploratória diferencial (DSC).....	74
V.5.	Termogravimetria (TG)	76
V.6.	Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)	80
V.7.	Ensaio biológicos	83
V.7.1.	Tempo de incubação das proteínas (2 mg.mL^{-1}) nas partículas magnéticas.....	83
V.7.1.1.	Albumina de soro bovino (BSA).....	83
V.7.1.2.	Colágeno	85
V.7.1.3.	Tripsina	86
V.7.1.4.	Atividade enzimática	88

V.7.1.5. Cinética enzimática.....	89
V.7.1.5.1. Tripsina carga.....	89
V.7.1.5.2. Partículas magnéticas (QM3-Trip).....	91
V.7.1.5.3. Partículas magnéticas (QM3Glu-Trip)	91
VI. CONCLUSÕES.....	93
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	95

LISTA de FIGURAS

FIGURA 1 - Ciclo de Histerese.....	9
FIGURA 2 - Ferrimagnetismo: (a) os dipolos atômicos estão alinhados anti-paralelamente e com amplitudes diferentes dentro dos domínios magnéticos; (b) spins são alinhados ao longo do campo magnético; (c) após a retirada do campo magnético, observa-se uma magnetização remanente (FIG. 6c).....	11
FIGURA 3 - Superparamagnetismo: em partículas de monodomínio magnético o momento magnético está orientado segundo a direção definida pelo eixo de fácil magnetização da partícula: (a) sem a ação de um campo magnético os momentos magnéticos se posicionam aleatoriamente; (b) na presença de um campo magnético as partículas de monodomínio se alinham em direção ao campo magnético.....	13
Figura 4 - Estrutura das unidades repetitivas sacarídeas da celulose (glicose), e dissacarídeas da quitina (glicopirranose), unidas pelas ligações glicosídicas β -(1 $\rightarrow$ 4); n se refere ao grau de polimerização.	18
FIGURA 5 - Cadeia polimérica da quitosana.	20
FIGURA 6- Fórmula molecular do glutaraldeído	21
FIGURA 7 - Cadeia polimérica da quitosana reticulada pelo glutaraldeído.	22
FIGURA 8 - Formação das proteínas por meio da ligação peptídica. ...	23
FIGURA 9 - Efeito da concentração de substrato na velocidade inicial de uma reação catalisada por enzima (concentração constante).	30
FIGURA 10 - Gráfico de Lineweaver-Burk ou duplo-recíproco.	32
FIGURA 11 - Albumina de soro bovino	34
FIGURA 12 - Estrutura fibrosa do colágeno.....	36
FIGURA 13 - Sítio ativo da quimotripsina formando um complexo com um substrato	38
FIGURA 14 - Clivagem hidrolítica de uma ligação peptídica pela quimotripsina.....	40
FIGURA 15 - Hidrólise do substrato cromogênico <i>N</i> - α -benzoil -DL-arginina- <i>p</i> -nitroanilida (BAPNA) pela enzima tripsina.....	41
FIGURA 16 - Produção de partículas magnéticas de magnetita (Fe ₃ O ₄).	46

FIGURA 17 - Revestimento das partículas magnéticas de magnetita com a quitosana. Obtenção da QM.	48
FIGURA 18 - Preparação da QM para a reação com o glutaraldeído. ..	50
FIGURA 19 - Reticulação e funcionalização da quitosana presente nas QM com o glutaraldeído.	52
FIGURA 20 - Imobilização de proteínas na superfície das QM.	54
FIGURA 21 - Imagens de MEV do filme de quitosana obtido por dissolução com ácido acético e secagem à temperatura ambiente. Ampliação 49x e 8.000x.	66
FIGURA 22 - Imagem de MEV de partículas de MU1. Ampliação 10.000x.	67
FIGURA 23 - Imagem de MEV de partículas de quitosana magnéticas QM1. Ampliação 10.000x.	67
FIGURA 24 - Imagem de MEV de partículas de quitosana magnéticas QM2Na (quitosana reprecipitada com NaOH). Ampliação 10.000x.	68
FIGURA 25 - Difratoograma de raios x do filme de quitosana.	69
FIGURA 26 - Difratoograma de raios X do pó MU1.	70
FIGURA 27 - Difratoogramas de raios X dos compósitos QM1 e QM2Na sobrepostos.	71
FIGURA 28 - Curvas de magnetização de saturação sobrepostas das MU1, QM1 e QM2Na (a);	73
FIGURA 29 - Curvas DSC das amostras: MU1 (a); filme de quitosana (b); QM1 (c); QM2Na (d). 10°C.min ⁻¹ , 50 mL.min ⁻¹ , N ₂	75
FIGURA 30 - Curvas de TG (a) e DTG (b) do filme de quitosana. 10°C.min ⁻¹ ,	77
FIGURA 31 - Curvas de TG (a, b, c) e DTG (A, B, C) de MU1 (a, A), QMU1 (b, B) e QM2Na (c, C). 10°C.min ⁻¹ , 50 mL.min ⁻¹ , N ₂	79
FIGURA 32 - Espectro de absorção na região do infravermelho: (a) filme de quitosana ensaiado por técnica de reflexão (ATR); e partículas magnéticas MU1 (b); QM1 (c) e QM2Na (d), diluídas em KBr.	80
FIGURA 33 - Curva padrão da BSA.	83
FIGURA 34 - Imobilização do albumina de soro bovino (BSA) nas partículas de quitosana magnéticas.	84

FIGURA 35 - Imobilização do colágeno nas partículas de quitosana magnéticas.....	86
FIGURA 36 - Imobilização da tripsina nas partículas de quitosana magnéticas em diferentes tempos de incubação.	87
FIGURA 37 - Atividade enzimática da tripsina nas partículas de QM3-Trip e QM3Glu-Trip após várias lavagens com HCl 0,001mol L ⁻¹ , antes dos ensaios.....	88
FIGURA 38 - Efeito da concentração do substrato BApNA na velocidade da reação catalisada pela tripsina (Trip-carga).	90
FIGURA 39 - Gráfico duplo-recíproco ou de Lineweaver-Burk baseado nos resultados obtidos nos ensaios com a Trip-carga	90
FIGURA 40 - Gráfico duplo-recíproco ou de Lineweaver-Burk da tripsina na QM3Glu-Trip	92

LISTA de TABELAS

TABELA 1 - Propriedades dos materiais magnéticos.....	8
TABELA 2 - Propriedades das proteínas albumina de soro bovino (BSA), colágeno e tripsina.	33
TABELA 3 - Tempo de incubação das QM com as proteínas (concentração 0,1 mg.mL ⁻¹ e 2,0 mg.mL ⁻¹).....	53
TABELA 4 - Partículas magnéticas imobilizadas com a tripsina (180 min de contato) e lavadas com HCl 0,001 mol.L ⁻¹ , para a retirada de enzima livre.	55
TABELA 5 – Distribuição das amostras para os ensaios no espectrofotômetro UV/visível.	59
TABELA 6 – Relação enzima/substrato para o ensaio de cinética enzimática (volume final = 1000 µL).	62
TABELA 7 - Valores de intensidade dos picos de DRX e diâmetro médio (d) da amostras MU1, QM1 e QM2Na.	72
TABELA 8 - Valores de magnetização das partículas de MU1, QM1 e QM2Na.....	73
TABELA 9 - Valores de magnetização das nanopartículas de MU1 e dos compósitos QM1 e QM2Na.....	74
TABELA 10 - Transições térmicas do filme de quitosana, das partículas magnéticas MU1 e dos compósitos QM1 e QM2Na.	75
TABELA 11 - Caracterização por TG e DTG da quitosana, do pó de magnetita MU1e dos compósitos QM1 e QM2Na.....	77
TABELA 12- Massas residuais da MU1 e dos compósitos QM1 e QM2Na ensaiadas por meio de TG.....	80
TABELA 13 - Principais atribuições de bandas de absorção de infravermelho e frequências vibracionais para a quitosana, MU1, QM1 e QM2Na.	81
TABELA 14 - Percentual imobilizado com variação de tempo de incubação da BSA nas partículas de quitosana magnéticas.....	85
TABELA 15 – Percentual imobilizado com variação de tempo de incubação da tripsina nas partículas de quitosana magnéticas.	87

LISTA de SÍMBOLOS

Símbolo	Descrição
θ_C	Temperatura de Curie
(θ_N)	Temp. de Néel
B	Densidade de fluxo magnético
H	Campo magnético aplicado
χ	Susceptibilidade magnética

LISTA de UNIDADES

Unidade	Descrição
nm	Nanômetro
[S]	Concentração do substrato
[E]	Concentração da enzima
V_0	Velocidade inicial da reação
K_m	Constante de Michaelis-Menten; demonstra a afinidade pela enzima ao substrato
$V_{m\acute{a}x}$	Valor máximo de velocidade indicando que a enzima está saturada
kDa	Quilodalton

**FUNCIONALIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE NANOPARTÍCULAS
SUPERPARAMAGNÉTICAS ENCAPSULADAS POR QUITOSANA PARA A
IMOBILIZAÇÃO DE PROTEÍNAS**

José Silva de Sousa

RESUMO

A nanociência e a nanotecnologia vêm abrindo inúmeros desenvolvimentos de dispositivos e sistemas em escala nanométrica, com novas organizações moleculares, propriedades e funções distintas. Nesse contexto, as nanopartículas magnéticas poliméricas são compósitos formados por materiais magnéticos com tamanhos de partículas entre 1 e 100 nm combinados com polímeros funcionais. São materiais bem conhecidos e têm sido amplamente estudados devido às suas aplicações em diversas áreas tecnológicas. Nas áreas biológica e médica, as aplicações incluem separação e imobilização de enzimas e proteínas, melhoria nas técnicas de imagem de ressonância magnética para diagnóstico e sistemas de liberação controlada de fármacos. Neste trabalho, proteínas foram imobilizadas na superfície de um biopolímero combinado com partículas superparamagnéticas de magnetita para formar o compósito magnético. Utilizou-se o biopolímero quitosana, reticulada e funcionalizada com glutaraldeído, aplicável em ensaios biológicos. Obtiveram-se 3 tipos de compósitos magnéticos, os quais foram nomeados QM1Glu, QM2NaGlu e QM3Glu. Foram caracterizados por difratometria de raios X, microscopia eletrônica de varredura, magnetometria de amostra vibrante, calorimetria exploratória diferencial, termogravimetria e espectroscopia por infravermelho. Foram avaliados quanto à imobilização das proteínas albumina de soro bovino (SAB), colágeno e tripsina. A imobilização das proteínas no biopolímero ocorreu em 30 min de incubação. O compósito magnético de quitosana não funcionalizada (QM3) também foi avaliado. Para a tripsina verificou-se que QM3 apresentou maior potencial de imobilização do que QM3Glu. Após 30 dias, QM3-Trip e QM3Glu-Trip ainda apresentavam a tripsina ativada. Foram demonstradas a atividade e a cinética enzimática da QM3Glu-trip com o substrato BApNA.

SURFACE FUNCTIONALIZATION OF SUPERPARAMAGNETIC NANOPARTICLES ENCAPSULATED BY CHITOSAN FOR PROTEIN IMMOBILIZATION

José Silva de Sousa

ABSTRACT

Nanoscience and nanotechnology have opened up numerous developments of devices and systems on the nanometer scale, with new molecular organization, properties and functions. In this context, the polymeric magnetic nanoparticles are composites formed by magnetic materials with a particle size between 1 and 100 nm combined with functional polymers. They are well-known and have been widely studied because of its applications in various technology areas. Applications on the biological and medical areas include separation and immobilization of enzymes and proteins, improved techniques of magnetic resonance imaging and diagnostic systems for controlled drug delivery. In this work, proteins were immobilized on the surface of a biopolymer combined with superparamagnetic particles of magnetite. The biopolymer chitosan was used, cross-linked and functionalized with glutaraldehyde, applicable to the biological assays. Three types of magnetic composites were obtained, which were called QM1Glu, QM2NaGlu and QM3Glu. They were characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, vibrating sample magnetometry, differential scanning calorimetry, thermogravimetry and infrared spectroscopy. They were evaluated concerning the immobilization of the proteins bovine serum albumin (BSA), collagen and trypsin. The study showed that the immobilization of proteins on the biopolymer occurred in 30 min of incubation. The magnetic composite of non-functionalized chitosan (QM3) was also evaluated. For trypsin, it was found that the immobilization potential of QM3 was higher than that observed for QM3Glu. After 30 days, the trypsin of the QM3-Trip and QM3Glu-Trip was still with activity. The activity and the enzyme kinetics of the QM3Glu-Trip with the substrate BApNA were demonstrated.

I. INTRODUÇÃO

A nanociência e a nanotecnologia vem abrindo novos horizontes para inúmeros desenvolvimentos, possibilitando a criação e manipulação de materiais, dispositivos e sistemas em escala nanométrica (10^{-9} m, um bilionésimo do metro), com novas organizações moleculares, propriedades e funções distintas [CAMARGO *et al.*, 2009].

Nesse contexto, as nanopartículas magnéticas poliméricas são compósitos magnéticos formados por materiais magnéticos com tamanhos de partículas entre 1 e 100 nm combinados com polímeros funcionais [BERRY e CURTIS, 2003; GUBIN *et al.*, 2005]. São materiais amplamente estudados devido às suas aplicações em diversas áreas, tais como: biológica, médica e ambiental. As aplicações incluem separação e imobilização de enzimas e proteínas, melhoria nas técnicas de imagem de ressonância magnética para diagnóstico, e sistemas de liberação controlada de fármacos, entre outras [PANKHURST *et al.* 2003; NAIR e LAURENCIN, 2007].

Um material magnético muito utilizado na obtenção de compósitos magnéticos é a magnetita (Fe_3O_4), um ímã natural em escala macro. Ao reduzir o tamanho das partículas de magnetita, à proporções nanométricas, torna-se superparamagnética, magnetizando-se somente quando submetida a um campo magnético externo, não devendo reter o magnetismo após a remoção desse campo [BERRY e CURTIS, 2003; HONG *et al.*, 2007].

A quitosana, um biopolímero, vem sendo utilizada na combinação com as nanopartículas magnéticas [LI *et al.*, 2008] a fim de formar um compósito magnético funcional. É um aminopolissacarídeo biodegradável, hidrofílico e biocompatível [NAIR e LAURENCIN, 2007] obtido, principalmente, a partir da desacetilação alcalina da quitina, embora possa ocorrer naturalmente em pequenas quantidades a partir de certas espécies de fungos. A sua cadeia polimérica é formada predominantemente por unidades de 2-amino-2-desoxi-D-

glicopirranose e em quantidade menor de unidades de 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopirranose [FAN *et al.*, 2009]. Os grupos funcionais amino e hidroxila da cadeia polimérica capacitam-na a formar complexos com íons metálicos e biomoléculas. O grupo acetamida ($-\text{NHCOCH}_3$) é proveniente do processo de desacetilação da quitina.

O compósito magnetita-quitosana pode ser obtido por meio da reação de soluções de partículas de magnetita e de biopolímero previamente dissolvido em meio ácido. Essa reação química promove a coordenação entre os íons de ferro e os grupos reativos presentes na cadeia polimérica, formando o compósito magnético [HERNÁNDEZ *et al.*, 2009; BHATIA e RAVI, 2000]. O grupamento amino ($-\text{NH}_2$), muito reativo, fica exposto ao longo de sua cadeia sendo responsável pela formação dos sítios ativos que possibilitarão inúmeras aplicações tecnológicas [BHATTARAI *et al.*, 2008].

Entre as aplicações cita-se a magneto-hipertermia, um procedimento terapêutico que envolve a introdução de nanopartículas superparamagnéticas revestidas com um biomaterial polimérico, numa determinada região do corpo comprometida por uma neoplasia. Estas atravessam a barreira endotelial e se acumulam especificamente nas células-alvo. Aplicando-se um campo magnético externo a temperatura local se eleva, causando danos às células cancerosas, eliminando-as, sem causar alterações aos tecidos normais circunvizinhos [PAVON e OKAMOTO, 2007].

O compósito quitosana/magnetita tem sido desenvolvido como carreador efetivo em sistemas de liberação controlada de drogas, sendo funcionalizadas para um melhor direcionamento ao tecido-alvo, prevenindo os efeitos colaterais [TARTAJ *et al.*, 2003].

Além disso, os compósitos magnéticos com área superficial específica para a imobilização de grande quantidade de biomoléculas fornecem uma alternativa para a imobilização de anticorpos e enzimas, utilizados como imunossensores aplicados em ensaios imunológicos e processos de separação celular, separação seletiva, possibilidade de diagnóstico clínico em menor tempo, evitando-se as várias etapas de análises bioquímicas e possivelmente, a um custo mais baixo que nos exames tradicionais [WANG e TAN, 2007].

As enzimas são macromoléculas de natureza proteica formadas por longas sequências de aminoácidos. São capazes de catalisar reações biológicas,

sendo encontradas naturalmente em todos os seres vivos. Elas viabilizam as atividades celulares, quebrando moléculas ou participando da formação de novos produtos. São compostos de elevada especificidade aos substratos, moléculas sob os quais atuam [ALBERTS *et al.*, 1999a].

Muitas vezes, o seu emprego é inviabilizado devido a diversos fatores, como o seu custo elevado, a sua rápida inativação em condições fisiológicas, e a alta sensibilidade à ação de proteases endógenas e inibidores naturais. Por esse motivo, o desenvolvimento de ferramentas que permitam torná-las reutilizáveis, mantendo a sua atividade catalítica por um período longo, é de grande interesse. Os pesquisadores têm empregado grandes esforços nesse sentido.

A imobilização enzimática é uma forma para superar essas limitações, por meio dela a estrutura da enzima se mantém estabilizada prolongando a sua "vida útil" [SPAHN e MINTEER, 2008].

II. OBJETIVO

A proposta desse trabalho é obter nanopartículas magnéticas de magnetita revestidas com a quitosana, funcionalizada por meio da reação com o glutaraldeído, e verificar a potencialidade na imobilização de proteínas e enzimas.

III. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

III.1. Nanotecnologia: um pouco de história

Partir do pequeno, do menor, do minúsculo, até a reorganização dos átomos para o desenvolvimento de novas tecnologias, alimentos, materiais ou aparelhos, é a nanotecnologia. Uma ciência que começou a ser difundida no século passado, na década de 50, e que aos poucos foi ganhando espaço.

Em 1959, o físico e pesquisador americano Richard Feynman defendeu que, no futuro, seria possível visualizar, estudar, controlar e manipular a matéria, a partir de sua menor estrutura [FEYNMAN, 1959]. Ele vislumbrou um novo universo a partir de estruturas de ínfimas dimensões, e previu o desenvolvimento do que hoje se denomina nanociência e nanotecnologia [DREXLER, 1981].

A expressão "nanotecnologia" foi utilizada originalmente em meados da década de 70 para descrever técnicas que permitiam a construção de materiais de proporções extremamente reduzidas, com dimensões inferiores a 100 nanômetros [FANFAIR, 2005]. Em 1986, DREXLER, (1981) popularizou a idéia de nanotecnologia propondo a construção átomo a átomo de materiais e dispositivos úteis à vida humana.

Em 1981, pesquisadores do laboratório da IBM em Zurique, na Suíça, desenvolveram microscópios que possibilitaram a visualização e a manipulação individual dos átomos. Definitivamente iniciava-se o futuro previsto por Feynman. Em 1989, efetivamente manipularam átomos de xenônio para escrever as primeiras letras nanométricas, imprimindo as iniciais da IBM [FANFAIR, 2005].

A previsão feita por Feynman se tornou realidade, despertando um enorme interesse científico e vultosos investimentos econômicos para o seu desenvolvimento.

Devido à diversificação de suas aplicações, a nanotecnologia tem seu espaço garantido no mundo todo, sendo projetado para o ano de 2015 um

mercado de US\$ 1 trilhão de dólares, em peças e sistemas com algum tipo de nanotecnologia embutida.

No intervalo que compreende dimensões da ordem de 1 a 100 nm, os materiais podem ter propriedades substancialmente diferentes, quando comparado aos de tamanho normal, devido ao aumento substancial da área superficial da massa e aos efeitos quânticos, levando a mudanças significativas em suas propriedades químicas e físicas [PEREIRA *et al.*, 2006]

As aplicações implicam no desenvolvimento de novos materiais, tais como os filmes muito finos usados em catálise e eletrônica, os nanotubos de duas dimensões, os nanofios utilizados em sistemas ópticos e magnéticos, nanosensores [VO-DINH *et al.*, 2001] e as nanopartículas utilizadas em cosméticos, produtos farmacêuticos, biológicos, revestimentos, componentes eletrônicos e de informática [PAVON e OKAMOTO, 2007; TOMA, 2005].

As nanopartículas magnéticas têm enorme potencial em diversas vertentes tecnológicas. Podem ser utilizadas na fabricação de nanocompósitos magnéticos, na preparação de fluidos magnéticos e magnetolipossomas [SALATA, 2004]. De um modo geral, as aplicações biomédicas das nanopartículas magnéticas compreendem a administração interna (*in vivo*) e externa no organismo (*in vitro*).

Para que a aplicação em um meio biológico se torne viável, é necessário que se comporte como um biomaterial, de tal forma que seja reconhecido como parte integrante do sistema, evitando-se possíveis reações de defesa do sistema imunológico [VO-DINH *et al.*, 2001].

Um nanomaterial biologicamente compatível e com propriedades magnéticas torna-se uma ferramenta importante no monitoramento interno de tecidos e órgãos de animais e humanos, melhorando a qualidade no contraste da imagem por ressonância magnética [HONG *et al.*, 2007], ou agindo diretamente sobre as células cancerosas, transportando e liberando fármacos que atuarão com precisão na área afetada, ou mesmo participando de sua destruição, por meio da magnetohipertermia [FORTINA, *et al.*, 2005; HUGHES, 2005; ZHAROV *et al.*, 2005].

Os biomateriais podem ser funcionalizados por meio de reagentes químicos [NAYAK *et al.*, 2009] transformando-se em suportes eficazes para a imobilização de biomoléculas (por exemplo, enzimas), potencializando sua

participação ativa nos processos de biocatálises enzimáticas [RICCA e CUTTING, 2003].

Para desenvolver um nanosistema magnético biologicamente ativo [GAO *et al.*, 2009; NAIR e LAURENCIN, 2007] é preciso conhecer suas propriedades magnéticas, seus parâmetros físicos, tal como o tamanho da partícula, compreender o seu comportamento no contato com os organismos, assim como conhecer a biomolécula que deverá ser incorporada e que desempenhará alguma função específica.

Neste trabalho, algumas particularidades serão discutidas ao longo desse trabalho, do estudo do comportamento magnético dos materiais à formação do nanobiocompósito magnético constituído de nanopartículas magnéticas de magnetita encapsuladas com a quitosana, tendo proteínas imobilizadas em sua superfície.

III.2. Magnetismo

O magnetismo é o fenômeno físico que consiste nas forças de atração e repulsão exercidas por materiais devido à presença de cargas elétricas em movimento.

Desde a antiguidade percebeu-se que determinados materiais tinham a capacidade de se atrair. Esse comportamento foi observado pela primeira vez numa região da Ásia, próximo à Turquia, chamada Magnésia, e por esse motivo o minério estudado foi denominado magnetita.

O magnetismo se apresenta nas formas mais diversas, e embora a séculos os chineses já usassem imãs para se orientar, somente em 1600, William Gilbert, médico da corte inglesa, publicou seu tratado de magnetismo, onde ele apresentou pela primeira vez a hipótese que a Terra se comporta como um enorme dipolo magnético [WRIGHT, 1975; LANGLAIS *et al.*, 2009].

A melhor forma de introduzir os diferentes tipos de magnetismo é descrever como os materiais respondem a um campo magnético. Os materiais magnéticos são classificados em 6 grupos, de acordo com a propriedade magnética: diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, antiferromagnéticos, ferrimagnéticos e superparamagnéticos (TAB 1) [JUDY, 1996; SINNECKER, 2000].

TABELA 1 - Propriedades dos materiais magnéticos

Classe	Temperatura Crítica	Magnitude da Susceptibilidade Magnética	Estrutura Atômica	Exemplos
Diamagnética	---	$\sim -10^{-6} < \chi < -10^{-5}$	Átomos não têm momento de dipolo permanente	Ag, Au, C, H, Cu Si, Zn
Paramagnética	---	$\sim 10^{-5} < \chi < 10^{-3}$	Átomos têm momento de dipolo permanente, mas, momentos adjacentes não interagem	Al, Cr, Mn, Pt, Ta, Ti, W
Ferromagnética	Temp. de Curie (θ_C)	$> 10^{-3}$	Átomos têm momento de dipolo permanente, e interagem, ocasionando alinhamento paralelo	Ni, Fe, Co, NiFe, NdFeB
Antiferromagnética	Temp. de Néel (θ_N)	$\sim 10^{-5} < \chi < 10^{-3}$	Átomos têm momento de dipolo permanente, e interagem, ocasionando alinhamento antiparalelo	MnO, NiO, FeCO ₃
Ferrimagnética	Temp. de Curie (θ_C)	$10^{-2} < \chi < 10^6$	Átomos têm momento de dipolo permanente, e interagem, ocasionando alinhamento antiparalelo desigual	Fe ₃ O ₄ , γ -Fe ₂ O ₃ , Ferritas
Superparamagnética	Temp. de Curie (θ_C)	$> 10^{-3}$	Átomos têm momento de dipolo permanente, e interagem, ocasionando alinhamento	Fe ₃ O ₄ , γ -Fe ₂ O ₃ , Ferritas

Fonte: ZALICH, 2005

Nesse trabalho utilizou-se a magnetita (Fe_3O_4), um ímã natural com propriedade ferrimagnética, a qual em partículas de tamanho nanométrico apresentam característica superparamagnética. Dessa forma, essas duas propriedades importantes e a histerese magnética são discutidas detalhadamente a seguir.

III.2.1. Ciclo de histerese

A resposta dos domínios magnéticos frente a ação de um campo magnético externo aplicado (H) pode ser descrita através de uma curva denominada ciclo de histerese (FIG. 1).

FIGURA 1 - Ciclo de Histerese

Fonte: adaptação da referência SUNG e RUDOWICZ, 2010

A curva “cdfgha” para a magnetização versus campo magnético aplicado ($M \times H$), representa um ciclo de histerese magnética ideal para um dado material. Inicialmente esse material apresenta seus domínios orientados aleatoriamente (ponto O). Aplicando-se um campo magnético externo, os domínios se orientam na direção do campo (segmento “ab”), gerando uma

magnetização total não nula, que aumenta rapidamente e tende a uma saturação (item “c”). A remoção do campo magnético (“e” = 0) não elimina completamente a magnetização adquirida, e uma magnetização remanente é observada (“d”). A extrapolação do segmento “bc” até o eixo de magnetização (ponto “e”), fornece os dados da magnetização espontânea para campos magnéticos nulos. Aplicando-se um campo magnético com polaridade oposta provoca-se uma nova reorientação dos dipolos magnéticos, até uma situação em que a magnetização resultante se anule (“f”). O campo magnético necessário para que isso ocorra é denominado de força coercitiva. Se o campo elétrico aumenta na direção negativa até “g”, uma nova rotação dos dipolos ocorrerá alinhando-se nesta direção, conduzindo a uma nova situação de saturação, desta vez em sentido oposto. Os domínios podem experimentar uma nova reorientação se o campo for revertido, segmento “gha”, e o ciclo de histerese se repetirá [SUNG e RUDOWICZ, 2010].

A aplicação de campos magnéticos alternados dá origem ao ciclo de histerese, como ilustrado na FIG. 1, que é uma característica fundamental dos materiais magnéticos. É preciso ser dito que o que caracteriza um material magnético não é o fato de este ter uma magnetização espontânea, mas sim de esta polarização poder ser revertida por meio da aplicação de um campo externo. Em suma, a histerese magnética reflete o fato de que a magnetização sofre um atraso em sua resposta em relação ao campo magnético aplicado [SUNG e RUDOWICZ, 2010].

III.2.2. Ferrimagnetismo

Os materiais ferrimagnéticos possuem sub-redes de íons metálicos com o alinhamento dos dipolos magnéticos orientados antiparalelamente, e com magnitudes diferentes, resultando em um momento magnético diferente de zero, inclusive na ausência de um campo magnético externo (FIG. 2a) [GATTESCHI *et al.*, 2004].

Os momentos dipolo magnéticos nos materiais ferrimagnéticos são organizados em domínios, e são classificados como um subgrupo dos materiais antiferromagnéticos, onde cada sub-rede pode ser tratada como um material ferromagnético, e a diferença entre os momentos de dipolo magnético das sub-redes resultam na magnetização.

Materiais ferrimagnéticos se comportam como materiais paramagnéticos a altas temperaturas, no entanto, igual aos ferromagnéticos, abaixo da Temperatura de Curie (θ_C), apresentam magnetização espontânea e similaridade na magnitude da *susceptibilidade magnética* (χ). Na presença do campo magnético, alinham-se na direção e sentido do campo aplicado, apresentando valores altos e positivos de susceptibilidade magnética $10^{-2} < \chi > 10^6$ (FIG. 2b) [ABARRA *et al.*, 2001]. Após a retirada do campo magnético, observa-se a magnetização remanente (FIG. 2c).

A diferença entre um material ferrimagnético e um antiferromagnético é que a magnitude ou o número de momentos das sub-redes não é igual [ABARRA *et al.*, 2001].

FIGURA 2 - Ferrimagnetismo: **(a)** os dipolos atômicos estão alinhados anti-paralelamente e com amplitudes diferentes dentro dos domínios magnéticos; **(b)** spins são alinhados ao longo do campo magnético; **(c)** após a retirada do campo magnético, observa-se uma magnetização remanente (FIG. 6c).

A magnetita (Fe_3O_4) é um óxido com comportamento ferrimagnético. Apresenta estrutura cristalina cúbica de face centrada, do tipo espinélio normal ou invertido, e magnetização espontânea, como resultado da interação entre as duas sub-redes ordenadas de forma ferromagnética [LI *et al.*, 2007; SZNAJD, 2006].

A estrutura apresenta como característica o empacotamento cúbico de face centrada (cfc) com 32 íons de oxigênio, isto é, cada célula unitária contém 8 moléculas do tipo $M^{2+}Fe^{3+}_2O_4$, onde M representa um metal divalente. Além disso, é constituído por 64 sítios tetraédricos e 32 sítios octaédricos, dos quais apenas 8 tetraédricos e 16 octaédricos são preenchidos. De acordo com a ocupação dos sítios, a estrutura pode ser classificada como espinélio direto (metal divalente nos sítios tetraédricos e Fe^{3+} nos octaédricos), inverso (nos sítios tetraédricos apenas Fe^{3+} e nos octaédricos o metal divalente e o Fe^{3+}) ou misto (ambos os sítios com proporções variadas dos metais relacionados) [SANTANA *et al.*, 2008; ZHOU *et al.*, 1995].

III.2.3. Superparamagnetismo

Os materiais magnéticos em escala macroscópica são caracterizados pelo alinhamento paralelo, ou antiparalelo, de seus momentos magnéticos em escala atômica, delimitados por paredes imaginárias em regiões denominadas domínios magnéticos. As paredes entre esses domínios podem ser movidas pela aplicação de um campo magnético, e é esse movimento que dá origem à curva de histerese nos materiais magnéticos [CULLITY, 1972; HUBER, 2005]

Quando o tamanho das partículas é reduzido à dimensões nanométricas (~14 nm), o confinamento dos momentos magnéticos em parede de domínio magnético torna-se termodinamicamente desfavorável levando a formação de cristais de único domínio os quais são classificados como superparamagnéticos [CULLITY, 1972; THOREK *et al.*, 2006].

O tamanho característico dos domínios magnéticos varia de material para material, e geralmente é da ordem de dezenas de nanômetros. Normalmente, se uma partícula é menor que o tamanho do seu domínio ocorrerá o fenômeno de monodomínio magnético [HUBER, 2005].

O termo superparamagnetismo foi introduzido por Bean e Livingston em 1959 para descrever o comportamento magnético de partículas magnéticas de dimensões em escala nanométrica [ORTEGA *et al.*, 2010].

A submissão dos materiais com propriedades superparamagnéticas à ação de um campo magnético externo induzem seus momentos magnéticos [FERGUSON *et al.*, 2009], que se encontram posicionado aleatoriamente (FIG. 3a), a se direcionarem no sentido do campo aplicado (FIG. 3b).

O momento induzido na mesma direção do campo aplicado aumenta com o aumento do campo magnético [HUBER, 2005]. Esse processo é contínuo, e se prolonga até que os spins do material estejam orientados, alcançado o valor máximo de magnetização chamado magnetização de saturação [HOFMANN-AMTENBRINK et al., 2009].

Com a remoção do campo magnético, o movimento Browniano é suficiente para dispersar as orientações resultando na remanência magnética zero. As forças Browniana também evitam a agregação das nanopartículas devido a atração magnética na solução. [THOREK et al., 2006].

FIGURA 3 - Superparamagnetismo: em partículas de monodomínio magnético o momento magnético está orientado segundo a direção definida pelo eixo de fácil magnetização da partícula: **(a)** sem a ação de um campo magnético os momentos magnéticos se posicionam aleatoriamente; **(b)** na presença de um campo magnético as partículas de monodomínio se alinham em direção ao campo magnético.

Fonte: adaptação da referência DIAS et al., 2011.

As pesquisas e os desenvolvimentos nanotecnológicos recentes envolvendo as partículas magnéticas para aplicação em biomedicina criaram oportunidades únicas no combate de um dos maiores desafios da medicina moderna, a cura de doenças cancerosas. As nanopartículas esféricas de monodomínio de magnetita têm sido muito relatadas com esse propósito, pois o seu formato esférico tornou-a favorável às aplicações no corpo humano [NEDKOV et al., 2008].

O aprimoramento no controle dos processos de síntese e caracterização dos sistemas magnéticos tornou possível o acesso a informações do mundo nanomateriais magnéticos, até então desconhecido, e é o ponto de partida de desenvolvimentos nanotecnológicos fundamentais, como os ferrofluidos.

III.2.4. Fluidos magnéticos ou ferrofluidos

O interesse tecnológico pelo fluido magnético iniciou-se na década de 60, e os seus benefícios foram percebidos imediatamente, quando cientistas da NASA tentaram criar combustíveis para veículos espaciais que pudessem ser controlados na ausência de gravidade. A solução encontrada foi moer partículas magnéticas e dispersá-las no combustível, de tal modo que pudessem ser direcionadas por meio da aplicação de um campo magnético. Desde então, as técnicas de síntese se aperfeiçoaram, e hoje se produzem fluidos magnéticos das mais diferentes formas e características, usadas nas mais diversas aplicações tecnológicas e biomédicas [BERGER *et al.*, 1999].

Os fluidos magnéticos ou ferrofluidos, também chamados de líquidos magnéticos, são suspensões coloidais de pequenas partículas de um material magnético de aspecto de coloração negra, com dimensões da ordem de nanômetros (~10 nm) [WANG e HUANG, 2006].

Fluidos magnéticos de magnetita (Fe_3O_4) podem ser preparados a partir de sais de Fe(II) e Fe(III) em solução básica. As partículas devem ser superparamagnéticas, ou seja, ter tamanhos menores que 30 nm, alto valor de magnetização de saturação e se manter separadas umas das outras quando suspensas em um meio líquido. Essa separação é conseguida por meio de uso de surfatantes impedindo que as nanopartículas se aglomerem [HONG *et al.*, 2007; LIU *et al.*, 2007].

Uma vez preparados, têm a característica de se atraírem fortemente ao serem submetidos a um campo magnético externo, forçando o líquido a manter uma direção, permitindo o controle de sua movimentação. A sua desmagnetização ocorre no momento em que esse campo é removido, caracterizando o comportamento típico de um material superparamagnético [ORTEGA *et al.*, 2010].

As pesquisas com materiais com propriedade superparamagética têm avançado e atraído a atenção, principalmente para aplicações na área da saúde. No entanto, para que as partículas magnéticas sejam utilizadas com essa finalidade, há a necessidade de sua conjugação com outros materiais, formando um híbrido com característica biocompatível, permitindo a sua interação com as células do corpo, no momento do seu contato com meio biológico, minimizando os efeitos causados pelas possíveis reações de defesa do sistema imunológico [MEYER *et al.*, 2009; ZHU *et al.*, 2008].

Por outro lado, esse conjugado pode criar condições favoráveis à imobilização de biomoléculas, tais como os anticorpos e enzimas, em sua estrutura criando modelos para a realização de ensaios *in vitro* [MEYER *et al.*, 2009; ZHU *et al.*, 2008].

III.3. Compósito

O surgimento dos materiais compósitos foi motivado pela crescente necessidade de se combinar propriedades consideradas incompatíveis de diferentes materiais, originando um material único, que além de exibir características novas e desejáveis, também apresentasse propriedades resultantes superiores as dos materiais separados.

Buscou-se então reunir em um único material, um ou mais atributos, tal como, rigidez adequada, resistência mecânica, densidade, resistência à corrosão, melhoria de propriedades térmicas, tenacidade, resistência à fadiga e funcionalidade, de tal maneira que se obtivesse um material conjugado capaz de desempenhar novas funções, apresentando-se como possível solução para muitos problemas de base tecnológica [JOSÉ e PRADO, 2005].

Para ser designado um compósito, é preciso que o material reúna duas fases primordiais, uma contínua (matriz) e uma dispersa (reforço ou modificador), cujas propriedades são obtidas a partir da combinação das propriedades dos constituintes individuais (regra da mistura) [FOWLER *et al.*, 2006].

A matriz é responsável pela distribuição e transferência das tensões para a carga; ligação entre as mesmas; e proteção da superfície das cargas. Além do mais, confere estrutura ao material compósito, preenchendo os espaços vazios que ficam entre a fase dispersa, mantendo-os em suas posições relativas [CAMPBELL, 2010; FOWLER *et al.*, 2006].

À fase dispersa cabe realçar as propriedades mecânicas, eletromagnéticas ou químicas do material compósito como um todo. Pode ainda surgir uma sinergia entre o material de matriz e o material de reforço, resultando o material compósito final com propriedades não existentes nos materiais originais [CAMPBELL, 2010; FOWLER *et al.*, 2006].

Sendo assim, os materiais compósitos, também conhecidos como conjugados ou compostos, são formados por diferentes componentes, que, quando analisados macroscopicamente, devem apresentar-se homogêneos [CAMPBELL, 2010; FOWLER *et al.*, 2006].

III. 3.1. Biocompósitos

Biocompósitos são materiais compostos, no qual pelo menos uma das fases seja biomaterial, que além de exibir as características descritas para o compósito, se comportem como um material biocompatível, e não cause reações adversas, tóxicas ou carcinogênicas quando mantida em contato com o meio biológico. Biomateriais podem substituir tecidos vivos, de forma apropriada e devem apresentar propriedades físicas e biológicas compatíveis com os tecidos hospedeiros, de modo a estimular uma resposta adequada dos mesmos. Tais propriedades caracterizam a biocompatibilidade [KAWACHI *et al.*, 2000].

Eles são usados com fins diagnósticos ou terapêuticos, entrando em contato com os tecidos e/ou fluidos biológicos de forma definitiva ou provisória durante um período de tempo suficientemente longo, sem estimular reações imunológicas ou alérgicas. Também podem ser aplicados em imunoensaios servindo como suporte para a ligação de biomoléculas. Desta interação entre os diferentes componentes espera-se que o seu objetivo final seja atingido, a utilização em biosistemas [FOWLER *et al.*, 2006].

Os biocompósitos têm uma variedade de aplicações:

- como prótese: substituindo partes do corpo ou órgãos;
- em diagnósticos: ajudando na detecção de anomalias;
- em procedimentos terapêuticos: no tratamento, cicatrização;
- como armazenamento de substâncias: sistema de liberação controlada de fármacos;
- como suporte: para a imobilização de enzimas [CAMPBELL, 2010; FOWLER *et al.*, 2006].

III.3.2. Nanocompósitos

Nanocompósitos geralmente se referem a materiais compósitos em que pelo menos uma fase (a fase de enchimento) possui dimensões da ordem de alguns nanômetros. Tal como acontece nos compósitos tradicionais, um dos componentes serve de matriz, na qual partículas do segundo material se encontram dispersas [LEE *et al.*, 2005.].

III.3.3. Biocompósito magnético

As nanopartículas magnéticas possuem citotoxicidade, sendo necessário o desenvolvimento de técnicas de encapsulação com a finalidade de atribuí-las as propriedades biocompatíveis [CASTRO *et al.*, 2010; HONG *et al.*, 2009], formando um nanobiocompósito com vasta aplicação na medicina e na biomedicina, tais como: terapia celular em células de rotulagem, separação e purificação, imobilização de proteínas, contrastando realce na ressonância magnética (RM), hipertermia terapêutica localizada e biossensores.

Geralmente os biomateriais poliméricos, como por exemplo, a quitina e a quitosana, são extensamente empregadas com esse fins [RINAUDO, 2006].

III.4. Quitina

A quitina é um biopolímero que atua como componente estrutural em plantas e animais. Foi identificada em 1811 por Henri Braconnot, antes mesmo do isolamento da celulose, mas, devido ao conhecimento limitado de suas propriedades principais, as suas aplicações industriais só foram intensificadas na década de 1970. A princípio, Braconnot deu-lhe o nome de fungina. O nome quitina foi dado por Odier, em 1823, quando esta foi isolada de insetos. Somente em 1843, Lassaigne descobriu a presença de nitrogênio em sua estrutura [KHOUSHAB e YAMABHAI, 2010].

Esse polissacarídeo ocorre na natureza como microfibrilas cristalinas ordenadas, tendo uma função análoga a do colágeno nos animais superiores, e da celulose nas plantas terrestres, formando componentes estruturais no exoesqueleto dos artrópodes, ou nas paredes celulares de fungos e leveduras, conferindo-lhes rigidez, e garantindo a integridade estrutural aos animais e proteção às plantas [CAMPANA-FILHO *et al.*, 2007].

Estruturalmente a quitina pode ser comparada à celulose. A diferença entre elas é observada na posição do carbono 2, onde há a substituição do grupo OH, presente na celulose, pelas unidades repetitivas 2-acetamido-2-desoxi-D-glicose e 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranoose, interligadas por ligações glicosídicas β -(1 $\rightarrow$ 4), na cadeia da quitina (FIG. 4) [BATTISTI e CAMPANA-FILHO, 2008].

Observa-se que a cadeia da quitina não é composta totalmente por grupos acetamido. Essa alteração estrutural pode ocorrer durante o processo de extração, ocasionada por meio de reações de desacetilação, nas quais alguns grupos acetamido são substituídos por cerca de 5 a 10% de unidades 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranoose. E esse grau de *N*-acetilação, ou seja, a proporção de 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranoose para 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranoose nas unidades estruturais tem um efeito notável sobre as propriedades do polímero, tornando-o insolúvel na maioria dos solventes (FIG. 4) [BATTISTI e CAMPANA-FILHO, 2008; CAMPANA FILHO *et al.*, 2007].

Figura 4 - Estrutura das unidades repetitivas sacarídeas da celulose (glicose), e dissacarídeas da quitina (glicopiranoose), unidas pelas ligações glicosídicas β -(1 $\rightarrow$ 4); n se refere ao grau de polimerização.

Fonte: adaptação da referência AZEVEDO *et al.*, 2007.

As fibras de quitina se distinguem de outros polímeros em muitos aspectos, são biocompatíveis, biodegradáveis, apresentam baixa toxicidade e baixa imunogenicidade. Estas propriedades, em combinação com boas propriedades mecânicas, tornam-nas uma boa candidata para procedimentos em sutura e implantes no corpo humano. Há relatos de que suturas de quitina foram

absorvidas em cerca de 4 meses em músculos de ratos [KHOUSHAB e YAMABHAI, 2010; PILLAI *et al.*, 2009; BENICEWICZ e HOPPER, 1991].

A aplicação em pacientes produziu resultados satisfatórios em termos de reação tecidual, com biocompatibilidade satisfatória. Testes de toxicidade, incluindo a toxicidade aguda, pirogenicidade e mutagenicidade deram resultados negativos em todos os aspectos. A persistência da resistência à tração da quitina foi boa nos materiais testados após o contato com a urina, a bile e o suco pancreático, porém, percebeu-se um enfraquecimento na presença de suco gástrico [NAKAJIMA *et al.*, 1986].

Como se observa, a quitina já tem suas aplicações, porém, por ser um polímero de difícil dissolução em solventes orgânicos, houve a necessidade de se intensificar os estudos numa forma alternativa, que permitisse vislumbrar novos horizontes que ampliasse esse mercado. A solução encontrada foi a retirada dos grupos acetil de sua cadeia principal por meio de reações químicas, promovendo a sua desacetilação e dando origem a quitosana [KHOUSHAB e YAMABHAI, 2010; PILLAI *et al.*, 2009; DUTTA, *et al.*, 2004; GOY, *et al.*, 2009].

III.5. Quitosana

A quitosana é um aminopolissacarídeo biodegradável, hidrofílico, não tóxico e biocompatível, obtido, principalmente, a partir da desacetilação alcalina da quitina, embora possa ocorrer naturalmente em pequenas quantidades a partir de certos microrganismos como fungos [NAIR e LAURENCIN, 2007; BADAWY e RABEA, 2011].

As fontes de matéria-prima e os métodos de fabricação influenciam diretamente suas propriedades, tais como, o grau de pureza, a viscosidade, o grau de desacetilação, o peso molecular e a estrutura polimérica (grupos amino, acetamido e hidroxila) [BADAWY e RABEA, 2011].

Embora a sua estrutura seja representada como um homopolímero, a operação de desacetilação raramente é completa. Assim como a quitina, a sua cadeia polimérica também é composta por unidades repetitivas (2-amino-2-desoxi-D-glicopiranoose e 2-acetamido-2-desoxi-D-glicose) interligadas por ligações glicosídicas β -(1 $\rightarrow$ 4). Porém, inversamente ao que ocorre com sua precursora, na quitosana há a predominância da 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranoose, mantendo um número considerável de grupos amino, fortemente reativos, em sua superfície, o que lhe confere novas propriedades, além daquelas

descritas para a quitina (FIG. 5) [NAIR e LAURENCIN, 2007; BADAUWY e RABEA, 2011].

Dessa feita, o grau de desacetilação (GD), uma das mais importantes propriedades químicas desse polímero, determina a quantidade de grupos amino (NH_2) na cadeia, sendo o material definido como quitosana, quando o grau de desacetilação atingir valores superiores a 75% [SPIN-NETO *et al.*, 2008.].

A determinação deste parâmetro implica na propriedade da quitosana em adsorver maior ou menor concentração de íons metálicos, porque o grupo amino disponível pode complexar alguns íons metálicos [JANEGITZ *et al.*, 2007].

FIGURA 5 - Cadeia polimérica da quitosana.

A quitosana é insolúvel em água, álcalis, ácidos concentrados e solventes orgânicos, sendo solúvel em ácidos orgânicos quando o pH da solução for menor que 3. Os grupos amino ($-\text{NH}_2$) da quitosana ficam completamente protonados ($-\text{NH}_3^+$) em pH próximo de 3; dessa forma a cadeia polimérica se mantém carregada positivamente, ocasionando a sua dissolução [BATTISTI e CAMPANA-FILHO, 2008; CAMPANA-FILHO e SIGNINI, 2001, FÁVERE *et al.*, 2010].

Por ser um biomaterial polimérico, é muito utilizado com propósito de recobrimento de nanopartículas magnéticas. As ligações químicas estabelecidas entre as duas partes são responsáveis por manter o sistema coeso, porém, a criação de ligações cruzadas (*cross-linking*) na matriz em processo de reticulação polimérica melhora as suas propriedades mecânicas, além de estabelecer sítios ativos em sua superfície [BHATTARAI *et al.*, 2008].

O glutaraldeído (pentano-1,5-dial) é um reagente bifuncional constantemente utilizado no processo de reticulação, criando, ao mesmo tempo, sítios de ligação que permitem a imobilização de biomoléculas na superfície

polimérica. A sua molécula consiste numa cadeia formada por três átomos de carbono, com um grupo carbonila extremamente reativo, ligado em cada uma das extremidades (FIG. 6).

FIGURA 6- Fórmula molecular do glutaraldeído

A reação ocorre entre o grupo amino da quitosana e as duas extremidades do agente reticulante, havendo a formação de pontes ou ligações cruzadas (cross-linking) intermolecularmente, configurando-se o processo de reticulação, podendo melhorar a sua resistência mecânica, química e térmica. Por outro lado, essa reação ocorrerá simultaneamente entre os grupos amino do polímero bem como diretamente na cadeia deste com apenas uma das extremidades do glutaraldeído. Neste caso, cada extremidade do grupo aldeído livre na superfície polimérica é um grupo funcional ativo (FIG. 7) [D'AYALA *et al.*, 2008].

FIGURA 7 - Cadeia polimérica da quitosana reticulada pelo glutaraldeído.

III.6. Proteínas

As proteínas representam cerca de 50 a 80% do peso seco da célula, sendo o composto orgânico mais abundante da matéria viva. Elas são constituídas de aminoácidos, unidos por um tipo específico de ligação covalente, denominada ligação peptídica (FIG. 8). Os aminoácidos são moléculas orgânicas formadas por cadeias de carbono, ligadas a átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, às vezes, enxofre, contendo um grupo terminal carboxila (COOH) e um grupo terminal amina (NH₂) [ALBERTS *et al.*, 1999].

Existem na natureza 20 tipos de aminoácidos, diferenciando-se entre si por um grupamento denominado radical (R). Os aminoácidos são classificados conforme suas propriedades químicas: há os que apresentam cadeia polar, outros com cadeia apolar e os que podem adquirir carga elétrica [ALBERTS *et al.*, 1999].

FIGURA 8 - Formação das proteínas por meio da ligação peptídica.
 Fonte: adaptação da referência ALBERTS *et al.*, 2002.

As ligações peptídicas possibilitam a formação de milhares de estruturas proteicas, com diferentes tamanhos, formas, propriedades e funções, tais como de armazenamento, estruturais e catalíticas [ALBERTS *et al.*, 1999].

III.6.1. Proteínas de armazenamento

Muitas proteínas são nutrientes na alimentação, como é o caso da albumina do ovo e a caseína do leite.

Algumas plantas armazenam proteínas nutrientes em suas sementes para a germinação e crescimento. Outras atuam no armazenamento de certos cofatores, como por exemplo, a ferritina, que armazena átomos de ferro [ALBERTS *et al.*, 1999].

III.6.2. Proteínas estruturais

As proteínas estruturais participam da arquitetura celular, conferindo formas, suporte e resistência, participam da estrutura dos tecidos. Essas proteínas servem como filamentos de suporte, cabos ou lâminas para fornecer proteção ou resistência às estruturas biológicas [ALBERTS *et al.*, 1999].

A mais importante para os tecidos animais é o colágeno: proteína de alta resistência, encontrada na pele, nas cartilagens, nos ossos e tendões. Outro exemplo é a queratina. Ela é uma proteína impermeabilizante encontrada na pele,

no cabelo e nas unhas e evita a dessecação, o que contribui para a adaptação do animal à vida terrestre [LEHNINGER *et al.*, 2000].

III.6.3. Enzimas

As enzimas são macromoléculas de natureza proteica, portanto, formadas por aminoácidos. É o grupo mais variado de proteínas. Praticamente todas as reações do organismo são catalisadas por enzimas.

As enzimas são catalisadores biológicos com elevada especificidade aos substratos, moléculas sob os quais atuam. Elas viabilizam as atividades celulares, quebrando moléculas, ou participando da formação de novos produtos [ALBERTS *et al.*, 1999].

Os mecanismos enzimáticos podem ser divididos em mecanismos de substrato único e mecanismos de múltiplos substratos.

Os estudos cinéticos com enzimas que atuam em apenas um substrato, como a triosefosfato isomerase, visam a medir a afinidade com que esta se liga ao substrato e a velocidade com que o transforma em produto. Por outro lado, ao se estudar uma enzima que une vários substratos, como a di-hidrofolato redutase, a cinética enzimática pode mostrar também a ordem pela qual se ligam os substratos e se liberam os produtos [ALBERTS *et al.*, 1999].

Como todos os catalisadores, aceleram substancialmente uma reação por meio da diminuição da energia de ativação ($\Delta G^\ddagger$). Mesmo participando ativamente, elas não alteram o balanço energético das reações nas quais intervêm, nem tampouco modificam o seu equilíbrio, o qual é atingido bem mais depressa do que nas reações correspondentes e não catalisadas [ALBERTS *et al.*, 1999].

A *International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)* classificou as enzimas em seis grandes grupos (Classes), de acordo com o tipo de reação que catalisam. São eles:

Óxido-redutases (1). São todas as enzimas que catalisam reações de oxidação-redução (reações com transferência de elétrons). Essa classe é subdivida em várias subclasses como, por exemplo:

- Desidrogenases. Catalisam reações de óxido-redução removendo elétrons na forma de um íon hidreto de seus substratos. O íon hidreto é um átomo de hidrogênio carregado negativamente e com dois elétrons (-H:);

- Redutases. Catalisam reações de redução, ou seja, adicionam átomos de hidrogênio ao substrato.

- Oxigenases. Catalisam a adição do oxigênio molecular ao substrato.

Transferases (2). Catalisam a transferência de grupos entre duas moléculas. Por exemplo, as metiltransferases transferem um grupo metila. O doador pode ser um cofator (coenzima) que carrega o grupo a ser transferido.

Hidrolases (3) Catalisam a reação de hidrólise de várias ligações covalentes, como é o caso das peptidases que catalisam a hidrólise de ligações peptídicas.

Liases (4). Catalisam a clivagem de ligações C-C, C-O, C-N, entre outras, através de hidrólise ou oxidação. Elas diferem das outras enzimas, pois tem dois substratos envolvidos em uma direção e apenas um na outra direção de reação. Nos nomes comuns, encontramos as descarboxilases, aldolases, desidratases, ou mesmo liases. As desidratases são aquelas que eliminam água na reação.

Isomerases (5) Catalisam a modificação de uma única molécula, sem participação de outra. Por exemplo, as racemases e as epimerases, catalisam a reação de racemização ou epimerização de centros quirais e as *cis-trans*-isomerases rearranjam a geometria de duplas ligações.

Ligases (6). Catalisam reações de síntese de uma nova molécula a partir da ligação entre duas moléculas, com a concomitante hidrólise de ATP ou outro composto trifosfatado. São conhecidas como ligases, carboxilases ou Sintetases, sendo que existem 6 subclasses dessas enzimas.

III.6.4. Aplicações das enzimas

No campo da pesquisa as enzimas participam de inúmeros processos químicos, como por exemplo, no desenvolvimento de novos biocombustíveis. Lipases de diversas fontes têm sido imobilizadas e usadas na produção de biodiesel, porém as mais utilizadas pela maioria dos pesquisadores foram obtidas de *Candida antarctica* e *Thermomyces lanuginosus* [DABDOUB e BRONZEL, 200_].

Comercialmente, são utilizadas na fabricação de produtos industrializados, tais como, na produção de alimentos consumidos diariamente, entre os quais o pão, o vinho e o queijo.

No entanto, muitas vezes, o seu emprego é inviabilizado, devido ao custo elevado, a sua rápida inativação em condições fisiológicas, e a alta sensibilidade à ação de proteases endógenas e inibidores naturais. Por esses motivos, o desenvolvimento de ferramentas que permitam torná-las reutilizáveis, mantendo a sua atividade catalítica por um período mais longo, é de grande interesse [DABDOUB e BRONZEL, 200_].

Os pesquisadores têm empregado grandes esforços nesse sentido, e a imobilização enzimática é uma forma de superar essas limitações. Por definição, enzimas imobilizadas são aquelas fisicamente confinadas ou localizadas numa determinada região do espaço, com retenção de suas atividades catalíticas, e que possam ser reutilizadas repetida e continuamente. [LEE e HUANG, 2008].

As enzimas imobilizadas proporcionam algumas vantagens em relação às livres, tais como a possibilidade do aumento de sua estabilidade, boa recuperação da atividade enzimática nos diferentes ciclos de reação, longa meia-vida operacional e facilidade de separação do meio de reação; o que acarreta economia significativa no custo global do processo, desde que o procedimento de imobilização não seja muito dispendioso. A recuperação e a reutilização da enzima em ciclos seguidos tornam o processo mais vantajoso economicamente [SPAHN, MINTEER, 2008].

III.7. Métodos de imobilização

Há uma variedade de métodos usados para imobilizar enzimas. Três dos mais comuns são de adsorção física ou química de uma enzima em um suporte, muitas vezes, uma matriz polimérica, encapsulação, e ligação covalente a um suporte (cross-linking). [SPAHN e MINTEER, 2008].

A escolha do melhor método para a imobilização enzimática para um determinado trabalho dependerá de vários fatores, tais como, solubilidade da enzima, estabilidade, condições ótimas de ação (pH e temperatura), tipo do substrato e aplicabilidade do produto final.

III.7.1. Ligação cruzada

Utilizam-se reagentes bifuncionais, por exemplo, o glutaraldeído, que reage com o grupo amino da quitosana formando ligações cruzadas, obtendo-se macromoléculas insolúveis em água [MONTEIRO Jr. e AIROLDI, 1999].

III.7.2. Adsorção física em suportes insolúveis em água

Esse é um método relativamente simples, em que as enzimas são mantidas presas à superfície dos substratos por meio de forças físicas, Van der Waals, ou outras forças adicionais, como interações hidrofóbicas, pontes de hidrogênio e ligações heteropolares [PANESAR *et al.*, 2010].

As vantagens dessa técnica se referem a sua simplicidade de execução e pouca influência exercida na conformação da enzima, devido a não utilização de ligações não fisiológicas da enzima com reagentes químicos. Porém, a fragilidade dessas ligações exige mais cuidado na manutenção das condições ideais de temperatura, pH, e força iônica, a fim de evitar a dessorção [PANESAR *et al.*, 2010].

III.7.3. Ligação iônica

Diferente da adsorção física, as ligações iônicas são mais fortes. Ligações desse tipo baseiam-se na atração eletrostática entre grupos (suporte e/ou enzima) carregados de cargas elétricas. As proteínas possuem grupos amino e carboxilas e, dependendo do pH do meio, podem apresentar-se positivas ou negativamente carregadas. Dessa forma, as proteínas positivamente carregadas tendem a se aderir a suportes negativamente carregados. Para a manutenção da integridade desse sistema é necessário manter a estabilidade do pH e a força iônica correta, pois, o desequilíbrio de qualquer um desses parâmetros pode destruir e inviabilizar o sistema [BRENA e BATISTA-VIERA, 2010].

III.7.4. Ligação covalente

A imobilização de enzimas em suportes insolúveis é feita por meio de ligações covalentes de grupos funcionais não ativos da enzima, e grupos reativos (hidroxila, amino, fenólico) ligados à superfície do suporte (celulose, quitina, quitosana).

A desvantagem desse tipo de imobilização é que ela provoca um grande estresse na enzima. A imobilização brusca conduz normalmente a alterações consideráveis na conformação, resultando numa perda significativa da atividade catalítica.

Por outro lado, esse método proporciona uma série de vantagens: menor susceptibilidade a problemas decorrentes de variações de pH, força iônica, solvente e temperatura, além de ligação forte entre a enzima e o suporte; a fácil interação enzima/substrato devido à localização superficial do catalisador; aumento da estabilidade térmica em decorrência da forte interação com o suporte [PANESAR *et al.*, 2010; SHELDON, 2007].

III.7.5. Encapsulação

As enzimas imobilizadas por encapsulação ficam aprisionadas, ou seja, posicionadas dentro da matriz polimérica ou membrana, sendo esse processo de mera retenção física [PANESAR *et al.*, 2010; SHELDON, 2007].

III.7.6. Combinação de métodos

Em algumas situações, quando se deseja obter enzimas imobilizadas com maior atividade ou aumentar a resistência mecânica dos suportes, é recomendável a utilização de uma combinação de métodos para a imobilização de enzimas. Por exemplo, pode-se melhorar a estabilidade da enzima imobilizada por adsorção promovendo-se uma ligação cruzada entre as moléculas da enzima com o glutaraldeído.

III.8. Ensaio enzimático

Ensaio enzimático são procedimentos laboratoriais que tem enzima como catalisador e acompanham a transformação de um substrato em produto. Uma vez que as enzimas não são consumidas pelas reações que catalisam, nos ensaios, as mudanças na concentração do substrato ou do produto, permitem determinar a atividade enzimática, parâmetros de reação de velocidade, afinidade pelo substrato entre outros.

Há vários métodos de medida (ou acompanhamento da reação enzimática): os ensaios espectrofotométricos medem a mudança de absorção da luz entre produtos e reagentes; ensaios radiométricos envolvem a incorporação ou liberação de radioatividade para medir a quantidade de produto que surge ao longo do tempo.

Os ensaios espectrofotométricos são mais convenientes, pois permitem a medição contínua da velocidade de reação. Embora os ensaios radiométricos

exijam a remoção e contagem de amostras (ou seja, são ensaios descontínuos), são habitualmente de grande sensibilidade e podem medir vários níveis da atividade enzimática [LEHNINGER *et al.*, 2000].

III.8.1. Cinética enzimática

A cinética enzimática estuda as reações químicas catalisadas pelas enzimas, enfocando as velocidades das transformações que se processam sob os efeitos das condições de trabalho, como pH, temperatura, concentração de reagentes e enzimas.

Em uma reação catalítica enzimática, uma enzima liga-se à molécula de seu substrato (S) para formar o complexo enzima-substrato (ES), em um passo reversível relativamente rápido como mostra a equação 1. Esta idéia foi expandida em uma teoria geral da ação das enzimas, especialmente por Leonor Michaelis e Maud Leonora Menten, em 1913 [LEHNINGER *et al.*, 2000].

A seguir, em um passo mais lento há a limitação da velocidade da transformação global do reagente em produto, o complexo (ES) se rompe com o reaparecimento da enzima livre e a formação do produto da reação (P), equação 2. Existe de forma transiente um complexo (EP), havendo então dissociação deste complexo em enzima livre (E) e produto (P).

Em qualquer instante de uma reação, a enzima existe nas duas formas, a não ligada ao substrato, ou a forma livre (E), e a forma ligada (ES). Um dos fatores que afetam a velocidade de uma reação catalisada por uma enzima é a concentração do substrato [S]. O estudo do efeito da concentração de substrato é complicado pelo fato de [S] variar durante o curso de uma reação à medida que o substrato é convertido em produto. Uma forma de simplificar o estudo é medir a velocidade inicial da reação (V_0). Em um experimento cinético a [S] é sempre muito maior que a concentração da enzima [E], e se o tempo de reação é

suficientemente curto, as mudanças da $[S]$ serão desprezíveis, podendo ser considerada como uma constante.

O efeito provocado em V_o pela variação da $[S]$ quando a concentração de enzima é mantida constante está mostrado na FIG. 9 [LEHNINGER *et al.*, 2000].

Em concentrações pequenas do substrato (S), a maior quantidade da enzima estará na forma livre (E). Nestas condições, a velocidade de reação será proporcional à $[S]$ porque o equilíbrio da equação 1, à medida que a $[S]$ aumentar, será deslocado na direção da formação de mais ES . Em concentrações maiores de substrato, (V_o) aumenta por incrementos menores em respostas aos aumentos da $[S]$. Finalmente, é alcançado um ponto acima do qual ocorrem apenas aumentos insignificantes em (V_o), mesmo com aumentos em $[S]$, sendo este ponto chamado de velocidade máxima ($V_{m\acute{a}x}$). A $V_{m\acute{a}x}$ será atingida quando praticamente todas as moléculas da enzima estiverem na forma do complexo (ES), e a concentração da enzima livre (E) for insignificante. Neste caso, diz-se que a enzima está “saturada” com o substrato e a velocidade da reação não aumenta mais com os aumentos de $[S]$.

FIGURA 9 - Efeito da concentração de substrato na velocidade inicial de uma reação catalisada por enzima (concentração constante).

Fonte: LEHNINGER *et al.*, 2000

III.8.2. Cinética de Michaelis–Menten

A maioria das reações enzimáticas exibe a dependência semi-hiperbólica de V_0 em relação a $[S]$ representada pela curva da FIG. 9. A equação de Michaelis-Menten descreve matematicamente a relação semi-hiperbólica partindo de hipótese básica de que, nas reações enzimáticas, o passo limitante da velocidade é a quebra do complexo ES para formar o produto e a enzima livre. É a equação da velocidade (equação 3) de uma reação catalisada enzimaticamente e com um único substrato [LEHNINGER *et al.*, 2000].

$$V_0 = \frac{V_{max} [S]}{K_m + [S]} \quad (3)$$

Onde $[S]$, V_0 e V_{max} são as grandezas anteriormente definidas e K_m a constante de Michaelis-Menten.

A constante de Michaelis-Menten é uma constante dinâmica, ou de pseudoequilíbrio, que expressa a relação entre as concentrações reais no estado estacionário ao invés de concentrações no equilíbrio.

K_m é definida como a $[S]$ na qual V_0 é igual à metade de $V_{máx}$, e indica a “afinidade” de uma enzima pelo seu substrato. Quanto menor for o valor de K_m maior será a afinidade da enzima pelo substrato [LEHNINGER *et al.*, 2000].

III.8.3. Gráfico de Lineweaver-Burke ou duplo recíproco

Embora o gráfico obtido diretamente da equação de Michaelis-Menten seja de interpretação relativamente simples, existem tratamentos matemáticos que simplificam a representação gráfica da equação e permitem a obtenção rápida de parâmetros cinéticos [LEHNINGER *et al.*, 2000].

A chegada dos computadores e programas que permitem ajustar regressões não lineares de forma simples, facilitou estas análises. No entanto, ainda é muito usual estimar os valores de K_m e V_{max} nos gráficos lineares, do tipo $y=ax+b$, como os métodos de linearização de Lineweaver-Burke, o diagrama de

Eadie-Hofstee e o gráfico de Hanes-Woolf aplicados à equação de Michaelis-Menten [LEHNINGER *et al.*, 2000].

O tratamento mais conhecido e o mais utilizado é o de Lineweaver-Burk (equação 4) cuja representação gráfica $1/v$ contra $1/[S]$ está ilustrada na FIG. 10. Este gráfico é também chamado duplo recíproco, pois, trata-se de uma representação gráfica do recíproco de ambos os parâmetros V_o e $[S]$. A linha reta tem a inclinação igual a $K_m/V_{máx}$, o intercepto no eixo $1/V_o$ igual a $1/V_{máx}$ e o intercepto no eixo $1/[S]$ igual a $-1/K_m$ [LEHNINGER *et al.*, 2000].

$$\frac{1}{V_o} = \frac{K_m}{V_{max} [S]} + \frac{1}{V_{max} [S]} \quad (4)$$

FIGURA 10 - Gráfico de Lineweaver-Burk ou duplo-recíproco.
Fonte: LEHNINGER *et al.*, 2000

Geralmente, os gráficos de Lineweaver-Burke distorcem as medidas realizadas a baixas concentrações de substrato e isto pode dar lugar a estimativas não muito exatas de V_{max} e de K_m [LEHNINGER *et al.*, 2000].

III.9. Proteínas para a imobilização

Para o recobrimento das partículas magnéticas com o material biológico há a interferência direta das propriedades físico-químicas das superfícies envolvidas na ligação; neste sentido, para este trabalho foram escolhidas três proteínas comuns nos seres vivos, disponíveis comercialmente e com características estruturais distintas (TAB. 2), são elas a albumina de soro bovino, o colágeno e a tripsina.

O ponto isoelétrico de cada proteína é a resultante do número de aminoácidos carregados presentes em sua estrutura – ácido aspártico e glutâmico com cargas negativas e arginina, lisina e histidina com cargas positivas [LEHNINGER *et al.*, 2000].

Outro parâmetro importante é o Índice alifático que é a resultante do número de aminoácidos alifáticos (glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina) presentes na estrutura da proteína. Dentre as proteínas escolhidas para este estudo, o colágeno possui o menor índice [LEHNINGER *et al.*, 2000].

TABELA 2 - Propriedades das proteínas albumina de soro bovino (BSA), colágeno e tripsina.

PROPRIEDADES	BSA	Colágeno	Tripsina Porcina
Peso molecular (kDa)	66,433	51,182	23,476
Estrutura	globular	Fibrosa	Globular
Ponto isoelétrico (pI)	5,60	9,69	8,26
Aminoácidos negativos	99	41	11
Aminoácidos positivos	82	50	14
Índice alifático	76,14	28,64	83,50

Fonte: The Protein Model Portal, 2010

III.9.1. Albumina de soro bovino (BSA)

A proteína albumina de soro bovino (BSA) é uma proteína de caráter levemente ácido (pH 5,60), tem peso molecular médio (66 kDa) e estrutura globular (FIG. 11) [The Protein Model Portal, 2010].

A BSA tem alta afinidade por ácidos graxos, hematina, bilirrubina e por pequenos compostos aromáticos negativamente carregados. A BSA é a principal carreadora de ácidos graxos, os quais são insolúveis no plasma sanguíneo. Ela forma ligações com fosfato de piroxidil, cisteína, e vários metais como Cu(II), Ni(II), Hg(II) e Au(I). Como uma proteína de transporte multifuncional, a albumina é o carreador chave ou reservatório de óxido nítrico em vários processos fisiológicos importantes, incluindo neurotransmissão. Ela também realiza muitas outras funções como eliminação de radicais livres de oxigênio e desativação de vários metabólitos lipofílicos tóxicos, como bilirrubina [QUIMING, 2005].

FIGURA 11 - Albumina de soro bovino
Fonte: The Protein Model Portal, 2010

III.9.2. Colágeno

O colágeno é uma proteína fibrosa com peso molecular de 51 kDa (FIG. 12); é uma proteína básica, com ponto isoelétrico 9,69 e baixo índice alifático.

É sintetizado intracelularmente em pequenos segmentos e exportado para fora da célula, onde é processado por atuação de enzimas polimerizantes, até adquirir a estrutura própria de colágeno, em tripla-hélice. Cada uma das três cadeias proteicas é formada quase inteiramente por glicina (que representa 1/3 da sequência), prolina e lisina, como por mais dois aminoácidos que são modificados após síntese nos ribossomos: a hidroxiprolina e a hidroxilisina [ALBERTS *et al.*, 1999; LEHNINGER *et al.*, 2000].

FIGURA 12 - Estrutura fibrosa do colágeno
Fonte: LEHNINGER *et al.*, 2000

No corpo humano, o colágeno desempenha várias funções, sendo a mais importante a estrutural (unir e fortalecer os tecidos).

Com o passar do tempo, o corpo pode sofrer algumas privações desta proteína decorrente principalmente da alimentação atual, muitas vezes carente de vitaminas e proteínas.

Durante os primeiros anos até a puberdade, essas deficiências não são visíveis e nem mostram suas evidências. A falta de colágeno vai se tornar mais visível e notável quando o homem entra na fase da maturidade, fase em que há uma possibilidade maior dele sofrer fraturas com frequência. Também é nessa

etapa da vida que começam a aparecer as rugas, pois a pele não tem mais a mesma elasticidade de antes [ALBERTS *et al.*, 1999].

Todos os mamíferos fabricam o colágeno e seu uso se estende em diversas áreas de aplicação. No setor alimentício, ele é usado na fabricação de iogurtes, embutidos (salsichas, presunto, rosbife) e para sobremesas de fácil preparação (gelatinas, pudins, maria-mole), sendo também muito utilizado na área de cosméticos e produtos farmacêuticos [ALBERTS *et al.*, 1999].

III.9.3. Tripsina

A terceira proteína escolhida foi a tripsina; de estrutura globular, com o menor peso molecular (23,5 kDa), pI intermediário (pI 8,26) e o maior índice alifático entre as três proteínas estudadas (TAB. 2).

As células endócrinas do pâncreas produzem os zimogênios (formas inativas destas enzimas) tripsinogênio e quimotripsinogênio, os quais são secretados para o lúmen intestinal onde são ativados [Expasy proteomics Server, 2010].

A família da tripsina e quimotripsina é amplamente difundida na natureza e possui diversas funções na região intestinal. São enzimas hidrolases, proteolíticas pertencentes ao grupo das serino-proteases. Atuam na degradação de proteínas, clivando de forma específica a ligação entre os aminoácidos arginina e lisina na extremidade carboxila; além disso participam da lise celular de organismos invasores entre outros processos fisiológicos [Expasy proteomics Server, 2010; LEHNINGER *et al.*, 2000].

A quimotripsina é uma protease, uma enzima digestiva que catalisa a hidrólise de ligações peptídicas. Ela é específica para quebrar ligações adjacentes à resíduos de aminoácidos aromáticos, sendo formada por três cadeias de polipeptídios ligados entre si por ligações de dissulfeto. A quimotripsina cliva ligações entre aminoácidos desde que a extremidade C do polipeptídeo seja um aminoácido aromático (triptofano, fenilalanina e tirosina) [LEHNINGER *et al.*, 2004].

Assim como todas as enzimas, possui um centro ativo, que é uma região onde os substratos e os grupamentos prostéticos se ligam. Os centros ativos contêm os radicais aminoácidos, chamados de grupamentos catalíticos, os

quais participam diretamente da geração e quebra de ligações [LEHNINGER *et al.*, 2004] (FIG. 13) .

A enzima e o substrato devem ter formas complementares de ligação, uma vez que as interações reversíveis de biomoléculas são feitas por ligações eletrostáticas, pontes de hidrogênio, forças de van der Waals e interações hidrofóbicas.

FIGURA 13 - Sítio ativo da quimotripsina formando um complexo com um substrato

Fonte: adaptação da referência LEHNINGER, 2004.

Essa protease aumenta a velocidade de hidrólise da ligação peptídica em um fator de pelo menos 10^9 . Porém, ela não catalisa o ataque direto da água sobre a ligação peptídica. Em contrapartida, ocorre a formação de um intermediário covalente transiente, a acil-enzima. Sendo assim, essa reação possui duas fases principais [LEHNINGER *et al.*, 2004]:

Fase da acilação: a ligação peptídica é quebrada e uma ligação éster é formada entre o carbono da carbonila e a enzima.

Fase da desacilação: a ligação éster é hidrolisada e a enzima não-acilada é regenerada.

Na fase de acilação o nucleófilo é o oxigênio da Ser¹⁹⁵. Geralmente a hidroxila da serina está protonada em pH neutro, mas a Ser¹⁹⁵ está ligada por ligação de hidrogênio à His⁵⁷, que, por sua vez, está ligada ao Asp¹⁰². Esses três aminoácidos são denominados tríade catalítica. Quando o oxigênio da Ser¹⁹⁵ ataca o carbono da ligação peptídica, a His⁵⁷, que está ligada por meio de pontes de hidrogênio, funciona como uma base geral, retirando o próton da serina, enquanto o Asp¹⁰², carregado negativamente, estabiliza a carga positiva que se forma no resíduo His⁵⁷. Esse acontecimento previne a formação de uma carga positiva extremamente instável na hidroxila da Ser¹⁹⁵, tornando-a muito mais nucleofílica. A His⁵⁷ também pode atuar como um doador de prótons e protonar o grupo amino na porção substrato que foi deslocada. Um conjunto similar de transferência de prótons ocorre no passo da desacilação (FIG. 14) [LEHNINGER *et al.*, 2004].

Enquanto ocorre o ataque ao grupo carbonila do substrato pela Ser¹⁹⁵, há a formação de um intermediário de vida muito curta, no qual o oxigênio da carbonila incorpora uma carga negativa. Essa carga forma-se dentro de uma cavidade na enzima, denominada de fenda de oxiânion, e estabilizada por pontes de hidrogênio proporcionadas pelos nitrogênios dos grupos amida de duas ligações peptídicas do esqueleto da quimotripsina. Uma dessas pontes de hidrogênio ocorre apenas nesse intermediário e nos estados de transição de sua formação e quebra, diminuindo assim a energia necessária para atingir esses estados (FIG. 14) [LEHNINGER *et al.*, 2004].

Na fase de desacilação ocorre essencialmente o oposto da fase de acilação, com o a reação no sentido inverso, onde há a formação do produto final e a regeneração da enzima livre.

FIGURA 14 - Clivagem hidrolítica de uma ligação peptídica pela quimotripsina

Fonte: adaptação da referência LEHNINGER *et al.*, 2004.

A tripsina é um bom modelo para imobilização de enzimas em nanopartículas magnéticas, pois é estável e pode-se determinar sua atividade em ensaios *in vitro*. Para tanto, foram desenvolvidos substratos sintéticos, como *N*- α -benzoil-DL-arginina-*p*-nitroanilida (BAPNA), éster metílico de *p*-toluenossulfonil-L-arginina (TAME) entre outros [HOSSEININAVEH *et al.*, 2009].

O BAPNA é um composto cromogênico que ao ser hidrolisado pela tripsina, libera a *p*-nitroanilida como um produto cromogênico, originando compostos corados, os quais são utilizados na determinação da sua atividade, sendo detectável espectrofotometricamente a 410 nm (FIG. 15) [MARTEN *et al.*, 2010]. Esse substrato apresenta um coeficiente de absorção molar de $7,68 \times 10^3$ AU M⁻¹ x cm⁻¹.

FIGURA 15 - Hidrólise do substrato cromogênico *N*- α -benzoil -DL-arginina-*p*-nitroanilida (BAPNA) pela enzima tripsina.

Fonte: MARTEN *et al.*, 2010.

IV. MATERIAIS e MÉTODOS

IV.1. Reagentes e equipamentos

IV.1.1. Reagentes

- Ácido acético, Merck
- Ácido Clorídrico (HCl), Merck
- Água destilada
- Água MilliQ
- Cloreto férrico hexahidratado ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), Merck
- Cloreto ferroso tetra hidratado ($\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$), Merck
- Colágeno, Sigma-Aldrich
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Glutaraldeído, Merck
- Hidróxido de sódio, Merck
- Quitosana em flocos, peso molecular médio, Sigma-Aldrich
- Reagente de Bradford, Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich
- Albumina de soro bovino (BSA), Sigma-Aldrich
- Substrato, BApNA (*N*-benzoyl-DL-arginina-*p*-nitroanilida), Sigma-Aldrich
- Tampão Tris-HCl 80 mM, pH 8,1, contendo CaCl_2
- Tripsina de porco, Sigma-Aldrich

IV.1.2 Equipamentos

- Banho termostático
- Célula calorimétrica, modelo DSC 822e, Mettler Toledo
- Cubetas semimicro de poliestireno, Sigma-Aldrich
- Difratorômetro Rigaku modelo MultiFlex
- Dispensor extratur, modelo Q-252-K28, com uma haste de dispersão acoplada, Quimis
- Espectrofotômetro de UV-Vis, modelo Ultrospec III, Pharmacia LKB
- Imã
- Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), modelo 4700, Nicolet
- Magnetômetro de amostra vibrante (MAV), modelo 4500, EG&G Princeton Applied Research
- Mesa agitadora, modelo Q225M, Quimis
- Microscópio eletrônico de varredura (MEV), modelo JEOL 200C
- Microtubos, Eppendorf
- Termobalança modelo TGA/SDTA 851, Mettler Toledo
- Vidraria

IV.2. Preparação das partículas de magnetita (Fe₃O₄)

As partículas de magnetita (Fe₃O₄) foram obtidas a partir da dissolução de 8,5820 g de cloreto ferroso tetrahidratado (FeCl₂.4H₂O), Merck, em 200 mL de H₂O destilada, obtendo-se uma solução de pH entre 2 e 3, e 23,4195 g de cloreto férrico hexahidratado (FeCl₃.6H₂O), Merck, também dissolvido com o mesmo volume de H₂O destilada, apresentando um pH entre 1 e 2. A FIG. 16 ilustra todas as etapas de preparação da magnetita.

Os sais dissolvidos foram misturados em um béquer de 1000 mL e o volume foi completado até 600 mL com água destilada. A adição lenta, 1 mL por vez, de uma solução de NaOH 5 mol.L⁻¹ ao meio promoveu a precipitação simultânea dos íons Fe²⁺ e Fe³⁺, (equação 5). O pH foi medido a cada 1 mL, até atingir 10,8, formando um precipitado de coloração preta. Para que se obtivesse o máximo de precipitado, a parede do béquer foi lavada com H₂O destilada a cada mL acrescentado, alcançando um volume final de 900 mL. Essa etapa foi realizada sob a agitação constante com um dispersor extratur, modelo Q-252-K28, Quimis, com uma haste de dispersão acoplada, cuja velocidade foi fixada em 10.000 rpm.

A solução contendo as partículas magnéticas de magnetita repousou por 60 min, sendo eventualmente movimentada por meio de agitação manual do recipiente. O béquer foi colocado sobre um imã, e a separação magnética das fases sólida-líquida foi concluída após 10 min, obtendo-se aproximadamente 100 mL de material sedimentado, com pH 10,8. O líquido foi retirado cuidadosamente, sendo descartado. O precipitado foi lavado 5 vezes com H₂O destilada com o objetivo de se alcançar o pH próximo de 7,0, sendo separado magneticamente a cada lavagem. O sobrenadante foi descartado em todas as lavagens.

Após a última lavagem acrescentou-se H₂O destilada ao sedimentado, até completar o volume de 250 mL. O béquer foi colocado sobre uma mesa agitadora, modelo Q225M, Quimis, à velocidade de 180 rpm. Em seguida, o material repousou por 17 horas.

O béquer com solução de partículas magnéticas sedimentadas foi colocado sobre o imã para a separação magnética. A parte líquida foi descartada e a massa úmida foi fracionada em 2 partes. A fração menor denominada MU1, com aproximadamente 2,5 g, foi colocada em uma placa de Petri para secagem a fim de obter a magnetita em pó. A outra fração foi ressuspensa em 400 mL de água destilada e encaminhada para revestimento com o biopolímero quitosana.

FIGURA 16 - Produção de partículas magnéticas de magnetita (Fe₃O₄).

IV.3. Preparação da quitosana

Prepararam-se 250 mL de ácido acético (2%, v/v) em H₂O destilada. O béquer foi colocado sobre uma mesa agitadora e a velocidade mantida a 300 rpm. Pesaram-se 4,4365 g de quitosana em flocos, peso molecular médio, da Aldrich, e adicionou-se lentamente o biopolímero ao béquer contendo a solução de ácido acético. Após 4 h obteve-se a solução de quitosana, com coloração clara e pH 2. A solução foi filtrada para a retirada de resíduos não dissolvidos. O material filtrado foi colocado em um béquer de 2000 mL e o volume foi completado com H₂O destilada até 500 mL. Uma parte da solução (~30 mL) foi separada e colocada em recipientes plásticos para secagem à temperatura ambiente para a produção de filmes de quitosana. A outra parte foi encaminhada para o revestimento das partículas magnéticas.

IV.4. Revestimento das partículas magnéticas de magnetita com quitosana (Quitosana Magnética - QM)

O revestimento das partículas magnéticas pela quitosana está esquematizado na FIG. 17. O béquer contendo a solução de quitosana foi colocado sobre a mesa agitadora, que foi mantida a 150 rpm. Utilizou-se o dispersor a 10.000 rpm.

A suspensão de magnetita foi despejada lentamente no béquer contendo a quitosana dissolvida, e após 1 h obteve-se uma solução contendo uma suspensão de particulados pretos, os quais neste trabalho foram denominados quitosana magnética (QM). O volume foi completado até 1100 mL. O dispersor foi retirado e a solução foi mantida em agitação por 4 h na mesa agitadora a 150 rpm, repousando em seguida por 15 h. O recipiente com QM foi colocado sobre um ímã para a separação magnética do sólido do líquido, sendo o sobrenadante desprezado. A etapa constituída de separação magnética seguida pela lavagem da QM com H₂O destilada e descarte do sobrenadante foi realizada 1 vez.

A massa úmida resultante após o descarte do sobrenadante foi dividida em 3 porções: QM1, QM2 e QM3. Cada fração foi colocada em um béquer e o volume foi completado até 250 mL com H₂O destilada. O pH medido foi de 4,9.

Antes de serem encaminhadas para reação com o glutaraldeído, a QM foi tratada por diferentes procedimentos.

FIGURA 17 - Revestimento das partículas magnéticas de magnetita com a quitosana. Obtenção da QM.

IV.5. Tratamento da superfície da quitosana magnética (QM)

A amostra QM3 foi mantida em suspensão sem nenhum tratamento superficial.

À amostra QM2 foi acrescentada lentamente uma solução de NaOH 5 mol.L⁻¹ para a precipitação da quitosana, sendo necessário 1 mL do hidróxido de sódio até atingir o pH 11,9 . Nessa etapa, a solução foi agitada por meio do dispersor a 5.000 rpm. Os béqueres contendo as amostras QM1 e QM2, repousaram sobre o imã por 20 h, e apresentaram uma separação sólido-líquido eficiente. Após o pernoite, o sobrenadante foi descartado e ambas foram submetidas a separação magnética, lavagens e descartes do sobrenadante, até que se completassem 3 ciclos desse procedimento. Ao fim desses ciclos, observaram-se as mudanças do pH, que passou de 4,7 para 5 na amostra QM1, e de 11,9 para 9 na QM2.

Além disso, a QM2 foi lavada 2 vezes com acetona, para acelerar o processo de secagem, e o produto final foi chamado de QM2Na. A QM1 e a QM2Na foram colocadas em placa de Pétri para secagem à temperatura ambiente. A QM1 se desidratou em 5 dias e a QM2Na em 1 dia. Uma fração de cada amostra (QM1, QM2Na e QM3) foi separada e preservada para as devidas caracterizações; a outra parcela foi encaminhada para a reticulação, funcionalização e imobilização de proteínas (FIG. 18).

FIGURA 18 - Preparação da QM para a reação com o glutaraldeído.

IV.6. Reticulação e funcionalização da QM com o glutaraldeído

As partículas de QM foram reticuladas e funcionalizadas com o agente bifuncional glutaraldeído, segundo o procedimento ilustrado na FIG. 19. Separaram-se 50 mg de QM1 e QM2Na e 1 mL de QM3, os quais foram colocados separadamente em frascos de vidro de 5 mL, acrescentando-se 1 mL de glutaraldeído (5%, v/v). Todos os ensaios foram realizados em duplicata.

Os frascos foram acondicionados em béqueres e colocados sobre uma mesa agitadora, com a velocidade fixada em 180 rpm, onde permaneceram por um período de 4 h. Após esse tempo, foram colocados sobre um ímã por 30 min para separação das fases sólida-líquida. O sobrenadante foi descartado. As QM foram lavadas 4 vezes com H₂O Milli-Q para a retirada do glutaraldeído que não reagiu e ficou disperso no meio. Os frascos foram colocados sobre o ímã a cada lavagem para que ocorresse a separação magnética. As partículas magnéticas reticuladas e funcionalizadas foram denominadas QM1Glu, QM2NaGlu e QM3Glu. Além das QM funcionalizadas com glutaraldeído, separaram-se as QM1, QM2Na e QM3 não funcionalizadas em frascos, em duplicata, os quais foram colocados sobre o ímã para a separação magnética e o sobrenadante descartado.

As QM foram encaminhadas para a imobilização com as proteínas.

FIGURA 19 - Reticulação e funcionalização da quitosana presente nas QM com o glutaraldeído.

IV.7. Preparação das proteínas cargas (Prot-carga)

As proteínas-cargas foram preparadas na concentração de $0,1 \text{ mg.mL}^{-1}$ e 2 mg.mL^{-1} . Após a dissolução, as proteínas foram mantidas em geladeira a uma temperatura média de 4°C para a preservação de suas propriedades.

A albumina (BSA, Sigma-Aldrich) foi dissolvida em H_2O Milli-Q, à temperatura ambiente.

O Colágeno (Sigma-Aldrich) foi dissolvido em H_2O Milli-Q, em banho termostático, à temperatura de 37°C .

A tripsina de porco (Sigma-Aldrich) foi dissolvida em tampão Tris-HCl 80 mM , $\text{pH } 8,1$, contendo CaCl_2 , 20 mM , à temperatura ambiente.

IV.8. Imobilização de proteínas na superfície das QMs funcionalizadas (QM1Glu, QM2NaGlu e QM3Glu) e não funcionalizada (QM3).

Os frascos, em duplicata, contendo as partículas magnéticas, QM1Glu, QM2NaGlu, QM3Glu e QM3, foram separados em 3 grupos para a imobilização com as proteínas BSA, colágeno e tripsina (concentração $0,1 \text{ mg.mL}^{-1}$ e $2,0 \text{ mg.mL}^{-1}$), denominadas proteína-carga. Em cada frasco foi adicionado 1 mL de proteína. Os frascos foram acondicionados em béqueres e colocados sobre mesa agitadora a 180 rpm . Todo procedimento de imobilização está esquematizado na FIG. 20. As QM foram mantidas em contato com as proteínas em tempos diferentes de incubação, de acordo com a TAB. 3, para a otimização do tempo de imobilização.

TABELA 3 - Tempo de incubação das QM com as proteínas (concentração $0,1 \text{ mg.mL}^{-1}$ e $2,0 \text{ mg.mL}^{-1}$).

Proteína	Tempo de incubação (min)	
	QM3	QM1Glu, QM2NaGlu, QM3Glu
BSA, Colágeno	180	30; 60; 120; 180; 300
Tripsina	60	30; 60; 180; 300

FIGURA 20 - Imobilização de proteínas na superfície das QM.

QMx_Glu-proteína = partículas QM funcionalizadas com o glutaraldeído com proteína imobilizada.

IV.8.1. Separação das fases sólida-líquida (proteína imobilizada-proteína livre, respectivamente)

Após alcançar cada tempo de contato, efetuou-se a separação magnética, obtendo-se uma fase sólida (proteína imobilizada) e outra líquida (proteína livre). Ambas foram mantidas em geladeira ($\sim 4^{\circ}\text{C}$) para a preservação das suas propriedades (FIG. 20).

IV.8.2. Remoção da proteína não imobilizada nas partículas magnéticas

As partículas imobilizadas com a tripsina ($0,1\text{ mg.mL}^{-1}$) foram lavadas com $\text{HCl } 0,001\text{ mol.L}^{-1}$, visando à retirada da enzima que supostamente estivesse apenas em contato superficial (FIG. 20 e TAB. 4); depois foram lavadas 1 vez com tampão Tris-HCl, sendo mantidas em suspensão de $500\text{ }\mu\text{L}$ do mesmo tampão.

TABELA 4 - Partículas magnéticas imobilizadas com a tripsina (180 min de contato) e lavadas com $\text{HCl } 0,001\text{ mol.L}^{-1}$, para a retirada de enzima livre.

	Partículas magnéticas	
	QM3-Trip	QM1Glu-Trip; QM2NaGlu-Trip e QM3Glu-Trip
Número de lavagens (vezes)	5	0; 1; 3; 5

As amostras, inclusive a proteína-carga, foram encaminhadas para os ensaios de dosagem de proteína, atividade enzimática e cinética enzimática.

IV.9. Caracterização

IV.9.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

As amostras foram recobertas com ouro e as fotomicrografias foram obtidas com ampliação entre 10.000 e 20.000x, empregando-se um microscópio eletrônico de varredura (MEV), modelo JEOL 200C de 200 kV, do Laboratório de Microscopia do IPEN (CCTM/IPEN).

IV.9.2. Difratometria de raios X

Utilizou-se um difratômetro Rigaku modelo MultiFlex, radiação de $\text{CuK}\alpha 1$ ($\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$), a 40 kV e 20 mA, do Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais do IPEN (CCTM/IPEN). O tamanho do cristalito foi estimado por meio da equação de Scherrer (equação 6), que relaciona a largura da meia altura dos picos com o tamanho de cristalito. Pela equação estima-se que quanto maior a largura dos picos (β) menor é o tamanho do cristalito [CULLITY e GRAHAM, 2009].

$$d = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (6)$$

sendo:

d = diâmetro médio das partículas ($\text{\AA}$)

k = constante de proporcionalidade que depende da forma das partículas, assumida como sendo esférica, portanto nesse caso $k = 0,9$

λ = comprimento de onda ($1,5406 \text{ \AA}$) da radiação incidente **$\text{CuK}\alpha 1$**

β = largura na meia altura do pico (radianos)

θ = ângulo Bragg

IV.9.3. Magnetometria de amostra vibrante (MAV)

Intervalo de análise de -20 a +20 kOe, à temperatura de 300 K, utilizando o magnetômetro de amostra vibrante (MAV), marca EG&G Princeton Applied Research, modelo 4500, do Laboratório de Materiais Magnéticos, Física, USP.

IV.9.4. Calorimetria exploratória diferencial (DSC)

Os ensaios foram executados no intervalo de temperatura de 25°C à 550°C, razão de aquecimento de 10 °C.min⁻¹ sob atmosfera de N₂, vazão de 50 mL.min⁻¹, capsula de alumínio de 40 µL; sendo tampa furada automaticamente, com 10 mg de massa de amostra, empregando a célula calorimétrica modelo DSC 822e (Mettler Toledo Calibração: foi utilizado o Índio como padrão de calibração (Temperatura de pico: ~156°C). Laboratório de Polímeros do Centro de Química e Meio Ambiente do IPEN (CQMA/IPEN).

IV.9.5. Termogravimetria (TG)

Os ensaios foram executados no intervalo de temperatura de 25°C à 800°C, razão de aquecimento de 10 °C.min⁻¹, sob atmosfera de N₂, vazão de 50 mL.min⁻¹, cadinho de alumina de 70 µL, com 20 mg de massa de amostra, empregando uma termobalança modelo TGA/SDTA 851 (Mettler Toledo) Calibração: foram utilizados o Índio e o Alumínio como padrões de calibração (Temperatura de pico: ~156°C e ~660°C, respectivamente). Laboratório de Polímeros do Centro de Química e Meio Ambiente do IPEN (CQMA/IPEN).

IV.9.6. Espectroscopia na região do Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)

Os ensaios foram obtidos no intervalo de número de onda de 4000 à 400 cm⁻¹; foram ensaiados dois tipos de amostras: filmes de quitosana ensaiados por meio da técnica de reflexão (ATR); e partículas magnéticas (MU1; QM1 e QM2Na) preparadas no formato de pastilhas diluídas em KBr, empregando um espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), Nicolet, modelo 4700, do Laboratório Caracterização de Materiais do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (LACAM/CTMSP)

IV.10. Ensaio biológico

Após a imobilização das proteínas, efetuou-se a separação magnética obtendo-se duas fases, a proteína livre (Prot-livre) e as partículas magnéticas com a proteína imobilizada (Prot-imob), as quais foram mantidas em frascos individuais para o ensaio de dosagem do conteúdo protéico. Para as partículas com tripsina realizaram-se também os ensaios de atividade enzimática com determinação dos parâmetros cinéticos.

A distribuição dos ensaios biológicos está esquematizada na TAB. 5 para cada tipo de amostra.

Utilizaram-se o espectrofotômetro de UV-Vis, modelo Ultrospec III, da marca Pharmacia LKB, localizado no Centro de Biotecnologia do IPEN (CB/IPEN), e cubetas semimicro de poliestireno (Sigma-Aldrich), com volume de 1,5 mL, e caminho óptico 10 mm. As leituras foram realizadas em 595 nm para o ensaio de dosagem de proteína e em 410 nm para o de atividade enzimática.

TABELA 5 – Distribuição das amostras para os ensaios no espectrofotômetro UV/visível.

Proteína	Identificação	Ensaio		
		Dosagem protéica (fase líquida)	Atividade Enzimática (fase líquida e sólida)	Cinética Enzimática (fase líquida e sólida)
Prot-Carga	BSA-carga	X	-----	-----
	Col-carga	X	-----	-----
	Trip-carga	X	X	X
Prot-Livre	BSA –livre	X	-----	-----
	Col-livre	X	-----	-----
	Trip-livre	X	X	-----
Prot-imob	SAB	QM1Glu-BSA	X	-----
		QM2NaGlu-BSA	X	-----
		QM3Glu- BSA	X	-----
	Colágeno	QM1Glu-Col	X	-----
		QM2NaGlu-Col	X	-----
		QM3Glu-Col	X	-----
	Tripsina	QM1-Trip	X	-----
		QM2Na-Trip	X	-----
		QM3-Trip	X	X
		QM1Glu-Trip	X	-----
		QM2NaGlu-Trip	X	-----
		QM3Glu-Trip	X	X

Nota: **BSA-carga / Col-carga / Trip-carga** = proteínas dissolvidas de onde foram retiradas alíquotas (1 mL) para imobilização nas partículas magnéticas;

BSA-livre / Col-livre / Trip-livre = proteína residual no sobrenadante resultante da separação magnética após o contato com as QM (após a imobilização);

QM1-, QM2Na-, QM3-Trip = partículas QM não funcionalizadas, com proteínas imobilizadas;

QM1Glu-, QM2NaGlu-, QM3Glu-SAB/Col/Trip = partículas QM funcionalizadas com o glutaraldeído, com proteínas imobilizadas.

IV.10.1. Dosagem de proteína

A concentração protéica das amostras foi determinada pela metodologia de BRADFORD (1976) modificada, a qual baseia-se na capacidade das proteínas interferirem na absorbância do corante Coomassie Brilliant Blue G-250, em meio altamente ácido, resultando em modificação gradual da cor, detectável em 595 nm.

A finalidade desse ensaio foi determinar o tempo necessário de incubação, a eficácia da imobilização, e qual proteína respondeu melhor à imobilização nas partículas magnéticas QM.

Para cada ensaio foi construída uma curva padrão tendo como referência a albumina de soro bovino (BSA) diluída em água (pureza grau Milli-Q), na concentração 1 mg.mL^{-1} . Foram feitas diluições seriadas obtendo-se as concentrações de $0,5 \text{ mg.mL}^{-1}$; $0,25 \text{ mg.mL}^{-1}$; $0,125 \text{ mg.mL}^{-1}$; $0,0625 \text{ mg.mL}^{-1}$, $0,03125 \text{ mg.mL}^{-1}$, $0,0156 \text{ mg.mL}^{-1}$ (diluições 1:2; 1:4; 1:8; 1:16; 1:32 e 1:64).

Para a reação, um volume de $950 \text{ }\mu\text{L}$ do reagente de Bradford foi adicionado a $50 \text{ }\mu\text{L}$ de cada diluição, em duplicata.

Nos ensaios com a proteína-carga e a proteína livre pipetaram-se $50 \text{ }\mu\text{L}$ de cada amostra em microtubos (TAB. 7), e adicionaram $950 \text{ }\mu\text{L}$ do reagente de Bradford, agitando-os levemente em um vórtex.

Após 15 minutos realizou-se a leitura no espectrofotômetro. Todas as amostras foram analisadas em duplicata.

Os dados da curva padrão foram ajustados por meio do aplicativo Origin, pela regressão linear com a equação $Y = aX + b$ para calcular a concentração protéica das amostras, sendo (Y) a densidade óptica, (X) a concentração protéica, (a) o coeficiente angular da reta e (b) o intercepto da reta.

IV.10.2. Atividade enzimática

Os ensaios de atividade enzimática foram realizados segundo o método de MAGALHAES *et al.* (1993) baseado em ERLANGER *et al.* (1961).

As frações de tripsina foram incubadas com o substrato sintético BApNA (N-Benzoil-DL-arginina-*p*-nitroanilida), marca SIGMA. A solução estoque do substrato ($9,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$) foi preparada pela dissolução de 196 mg do composto em 5 mL de dimetilsulfóxido e armazenado a -20°C . A solução de uso foi preparada pela diluição 1:100 da solução estoque em tampão Tris HCl 0,1

mol.L⁻¹, pH 8,0. Esse substrato cromogênico é clivado pela tripsina, liberando o composto corado *p*-nitroanilida, detectável em 410 nm.

Neste ensaio estudou-se a tripsina imobilizada nas partículas magnéticas na ausência e presença de glutaraldeído após 5 dias e 30 dias de imobilização.

IV.10.2.1. Procedimento

Pipetaram-se em microtubos 50 µL de Trip-livre e, em seguida, 950 µL de *BAPNA*, sendo acionado um cronômetro para determinação do tempo de reação.

O mesmo procedimento foi adotado para a Trip-carga e as Trip-imob (QM3-Trip e QM3Glu-Trip, previamente suspensas em tampão).

Em outro microtubo foram colocados 1000 µL do substrato para ser usado como branco.

As soluções foram incubadas em banho termostático, estabilizado à 37°C, por 20 min, com agitação manual e esporádica dos recipientes.

Decorrido o tempo de incubação, os microtubos foram retirados do tratamento térmico e transferidos para um recipiente com gelo, com o objetivo de interromper a reação enzima/substrato.

As leituras no espectrofotômetro foram realizadas à temperatura de 25 ± 2°C.

Nas amostras QM3-Trip e QM3Glu-Trip foi colocado um ímã na parede externa do microtubo para o aprisionamento das partículas magnéticas, separando-as da fração líquida. Esta foi cuidadosamente retirada com uma micropipeta volumétrica e transferida para uma cubeta semi-micro para a leitura em 410 nm.

IV.10.3. Cinética enzimática

Antes de se iniciar a descrição dos procedimentos dos ensaios com a enzima, é necessário observar alguns parâmetros importantes:

- para se obter um bom ensaio de cinética enzimática, há a necessidade de se realizar as leituras em intervalos de tempos regulares, e na metodologia aplicada nesse trabalho foi estabelecido o intervalo de 1 min entre cada leitura;

- o substrato (BApNA), a Trip-carga, as partículas magnéticas (QM3-Trip e QM3Glu-Trip) e a solução tampão foram mantidas separadamente em banho termostático (37°C) antes do início e até o final dos ensaios, para a estabilização da temperatura;

- a construção da curva de cinética enzimática foi possível dividindo-se a absorbância, obtida experimentalmente no espectrofotômetro, pelo coeficiente de absorção do substrato ($7,68 \times 10^3 \text{ AU M}^{-1} \times \text{cm}^{-1}$);

- as constantes cinéticas (K_m e V_{max}) foram determinadas ensaiando-se 5 concentrações de substrato: S1 (0,10 mol.L⁻¹); S2 (0,30 mol.L⁻¹); S3 (0,44 mol.L⁻¹); S4 (0,67 mol.L⁻¹) e S5 (1,00 mol.L⁻¹).

IV.10.3.1. Tripsina carga (Trip-carga)

Os ensaios de cinética enzimática com a Trip-carga obedeceram a sequência estabelecida na TAB. 6, iniciando o experimento pela concentração S5.

TABELA 6 – Relação enzima/substrato para o ensaio de cinética enzimática (volume final = 1000 µL).

Identificação	Tampão (µL)	BApNA (µL)	Trip-carga; QM3-Trip; QM3Glu-Trip (µL)
S5	-----	950	50
S4	290	660	50
S3	510	440	50
S2	654	296	50
S1	850	100	50

Pipetaram-se 950 µL do BApNA numa cubeta semimicro, efetuando-se a leitura no espectrofotômetro, o valor encontrado foi registrado como o branco, a ser subtraído nos cálculos posteriores.

O volume foi completado com 50 µL da Trip-carga (concentração S5), e a cubeta foi colocada novamente no banho termostático, a 37°C, iniciando-se o processo de clivagem do substrato pela enzima. O material foi agitado manualmente, e após 1 min realizou-se a leitura da absorbância no

espectrofotômetro. A cubeta foi retirada do equipamento e recolocada no banho termostático. Esse procedimento foi repetido até a saturação da enzima.

Encerradas as leituras com a concentração S5, iniciou-se a amostragem com as outras concentrações (S4, S3, S2 e S1), sendo adicionada a solução tampão para completar o volume final (1000 µL).

IV.10.3.2. Partículas magnéticas (QM3-Trip e QM3Glu-Trip)

Da mesma forma como ocorreu com a Trip-carga, os ensaios com as partículas magnéticas iniciaram-se pelo material com maior concentração de substrato (S5). Porém, devido a presença das partículas magnéticas (QM3-Trip e QM3Glu-Trip) no meio reacional, houve a necessidade de sua retirada a cada reação, para que não interferissem nas leituras no espectrofotômetro, conforme descrição a seguir.

Em uma cubeta semimicro foram pipetados 950 µL do BApNA, efetuando-se a leitura no espectrofotômetro, o valor encontrado foi registrado como o branco, a ser subtraído nos cálculos posteriores.

Em um microtubo pipetaram-se 50 µL de QM3-Trip, vertendo-se dentro desse microtubo o substrato que estava na cubeta, agitando-se suavemente para dar início ao processo de clivagem do substrato (TAB. 6). O material foi incubado no banho termostático por aproximadamente 1 min (50 s de tratamento térmico e 10 s de manuseio até a leitura no UV/vis), com a agitação manual do recipiente. Visualmente observou-se o processo de formação do produto pela mudança de coloração, de incolor para verde-claro, devido à liberação da *p*-nitroanilida, ocasionada pela clivagem do substrato pela enzima.

Decorrido esse tempo, de aproximadamente 50 s, um ímã foi posicionado externamente na parede do microtubo para o aprisionamento das QM3-Trip. Com o auxílio de uma micropipeta volumétrica, retirou-se cuidadosamente a parte líquida, a qual foi colocada na cubeta, sendo a leitura realizada no espectrofotômetro. O material foi devolvido ao microtubo. Esse procedimento foi repetido até a saturação da enzima.

Conforme relatado, o experimento com o substrato mais concentrado (S5) foi realizado primeiro. Após a finalização do ensaio com a concentração S5, iniciou-se as amostragens com as outras concentrações de BApNA (TAB. 6). A partir da concentração S4 foi acrescentado tampão para completar o volume final

(1000 μL), adicionando-se o tampão ao microtubo contendo as partículas magnéticas, e repetindo-se todos os passos descritos anteriormente. A mesma sequência foi aplicada à QM3Glu-Trip.

É importante ressaltar que os experimentos de cinética enzimática, realizados no espectrofotômetro, foram interrompidos tão logo os dados coletados no equipamento começaram se tornar repetitivos, formando um patamar. A partir desse ponto ocorreu a saturação da enzima com o substrato, não havendo mais a formação do produto, tornando-se desnecessária a continuidade do ensaio, e sendo esses dados suficientes para a proposta desse trabalho.

A análise dos dados foi feita diretamente no modelo de cinética enzimática do programa GraphPad Prisma e com o gráfico dos recíprocos de Lineweaver-Burk ($1/V \times 1/[S]$.) no mesmo programa.

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

V.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

V.1.1. Filme de quitosana

A morfologia do filme de quitosana apresentada na imagem de MEV, FIG. 21, mostrou uma superfície com detalhes de saliência e microporos distribuídos uniformemente em toda extensão do filme.

V.1.2. Pós de MU1, QM1 e QM2Na

A imagem de MEV apresentada na FIG. 22 mostra os grãos de MU1 formados por aglomerados de particulados menores de tamanho variado. Os grãos se formaram durante o processo de secagem lenta à temperatura média de 25 °C. A FIG. 23 mostra um grão de QM1 onde se observa uma superfície com muita saliência e rugosidade com pequena semelhança à imagem apresentada pelo filme de quitosana. O tamanho dos grãos para QM1 foram maiores do que aqueles observados para MU1. A FIG. 24 evidencia o revestimento dos grãos de MU1 com a quitosana, pois, quando esta foi reprecipitada com NaOH, observou-se a formação de particulados menores compondo o grão maior. Estas observações indicam a presença de um filme de quitosana sobre as partículas magnéticas QM1 e QM2Na.

FIGURA 21 - Imagens de MEV do filme de quitosana obtido por dissolução com ácido acético e secagem à temperatura ambiente. Ampliação 49x e 8.000x.

FIGURA 22 - Imagem de MEV de partículas de MU1. Ampliação 10.000x.

FIGURA 23 - Imagem de MEV de partículas de quitosana magnéticas QM1. Ampliação 10.000x.

FIGURA 24 - Imagem de MEV de partículas de quitosana magnéticas QM2Na (quitosana reprecipitada com NaOH). Ampliação 10.000x.

V.2. Difractometria de raios X (DRX)

V.2.1. Quitosana

O filme obtido por secagem da solução de quitosana dissolvida em ácido acético foi analisada por DRX. A FIG. 25 ilustra o DRX do filme de quitosana. A quitosana é composta pelas unidades monoméricas 2-amino-2-desoxi-D-glicose e, em menor quantidade, 2-acetamida-2-desoxi-D-glicose, possuindo composição variável devido ao grau residual de desacetilação, unidas por ligações glicosídicas β -(1 $\rightarrow$ 4) [ARANAZ, 2009].

O polissacarídeo no estado sólido apresenta estrutura semicristalina cujo índice de cristalinidade varia com o grau de desacetilação (GD), peso molecular e preparação de quitosana. A análise de DRX dos pós de quitosana de GD entre 83 e 95% apresentou menor índice de cristalinidade quanto maior o GD [ANTONINO, 2007]. Entretanto, filmes de quitosana com DA de 84 a 100% e diferente peso molecular (viscosidade entre 1720 e 11600), obtidos por dissolução e reprecipitação com NaOH, apresentaram estrutura molecular amorfa sem

indícios dos 2 picos de difração em $2\theta = 10^\circ$ e 15° atribuídos aos cristais da forma hidratada e da forma anidra, respectivamente [OGAWA, 1991]. Filme de quitosana com GD 100% e peso molecular alto (viscosidade 8500), obtido por dissolução com ácido acético e reprecipitado com NaOH, mostrou intensidades muito fracas de picos de difração de 10° e 15° indicando pequena quantidade de cristais hidratado e anidro com predominância da fase amorfa [OGAWA *et al.*, 1992]. Filme de quitosana com GD 100% e baixo peso molecular (viscosidade 660) apresentou poucos cristais hidratados (10°) e maior quantidade de cristais anidros (15°) e, portanto, com aumento de cristalinidade. DHANIKULA e PANCHAGNULA, 2004 mostraram um filme de quitosana de GD $\geq 85\%$ com dois picos de difração de baixa intensidade em $19,1^\circ$ e $23,3^\circ$ sobrepostos no intenso halo de difração indicando a predominância da fase amorfa. O halo amorfo estendeu de 7° a 45° em 2θ .

O difratograma do filme de quitosana, ilustrado na FIG. 21, mostra um extenso halo amorfo entre 10° e 35° de difração e de alta intensidade centralizado em $2\theta = 20^\circ$, indicando uma estrutura aleatória sem ordenamento cristalino da base polimérica de quitosana unidas por ligações *N*-glicosídicas. Não há evidências de regiões cristalinas. A alta intensidade do halo sugere uma quantidade maior de parte amorfa.

FIGURA 25 - Difratograma de raios x do filme de quitosana.
u.a. = unidade arbitrária

V.2.2. Partículas magnéticas de magnetita (Fe_3O_4) (MU1)

A FIG. 26 ilustra o difratograma do pó preto MU1 obtido como sendo a magnetita. De acordo com o difratograma padrão de magnetita JCPDS-ICDD 19-629 [JCPDS, Diffraction Data Base, ICDD 19-629], os picos de reflexão comprovam a obtenção da magnetita de estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC) do tipo espinélio invertido. Os picos definidos e alargados observados na MU1 são característicos de cristais de nanopartículas. Aplicou-se a equação de Scherrer a fim de estimar o tamanho do cristalito.

FIGURA 26 - Difratograma de raios X do pó MU1.
u.a. = unidade arbitrária

V.2.3. Quitosana magnética QM1 e QM2Na

Na FIG. 27 foram sobrepostos os difratogramas da QM1 e QM2Na, cujos picos de reflexão da magnetita foram observados. Os picos são definidos e alargados, ou seja, a magnetita manteve a característica de nanoparticulado. Embora a presença do halo de difração da fase amorfa de quitosana não seja evidente, comparando-se com o difratograma de MU1 (FIG. 26), observou-se que a intensidade dos picos é menor na QM1 e na QM2Na como mostra a TAB. 9. Sugere-se que a diminuição na intensidade dos picos seja causada pela presença da massa de biopolímero e consequentemente menos massa de MU1 para o mesmo volume de amostras analisadas. Além disso, a quitosana absorve parte da radiação, fato que contribui para a atenuação da intensidade dos picos de MU1. Diante dessas evidências, pode-se sugerir que a QM1 e QM2Na sejam compósitos formados por quitosana e nanopartículas de magnetita.

FIGURA 27 - Difratogramas de raios X dos compósitos QM1 e QM2Na sobrepostos.

V.2.4. Tamanho médio dos cristalitos

O diâmetro médio dos cristalitos foi calculado aplicando-se a equação de Scherrer, tendo como base a largura à meia altura do pico de difração de maior intensidade em 35 °. O tamanho médio estimado foi em torno de 8 nm para as 3 amostras ensaiadas conforme mostra a TAB. 7.

TABELA 7 - Valores de intensidade dos picos de DRX e diâmetro médio (d) da amostras MU1, QM1 e QM2Na.

Amostra	Pico (°)	Intensidade (u.a.)	d (nm)
MU1	35	137	8,1
QM1	35	85	7,9
QM2Na	35	72	7,9

V.3. Magnetometria de amostra vibrante (MAV)

As curvas de magnetização foram obtidas a fim de confirmar o comportamento superparamagnético das nanopartículas de MU1. Na FIG. 28a observam-se as curvas de magnetização com alto valor de magnetização de saturação, detalhada na TAB. 8. Entretanto, devido aos fenômenos de anisotropia, as nanopartículas de magnetita da MU1 apresentaram valores de magnetização de saturação menores que da magnetita natural, o qual é 92 emu.g^{-1} [CULLITY, GRAHAM, 2009].

FIGURA 28 - Curvas de magnetização de saturação sobrepostas das MU1, QM1 e QM2Na **(a)**;
Ampliação da região central das curvas de magnetização: MU1 **(b)**,
QM1 **(c)** e QM2Na **(d)**.
Temperatura de 27 °C.

TABELA 8 - Valores de magnetização das partículas de MU1, QM1 e QM2Na.

Amostra	Magnetização de saturação (emu.g^{-1})
MU1	56,6
QM1	55,9
QM2Na	56,1

De acordo com os resultados apresentados na TAB. 8 nota-se que os valores estão bem próximos para as 3 amostras ensaiadas, indicando que a presença da quitosana nos compósitos não foi suficiente para causar alteração significativa na magnetização de saturação.

Nota-se que todas as nanopartículas apresentaram um mínimo de histerese, caracterizada pelo atraso entre o campo magnético aplicado e a magnetização do material (densidade de fluxo) (FIG. 28b, 28c, 28d e TAB. 9 [LATHAM, WILLIAMS, 2008; ZHAO *et al.*, 2009]).

TABELA 9 - Valores de magnetização das nanopartículas de MU1 e dos compósitos QM1 e QM2Na.

Amostra	+ B_R (emu.g ⁻¹)	- H_C (kOe)	- B_R (emu.g ⁻¹)	+ H_C (kOe)
MU1	14	0,14	17	0,15
QM1	7	0,10	15	0,15
QM2Na	6	0,09	14	0,14

B_R → densidade de fluxo remanente
 H_C → campo coercivo

A retenção de magnetização ocorreu, provavelmente, devido à aglomeração dos grãos, formando camadas de superfícies irregulares, alterando a sua dimensão, mudando drasticamente a direção do campo magnético (anisotropia magnética), e afetando, dessa forma, o fenômeno monodomínio [MAHMOUDI *et al.*, 2009].

V.4. Calorimetria exploratória diferencial (DSC)

Os ensaios de DSC foram realizados com o intuito de caracterizar partículas magnéticas de magnetita, confirmar o revestimento com a quitosana e ressaltar alguma alteração relevante. Na sobreposição apresentada na FIG. 29 e detalhada na TAB. 10 é possível observar o comportamento individual de cada material, bem como a interação do biopolímero com as partículas magnéticas.

FIGURA 29 - Curvas DSC das amostras: MU1 **(a)**; filme de quitosana **(b)**; QM1 **(c)**; QM2Na **(d)**. 10°C.min⁻¹, 50 mL.min⁻¹, N₂.

TABELA 10 - Transições térmicas do filme de quitosana, das partículas magnéticas MU1 e dos compósitos QM1 e QM2Na.

Identificação	Endotérmico(°C)					Exotérmico(°C)	
	Massa (mg)	Tp ₁ (°C)	ΔH ₁ (mJ.mg ⁻¹)	Tp ₂ (°C)	ΔH ₂ (mJ.mg ⁻¹)	Tp ₃ (°C)	ΔH ₃ (mJ.mg ⁻¹)
Quitosana	3,6	91	346,7	-----	-----	295	277,0
MU1	11,3	93	91,1	241	6,9	-----	-----
QM1	12,2	93	183,6	233	10,9	361	63,3
QM2Na	11,3	92	170,7	234	9,1	374	62,6

Na curva DSC da amostra MU1 (FIG. 29a) observam-se dois picos endotérmicos. O primeiro, por volta de 90 °C, corresponde ao processo de desidratação, uma vez que a preparação das amostras foi realizada em meio

aquoso. O segundo, a 241 °C, se refere à transição de fase, onde a magnetita (Fe_3O_4) é convertida em outras espécies de óxidos de ferro [PENICHE-COVAS *et al.*, 1993; JUNG *et al.*, 1999].

Na curva DSC da amostra do filme de quitosana (FIG. 29b), notam-se dois picos, um endotérmico, também característico da desidratação do material, e outro exotérmico por volta de 295 °C, que está relacionado ao processo de degradação da quitosana, por meio da desidratação dos anéis sacarídeos, despolimerização e decomposição de unidades acetiladas e desacetiladas do biopolímero [NETO *et al.*, 2005].

Nas curvas DSC das amostras QM1 (FIG. 29c) e QM2Na (FIG. 29d) surgem três picos. O primeiro endotérmico, na região de desidratação (~90 °C), o segundo, também endotérmico, em 233 °C e 234 °C, respectivamente, indicando a presença das partículas de magnetita em processo de transição, e o terceiro, exotérmico em 361 °C e 374 °C dando indícios de decomposição térmica do biomaterial.

A elevação na temperatura de decomposição térmica em relação ao biopolímero, da ordem de 66 °C para QM1 e 79 °C para QM2Na, supõe a presença de ligações covalentes entre a quitosana e o Fe. Entre os compósitos, o QM2Na submetido à precipitação com hidróxido de sódio apresentou maior estabilidade térmica decompondo-se em temperatura mais alta. Esse deslocamento é o indicativo de um biomaterial com maior estabilidade térmica, ocasionada, provavelmente pelo tratamento de precipitação com NaOH. As curvas DSC confirmaram a formação do compósito pela ocorrência desses eventos endotérmicos e exotérmicos.

V.5. Termogravimetria (TG)

Na FIG. 30 e TAB. 11 referentes às curvas TG e DTG da quitosana, observam-se dois estágios de perda de massa. O primeiro, com pico máximo (DTG) em 61 °C e perda de massa de 12,70%, está associado ao processo de desidratação do material. O segundo tem um pico máximo (DTG) em 288 °C, perda de massa de 50,80%, e está relacionado ao processo de desidratação dos anéis sacarídeos, despolimerização e decomposição de unidades acetiladas e desacetiladas do biopolímero.

FIGURA 30 - Curvas de TG (a) e DTG (b) do filme de quitosana. $10^{\circ}\text{C}.\text{min}^{-1}$, $50\text{ mL}.\text{min}^{-1}$, N_2 .

TABELA 11 - Caracterização por TG e DTG da quitosana, do pó de magnetita MU1 e dos compósitos QM1 e QM2Na.

Perda de Massa								Resíduo (+/- 5%)	
Identificação	Massa inicial (mg)	Estágio 1		Estágio2		Estágio3		(%)	Massa (mg)
		(%)	DTG (°C)	(%)	DTG (°C)	(%)	DTG (°C)		
Quitosana	7,04	12,70	61	50,79	288	-----	-----	37	2,57
MU1	14,64	4,52	49	3,01	217	2,63	302	90	13,16
QM1	19,93	3,73	54	2,15	214	1,49	317	93	18,47
QM2Na	27,22	2,90	65	2,71	216	2,36	321	92	24,92

Devido à lenta taxa de decomposição da cadeia polimérica associada à realização dos experimentos em ambiente inerte, sob atmosfera de nitrogênio (N_2), constatou-se um resíduo de carbono de aproximadamente 37% (TAB. 11), mesmo com material sendo ensaiado até 800°C [PENICHE-COVAS *et al.*, 1993; TONHI, PLEPIS, 2002].

Para a magnetita MU1, observou-se a ocorrência de três eventos térmicos como mostram as FIG. 31a e TAB. 11. O primeiro, referente à liberação de água superficial, inicia-se por volta de 30 °C e se completa ao redor de 130 °C com um pico máximo em torno de 49 °C e perda de massa em torno de 4,52%. O segundo, com temperatura de pico em 217 °C e com perda de massa de 3%. E o terceiro, mais largo e menos definido que o segundo, com temperatura de pico em 302 °C e perda de massa em torno de 2%. Supõe-se que os dois últimos eventos tenham ocorrido devido à decomposição da magnetita em outras espécies de óxidos de ferro [SHAN *et al.*, 2007; ZHAO *et al.*, 2006].

As curvas de QM1 e QM2Na representadas pelas FIG. 31b e 31c, respectivamente, tiveram o comportamento análogo ao dos eventos ocorridos para MU1.

A primeira decomposição térmica para QM1 e QM2Na apresentou um pico máximo (DTG) de 54°C e 65°C, associada a uma perda de massa de 3,73% e 2,90%, respectivamente. Isso pode estar relacionado ao fato de a quitosana agregada às nanopartículas ser extremamente hidrofílica, retendo mais água em sua estrutura, necessitando de maior quantidade de energia térmica para a liberação dessas moléculas de sua superfície [GUO *et al.*, 2010].

Outro fator relevante é que, para QM2Na, a temperatura de pico (65°C) foi maior que a alcançada pela quitosana (61°C), ou seja, o hidróxido de sódio, além de precipitar o polímero, melhorou sua interação com os íons metálicos, contribuindo para a elevação da temperatura durante o processo de desidratação.

O segundo pico em 214°C (QM1) e 216°C (QM2Na), assim como para MU1, provavelmente está ligado à decomposição dos hidróxidos de ferro, seguido pela formação dos óxidos de ferro [GUO *et al.*, 2010].

O terceiro pico identificado nesse ensaio, em 317°C e 321°C, mais bem definido nos compósitos que na magnetita, apresenta temperatura próxima à do segundo evento ocorrido para a quitosana (288°C), podendo sugerir que ele está relacionado à decomposição da camada de cobertura das partículas magnéticas.

O efeitos causados pela reação do polímero com o NaOH também é percebido nessa fase, uma vez que há um sensível deslocamento do pico para uma temperatura mais alta indicando uma estrutura com maior estabilidade térmica.

A magnetita e os compósitos magnéticos, contendo partículas de magnetita, apresentaram massa residual de 90%, 93% e 92%, respectivamente, até a temperatura de 800°C (TAB. 12). Essa diferença no percentual de resíduo, embora seja pequena, revela a presença da quitosana ligada às partículas de magnetita.

FIGURA 31 - Curvas de TG (a, b, c) e DTG (A, B, C) de MU1 (a, A), QMU1 (b, B) e QM2Na (c, C). $10^{\circ}\text{C}.\text{min}^{-1}$, $50\text{ mL}.\text{min}^{-1}$, N_2 .

TABELA 12- Massas residuais da MU1 e dos compósitos QM1 e QM2Na ensaiadas por meio de TG.

Identificação	Descrição	Perda de massa (%)	Resíduo (%)
MU1	Magnetita	10,16	90
QM1	Magnetita revestida com quitosana	7,37	93
QM2Na	Magnetita revestida com quitosana e solidificada com NaOH	8,44	92

V.6. Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)

As principais bandas de absorção observadas no espectro infravermelho (FIG. 32) da quitosana, da MU1, QM1 e QM2Na estão resumidas na TAB. 13.

FIGURA 32 - Espectro de absorção na região do infravermelho: **(a)** filme de quitosana ensaiado por técnica de reflexão (ATR); e partículas magnéticas MU1 **(b)**; QM1 **(c)** e QM2Na **(d)**, diluídas em KBr .

TABELA 13 - Principais atribuições de bandas de absorção de infravermelho e frequências vibracionais para a quitosana, MU1, QM1 e QM2Na.

Modo de vibração	Amostra / Número de ondas (cm ⁻¹)			
	Quitosana	MU1	QM1	QM2Na
δ <i>OH / H₂O / NH</i>	3363	-----	3430	3430
ν <i>OH / H₂O</i>	-----	3430	-----	-----
ν <i>CH₂ / NH</i>	2869	-----	-----	-----
δ <i>C = O / H₂O</i> (Amida I)	1646	-----	-----	-----
δ <i>NH₂</i> (Amina II)	1581	-----	-----	-----
ν <i>CH₃</i>	1377	-----	-----	-----
δ <i>CO</i> (Álcool 1 ^{ario})	1152	-----	-----	-----
ν <i>COC</i> (β -(1-4))	1028	-----	-----	-----
δ <i>H₂O</i>	-----	1629	1630	1629
δ <i>H₂O / F_eO</i>	-----	1385	-----	-----
ν <i>F_eO</i>	-----	587	591	587

ν = Deformação axial ou estiramento; δ = Deformação angular

No ensaio com a quitosana, a banda de deformação axial OH absorve no intervalo entre 3672 cm^{-1} e 3008 cm^{-1} , apresentando uma banda de absorção ao redor de 3363 cm^{-1} e se sobrepõe à banda de estiramento axial NH, que vibraria próximo a 3335 cm^{-1} . As vibrações em 2869 cm^{-1} e 1377 cm^{-1} se referem ao estiramento de CH_2 e CH_3 . A absorção na região de 1646 cm^{-1} está associada ao grupo carbonila (C=O) da amida I que diminui de acordo com o aumento do grau de desacetilação [SUGIMOTO *et al.*, 1998].

Em 1581 cm^{-1} observa-se a deformação angular NH_2 (amida II). Em 1152 cm^{-1} há a ocorrência da banda de absorção de estiramento vibracional CO do álcool primário. E em 1028 cm^{-1} encontra-se a banda de estiramento assimétrico na região COC referente à ligação glicosídica β -(1-4) [SUGIMOTO *et al.*, 1998].

Notam-se as bandas de absorção em 3430 cm^{-1} , 1629 cm^{-1} e 1385 cm^{-1} que são relativas às vibrações do grupo OH e H_2O (FIG. 32b) [PAWLAK e MUCHA, 2004]. O pico em localizado em 1372 cm^{-1} e 1385 cm^{-1} também pode estar relacionado à vibração $\text{CH}(\text{CH}_3)$. A banda ao redor de 587 cm^{-1} é caracterizada pela ligação (Fe-O) de óxido de ferro que pode ser tanto da magnetita, maghemita ou de outras espécies de óxido de ferro [TURCU *et al.*, 2009; YOO *et al.*, 2007].

Similarmente ao ocorrido com a magnetita, nos compósitos também se observou o aparecimento das bandas de absorção em 3434 cm^{-1} , 1630 cm^{-1} , e ao redor de 590 cm^{-1} . Porém, as vibrações em 1385 cm^{-1} da magnetita e em 1028 cm^{-1} referente à ligação glicosídica não foram notadas.

V.7. Ensaios biológicos

A curva padrão do BSA está ilustrada na FIG. 33. Ela foi obtida por regressão linear com um valor de coeficiente de correlação linear (r^2) igual a 0,99538, sendo $a = 0,00824$ e $b = 0,02353$. As concentrações proteicas obtidas dos estudos subsequentes foram determinadas a partir desta curva.

FIGURA 33 - Curva padrão da BSA.

V.7.1. Tempo de incubação das proteínas (2 mg.mL^{-1}) nas partículas magnéticas

O conteúdo proteico das amostras varia com o tempo de contato com as partículas magnéticas. Os dados estão apresentados em relação à solução inicial de cada proteína colocada em contato com a partícula magnética; foram comparados os diferentes intervalos de tempo para verificar a de melhor rendimento.

V.7.1.1. Albumina de soro bovino (BSA)

De acordo com a FIG. 34 e TAB. 14, em 30 min de incubação aproximadamente 13% do BSA (2 mg.mL^{-1}) foram imobilizados nas partículas QM1Glu-BSA e QM2NaGlu-BSA, e 35% nas QM3Glu-BSA. A quitosana

magnética reticulada e funcionalizada apresentou melhor resultado de imobilização de SAB. Observaram-se pequenas variações no percentual de imobilização até o limite de tempo ensaiado de 300 min, porém verificou-se que ocorreu a saturação para a concentração estudada não havendo necessidade de um período maior de incubação.

FIGURA 34 - Imobilização do albumina de soro bovino (BSA) nas partículas de quitosana magnéticas.
[BSA] = 2 mg.mL⁻¹

TABELA 14 - Percentual imobilizado com variação de tempo de incubação da BSA nas partículas de quitosana magnéticas.

Tempo (min)	QM1Glu-BSA (%)	QM2NaGlu-BSA (%)	QM3Glu-BSA (%)
30	13	12	35
60	13	12	31
120	14	12	29
180	7	8	30
300	10	11	-----

V.7.1.2. Colágeno

Conforme mostra a FIG. 35, o percentual de imobilização do colágeno ocorreu de forma irregular no intervalo de tempo estudado, de 30 min a 300 min, não apresentando um resultado conclusivo quanto à imobilização. Após a incubação, algumas amostragens não apresentaram reação com o reagente de Bradford impossibilitando a leitura de absorbância no espectrofotômetro. Este fato pode estar associado à dificuldade encontrada na preparação do colágeno e uma possível alteração da proteína em reações secundárias com as partículas magnéticas durante a incubação.

FIGURA 35 - Imobilização do colágeno nas partículas de quitosana magnéticas.

V.7.1.3. Tripsina

Os ensaios com a enzima tripsina foram realizados verificando-se, também, a eficácia de imobilização em partículas magnéticas sem o tratamento com o glutaraldeído.

Assim como observado para BSA, em 30 min ocorreu a imobilização da tripsina nas QM funcionalizadas com o glutaraldeído, sendo entretanto, encontrado valores de percentual maiores. Em 30 min, a imobilização da tripsina variou de 43% a 62%, como pode ser verificado na FIG. 36 e TAB. 15. A mesma figura mostra também que as QM1 e QM2Na, sem glutaraldeído, apresentaram resultados similares, ou seja, imobilizaram um percentual de 50% de tripsina em 60 min de incubação. Por outro lado, a QM3, sem glutaraldeído, apresentou o melhor resultado com 88% de tripsina imobilizada. Este fato leva a supor que o grupo amino da quitosana apresenta maior afinidade pela tripsina do que o grupo carbonila do glutaraldeído. Com relação às QM1 e QM2Na, sem glutaraldeído, as quais foram submetidas às etapas de secagem e precipitação, respectivamente,

apresentaram uma eficácia menor do que a QM3 possivelmente porque apresentavam um menor número de grupos amino disponível. Devido ao alto rendimento de imobilização da tripsina na QM3, estudou-se a sua atividade enzimática com BapNa.

FIGURA 36 - Imobilização da tripsina nas partículas de quitosana magnéticas em diferentes tempos de incubação.
[Trip] = 2 mg.mL⁻¹

TABELA 15 – Percentual imobilizado com variação de tempo de incubação da tripsina nas partículas de quitosana magnéticas.

Tempo (min)	QM1	QM2Na	QM3
30	61,9	43,3	51,7
60	55,9	48,3	30,8
**60	55,6	49,5	87,5

** Sem glutaraldeído

V.7.1.4. Atividade enzimática

A atividade enzimática da tripsina imobilizada foi verificada adicionando-se BApNa às QM3-Trip e QM3Glu-Trip na proporção 950/50 μL . Para retirar o excesso de enzima que supostamente estivesse apenas em contato superficial e pudesse vir a alterar os resultados, as partículas magnéticas foram submetidas à lavagens com HCl 0,001 M. A atividade enzimática da tripsina foi avaliada após 5 dias e 30 dias imobilizada nas partículas de quitosana magnéticas, e o resultado está apresentado na FIG. 37.

FIGURA 37 - Atividade enzimática da tripsina nas partículas de QM3-Trip e QM3Glu-Trip após várias lavagens com HCl 0,001mol L⁻¹, antes dos ensaios.
[Trip-carga] = 0,1 mg.mL⁻¹.

A atividade medida manteve-se constante, tanto nos compósitos lavados, quanto nos não lavados, confirmando que não havia enzima dispersa no meio, e que ela realmente estava imobilizada no material ensaiado. A partir da 5ª. lavagem a atividade começou a diminuir tanto da QM3-Trip quanto da QM3Glu-Trip,

indicando a remoção da enzima imobilizada na superfície das partículas magnéticas.

Os ensaios mostraram que nas duas QM3, funcionalizada e não funcionalizada, mesmo 30 dias após a incubação, a tripsina ainda estava imobilizada e ativa. Porém a atividade tinha diminuído para 30% daquela observada com 5 dias de incubação.

Como a QM3-trip e QM3Glu-trip apresentaram o mesmo comportamento quanto à atividade enzimática, estudou-se a cinética para definir o carreador de tripsina mais adequado.

V.7.1.5. Cinética enzimática

V.7.1.5.1. Tripsina carga

A FIG. 38 ilustra a formação do produto (P) e as velocidades das reações catalisada pela tripsina (Trip-carga), cuja concentração foi mantida constante, variando-se a concentração do substrato (BApNA).

Conforme previsto pelo modelo cinético de Michaelis-Menten para reações de monossustrato, em baixa concentração [S1] a enzima permanece em equilíbrio entre a forma livre [E] e o complexo enzima-substrato [ES]. Observa-se que em S5, concentração maior, a velocidade da reação é maior quando comparada a S4, e assim sucessivamente, indicando que a concentração do substrato tem influência direta na velocidade de formação do produto.

FIGURA 38 - Efeito da concentração do substrato BApNA na velocidade da reação catalisada pela tripsina (Trip-carga).

As velocidades de reação para as diferentes concentrações de substratos foram relacionadas no gráfico dos recíprocos de Lineweaver-Burk ($1/v \times 1/[S]$), que se baseia no rearranjo linear da equação de Michaelis-Menten (FIG. 39).

FIGURA 39 - Gráfico duplo-recíproco ou de Lineweaver-Burk baseado nos resultados obtidos nos ensaios com a Trip-carga

No ajuste dos dados da Trip-carga pelo modelo de regressão linear, obteve-se $R^2 = 0,9931$ de coeficiente de correlação linear. O valor de K_m foi 1,60 mM e a V_{max} foi $3,8 \times 10^{-8} \mu\text{M} \cdot \text{min}^{-1}$.

A relação V_{max}/K_m indica a afinidade da enzima pelo substrato. Foi obtido o valor de $2,40 \times 10^{-8}$ para a tripsina carga.

V.7.1.5.2. Partículas magnéticas (QM3-Trip)

As partículas magnéticas não tratadas com glutaraldeído (QM3-Trip) apresentaram atividade ao serem colocadas em contato com o substrato. No entanto, a sua separação magnética do meio reacional foi muito lenta e incompleta, deixando muitas partículas magnéticas dispersas no meio. Esse evento dificultou a realização das leituras no espectrofotômetro, causando interferências nas medidas da absorbância, e aumentando o tempo de intervalo das leituras, uma vez que havia a necessidade de se manter o material sob a ação do campo magnético por um tempo maior, além do intervalo de 1 min, para o aprisionamento das partículas à parede do microtubo e posterior retirada da parte líquida. Após algumas tentativas de acelerar esse processo, percebeu-se que esse material não era adequado para os ensaios de cinética enzimática, não fornecendo dados confiáveis. Frente a esta dificuldade experimental esses resultados foram desprezados.

V.7.1.5.3. Partículas magnéticas (QM3Glu-Trip)

Para a enzima imobilizada com glutaraldeído (QM3Glu-Trip) (FIG. 40) obteve-se um K_m de 1,08 mmol L⁻¹ e V_{max} $3,00 \times 10^{-7} \mu\text{M} \cdot \text{min}^{-1}$. A relação V_{max}/K_m foi $2,77 \times 10^{-7}$, caracterizando que a enzima imobilizada com glutaraldeído tem uma afinidade pelo substrato 11 vezes maior que a enzima livre. Este resultado indica que a imobilização facilitou a formação do complexo [ES].

FIGURA 40 - Gráfico duplo-recíproco ou de Lineweaver-Burk da tripsina na QM3Glu-Trip

VI. CONCLUSÕES

A obtenção dos compósitos, partículas de magnetita-quitosana, foi realizada com sucesso, empregando-se uma metodologia relativamente simples, na qual as partículas magnéticas, produzidas por meio da precipitação simultânea dos íons Fe^{2+} e Fe^{3+} em solução de NaOH, foram vertidas sobre um solução de quitosana, obtendo-se dois tipos de compósitos, sendo um por secagem direta e outro por meio de uma etapa adicional de reprecipitação da quitosana seguida de secagem.

Os compósitos apresentaram características de materiais com propriedades superparamagnéticas e, portanto, eficientes na aplicação da técnica de separação magnética sólido-líquido.

A caracterização comprovou a formação de nanopartículas superparamagnéticas combinadas com quitosana, sem contudo apresentar diferenças significativas entre os compósitos. Segundo os resultados de DSC, o compósito submetido à precipitação com NaOH apresentou um pequeno aumento na estabilidade térmica, em comparação com o que não sofreu a reprecipitação da quitosana.

Por meio desses estudos é possível afirmar que houve a imobilização das proteínas BSA, colágeno e tripsina na superfície das partículas QM1Glu, QM2NaGlu, QM3Glu em 30 min de incubação. A tripsina apresentou maior afinidade pelas partículas magnéticas (QM), seguida pela proteína albumina. Houve problemas para a dissolução do colágeno em meio aquoso, mesmo com o aquecimento da água de dissolução; esse fato dificultou a imobilização dessa proteína nas QM. Para a tripsina, verificou-se que as partículas de QM3 não funcionalizadas apresentaram maior potencial de imobilização do que QM3Glu.

Por meio dos ensaios de atividade enzimática da tripsina, verificou-se que, 30 dias após a incubação, a tripsina ainda estava imobilizada e ativa nas

partículas QM3-trip e QM3Glu-trip, confirmando a possibilidade de sua reutilização por um bom período de tempo.

No estudo cinético, as partículas sem o tratamento com o glutaraldeído (QM3-Trip) ficaram muito dispersas, criando dificuldade para a sua remoção do meio reacional com o campo magnético, em intervalos de tempo regulares, gerando dados inconsistentes no momento do ensaio espectrofotométrico, mostrando-se inviáveis para esse tipo de ensaio

Por outro lado, as partículas funcionalizadas com o glutaraldeído (QM3Glu-Trip), além de se magnetizarem com facilidade quando expostas a um campo magnético, apresentaram afinidade pelo substrato, reagindo no tempo preestabelecido para a sua clivagem, fornecendo resultados coerentes no ensaio de cinética enzimática.

As QM sintetizadas e funcionalizadas apresentaram boas perspectivas de aplicação como carreadoras de BSA, colágeno e tripsina em ensaios biológicos, cuja a separação sólido-líquido poderá ser realizada por técnica de separação magnética.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABARRA, E.N.; ACHARYA, B.R.; INOMATA, A.; AJAN, A.; OKAMOTO, I. Synthetic ferrimagnetic media. **Sci. Tech.**, v. 37, p. 145-154, 2001.
- ALBERTS, B.; BRAY, D.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. **Fundamentos da biologia celular**. Porto Alegre: Artmed, 1999a, cap. 5, Estrutura e função das proteínas. p. 135-184.
- ALBERTS, B.; BRAY, D.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. **Fundamentos da biologia celular**. Porto Alegre: Artmed, 1999b, cap. 3, Energia, catálise e biosíntese. p. 135-184.
- ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P.; BRAY, D.; WATSON, J.D. **Molecular biology of the cell**, 4th edition, New York: Garland Science, 2002. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26830/>> Acesso em: 01 jan. 2010.
- ANTONINO, N.A. Otimização do processo de obtenção de quitina e quitosana de exoesqueletos de camarões oriundos da indústria pesqueira paraibana, 2007, Mestrado (Dissertação), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB.
- ARANAZ, I.; MENGÍBAR, M.; HARRIS, R.; PAÑOS, I.; MIRALLES, B.; ACOSTA, N.; GALED, G.; HERAS, A. Functional characterization of chitin and chitosan. **Curr. Chem. Biol.**, v. 3, p. 203-230, 2009.
- AZEVEDO, V.V.C.; CHAVES, S.A.; BEZERRA, D.C.; LIA FOOK, M.V.; COSTA, A.C.F. M. Quitina e quitosana: aplicações como biomateriais. **Rev. Eletr. Mat. Proc.**, v. 2.3, p. 27-34, 2007.
- BADAWY, M.E.I.; RABEA, E.I. A biopolymer chitosan and its derivatives as promising antimicrobial agents against plant pathogens and their applications in crop protection. **Int. J. Carb. Chem.**, v. 2011, p. 29, 2011.
- BARRON, A.R. The Early History of Nanotechnology. Disponível em: <http://cnx.org/content/m14504/1.1/>>. Acesso em: 01 jul. 2010.
- BATTISTI, M.V.; CAMPANA-FILHO, S.P. Obtenção e caracterização de α -quitina e quitosanas de cascas de *Macrobrachium rosenbergii*. **Quim. Nova**, v. 31, n. 8, p. 2014-2019, 2008.
- BENICEWICZ, B.C.; HOPPER, P.K. Review : Polymers for absorbable surgical sutures - part II. v. 6, p. 64-94, **J Bioact. Comp. Pol.**, 1991.
- BERGER, P.; ADELMAN, N.B.; BECKMAN, K.J.; CAMPBELL, D.J.; ELLIS, A.B.; LISENSKY, G.C. Preparation and properties of an aqueous ferrofluid. **J. Chem. Educ.**, v.76, n. 7, p. 943-948, 1999.

- BERRY, C.C.; CURTIS, A.S.G. Functionalisation of magnetic nanoparticles for applications in biomedicine. **J. Phys. D: Appl. Phys.** v. 36, p. 198-206, 2003.
- BHATIA, S.C.; RAVI, N. A Magnetic Study of an Fe-chitosan complex and Its relevance to other biomolecules. **Biomacromolecules**, v. 1, p. 413-417, 2000.
- BHATTARAI, S.R.; KC, R.B.; KIM, S.Y.; SHARMA, M.; KHIL, M.S.; HWANG, P.H.; CHUNG, G.H.; KIM, H.Y. N-hexanoyl chitosan stabilized magnetic nanoparticles: Implication for cellular labeling and magnetic resonance imaging. **J. Nanobiotechnology**, v. 6, n. 1, p. 1-9, 2008.
- BRADFORD, M. a rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. **Anal. Biochem.**, v. 72, p. 248-254, 1976.
- BRENA, B.M.; BATISTA-VIERA, F. **Methods in Biotechnology: Immobilization of Enzymes and Cells**, 4th edition, Totowa, NJ, J. M. Guisan © Humana Press Inc., 2006 Disponível em: <<http://www.springer.com/978-1-58829-290-2>> Acesso em: 27 mar. 2010, p. 15-30.
- CAMARGO, P.H.C.; SATYANARAYANA, K.G.; WYPYCH, F. Nanocomposites: synthesis, structure, properties and new application opportunities. **Mater. Res.**, v. 12, n. 1, p. 1-39, 2009.
- CAMPANA FILHO, S.P.; SIGNINI, R. Efeito de aditivos na desacetilação de quitina. **Polímeros**, v. 11, n. 4, p. 169-173, 2001.
- CAMPANA-FILHO, S.P.; BRITTO, D.; CURTI, E.; ABREU, F.R.; CARDOSO, M.B.; BATTISTI, M.V.; SIM, P.C.; GOY, R.C.; SIGNINI, R.; LAVALL, R.L. Extração, estruturas e propriedades de α - e β -quitina. **Quim. Nova**, v. 30, n. 3, p. 644-650, 2007.
- CAMPBELL, F.C. **Introduction to composite materials**. Disponível em: <www.asminternational.org>. Acesso em: 17 set. 2010.
- CASTRO, V.F.; CELESTINO, J.; QUEIROZ, A.A.A.; GARCIA, F.G. Propriedades magnéticas e biocompatíveis de nanocompósitos para utilização em magneto-hipertermia. **Rev. Bras. Fís. Med.** v. 4, n. 1, p. 79-82, 2010.
- CULLITY, B.D. Introduction to magnetic materials. Addison Wesley Publishing Company, 1972
- CULLITY, B.D.; GRAHAM, C.D. **Introduction to Magnetic Materials**, 2th ed., Wiley-IEEE Computer Society Press, New Jersey, USA, 2009.
- D'AYALA, G.G.; MALINCONICO, M.; LAURIENZO, P. Review: Marine derived polysaccharides for biomedical applications: chemical modification approaches. **Molecules**, v. 13, p. 2069-2106; 2008.
- DABDOUB, M.J.; BRONZEL, J.L. Biodiesel: visão crítica do status atual e perspectivas na academia e na indústria. **Quim. Nova**, v. XY, n. 00, p 1-17, 200_]

- DHANIKULA, A.B.; PANCHAGNULA, R. Chitosan films for local delivery of paclitaxel. **AAPS. J.**, v. 6, n. 3, 2004.
- DIAS, A.M.G.C.; HUSSAIN, A.; MARCOS, A.S.; ROQUE, A.C.A. A biotechnological perspective on the application of iron oxide magnetic colloids modified with polysaccharides. **Biotechnol. Adv.**, v. 29, p. 142–155, 2011.
- DREXLER, E. Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechnology. 1986. Disponível em : < http://xaonon.dyndns.org/misc/engines_of_creation.pdf>. Acesso em: 27 maio 2010.
- DREXLER, K.E. Molecular engineering: An approach to the development of general capabilities for molecular. **Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.**, v. 78, n. 9, p. 5275-5278, 1981.
- DUTTA, P.K.; DUTTA, J.; TRIPATHI, V.S. Chitin and chitosan: chemistry, properties and applications. **J. Sci. Ind. Res.**, v. 63, p. 20-31, 2004.
- ERLANGER, B. F.; KOKOWSKY, N.; COHEN, W. The preparation and properties of two new chromogenic substrates of trypsin. **Arch. Biochem. Biophys.**, n. 95, v.2, p. 271-278, 1961.
- Expasy proteomics server. Disponível em: <<http://www.expasy.org/cgi-bin/protparam1?P00761@9-231@>>. Acesso em: 09 set. 2010.
- FAN, M.; HU, Q.; SHEN, K. Preparation and structure of chitosan soluble in wide pH range. **Carbohydr. Polym.**, n. 78, p. 66-71, 2009.
- FANFAIR, D., DESAI, S., KELTY, C. The Early History of Nanotechnology. 2005. Disponível em: <<http://cnx.org/content/m14504/1.1/>>. Acesso em: 01 jul. 2010.
- FÁVERE, V.T.; RIELLA, H.G.; ROSA, S. Cloreto de n-(2-hidroxil) propil-3-trimetil amônio quitosana como adsorvente de corantes reativos em solução aquosa. **Quim. Nova**, v. 33, n. 7, p. 1476-1481, 2010.
- FERGUSON, R.M.; MINARD, K.M.; KRISHNAN, K.M. Optimization of nanoparticle core size for magnetic particle imaging. **J. Magn. Magn. Mater.**, v. 321, n. 10, p. 1548-1551, 2009.
- FEYNMAN, R.P. There's Plenty of Room at the Bottom, 1959. Disponível em: <<http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html>> Acesso em 23 fev. 2011.
- FORTINA, P.; KRICKA, L.J.; SURREY, S.; GRODZINSKI, P. Nanobiotechnology: the promise and reality of new approaches to molecular recognition. **Trends Biotechnol.**, v. 23, n. 4, p. 168-173, 2005.
- FOWLER, P.A.; HUGHES, J.M.; ELIAS, L.M. Biocomposites: technology, environmental credentials and market forces. **J. Sci. Food. Agric.**, v. 86, p. 1781-1789, 2006.
- GAO, Q.; CHEN, F.; ZHANG, J.; HONG, G.; NI, J.; WEI, X.; WANG, D. The study of novel Fe₃O₄@g-Fe₂O₃ core/shell nanomaterials with improved properties. **J. Magn. Magn. Mater.**, v. 321, p. 1052–1057, 2009.
- GATTESCHI, D.; SESSOLI, R.; CORNIA, A. Magnetism: general introduction. **J. Magn. Magn. Mater.**, v. 2, p. 393-419, 2004.

- GOY, R.C.; BRITTO, D.; ASSIS, O.B.G. A review of the antimicrobial activity of chitosan. **Polímeros**, v. 19, n. 3, p. 241-247, 2009.
- GUBIN, S.P.; KOKSHAROV, Y.A.; KHOMUTOV, G.B.; YURKOV, G.Y. Magnetic nanoparticles: preparation, structure and properties. **Russ. Chem. Rev.** v. 74, n. 6, p. 489-520, 2005.
- GUO, L.; LIU, G.; HONG, R.-Y.; LI, H.-Z. Preparation and characterization of chitosan poly(acrylic acid) magnetic microspheres. **Mar. Drug**, v. 8, p. 2212-2222, 2010.
- HERNÁNDEZ, R.; ZAMORA-MORA, V.; SIBAJA-BALLESTERO, M.; VEGA-BAUDRIT, J.; LÓPEZ, D.; MIJANGOS, C. Influence of iron oxide nanoparticles on the rheological properties of hybrid chitosan ferrogels. **J. Colloid Interface Sci.**, v. 339, p. 53-59, 2009.
- HOFMANN-AMTENBRINK, M.; VON RECHENBERG, B.; HOFMANN, H. Superparamagnetic nanoparticles for biomedical applications. **Nanostructured Materials for Biomedical Applications**, 2009
- HONG, R.Y.; LI, J.H.; QU, J.M.; CHEN, L.L.; LI, H.Z. Preparation and characterization of magnetite/dextran nanocomposite used as a precursor of magnetic fluid. **Chem. Eng. J.**, v. 150, p. 572-580, 2009.
- HONG, R.Y.; PAN, T.T.; HAN, Y.P.; LI, H.Z.; DING, J.; HAN, S. Magnetic field synthesis of Fe₃O₄ nanoparticles used as a precursor of ferrofluids. **J. Magn. Magn. Mater.**, v. 310, p. 37-47, 2007.
- HOSSEININAVEH, V.; BANDANI, A.; HOSSEININAVEH, F. Digestive proteolytic activity in the sunn pest, *Eurygaster integriceps*. **J. Insect Sci.**, v. 9, n. 70, p. 1-11, 2009.
- HUBER, D.L. Synthesis, Properties, and Applications of Iron Nanoparticles, **Small**, v. 1, p. 482-501, 2005. Disponível em: <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chin.200547224/pdf>>. Acesso em: 15 fev 2011.
- HUGHES, G.A. Nanostructure-mediated drug delivery. **Nanomed. Nanotechnol. Biol. Med.**, v. 1, p. 22-30, 2005.
- JANEGITZ, B.C.; LOURENÇÃO, B.C.; LUPETTI, K.O.; FATIBELLO-FILHO, O. Desenvolvimento de um método empregando quitosana para remoção de íons metálicos de águas residuárias, **Quim. Nova**, v. 30, n. 4, p. 879-884, 2007.
- JOSÉ, N. M.; PRADO, L.A.S.A. Materiais híbridos orgânico-inorgânicos: preparação e algumas aplicações. **Quim. Nova**, v. 28, n. 2, p. 281-288, 2005.
- JUDY, J.W. **Batch-fabricated ferromagnetic microactuators with silicon flexures**, 1996, PhD (Thesis), University of California, Berkeley.
- JUNG, H.I.; HUH, S.H.; OH, S.J.; KIM, Y.N.; KIM, H.K.; PARK, J.W.; CHUNG, J.J.; LEE, G.H. Oxidation enthalpy of 6 nm Fe clusters. **J. Korean Phys. Soc.**, v. 35, n. 3, pp. 265-267, 1999.

- KAWACHI, E. Y.; BERTRAN, C. A.; REIS, R. R.; ALVES, O. L. Biocerâmicas: Tendências perspectivas de uma área interdisciplinar. *Quim. Nova*, v. 23, n. 4, p. 518-522, 2000.
- KHOUSHAB, F.; YAMABHAI, M. Chitin research revisited. *Mar. Drugs*, v. 8, p. 1988-2012; 2010.
- LANGLAIS, B.; LESUR, V.; PURUCKER, M.E.; CONNERNEY, J.E.P.; MANDEA, M. Crustal magnetic fields of terrestrial planets. *Space Sci. Ver.*, DOI 10.1007/s11214-009-9557-y, 2009.
- LATHAM, A. H.; WILLIAMS, M. E. controlling transport and chemical functionality of magnetic nanoparticles. *Acc. Chem. Res.*, v. 41, p. 411-420, 2008.
- LEE, L.J.; ZENG, C.; CAO, X.; HAN, X.; SHEN, J.; XU, G. Polymer nanocomposite foams. *Compos. Sci. Technol.*, v. 65, p. 2344–2363, 2005.
- LEE, W.F.; HUANG, X.T. Immobilization of trypsin by thermo-responsive hidrogel for the affinity separation of trypsin inhibitor, *Desalination*, v. 234, p. 195–203, 2008.
- LEHNINGER, D.L.; NELSON, D.A.; COX, M.M. *Princípios da bioquímica*. 4ª. Edição, Ed. Sarvier (Almed), 2000, cap. 8, enzimas, p. 147-176.
- LEHNINGER, D.L.; NELSON, D.A.; COX, M.M. *Principles of biochemistry*. 4ed. Nova Iorque: W. H. Freeman, 2004, cap. 6, enzymes, p. 190-237.
- LI, G.Y.; JIANG, Y.R.; HUANG, K.L.; DING, P.; CHEN, J. Preparation and properties of magnetic Fe₃O₄-chitosan nanoparticles. *J. Alloys Compd.* v. 466, p. 451-456, 2008.
- LI, L.; JIANG, J.; XU, F. Synthesis and ferrimagnetic properties of novel Sm-substituted LiNi ferrite-polyaniline nanocomposite. *Mater. Lett.*, v. 61, p. 1091–1096, 2007.
- LIU, T-Y.; HU, S-H.; HU, S-H.; TSAI, S-P.; CHEN, S-Y. Preparation and characterization of thermal-sensitive ferrofluids for drug delivery application. *J. Magn. Magn. Mater.*, v. 310, p. 2850-2852, 2007.
- MAGALHAES, A.; DA FONSECA, B.C.; DINIZ, C.R.; GILROY, J.; RICHARDSON, M. The complete amino acid sequence of a thrombin-like enzyme/gyroxin analogue from venom of the bushmaster snake (*Lachesis muta muta*). *FEBS Lett.*, v. 329, p.116-120, 1993.
- MAHMOUDI, M.; SIMCHI, A.; IMANI, HÄFELI, U.O. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles with rigid cross-linked polyethylene glycol fumarate coating for application in imaging and drug delivery. *J. Phys. Chem. C.*, v. 113, p. 8124–8131, 2009.
- MARTEN, G.U.; GELBRICH, T.; SCHMIDT, A.M. Hybrid biofunctional nanostructures as stimuli-responsive catalytic systems. *Beilstein J. Org. Chem.*, v. 6, p. 922–931, 2010.
- MEYER, W.L.; LIU, Y.; SHI, X-W.; YANG, X.; BENTLEY, W.E.; PAYNE, G.F. Chitosan-coated wires: conferring electrical properties to chitosan fibers. *Biomacromolecules*, v. 10, p. 858–864, 2009.

- MONTEIRO JR., O.A.C.; AIROLDI, C. Some studies of crosslinking chitosan–glutaraldehyde interaction in a homogeneous system. *Int. J. Biol. Macromol.*, v. 26, p. 119-128, 1999.
- NAIR, L.S.; LAURENCIN, C.T. Biodegradable polymers as biomaterials. *Prog. Polym. Sci.*, v. 32, p. 762-798, 2007.
- NAKAJIMA, M.; ATSUMI, K.; KIFUNE, K.; MIURA, K.; KANAMARU, H. Chitin is an effective material for sutures. *Jpn. J. Surg.*, v. 16, n. 6, p. 418-424, 1986.
- NAYAK, U.Y.; GOPAL, S.; MUTALIK, S.; RANJITH, A.K.; SREENIVASA, M.; GUPTA, P.; UDUP, N. Glutaraldehyde cross-linked chitosan microspheres for controlled delivery of Zidovudine. *J. Microencapsulation*, v. 26, n. 3, p. 214-222, 2009.
- NEDKOV, I.; SLAVOV, L.; MERODIISKA, T.; LUKANOV, P.; TAILHADES, PH.; GOUGEON, M.; VANDENBERGHE, R.E. Size effects in monodomain magnetite based ferrofluids. *J. Nanopart. Res.*, v. 10, p. 877-880, 2008.
- NETO, C.G.T.; GIACOMETTI, J.A.; JOBB, A.E.; FERREIRA, F.C.; FONSECA, J.L.C.; PEREIRA, M.R. Thermal analysis of chitosan based networks. *Carbohydr. Polym.*, v. 62, p. 97-103, 2005.
- OGAWA, K. effect of heating an aqueous suspension of chitosan on the crystallinity and polymorphs. *Agric. Biol. Chem.*, v. 55, n. 9, p. 2375-2379, 1991.
- OGAWA, K.; YUI, T.; MIYA, M. Dependence on the preparation procedure of the polymorphism and crystallinity of chitosan membranes. *Biosci. Biotech. Biochem.*, v. 56, n. 6, p. 858-862, 1992.
- ORTEGA, D.; VÉLEZ-FORT, E.; GARCÍA, D. A.; GARCÍA, R.; LITRÁN, R.; BARRERA-SOLANO, C.; RAMÍREZ-DEL-SOLAR, M.; DOMÍNGUEZ, M. Size and surface effects in the magnetic properties of maghemite and magnetite coated nanoparticles. *Phil. Trans. R. Soc. A.*, v. 368, p. 4407-4418, 2010.
- PANESAR, P.S.; KUMARI, S.; PANESAR, R. Review article: Potential applications of immobilized β -galactosidase in food processing industries. *Enzyme Res.*, v. 2010, p. 1-16, 2010.
- PANKHURST, Q. A.; CONNOLLY, J.; JONES, S .K.; DOBSON, J. Applications of magnetic nanoparticles in biomedicine. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, v. 36, p. 167-181, 2003.
- PAVON, L.F.; OKAMOTO, O.K. Aplicações de recursos nanobioteconológicos em câncer. *einstein*, v. 5, n. 1, p. 74-77, 2007.
- PENICHE-COVAS, C.; ARGÜELLES-MONAL, W.; SAN ROMÁN, J. A. kinetic study of the thermal degradation of chitosan and a mercaptan derivative of chitosan. *Polym. Degrad. Stab.*, v. 39, p. 21-28, 1993.
- PEREIRA, F.C.; BERGAMO, E.P.; ZANONI, M.V.B.; MORETTO, L.M.; UGO, P. Aplicações de nanoeletrodos como sensores na química analítica. *Quim. Nova*, v. 29, n. 5, p. 1054-1060, 2006.

- PILLAI, C.K.S.; PAUL, W.; SHARMA, C.P. Chitin and chitosan polymers: chemistry, solubility and fiber formation. **Prog. Polym. Sci.**, v. 34, p. 641-678, 2009.
- QUIMING, N.S.; VERGEL, R.B.; NICOLAS, M.G.; VILLANUEVA, J.A. Interaction of bovine serum albumin and metallothionein, **J. Health Sci.**, v. 51, n. 1, p. 8-15, 2005.
- RICCA, E.; CUTTING, S.M. Emerging applications of bacterial spores in nanobiotechnology. **J. Nanobiotechnol.**, v. 1, p. 1-10, 2003.
- RINAUDO, M. Chitin and chitosan: Properties and applications. **Prog. Polym. Sci.**, v. 31, p. 603-632, 2006.
- SALATA, O.V. Applications of nanoparticles in biology and medicine. **J Nanobiotechnol.**, v. 2, n. 3, 2004.
- SANTANA, G.P.; RAMOS, A.M.; FABRIS, J.D. Uma estratégia adaptada para síntese de magnetita. **Quim. Nova**, v. 31, n. 2, p. 430-432, 2008.
- SHAN, Z.; YANG, W.S.; ZHANG, X.; HUANGA Q.M.; YE, H. Preparation and characterization of carboxyl-group functionalized superparamagnetic nanoparticles and the potential for bio-applications. **J. Braz. Chem. Soc.**, v. 18, n. 7, p. 1329-1335, 2007.
- SHELDON, R.A. Enzyme immobilization: The quest for optimum performance. **Adv. Synth. Catal.**, v. 349, p. 1289-1307, 2007.
- SINNECKER, J.P. Materiais magnéticos duros e materiais e ferromagnéticos amorfos. **Rev. Bras. Ens. Fis.**, v. 22, n. 3, p. 396-405, 2000.
- SPAHN, C.; MINTEER, S.D. Enzyme immobilization in biotechnology. **Recent Patents on Engineering**, v. 2, p. 195-200, 2008.
- SPIN-NETO, R.; PAVONE, C.; FREITAS, R.M.; MARCANTONIO, R.A.C.; MARCANTONIO-JÚNIOR, E. Biomateriais à base de quitosana com aplicação médica e odontológica: revisão de literatura. *Revista de Odontologia da UNESP*, v. 37, p. 155-161, 2008.
- SUGIMOTO, M.; MORIMOTO, M.; SASHIWA, H.; SAIMOTO, H.; SHIGEMATA, Y. Preparation and characterization of water-soluble chitin and chitosan derivatives. **Carbohydr. Polym.**, v. 36, p. 49-59, 1998.
- SUNG, H.W.F.; RUDOWICZ, C. A closer look at the hysteresis loop for ferromagnets. Disponível em: <<http://arxiv.org/ftp/cond-mat/papers/0210/0210657.pdf>>. Acesso em: 2 set. 2010.
- SZNAJD, J. Renormalization of ferrimagnetic alternating spin chains. **J. Phys.: Condens. Matter**, v. 18, n. 48 11047, 2006.
- TARTAJ, P.; MORALES, M.P.; VEINTEMILLAS-VERDAGUER, S.; GONZÁLEZ-CARREÑO, T.; SERNA, C.J. The preparation of magnetic nanoparticles for applications in biomedicine. **J. Phys. D: Appl. Phys.**, v. 36, p. r182-r197, 2003.
- The Protein Model Portal. Disponível em: <http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&pmpuid=1000000003609&range_from=1&range_to=607&ac=P02769&zid=async>. Acesso em: 09 set. 2010.

- THOREK, D.L.J.; CHEN, A.K.; CZUPRYNA, J.; TSOURKAS, A.
Superparamagnetic iron oxide nanoparticle probes for molecular imaging.
Annals of Biomedical Engineering, DOI: 10.1007/s10439-005-9002-7,
2006.
- TOMA, H.E. Interfaces e organização da pesquisa no Brasil: da química à nanotecnologia. ***Quím. Nova***, v. 28, p. 48-51, 2005.
- TONHI, E.; PLEPIS, A.M.G. Obtenção e caracterização de blendas colágeno-quitosana. ***Quím. Nova***, v. 25, n. 6, p. 943-948, 2002.
- TURCU, R.; NAN, A.; CRACIUNESCU, I.; PANA, O.; LEOSTEAN, C.; MACAVEI, S. Smart composites based on magnetic nanoparticles and responsive polymers. ***J. Phys. Conf. Ser.***, v. 182, p. , 2009.
- VO-DINH, T.; CULLUM, B.M.; STOKES, D. L. Nanosensors and biochips: frontiers in biomolecular diagnostics. ***Sens. Actuators, B.***, v. 74, n. 1-3, p. 2-11, 2001.
- WANG, G.; HUANG, J.P. Nonlinear magnetic susceptibility of ferrofluids. ***Chem. Phys. Lett.***, v. 421, p. 544-548, 2006.
- WANG, S-F.; TAN, Y-M. A novel amperometric immunosensor based on Fe₃O₄ magnetic nanoparticles/chitosan composite film for determination of ferritin. ***Anal. Bioanal. Chem.***, v. 387, p. 703-708, 2007.
- WRIGHT, J. E. William Gilbert. ***Br. Med. J.***, v. 1, p. 83-85, 1975.
- YOO, M.K.; KIM, I.Y.; KIM, E.M.; JEONG, W.J.; LEE, C.M.; JEONG, Y.Y.; AKAIKE, T.; CHO, C.S. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles coated with galactose-carrying polymer for hepatocyte targeting. ***J. Biomed. Biotechnol.***, v. 2007, p. 2-9, 2007.
- ZALICH, M.A. ***Physical properties of magnetic macromolecule-metal and macromolecule-metal oxide nanoparticle complexes***, 2005, PhD (Thesis), Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia.
- ZHAO, D-L.; WANG, X-X.; ZENG, X-W.; XIA, Q-S.; TANG, J-T. Preparation and inductive heating property of Fe₃O₄-chitosan composite nanoparticles in an AC magnetic field for localized hyperthermia. ***J. Alloys Compd.***, v. 477, p. 739-743, 2009.
- ZHAO, S.Y.; LEE, D.K.; KIM, C.W.; CHA, H.G.; KIM, Y.H.; KANG, Y.S. Synthesis of magnetic nanoparticles of Fe₃O₄ and CoFe₂O₄ and their surface modification by surfactant adsorption. ***Bull. Korean Chem. Soc.***, v. 27, n. 2, p. 237-242, 2006.
- ZHAROV, V.P.; KIM, J-W.; CURIEL, D.T.; EVERTS, M. Self-assembling nanoclusters in living systems: application for integrated photothermal nanodiagnostics and nanotherapy. ***Nanomed. Nanotechnol. Biol. Med.***, v. 1, p. 326-345, 2005.
- ZHOU, Y-M.; ZHANG, W-Q.; ZHONG, L-P.; WANG, D-S. Theoretical prediction of ferrimagnetism in face-centered cubic iron. ***J. Magn. Magn. Mater.***, v. 145, p. L273-L277, 1995.

ZHU, A.; YUAN, L.; LIAO, T. Suspension of Fe_3O_4 nanoparticles stabilized by chitosan and o-carboxymethylchitosan. *Int. J. Pharm.*, v. 350, p. 361-368, 2008.