UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

**INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS**

THIERS MASSAMI UEHARA

**Estudo de filmes de Langmuir e Langmuir-
Blodgett de aminas anfifílicas utilizando a
espectroscopia SFG**

**São Carlos
2010**

Thiers Massami Uehara

**Estudo de filmes de Langmuir e Langmuir-
Blodgett de amins anfílicas utilizando a
espectroscopia SFG**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Interunidades Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade de São Paulo, para a obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais

Área de Concentração: Desenvolvimento,
Caracterização e Aplicação de Materiais
Orientador: Prof. Dr. Paulo Barbeitas Miranda

São Carlos

2010

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Ficha catalográfica elaborada pelo Serviço de Biblioteca e Informação IFSC/USP

Uehara, Thiers Massami.

Estudo de filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett de amins anfífilas utilizando a espectroscopia SFG. / Thiers Massami Uehara; orientador Paulo Barbeitas Miranda.- edição revisada - São Carlos, 2010.

121 p.

Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Interunidades Ciência e Engenharia de Materiais. Área de Concentração: Desenvolvimento, Caracterização e Aplicação de Materiais) – Escola de Engenharia de São Carlos, Instituto de Física de São Carlos, Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo.

1. Filmes de Langmuir. 2. Filmes de Langmuir-Blodgett. 3. Amins de cadeias longas. 4. Espectroscopia SFG. 5. Espectroscopia vibracional. I. Título.

Este exemplar foi revisado e alterado em relação a versão original, sob exclusiva responsabilidade do autor.

São Carlos, 23 de Março de 2010

Nome do Autor: Thiers Massami Uehara

Dedico esta dissertação aos meus pais, pelo apoio permanente e pelo exemplo de vida.

Agradecimentos

Primeiramente a Deus, por apresentar os melhores caminhos em minha vida, de tal forma que é possível descobrir o fascinante mundo que vivemos, mesmo com um mundo com tantas adversidades.

Aos meus familiares, avós, tios e primos, incentivando nos meus estudos, desde o tempo que eu me dedicava a graduação.

Aos meus amigos que convivi na República em São Carlos, Ricardo, Alexandre, Bruno, Isaías e Rafael sempre presentes nos momentos difíceis e de descontração.

Aos amigos da Pós-Graduação do Instituto de Física de São Carlos, Waldir, Luis Fernando, Higor, Thaty, Gustavo, Edson que sempre estavam presentes nos momentos de descontração.

Aos alunos e ex-alunos do Grupo de Polímeros, Heurison, Hilton e Klebão, em que foram muitos importantes nos momentos de aprendizados durante o meu período de iniciação científica, a Moema na qual foi possível trabalhar e colaborar em alguns momentos no laboratório

Ao Shikão, um grande amigo que encontrei em São Carlos, um companheiro na vida pessoal, sempre presente nos momentos de dificuldade para auxiliar nos experimentos e discutir assuntos acadêmicos.

Aos amigos do grupo de Polímeros, Júnior, Rafa, Vanessa, Marcos, Ângelo, Carlão, Néia, Luciano, Felipe, Marcelo, Marcela, pelos momentos de companheirismo e de descontração.

Ao meu orientador Prof. Dr. Paulo Miranda, pelos vários momentos que me ajudou desde o período da minha graduação, iniciação científica e mestrado, sempre presente nos momentos de dificuldades e descontração.

Aos técnicos do grupo de Polímeros, Ademir, Bertho e Níbio pelas diversas vezes que colaboraram nos trabalhos que foram desenvolvidos, a Dra. Débora Balogh por esclarecer as eventuais dúvidas presentes, as secretárias Rosângela e Simone, e a Dona Maria.

Aos professores do Instituto de Física, em especial ao Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Júnior que colaborou com os raros momentos em que o Prof. Dr.

Paulo Barbeitas Miranda não pôde estar presente e ao Prof. Dr. Valtencir Zucolotto por me ajudar nos momentos de dificuldade e pela sua auto estima.

A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita”.

Mahatma Gandhi

RESUMO

Uehara, T. M. **Estudo de filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett de aminas anfifílicas utilizando a espectroscopia SFG**. 2010. Dissertação (Mestrado) – Interunidades em Ciência e Engenharia de Materiais (Instituto de Física de São Carlos, Instituto de Química de São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010

O estudo da interação de moléculas orgânicas com a água é de grande importância para diversas áreas das ciências, como por exemplo, na compreensão de sistemas biológicos. Uma elevada diversidade de estudos nesta área já foram realizados, no entanto, alguns aspectos do estudo de filmes finos de aminas anfifílicas não foram satisfatoriamente esclarecidos. Este trabalho aborda filmes de Langmuir de octadecilamina em função do pH e da força iônica de subfases aquosas, investigando a estrutura da monocamada orgânica e sua interação com a água, em diversos graus de ionização. Foi utilizada a Espectroscopia Vibracional por Geração de Soma de Frequências (“*Sum Frequency Generation*” - SFG), uma técnica que utiliza o princípio da óptica não-linear para estudar superfícies e interfaces, com o objetivo de investigar a conformação molecular dos filmes de Langmuir de aminas anfifílicas de cadeias longas, seu grau de ionização e a estrutura da água interagindo com a monocamada orgânica. Pôde-se acompanhar a ionização da monocamada em função do pH da subfase pela intensidade do modo de estiramento do grupo NH_3^+ , e verificou-se que ela depende do pH local da interface, que por sua vez é alterado pela ionização da monocamada e é sensível à força iônica da subfase. A água interage com a monocamada via ligações de H com os grupos $\text{NH}_2/\text{NH}_3^+$ e forma uma camada com alto grau de orientação perpendicular à superfície, mas relativamente desordenada do ponto de vista da rede de ligações de H (como na água líquida). A conformação das cadeias alquila depende da ionização do filme de Langmuir, sendo bastante compacta e ordenada a altos pHs (filme neutro) e mais expandida e desordenada a baixos pHs. Além disso, foram fabricados filmes de Langmuir-Blodgett (LB) de octadecilamina para comparar a estrutura dos filmes na superfície da água e em substratos sólidos.

Palavras chave: Filmes de Langmuir. Filmes de Langmuir-Blodgett. Aminas de cadeias longas. Espectroscopia SFG. Espectroscopia vibracional. Estrutura da água

ABSTRACT

Uehara, T. M. **The interaction of water with Langmuir films of amphiphilic amines as a function of pH probed by π -A isotherms and SFG spectroscopy.** 2010. Dissertation (Master) – Interunidades em Ciência e Engenharia de Materiais (Instituto de Física de São Carlos, Instituto de Química de São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010

The study of the interaction of organic molecules with water is of great importance for many areas of science, such as the understanding of biological systems. A large diversity of studies in this area have been performed, however some aspects of the study of thin films of amphiphilic amines have not been satisfactorily clarified. This dissertation focuses on Langmuir films of Octadecylamine as a function of pH and ionic strength of the aqueous subphase, investigating the structure of the organic monolayer and its interaction with water at various degrees of ionization. Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy (SFG spectroscopy), a non-linear optical technique to study surfaces and interfaces, was used in order to investigate the molecular conformation of the Langmuir films, its degree of ionization and the structure of water interacting with the organic monolayer. The monolayer ionization could be monitored by the intensity of the NH_3^+ group stretch mode, and it was found that it depends on the local pH at the interface, which in turn is changed by the monolayer ionization and is sensitive to the subphase ionic strength. Water interacts with the monolayer by H bonds with $\text{NH}_2/\text{NH}_3^+$ groups, forming a layer with a high degree of orientational order along the surface normal, but relatively disordered regarding the H-bonding network (like in the bulk liquid). The conformation of the alkyl chains depends on the monolayer ionization, being compact and *all-trans* at high pHs, but more expanded and disordered at low pHs. In addition, Langmuir-Blodgett (LB) films of Octadecylamine were fabricated to compare their structure on the solid substrate to those on the water surface.

Keywords: Langmuir films. Langmuir-Blodgett Monolayers. Long chain amines. SFG spectroscopy. Vibrational spectroscopy. Water structure.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - Modelo do Mosaico Fluido da membrana celular	20
FIGURA 2 - Representação dos três tipos de amina	22
FIGURA 3 - Estrutura molecular da morfina	23
FIGURA 4 - Estrutura molecular da lidocaína	24
FIGURA 5 - Estrutura molecular da cafeína	25
FIGURA 6 - Estrutura molecular da tiamina	25
FIGURA 7 - Estrutura molecular do aminoácido	26
FIGURA 8 - Fução da energia potencial para um meio não centro simétrico...	35
FIGURA 9 - Representação esquemática da Geração de Soma de Fre- quências	43
FIGURA 10 - Efeito da diferença de vetor de onda Δk na eficiência da Ge- ração de Soma de Frequências.....	47
FIGURA 11 - Geometria da Geração de Soma de Frequências a partir da interface entre dois meios.....	48
FIGURA 12 - Uma superfície plana simétrica em torno da direção normal à superfície	52
FIGURA 13 - Possíveis formas espectrais de uma ressonância	57
FIGURA 14 - Gráficos de $\chi_{NR}^{(2)} + \text{Re}[\chi_R^{(2)}]$, de $\text{Im}[\chi_R^{(2)}]$, e de $ \chi_{NR}^{(2)} + \chi_R^{(2)} ^2$ em função de ω_{IR}/ω_0	58
FIGURA 15 - Modos vibracionais do metil e do metileno	59
FIGURA 16 - Estrutura das conformações Transióide e <i>Gauche</i>	60
FIGURA 17 - Espectros dos filmes de Langmuir do ácido pentadecanóico com a presença de defeitos gauche na monocamada.....	61
FIGURA 18 - Representação de uma molécula estendida e com defeitos <i>gauche</i> em sua estrutura	61
FIGURA 19 - Estiramento OH das moléculas de água formando uma rede de ligações de H	62
FIGURA 20 - Esquema geral da Cuba de Langmuir	64

FIGURA 21 - Isoterma ideal com as transições de fases.....	67
FIGURA 22 - Ilustração das isotermas com a remoção de um grupo metileno	70
FIGURA 23 - Isoterma com a presença de mesofases.....	71
FIGURA 24 - Processo de formação do filme Langmuir-Blodgett (LB).	76
FIGURA 25 - Esquema simplificado de um espectrômetro SFG típico.....	77
FIGURA 26 - Laser pulsado de Nd ⁺³ :YAG, Unidade Geradora de Harmônicos e OPO/OPA.....	78
FIGURA 27 - Cuba de Langmuir acoplada ao espectrômetro SFG	79
FIGURA 28 - Caracterização do filme LB utilizando a espectroscopia SFG.	79
FIGURA 29 - Estrutura química da Octadecilamina.....	81
FIGURA 30 - Isoterma da ODA	85
FIGURA 31 - Isotermas da ODA	85
FIGURA 32 - Isotermas com subfase em pHs básicos.....	87
FIGURA 33 - Isotermas com subfase em pHs ácidos	88
FIGURA 34 - Comparação da área por molécula	89
FIGURA 35 - Espectros do filme de Langmuir com pHs entre 2 e 12.....	93
FIGURA 36 - Orientação da molécula de água interagindo com a amina protonada e neutra	96
FIGURA 37 - Espectros dos filmes de Langmuir com pHs 3,9; 7 e 9,5	97
FIGURA 38 - Comparação do grau de NH ₃ ⁺ em função do pH	99
FIGURA 39 - Comparação da concentração de defeitos <i>gauche</i> da monocamada em função do pH	100
FIGURA 40 - Espectros dos filmes de Langmuir com pHs entre 2 e 12	101
FIGURA 41 - Espectros dos filmes de Langmuir com pHs 7 e 12	105
FIGURA 42 - Espectros dos filmes de LB com pHs 2; 7 e 12.....	108

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	19
1.1	Aspectos gerais da membrana celular	20
1.2	Aminas	21
1.2.1	Anestésicos gerais	22
1.2.2	Anestésicos locais	23
1.2.3	Estimulantes do sistema nervoso central	24
1.2.4	Vitaminas hidrossolúveis	25
1.3	Proteínas	26
2	ÓPTICA NÃO-LINEAR E A GERAÇÃO DE SOMA DE FREQUÊNCIAS	29
2.1	Introdução a óptica não-linear	29
2.2	Susceptibilidade não-linear de segunda ordem $\chi^{(2)}$	31
2.2.1	Tratamento Clássico.....	32
2.2.2	Meio não centro-simétrico	34
2.2.3	Tratamento Quântico.....	38
2.3	Propriedades de simetria.....	40
2.4	Geração de Soma de Frequências no volume	42
2.5	Geração de Soma de Frequências em interfaces	47
2.6	Implicações do SFG em interfaces	50
2.7	Hiperpolarizabilidade de segunda ordem β	53
2.8	Interpretação do espectro de Soma de Frequências	55
3	FILMES DE LANGMUIR	63
3.1	Físico-Química dos filmes de Langmuir	65
3.2	Fases das monocamadas	66
3.2.1	Gás Líquido Expandido	68
3.2.2	Líquido Expandido-Líquido Condensado.....	69
3.2.3	Gás líquido condensado.....	70
3.3	Monocamadas ionizadas.....	71
3.4	Filmes de Langmuir-Blodgett.....	75
4	PARTE EXPERIMENTAL	77

4.1	Espectrômetro SFG	77
4.2	Sistemas de aquisição de dados para a formação dos filmes de Langmuir	79
4.3	Materiais e Métodos	80
4.3.1	Preparação dos filmes de Langmuir de Ácido Esteárico e de Octa- decilamina.....	80
4.4	Espectroscopia SFG de filmes de Langmuir de ODA	82
4.5	Espectroscopia SFG de filmes de Langmuir-Blodgett de ODA.....	83
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	85
5.1	Isoterma do filme de Langmuir da ODA em subfase neutra	85
5.2	Isoterma do filme de Langmuir da ODA em função do pH da sub- fase	85
5.3	Espectros SFG dos filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett da ODA	89
5.3.1	Atribuição dos picos dos espectros SFG dos filmes de Langmuir da ODA	90
5.3.2	Espectro SFG dos filmes de Langmuir de ODA.....	92
5.3.3	Efeito da blindagem eletrostática nos espectros SFG dos filmes de Langmuir da ODA	100
5.4	Espectros SFG dos filmes de Langmuir-Blodgett de ODA.....	104
6	CONCLUSÕES	111
	Referências	115

1 INTRODUÇÃO

O estudo de interfaces vem apresentando nas últimas décadas um elevado interesse tanto pela indústria quanto pela comunidade científica. Isto é uma consequência do desenvolvimento de técnicas inéditas com resolução de ordem atômica e molecular.¹ O interesse nesses estudos vem da aplicação em sistemas de potencial tecnológico, como por exemplo: corrosão, litografia,^{2,3} biossensores,⁴ armazenamento de dados⁵ etc. Desta forma, uma variedade de áreas em estudos fundamentais como a ciência e engenharia de materiais, biologia, química e física, tem utilizado determinadas técnicas com o objetivo de elucidar e comprovar determinados objetos de estudo a nível molecular.

Nos últimos anos, com o desenvolvimento da nanociência e da nanotecnologia, ocorreu um elevado interesse no estudo de superfícies e interfaces, visto que os sistemas vêm apresentando uma redução em suas dimensões de tal forma que os fenômenos superficiais que eram antes desprezados, tornaram-se fundamentais para a compreensão das propriedades físicas e químicas do sistema e para o desenvolvimento da nanotecnologia.

Em particular, as superfícies e interfaces são fundamentais para o entendimento das propriedades de filmes finos. Os filmes finos são estruturas cuja espessura é extremamente inferior ao ser comparada com as suas dimensões laterais. Normalmente um filme fino apresenta uma espessura da ordem de *nm* até μm , enquanto sua largura e comprimento são da ordem de *cm*.

Entre as diversas técnicas conhecidas e desenvolvidas para fabricar filmes finos, neste trabalho foram utilizadas as técnicas de Filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett (LB) para fabricar filmes finos de amins anfifílicas que posteriormente foram analisadas por Espectroscopia Vibracional por Geração de Soma de Frequências (SFG). Com este estudo, pretendemos entender a nível microscópico como as amins interagem com a água, e como essa interação modifica o próprio filme fino de amins.

A seguir, apresentaremos uma breve descrição da membrana celular e de moléculas orgânicas derivadas de amins com interesse biológico (vitaminas,

proteínas e anestésicos), que servem de motivação para o nosso estudo da interação da água com filmes de Langmuir de amins anfífilas.

1.1 Aspectos gerais da membrana celular

Em 1972, Singer e Nicholson investigaram a estrutura de membranas biológicas através da utilização da microscopia eletrônica, com o estudo da composição química e de mobilidades físicas, e desta forma induziram ao desenvolvimento do Modelo do Mosaico Fluido (Figura 1). Atualmente, este modelo esquemático é utilizado para representar a estrutura e a composição da membrana celular.⁶

A presença de uma bicamada lipídica caracteriza as membranas biológicas agindo como uma barreira para o transporte de determinadas moléculas. As moléculas que formam a bicamada não se apresentam ligadas covalentemente entre si, desta forma há uma flexibilidade em sua estrutura, alteração na sua forma e nos seus movimentos.⁷ São constituídas por lipídios (fosfolipídios, esfingolipídios e colesterol), proteínas especializadas e carboidratos como parte de glicoproteínas e glicolipídios. As proporções relativas a proteínas e lipídios variam com o tipo de membrana e de sua função.

Figura 1 - Modelo do Mosaico Fluido da membrana celular⁸

Diversas funções biológicas são compreendidas pelos parâmetros essenciais da composição e propriedades físicas da matriz dos fosfolipídios das membranas

biológicas. Devido à complexidade da membrana celular, os eventos são usualmente investigados através de modelos de membranas simplificadas, denominados sistemas biomiméticos como bicamada de fosfolipídio (vesículas de lipídio unilamelar⁹ e multilamelar¹⁰), micelas constituídas de detergentes,¹¹ monocamadas de Langmuir de fosfolipídios¹² e outros sistemas com a presença de moléculas de interesse biológico. A monocamada lipídica (filme de Langmuir) representa um modelo eficiente, pois mimetiza aspectos de algumas funções da membrana nativa. Substâncias incorporadas no interior de uma monocamada podem proporcionar alterações em suas características, como a densidade de empacotamento, a organização de moléculas durante a formação do filme de Langmuir, as propriedades elétricas da monocamada, entre outras.¹² Outro tipo de abordagem que vale a pena ser mencionada é a vesícula multilamelar (MLV), sistema biomimético constituído por bicamadas lipídicas formando uma “grande esfera”, sendo possível investigar a influência destas bicamadas na organização estrutural de proteínas e peptídeos no interior e/ou em contato com estas, bem como o estudo da suposta localização de compostos como drogas ou proteínas e peptídeos que interagem com estas bicamadas.¹⁰

1.2 Aminas

Sistemas bioquímicos em geral têm sido alvo de grande interesse e estudo nas últimas décadas, principalmente com o avanço de técnicas de análise estrutural. Uma das principais classes de compostos orgânicos presentes nestes sistemas é o grupo das aminas. As aminas apresentam-se sob diversas formas na natureza: aminoácidos, proteínas, alcalóides e vitaminas são exemplos de sua ocorrência. Muitos derivados complexos têm um pronunciado efeito fisiológico, como a penicilina, LSD ou a novocaína; outros são usados na fabricação de produtos de emprego medicinal e anestésicos locais. Odor pronunciado e desagradável é característica de aminas mais simples – cheiro este que é liberado durante a decomposição de corpos, por exemplo.¹³

As aminas são derivadas do amoníaco (NH_3), formadas pela troca de um, dois ou três dos átomos de hidrogênio por grupos alquila. De acordo com o número de substituintes, elas são divididas em primárias, secundárias ou terciárias. A Figura 2 representa as 3 formas dos substituintes das aminas. As aminas primárias e secundárias não formam ligações de hidrogênio intermoleculares tão fortes como os álcoois, e por isso os pontos de ebulição ocupam uma posição intermediária entre a dos álcoois e a dos hidrocarbonetos de peso molecular semelhante. As aminas terciárias, por sua vez, apresentam pontos de ebulição ligeiramente superiores àqueles dos hidrocarbonetos correspondentes.¹³

Figura 2 - Representação dos três tipos de amina, conforme números de substituintes

As aminas estão presentes em diversas aplicabilidades, como por exemplo: anestésicos gerais, anestésicos locais, estimulantes para o sistema nervoso central e vitaminas hidrossolúveis.¹⁴

1.2.1 Anestésicos gerais

Anestésicos gerais são fármacos que produzem analgesia, perda de consciência, relaxamento muscular e redução da atividade, deprimindo, de forma não seletiva e reversível, o sistema nervoso central. A morfina é um dos aproximadamente 25 alcalóides isolados das cápsulas da semente imatura da papoula, *Papaver somniferum*. Foi inicialmente isolada do ópio, em 1803. A morfina existe no ópio em concentrações entre 5 e 10%. A Figura 3 ilustra a estrutura molecular da morfina, contendo um grupo amina terciária.

Figura 3 - Estrutura molecular da morfina

Não apenas a morfina e seus derivados, mas também uma mistura de alcalóides totais de ópio (comercializadas em vários países sob o nome de *Pantopon*) e o exilir paregórico (tintura de ópio) são empregados como analgésico. São praticamente obsoletos o láudano (tintura de ópio) e o pó de Dover (pó de ipecacuanha e ópio).

1.2.2 Anestésicos locais

Anestésicos locais são agentes que bloqueiam reversivelmente a geração e a condução de impulsos através da fibra nervosa. São utilizadas para abolir a sensação de dor em regiões restritas do corpo. Sua ação resulta de sua capacidade de deprimir os impulsos oriundos de nervos aferentes da pele, superfícies de mucosas e músculos ao sistema nervoso central. Estes agentes são amplamente empregados, especialmente em cirurgias, odontologia e oftalmologia, com o intuito de provocar o bloqueio parcial ou completo, mas necessariamente reversível, da transmissão de impulsos em nervos periféricos ou terminações nervosas. A lidocaína é um exemplo de fármaco utilizado como anestésico local e antiarrítmico, ressaltando que é um fármaco de último recurso em estado de epilepsia. Doses elevadas, todavia, podem provocar convulsões.¹⁴ A figura 4 representa a estrutura molecular da lidocaína, contendo grupos amina secundária e terciária.

Figura 4 - Estrutura molecular da lidocaína

1.2.3 Estimulantes do sistema nervoso central

Os estimulantes do sistema nervoso central (SNC) são fármacos que exercem sua ação através da excitação não-seletiva do sistema nervoso central. Alguns fármacos deste grupo produzem ação intensa, enquanto outros causam efeito fraco. O estímulo do SNC compreende dois mecanismos gerais: bloqueio seletivo da inibição neuronal e excitação neuronal direta. No primeiro mecanismo descreveram-se dois processos:

- (a) bloqueio da inibição pós-sináptica;
- (b) bloqueio da inibição pré-sináptica.

Estricnina e picrotoxina são exemplos de fármacos utilizados no SNC, sendo estricnina bloqueando a inibição pós-sináptica e a picrotoxina bloqueando a inibição pré-sináptica. Estes dois fármacos embora usados clinicamente por muitos anos são atualmente obsoletos; seu emprego atual restringe-se quase exclusivamente a investigações experimentais. Outros estimulantes do SNC não devem sua ação ao bloqueio de processos inibitórios. Os efeitos estimulantes que causam resultam, portanto, do aumento da excitação sináptica.¹⁴

A cafeína é utilizada tanto como estimulante psíquica quanto muscular. Muitas vezes combina-se a cafeína a analgésicos, especialmente a ácido acetilsalicílico, fenacetina, aminofenazona e acetanilida. Em altas doses provoca insônia, excitação agitação, taquicardia, diurese e outros efeitos colaterais. A cafeína também é empregada em combinação com benzoato de sódio e como cafeína citratada. A figura 5 representa a estrutura molecular da cafeína, contendo três aminas terciárias.

Figura 5 - Estrutura molecular da cafeína

1.2.4 Vitaminas hidrossolúveis

Vitaminas hidrossolúveis são aquelas que se dissolvem em água, mas não em lipídios; algumas delas, porém, são levemente solúveis em certos solventes orgânicos. Entre as vitaminas hidrossolúveis, temos o ácido ascórbico, ácido nicotínico, riboflavina, tiamina, piridoxina. A ingestão excessiva de vitaminas hidrossolúveis, embora seja economicamente dispendiosa, não acarreta danos graves ao organismo, já que sua toxicidade é baixa devido, provavelmente, à rápida excreção do excesso.¹⁴

A tiamina, também chamada de vitamina B₁ e, antigamente, aneurina, ocorre em quantidades moderadas na gema do ovo, ervilhas, farelo, arroz, feijão, nozes, levedura e alguns vegetais. Já que o isolamento da tiamina na sua forma pura cristalina é muito oneroso, são comercializados apenas concentrados destas fontes. A tiamina pura para preparações farmacêuticas é obtida por síntese.¹⁴ A figura 6 representa a estrutura molecular da tiamina, onde pode-se notar uma amina primária (–NH₂).

Figura 6 - Estrutura molecular da tiamina

1.3 Proteínas

As proteínas são polímeros resultantes da desidratação de aminoácidos, e cada resíduo de aminoácido liga-se a seu vizinho por um tipo específico de ligação covalente. (O termo resíduo reflete a perda dos elementos químicos da água, quando um aminoácido é unido a outro). As proteínas podem ser reduzidas a seus aminoácidos constituintes por uma variedade de métodos, e os primeiros estudos sobre as proteínas focalizaram, naturalmente, os aminoácidos delas derivados.

Os aminoácidos possuem um grupo carboxila e um grupo amino (figura 7) ligados ao mesmo átomo de carbono (carbono α). Um grupo lateral R (resíduo) é ligado ao carbono α e ele varia em estrutura, tamanho e carga elétrica, influenciando a solubilidade do aminoácido em água.

Figura 7 - Estrutura molecular do aminoácido

Duas moléculas de aminoácidos podem ser unidas covalentemente por meio de uma ligação amida substituída, chamada de ligação peptídica. Tal ligação é formada por remoção dos elementos da água (desidratação) de um grupo α -carboxila de um aminoácido e de um grupo α -amino de outro. A formação da ligação peptídica é um exemplo de reação de condensação, uma classe de reação muito comum nas células vivas.⁶ Portanto, grupos amina são abundantes em seres vivos, pois são constituintes básicos de todas as proteínas. Sua interação com a água é então um ingrediente fundamental para entender como as proteínas se enovelam, o que finalmente determina a função biológica de cada proteína.

As informações mais detalhadas sobre a técnica de Espectroscopia SFG serão abordadas no capítulo 2, enquanto que as técnicas para fabricar filmes de Langmuir e LB serão abordadas no capítulo 3, e a descrição sobre a parte

experimental (espectrômetro SFG, sistema para formação e caracterização de filmes de Langmuir, materiais e métodos utilizados) está presente no capítulo 4. Os resultados obtidos (isotermas e espectros SFG em função do pH e força iônica da subfase aquosa) e as conclusões serão descritos nos capítulos 5 e 6, respectivamente.

2. ÓPTICA NÃO-LINEAR E A GERAÇÃO DE SOMA DE FREQUÊNCIAS

2.1 Introdução a Óptica Não-Linear

A óptica não-linear estuda fenômenos que ocorrem como uma consequência da modificação instantânea e reversível das propriedades ópticas de um material com a presença de luz de alta intensidade. Tipicamente, somente um feixe de laser pode ter intensidade suficiente para produzir tais modificações das propriedades ópticas de um material. De fato, o início do campo da óptica não-linear é muitas vezes associado à descoberta da geração do segundo harmônico por Franken *et al.* em 1961, após a demonstração do primeiro laser por Maiman em 1960. O fenômeno da óptica não-linear ocorre quando a resposta de um material depende de uma maneira não-linear com a amplitude do campo óptico. Por exemplo, a geração do segundo harmônico ocorre como um resultado parcial da resposta atômica que depende quadraticamente da amplitude do campo óptico aplicado. Consequentemente, a intensidade da luz gerada na frequência do segundo harmônico tende a aumentar com o quadrado da intensidade da luz laser aplicada.

A relação entre a matéria e a radiação ocorre de tal forma que uma altera as características da outra. Um exemplo são as ondas eletromagnéticas (EM) que atuam em átomos e moléculas, permitindo a orientação do seu momento de dipolo elétrico, ou até mesmo criando uma polarização momentânea. De uma forma sucinta, a presença da matéria modifica a configuração das linhas de força do campo elétrico (e/ou magnético) alterando suas configurações espaciais, causando por exemplo a mudança da velocidade de propagação das ondas EM (índice de refração) ou a absorção das mesmas.

A possibilidade de ter fenômenos de diferentes ordens depende da amplitude do campo elétrico $E(r,t)$ de uma radiação eletromagnética. A presença de um campo elétrico na matéria se apresenta de tal forma a orientar ou induzir novos momentos

de dipolos elétrico dos átomos ou moléculas. Consequentemente, produz uma polarização $P(r,t)$ que depende da amplitude $E(r,t)$ do campo óptico.

Para descrever mais precisamente os fenômenos da óptica não-linear, iremos considerar como o momento de dipolo por unidade de volume, ou polarização $\tilde{P}(t)$ de um material depende da amplitude $\tilde{E}(t)$ do campo óptico aplicado. Nos casos convencionais (óptica linear), a polarização induzida depende linearmente da amplitude do campo elétrico e pode ser descrita através da seguinte relação:

$$\tilde{P}(t) = \chi^{(1)} \tilde{E}(t) \quad (1)$$

A constante de proporcionalidade $\chi^{(1)}$ é conhecida como susceptibilidade elétrica (linear, ou de primeira ordem). Em óptica não-linear, a resposta pode ser frequentemente generalizada pela equação (2). A polarização $\tilde{P}(t)$ é então representada por uma série de potências no campo $E(t)$ como:

$$\begin{aligned} \tilde{P}(t) &= \chi^{(1)} \tilde{E}(t) + \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) + \chi^{(3)} \tilde{E}^3(t) + \dots \\ &\equiv \tilde{P}^{(1)}(t) + \tilde{P}^{(2)}(t) + \tilde{P}^{(3)}(t) + \dots \end{aligned} \quad (2)$$

As quantidades $\chi^{(2)}$ e $\chi^{(3)}$ são conhecidas como as susceptibilidades ópticas não-lineares de segunda e terceira ordem, respectivamente. De uma forma mais simples, assumiremos por enquanto que a polarização depende somente da amplitude instantânea do campo elétrico. Considerando que o meio responde instantaneamente, isto implica que ele é não-dispersivo ($\chi(\omega)$ é constante). As susceptibilidades e as polarizações de ordem n são representadas respectivamente, por $\chi^{(n)}$ e $P^{(n)}$.

Se o campo elétrico é muito menor em relação ao campo eletrostático de interação entre os elétrons e os núcleos, então as contribuições das susceptibilidades para $n > 1$ são irrelevantes, podendo ser anuladas, assim temos:

$$\chi^{(2)} \tilde{E}^2, \chi^{(3)} \tilde{E}^3, \chi^{(4)} \tilde{E}^4 \rightarrow 0 \quad (3)$$

Então, no regime da Óptica Linear, a polarização de primeira ordem ou polarização linear se torna a polarização total:

$$\tilde{\mathbf{P}}(\mathbf{t}) = \chi^{(1)} \tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{t})$$

De acordo com o aumento do campo $E(\mathbf{r},t)$, as contribuições de ordem superior se tornam significativas. Estes são os fenômenos não-lineares, e as grandezas $\chi^{(n)}$ são chamadas de susceptibilidades não-lineares de ordem n , com $n > 1$, representando o regime da Óptica Não-Linear.

Portanto, a susceptibilidade é uma grandeza que associa o campo elétrico que se propaga num meio com a polarização que ele ocasiona neste meio. Como $E(\mathbf{t})$ e $P(\mathbf{t})$ são grandezas vetoriais, a susceptibilidade não-linear de ordem n é um tensor de ordem $n + 1$. Por exemplo, em um espaço tridimensional ($N = 3$), para $n = 2$ (susceptibilidade de segunda ordem), temos um tensor $\chi^{(2)}$ de $N^{n+1} = 27$ elementos.

2.2 Susceptibilidade não-linear de segunda ordem $\chi^{(2)}$

Nesse trabalho foram utilizados processos de geração óptica de segunda ordem, mais especificamente a Geração de Soma de Frequências (*Sum Frequency Generation* - SFG). Desta forma, uma sucinta teoria será descrita neste capítulo sobre as principais características da susceptibilidade não-linear de segunda ordem. O tratamento clássico é bem conhecido,^{15,16,17} pois menciona resultados que são compatíveis com a teoria fenomenológica. No entanto, a interpretação quântica¹⁵ é mais ampla, possibilitando calcular as susceptibilidades não-lineares e sua dispersão.

2.2.1 Tratamento Clássico

Adotando as situações em que o campo óptico incidente no meio óptico não-linear, caracterizado pela susceptibilidade $\chi^{(2)}$, consiste de duas componentes em diferentes frequências, o qual é possível representar da seguinte forma:

$$\tilde{\mathbf{E}}(t) = \mathbf{E}_1 e^{-i\omega_1 t} + \mathbf{E}_2 e^{-i\omega_2 t} + \text{c. c.} \quad (4)$$

A Equação 4, representa duas ondas de frequências ω_1 e ω_2 se propagando num meio dielétrico e isotrópico, onde c.c. é o complexo conjugado dos outros termos. No domínio da Óptica Não-Linear, teremos uma polarização não-linear de segunda ordem dada por:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{P}}^{(2)}(t) = \chi^{(2)} [& \tilde{\mathbf{E}}_1^2 e^{-i2\omega_1 t} + \tilde{\mathbf{E}}_2^2 e^{-i2\omega_2 t} + 2\tilde{\mathbf{E}}_1 \tilde{\mathbf{E}}_2 e^{-i(\omega_1 + \omega_2)t} + \\ & 2\tilde{\mathbf{E}}_1 \tilde{\mathbf{E}}_2^* e^{-i(\omega_1 - \omega_2)t} + \text{c. c.}] + 2\chi^{(2)} [2\tilde{\mathbf{E}}_1 \tilde{\mathbf{E}}_1^* + \tilde{\mathbf{E}}_2 \tilde{\mathbf{E}}_2^*] \end{aligned} \quad (5)$$

De uma forma geral, é conveniente expressar a equação 5 utilizando a seguinte notação:

$$\tilde{\mathbf{P}}^{(2)}(t) = \sum_n \mathbf{P}(\omega_n) e^{-i\omega_n t}$$

As frequências ω_n , podem ser tanto positivas quanto negativas. As amplitudes complexas das várias componentes das frequências representam processos físicos particulares, ou seja,

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(2\omega_1) &= \chi^{(2)} \tilde{\mathbf{E}}_1^2 & (\text{SHG de } \omega_1) \\ \mathbf{P}(2\omega_2) &= \chi^{(2)} \tilde{\mathbf{E}}_2^2 & (\text{SHG de } \omega_2) \\ \mathbf{P}(\omega_1 + \omega_2) &= 2\chi^{(2)} \tilde{\mathbf{E}}_1 \tilde{\mathbf{E}}_2 & (\text{SFG}) \\ \mathbf{P}(\omega_1 - \omega_2) &= 2\chi^{(2)} \tilde{\mathbf{E}}_1 \tilde{\mathbf{E}}_2^* & (\text{DFG}) \\ \mathbf{P}(0) &= 2\chi^{(2)} (\tilde{\mathbf{E}}_1 \tilde{\mathbf{E}}_1^* + \tilde{\mathbf{E}}_2 \tilde{\mathbf{E}}_2^*) & (\text{OR}) \end{aligned} \quad (6)$$

Vale a pena mencionar os processos ópticos da Geração de Segundo Harmônico (*SHG*), Geração de Soma de Frequências (*SFG*), Geração de Diferença de Frequências (*DFG*), e o processo de Retificação Óptica (*OR*). Note que de acordo com a notação complexa, há também uma resposta com cada frequência diferente de zero sendo negativa:

$$P(-2\omega_1) = \chi^{(2)} \tilde{E}_1^2 \quad (SHG \text{ de } \omega_1)$$

$$P(-2\omega_2) = \chi^{(2)} \tilde{E}_2^2 \quad (SHG \text{ de } \omega_2)$$

$$P(-\omega_1 - \omega_2) = 2\chi^{(2)} \tilde{E}_1 \tilde{E}_2 \quad (SFG)$$

$$P(\omega_2 - \omega_1) = 2\chi^{(2)} \tilde{E}_1 \tilde{E}_2^* \quad (DFG)$$

As componentes do tensor χ são definidas como constantes de proporcionalidade entre as componentes de frequências do campo elétrico e a polarização correspondente a um certo processo, e assim temos:

$$P_i(\omega_n + \omega_m) = D \sum_{jk} \chi_{ijk}^{(2)}(\omega_n + \omega_m, \omega_n, \omega_m) E_j(\omega_n) E_k(\omega_m) \quad (7)$$

Os índices ijk que foram mencionados estão relacionados respectivamente às coordenadas cartesianas x, y, z do campo elétrico. O fator de degenerescência está representado por D , podendo ser 1 ou 2, variando de acordo com os campos sendo indistinguíveis ou distinguíveis entre si, respectivamente. Assim, a equação 7 representa a susceptibilidade Não-Linear de segunda ordem em termos dos campos elétricos $E(\omega_n)$ e $E(\omega_m)$ e da polarização $P(\omega_m + \omega_n)$. De acordo com a teoria do modelo atômico proposto por Lorentz, os átomos são tratados como osciladores harmônicos na óptica linear,¹⁸ sendo conhecido por fornecer uma boa descrição das propriedades atômicas da óptica linear dos átomos nos estados gasosos e sólidos não metálicos. O modelo adotado por Lorentz leva em conta a possibilidade da não linearidade da força restauradora exercida sobre cada elétron, o que será considerado a seguir.

Entretanto, antes de iniciarmos a discussão, devemos mencionar que o primeiro erro do modelo clássico na óptica não linear é atribuir uma única ressonância de frequência (ω_0) para cada átomo. De acordo com a mecânica quântica, o átomo possui diversos níveis de energia e como consequência tem mais

de uma frequência de ressonância. Sendo que o modelo clássico leva em conta apenas uma frequência de ressonância, isto não torna possível a descrição exata da resposta em frequência da susceptibilidade não-linear (como por exemplo, a possibilidade de dois fótons entrarem em ressonância simultaneamente). Entretanto, ele dá uma boa descrição para as situações em que as frequências ópticas são consideravelmente menores que as mais baixas frequências de ressonância eletrônicas do sistema de um determinado material.

No entanto, para efeitos da Óptica Não-Linear, um potencial não-harmônico reflete uma força não-linear que atua no elétron. Este tratamento depende da simetria do meio em que ele se encontra (com ou sem simetria de inversão). Para meios não-centrossimétricos, há uma relação da óptica não linear de segunda ordem, já para meios centrossimétricos, a menor susceptibilidade possível é a de terceira ordem.¹⁵ Neste trabalho há apenas a importância de tratar fenômenos de segunda ordem, ou seja, será considerado apenas meios onde não ocorre simetria de inversão.

2.2.2 Meio não-centrossimétrico

Para o meio não-centrossimétrico, e assumindo um potencial não-harmônico, consideremos a equação de movimento do elétron na coordenada x sendo:

$$\ddot{\tilde{x}} + 2\gamma\dot{\tilde{x}} + \omega_0^2\tilde{x} + a\tilde{x}^2 = -\frac{e\tilde{E}(t)}{m} \quad (8)$$

Nesta equação, o campo aplicado é $E(t)$, $-e$ é a carga do elétron, a é o parâmetro que caracteriza a força não-linear e a grandeza $-2m\gamma\dot{\tilde{x}}$ é uma força amortecedora do sistema. A não-harmonicidade está presente na força restauradora, ou seja:

$$\tilde{F}_{Restauradora} = -m\omega_0^2x - max^2 \quad (9)$$

Onde, a é o parâmetro que caracteriza a resposta não linear. Esta expressão vem da força restauradora que é uma função não linear do deslocamento do elétron que estava na posição de equilíbrio, mantendo-se os termos lineares e quadráticos na expansão em série de Taylor da força restauradora em função do deslocamento x . Podemos entender a natureza desta forma da força restauradora notando que há uma correspondência para a função de energia potencial da forma:

$$U = - \int F_{Restauradora} dx = - \frac{1}{2}(m\omega_0^2)x^2 + \frac{1}{3}(ma)x^3 \quad (10)$$

O primeiro e o segundo termo da equação 10 correspondem a um potencial harmônico e uma correção para um potencial não harmônico, respectivamente, conforme ilustrado na figura 8. Este modelo corresponde a uma situação física dos elétrons em materiais reais, por que o potencial atual do elétron não é perfeitamente parabólico. O modelo presente pode descrever somente meios não-centrossimétrico devido a energia potencial U apresentar potências ímpares de x ; para um meio centrossimétrico somente potências pares de x podem aparecer, pois a função potencial $U(x)$ deve possuir a simetria $U(x) = U(-x)$. Deve-se ressaltar que nesse tratamento estamos fazendo a aproximação do campo escalar; a razão é que não podemos tratar a natureza tensorial da susceptibilidade não linear sem considerar as propriedades de simetria do material. Esse aspecto será considerado na seção 2.3.

Figura 8 - Função da energia potencial para um meio não-centrossimétrico

Assumindo que o campo óptico é representado de acordo com a equação 4 (duas ondas harmônicas de frequências diferentes), não há uma solução geral para

a equação 8. Entretanto se o campo é suficientemente fraco, o termo não linear ax^2 deve ser muito menor que o termo linear $\omega_0^2 x$ para um determinado deslocamento x induzido pelo campo. Nessas circunstâncias, a equação 4 pode ser resolvida por meio da expansão de perturbação. Substituiremos $E(t)$ na equação 8 por $\lambda E(t)$, onde λ é o parâmetro que varia continuamente entre zero e um, e tomaremos seu valor igual a um no final dos cálculos. Introduzindo o parâmetro λ que caracteriza a força da perturbação, a equação 8 fica:

$$\ddot{\tilde{x}} + 2\gamma\dot{\tilde{x}} + \omega_0^2\tilde{x} + a\tilde{x}^2 = -\lambda \frac{eE(t)}{m} \quad (11)$$

e expandindo o deslocamento x como uma série de potências em λ , tal como:

$$\tilde{x} = \lambda\tilde{x}^{(1)} + \lambda^2\tilde{x}^{(2)} + \lambda^3\tilde{x}^{(3)} + \dots \quad (12)$$

A intensidade da perturbação é representada por λ . Inserindo a equação 12 na equação 11, obtemos as equações para o deslocamento em primeira, segunda e demais ordens da equação (12) agrupando os termos de mesma potência em λ , e impondo que satisfaçam cada equação separadamente. Os termos proporcionais a λ , λ^2 , λ^3 levam às respectivas equações:

$$\ddot{\tilde{x}}^{(1)} + 2\gamma\dot{\tilde{x}}^{(1)} + \omega_0^2\tilde{x}^{(1)} = -e \frac{\tilde{E}(t)}{m} \quad (13)$$

$$\ddot{\tilde{x}}^{(2)} + 2\gamma\dot{\tilde{x}}^{(2)} + \omega_0^2\tilde{x}^{(2)} + a[\tilde{x}^{(1)}]^2 = 0 \quad (14)$$

$$\ddot{\tilde{x}}^{(3)} + 2\gamma\dot{\tilde{x}}^{(3)} + \omega_0^2\tilde{x}^{(3)} + 2a\tilde{x}^{(1)}\tilde{x}^{(2)} = 0 \quad (15)$$

De acordo com a equação (13), a contribuição de ordem mais baixa $x^{(1)}$ é governada pela mesma equação do modelo linear (equação linear de Lorentz). A solução do deslocamento em primeira ordem é:

$$\chi^{(1)}(t) = \chi^{(1)}(\omega_1)e^{-i\omega_1 t} + \chi^{(1)}(\omega_2)e^{-i\omega_2 t} + \text{c. c.} \quad (16)$$

as amplitudes $\chi^{(1)}(\omega_j)$ são dadas pela expressão:

$$\chi^{(1)}(\omega_j) = \frac{-e}{m} \frac{E_j}{D(\omega_j)} \quad (17)$$

Onde foi introduzida a função de denominador complexo

$$D(\omega_j) = \omega_0^2 - \omega_j^2 - 2i\omega_j\gamma$$

E para o deslocamento de segunda ordem, temos:

$$\chi^{(2)}(\omega_1 + \omega_2) = \frac{-2a(e/m)^2 E_1 E_2}{D(\omega_1 + \omega_2)D(\omega_1)D(\omega_2)} \quad (18)$$

A susceptibilidade não-linear de segunda ordem é definida pela equação
(2)

$$P^{(2)}(\omega_3 = \omega_1 + \omega_2) = 2\chi^{(2)}(\omega_3 = \omega_1 + \omega_2; \omega_1; \omega_2)E(\omega_1)E(\omega_2) \quad (19)$$

Onde $P^{(2)}(\omega_3)$ é a polarização não-linear que oscila com frequência ω_3 , e é representada por:

$$P^{(2)}(\omega_3) = -Ne\chi^{(2)}(\omega_1 + \omega_2) \quad (20)$$

sendo N a densidade volumétrica de átomos. Igualando a equação (7) à equação (18), temos:

$$\chi^{(2)} = \frac{N(e^3/m^2)a}{D(\omega_1 + \omega_2)D(\omega_1)D(\omega_2)} \quad (21)$$

Esta última equação é a expressão clássica da susceptibilidade não-linear de segunda ordem. Quando ω_1 , ω_2 , ou $\omega_1 + \omega_2$ se aproximam da ressonância ω_0 , a frequência natural de vibração, então $\chi^{(2)}$ atinge seu valor máximo.

2.2.3 Tratamento Quântico

Um tratamento quântico das susceptibilidades não-lineares utiliza a função de onda atômica $\psi(r,t)$ que é solução da equação de Schrödinger dependente do tempo. Nesta seção será apresentada uma derivação da susceptibilidade óptica não linear baseada na teoria da perturbação da função de onda de um átomo da mecânica quântica. A expressão que será derivada utilizando este formalismo também pode ser utilizada para fazer previsões exatas das respostas não ressonantes dos sistemas atômicos e moleculares. Processos de relaxação são importantes nas situações em que as frequências envolvidas são próximas das ressonâncias, não podendo ser adequadamente descritos por este formalismo. Apesar do formalismo da densidade de matriz produzir resultados que são geralmente válidos, os cálculos da susceptibilidade não linear são muito mais complicados quando são utilizados estes métodos. Por esta razão, primeiramente apresentaremos um cálculo da susceptibilidade não linear baseado nas propriedades da função de onda de um átomo, visto que este método é menos complexo e por esta razão apresenta uma clareza dos entendimentos físicos da interação não linear.

Adotaremos que todas as propriedades dos sistemas atômicos podem ser descritos em termos da função de onda atômica $\psi(r,t)$, que é a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo.

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\tilde{r}, t)}{\partial t} = \hat{H} \psi(\tilde{r}, t) \quad (22)$$

Onde $\hat{H}$ é o operador Hamiltoniano, e é dado por:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}(t) \quad (23)$$

descrito como a soma do Hamiltoniano do átomo livre ($\hat{H}_0$) e um Hamiltoniano de interação do átomo com o campo EM ($\hat{V}_0(t)$). Tomemos o Hamiltoniano de interação na forma:

$$\hat{V}(t) = -\hat{\mu} \cdot \hat{E}(t) \quad (24)$$

Onde $\hat{\mu}(t) = -e\hat{r}(t)$ é o operador momento de dipolo, -e é a carga de um elétron. Admitamos ainda que o campo elétrico $E(t)$ seja uma soma discreta de termos com frequências ω_p como:

$$E(t) = \sum_p E(\omega_p) e^{-i\omega_p t} + c.c. \quad (25)$$

Para os auto-estados de energia na ausência do campo externo, o Hamiltoniano $\hat{H}$ se torna apenas $\hat{H}_0$ de modo que a equação de Schrödinger possui soluções na forma de estados estacionários. Essas soluções correspondem a auto-estados de energia, que são dados pela forma:

$$\psi_n(r, t) = u_n(r) e^{-i\omega_n t} \quad (26)$$

Substituindo esta forma na equação de Schrödinger (Equação (22)), encontramos que há uma variação espacial da função de onda $u_n(r)$ que deve satisfazer a equação de autovalor (conhecida como equação de Schrödinger independente do tempo).

$$\mathbf{u}_n(\mathbf{r}) = E_n \mathbf{U}_n(\mathbf{r}) \quad (27)$$

Assumimos aqui que essa função de onda é autofunção de $\hat{H}_0$ com autovalor $E_n = \hbar\omega_n$. O conjunto das soluções da equação (27) deve constituir um conjunto completo de funções ortonormais, satisfazendo a condição de ortonormalização:

$$\int \mathbf{u}_m^* \mathbf{u}_n d^3r = \delta_{mn} \quad (28)$$

Através da Teoria da Perturbação (processo que omitiremos aqui), podemos encontrar a expressão para a susceptibilidade de segunda ordem como:

$$\chi_{ijk}^{(2)}(\omega_3 = \omega_p + \omega_q, \omega_p, \omega_q) = \frac{N}{\hbar^2} \wp_1 \sum_{mn} \frac{\mu_{gn}^i \mu_{nm}^j \mu_{mg}^k}{(\omega_{ng} - \omega_p - \omega_q)(\omega_{mg} - \omega_p)} + \frac{\mu_{gn}^i \mu_{nm}^j \mu_{mg}^k}{(\omega_{ng}^* + \omega_q)(\omega_{mg} - \omega_p)} + \frac{\mu_{gn}^i \mu_{nm}^j \mu_{mg}^k}{(\omega_{ng}^* + \omega_q)(\omega_{mg}^* + \omega_p + \omega_q)} \quad (29)$$

A equação (29) é a expressão quântica da susceptibilidade não-linear de segunda ordem. Nela, μ_{mn}^i é a componente i do momento de transição de dipolo elétrico entre os estados n e m , N é o número de átomos por unidade de volume do meio dielétrico, e $\wp_1$ é o operador permutação intrínseca, que garante as permutações entre as frequências ω_p e ω_q dos campos aplicados.

2.3 Propriedades de simetria

De acordo com a equação (7), uma das contribuições para a polarização não linear $P_i(\omega_n + \omega_m)$ é o produto $\chi_{ijk}^{(2)}(\omega_n + \omega_m, \omega_n, \omega_m) E_j(\omega_n) E_k(\omega_m)$. Entretanto, já que j, k, m, n são índices do modelo, podemos também escrever esta contribuição com n sendo substituído por m , e com j substituído por k , tornando-se assim, $\chi_{ikj}^{(2)}(\omega_n +$

$\omega_m, \omega_m, \omega_n)E_k(\omega_m) E_j(\omega_n)$. Estas duas expressões são numericamente iguais desde que a susceptibilidade não seja alterada pela troca simultânea do argumento das duas últimas frequências e dos dois últimos índices cartesianos:

$$\chi_{ijk}^{(2)}(\omega_n + \omega_m, \omega_n, \omega_m) = \chi_{ikj}^{(2)}(\omega_n + \omega_m, \omega_m, \omega_n) \quad (30)$$

Esta propriedade é conhecida como simetria de permutação intrínseca. Note que esta condição de simetria é introduzida puramente por conveniência. Por exemplo, poderíamos selecionar um par de elementos da equação (7) igualar um deles a zero e duplicar o valor do outro termo correspondente. Assim, quando a dupla somatória da equação (7) fosse realizada, a polarização $P_i(\omega_n + \omega_m)$ permaneceria inalterada.

Esta condição de simetria também pode ser derivada de uma forma mais geral utilizando o conceito da função não linear (Butcher, 1965; Flytzanis, 1975).

Muitas vezes a interação da óptica não linear envolve ondas ópticas cujas frequências ω_i são muito menores que as frequências de ressonância de um sistema de um material. Sob estas condições, a susceptibilidade não linear é essencialmente independente da frequência. Por exemplo, a expressão (29) para a susceptibilidade de segunda ordem de um oscilador não harmônico prediz um valor da susceptibilidade que é essencialmente independente da frequência da onda aplicada sempre que estas frequências são muito menores que a frequência de ressonância ω_0 . Além disso, sob estas condições, a excitação do sistema em baixa frequência produz uma resposta instantânea para o campo aplicado, e vimos que nessas condições a polarização não linear pode ser descrita no domínio do tempo pela relação:

$$P(t) = \chi^2 E(t)^2$$

Este meio é não-dispersivo sempre que a frequência do campo aplicado ω_i é muito menor que a frequência de ressonância ω_0 , e a condição de permutação simétrica completa deve ser válida sob estas circunstâncias. Nessas condições, todos os índices podem ser permutados enquanto as frequências são permutadas simultaneamente, e assim é possível concluir que:

$$\chi_{ijk}(\omega_3 = \omega_1 + \omega_2) = \chi_{jki}(\omega_1 = -\omega_2 + \omega_3) = \chi_{kij}(\omega_2 = \omega_3 - \omega_1) = \\ \chi_{ikj}(\omega_3 = \omega_2 + \omega_1) = \chi_{jik}(\omega_1 = \omega_3 - \omega_2) = \chi_{kji}(\omega_2 = -\omega_1 + \omega_3).$$

Entretanto, sob as condições presentes $\chi^{(2)}$ não depende na verdade das frequências, portanto podemos permutar os índices sem permutar as frequências, conduzindo ao seguinte resultado:

$$\chi_{ijk}(\omega_3 = \omega_1 + \omega_2) = \chi_{jki}(\omega_3 = \omega_1 + \omega_2) = \chi_{kij}(\omega_3 = \omega_1 + \omega_2) = \\ \chi_{ikj}(\omega_3 = \omega_1 + \omega_2) = \chi_{jik}(\omega_3 = \omega_1 + \omega_2) = \chi_{kji}(\omega_3 = \omega_1 + \omega_2).$$

Estes resultados são conhecidos como condição de simetria de Kleinman.

2.4 Geração de Soma de frequências no volume

A Geração de Soma de Frequências é um fenômeno óptico não-linear de segunda ordem que envolve a conversão de duas ondas EM de frequências ω_1 e ω_2 em outra onda de frequência $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$. Isso ocorre naturalmente da equação (5):

$$\tilde{P}^{(2)}(t) = \chi^{(2)} [\tilde{E}_1^2 e^{-i2\omega_1 t} + \tilde{E}_2^2 e^{-i2\omega_2 t} + 2\tilde{E}_1 \tilde{E}_2 e^{-i(\omega_1 + \omega_2)t} + \\ 2\tilde{E}_1 \tilde{E}_2^* e^{-i(\omega_1 - \omega_2)t} + c.c.] + 2\chi^{(2)} [2\tilde{E}_1 \tilde{E}_1^* + \tilde{E}_2 \tilde{E}_2^*] \quad (31)$$

Consideremos então o efeito óptico da Geração de Soma de Frequências num meio óptico não-linear, opticamente isotrópico e não-dispersivo, de comprimento L , tal como ilustra a figura 9. A equação de onda para o caso considerado é da forma:

$$-\nabla^2 \tilde{E} + \frac{\epsilon^{(1)} \partial^2 \tilde{E}}{c^2 t^2} = -\frac{4\pi \partial^2 \tilde{P}^{NL}}{c^2 \partial t^2} \quad (32)$$

Nesta equação, E é o campo elétrico da onda, P^{NL} é a polarização não-linear que surge no meio, e $\epsilon^{(1)}$ é a constante dielétrica real e independente da frequência, que relaciona E e D por:

$$D^{(1)} = \epsilon^{(1)} \cdot E \quad (33)$$

Onde D é o vetor deslocamento elétrico.

Figura 9 - Representação esquemática da Geração de Soma de Frequências

A equação (32) indica que a resposta não-linear do meio ao campo elétrico atua como um termo fonte que aparece no lado direito da equação. Representemos o campo elétrico, deslocamento elétrico e polarização pela soma de suas várias componentes da frequência:

$$\tilde{E}(\tilde{r}, t) = \sum_n \tilde{E}_n(\tilde{r}, t) \quad (34)$$

$$\tilde{D}^{(1)}(\tilde{r}, t) = \sum_n \tilde{D}_n(\tilde{r}, t) \quad (35)$$

$$\tilde{P}^{NL}(\tilde{r}, t) = \sum_n \tilde{P}_n^{NL}(\tilde{r}, t) \quad (36)$$

Assim, a equação de onda que é válida para cada componente da frequência é:

$$-\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}}_n + \frac{\epsilon^{(1)}(\omega_n) \partial^2 \tilde{\mathbf{E}}_n}{c^2 t^2} = -\frac{4\pi \partial^2 \tilde{\mathbf{P}}_n^{NL}}{c^2 \partial t^2} \quad (37)$$

Vejamos agora como a equação de onda da Óptica Não-Linear pode ser usada para descrever interações ópticas específicas, em particular, a Geração de Soma de Frequências. Consideremos um meio óptico não-linear no qual não haja perda de energia e os feixes de entrada são colimados, monocromáticos e contínuos. A configuração está representada na Figura 9, onde os feixes aplicados apresentam incidência normal.

A equação (37) deve ser aplicada para cada componente da frequência do campo e em particular, à componente da soma de frequências, ω_3 . Na ausência do termo fonte, a solução dessa equação para uma onda plana de frequência ω_3 se propagando na direção $+z$ é:

$$\mathbf{E}_3(\mathbf{z}, t) = \mathbf{A}_3 e^{i(k_3 z - \omega_3 t)} + \text{c. c.} \quad (38)$$

Onde:

$$k_3 = \frac{n_3 \omega_3}{c}, \quad n_3 = [\epsilon^{(1)}(\omega_3)]^{1/2} \quad (39)$$

e a amplitude da onda A_3 é uma constante. Para um termo fonte não-linear não muito grande, a solução da equação de onda também é a equação (38), mas com A_3 variando lentamente como uma função de z .

O termo fonte não-linear pode ser expresso como:

$$\mathbf{P}_3(\mathbf{z}, t) = \mathbf{P}_3 e^{-i\omega_3 t} + \text{c. c.}, \quad (40)$$

Onde $P_3 = 2\chi^{(2)} E_1 E_2$. Representando os campos aplicados por $E_i(\mathbf{z}, t) = E_i e^{-i\omega_i t} + \text{c. c.}$, $i = 1, 2$, com $E_i = A_i e^{-ik_i z}$, $i = 1, 2$, a amplitude da polarização não-linear pode ser escrita como:

$$P_3 = 2\chi^{(2)}A_1A_2e^{i(k_1+k_2)z} \quad (41)$$

Inserindo as equações (38), (40) e (41) na equação (37), temos:

$$\frac{d^2A_3}{dz^2} + 2ik_3 \frac{dA_3}{dz} = \frac{-8\pi\chi^{(2)}\omega_3^2}{c^2}A_1A_2e^{i(k_1+k_2-k_3)z} \quad (42)$$

Na aproximação da amplitude variando lentamente, podemos negligenciar o primeiro termo do lado esquerdo da equação (42), uma vez que ele é muito menor que o segundo. Isto requer que a variação fracional de A_3 numa distância de um comprimento de onda é muito menor que a unidade, e assim a equação (42) pode ser escrita como:

$$\frac{dA_3}{dz} = \frac{4\pi i\chi^{(2)}\omega_3^2}{k_3c^2}A_1A_2e^{i\Delta kz} \quad (43)$$

Onde a quantidade

$$\Delta k = k_1 + k_2 - k_3 \quad (44)$$

é chamada descasamento de vetor de onda, e expressa a diferença entre o vetor de onda total gerado no final do processo óptico (k_3) e o vetor de onda total ($k_1 + k_2$) que dá origem ao processo. A equação (43) é conhecida como equação de amplitudes acopladas, pois mostra como a amplitude da onda ω_3 varia como consequência do seu acoplamento com as ondas ω_1 e ω_2 . Em geral, a variação espacial das ondas ω_1 e ω_2 também deve ser levada em consideração, e de forma análoga, encontramos duas outras equações de amplitude acopladas:

$$\frac{dA_1}{dz} = \frac{4\pi i\chi^{(2)}\omega_1^2}{k_1c^2}A_3A_2^*e^{-i\Delta kz} \quad (45)$$

$$\frac{dA_1}{dz} = \frac{4\pi i \chi^{(2)} \omega_1^2}{k_1 c^2} A_3 A_2^* e^{i\Delta k z} \quad (46)$$

Por simplicidade, assumamos que as amplitudes A_1 e A_2 na equação (42) sejam constantes (ausência de depleção dos feixes de bombeio). Para o caso especial

$$\Delta k = 0, \quad (47)$$

a amplitude A_3 da onda de soma de frequências aumenta linearmente com z . A equação (47) é conhecida como a condição de perfeito casamento de fase. Quando esta condição é satisfeita, as ondas geradas estão aptas a extrair energia mais eficientemente das ondas incidentes. Se a condição da equação (47) não é satisfeita, então a intensidade da radiação gerada é menor do que para o caso $\Delta k = 0$. A amplitude da onda de soma de frequências no plano de saída do meio não-linear é dada pela integração da equação (43) de $z = 0$ até $z = L$. O resultado pode ser expresso pela equação abaixo, para a intensidade da onda em ω_3 :

$$I_3 = \frac{256\pi^5 |\chi^{(2)}|^2 I_1 I_2}{n_1 n_2 n_3 \lambda_3^2 c} L^2 \text{sinc}^2 \left(\frac{\Delta k L}{2} \right) \quad (48)$$

A Figura 10 mostra como esse fator varia com Δk . A equação (48) mostra que quando há casamento de fases, a intensidade da onda de frequência ω_3 gerada após a propagação de uma distância L é proporcional ao quadrado de L , ao produto das intensidades das ondas incidentes e ao módulo quadrado de $\chi^{(2)}$.

Figura 10 - Efeito da diferença de vetor de onda Δk na eficiência da Geração de Soma de Frequências¹⁵

2.5 Geração de Soma de Frequências em interfaces

A Geração de Soma de Frequências permite a investigação de interfaces entre meios distintos. Como vimos, o processo de Geração de Soma de Frequências, por ser um processo óptico não-linear de segunda ordem, está diretamente ligado à susceptibilidade não-linear de segunda ordem $\chi^{(2)}$, e assim sujeito às suas relações de simetria.

Diversos grupos de pesquisa aplicaram SFG para investigar inúmeros tipos de interfaces e superfícies. Desta forma, sua teoria está bem esclarecida,^{19,20,21,22} desde o trabalho clássico de N. Bloembergen e P.S. Pershal sobre a teoria do eletromagnetismo em interfaces de meios não-lineares.²³

Iremos utilizar um tratamento matemático^{21,24} mais específico sobre SFG em interfaces. Assim, podemos escrever:

$$\tilde{P}^{(2)}(\omega_3 = \omega_1 + \omega_2) = \chi^{(2)}(\omega_1 + \omega_2): \tilde{E}(\omega_1) \tilde{E}(\omega_2) \quad (49)$$

Figura 11 - Geometria da Geração de Soma de Frequências a partir da interface entre dois meios. A polarização $P^{(2)}(\omega_3=\omega_1+\omega_2)$ origina da fina camada interfacial de constante dielétrica ϵ_s , e das contribuições do volume do meio 2, $\chi_v^{(2)}$.

Como um termo fonte na equação de onda, $P^{(2)}$ é responsável pela geração de uma nova onda com frequência ω_3 que é o sinal de SFG.

Consideremos o caso de SFG gerado a partir da reflexão em uma interface, como ilustra a Figura 11, onde o meio 1 é linear mas o meio 2 é não-linear. Consideremos também uma fina camada interfacial de constante dielétrica ϵ_s e susceptibilidade não-linear $\chi_{ss}^{(2)}$. A solução da equação de onda é dada por:¹⁶

$$E_s(\omega_3) = i \left(\frac{2\pi k_1^2(\omega_3)}{k_{1z}(\omega_3)\epsilon_1(\omega_3)} \right) \times [L_{yy}(\omega_3)\chi_{s,yjk}^{(2)}L_{kk}(\omega_2)] \times E_{1j}(\omega_1)E_{1k}(\omega_2) \quad (50)$$

$$E_p(\omega_3) = i \left(\frac{2\pi\omega_3}{c} \right) [L_{xx}(\omega_3)\chi_{s,xjk}^{(2)}L_{jj}(\omega_1)L_{kk}(\omega_2) + \left(\frac{k_x(\omega_3)}{k_{1z}(\omega_3)} \right) L_{zz}(\omega_3)\chi_{s,zjk}^{(2)}L_{jj}(\omega_1)L_{kk}(\omega_2) \times E_{1j}(\omega_1)E_{1k}(\omega_2)] \quad (51)$$

Os subscritos s e p se referem às polarizações dos feixes (perpendicular ao plano, e paralelo no plano de incidência, respectivamente), $k_1(\omega_3)$ é o vetor de onda na frequência ω_3 no meio 1, $E_1(\omega_i)$ é o campo incidente de frequência ω_i no meio 1, e L_{ii} é coeficiente de transmissão de Fresnel, dado por:

$$\begin{aligned}
L_{xx}(\omega_i) &= \frac{2\varepsilon_1(\omega_1)k_{2z}(\omega_i)}{\varepsilon_2(\omega_i)k_{1z}(\omega_i) + \varepsilon_1(\omega_i)k_{2z}(\omega_i)}, \\
L_{yy}(\omega_i) &= \frac{2k_{1z}(\omega_i)}{k_{1z}(\omega_i) + k_{2z}(\omega_i)}, \\
L_{zz}(\omega_i) &= \frac{2\varepsilon_1(\omega_i)k_{2z}(\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_s})}{\varepsilon_2(\omega_i)k_{1z}(\omega_i) + \varepsilon_1(\omega_i)k_{2z}(\omega_i)}, \tag{52}
\end{aligned}$$

O campo de Soma de Frequências parece ser gerado da camada de constante dielétrica ε_s entre os meios 1 e 2 por uma polarização induzida (equação (25)). Entretanto, $P_s^{(2)}(\omega_3)$ ou $\chi_s^{(2)}(\omega_3)$ têm contribuições tanto da interface quanto do volume, ou seja,

$$\chi_{s,ijk}^{(2)} = \chi_{s,ijk}^{(2)} + \frac{\chi_{v,ijk}^{(2)}}{k_{2z}(\omega_3) + k_{2z}(\omega_1) + k_{2z}(\omega_2)} [F_i(\omega_3)F_j(\omega_1)F_k(\omega_2)] \tag{53}$$

$$\text{onde, } F_\alpha(\Omega) = \begin{cases} \varepsilon_2(\Omega)/\varepsilon_s(\Omega), \text{ para } \alpha = z \\ = 1, \text{ para } \alpha = x, y \end{cases}$$

O primeiro termo na equação (53) é a contribuição da interface, e o segundo é a contribuição do volume. É claro que a contribuição do volume dominará se $\chi_v^{(2)}$ é não-nulo (na aproximação do dipolo elétrico), num meio sem simetria de inversão. Assim, para estudos de superfície e interfaces com SFG, nós requeremos um meio cujo volume tenha simetria de inversão. Vale a pena observar que num cristal, por exemplo, o volume e a superfície têm diferentes simetrias estruturais. Isso leva a $\chi_s^{(2)}$ e $\chi_v^{(2)}$ com diferentes tipos de simetria, isto é, elementos nulos para um, mas não-nulo para o outro. É então possível escolher uma combinação apropriada de polarização dos feixes que pode efetivamente suprimir a contribuição do volume e fazer $\chi_s^{(2)}$ específico a superfícies.

O sinal SFG refletido pode ser calculado a partir das equações (52) e (53). Se os sinais de entrada são pulsados com duração do pulso T e a secção reta da superposição dos feixes na interface é A , então a saída SFG em termos de fótons por pulso é dada por:

$$S(\omega_3) = \frac{8\pi^3 \omega_3 \sec^2 \theta_{\omega_3}}{c^3 \hbar [\epsilon_1(\omega_3) \epsilon_1(\omega_1) \epsilon_1(\omega_2)]^{1/2}} \times \left| \mathbf{e}'(\omega_3) \circ \chi_s^{(2)} : \mathbf{e}(\omega_1) \mathbf{e}(\omega_2) \right|^2 \times I_I(\omega_1) I_I(\omega_2) \quad (54)$$

Onde $\mathbf{e}'(\Omega) = L \cdot \hat{\mathbf{e}}(\Omega)$, e $\hat{\mathbf{e}}(\Omega)$ é o vetor unitário que descreve a polarização do campo com frequência Ω , θ_{ω} é o ângulo de reflexão do sinal SFG com relação à direção normal à superfície, e $I_I(\omega_i)$ é a intensidade do laser de entrada com frequência ω_i .

Para se ter uma ideia a respeito da eficiência da geração de soma de frequências num volume não-centrossimétrico e numa interface, podemos comparar os valores típicos de $\chi^{(2)}$. Para um campo elétrico atômico da ordem de $E_{at} \sim 10^9$ V/cm, $\chi_V^{(2)}$ será da ordem de $1/E_{at}$, ou $\chi_V^{(2)} \sim 10^{-10}$ cm/V. Com relação a $\chi_S^{(2)}$ na interface, podemos aproximar $|\chi_S^{(2)}| \sim |\chi_V^{(2)} a|$, onde a é a espessura da superfície ou interface (ordem de algumas dezenas de nanômetros), seu valor será da ordem de $\sim 10^{-17} - 10^{-19}$ cm/V. No entanto, com o valor típico de $\chi_S^{(2)} \sim 10^{-18}$ cm/V, e com feixes de laser com potência da ordem de $\sim 10^{10}$ W/cm², a geração de fótons será de $\sim 10^4$ fótons/pulso, o que é facilmente detectável.

2.6 Implicações do SFG em interfaces

Na seção 2.1 foi mencionado que a susceptibilidade não-linear de segunda ordem $\chi_{ijk}^{(2)}$ tem no máximo 27 componentes. No entanto, devido às condições de simetria, nem todas as componentes contribuem para o valor de $\chi_{ijk}^{(2)}$. Num meio

centrossimétrico, os valores de $\chi_{ijk}^{(2)}$ para duas direções opostas devem ser equivalentes:

$$\chi_{ijk}^{(2)} = \chi_{-i-j-k}^{(2)} \quad (55)$$

Mas $\chi_{ijk}^{(2)}$ é um tensor de terceira ordem, e uma mudança no sinal dos índices indica simplesmente uma inversão do sistema de eixos, e o fenômeno físico que $\chi_{ijk}^{(2)}$ descreve deve mudar de sinal,

$$\chi_{ijk}^{(2)} = -\chi_{-i-j-k}^{(2)} \quad (56)$$

Para satisfazer tanto a equação (55) quanto a equação (56), $\chi_{ijk}^{(2)}$ deve ser identicamente nulo. Ou seja, para meios centrossimétricos, SFG é proibido:

$$\chi_{ijk}^{(2)} = 0 \quad (\text{meio centrossimétrico}) \quad (57)$$

A equação (56) é a regra de seleção para processos ópticos não-lineares de segunda ordem.²⁵ Para materiais líquidos e muitos materiais sólidos, o volume pode ser considerado como macroscopicamente aleatório ou randômico²⁵ e, portanto possuindo simetria de inversão. Na interface, entretanto, essa simetria de inversão é quebrada. Este é o motivo da espectroscopia SFG permitir obter informação de uma fina camada interfacial sem interferência do volume da amostra. Obviamente, em sólidos sem simetria de inversão no volume, a técnica de SFG não é mais intrinsecamente sensível à superfície. A equação (57) expressa a sensibilidade a superfícies da espectroscopia SFG.

Figura 12 - Uma superfície plana simétrica em torno da direção normal à superfície

Consideremos agora uma superfície plana entre dois meios distintos, isotrópica e simétrica em torno da direção normal à superfície, possuindo assim um eixo de rotação C_∞ , conforme ilustra a Figura 12. Com esse tipo de simetria (C_∞), mudanças nas direções dos eixos x e y são indiferentes ($x = -x$ e $y = -y$). Mas para o eixo z , o mesmo não acontece, ou seja, $z \neq -z$. Para uma superfície com simetria C_∞ , as componentes não-nulas de $\chi_{ijk}^{(2)}$ não devem ser alteradas se o sinal de x e y são trocados, mas a propriedade de $\chi^{(2)}$ mostrada na equação (56) deve ainda permanecer válida. A consequência é que somente um número limitado de combinações vetoriais dos feixes incidente e saída pode satisfazer estas regras. A Tabela 1 mostra as componentes não-nulas para uma superfície isotrópica²⁸ C_∞ .

Tabela 1 - Elementos não-nulos de $\chi_{ijk}^{(2)}$ para o caso de uma superfície isotrópica.

$\chi_{zxx}^{(2)} = \chi_{zyy}^{(2)}$
$\chi_{xzx}^{(2)} = \chi_{yzy}^{(2)}$
$\chi_{xxz}^{(2)} = \chi_{yyz}^{(2)}$
$\chi_{zzz}^{(2)}$

Se considerarmos a direção x paralela à superfície e contida no plano de incidência, o feixe de polarização p pode ser decomposto em componentes x e z , e o

feixe de polarização só pode ser resolvido em uma única componente na direção y . Com a combinação específica de polarização dos feixes, é possível selecionar as componentes da susceptibilidade apropriada. A polarização do sinal gerado de SFG é determinada pelas componentes não-nulas de $\chi_{ijk}^{(2)}$ que geram o sinal de SFG. A tabela 2 mostra todas as possíveis combinações de polarização para o caso de uma superfície com eixo de simetria C_∞ . As polarizações são escritas seguindo a ordem: sinal SFG, feixe visível, feixe infravermelho. Com relação às polarizações PSS e SPS, se os feixes de SFG e visível estiverem afastados de ressonâncias eletrônicas, elas são equivalentes.

Tabela 2 - Possíveis combinações de polarizações e elementos de $\chi_{ijk}^{(2)}$ que podem contribuir para o espectro SFG.

Combinação de Polarização	Elementos de $\chi_{ijk}^{(2)}$
PSS	$\chi_{zxx}^{(2)} = \chi_{zyy}^{(2)}$
SPS	$\chi_{xzx}^{(2)} = \chi_{yzy}^{(2)}$
SSP	$\chi_{xxz}^{(2)} = \chi_{yyz}^{(2)}$
PPP	$\chi_{zzz}^{(2)}; \chi_{zxx}^{(2)}; \chi_{xzx}^{(2)}; \chi_{xxz}^{(2)}$

2.7 Hiperpolarizabilidade de segunda ordem β .

A susceptibilidade não-linear de segunda ordem é uma média macroscópica da polarizabilidade (ou hiperpolarizabilidade) não-linear de segunda ordem β . Esta pode ser definida como o termo que descreve a interação não-linear da molécula com o campo óptico, além de descrever o comportamento refrativo e absorvedor (não-linear) da molécula.²⁶ A relação entre $\chi^{(2)}$ e β pode ser expressa pela equação abaixo:

$$\chi_{ijk}^{(2)} = \frac{N}{\epsilon_0} \sum \langle R(\Psi) R(\Theta) R(\Phi) \rangle \beta_{\alpha\beta\gamma} \quad (58)$$

Nesta equação, N é o número de moléculas por unidade de volume, e $R(\Psi)R(\theta)R(\varphi)$ é o produto de três matrizes de rotação que relacionam o sistema de coordenadas do laboratório e o sistema de coordenadas da molécula. O símbolo $\langle \rangle$ representa uma média orientacional. Da mesma forma que os índices ijk se referem aos eixos x, y, z no referencial do laboratório, os índices $\alpha\beta\gamma$ se referem aos eixos ξ, η, ζ no referencial da molécula. Se o tensor β das moléculas é conhecido, as medidas dos elementos de $\chi^{(2)}$ podem fornecer informações a respeito da orientação dessas moléculas.

Fazendo uso novamente da Teoria da Perturbação,²⁷ pode-se obter uma expressão para $\beta_{\alpha\beta\gamma}$. No caso de nosso interesse, utilizaremos o processo de SFG para realizar espectroscopia vibracional de superfícies. Assim, consideraremos a frequência ω_1 ($= \omega_{IR}$) sintonizável em torno de frequências de ressonâncias vibracionais da molécula (ω_0), e ω_2 ($= \omega_{VIS}$) uma frequência fixa longe das frequências de transições eletrônicas.²⁸ Nesse caso particular, a hiperpolarizabilidade $\beta_{\alpha\beta\gamma}$ apresenta um comportamento ressonante quando a frequência de um dos feixes (ω_{IR}) está próxima de ressonâncias vibracionais:

$$\beta_{\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2\hbar} \frac{M_{\alpha\beta} A_\gamma}{(\omega_{IR} - \omega_q + i\Gamma_q)} \quad (59)$$

onde Γ representa a largura da transição. Os termos $M_{\alpha\beta}$ e A_γ são, respectivamente, o tensor derivada da polarizabilidade da transição Raman e o momento de transição infravermelha, dados por:

$$M_{\alpha\beta} = \sum_s \left[\frac{\langle g | \hat{\mu}_\alpha | s \rangle \langle s | \hat{\mu}_\beta | v \rangle}{\hbar(\omega_{SF} - \omega_{sg})} - \frac{\langle g | \hat{\mu}_\beta | s \rangle \langle s | \hat{\mu}_\alpha | v \rangle}{\hbar(\omega_{VIS} - \omega_{sg})} \right], \quad (60)$$

$$A_\gamma = \langle v | \hat{\mu}_\gamma | g \rangle, \quad (61)$$

$\hat{\mu}$ é o operador dipolo elétrico, $|g\rangle$ é o estado fundamental, $|v\rangle$ é o estado excitado, e $|s\rangle$ é um outro estado qualquer.

Para mais de uma ressonância da amostra, a equação (62) pode ser simplificada como segue:^{19,20,27,28}

$$\begin{aligned}\chi^{(2)} &= \chi_{NR}^{(2)} + \chi_R^{(2)} \\ &= \chi_{NR}^{(2)} + \sum_q \frac{(M_{\alpha\beta}A_\gamma)_q}{\omega_{IR} - \omega_q + iT_q}, = \chi_{NR}^{(2)} + \sum_q \frac{B_q}{\omega_{IR} - \omega_q + iT_q}\end{aligned}\quad (62)$$

onde o índice q se refere ao q -ésimo modo ressonante. Quando ω_{IR} está longe da ressonância, a equação (62) representa $\chi_{NR}^{(2)}$, que inclui a contribuição (não-ressonante) de todas as outras ressonâncias da amostra que não seja a q -ésima.

2.8 Interpretação do espectro de Soma de Frequências

As ressonâncias nos espectros SFG possuem quatro características marcantes: a posição do pico (ω_q), a sua largura (Γ_q), sua amplitude (B_q) e a fase do sinal com relação a $\chi_{NR}^{(2)}$. Estas características podem fornecer informações a respeito da estrutura, interação e orientação molecular na interface. Para ocorrer a geração de um sinal SFG, há a necessidade de que os modos vibracionais da molécula na interface sejam ativos no Infravermelho e no Raman simultaneamente, conforme pode-se concluir da equação (60) e da equação (61).

Um simples pico ressonante pode ser expresso por

$$\chi_R^{(2)} = \frac{(M_{\alpha\beta}A_\gamma)}{(\omega_{IR} - \omega_0 + iI)} = \frac{B}{(\omega_{IR} - \omega_0 + iI)}, \quad (63)$$

Expressando essa susceptibilidade ressonante na forma complexa retangular, temos:

$$\begin{aligned} \frac{B}{(\omega_{IR} - \omega_0 + i\Gamma)} \frac{(\omega_{IR} - \omega_0 - i\Gamma)}{(\omega_{IR} - \omega_0 + i\Gamma)} &= \frac{B(\omega_{IR} - \omega_0 - i\Gamma)}{((\omega_{IR} - \omega_0) + i\Gamma)^2} = \\ &= \frac{B(\omega_{IR} - \omega_0)}{((\omega_{IR} - \omega_0)^2 + \Gamma^2)} - i \frac{B\Gamma}{((\omega_{IR} - \omega_0)^2 + \Gamma^2)} \end{aligned} \quad (64)$$

Na equação acima se destacam as partes real e imaginária de $\chi_R^{(2)}$. Em coordenadas polares, $\chi_R^{(2)}$ pode ser escrito como

$$\chi_R^{(2)} = \left| \chi_R^{(2)} \right| e^{i\delta}, \quad (65)$$

Onde $\chi_R^{(2)}$ e δ são o módulo e a fase (mais especificamente, a mudança de fase com relação a $\omega_{IR} \gg \omega_0$), respectivamente, da susceptibilidade ressonante.

Figura 13 – Possíveis formas espectrais de uma ressonância. O sinal é proporcional a $|\chi_{NR}^{(2)} + B/(\omega_{IR} - \omega_0 + i\Gamma)|^2$. Nos gráficos temos: a) $\chi_{NR}^{(2)}$ é real e tem o mesmo sinal de B; b) $|\chi_{NR}^{(2)}| \ll |B/I|$; c) $\chi_{NR}^{(2)}$ é real, mas com o sinal oposto ao B; d) $\chi_{NR}^{(2)}$ é imaginário e tem o mesmo sinal a $|B/I|$, e ainda $|\chi_{NR}^{(2)}| > |B/I|$

A fase do sinal ressonante é útil na interpretação do espectro SFG, pois os vários picos vizinhos podem interferir entre si e com a susceptibilidade não-ressonante, dando origem a formas de linhas espectrais características e diferentes daquelas observadas em espectroscopia convencional (ver Figura 13). Por exemplo, tomemos a equação (62) para uma ressonância apenas. A susceptibilidade não-linear de segunda ordem pode ser expressa por:

$$\chi^{(2)} = \chi_{NR}^{(2)} + \chi_R^{(2)} = \chi_{NR}^{(2)} + \frac{B_q}{\omega_{IR} - \omega_q + i\Gamma_q} \quad (66)$$

Figura 14 - Gráficos de $\chi_{NR}^{(2)} + \text{Re}[\chi_R^{(2)}]$, de $\text{Im}[\chi_R^{(2)}]$, e de $|\chi_{NR}^{(2)} + \chi_R^{(2)}|^2$ em função de ω_{IR}/ω_0

Para um melhor entendimento, construímos os gráficos da parte real, imaginária, e da soma dos quadrados das duas partes em função da razão ω_{IR}/ω_0 de $\chi_s^{(2)} = \chi_{NR}^{(2)} + \chi_R^{(2)}$, e supusemos a situação do gráfico c da Figura 13, onde $\chi_{NR}^{(2)}$ é real e com sinal oposto a $\chi_R^{(2)}$. Os gráficos estão mostrados na figura 14. Como pode ser visto, a parte imaginária $\chi_R^{(2)}$ é simétrica (função par), mas a parte real de $\chi_R^{(2)}$ é assimétrica (função ímpar) e deslocada do eixo x por causa de $\chi_{NR}^{(2)}$. Como visto anteriormente, o sinal SFG é proporcional ao módulo quadrado de $\chi_s^{(2)} = \chi_{NR}^{(2)} + \chi_R^{(2)}$. Como $\chi_{NR}^{(2)}$ é aproximadamente constante, a forma de linha espectral do sinal SFG é determinada principalmente pelo sinal de $\chi_{NR}^{(2)}$. Da figura 14, podemos notar a origem da assimetria do pico de SFG através do quadrado do gráfico azul.

Uma parte deste trabalho realizado com SFG foi focalizado nos modos vibracionais CH de cadeias alquila $(\text{CH}_2)_n\text{-CH}_3$. A figura 15 ilustra alguns desses modos. As setas representam a direção do deslocamento interno dos estiramentos

C-H. Algumas das frequências de ressonância desses modos estão mostradas na Tabela 3.

Figura 15 - Modos vibracionais do metil e do metileno. Os índices *np* e *fp* significam *no plano* e *fora do plano*, respectivamente, onde o plano é definido pelas ligações C-C. Por simplicidade, somente o deslocamento dos átomos de hidrogênio são mostrados²⁸

Tabela 3 - Atribuições dos modos estiramentos dos grupos C-H observados por SFG^{29,30,31,32}

Modo	Descrição	Frequência (cm ⁻¹)
CH ₃ (sim.)	Estiramento simétrico do CH ₃	~2878
CH ₃ (sim, FR)	Estiramento simétrico do CH ₃ (ressonância de Fermi)	~2945
CH ₂ (assim., np)	Estiramento anti-simétrico no plano	~2962
CH ₂ (assim., fp)	Estiramento anti-simétrico fora do plano	~2952
CH ₂ (sim.)	Estiramento simétrico do CH ₂	~2846
CH ₂ (sim., FR)	Estiramento simétrico do CH ₂ (ressonância de Fermi)	~2890
CH ₂ (assim.)	Estiramento anti-simétrico do CH ₂	~2915

De acordo com o empacotamento das moléculas, e considerando as condições de simetria da amostra, tem-se uma determinada configuração de

picos referentes aos modos CH no espectro SFG de cadeia alquila. Isto é aproveitado para fornecer informação sobre a conformação da cadeia principal de moléculas anfifílicas.

Na situação de mais baixa energia, a cadeia alquila encontra-se com os grupos CH_2 dispostos em “ziguezague”, com seus eixos de simetria perpendiculares à direção da cadeia, conforme representado na Figura 15. Essa conformação é conhecida como *transiíde* (*all trans*). Fornecendo-se uma pequena energia adicional (da ordem da energia térmica à temperatura ambiente) e caso não haja impedimentos estéricos, a cadeia pode sofrer uma isomerização correspondente a uma rotação de $\sim 120^\circ$ ao longo de uma ligação C–C, produzindo uma conformação da cadeia alquila conhecida como *gauche* (ou defeito conformacional *gauche*).³³ Essas conformações estão ilustradas esquematicamente na Figura 16 para o caso do n-butano, que contém apenas dois grupos CH_2 e dois grupos terminais CH_3 . Neste caso, há duas possíveis conformações: (a) conformação *transiíde*, em que os grupos metila estão afastados o mais distante possível (ângulo diedro de 180°), e duas conformações *gauche*, (b) e (c), em que os grupos metila estão dispostos segundo um ângulo diedro de 60° . No caso de cadeias alquila mais longas, cada ligação C–C pode estar em uma das conformações da Figura 16, sendo a conformação *trans* de mais baixa energia que as outras duas.

Figura 16 - Estrutura das conformações Transiíde e *Gauche* do n-butano

Para os filmes de Langmuir, a concentração relativa dos defeitos *gauche* de cada monocamada determina o comportamento dos espectros SFG. A figura 17 ilustra um exemplo da literatura onde é investigado por espectroscopia SFG um filme de Langmuir de ácido pentadecanóico em três estágios de compressão.³⁴ Quando não há defeitos *gauche*, as cadeias alquila da

monocamada estão estendidas e o arranjo dos grupos CH_2 possui simetria de inversão. Assim, a contribuição do modo $\text{CH}_{2\text{Sim}}$ é nula e o pico $\text{CH}_{3\text{Sim}}$ da cadeia alquila é mais intenso, pois os grupos CH_3 terminais possuem orientação mais ordenada (figura 18). Com a presença de defeitos *gauche* na monocamada, o pico $\text{CH}_{2\text{Sim}}$ torna-se presente devido a quebra local da simetria de inversão e ao mesmo tempo a contribuição dos grupos CH_3 é reduzida, por causa de uma maior desordem orientacional dos mesmos (figura 18).

Figura 17 – Espectros dos filmes de Langmuir do ácido pentadecanóico com a presença de defeitos *gauche* na monocamada em três estágios de compressão.

Figuras 18 – Representação de uma molécula estendida (esquerda) e com defeitos *gauche* em sua estrutura (direita).

Outros modos vibracionais que serão analisados nesse trabalho são os estiramentos OH das moléculas de água. Portanto, descreveremos aqui brevemente a interpretação dos espectros SFG da água em interfaces, que por si só é um tema complexo e controverso. Duas bandas largas em ~ 3200 e 3450 cm^{-1} são atribuídas aos estiramentos OH de moléculas de água na interface realizando ligações de H entre si: a banda mais baixa ($\sim 3200\text{ cm}^{-1}$) é devida a moléculas de água formando uma rede de ligações de H ordenada, como encontrada no gelo cristalino (banda tipo gelo – *ice like*), enquanto que a banda em $\sim 3450\text{ cm}^{-1}$ é atribuída a moléculas de água formando uma rede de ligações de H desordenada, como aquela encontrada na água líquida (banda do tipo líquido – *water like*). Esses arranjos estão ilustrados esquematicamente na figura 19. Em interfaces hidrofóbicas, uma parte das moléculas pode não ter grupos OH realizando ligações de H, o que resulta em uma banda mais estreita com frequências de estiramento mais altas, em torno de 3650 cm^{-1} .

Figura 19 – Estiramentos OH das moléculas de água formando uma rede de ligações de H ordenada do tipo gelo (esquerda) e desordenada do tipo líquido (direita).

3. FILMES DE LANGMUIR

Em 1770, Benjamin Franklin espalhou óleo sobre a superfície de um lago, formando um filme fino com uma espessura de aproximadamente 100 moléculas. Um século depois, Lord Rayleigh e seus colaboradores conseguiram publicar na revista *Nature*, o primeiro trabalho sobre filmes finos na superfície da água utilizando barreiras móveis, sendo este experimento desenvolvido inicialmente por Agnes Pockels. Em 1910 ocorreu a comprovação científica por Irving Langmuir (1881-1957): neste ano ele conseguiu demonstrar os conceitos e os fenômenos de formação de filmes finos monomoleculares na superfície aquosa. Em 1932, Langmuir foi laureado com o Prêmio Nobel de Química pelos elevados avanços nesta pesquisa.

De uma forma sucinta, um filme de Langmuir consiste de uma monocamada de material anfifílico ou anfipática (molécula com uma cabeça polar, hidrofílico e a cauda apolar, hidrofóbica). As moléculas estão dispostas na interface entre o ar e um líquido (subfase – normalmente água, mas podem também ser hidrocarbonetos ou mercúrio)³⁵ e devem ser insolúveis na subfase. Os exemplos mais comuns de moléculas anfifílicas são os sabões (sais de ácidos graxos) e os fosfolipídios. Estes compostos são denominados de surfactantes.

É fundamental o equilíbrio entre a parte polar e apolar das moléculas que constituirão o filme. Nos casos em que a cauda hidrofóbica seja muito pequena em relação a cabeça polar, ou em que o grupo polar seja muito forte, o material pode se dissolver na água de tal forma que ocorra um comprometimento da estabilidade do filme.

Para a formação de um filme de Langmuir é fundamental que um pequeno volume contendo a solução do composto em solvente volátil e imiscível com a água (como por exemplo, clorofórmio) seja espalhado por toda a superfície da subfase contida em recipiente de material inerte, normalmente de Teflon[®], denominado de Cuba de Langmuir. A figura 20 ilustra um esquema do aparato experimental geral de uma Cuba de Langmuir.³⁵

Figura 20 - Esquema geral da Cuba de Langmuir ³⁶

As Cubas de Langmuir possuem barreiras móveis, também fabricadas de Teflon[®], com controle eletrônico do posicionamento e da velocidade de compressão, além de medidores de pressão e potencial de superfície. A pressão de superfície (π) é definida como a diferença de tensão superficial entre uma subfase com água pura (γ_0) e uma subfase com o filme (γ), ou seja, $\pi = \gamma_0 - \gamma$. Esta pressão pode ser obtida através da força por unidade de comprimento sobre uma barreira fixa, através de uma eletrobalança, ou medindo-se as tensões superficiais pelo método de Wilhelmy, como mais usual nas cubas comerciais. A pressão mínima medida é zero, e a máxima pode se aproximar da tensão superficial, aproximadamente 73 mN/m (água pura a 25°C).³⁵

A compressão do filme, através de barreiras móveis, força a orientação das moléculas de modo que seus eixos tendem a estar perpendiculares à superfícies da água. Durante a compressão do filme, normalmente podem ser observadas várias fases, que serão discutidas em detalhe na seção 3.2. As transições de fase do filme podem ser observadas na isoterma de pressão de superfície (figura 21), ou seja, a pressão (π) versus área ocupada pelo filme (medidas em Å²/molécula). As isotermas podem ser modificadas com a alteração da constituição da subfase, como diferentes pHs ou força iônica, consequentemente modificando o empacotamento das moléculas.

Vale a pena ressaltar a importância da velocidade com que as moléculas são comprimidas (fechamento das barreiras da Cuba de Langmuir), pois o tempo é fundamental para que as moléculas que estão na superfície da água se reorganizem e formem um empacotamento próximo da situação de equilíbrio termodinâmico. Repetindo-se ciclos de compressão e descompressão das moléculas (as barreiras

da Cuba de Langmuir são “fechadas e abertas”) na superfície da água, obtêm-se curvas de histerese. O estudo da estabilidade dos filmes é realizado pela observação da área por molécula de um filme comprimido a uma determinada pressão, normalmente na fase líquido-expandido, em função do tempo. Em filmes estáveis as variações nas áreas são mínimas no decorrer do tempo.

Os filmes ultrafinos com alta organização molecular e estabilidade (por exemplo, LB) e com diversas aplicações, como a fabricação de dispositivos ópticos,^{38,39} dispositivos foto/eletroluminescentes e “língua eletrônica”.³⁸ A adsorção de proteínas a filmes nano-organizados é útil porque a imobilização protéica ocorre sem que sua bioatividade seja sacrificada. Por isso, tais metodologias são ferramentas para fabricação de biossensores e para estudos básicos sobre as interações proteína-matriz.⁴¹⁻⁵⁰ De fato, tais filmes têm sido usados na detecção de pesticidas,⁵¹ na fabricação de superfícies eletródicas enzimáticas,⁵² e em sensores aptos a identificar interações antígeno-anticorpo,⁵³⁻⁵⁶ e também em estudos básicos de atividade catalítica de enzimas imobilizadas.⁵⁷⁻⁶¹ Isso é útil tanto na investigação de sistemas biomiméticos,⁴⁰ como no uso desses sistemas em biorreatores⁴⁰ e em biossensores.⁵⁷⁻⁶⁰

3.1 Físico-Química dos Filmes de Langmuir

Nesta seção serão abordados os aspectos físico-químicos relacionados à formação dos filmes de Langmuir. Durante a formação da monocamada, as moléculas orgânicas que estão presentes na interface (líquido/gás – líquido/líquido), tendem a orientar-se de tal forma a minimizar a energia livre.

A interface é a região ao longo do contorno entre dois meios que possui a transição de composição e propriedade entre duas regiões volumétricas (*bulks*). Ela possui propriedades distintas em comparação com os meios que a circundam. Se as moléculas que constituem esta região forem eletricamente neutras, as forças de interação entre estas moléculas serão de curto alcance, e assim a interface será de apenas um ou no máximo dois diâmetros moleculares. A presença das forças

Coulombianas pode aumentar esta região de transição, que é denominada então de dupla camada elétrica (veja seção 3.3).

As forças resultantes que são aplicadas sobre as moléculas em toda a interface por unidade de comprimento perpendicular à força é denominado de tensão superficial, γ . No equilíbrio termodinâmico, a tensão superficial, para uma interface perfeitamente plana, pode ser escrita como:

$$\gamma = \left(\frac{\partial F}{\partial A} \right)_{T,V,n_i} = \left(\frac{\partial G}{\partial A} \right)_{T,P,n_i} \quad (67)$$

F e G são respectivamente as energias livres de Helmholtz e Gibbs. Estas equações podem ser obtidas estendendo o conceito de pressão em um sistema tridimensional para um bidimensional.

O conceito de excesso é altamente conhecido ao se tratar de termodinâmica. Desta forma, é possível assumir que são constantes as variáveis termodinâmicas extensíveis para os dois meios fora da superfície imaginária em que os separam, e as quantidades em excesso são atribuídas à superfície.

Adotando o sistema constituído por um líquido de uma substância pura em equilíbrio em conjunto com seu vapor saturado, temos que a tensão superficial corresponde exatamente ao excesso da energia livre de Helmholtz por unidade de área.

$$\gamma = \frac{F^S}{A} \quad (68)$$

Se a temperatura permanecer constante, a tensão superficial relacionada a uma interface também permanece constante. Em geral, temos que γ é inversamente proporcional a temperatura.⁶¹

3.2 Fases das monocamadas

À medida que a monocamada é comprimida na superfície da água, esta vai transformando em diversas fases. As mudanças de fase podem ser identificadas através do monitoramento da pressão de superfície π que é o equivalente bidimensional da isoterma pressão x volume para meios materiais. Em situações que há filmes monomoleculares, a isoterma é obtida através da observação das variações na pressão de superfície em função da área ocupada por cada molécula constituinte do filme. A análise da isoterma é muito importante no estudo das fases de filmes monomoleculares. Através dela é possível identificar as fases bem como as transições presente entre elas.

A figura 21 ilustra um exemplo de uma isoterma ideal. Nesta isoterma as fases e as transições entre elas estão muito bem definidas. A região “G” representa a fase gasosa; neste estado as moléculas na interface estão bem afastadas uma das outras, logo a força de interação entre elas é muito pequena, resultando numa pressão superficial muito baixa.

Figura 21 - Isotherma ideal com as transições de fases⁶¹

Conforme a área por molécula vai sendo reduzida, as cadeias hidrofóbicas (hidrocarbonetos) iniciam uma interação e o estado líquido será alcançado. Com o estado líquido formado, esta etapa é denominada de fase líquida expandida, sendo reconhecida por “LE”. Nesta fase, as cadeias de hidrocarbonetos estão desordenadas (com a presença de defeitos *gauche*) e orientadas com larga distribuição de orientações ao redor da direção perpendicular a superfície.

Continuando a diminuir a área por molécula, a fase condensada é atingida “LC” (também pode ser denominada por líquido condensado). Na fase condensada, as moléculas estão altamente empacotadas e as cadeias de hidrocarbonetos estão

ordenadas, com poucos defeitos *gauche* (mais alinhadas) e apontando sua cauda hidrofóbica para o ar, mas ainda não há um ordenamento cristalino em todo o seu plano. Em alguns filmes é possível obter diversas fases cristalinas a elevadas pressões superficiais.

Quando o filme está altamente compactado na fase condensada e caso a compressão não seja interrompida, ocorrerá o colapso do filme. Para o colapso ocorrer, há uma dependência de vários fatores, como por exemplo: taxa de compressão e a posição da ponta de prova de pressão superficial. Na medida em que o colapso acontece, o filme deixa de ser uma monocamada para se tornar um filme de multicamadas.

A seguir será apresentada uma breve descrição das propriedades termodinâmicas associadas às transições de fases das monocamadas.

3.2.1 Gás – Líquido Expandido

Utilizando a teoria cinética convencional, o comportamento de monocamadas gasosas pode ser modelado através de uma variação bidimensional da teoria cinética dos gases. Assim, para cada grau de liberdade as moléculas se movimentam com energia cinética média de $1/2K_B T$. Portanto, isto conduz a seguinte equação das monocamadas gasosas ideais:

$$\pi A = K_B T \quad (69)$$

Na equação acima temos que A é a área por molécula, K_B é a constante de Boltzmann e T a temperatura absoluta.

As medidas experimentais realizadas para várias moléculas de cadeia longa corroboram as previsões da equação (69).⁶¹

À medida que forçamos a aproximação das moléculas a fase líquido-expandido começa a se formar. Normalmente o surgimento desta fase, é acompanhado por uma região de pressão constante onde as duas fases coexistem.

Em algumas situações esta transição ocorre gradativamente, podendo ser interpretado de maneira semelhante ao que ocorre com um gás ao ser comprimido acima da temperatura crítica (temperatura em que o volume específico molar das fases líquida e gasosa são iguais).⁶¹

3.2.2 Líquido Expandido – Líquido Condensado

De forma semelhante à transição G-LE, em que temos uma região de pressão constante, na transição LE-LC um platô pode ser observado. Estas regiões de pressão constante são típicas de transições termodinâmicas de primeira ordem.

No entanto, é possível encontrar isotermas em que não se encontram este platô na transição LE-LC. A ausência deste induz a especulações envolvendo transições termodinâmicas de ordem superior. Entretanto, há uma grande possibilidade que a inexistência destas regiões de pressão constante seja devido à presença de impurezas no filme.⁶¹

Esta transição pode ser extremamente afetada pelo tamanho da cadeia carbônica e pela temperatura. Estes efeitos podem ser entendidos através das forças intermoleculares que atuam nas monocamadas. Conforme ocorra uma diminuição do tamanho da cauda de hidrocarbonetos, a força de van der Waals também diminui, resultando em um ponto de fusão mais baixo.

Uma das fases é favorecida pela variação da temperatura. Por exemplo, se ocorrer uma diminuição da temperatura, o grau de agitação térmica também diminui favorecendo o estado condensado. Assim, ao comparar os dois efeitos, é possível afirmar que a remoção de um grupo metileno da molécula equivale a elevar de 5-10K a temperatura, conforme ilustra a figura 22.

Figura 22 - Ilustração das isotermas com a remoção de um grupo metileno⁶¹

Diversos modelos teóricos foram propostos a estudar transições de fase para sistemas bidimensionais. Ao adotar que as forças de van der Waals entre as cadeias são as responsáveis pelas transições de fase, a energia interna das moléculas pode ser expressa como:

$$U = E_{\text{intra}} + E_{\text{disp}} + \pi a \quad (70)$$

E_{intra} é a energia da cadeia carbônica para uma dada conformação e E_{disp} é a energia proveniente da interação de van der Waals da cadeia com as suas vizinhanças. Este modelo reproduz qualitativamente os resultados experimentais.⁶¹

3.2.3 Gás-Líquido Condensado

De maneira semelhante ao que ocorre para o *bulk*, o aumento da cadeia carbônica ou uma diminuição da temperatura pode suprimir a fase líquida expandida, de tal modo que o gás transforme-se diretamente para o estado condensado.

Durante esta transição pode ocorrer à presença de pequenos platôs, indicando a presença de mesofases. As mesofases são o análogo bidimensional para as fases dos cristais líquidos, com diversas orientações médias das cadeias

hidrofóbicas, ou até mesmo com ordenamento posicional das moléculas no filme (fases cristalinas). A figura 23 ilustra um exemplo da presença de mesofases.⁶¹

Figura 23 - Isotherma com a presença de mesofases⁶¹

3.3 Monocamadas Ionizadas

Até este momento, foram mencionadas as propriedades das monocamadas sem considerar a ionização do grupo polar. Um importante fator são as propriedades das monocamadas e a ionização do grupo polar e que pode não apenas alterar as propriedades elétricas, mas também as propriedades estruturais do filme. A parte hidrofílica das moléculas anfifílicas pode se encontrar neutra ou ionizada, e essa ionização geralmente pode depender do pH das subfases nas proximidades do grupo polar. Em uma solução, se metade das moléculas estão ionizadas, temos que o pH corresponde ao pK_a dessas moléculas, no caso de grupos ácidos e pK_b , para os básicos. A ionização aumenta para valores de pH_s acima de pK_a (no caso de ácidos) ou abaixo de pK_b (no caso das bases).

O potencial elétrico resultante dessa ionização vai modificar o potencial da superfície medido, de modo que podemos reescrever o potencial de superfície como:

$$\Delta V = \eta \mu_{\perp} + \Psi_0 \quad (71)$$

Onde Ψ_0 é a diferença de potencial entre o grupo polar e o *bulk* da subfase.

A descrição exata da variação de Ψ com a distância a monocamada é bastante complexa. Um modelo simplificado, baseado na teoria clássica, é o modelo de Gouy-Chapman. Assumindo que a monocamada esteja negativamente carregada devido à ionização do grupo polar na interface água/ar ($x=0$), os íons positivos e negativos presentes na subfase estarão distribuídos de forma a neutralizar o sistema. Essa distribuição será governada pela estatística de Boltzmann. A distribuição dos íons na subfase acarretará numa variação de Ψ de um valor máximo, Ψ_0 , na superfície até zero em uma determinada região no *bulk* da subfase. A distância sobre a qual Ψ varia é conhecida como camada difusa ou dupla camada elétrica, $x = 0$ a $x = L$.

As cargas associadas à monocamada ionizada são blindadas por contra-íons (*counterions*) presentes (ou adicionados) na subfase aquosa. A distância sobre a qual ocorre esta blindagem (*screening*) está intimamente relacionado com a concentração de íons na subfase.

A parte hidrofílica das moléculas anfifílicas pode se encontrar neutra ou ionizada, o que em geral pode depender do pH da subfase nas proximidades do grupo polar. O pH para o qual metade destas moléculas estão ionizadas em uma solução é conhecido como o pK_a , no caso de grupos ácidos e pK_b , para os básicos. A ionização aumenta para os valores de pHs acima de pK_a (no caso de ácidos) ou abaixo de pK_b (no caso de bases).

Em um dado ponto da subfase, de potencial Ψ , a energia potencial para um íon sobre a influência deste potencial é dada por $ze\Psi$, onde z é a valência do íon e e a carga do elétron. Como a distribuição dos íons é governada pela distribuição de Boltzmann, temos que a concentração de íons para um eletrólito simétrico (mesma valência, z , para íons positivos e negativos) será:

$$n^- = n_0 e^{ze\Psi/k_B T}$$

$$n^+ = n_0 e^{-ze\Psi/k_B T} \quad (72)$$

Onde, n_0 é a concentração em $x = 0$. Para pontos afastados da interface o sistema deve ser eletricamente neutro, portanto $n^+ = n^-$. Em regiões próximas da interface haverá um excesso de cargas positivas de modo a neutralizar a carga presente na monocamada. A densidade de carga em um determinado ponto na subfase pode ser escrito como:

$$\rho = ze(n^+ - n^-) = -2n_0ze.\sinh\left(\frac{ze\Psi}{k_BT}\right) \quad (73)$$

A integral de ρ sobre todo o espaço fornece a carga em excesso na solução, por unidade de área. Essa carga em excesso terá a mesma magnitude da carga da monocamada com sinal contrário.

$$\sigma = -\int_0^\infty \rho dx \quad (74)$$

A equação de Poisson diz que $\nabla^2 \Psi = -\frac{4\pi\rho}{\epsilon}$. Substituindo a equação (73) na equação de Poisson, temos:

$$\nabla^2 \Psi = \frac{8\pi n_0 ze}{\epsilon} \sinh\left(\frac{ze\Psi}{k_BT}\right) \quad (75)$$

Diversas soluções foram propostas para a equação (74). Apresentaremos aqui o tratamento dado por Debye e Hückel, que consiste na linearização dos termos exponenciais. Se $\frac{ze\Psi}{k_BT} \ll 1$ a equação (75) pode ser reescrita (considerando apenas os primeiros termos na expansão das exponenciais):

$$\nabla^2 \Psi = \frac{8\pi n_0 z^2 e^2 \Psi}{\epsilon k_BT} = \kappa^2 \Psi \quad (76)$$

A equação (76) é conhecida como equação Debye-Hückel. Quando íons de várias valências estão envolvidos, temos:

$$\kappa^2 = \frac{4\pi e^2}{\epsilon k_B T} \sum_i n_i z_i^2$$

Para o caso de plano carregado temos que $\nabla^2 \Psi$ pode ser escrito como $\frac{d^2 \Psi}{dx^2}$ (sendo x a direção perpendicular a superfície). Definindo, temos:

$$y_0 = \frac{ze\psi_0}{k_B T} \quad e \quad y = \frac{ze\Psi}{k_B T} \quad (77)$$

Reescrevendo a equação de Poisson em termos de y_0 e y , obtemos:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \kappa^2 \sinh(y) \quad (78)$$

Resolvendo e aplicando as equações de contorno para $x = 0$, $y_0 = y$ e $x = \infty$, $y = 0$, temos:

$$e^{y/2} = \frac{e^{y_0/2} + 1 + (e^{y_0/2} - 1)e^{-\kappa x}}{e^{y_0/2} + 1 - (e^{y_0/2} - 1)e^{-\kappa x}}$$

Para o caso em que $y_0 \ll 1$ (íons monovalentes a temperatura ambiente e pequena ionização), a equação (77), se reduz a:

$$\Psi = \psi_0 e^{-\kappa x} \quad (79)$$

Quando $x = 1/\kappa$, temos que o potencial é $1/e \psi_0$, esta região é considerada como o centro de ação de cargas. O plano $x = 1/\kappa$ define a espessura da dupla camada elétrica.

Para o caso em que $y_0 \gg 1$ e $x \gg 1/\kappa$, a equação (77) se resume em:

$$\Psi = \frac{4k_B T}{ze} e^{-\kappa x}$$

É importante ressaltar que todo o tratamento aqui apresentado é válido apenas para eletrólitos simétricos e que as reduções da equação (77) são válidas apenas para íons monovalentes.

Uma das principais consequências da ionização da monocamada é a alteração do pH da superfície. Para monocamadas ionizadas o pH da superfície é diferente do pH do volume conforme a equação (79):

$$pH_s = pH_b + \left(\frac{e \psi_0}{2.3 k_B T} \right) \quad (80)$$

Onde, pH_s e pH_b são respectivamente pH da superfície e do *bulk*. O pH da superfície será sempre superior ao pH da subfase quando se trata de uma monocamada positivamente carregada. No caso de uma superfície negativamente carregada temos que o inverso irá ocorrer, ou seja, o pH da subfase será sempre superior ao da superfície. Por outro lado, sabe-se que a partir da comparação entre o pK_a (ou pK_b) para uma dada ionização, com o pH_s podemos calcular o grau de ionização da monocamada de acordo com a equação:

$$pK_a = pH_s - \log\left(\frac{s}{1-s}\right) \quad (81)$$

3.4 Filmes de Langmuir-Blodgett

Em 1930, Katherine Blodgett (1898-1979), em colaboração com Irving Langmuir, desenvolveu os primeiros trabalhos de transferência dos filmes monomoleculares da superfície da água (filmes de Langmuir), para a superfície de suportes sólidos. Assim que o filme de Langmuir adquira certo grau de compactação, ele pode ser transferido para suportes sólidos através da emersão e imersão vertical desses suportes na subfase aquosa contendo a monocamada. Em cada imersão ou emersão, uma monocamada é transferida ao substrato (ver Fig. 24) de tal forma que se tenha um filme com número de camadas e espessura controlados. A taxa de transferência dos filmes LB representa a razão da área superficial reduzida (área que as barreiras da cuba de Langmuir foram comprimidas)

em relação a área emersa do substrato sólido com a monocamada. Assim, uma taxa de transferência unitária representa uma transferência perfeita, onde o substrato fica completamente recoberto com um filme de mesma densidade superficial que o filme de Langmuir, enquanto que uma taxa de transferência menor que um significa que o filme LB transferido tem menor densidade superficial que o filme de Langmuir (tipicamente, ele é inhomogêneo, com regiões vazias em meio ao filme transferido). Os filmes LB têm, portanto, alta organização em nível molecular, e sua caracterização pode ser feita através de várias técnicas incluindo técnicas espectroscópicas e ópticas. Além disso, sua massa, usualmente na ordem de nanogramas, pode ser estimada por microgravimetria através da técnica da microbalança a cristal de quartzo.

Figura 24 - Processo de formação do filme Langmuir-Blodgett (LB). A primeira ilustração representa a imersão do substrato sólido. A segunda ilustração representa a emersão do substrato sólido com a presença da monocamada

4. PARTE EXPERIMENTAL

4.1 Espectrômetro SFG

Para a obtenção de espectro de SFG foi utilizado um espectrômetro da EKSPLA cujo arranjo experimental está ilustrado na Figura 25. Neste espectrômetro um laser pulsado (duração do pulso ~ 30 ps) de $\text{Nd}^{+3}:\text{YAG}$ emite luz de comprimento de onda $\lambda = 1064$ nm e excita uma Unidade Geradora de Harmônicos (HGU). Essa unidade produz feixes de 2º harmônico a $\lambda = 532$ nm (visível) e de 3º harmônico a $\lambda = 355$ nm (UV), além de permitir um sinal de saída no fundamental (1064 nm). Este fundamental e o UV excitam um Oscilador/Amplificador Paramétrico Óptico (OPO/OPA), responsável pela geração do feixe infravermelho (IR) sintonizável que incidirá na amostra (λ_{IR}). O feixe no visível ($\lambda_{\text{VIS}} = 532$ nm) será o outro feixe incidente na amostra.

Figura 25 - Esquema simplificado de um espectrômetro SFG típico.

O OPO/OPA pode então gerar luz IR numa faixa 2300~10000 nm (resolução espectral = 3 cm^{-1}) através de um estágio Gerador de Diferença de Frequências (*DFG*). O IR gerado pode variar num intervalo pré-determinado conforme a faixa de varredura que se deseja estudar. Portanto, o sinal de Soma de Frequências varia conforme a combinação dos feixes ω_{IR} do OPA e do feixe ω_{VIS} da HGU (no intervalo de ~ 440 a 510 nm). O sinal SFG é então detectado por um conjunto monocromador/fotomultiplicadora e, através de um *software* em LABVIEW e sistema de aquisição de dados, estes são coletados num PC. Todo o aparato (espectrômetro e Cuba de Langmuir) é montado em uma mesa óptica com sistema de isolamento pneumático de vibrações, a fim de evitar que vibrações externas interfiram no momento dos experimentos. As figuras 26, 27 e 28 são fotos do Laboratório de Espectroscopia Não-linear de Interfaces – LENI, mostrando o espectrômetro de SFG utilizado para a obtenção dos espectros. A figura 26 ilustra o laser pulsado de $\text{Nd}^{+3}:\text{YAG}$, a Unidade Geradora de Harmônicos, e o OPO/OPA. As figuras 27 e 28 ilustram respectivamente, a cuba de Langmuir acoplada ao espectrômetro SFG (no detalhe temos as radiações visível, infravermelho e soma) e a caracterização de um filme Langmuir-Blodgett no espectrômetro SFG.

Figura 26 - (1) Laser pulsado de $\text{Nd}^{+3}:\text{YAG}$, (2) Unidade Geradora de Harmônicos, (3) OPO/OPA

Figuras 27 e 28 - Cuba de Langmuir acoplada ao espectrômetro SFG (esquerda). Caracterização do filme de Langmuir-Blodgett da ODA utilizando a espectroscopia SFG (direita)

Os ângulos de incidência dos feixes de entrada em relação aos filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett foram $\phi_{VIS} \cong 61,4^\circ$, $\phi_{IR} \cong 54,8^\circ$. Assim, pela relação de casamento de fase, temos $k_{SFG} = k_{VIS} + k_{IR}$ ou, $k_{SFG} \sin \phi_{SFG} = k_{VIS} \sin \phi_{VIS} + k_{IR} \sin \phi_{IR}$, resultando num sinal de soma de frequências com ângulo $\phi_{SOMA} \cong 60,5^\circ$. O ponto da superposição dos feixes (visível e infravermelho) sobre as amostras apresentaram uma área de aproximadamente 1 mm^2 , e as energias dos pulsos de bombeio utilizadas foram $\sim 900 \text{ } \mu\text{J}$ e $\sim 100 \text{ } \mu\text{J}$ para os feixes visível e infravermelho, respectivamente. A combinação de polarização utilizada em todas as medidas foram a *SSP* ou *SPS*, para os feixes SFG, visível e infravermelho, respectivamente.

4.2 Sistema de aquisição de dados para a formação dos filmes de Langmuir

Uma cuba de Langmuir foi adaptada e acoplada ao espectrômetro SFG para viabilizar medidas *in situ*. O sistema eletrônico (controle de posicionamento das barreiras e sistema de medição de superfície) foi realizado com o *software LabView 7.1*. Foi utilizado um motor de passo para a movimentação das barreiras. O circuito eletrônico do controle do motor de passo foi comprado da indústria nacional *Photon*. A partir do momento em que o chaveamento é acionado, este alimenta o motor, sendo possível comandar de duas maneiras: manualmente, pressionando um botão

(localizado no controle) que movimenta as barreiras em uma velocidade maior ou através de sinais que são enviados pelo *software*. Para o funcionamento das barreiras através do software foi necessário utilizar uma placa de aquisição de dados (*National Instruments*) para enviar pulsos ao controlador do motor de passo, que assim permitiu a comunicação com o computador.

Foi adotado o sensor LVDT-200 (*Linear Variable Differential Transformer*, Omega Engineering, EUA) para medir a pressão superficial dos filmes de Langmuir. O funcionamento do sensor consiste basicamente em medir a variação da tensão superficial, através da variação da força sobre uma placa de papel de filtro que está parcialmente submersa na subfase aquosa (placa de *Wilhelmy*). Essa placa está ligada ao núcleo do LVDT que por sua vez está conectado a uma mola (lâmina metálica que flexiona). Desta forma, as variações da tensão superficial induzem o núcleo do LVDT a se mover, causando um sinal (AC) em sua saída proporcional à variação da tensão superficial da interface água/ar.

A detecção do sinal emitido e a alimentação do sensor foram realizados através de um amplificador *lock-in*: a alimentação do LVDT foi de 5 V_{rms} e frequência de 2,5 kHz, conforme a recomendação do fabricante. O sinal de saída do LVDT é coletado e amplificado pelo *lock-in* que fornece um sinal DC para a placa de aquisição de dados.

4.3. Materiais e métodos

4.3.1 Preparação dos filmes de Langmuir de Ácido Esteárico e de Octadecilamina

Investigações iniciais dos filmes de Langmuir do ácido esteárico ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$, *Aldrich* - pureza $\geq 99\%$) e da octadecilamina (ODA, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{NH}_2$ *Aldrich* - pureza $\geq 99\%$), foram realizadas em uma cuba de Langmuir modelo KSV 5000 localizada em uma sala limpa (classe 10.000) em um ambiente climatizado (temperatura de aproximadamente 20°C). Iniciou-se as

medidas dos filmes de Langmuir na sala limpa para investigar o comportamento das monocamadas da octadecilamina em diferentes valores de pHs nas subfases aquosas, obtendo-se resultados em acordo com o trabalho de Albrecht e colaboradores.⁶² Inicialmente foi realizado um teste com um filme de Langmuir de ácido esteárico com o objetivo de treinar a técnica de fabricação de filmes de Langmuir e verificar se todos os parâmetros utilizados para a formação deste filme estavam apropriados. O ácido esteárico foi diluído em clorofórmio a uma concentração de 1 mg/mL, sendo que 100 µl da solução foram espalhados por toda a superfície aquosa (área da superfície de 855 cm²), que estava em um pH aproximadamente neutro (pH ~ 6,7), pois tratava-se apenas de água ultrapura (Mili-Q) com resistividade de 18,3 MΩ.cm. Esperou-se 5 minutos antes de iniciar o movimento de compressão das barreiras, para que as moléculas espalhassem por toda a superfície e houvesse evaporação completa do solvente. As barreiras da cuba moveram-se com uma velocidade constante de 10 mm/min, equivalendo a uma taxa de compressão de 1,34 Å²/min.molécula. Para a investigação de filmes de Langmuir da octadecilamina (ODA), cuja estrutura química está representada na figura 29, as condições experimentais foram semelhantes às dos filmes de ácido esteárico. A concentração da ODA foi de 1 mg/mL diluída em clorofórmio e o volume espalhado na superfície da subfase aquosa foi de 100 µl. Esperou-se 3 minutos antes de iniciar o movimento de compressão das barreiras para que as moléculas espalhassem por toda a área da superfície e houvesse evaporação completa do solvente. As barreiras da cuba moveram-se com uma velocidade constante de 10 mm/min (1,34 Å²/min.molécula).

Figura 29 - Estrutura química da Octadecilamina (ODA, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{NH}_2$)

Após ter realizado os experimentos do ácido esteárico e da ODA em subfase aquosa com pH neutro, iniciou-se a fabricação dos filmes de Langmuir com ODA em função da variação do pH da subfase aquosa. As soluções ácidas e básicas foram preparadas diluindo-se soluções estoque de ácido clorídrico (HCl, *J. T. Baker* - 37% de grau analítico) e hidróxido de potássio (KOH, *Mallinckrodt* – 98% de pureza). Os valores de pHs estabelecidos foram verificados através de um pHmetro digital (*Corning*, modelo 425). Foi acrescentada uma concentração de 10 mmolar de cloreto de sódio (NaCl, *J. T. Backer* – 100% de pureza) na subfase aquosa, cujo objetivo foi manter aproximadamente constante a força iônica (concentração de íons) da subfase para os diferentes valores de pH utilizados nos filmes de Langmuir da ODA.

4.4 Espectroscopia SFG de filmes de Langmuir de ODA

No laboratório de espectroscopia não linear de interfaces, utilizou-se a técnica de espectroscopia SFG para investigar os estiramentos CH da cadeia alquila, NH da amina e OH da água. Estes experimentos foram realizados em uma cuba de Langmuir adaptada no espectrômetro com uma área superficial de 702 cm², com uma velocidade constante de compressão das barreiras de 10 mm/min. Os filmes foram preparados sobre subfase aquosa em função do seu pH (ácidos e alcalinos), com e sem presença de sal (10 mmolar de NaCl), utilizando-se o mesmo procedimento anterior, exceto que o volume espalhado foi de 80 µl. Após ter preparado cada subfase desejada, iniciou-se a aplicação da solução de octadecilamina em toda a superfície aquosa da cuba, e logo em seguida as barreiras da cuba de Langmuir iniciaram uma compressão com velocidade constante de 10 mm/min. O tempo de espera foi suprimido pois em pHs ácidos a dissolução da monocamada foi bastante acentuada, conforme será discutido no próximo capítulo.

Um pouco antes da pressão de superfície atingir o valor máximo ($\Pi \sim 35$ mN/m, antes do colapso da monocamada) foi interrompido o movimento de compressão das barreiras para iniciar a aquisição dos espectros SFG. As medidas dos espectros de SFG foram subdivididas em duas etapas. Na primeira etapa

utilizou-se as subfases aquosas alcalinas com os seguintes valores de pH: 12; 9,5 e 7. Nesta etapa, a primeira varredura selecionada ocorreu num intervalo de 2700 a 3800 cm^{-1} , com uma aquisição de 100 medições por ponto e o intervalo entre dois pontos (*steps*) foi de 10 cm^{-1} , este longo intervalo de varredura foi realizado para visualizar os picos CH da cadeia alquila, um ombro largo dos estiramentos NH da amina e bandas largas dos estiramentos OH das moléculas de água na interface. Foi realizada uma segunda varredura destes filmes de 2500 a 3100 cm^{-1} , com uma aquisição de 100 medições por ponto e o intervalo entre dois pontos (*steps*) foi de 3 cm^{-1} ; este curto intervalo do número de onda entre dois pontos foi realizada para melhor visualização dos estreitos picos CH da cadeia alquila e os estiramentos NH da amina.

Na segunda etapa, utilizou-se as subfases aquosas ácidas com os seguintes valores de pH: 2,0; 2,7; 3,9. Foram realizadas as mesmas varreduras, com a diferença que na segunda varredura (2500 a 3100 cm^{-1}) foi necessário repetir a fabricação dos filmes de Langmuir, pois ocorreu uma rápida dissolução da monocamada.

4.5 Espectroscopia SFG de filmes de Langmuir–Blodgett de ODA

Para a fabricação dos filmes de Langmuir-Blodgett da octadecilamina (ODA, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{NH}_2$), as condições experimentais foram semelhantes às dos filmes de Langmuir da octadecilamina. Foram utilizados os seguintes valores de pHs nas fases aquosas: 2,7; 7 e 12. Antes de espalhar a solução de octadecilamina sobre a subfase, um substrato sólido (vidro) foi parcialmente imerso na subfase aquosa. Em seguida, espalhou-se por toda a superfície da subfase aquosa a solução de ODA com uma concentração de 1 mg/mL diluída em clorofórmio, com um volume espalhado de 100 μl . As barreiras da cuba moveram-se com uma velocidade constante de 10 mm/min, até que a pressão de superfície atingisse ~ 40 mN/m. Manteve-se então a pressão superficial constante e então iniciou-se o processo de emersão vertical do substrato sólido (vidro) juntamente com a monocamada com uma velocidade de 1 mm/min. Ocorreu assim o processo de fabricação do filme de

Langmuir-Blodgett da ODA em função do pH da subfase adotada. A taxa de transferência dos filmes para o substrato foi de aproximadamente 0,95.

Após ter fabricados os filmes de Langmuir-Blodgett da ODA, estes filmes foram caracterizados pela espectroscopia SFG, em uma varredura de 2700 a 3800 cm^{-1} no número de onda, com uma aquisição de 100 medições por ponto e o intervalo entre dois pontos (*steps*) foi de 10 cm^{-1} , esta longa varredura foi realizada para visualizar os picos CH da cadeia alquila, e possivelmente também vibrações dos grupos NH da amina e OH de água remanescente no filme.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Isoterma do filme de Langmuir da ODA em subfase neutra

A isoterma da ODA obtida no laboratório do tipo sala limpa (classe 10000) a um pH da subfase de 6,7 e temperatura de aproximadamente 23°C está ilustrada na figura 30, onde está indicada a pressão máxima de superfície (~ 62 mN/m), instante em que ocorre o colapso do filme de Langmuir.

Figura 30 - Isoterma da ODA

Figura 31 - Isotermas da ODA⁶²

A isoterma obtida concorda muito bem com a isoterma da Ref. 62 à temperatura de 24°C (figura 31), comprovando a nossa metodologia experimental e limpeza do sistema.

5.2 Isoterma do filme de Langmuir da ODA em função do pH da subfase

Nos experimentos com a variação do pH da subfase aquosa, foi acrescentada à solução 10 mM de NaCl para manter a força iônica da subfase aproximadamente constante durante a adição de ácido ou base. Pretende-se com essas medidas

verificar em qual valor de pH ocorre uma apreciável ionização da ODA (o valor do pH no qual metade das moléculas em solução está ionizada é chamado pK_b da molécula), bem como verificar a estabilidade do filme a baixos pHs. A solubilidade da ODA aumenta de acordo com a diminuição do pH. Isto ocorre porque a ponta hidrofílica (“cabeça”) da molécula torna-se ionizada, aumentando o caráter hidrofílico da molécula. Além disso, as cargas da ponta hidrofílica da ODA repelem-se entre si, produzindo uma expansão da monocamada que pode ser verificada nas isotermas obtidas sobre subfases com pHs mais baixos. De acordo com a literatura, o valor do pK_b da ODA em solução é 10,6, mas em filmes de Langmuir ionizados pode haver uma diferença apreciável entre o pH local na interface e o pH do volume da solução.⁶² Assim, isotermas em função do pH da subfase podem indicar o pK_b da ODA nos filmes de Langmuir.

Foram realizadas 12 medidas com diferentes valores de pH, sendo os seguintes valores adotados: 1,4; 1,8; 3; 4; 4,5; 6; 6,6; 7; 8,2; 9,5; 10 e 11. As isotermas da pressão de superfície em função da área por molécula destes valores de pH adotados estão plotados nas figuras 32 e 33.

Da figura 32, para as isotermas com pH básicos (9,5; 10 e 11) é possível verificar que nessa faixa de valores de pH da solução não há dissolução apreciável da ODA, pois é possível verificar que a área mínima ocupada pela ODA antes de ocorrer o colapso é de aproximadamente $20 \text{ \AA}^2$ por molécula e a pressão máxima de superfície está em 60mN/m. As isotermas com pH 8,2; 7; e 6,6 apresentam uma fase mais expandida (pressão significativa com áreas maiores), provavelmente devido à ionização da monocamada que leva à repulsão eletrostática entre os grupos polares. Observa-se também que a área mínima (logo antes do colapso) diminui, indicando que a subfase dissolve parcialmente as moléculas de ODA.

Figura 32 - Isotermas com subfase em pHs básicos

As subfases com soluções aquosas em pH ácidos (também com 10 mM de NaCl) foram preparadas para verificar em qual ou quais valores de pH ocorre uma dissolução apreciável da ODA na subfase aquosa. As isotermas em soluções ácidas podem ser visualizadas na figura 33. É possível verificar que em todas as isotermas as monocamadas também são bastante expandidas (conforme $\text{pH} < 9$). Os valores da pressão máxima de superfície atingida também são menores e as áreas por molécula próximas ao colapso diminuem significativamente em pHs baixos. Isso indica que a ODA dissolve-se mais rapidamente em baixos pHs, pois a perda de moléculas para a subfase durante o tempo de compressão leva a uma redução significativa da área/molécula, que é calculada assumindo que o número de moléculas na superfície é fixo.

Vale a pena ressaltar que a área mínima aparente da monocamada (próximo ao colapso) diminui de maneira não sistemática com a redução do pH: a isoterma com pH 4 parece estar “fora de ordem” em relação às outras. O mesmo foi verificado na referência 62 e atribuído a um máximo de solubilidade da ODA em torno de pH 4, mas sem explicar o motivo desse comportamento.

Figura 33 - Isotermas com subfase em meio ácidos

Para determinar a taxa de dissolução da monocamada em diferentes pHs, medimos a pressão superficial em função do tempo após comprimirmos a monocamada até uma pressão próxima ao colapso. Pela diminuição da pressão em função do tempo e usando a isoterma medida, convertemos a medida para um gráfico de área por molécula em função do tempo, que está mostrado na figura 34 para pH 5,5 e 10. Nota-se que a subfase com pH igual a 5,5 apresentou uma variação da área por molécula muito mais rápida em relação ao pH igual a 10. Entretanto, mesmo para pH 5,5 a taxa de dissolução da ODA ainda é baixa o suficiente para permitir medidas de espectroscopia SFG, que duram aproximadamente 10 minutos por espectro.

Figura 34 - Comparação da área por molécula

5.3 Espectros SFG dos filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett da ODA

No laboratório de espectroscopia não-linear de interfaces (LENI), utilizou-se a técnica de espectroscopia SFG para investigar os estiramentos CH da cadeia alquila (cauda hidrofóbica da molécula de ODA) e o estiramento NH do grupo polar da ODA, bem como os estiramentos OH das moléculas de água interagindo com o filme de Langmuir. Os experimentos foram realizados em uma cuba de Langmuir adaptada ao espectrômetro SFG, em função do pH da subfase aquosa, na presença de 10 mmolar de NaCl para manter aproximadamente constante a sua força iônica frente às variações de pH. Foram realizados também experimentos sem a adição de NaCl à subfase, a fim de comparar espectros medidos no mesmo pH, mas com diferentes efeitos de blindagem eletrostática (*screening*) pelos contra-íons. Em cada espectro SFG foi utilizada a polarização SSP para os filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett, e SPS para alguns filmes de Langmuir-Blodgett.

Para cada espectro obtido experimentalmente, foi realizado um ajuste de curvas utilizando a Equação 66 (linha em vermelho) através da rotina *nonlinear curve fit* do programa *Origin 8.0*, com a finalidade de extrair os parâmetros

(amplitude, largura e número de onda) de cada pico presente. Este método é fundamental para obter os parâmetros das ressonâncias observadas, principalmente quando há grande sobreposição espectral entre picos adjacentes, e compará-los quantitativamente entre os vários espectros obtidos.

5.3.1 Atribuição dos picos dos espectros SFG dos filmes de Langmuir da ODA

De acordo com os espectros da figura 35, obtidos em subfase com 10 mmolar NaCl e valores de pH 2 (grupo amina deve estar completamente protonado – NH_3^+) e 12 (grupo amina deve estar completamente neutro – NH_2), estão presentes 9 ressonâncias, cujos respectivos números de ondas e atribuições são discutidos a seguir:

- Pico 1: uma banda larga em torno de $\sim 2900 \text{ cm}^{-1}$, que só aparece em baixos valores de pH e que é observada nos espectros IR de aminas protonadas.⁶³ Portanto, atribuímos essa banda ao estiramento simétrico do grupo NH_3^+ da ODA protonada.
- Picos 2, 3, 4 e 5: quatro picos estreitos atribuídos à cadeia alquila,⁶⁴ respectivamente em aproximadamente: 2845 cm^{-1} representando o estiramento simétrico do grupo CH_2 , em 2874 cm^{-1} há um pico intenso do estiramento simétrico do CH_3 , que é desdobrado por ressonância de Fermi com o sobretom do modo de dobramento CH_3 simétrico e dá origem ao pico em 2940 cm^{-1} , e finalmente o pico em $\sim 2960 \text{ cm}^{-1}$ devido aos estiramentos anti-simétricos do grupo CH_3 que não são resolvidos. Em baixos pHs, esses picos estão sobrepostos à banda larga do estiramento do NH_3^+ .
- Pico 6: banda larga em $\sim 3100 \text{ cm}^{-1}$, que é mais pronunciada novamente em baixos pHs e está praticamente ausente em pH 12. Sua frequência é muito baixa para ser atribuída a moléculas de água realizando ligações de H entre si,⁶⁵ e também muito baixa para ser atribuída a estiramentos NH_2 .⁶³ De fato, como será discutido na seção

5.4, as vibrações do grupo NH_2 não são detectadas em nossos espectros SFG. Portanto atribuímos essa banda às moléculas de água interagindo com o grupo polar da monocamada ionizada, ou seja, a grupos OH na interface que interagem via ligações de H com o grupo NH_3^+ .

- Picos 7 e 8 são bandas largas em 3230 e 3450 cm^{-1} que são usualmente atribuídas aos estiramentos OH de moléculas de água na interface realizando ligações de H entre si.⁶⁵ Embora haja uma controvérsia recente a respeito de suas atribuições,^{64,65} a interpretação mais usual que adotaremos aqui é que a banda de mais baixa frequência ($\sim 3230 \text{ cm}^{-1}$) é devida a moléculas de água formando uma rede de ligações de H ordenada, do tipo gelo (*ice like*). A banda em $\sim 3450 \text{ cm}^{-1}$ é atribuída a moléculas de água formando uma rede de ligações de H desordenada, do tipo líquido (*water like*).
- Pico 9: uma banda um pouco mais estreita que as duas anteriores, localizada em $\sim 3630 \text{ cm}^{-1}$ e atribuída ao estiramento de grupos OH moléculas de água quase livres,⁶⁵ ou seja que realizam ligações de H muito fracas (ou nenhuma) com moléculas vizinhas.

A tabela 4 resume a atribuição das ressonâncias observadas nos espectros SFG dos Filmes de Langmuir da ODA.

Tabela 4 – Atribuição dos modos estiramentos dos grupos C-H, N-H e O-H observados por SFG

Pico	Modo	Frequência (cm^{-1})
1	Estiramento Simétrico do NH_3^+	~ 2900
2	Estiramento Simétrico do CH_2	~ 2845
3	Estiramento Simétrico do CH_3	~ 2874
4	Estiramento Simétrico do CH_3 (Resson. Fermi)	~ 2940
5	Estiramentos anti-simétricos do CH_3	~ 2960
6	Estiramentos OH $\cdots \text{NH}_3^+$	~ 3100
7	Estiramentos OH (tipo gelo)	~ 3230
8	Estiramentos OH (tipo líquido)	~ 3450
9	Estiramento OH (quase livres)	~ 3630

5.3.2 Espectro SFG dos filmes de Langmuir de ODA

A figura 35 mostra os espectros SFG do filme de Langmuir de ODA na faixa espectral dos estiramentos CH e OH (2800 a 3800 cm^{-1}), sobre subfases de pHs variando entre 2 e 12, na presença de 10 mmolar de NaCl. Os parâmetros obtidos dos ajustes de curva à equação 66 estão listados na tabela 5, onde os parâmetros: amplitude, largura e frequência são representados respectivamente por B , Γ e ω em relação a cada pico. Iniciaremos a seguir, uma discussão qualitativa dos espectros, para posteriormente apresentarmos uma comparação quantitativa dos parâmetros extraídos dos ajustes de curva.

Figura 35 - Espectros do filme de Langmuir com pHs entre 2 e 12

Tabela 5 – Parâmetros obtidos dos ajustes de curvas para cada pico em função dos pHs 2; 3,9; 7; 9,5 e 12 para filmes de Langmuir da ODA com 10 mmolar de NaCl na subfase

	pH 2	pH 3,9	pH 7	pH 9,5	pH 12
$\chi_{NR}^{(2)}$	0,21	0,16	0,17	-0,2	-0,11
B₁	-44	-40,39	-44,66	-4,6	0
Γ₁	53,9	51,71	64,69	50	51
ω₁	2909	2911	2900	2837	2839
B₂	-4,2	-5,98	-2,37	5,5	6,7
Γ₂	10,77	13,31	9,19	18	16
ω₂	2844	2845	2851	2846	2846
B₃	-5,18	-6,39	-8,86	19,5	11,8
Γ₃	7	7,09	9,1	13,64	6,31
ω₃	2872	2874	2872	2867	2873
B₄	-9	-11,55	-12,38	24	19
Γ₄	12,84	11,34	13,19	18	12
ω₄	2943	2942	2940	2933	2936
B₅	12	14,99	12,93	-12	-7,4
Γ₅	33	24,46	20	13,32	17
ω₅	2955	2951	2965	2947	2962
B₆	-14	-19,79	-17,88	-15	-2,1
Γ₆	54,21	60,68	60,29	66	19
ω₆	3104	3097	3106	3120	3115
B₇	-82,69	-84,27	-86,85	-60	-75,51
Γ₇	105,84	121,54	109,41	94,01	106
ω₇	3233	3221	3230	3218	3225
B₈	-91,94	-73,43	-71,78	-39	-128,74
Γ₈	109,7	113,78	99,39	85,24	150
ω₈	3466	3448	3454	3420	3442
B₉	4	19,49	0	25	41
Γ₉	50,05	50	15	59	50
ω₉	3638	3620	3669	3593	3622

Pode-se notar em todos os espectros as ressonâncias relativamente estreitas dos grupos CH da cadeia alquila da ODA (picos 2 a 5). Desses picos, o pico 2 relativo ao estiramento simétrico do grupo CH₂, característico da presença de defeitos *gauche* na cadeia⁶⁴ é sempre menor que os outros picos devidos ao grupo

metila (CH_3) terminal da cadeia. Isso indica que as cadeias alquila estão bem estendidas, na sua maioria com a conformação *all trans*, levando a um bom ordenamento orientacional dos grupos metila e uma pequena contribuição dos grupos etileno (CH_2).

Outra característica marcante em todos os espectros é a contribuição significativa dos estiramentos OH, com 4 bandas largas (picos 6 a 9) cujas amplitudes relativas variam em função do pH, mas sempre em geral bastante intensas (pelo menos para os picos 7 e 8), oriundos da água interfacial formando redes de ligações de H. Isso implica que as moléculas de água possuem um grau de ordenamento orientacional significativo em todos os valores de pH, pois no caso de orientações quase aleatórias na interface, sua contribuição ao espectro SFG seria praticamente nula. Essa situação está em contraste com outras interfaces aquosas onde há presença de um grupo ionizável em função do pH, como na interface sílica/água,⁶⁸ CaF_2 /água⁶⁷ e no filme de Langmuir de ácidos graxos.⁶⁹ Nesses casos investigados anteriormente, a contribuição apreciável da água, com intensidade comparável a dos grupos CH, só ocorre devido à presença de um campo elétrico interfacial muito intenso, ou seja, apenas quando a interface está altamente carregada (dupla camada elétrica, quando várias camadas de água relativamente ordenada sob ação do campo elétrico contribuem para o espectro SFG). Entretanto, no caso do espectro SFG do filme de Langmuir de ODA em pH 12, quando a interface deve estar eletricamente neutra, percebe-se ainda uma contribuição significativa da água, o que implica num ordenamento preferencial das moléculas de água interagindo com os grupos NH_2 via ligações de H. À medida que o pH diminui, espera-se que o filme fique cada vez mais protonado (grupo NH_2 convertido em NH_3^+) e duas mudanças significativas ocorrem no espectro: o pico 1 (banda larga atribuída ao estiramento NH_3^+ dos grupos protonados) e o pico 6 aumentam gradualmente de intensidade. Conforme descrito na seção 5.3.1, o pico 6 é atribuído a moléculas de água interagindo via ligações de H com o grupo amina protonado ($\text{NH}_3^+ \dots \text{OH}_2$). Provavelmente essas ligações de H são mais fortes que aquelas que envolvem apenas moléculas de água, produzindo assim uma frequência do estiramento OH ainda mais baixa. É interessante notar que há ainda a presença significativa dos picos 8 e 9 em toda a faixa de pHs. Ambos indicam a presença de desordem na rede de ligações de H das moléculas de água na interface. Portanto, embora haja um ordenamento preferencial (orientacional) da água, sua rede de

ligações de H não é significativamente ordenada (tipo gelo), mas mantém ainda um caráter desordenado característico da água líquida. Isso está em contraste com o observado para interfaces altamente ionizadas, onde a água fica ordenada tanto do ponto de vista orientacional como também adquire um ordenamento das ligações de H (mais próximo do gelo). Por exemplo, esse comportamento foi estudado na interface da monocamada de ácidos graxos/água em função do pH da água utilizando a espectroscopia vibracional SFG. Em baixos pHs, a monocamada está neutra e a estrutura da água que está na superfície está ordenada por ligações de hidrogênio com os grupos ácidos. Entretanto, este ordenamento induzido é de curto alcance e o sinal SFG da água (tipo-gelo) é pouco intenso. Em altos valores de pHs, os grupos ácidos são ionizados e a superfície resultante contendo moléculas de água forma uma rede ordenada de ligações de hidrogênio, induzida pela presença de um campo elétrico intenso na dupla camada, e portanto com ordenamento de mais longo alcance. Assim, apesar de manter a forma espectral (tipo-gelo), o sinal SFG cresce bastante em intensidade (tipicamente uma ordem de grandeza).⁶⁹

A figura 36 ilustra esquematicamente a interação entre o filme de ODA e a água para pHs baixos e altos, conforme discutido acima em função dos espectros SFG da interface.

Figura 36 – Estrutura da água interagindo com a amina neutra (esquerda) e protonada (direita). A presença do pico 8 ($\sim 3450 \text{ cm}^{-1}$) indica que a rede de ligações de H não é muito ordenada nos dois casos.

Uma discussão mais quantitativa dos espectros CH (picos 2 a 5) e da ionização da monocamada (indicada pela amplitude do pico 1) necessita de um

espectro com maior detalhe nessa faixa (menor passo entre pontos do espectro) e uma varredura estendida na região de baixas frequências, para melhor visualizar o pico NH_3^+ (pico 1). A figura 37 mostra essa região do espectro (2500 a 3100 cm^{-1}) para alguns valores de pH e a tabela 6 mostra os parâmetros extraídos dos ajustes de curva.

Figura 37 - Espectros do filme de Langmuir da ODA com pHs 3,9; 7 e 9,5

Tabela 6 – Parâmetros obtidos dos ajustes de curvas para cada pico em função dos pHs 3,9; 7 e 9,5 do filme de Langmuir da ODA

	pH 3,9	pH 7	pH 9,5
$\chi_{NR}^{(2)}$	0,09	-0,28	-0,1
B₁	-26,87	-102	0
Γ_1	42,39	108	50
ω_1	2900	2882	2840
B₂	-0,15	-3,6	6,6
Γ_2	5	5	15,27
ω_2	2844	2844	2844
B₃	-3,13	-3,66	11,8
Γ_3	4	5	6,6
ω_3	2875	2870	2871
B₄	-11,52	-1,9	1,9
Γ_4	12,38	5	7,6
ω_4	2940	2930	2937
B₅	6,46	21	-5,8
Γ_5	12,84	21	14,85
ω_5	2965	2948	2955
B₆	-32,74	-24	0
Γ_6	60	45	20
ω_6	3110	3108	3110
B₇	-105,24	-66	-35,41
Γ_7	100	102	51
ω_7	3250	3257	3253
B₈	-100	-51	-101
Γ_8	100	103	101
ω_8	3450	3453	3448
B₉	6	4	5,5
Γ_9	3	40	31
ω_9	3640	3642	3638

Com os resultados obtidos nos filmes de Langmuir (em subfase aquosa com sal) foi possível obter o grau de protonação (relativo) do grupo amina através da razão da amplitude sobre a largura do pico 1 (NH_3^+ Simétrico) em função do pH da subfase aquosa. De acordo com esta comparação (figura 38, curva preta), à medida

em que há um aumento do pH o grau de protonação diminui até zero quando o pH é 12. Nota-se que em pH 9,5 a ionização ainda é muito pequena, bem menor do que esperado se o pK_b da ODA é 10,6⁶² e o pH local na monocamada fosse realmente 9,5. Isso ocorre porque a ionização atrai grupos OH^- para a interface e aumenta o pH local em relação ao do volume (conforme equação 80).

Figura 38 - Comparação do grau de NH_3^+ em função do pH

Para todos os filmes de Langmuir obtidos sobre subfase com sal (número de onda de 2700-3800 cm^{-1} e 2500-3100 cm^{-1}) foi possível comparar a concentração dos defeitos *gauche* de cada monocamada calculando a razão das amplitudes (normalizadas pelas suas larguras) dos estiramentos CH_2 simétrico (pico 2) e CH_3 simétrico (pico 3) da cadeia alquila em função da ionização de cada monocamada (variação do pH). Desta forma, a figura 39 (pontos pretos) ilustra a variação dessa razão em função do pH. Assim, para pHs baixos a monocamada apresenta mais defeitos em sua estrutura, devido à repulsão eletrostática entre os grupos polares, que leva a monocamada a tornar-se mais expandida. Com o aumento do pH, essa repulsão diminui (menor protonação da amina) e a monocamada fica mais compactada, levando a uma menor concentração de defeitos *gauche* em suas caudas hidrofóbicas. Esses resultados estão em acordo com o esperado a partir das isotermas das figuras 32 e 33, que mostram a expansão (e solubilização) da monocamada à medida que o pH diminui.

Figura 39 - Comparação da concentração de defeitos *gauche* da monocamada em função do pH

5.3.3 Efeito da blindagem eletrostática nos espectros SFG dos filmes de Langmuir da ODA

Para investigar os efeitos da blindagem eletrostática produzida pelos contra-íons em solução na estrutura do filme de Langmuir e da água interfacial, repetimos os experimentos sem a adição de NaCl na subfase. Desse modo, a força iônica em pHs intermediários é bem menor que no caso anterior, reduzindo significativamente os efeitos da blindagem eletrostática da dupla camada elétrica (*screening*).

A figura 40 mostra os espectros SFG do filme de Langmuir de ODA na faixa espectral dos estiramentos CH e OH (2800 a 3800 cm^{-1}), sobre subfases de pHs variando entre 2 e 12, sem a adição de NaCl. Nesses espectros estão presentes as mesmas 9 ressonâncias descritas na seção 5.3.1, mas com intensidades relativas ligeiramente diferentes. Os parâmetros obtidos dos ajustes de curva à equação 66 estão listados na tabela 7.

Figura 40 - Espectros do filme de Langmuir com pHs entre 2 e 12 sem adição de NaCl à subfase

Tabela 7 – Parâmetros obtidos do ajuste de curvas em filmes de Langmuir sobre subfase sem sal para pHs 2; 3,9; 7 e 12

	pH 2	pH 3,9	pH 7	pH 12
$\chi_{NR}^{(2)}$	0,09	0,016	-0,029	-0,021
B₁	-41	-36	39,96	-1,26
Γ_1	64,11	77,20	104,9	45
ω_1	2905	2910	2910	2832
B₂	-2,5	-2,5	2	1,5
Γ_2	7,70	10	10	8
ω_2	2840	2840	2844	2849
B₃	-5	-10,19	14	10,28
Γ_3	5	7,94	6,9	7,54
ω_3	2871	2882	2873	2870
B₄	-18,59	-20,47	24	11,5
Γ_4	11,58	13,45	14	8,15
ω_4	2938	2946	2940	2938
B₅	16	19,91	-11	-10
Γ_5	17,25	30,67	17,63	50,17
ω_5	2946	2957	2948	2945
B₆	-25	-27,37	27,98	0,70
Γ_6	71,61	110	94,94	18
ω_6	3073	3077	3104	3104
B₇	-81,9	-69,08	-55,04	-70
Γ_7	104,43	121,44	109,95	104,78
ω_7	3218	3227	3209	3209
B₈	-54	-42,32	-45,02	-89,43
Γ_8	91,54	90,4	89,34	122,72
ω_8	3416	3437	3402	3405
B₉	1	0,1	0,6	5,7
Γ_9	50	19,93	32,97	85,03
ω_9	3650	3645	3640	3640

Nota-se primeiramente que os espectros em pHs extremos (2 e 12) são muito parecidos com aqueles obtidos com adição de NaCl (seção 5.3.2). Portanto, essa

concentração relativamente baixa de sal não altera significativamente a estrutura do filme e da água interfacial. Com os resultados obtidos nos filmes de Langmuir em subfase aquosa sem adição de NaCl foi possível obter o grau de protonação (relativo) do grupo amina através da razão da amplitude sobre a largura do pico 1 (NH_3^+) em função do pH da subfase aquosa. Os resultados estão graficados na figura 38 (vermelho). Embora os resultados sejam bastante limitados, pode-se notar que a redução da ionização com o aumento do pH ocorre de forma um pouco mais gradual e em valores ligeiramente menores de pH do que na presença de blindagem eletrostática. As maiores diferenças ocorrem para pHs intermediários, onde o espectro em pH 7 (sem sal) é mais parecido com aquele obtido em pH 9,5 (com sal). Isso ocorre porque na ausência de blindagem eletrostática adicional (sem sal) a diferença entre pH local e pH no volume é maior. Assim, na ausência de sal, pH 7 no volume causa uma menor ionização da monocamada que na presença de sal pois o campo elétrico interfacial é maior (para a mesma fração ionizada), que leva a um maior potencial de superfície e portanto uma maior concentração local de íons OH^- , ou seja, maior pH local. Portanto, sem adição de NaCl, pH 7 no volume corresponde a aproximadamente pH 9,5 na interface, assumindo que a diferença entre pH no volume e na interface seja desprezível na presença de 10 mmolar de NaCl. Isso explica qualitativamente o comportamento sugerido na figura 40, sem a adição de NaCl, a ionização da monocamada ocorre de maneira mais gradual e para pHs mais baixos.

Para os filmes de Langmuir obtidos sobre subfase sem sal foi obtida a concentração relativa dos defeitos *gauche* de cada monocamada calculando a razão das amplitudes (normalizadas pelas suas larguras) dos estiramentos CH_2 simétrico (pico 2) e CH_3 simétrico (pico 3) da cadeia alquila em função do pH. Desta forma, a figura 39 (pontos vermelhos) ilustra a variação dessa razão em função do pH. Assim como nos resultados anteriores (com sal), para pHs baixos a monocamada apresenta mais defeitos em sua estrutura, devido à repulsão eletrostática entre os grupos polares, que leva a monocamada a tornar-se mais expandida (conforme pode ser observado nas isotermas da figura 33). Com o aumento do pH, essa repulsão diminui (menor protonação da amina) e a monocamada fica mais compactada, levando a uma menor concentração de defeitos *gauche* em suas caudas hidrofóbicas. Entretanto, a quantidade de defeitos é menor em pH 7 (sem sal) do que no mesmo pH, mas com a adição de sal. A explicação é a mesma do

parágrafo anterior, pois na verdade a concentração de defeitos está relacionada à expansão da monocamada, que é controlada pela ionização do grupo polar. Assim, com uma menor ionização em pH 7 (sem sal), a monocamada é mais compacta e tem menos defeitos *gauche* que no pH 7 (com sal).

5.4 Espectros SFG dos filmes de Langmuir-Blodgett de ODA

Com o objetivo de comparar a estrutura do filme de ODA na superfície da água e depois de transferido para um substrato sólido, foram fabricados filmes LB de ODA sobre substratos de vidro, transferidos a pressão constante de 40 mN/m (subfase sem NaCl e valores de pH 2,7; 7 e 12). De acordo com os espectros da figura 41, estão presentes 5 ressonâncias em polarização SSP, cuja nomenclatura e atribuições estão listados abaixo. Quatro deles são os mesmos atribuídos à cadeia alquila na seção 5.3.1, mas um pico adicional da cadeia precisa ser considerado (pico 10).

- Picos 2, 3, 4 e 5: quatro picos estreitos atribuídos à cadeia alquila,⁶⁴ respectivamente em aproximadamente: 2844 cm^{-1} representando o estiramento simétrico do grupo CH_2 , em 2872 cm^{-1} há um pico do estiramento simétrico do grupo CH_3 , que é desdobrado por ressonância de Fermi com o sobretom do modo de dobramento CH_3 simétrico e dá origem ao pico em 2940 cm^{-1} e finalmente o pico em ~ 2960 cm^{-1} devido aos estiramentos anti-simétricos do grupo CH_3 que não são resolvidos.
- Pico 10: Um pico relativamente largo em torno de 2900 cm^{-1} , atribuído a uma ressonância de Fermi do estiramento simétrico do grupo CH_2 com sobretom de seu modo de dobramento simétrico.⁶⁴ Esse pico não foi considerado nos ajustes anteriores pois a incerteza ao determiná-lo era grande, devido à presença da contribuição larga do pico 1 (NH_3^+). Note que esse pico 10 está presente em todos os valores de pH e portanto não pode ser atribuído aos grupos ionizados NH_3^+ (pico 1), além dele ser bem mais estreito que o pico 1.

Figura 41 - Espectros do filme de Langmuir-Blodgett com pHs 2,7; 7 e 12

Tabela 8 – Parâmetros obtidos do ajuste de curvas para filmes LB transferidos em pHs 2,7; 7 e 12

	pH 2,7	pH 7	pH 12
$\chi_{NR}^{(2)}$	-0,19	-0,19	-0,19
B₂	2,1	2,2	2,1
Γ_2	11,74	11,22	11,3
ω_2	2845	2842	2844
B₃	17	13,5	13,7
Γ_3	9,6	9,82	9,46
ω_3	2872	2871	2873
B₁₀	8,05	6,08	12
Γ_{10}	16,9	20	16,69
ω_{10}	2903	2900	2902
B₄	16,5	14,5	16,3
Γ_4	11,26	10	11,79
ω_4	2936	2936	2935
B₅	-10,12	-11	-10,12
Γ_5	15	15,5	15,5
ω_5	2954	2950	2974

A Tabela 8 lista os parâmetros obtidos dos ajustes dos espectros SFG à equação 66.

Pode-se notar em todos os espectros as ressonâncias relativamente estreitas dos grupos CH da cadeia alquila da ODA (picos 2, 3, 4, 5 e 10). Desses picos, os pico 2 e 10 relativos ao estiramento simétrico do grupo CH₂, característico da presença de defeitos *gauche* na cadeia⁶⁴ é sempre menor que os outros picos devidos ao grupo metila (CH₃) terminal da cadeia (picos 2, 3 e 4). Isso indica que as cadeias alquila estão bem estendidas, na sua maioria com a conformação *all trans*, levando a um bom ordenamento orientacional dos grupos metila e também a uma pequena contribuição dos grupos metileno (CH₂). De acordo com os espectros obtidos dos filmes de Langmuir-Blodgett, a amplitude, a largura e o número de onda praticamente não sofreram uma variação significativa em função do pH, conforme

mostra a razão das amplitudes dos estiramentos simétricos CH_2 e CH_3 (pico 2 / pico 3), listadas na tabela 9.

Tabela 9 - Razão das amplitudes dos estiramentos $\text{CH}_{2\text{Sim}}$ e $\text{CH}_{3\text{Sim}}$ em função do pH para filmes LB de ODA

$\text{CH}_{2\text{Sim}} / \text{CH}_{3\text{Sim}}$	0,1	0,14	0,13
pH	2,7	7	12

Desta forma foi possível confirmar que a ODA forma um filme altamente compactado ao ser transferido para o substrato em altas pressões de superfície, independente do pH da subfase. Isso ocorre apesar do aumento da solubilidade da ODA em baixos pHs devido ao fato de manter-se constante a pressão de superfície em um valor relativamente alto (40 mN/m), que corresponde a um filme altamente compacto para todos os valores de pH utilizados.

Outra característica marcante em todos os espectros é a ausência da contribuição dos estiramentos OH e NH, independentemente do pH. Isto implica que na formação do filme de Langmuir-Blodgett, somente foram transferidas moléculas de octadecilamina, sem a presença de moléculas de água para a formação da monocamada. Na verdade, pode haver uma camada de água entre o substrato e o filme, mas essa água deve estar desordenada do ponto de vista orientacional, pois não contribui para o espectro SFG. Da mesma forma, a ausência de contribuições dos grupos NH_2 e NH_3^+ indicam que o grupo polar não possui um forte ordenamento ao longo da direção perpendicular ao substrato. Além disso, a ausência de contribuições do grupo NH_2 tanto nos filmes de Langmuir como Langmuir-Blodgett sugerem que eles têm baixa atividade no espectro SFG.

De acordo com os espectros da figura 42 obtidos para filmes LB de ODA sobre vidro transferidos de subfases sem NaCl e valores de pH 2,7; 7 e 12, está presente apenas uma ressonância em polarização SPS, e atribuída ao pico 5 ($\sim 2963 \text{ cm}^{-1}$ devido aos estiramentos anti-simétricos do grupo CH_3 que não estão resolvidos). Uma segunda banda larga, muito fraca (note a diferença na escala vertical) é observada na região dos estiramentos OH da água, e vem de uma combinação dos picos 7 e 8 (que foi ajustado como sendo um único pico largo, devido à baixa relação sinal/ruído dessa banda). Ela indica que existe água intercalada no filme LB de ODA, mas sua orientação média está mais próxima do plano do substrato.

Figura 42 - Espectros do filme de Langmuir-Blodgett com pHs 2,7; 7 e 12 com polarização SPS

A tabela 10 apresenta uma comparação da razão das amplitudes dos estiramentos simétrico (na polarização SSP – pico 3) e assimétrico (na polarização SPS – pico 5) do grupo CH₃ terminal da cadeia alquila em função do pH. Essa razão

depende da orientação média do grupo metila, e sua pequena redução à medida que o pH aumenta indica que a orientação dos grupos metila nos filmes transferidos é em média ligeiramente mais inclinada em relação à normal ao substrato para altos valores de pH da subfase. Talvez isso seja fruto de um pequeno acréscimo na concentração de defeitos *gauche* no filme transferido a altos pHs, conforme ilustra o ligeiro aumento da contribuição dos grupos CH_2 (veja tabela 9).

Tabela 10 – Comparação entre as amplitudes do $\text{CH}_{3\text{Sim}}$ sobre $\text{CH}_{3\text{Assim}}$ em função do pH

$\text{CH}_3\text{Sim} / \text{CH}_3\text{Assim.}$	1,92	1,49	1,33
pH	2,7	7	12

6 CONCLUSÕES

Os objetivos específicos deste trabalho foram: estudar filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett de aminas anfifílicas de cadeia longa via espectroscopia SFG, investigando o grau de ionização das aminas de cadeia longa em função do pH da subfase e da força iônica, e estudar a interação da água com o filme de Langmuir da amina anfifílica. Os objetivos propostos foram satisfatoriamente alcançados de acordo com os resultados obtidos. Ficou evidente nos resultados dos filmes de Langmuir que em meios alcalinos ($\text{pH} > 9,5$) a monocamada da ODA formou-se de forma compacta, com as moléculas altamente distendidas (poucos defeitos *gauche*). A água interage com a monocamada neutra via ligações de H com os grupos NH_2 e forma uma camada com alto grau de orientação perpendicular à superfície, mas relativamente desordenada do ponto de vista da rede de ligações de H (como na água líquida). No entanto, com a redução do pH (subfases ácidas) esta monocamada ioniza-se (formando grupos NH_3^+), o que causa uma repulsão eletrostática entre eles, levando a um filme mais expandido e consequentemente com maior concentração de defeitos *gauche* nas cadeias alquila. Além disso, a maior ionização do grupo polar leva a um aumento da solubilidade das moléculas de ODA, tornando o filme de Langmuir instável na escala de tempo de dezenas de minutos. Pôde-se monitorar diretamente o grau de protonação do grupo amina em função do pH pela intensidade do modo de estiramento do grupo NH_3^+ , e verificou-se que a ionização da monocamada depende do pH local da interface, que por sua vez é alterado pela ionização da monocamada e é sensível à força iônica da subfase. Assim, o pH onde a monocamada está ionizada pela metade ocorre em pHs menores que o pK_b da ODA, mas é mais próximo deste quando a força iônica é maior. Entretanto, a estrutura da água interfacial em baixos valores de pH continua orientada pelas ligações de H com os grupos NH_3^+ e pelo campo elétrico interfacial, que puderam ser identificadas nos espectros SFG. Isso sugere que a interação das aminas com a água induz desordem suficiente na rede de ligações de H para contrabalançar o efeito ordenador do campo elétrico. Esta observação pode ter profundas implicações em sistemas biológicos, onde aminas e ácidos carboxílicos estão em constante interação com a água. No entanto, do ponto de vista da rede de ligações de H, a estrutura da água permaneceu desordenada, como na água líquida,

em contraste com o observado na literatura para água em interfaces altamente eletrificadas (inclusive para a água interagindo com filmes de Langmuir de ácidos graxos).

Em contraste com os filmes de Langmuir em meios ácidos, a estrutura dos filmes de Langmuir-Blodgett foi bem compacta, com poucos defeitos *gauche* e relativamente independente do pH da subfase, pois foi estabelecida uma pressão de superfície constante durante a transferência do filme para o substrato. Há pouca água incorporada aos filmes LB, e ela encontra-se com orientação média mais próxima ao plano da superfície. O grupo polar também não possui alto grau de ordenamento no filme LB, em contraste com o filme de Langmuir a baixos pHs.

Esses resultados ainda são bastante limitados, e poderíamos explorar muitos outros aspectos. Por exemplo, poderíamos obter espectros SFG em mais valores de pH e ajustar a ionização da monocamada obtida experimentalmente em função do pH a um modelo teórico. Com isso, seria possível extrair o pK_b da monocamada de ODA e comparar com seu valor em solução, verificando assim a influência do ambiente químico no seu valor. Outro aspecto interessante é o máximo de solubilidade em água da ODA no pH 4, relatado na literatura⁶² e por nós confirmado nas isotermas. Este fenômeno ainda está sem explicação, e talvez um motivo para este comportamento possa ser investigado pela espectroscopia SFG.

Referências

- 1 SOMORJAI, G. A. *Introduction to surface chemistry and catalysis*. New York: John Wiley & Sons, 1994.

- 2 NYFFENEGGER, R. M.; PENNER, R. M. Nanometer-scale surface modification using the probe modification using the scanning probe microscope: progress since 1991. *Chemical Reviews*, v. 97, n. 4, p. 1195-1230, 1997.

- 3 SMITH, R. K.; LEWIS, P. A.; WEISS, P. Patternig self-assembled monolayers, *Progress in Surface Science*, v. 75, n. 1-2, p. 1-68, 2004.

- 4 ZIEGLER, C.; GOPEL, W. Biosensor development. *Current Opinion Chemical Biology*, v. 2, n. 5, p. 585-591, 1998.

- 5 MENON, A. K.; GUPTA, B. K. Nanotechnology: a data storage perspective. *Nanostructures Materials*, v. 11, n. 8, p. 965-986, 1999.

- 6 NELSON, D. L.; COX, M. M. *Lehninger. principles of biochemistry*. New York: Worth Publishers, 2000.

- 7 HULBERT, A. J.; ELSE, P. L. Membranes as possible pacemakers of metabolism. *Journal of Theoretical Biology*, v. 199, n. 3, p. 257-274, 1999.

- 8 JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. *Biologia celular e molecular*. Rio de Janeiro: Guanabara, 1991.

- 9 CAJAL, Y.; ALSINA, M. A.; REIG, F.; RODRIGUEZ, L.; MESTRES, C.; HARO, I. Interaction of a multiple antigenic peptide of hepatites a virus with monolayers and bilayers of acidic, basic, and zwitterionic phospholipds. *Journal of Colloid interface Science*, v. 198, n.1, p. 78-86, 1998.

- 10 MARTINI, M. F.; DISALVO, E. A. Influence of electrostatic charges and non-electrostatic components on the adsorption of an aspartyl protease to lipid interfaces. *Colloids and Surfaces B - biointerfaces*, v. 22, n. 3, p. 219-226, 2001.

- 11 CHOU, J. J.; KAUFMAN, J. D.; STAHL, S. J.; WINGFIELD, P. T.; BAX, A. Micelle-induced curvature in a water-insoluble hiv-1 env peptide revealed by NMR dipolar

coupling measurement in stretched polyacrylamide gel. *Journal of the American Chemical Society*, v. 124, n. 11, p. 2450-2451, 2002.

12 BORISSEVITCH, G. P.; TABAK, M.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N. Interaction of dipyridamole with lipids in mixed Langmuir monolayers. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-biomembranes*, v. 1278, n. 1, p. 12-18, 1996.

13 ALLINGER, N. L. *Química Orgânica*. Rio de Janeiro: Guanabara, 1978.

14 KOROLKOVAS, A. *Química Farmacêutica*. Rio de Janeiro: Guanabara, 1982.

15 BOYD, R. W. *Nonlinear Optics*. New York: Academic Press, 2004.

16 BLOEMBERGEN, N. *Nonlinear Optics*. New York: Addison-Wesley, 1992.

17 SUTHERLAND, R. L., *Handbook of Nonlinear Optics*, Marcel Dekker, Inc., New York, 1996.

18 COULTHUP, N. B., WIBERLEY, S. E., DALY, L. H. *Introduction to Infrared and Raman Spectroscopy*. Academic Press, San Diego, 1990.

19 SHEN, Y. R. Surfaces properties probed by second-harmonic and sum-frequency generation. *Nature*, v.337, p. 519-525, 1989.

20 SHEN, Y. R. A Few Select Applications of Surface Nonlinear Optical Spectroscopy. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, v. 93, n. 2, p 12104-12111, 1996.

21 SHEN, Y. R., *Nonlinear spectroscopy for molecular structure determination*. Editado por R. W. Field, E. Hirota, J. P. Maier, S. TSUCHIYA. Oxford: Blackwell Science, 1998.

22 FISCHER, P.; BUCKINGHAM, A. D. Surface Second-Order Nonlinear Optical Activity. *Optical Society of America B*, v. 15, n. 12, p 2951-2957, 1998.

23 BLOEMBERGEN, N.; PERSHAN, A. D. Light waves at the boundary of nonlinear media. *Physical Review*, v. 128, n. 2, p. 606-622, 1962.

24 SHEN, Y. R. Surfaces Probed by Nonlinear Optics. *Surface Science*, v. 299-300, n. 1, p. 551-562, 1994.

25 CHEN, X.; CLARKE, M. L.; WANG, J.; CHEN, Z. Sum frequency generation vibrational spectroscopy studies on molecular conformation and orientation of biological molecules at interfaces. *International Journal of Modern Physics B*, v.19, n. 1, p. 691-713, 2005.

26 PRASAD, P. N.; WILLIAMS, D. J. *Introduction to nonlinear optical effects in molecules and polymers*. New York: John Wiley & Sons, 1991.

27 SHEN, Y. R.; HUNT, J. H.; GUYOT-SIONNEST, P. Observation of C-H stretch vibrational of monolayers of molecules optical sum-frequency generation. *Chemistry Physics Letters*, v.133, n. 3, p. 189-192, 1987.

28 LAMBERT, A. G.; DAVIS, P.B.; NEIVANDT, D. J. Implementing the theory of sum frequency generation vibrational spectroscopy: a tutorial review. *Applied Spectroscopy Reviews*, v. 40, n. 2, p. 103-145, 2005.

29 STRAUSS, H. L.; SNYDER, R. G. C-H Stretching Modes and the structure of *n*-alkil chains. 1. long, disordered chains. *Journal of Physical Chemistry*, v. 86, n. 26, p. 5145-5150, 1982.

30 STRAUSS, H. L.; SNYDER, R. G.; MACPHAIL, R. A. C-H Stretching modes and the structure of *n*-alkil chains. 2. long, all-trans chains. *Journal of Physical Chemistry*, v. 88, n. 3, p. 334-341, 1984.

31 HIMMELHAUS, M.; EISERT, F.; BUCK, M.; GRUNZE, M. Self-assembly of *n*-alkanethiol monolayers. a study by ir-visible sum frequency spectroscopy (SFG). *Journal of Physical Chemistry B*, v. 104, n. 3, p. 576-584, 2000.

32 LEBAS, J.-M.; G-LAGRANGE, C.; JOSIEN, M.-L. Étude comparée des spectres de vibration dês déviés p-disubstitués du benzène, *Spectrochimica Acta*, v. 15, n. 1, p. 225-235, 1959.

33 VOLLHARDT, K. P. C. *Organic Chemistry*, New York, 1987.

34 GUYOT-SIONNEST, P.; HUNT, J. H. ; SHEN, Y. R. Sum-frequency vibrational spectroscopy of a Langmuir film : Study of molecular orientation of a two-dimensional system. *Physical Review Letters*, v. 59, n. 14, p. 1597-1600.

- 35 ROBERTS, G. *Langmuir-Blodgett Films*. New York: Plenum Press, 1990.
- 36 BONARDI, C. *Potenciais de superfície de filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett*. 1995. 75 f. Dissertação (mestrado) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 1995.
- 37 FERREIRA, M.; CAETANO, W.; ITRI, R.; TABAK, M.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N. Técnicas de caracterização para investigar interações no nível molecular em filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett (LB.) *Química nova*, v. 28, n. 3, p. 502-510, 2005.
- 38 HO K. C.; TSOU, Y. H. Chemiresistor-type NO gas sensor based on nickel phthalocyanine thin films. *Sensors and Actuators B: chemical*, v. 77, n. 1-2, p. 253-259, 2001.
- 39 AROCA, R.; THEDCHANAMOORTHY, A. Vibrational studies of molecular organization in evaporated phthalocyanine thin solid films. *Journal Chemistry of Materials*, v. 7, n. 1, p. 69-74, 1995.
- 40 DRESSELHAUS, M. S., DRESSELHAUS, G., SAITO, R., JORIO, A. Raman spectroscopy of carbon nanotubes *Physics Reports*, v. 409, n. 2, p. 47-99, 2005.
- 41 IIJIMA, S. Helical microtubules of graphitic carbon. *Nature*, v. 354, n. 6348, p. 56-58, 1991.
- 42 IIJIMA, S.; ICHIHASHI, T. Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter. *Nature*, v. 363, n. 6430, p. 603-605, 1993.
- 43 BELIN, T.; EPRON, F. Characterization methods of carbon nanotubes: a review. *Materials Science and Engineering B*, v. 119, n. 2, p. 105-118, 2005.
- 44 THOSTENSON, E. T.; REN, Z.; CHOU, T. W. Advances in the science and technology of carbon nanotubes and their composites: a review. *Composites Science and Technology*, v. 61, n. 13, p. 1899-1912, 2001.
- 45 CHARLIER, J. C. Defects in Carbon Nanotubes. *Accounts of Chemical Research*, v. 35, n. 12, p. 1063-1069, 2002.

46 JIA, L.; ZHANG, Y.; LI, J.; YOU, C.; XIE, E. *J. Applied Physics*, v. 104, 2008.

47 SUN, Y. P.; FU, K.; LIN, Y.; HUANG, W. Functionalized carbon nanotubes: properties and applications. *Accounts of Chemical Research*, v. 35, n. 12, p. 1096-1104, 2002.

48 CHEN, J.; HAMON, M. A.; HU, H.; CHEN, Y.; RAO, A. M.; EKLUND, P.C.; HADDON, R. C. Solution Properties of Single-Walled Carbon Nanotubes. *Science*, v. 282, n. 5386, p. 95-98, 1998.

49 MICHELSON, E. T.; CHIANG, I. W.; ZIMMERMAN, J. L.; BOUL, P. J.; LOZANO, J.; LIU, J.; SMALLEY, R. E.; HAUGE, R. H.; MARGRAVE, J. L. Solvation of Fluorinated Single-Wall Carbon Nanotubes in Alcohol Solvents. *The Journal of Physical Chemistry B*, v.103, n. 21, p. 4318, 1999.

50 CHEN, J.; RAO, A. M.; LYUKSYUTOV, S.; ITKIS, M. E.; HAMON, M. A.; HU, H.; COHN, R. W.; EKLUND, P. C.; COLBERT, D. T.; SMALLEY, R. E.; HADDON, R. C. Dissolution of Full-Length Single-Walled Carbon Nanotubes. *Journal of Physical Chemistry B*, v.105, n. 13, p. 2525-2528, 2001.

51 RIGGS, J. E.; GUO, Z.; CARROLL, D. L.; SUN, Y. P. Strong luminescence of solubilized carbon nanotubes. *Journal of the American Chemical Society*, v.122, n. 24, p. 5879-5880, 2000.

52 RIGGS, J. E.; WALKER, D. B.; CARROLL, D. L.; SUN, Y. P. Optical Limiting Properties of Suspended and Solubilized Carbon Nanotubes. *Journal of the Physical Chemistry B*, v.104, n. 30, p. 7071-7076, 2000.

53 BAHR, J. L.; YANG, J.; KOSYNKIN, D. V.; BRONIKOWSKI, M. J.; SMALLEY, R. E.; TOUR, J. M. Functionalization of carbon nanotubes by eletrochemcial reduction of aryl diazonium salts: a bucky paper electrode. *Journal of the American Chemichal Society*, v. 123, n. 27, p. 6536-6542, 2001.

54 LIN, Y.; RAO, A. M.; SADANADAN, B.; KENIK, E. A.; SUN, Y. P. Functionalizing multiple-walled carbon nanotubes with aminopolymers. *Journal of Phyical Chemistry B*, v.106, n. 6, p.1294-1298, 2002.

55 HUANG, W.; LIN, Y.; TAYLOR, S.; GAILLARD, J.; RAO, A. M.; SUN, Y. P., Sonication-assisted functionalization and solubilization of carbon nanotubes. *Nano Letters*, v. 2, n. 3, p. 231-234, 2002.

- 56 ZUCOLOTTO, V.; BARBOSA NETO, N.M.; RODRIGUES JUNIOR, J.; CONSTANTINO, C. J. L.; ZÍLIO, S. C.; MENDONÇA, C.R.; AROCA, R. F.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N. Photoinduced phenomena in layer-by-layer films of poly(allylamine hydrochloride) and brilliant yellow azodye. *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, v. 4, n. 7, p. 855-860, 2004.
- 57 GOODING, J. J. Nanostructuring electrodes with carbon nanotubes: a review on electrochemistry and applications for sensing. *Electrochimica Acta*, v. 50, n. 15, p. 3049-3060, 2005.
- 58 HE, J-A.; BIAN S.; LI, L.; KUMAR, J.; TRIPATHY, S. K.; SAMUELSON, L. A. Surface relief gratings from electrostatically layered azo dye films. *Applied Physics. Letters*, v. 76, n. 22, p. 3233-3235, 2000.
- 59 KHOPADE, A. J.; CARUSO, F. Stepwise self-assembled poly(amidoamine) dendrimer and poly(styrenesulfonate) microcapsules as sustained delivery vehicle. *Biomacromolecules*, v. 3, n. 6, p. 1154-1162, 2002.
- 60 LVOV, Y.; HAAS H.; DECHER, G.; MÖHWALD, H. X-ray analysis of ultrathin polymer films self-assembled onto substrates. *Journal of Physical Chemistry B*, v.198, n. 3, p. 89-91, 1993.
- 61 PETTY, C. *Langmuir-Blodgett Films*. Cambridge: Cambridge University, 1996.
- 62 ALBRECHT, O.; MATSUDA, H.; EGUCHI, K. Main and tilt transition in octadecylamine monolayers. *Colloids and Surfaces A*, v. 284-285, n. 1, p.166-174, 2006.
- 63 VIDYADHAR, A.; HANUMANTHA, K.; CHERNYSHOVA I.V. Mechanisms of amine-feldspar interaction in the absence and presence of alcohols studied by spectroscopic methods. *Colloids and Surfaces A*, v. 214, n. 1, p. 127-142, 2002.
- 64 MAECHILING, C. R.; KLINER, D. A.; KLENERMAN, D. Sum frequency spectra in the C-H stretch region of adsorbates on iron, v. 47, n. 2, p.167-172, 1993.
- 65 TIAN, C.; SHEN, Y. Comment on vibrational response of hydrogen bonded interfacial water is dominated by intramolecular coupling. *Physical Review Letters*, v. 101, n. 13, p. 1, 2008

- 66 SOVAGO, M.; CAMPEN, R. K.; WURPEL, G. W. H. Vibrational response of hydrogen-bonded interfacial water is dominated by intramolecular coupling. *Physical Review Letters*, v. 100, n. 17, p. 173901, 2008.
- 67 BECRAFT, K. A.; RICHMOND, G. L. In Situ vibrational spectroscopic studies of the $\text{CaF}_2/\text{H}_2\text{O}$ interface. *Langmuir*, v.17, n.1, p. 7721-7724, 2001.
- 68 DU, Q.; FREYSZ, E.; SHEN, Y. R. Vibrational spectra of water molecules at quartz/water interfaces. *Physical Review Letters*, v. 72, n. 2, p. 238-241, 1994.
- 69 MIRANDA, P.; DU, Q.; SHEN, Y. Interaction of water a fatty acid Langmuir film. *Chemical Physics Letters*, v. 286, n.1-2, p. 1-8, 1998.
- 70 SHEN, Y.; OSTROVERKHOV, V. Sum-frequency vibrational spectroscopy on water interfaces: polar orientation of water molecules at interfaces. *Chemical Reviews*, v.106, n. 4, p. 1140-1154, 2006.